

國學基本叢書簡編 陶說



叢國學  
書簡編本

朱琰述

陶

商務印書館發行

說

中華民國二十五年三月初版  
中華民國二十五年十月三版

(67001)

國學基本叢書簡編 陶說一冊

每冊實價國幣壹角  
外埠酌加運費匯費

述者

朱

發行人

王

印刷所

商務

發行所

商務

上海及各埠

館

上海河南路五

琰

D五六四五平

章

# 原序

嗜古之士類及鐘鼎尊彝之屬多有記錄董道劉敞洪邁諸君子而外宣龢博古圖致爲大備獨窯器並無專書近世格古要論一編亦寥寥數則觀者莫能饜飫海鹽朱子桐川乃以陶說六卷見示說今說古說器犖然秩然獨致詳焉顧官哥定汝其爲窯也不一其地自有明以來惟饒州之景德鎮獨以窯著在明代以中官莅其事往往例外苛索赴役者多不得直民以爲病我國家則慎簡朝官給緝與市肆等且加厚焉民樂趨之仰給於窯者日數千人窯戶率以此致富以故不斲本不惜費所燒造每變而日上較前代所艷稱與金玉同珍者有其過之無不及也不有所紀載後世其何述焉桐川此書謂之爲陶人之職志可也謂之爲本朝之良史可也後之視今因器以知政固不獨爲博雅君子討論之資矣是爲序新建癸卯脩

# 陶說目錄

卷一

說今

饒州窯

陶冶圖說

卷二

說古

原始

古窯考

卷三

說明

饒州窯

造法

陶說

目錄

卷四.....三七

說器上

唐虞器

周器

漢器

魏器

晉器

南北朝器

隋器

卷五.....五三

說器中

唐器

宋器

元器

明器

南說  
目錄

三

七

# 陶說卷一

海鹽 朱琰述

說今

饒州窯

皇朝順治十一年造龍缸欄板等器未成輒止恐累民也康熙十九年始遣內務府官駐廠監督向有上工夫派饒州屬邑者悉罷之每開窯鳩工庀材動支內府按時給直與市賈適均運器亦不預地方一切不妨吏政事官民稱便所造益精邇年以來古禮器尊彝鼎卣爵之款製文房硯屏墨牀書滴畫軸祕閣鎮紙司直各適其用而於中山毛穎先爲之管旣爲之洗臥則有牀架則有格立則有筒仿漢人雙鉤礪玉之印章其紐法爲駝爲龜爲龍爲虎爲連環爲瓦印色之池或方或圓或稜可助翰藻養花之室二寸三寸至五六尺圓如壺圓而下垂如膽圓而侈口庫下如尊廉之成角如觚直如笛方如斗而口或弇形或扁截方圓稜之半而平其背可挂壁爲式不一書畫清防之版有枕屏有牀屏爪杖鉢塞黑白子閒適之具百摺分檔鍍耳索耳戟耳六稜四方直脚石榴足橘囊諸款蠟茶燼金藏經諸色燒香之爐可備燕賞飯匕茶匙齊筋之器蠟斗醋滴澡盤燈錠方圓之枕益盎響鉢杵案可充日用搔頭簪導合歡之璫大小合子香澤粉黛之所儲藏可供閨幃至于鬪茶曹飲饋食之所需壺尊盤楪爲類更繁難以枚舉其

規範則定汝、官、哥、宣德、成化、嘉靖、佛郎之好樣，萃於一窯。其彩色則青紅、礬紅、青、粉青、冬青、紫綠、金銀、漆黑、雜彩，隨宜而施。其器品則規之萬之廉之挫之，或崇或卑，或侈或弇，或素或采，或堆或錐。又有瓜瓠花果象生之作，其畫染則山水人物花鳥寫意之筆，青綠渲染之製，四時遠近之景，規撫名家各有元本。于是乎戩金鏤銀、琢石髹漆、螺甸、竹木、匏蠡諸作，無不以陶爲之。倣倣而肖，近代一技之工，如陸子剛治玉、呂愛山治金、朱碧山治銀、鮑天成治屋、趙良璧治錫、王小溪治瑪瑙、蔣抱雲治銅、濮仲謙雕竹，姜千里螺甸、楊墳倭漆，今皆聚於陶之一工，以之洩造化之祕，以之佐文明之瑞，有陶以來，于茲極盛，此無他人，心優裕，人力寬閒，地產物華，應運而起，有必然矣。

陶冶圖說

乾隆八年五月，內務府員外郎管理九江關務唐英遵旨由內廷交出陶冶圖二十張，次第編明爲作圖說，進呈御覽，謹就所編錄其大略，附以管見用誌，一時陶器之所由盛云。

其一曰石采製泥。

石產江南徽州祁門縣坪里谷口二山，距窯廠二百里，開窖采取剖之，中有黑花如鹿角菜者，土人藉溪流設輪作碓，舂細淘淨，製如土磚，名曰白平。敦上聲，凡造盜泥土，皆色純質細，用製脫胎填白，青花圓琢等器，別有高嶺玉紅箭灘數種，皆出饒州府屬境內，采製法同白平，止可參和製造，於窯器爲宜。

按饒窯陶土初采於浮梁新正都麻倉山萬歷時麻倉土竭復采於縣境內吳門托至祁門而三易其地矣考工記言五材之飭曰凝土以爲器凝訓堅堅其土而後可爲器故治土曰摶埴之工黏土爲埴摶之言拍則夫白平之製是摶埴之始

### 其二曰、淘鍊泥士

淘鍊之法以水缸浸泥木鉗翻攪漂起渣滓過以馬尾細籬再入雙層絹袋始分注過泥匣鉢俾水滲漿稠用無底木匣下鋪新磚數層覆以細布大單將稠漿傾入緊包磚壓吸水水去成泥移置大石片上用鐵鋤翻撲令實以便成器凡各種胚胎不外乎此惟分類按方加配材料以別其用

按陶字从阜从匱匱卽窯字淘亦从匱窯之初事始乎淘土得水而柔也宋瓷修內司所造澄泥爲範極其精緻淘所以澄之也故格古要論於定器曰土脈細白滋潤於汝器曰土脈滋潤蓉槎蠡說言陶器土骨紫白爲料法在水法火法畫法之上淘鍊之功重矣

### 其三曰、鍊灰配釉

釉無灰不成釉灰出樂平縣在景德鎮南百四十里以青白石與鳳尾草製鍊用水淘細而成配以白不細泥調和成漿按器種類以爲加減盛之虹內用曲木橫貫鐵鍋之耳以爲滲注之具其名曰盆泥十盆灰一盆爲上釉泥七八灰二三爲中釉若平對或灰多爲下

按昔稱陶器曰油色瑩澈。油水純粹。無油水曰骨油。即今之釉也。油讀去聲。通用後之製字者。主於分別。俗書刊誤曰：瓷漆光曰糙。或作釉字。初起不脫油字。加光爲異。嫌其筆墨之繁。省从由偏旁从采。采卽光義。六書之例合矣。正字通。又出泐字。曰：窯器色光滑者。俗曰泐。泐本崑崙澤名。亦假借爲用。志書作礎。古無此字。想亦俗之所改。一字而轉輾變易。迄無所定。從古則油爲是。通俗則釉爲近。釉之利用在於光油含光義。采言光采。泐礎皆失此旨。糙字累重。今从圖說作釉。後卷引書有从泐从礎者。悉改从釉。以歸畫一。

『四曰、製造匣鉢。』

瓷坏宜淨。一沾泥滓。卽成斑駁。且窯風火氣衝突。傷坏。此所以必用匣鉢也。匣鉢之泥。出景德鎮東北里淳村。有黑白紅三種。又寶石山有黑黃沙一種。配合成泥。入火燒鍊。造法用輪車。與拉坏之車相似。不必過細。微乾略加鋸削。入窯空燒一次。方可應用。名曰鍛匣。而造匣鉢之匠。亦嘗用此泥造砂盃。爲本地鄉村坯房人匠家常使用。

按舊制窯有六匣窯居一。作有二十三匣。作居一火烈土柔。匣所以護坏者。故必專事而後可應用。鑄銅者先用蠟作模。加以款識。再入桶中。桶外以澄泥和水。日澆之。旋乾旋澆。令厚足以遮護。於是去桶板留竅。以入銅汁。其具不同。其理則一。土未入火則柔。非護不受治。銅初出火則流。非

謹不受鎔曲成萬物造化之心也。

其五曰、圓器修模。

圓器之造每一款式動經千百不有模範斷難畫一其模子必須與原樣相似但尺寸不能計算生坏泥鬆性浮經火則鬆者緊浮者實一尺之坏止七八寸伸縮之理然也欲求立坏之準必先模子故模匠不曰造而曰定一器非修數次尺寸款式出器時定不能融合必熟諳火候泥性方能計算加減以定模範此匠一鎮推名手者不過三兩人

按考工記搏埴之工器中臍豆中縣鄭氏注云臍讀如車輶之輶既拊泥而轉其均封臍其側以擬度端其器縣繩正豆之柄今之模子其亦中臍中縣之遺意與記之篇首云國有六職百工居其一焉而審曲面勢以飭五材敍於王公坐論士大夫作行之下鄭司農云審察五材曲直方面形勢之宜以治之此工良不易矣

其六曰、圓器拉坏

器之制不一方瓣稜角者則有鏤雕印削之作圓器就輪車拉坏盤盃鍾楪等器大小分二作大者主一尺至二三尺小者主一尺以下車如木盤下設機軸俾旋轉無滯則所拉之坏無厚薄偏側之患故用木作隨時整治又有泥作搏泥融結置車盤拉坏者坐車架用一竹杖滾車走輪雙手按泥隨其手

法之屈伸收放以定圓器款式。

按通雅云古于宋于四羅六羅景德鎮盜模式也。即此以推器不一式而式之同者必貴畫一。有模子以定其規制。有輪車以使之整齊條理之始精密如此。王充論衡云陶者用土爲範廉器形已成不可小大夫欲其小大之不可所以營度於未成之時者當何如。盜廉者漢時成土器之具也。凡器之成各有依準。通俗文云以土曰型。以金曰鎔。以木曰模。以竹曰範。

其七曰琢器做坏。

餅疊尊彝皆名琢器。其圓者如造圓器之法。用輪車拉坏。候乾仍就輪車刀鏽定樣。後以大羊毫筆蘸水洗磨。俾極光潔。然後吹紬入窯。卽成白器。如畫料罩紬。卽爲青花。其鑲方稜角之坏。用布包泥。以平板壓之成片。以刀裁之成段。用原泥調和黏合。又有印坏一種。從模中印出。製法與鑲方同。鑲印二種。洗補磨擦與圓琢器同。凡有應錐拱雕鏤者。候乾定付樣。與專門工匠爲之。

按事物紺珠云。窯器方爲難。方何以難也。出火後多傾欹坼裂之患。無疵者尠。造坏之始。當角者廉之。當折者挫之。當合者彌縫之。隱曲之處。慮其不和。上下前後左右。慮其不均。故曰方爲難。若圓器渾成。固由手法之準。而車已當人力之大半。不如方稜之全資乎人巧也。印坏有模。唐盜脫見高宗時民謠爲造盜之模。土室爲甌脫。謂土室如甌之脫。甌脫亦造甌之模也。其外有堆器有

錐器堆者用白泥堆坯上以筆堆成花樣錐者坯上用錐錐成花樣印作錐作各有專工。

其八曰、采取青料。

瓷器青花麝青大釉悉藉青料出浙江紹興金華二府所屬諸山采者入山得料於溪流漂去浮土其色黑黃大而圓者爲上青名頂圓子攜至鎮埋窯地三日取出重淘洗之始出售其江西廣東諸山產者色薄不耐火止可畫麤器。

按晉曰、縲瓷唐曰、千峯翠色宋周曰、雨過天青吳越曰、祕色其後宋瓷雖具諸色而汝器宋燒者淡青色官窯以粉青爲上哥窯龍泉窯色皆青陶器青爲貴也白地青花亦資青料明宣德用蘇泥勃青嘉靖用回青青非不佳然產地太遠可得而不可繼工匠之弊又不勝防也。

其九曰、揀選青料。

青料揀選有料戶專司其事黑綠潤澤光色全者爲上選仿古麝青青花細器用之雖黑綠而欠潤澤祇供麤瓷至光色全無者一切選棄用青之法畫坯上罩以釉水入窯燒成俱變青翠若不罩釉其色仍黑火候稍過所畫青花亦多散漫青中有韭菜邊一種獨爲清楚入火不散細器必用之。

按明用回青法先敲青用槌碎之揀有硃砂斑者爲上有銀星者爲次約可得十分之二其奇零瑣碎碾之入水澄定約可得二十分之一所得亦甚少選料不精出器減色故必屬之料戶專司。

其十曰、印坯、乳料。

拉成之坯候乾定用修過模子套上以手按拍使周正勻結然後退下陰乾以備鏟削至畫瓷所需之料宜極細麤則起刺不鮮每料十兩爲一鉢專工乳研經月始堪應用乳法用研鉢貯矮凳凳裝直木上橫一板鏟空以受乳鉢之柄人坐凳握槌乳之每月工直三錢亦有乳兩鉢夜至二更者倍之老幼殘疾藉此資生焉。

按畫器調色與畫家不同器上諸色必出火而後定配合調劑前人有經驗之方毫釐不得差又須極細極勻則色透骨而露彩古瓷五彩成窯爲最其點染生動有出於丹青家之上者畫手固高畫料亦精今增洋彩一種絢豔奪目而於象生及倣古銅器紫檀雕竹螺甸各種惟妙惟肖畫料得法之明效可驗也。

其十一曰、圓器青花。

青花圓器一號動累百千若非畫款相同必致參差難以識別故畫者學畫不學染染者學染不學畫所以一其手不分其心也畫者染者分類聚一室以成畫一之功至如邊綫青箍出鏟坏之手識銘書記歸落款之工寫生以肖物爲上仿古以多見能精此青花之異於五彩也。

按考工記設色之工五、畫績鍾筐、筐鍾染羽筐凍絲筐人闕畫績則合稱之曰、畫績之事賈公彥

疏云。二者別官同職。共其事者。畫績相須也。畫。卽畫也。績。爲染采之事。卽染也。分爲二作聚處一室。其卽古別官同職之義與。

其十二曰、製畫琢器。

琢器有方圓稜角之殊。製畫有彩繪、雕鏤之異。仿舊須宗雅則。肇新亦有淵源。或相物而賦形。亦範質而施采。

按古器。仰曰山文。俯曰葉文。而以云回爲之盤旋。有款有識。三代已然。漢貢禹傳云。杯案畫文畫金銀飾。則凡日用之具爛然也。陶器彩畫盛於明。其大半取樣於錦段。寫生仿古。十之三四。今瓷畫樣十分之。則洋彩得四。寫生得三。仿古二。錦段一也。愚竊謂三禮圖。博古圖。古玉圖。畫法略備。鍾鼎款識。具載於薛尚功之書。能仿古爲之。當較定櫟汝。馳官驟哥。而與尊彝並重矣。

其十三曰、蘸紬吹紬。

圓琢青花。與仿古官哥定汝等器。均須上紬入窯。上紬舊法。將琢器之方長稜角者。用羊毛筆蘸紬上器。失之不勻。至大小圓器。渾圓琢器。俱在缸內蘸紬。有輕重。且多破。故全紬難得。今於圓器之小者。仍於缸內蘸紬。其琢器與圓器大者。用吹紬法。截徑寸竹筒。長七寸。口蒙細紗。蘸紬以吹。吹之偏數。視坯大小與紬之等類。爲多寡之差。多至十七八偏少亦三四。

按答棧盡說以堊澤爲水法。堊澤卽釉也。定窯滋潤汝窯厚如堆脂。官窯瑩澈。舊器釉重大抵蘸釉不急能勻重復蘸之。故瑩厚者多也。昔人論櫻眼蟹爪以別舊器則云爾其實亦堊中心小疵正坐此耳。吹釉之法補從前所未有用之良便。又博物要覽云有一種復燒者取舊官哥瓷器如罐欠耳足鉗損口稜以舊補舊加以釉藥一火燒成與舊製無二但補處色渾然得此更勝新者愚謂用今吹釉之法補舊補處可使無迹。

其十四曰、鍛坏空足。

圓器尺寸定於模而光平必資於鍛故有鍛坏之作。鍛車與拉坏車相等中心多一木樁視坏爲麤細其頂渾圓包以絲綿恐損坏裏也。鍛時坏合樁上撥輪轉旋用刀旋之則內外光平其麤細分於鍛手高下故鍛作爲重空足者拉坏時足下留一泥靶長二三寸。畫坏吹釉便於執持工竣去靶空足書款。

按鍛坏爲擣埴之終至此而坏成矣。舊製以足載器多取沉重柴窯足多麤黃土官哥龍泉皆鐵足至明永樂窯壓手杯沙足滑底宣德窯壇殘釜底絳足嘉靖窯魚扁殘餳心圓足踵事而精矣。陶器出窯底足可驗火法。

其十五曰、成坏入窯。

窯制長圓如覆甕崇廣並丈許深倍之上覆瓦如屋曰窯棚煙突立其後崇二丈餘在窯棚外坏成裝