

# 目 錄

第一章 紡織染用纖維.....	1
第一節 紡織染用纖維之種類.....	1
第二節 棉.....	2
棉花之品種——棉纖維之物理性質——棉纖維之化學性質——絲光棉之製法	
第三節 亞麻.....	18
主要之麻類——亞麻	
第四節 家蠶絲.....	25
絲之二大類——由繭至生絲——蠶絲之物理性質——蠶絲之化學性質	
第五節 野蠶絲.....	41
柞蠶絲——天蠶絲	
第六節 羊毛.....	48
羊毛之品類——未紡紗以前之羊毛——羊毛之物理性質——羊毛之化學性質——收回舊毛——綿	

## 羊毛以外之毛纖維

第七節 石綿.....	73
第八節 人造絲.....	77
人造絲之種類——人造絲之物理性——人造絲之化學性——人造絲之缺點——人造絲之用途	
<b>第二章 由纖維到紗線 .....</b>	<b>95</b>
第一節 從棉花到紗線.....	95
解包——混棉——解棉——打棉——梳棉——精梳——練織——粗紡——精紡——撚線——整理·束紗·包裝	
第二節 從亞麻纖維到麻紗.....	104
各種麻類之紡紗法——亞麻之紡紗	
第三節 從羊毛到毛紗.....	108
毛紗之二大類——紡毛紗之紡法——梳毛紗之紡法	
第四節 從絲屑紡絲.....	114
解包及選絲——粗洗——精練——水洗及搗繭——排水及乾燥——打繭——解絲——截絲——梳絲——延展——造織及練織——粗紡——練紡	

——精紡——撚線——整理——包裝

**第五節 紗線及絲纖度之表示法** ..... 120

棉紗之支數 —— 麻紗之支數 —— 紡毛紗之支數  
 —— 梳毛紗之支數 —— 紡絲之支數 —— 生絲之纖  
 度 —— 人造絲之纖度

**第三章 從紗線到織物** ..... 124

**第一節 織物 針織物 訂綢類之區別** ..... 124

織物之意義及其具備之性質 —— 針織物 —— 訂綢  
 類

**第二節 織物之組織** ..... 126

組織 · 意匠 · 意匠圖 · 意匠紙 —— 基本組織 —— 完  
 全組織 —— 誘導組織 —— 重合組織 —— 添毛織物  
 之組織 —— 絞紗組織 —— 花紋組織

**第三節 織造織物之準備工程** ..... 143

織物之設計 —— 準備經紗 —— 整理經紗 —— 上漿  
 —— 裝經紗 —— 捲緯紗

**第四節 織造布疋** ..... 150

織造工程 —— 手織機 —— 足踏織機 —— 動力織機  
 —— 特別機及提花機

---

第五節 織物之種類..... 157

依纖維而分類——依組織而分類——由製法而分  
類——由用途而分類——由花紋而分類

工學小叢書


紡織概論

譚勤餘編譯

務印書館發行

次要者爲亞麻及人造絲也。

第1表 主要之染織用纖維



## 第二節 棉

### I 棉花之品種

植物纖維中最重要者爲棉纖維，由棉植物採取而來；


① alpaca

② cashmere

此等植物出產於南北美洲·東印度·西印度·非洲·埃及·中華民國等熱帶乃至溫帶地方。此等植物開花結實，漸次成熟，其實之外部包有白羽毛狀之物，是即為棉纖維；採集之即得棉花。所謂棉花，其實非植物之花，乃包被棉果實之白羽毛狀物，遠視之如花，故有是名。

由棉田採來之棉花，經選擇乾燥後，用機械去其棉實（或稱棉子），即得棉纖維；此種工程，稱為織棉法，多在產棉地方行之。

除去棉子之棉花，普通用水壓機強壓之成長方形，使



第2圖 棉田

其容積縮小，裝入黃麻袋或粗布袋，再以鐵條緊束之，以便運送。棉花一包之重量雖不一定，但如美棉約重四百磅，埃及棉約重七百磅，印度棉約重四百乃至五百磅。

紡織工廠將棉包解開後，用紡紗機紡棉花成紗，以此棉紗織成布匹，即得所謂棉織物。由棉花取出之棉子，可用以榨油，稱為棉子油；主要用途，為肥皂之原料。

棉花之品種甚多，世界上最良者，為北美東南海岸之南卡羅來納<sup>①</sup>，佐治亞<sup>②</sup>沿岸及其近海諸島以及佛羅里



第3圖 採棉花之狀

① Carolina

② Georgia

達①省等地所產之海島棉②，纖維細而長，柔軟而又富有強韌性，色白而有絲光，又具備紡紗上必要之扭性，即其扭狀部分甚多，可用以紡極上等之細紗。

海島棉之次為埃及棉，以埃及之尼羅河③沿岸為主產地。其色有褐白二種，褐棉之產量較多。纖維細而長，富有強韌性及光輝，亦可用以紡細紗。



第4圖 裝包待運之棉花

埃及棉之次為美棉，蓋為海島棉以外美國所產棉花

① Florida ② sea-island cotton ③ River Nile


之總稱。此種棉以紡中細紗為主；其產額約佔全世界產額之5%，故其收穫之豐欠，實足以左右世界棉花之市價。

其次為印度棉；其產額在美棉之次；纖維粗而短，強韌力亦稍劣，專供紡粗紗之用；因其價廉，故紡織界常以之混入美棉中而紡紗。

再其次為中國棉，品質尚不及印棉，專用以紡粗紗。

## II. 棉纖維之物理性質

用顯微鏡觀棉纖維，可見其兩邊緣稍厚，成細帶狀，且有螺旋狀之起扭部分。此種起扭部分，與毛類之起皺及鱗狀相同，紡棉花成極細之紗時，為必要不可缺之性質；其所以能與毛類混紡成紗，又能使布匹有彈性者，其原因實在此起扭部分。其橫切面之中央有小孔，呈扁平之管狀；而未成熟者既無




第5圖 顯微鏡下所見之棉纖維  
(1)(2)未成熟者 (3)(4)(5)已成熟者

管狀現象，其質又透明而弱，概不易染色，故含有未成熟纖維之棉紗，或棉布，染色時常易生斑點。

此種未成熟之棉纖維，工業上稱為枯棉或死棉①。

棉纖維生扭之原因，蓋纖維漸成熟，則其中心所含之液汁漸減少，細胞間失其平均，其結果遂致細胞膜起收縮而生扭，故未熟之下等棉，其扭甚少。

棉纖維之長短粗細及強弱，依棉植物之種類而大異；海島棉之纖維，長約55耗②，而印棉之下等者，其長不過12耗。又海島棉纖維之直徑約0.016耗，而印棉之平均直徑為0.021耗。棉纖維之通性，一般愈長愈細，且有絲光者適於紡細紗。就一纖維而言，中部最粗，漸至兩端漸細；其強韌力比絲弱而比毛強，約在2.5~10克之間；其彈



第6圖 顯微鏡下所見棉纖維之橫切面  
(1)未成熟者 (2)半熟者  
(3)已成熟者

① dead-cotton ② millimeter

力則比絲毛均劣。

棉纖維在潤濕空氣中，能吸收20%之水分，而不發生潮濕之感觸。但平常狀態之吸濕量為6~8%；此量為紡紗及整理工程上必要之水分量。在市場買賣棉花時，其含有濕氣之量須一定；一般公認者，為棉花100分，止許含8.5分之濕氣。

濕潤之棉紗布，比乾燥者較為強韌；今以平常狀態之棉布強度為100，示其所受濕氣之影響如次表：

第 2 表 濕氣對棉布強力之影響

棉布含濕之程度	比 較 強 力
平常狀態之棉布	100
同布使其帶有濕感	104
同布使其乾燥而溫暖時	86
同布使其完全被水浸濕	103

棉纖維在空氣中熱乾時，熱至攝氏百度，雖可放散其含有之水分，然放置之於大氣中，復吸收濕氣而成原來之狀態。今熱棉纖維至攝氏百度左右，稍加壓力，則冷後

仍能保持其被壓時之狀態；棉布整理工程，熨斗壓光①等，不外利用此種性質而已。此種性質稱為可塑性，與絲毛比較，則棉較劣。棉纖維熱至 $230^{\circ}\text{C}.$ ，則呈褐色，再強熱之，則焦而發特有之臭氣，終至燃燒。

### III. 棉纖維之化學性質

棉纖維之主成分，為碳·氫·氧三元素所構成之纖維素② [ $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ ]；即每 100 分中除 5~8 分之水及 4~5 分之雜質外，大部分為纖維素也。而其雜質，則為木膠素③·蠟質·脂肪·蛋白質·色素等；生棉浸水時，其所以不易濕透者，蓋因有蠟質及脂肪等存在故也。

棉纖維對於酸類之抵抗力比絲毛弱；尤其是硫酸·鹽酸·硝酸等無機酸之濃厚者，容易傷害之；即稀淡之酸，在溫熱時，亦損壞棉纖維。至如草酸④·醋酸等有機酸，在濃而熱之液中，亦可使棉纖維脆化。要之，棉纖維抵抗酸之力甚弱，縱令為稀淡之酸液，若沾着於其上，放置之令水分蒸發，則水分漸失而酸漸濃，終致棉纖維脆化。

① calender

② cellulose

③ pectin

④ oxalic acid

故凡用酸類處理棉類時，不可任其放置，必充分用水洗之，或用氨水或碳酸鈉等中和之亦可。又如氯化鋁及氯化鎂等，由加水分解作用，可遊離酸分之金屬鹽類，亦同樣有脆化棉纖維之虞。棉纖維之所以易被酸類脆化者，蓋纖維變成水化纖維素① ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ ) 故也。

工業所行之碳化法②，即利用棉不耐酸而絲毛能耐酸之性質，以除去棉纖維。此法之用途，或除去羊毛中所雜之植物質，或從棉毛交織之襯裡中除去棉而收回羊毛；其法浸此等襯裡於硫酸·鹽酸·氯化鋁或氯化鎂之適當濃（例如  $5\sim8^{\circ}Tw.$  之硫酸）溶液中，浸後取出，絞去多餘之液汁，在溫室中乾之；於是羊毛中混有之棉或其他植物纖維，受酸之作用而脆化，用機械搗碎除去之，即可得單純之毛；此時毛全不起作用，幾無受損之影響。

濃而強之無機酸，足以損害棉纖維，已如上述；但在濃硫酸中浸棉，則溶解成膠狀液；加水於此膠狀溶液中，沖淡之，則得白色無定形之沈澱，稱為加水纖維素③ ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ )。此物遇碘可變藍色，與澱粉相似；利用此種變

① hydrocellulose ② carbonization ③ amyloid

化，可以鑑定纖維素。蓋棉纖維在稀硫酸中煮沸，可變成糊精及葡萄糖；濃鹽酸之作用亦略與濃硫酸同，惟稍弱而已。

棉纖維與濃硝酸及濃硫酸之混合液作用，則成六硝化纖維素 [ $C_{12}H_{14}O_4(NO_3)_6$ ]，稱為火棉①。火棉之外觀，雖與普通之棉纖維無異，然點火則劇烈燃燒，強擊之則爆炸；無煙火藥，即用此作原料而造成。火棉雖不溶於酒精及醚②之混合液，但若使硝酸及硫酸之濃度稍為減低，且加減溫度及浸入之時間，可得硝化程度較低之四硝化纖維素 [ $C_{12}H_{16}O_6(NO_3)_4$ ] 及三硝化纖維素 [ $C_{12}H_{17}O_7(NC_3)_3$ ]，即可溶於酒精及醚之混合液。此種硝化纖維素之溶解於酒精及醚之混合液者，稱為棉膠③；以之塗於物體表面，則酒精及醚揮發而去，遂留硝化纖維素之薄膜；醫術上以之塗於輕微傷口外部，防徽菌之侵入；又塗於玻璃片上，可造照相用之底片，又可作為人造絲之原料。

棉纖維對於酸類之作用，上已述其梗概；至其對於鹼類之作用如何，今述之如次：棉纖維對於鹼類之抵抗力，


① gun-cotton

② ether

③ collodion

比絲毛甚強；故各種鹼類，均可用以精練棉或洗濯之。但在苛性鹼①（此處指氫氧化鈉而言），或石灰液中煮沸時，若纖維露出液面外，與空氣接觸，則該部分之纖維被氧化，變成氧化纖維素，遂致傷害，不可不注意。

棉纖維浸入苛性鹼之濃溶液中，則起顯著之收縮。此時纖維素與鹼結合成鹼纖維 ( $C_{12}H_{20}O_{10}NaOH$ )，以水洗之，則成加水纖維素 ( $C_{12}H_{20}O_{10}H_2O$ )。利用此種性質以處理棉紗或棉布，則纖維大起收縮，而重量·密度及強力皆有增加，且對於染料及媒染劑之結合力亦有增進。



第7圖 用鹼處理棉毛交織物，棉雖不受損害。毛則溶解而去。上部為處理前之棉毛交織物，下部乃處理後所餘之棉紗也。

① caustic alkali

若豫先緊張棉紗或棉布，使其不能收縮，然後用鹼處理之，則棉纖維可發絲光，即得所謂絲光棉①；此法稱爲絲光化，在棉纖維工業之加工方面，實爲一重要之處理法。

又棉纖維或其他一般纖維素，以濃苛性鹼處理之，皆可得鹼纖維素；若再以二硫化碳處理之，則得一種無色乃至淡黃色之透明濃粘液，稱爲硫碳酸纖維素②或黃酸纖維素③。此物易溶於水，成膠粘液；工業上所謂威斯膠④者即爲此物。威斯膠之用途甚廣，現今工業上之應用最成功者爲人造絲；所謂膠絲⑤，即以此物爲原料之人造絲也。

#### IV. 絲光棉之製法

上述棉浸入濃苛性鹼液中，則甚起收縮；此種作用，乃 1844 年英國印染家麥塞約翰⑥ 氏，欲造錫酸鈉，先作氫氧化鈉之濃溶液，以漂白棉布濾之，乃見該布收縮增厚，極難濾過，遂偶然發見之。其後此種工程，冠以發見者

① silket                  ② cellulose thiocarbonate

③ cellulose xanthate      ④ viscose      ⑤ viscose silk

⑥ Mercer, John