

# 手工业生产经验选编

## 棉织业

全国手工业生产合作社  
联合总社筹委会生产局编

財政經濟出版社

# 手工业生产经验选编——棉织业

全国手工业联合总社筹备委员会生产局编

財政經濟出版社

## 手工业生产经验选编——棉鞋业

全国手工业联合总社  
筹备委员会生产局编

\*

财政经济出版社出版

(北京西单北大街 7 号)

北京市书刊出版业营业登记证字第 60 号

中华书局上海印刷厂印刷 新华书店总经售

\*

787×1092 脚 1/32· 2 1/8 印张· 44,000 字

1958 年 3 月 第 1 版

1958 年 3 月 上海第 1 次印刷

印数: 1—1,400 定价 (7) 0.20 元

统一书号: 15005.56 58. 3. 京型

## 寫在前面

為促使手工棉織業進一步改善技術、提高產品質量、節約用料，我們根據江蘇省某些生產單位和先進生產者在染整、漿紗和織造等方面的操作經驗，以及配料經驗整理編寫成了這本小冊子，內容包括：

- (1) 手工煮煉、漂白、染色操作法；
- (2) 手工漿紗應用矽酸鈉作為淀粉分解劑的上漿操作法；
- (3) 人力格布機操作法；
- (4) 電力織機操作法。

這些操作經驗，曾在全國手工業聯合總社籌備委員會生產局召開的江蘇、浙江、安徽三省手工棉織業小型技術座談會上經過代表們反復討論、研究，作了修改補充，並經過初步試行，效果良好。因此，我們把它介紹出來，供從事手工棉織業生產工作的同志們在實際工作中參考。

當然，這些操作、配料技術僅只是部分地區的經驗，不一定完美無缺，希讀者在實踐過程中多加分析研究，提出修改和補充意見。

編者 1957年10月15日。



## 目 录

### 手工煮炼、漂白、染色操作法

一、煮炼、漂白操作法.....	7
二、直接染料的染色操作法.....	10
三、硫化藍的染色操作法.....	12
四、硫化元的染色操作法.....	14
五、士林染料的染色操作法.....	15
六、不溶性偶氮染料的染色操作法.....	19

### 手工漿紗应用矽酸鈉作爲淀粉

#### 分解剂的上漿操作法

一、經紗为什么要上漿.....	28
二、以淀粉代替麵粉和应用淀粉分解剂上漿.....	28
三、配漿成份与說明.....	29
四、調漿方法.....	32
五、上漿操作.....	33
六、注意事項.....	35
附录一 原紗煮紗法 .....	38
附录二 小粉的制造方法 .....	39

### 人力格布机操作法

一、踏机.....	41
-----------	----

二、換梭及裝緯.....	42
三、布面及經紗的檢查.....	45
四、機件故障檢查及修理.....	48
五、交接班工作.....	49

### 電力織機操作法

一、分台換梭.....	51
二、巡迴.....	54
三、工作的機動性.....	59
四、基本操作.....	61
五、交接班與檢查工作.....	65
六、清潔工作.....	67

## 手工煮煉、漂白、染色操作法

主要內容：介紹煮煉和漂白操作法、直接染料的染色操作法、硫化藍的染色操作法、硫化元的染色操作法、士林染料的染色操作法以及不溶性偶氮染料的染色操作法。參考這些操作方法可以克服工序排列先后不合理、用料過多或過少的現象，防止染花，提高水洗堅牢度及摩擦牢度。

### 一、煮煉、漂白操作法

煮煉能去除纖維中存在着的許多天然不純物：如油脂質、蜡質、礦物質、蛋白質和動植物膠質等，但天然色素被保留下來了（棉纖維經煮煉後，雖較前淨化多了，但仍呈米黃色）。為使纖維潔白，還必須漂白。

煮煉和漂白是為了使纖維固有的優良品質能充分發揮，為以後染印加工打下良好的基礎。

原紗煮煉設備有水汀煮鍋、地灶煮鍋、木桶煮鍋及陶缸煮鍋等四種。主要的是水汀煮鍋及土灶煮鍋二種（前者有加壓與常壓之分）。煮煉工藝中的浴比、用料、時間等將因設備不同而不同。

#### （一）脫脂紗的煮漂操作：

棉紗拆包→成鏈浸紗→碱液進鍋→液面撇濁→棉紗進鍋→沸煮→小火悶鍋→出鍋→悶紗→清洗→吃酸→漂白→

漂白后处理→清洗。

1. 棉紗拆包：將小包棉紗拆散，以每支循環串成鏈條束，鏈束的長短根據各自煮鍋的大小而定。

2. 碱液進鍋：脫脂紗煮煉的处方

水汀鍋溶比	1:4	開口鍋溶比	1:6
固体燒鹼	3兩/包	固体燒鹼	4兩/包
水玻璃	1兩/包	水玻璃	1兩/包

溶比可根據棉紗的質量及燃度的大小，酌予增減。

3. 液面撇濁：加水到規定量後，放入固鹼，升溫到 50°C 左右時，再加入水玻璃，直到 70°C 左右時，撇盡上浮雜質。

4. 棉紗進鍋：紗要平鋪在內，切勿亂堆，進紗完畢，待紗全部下沉後，上蓋鐵柵重物，防止棉紗被沸水沖亂。

5. 煮煉時間：

水汀鍋煮時：以沸點計不得低於 6 小時。

開口鍋煮時：以水沸、紗全部下沉開始計算，共 5 小時，其中包括 3 小時的小火悶鍋時間。

放盡殘鹼液，起鍋。

6. 悶紗：有繼續煮煉的作用。要求做好保溫保濕工作。可在鍋內悶，共悶 12 小時，先在殘鹼液內悶 1—3 小時，後放去殘液，悶 9—11 小時。也可在悶紗池內悶，紗放在池內時，四周鋪平踏實，池內底層用石卵子平鋪，使殘液下洩澄清；紗上面用舊棉絮蓋好，借此保溫保濕，避免風干，堆置時間以 24 小時為宜，不得超過 48 小時。

7. 清洗：將悶紗池內的脫脂紗取出，解開條結。清洗時，用水逐束清洗（每小包分 4 束），三倒頭，12 個來回。每缸清水 400 斤，洗 5 小包換水一次，絞干重達 64—66 兩/5 絞。PH = 9—10。如有蓮蓬設備者，可先沖洗，以後再水洗一次，操作

手續同上。

8. 酸洗：清水 400 斤，基液 66°Bé 硫酸 0.6 兩/包（先注入 15 倍 冷水中冲淡应用）头缸連底共 6 倍，逐束酸洗，每小包分四束，每包加酸一次，規定每缸洗紗 20 小包換酸液一次。操作同水洗，絞干重达 64—66 兩/5 絞，不必过干。达到 PH = 5—6。

9. 漂白：采用二次浸漂法。漂液温度一般为室温，冬天稍加温，保持 25°C。入漂清水 600 斤，基液浓度 4°Bé 漂液 12 兩/包，头缸連底共 3.5 倍。5 小包加漂液一次。三倒头，12 个来回，漂后將紗搭在漂缸濾紗馬上，（漂液勿流洩缸外）經 20—30 分鐘后，第二次浸漂，一倒头，4 个来回，紗仍搭在濾紗馬上。待全部漂畢，浸入漂缸內，時間不超过 1 小时，絞干（过夜的漂紗需全部浸沒在漂缸中，最后一次添加的漂液只为原来的八折），再清洗一次。如漂白程度要求更高或煮煉不够良好的，可根据要求而增加浸漂次数。

10. 漂白后处理：有硫酸处理法、大苏打处理法和养缸法三种，可任意选择。

(1)硫酸处理法：用量为 66°Bé 硫酸 0.4 兩/包，出缸再清洗一次，絞干重达 64—66 兩/5 絞。此法适用于漂液用量較多或生漂者。

(2)大苏打处理法：用量为 1 兩/包，边浸入，边絞干，以后清洗一次，揩干同上。

(3)养缸法：在清水中浸养 24 小时（中途換水一次），出缸再清洗一次，絞干重同上。漂紗用于染色的才采用此法。

## （二）清水草煮紗的煮漂操作：

因設備及成本限制的緣故，而在染深色的直接色及硫化色，不能采用燒碱液煮炼时，则只能沿用清水煮紗。

浴比为1:6。煮时以水沸紗全部下沉开始計算，共2小时。  
起鍋，煮煉后处理以及漂白工序均与(一)法相同。①

### (三)防止黃班生成的办法：

1. 脱脂紗煮煉时，碱液要一次加足。如不能一次加足者，则所添的碱液应带有温度，濃度也应与原煮鍋內相同。

2. 碱液要加得多，紗在液面下3—4寸。

3. 鐵棚用細小洋元焊接而成，空格不能太小。煮鍋應裝循环器，使碱液上下循环良好。

4. 新鍋或維护防止生锈者，则在热鍋上刷石灰漿一層。

石灰漿处方：水100分，水玻璃10分，石灰5分。

5. 踏碱(踏水)要均匀，燒火要均匀，悶紗要保温保湿。

### (四)化漂粉的注意事項：

1. 只能用清水冲化漂粉，忌用热水冲化，也忌用稀硫酸冲化。

2. 冲化漂粉时，先用少許水慢慢調成薄漿，避免結塊，化好后，必須等澄清后才能应用。

3. 漂液中切忌皂液、碱液滲入，否则会使漂液成分降低，混濁無用。

4. 漂缸应做蓋，上做涼蓬，防止太陽直射。

5. 溶化漂粉的地方，必須与染色工場远离，也应与晒紗場远离。

6. 溶化漂粉者应戴上口罩，否則有碍身体健康。

## 二、直接染料的染色操作法

① 如果因为煮鍋容量的限制，脱脂紗及草煮紗的煮煉时间都不能达到上述时间，则可在煮前用燒碱或用溫水踏透踏匀，这样可酌予减少煮煉的时间。

直接染料色譜齊全，價格低廉，染色操作又很方便，深受廣大劳动人民的歡迎。但所染的东西日晒牢度和水洗牢度均差，故常用来染較低級的棉紗或棉織品。有些生產單位忽視了保証日晒、水洗牢度等方面的工艺条件及染色操作。在手工棉織業中要保証、提高直接染料的染色牢度，最現實、最起碼的要求是棉紗在染色前要用燒碱等經一定時間的煮煉，染色時用高溫煮染法，并加食鹽或元明粉用以促染，染色時間宜長一些。

#### (一) 染前要求：

最好采用經燒碱液煮煉過的脫脂紗，也可采用經清水煮煉過的草煮紗。染深色的可不經漂白。

#### (二) 染色工艺过程：

染色→綃干→清洗二次→綃干→日晒。

#### (三) 染料化料：

沸水調成漿狀後，再用沸水沖到需用量。

#### (四) 染色操作：

1. 棉紗綃干重達 64—68兩/5綃，綑松入鍋，每小包紗串 8 根竿。

浴比一般為 1:30—1:40，這只能根據染鍋的大小而定。

2. 染溫：深色一般都在 95°C 以上，即沸染。淺色也是沸染。

染時：

	淺色染色時間(分)	深色染色時間(分)
碱煮的脫脂紗	7—10	10—15
清水草煮紗	10—15	15—20
不煮，腳踏清水紗	25—30	30—35

入染后，翻 5—7 个身（三角形式的翻身）翻到半数时，互换位置一次。

3. 出锅，绞干重达 64—66 两/5 绞。
4. 清洗二次。每次一倒头，4 个来回。浅色 10 小包换水一次，深色 5 小包换水一次。绞干重达 64—66 两/5 绞。
5. 晒干或烘干。翻身不得少于 3 次，愈勤愈好，如有条件待纱晒干到七成时收回阴干，可避免晒花。

#### （五）注意事项：

1. 直接染料上色快，染浅色时，最好染料分二次加入，以控制色花。

2. 直接染料中用纯碱来帮助染料溶解和软化硬水。常用元明粉或食盐作为促染剂。鲜明的浅色用元明粉较好；深色用食盐比较经济，一份食盐可代替二份元明粉。助剂用料如下：

浅色：0.2% 纯碱（按纱重计）。不用促染剂。

深色：0.5% 纯碱（按纱重计）。3—5% 元明粉（按纱重计）。

3. 有个别几种染料如直接蓝、直接青莲及直接墨绿等在染色的时候，染液中只要加食盐或元明粉，不要再加纯碱就可染了。

### 三、硫化蓝的染色操作法

#### （一）用量范围：

硫化蓝 1—4 两/包，硫化碱用量为染料重量的 2 倍（后处理吃碱用量为总用碱的 20% 也包括在内）。或用润湿剂太古油 0.5 两/包。今以江阴用量作例说明如下：

双桃青紅光硫化潮藍 5 兩/包

62% 硫化碱(化料用) 8 兩/包

62% 硫化碱(后处理吃碱用) 2 兩/包

(二) 染料溶化法：

1. 將敲碎的硫化碱倒入鍋內，用总水量的一半（温水）冲入，边倒边攪，升温，沸点溶化。

2. 硫化藍先用太古油（或只用硫化碱液）拌和，再用 20% 总水量（沸水）慢慢地倒入，攪成薄漿狀，不能有細塊細粒，又冲入 30% 总水量（沸水），繼續不断地攪和。

3. 將化好的沸碱液全部倒入硫化藍色液內，不断攪拌。

4. 总共冲出每小包染液为 5 市斤。

(三) 化料注意事項：

1. 溶化染料时要一次总化，化好后用蓋子盖好。冲化时所用的水量要預先算好，不得中途另加清水。

2. 化料必須隔日化好，主要防止应用当天帶热的染液，防止染后發花，应用时撇去液面已氧化的一層。

3. 硫化藍一定先和太古油或少許硫化碱液充分拌匀后，才能冲水，否則溶化不良，影响染液濃度的一致，以后会造成染色色澤深淺不一之疵。

4. 忌用銅制器具。

(四) 硫化藍染色工艺过程：

染色→悶紗→吃碱、絞干→清洗、絞干→氧化→清洗→日晒。

(五) 染色操作：

1. 將煮过的棉紗，絞干重 64—66 兩/5 絞。綁松，每小包串 8 根竿。

2. 染鍋清水 320 斤，头鍋染液連底共 8 倍。染溫：50—

55°C。入染，連續翻 4 身，然后用布盖上。从出水缸中舀出色液若干斤，倒入染鍋中，直到浸沒紗頂为止，免受空气氧化。以后停 5 分鐘翻一个身，仍將布蓋好。前后共翻 5 个身。染时共 15 分鐘，連紗帶水拖出起鍋。尽量利用脚水續染。

3. 將起鍋后的紗，迅速提入出水缸內，全部浸入色液下，就用布蓋好，勿受空气氧化，逐絞取出，絞干重达 60—62 兩 /5 絞。溫度：40—50°C。時間：7—10 分鐘。此缸內濃度同染鍋濃度。

4. 碱缸清水 250 斤，头缸碱液連底共 5 倍，續缸用碱量为总用碱的 20%。溫度：35—40°C。三倒头，8 个来回，絞干重达 60—62 兩 /5 絞。每 20 小包換水一半，补充 30—35°C 溫水到原有水位。补充用碱为保持濃度一致起見，續缸用量須相应減少。

5. 清洗：吃碱后的紗清洗一次，二倒头，8 个来回，每缸 5 小包換水一次。絞干重达 64—66 兩 /5 絞。

6. 氧化：把清洗后的紗串在竹竿上抖松，透風氧化時間不少于 15 分鐘。

7. 清洗二次：每缸 10 小包換水一次。絞干。

8. 日晒。

#### 四、硫化元的染色操作法

(一) 用量范围：硫化元用量 1 份时，则 60% 硫化碱用量为硫化元的同倍或九折。

(二) 染料溶化法：同硫化藍。总共冲出每包染液为 6 市斤。

(三) 染色工艺过程：

染色→悶紗、絞干→清洗一次→氧化→清洗二次→日晒。

(四) 染色操作：

1. 將煮過的棉紗絞干重達 64—66 兩/5 絞。繩松，每小包串 8 根竹竿，入染。

2. 染鍋尽量利用脚水。頭鍋应用量根据色澤深淺而定。入鍋，連翻 3 個身，互換位置，停二分鐘後連翻 2 個身，以後每隔 2.5 分鐘翻身一次。先後共翻 7 個身。沸染共 15 分鐘，出鍋。

3. 入出水缸內悶紗，絞干重達 64—66 兩/5 絞。

4. 清洗一次，絞干重達 64—66 兩/5 絞，每 5 小包換水一次。

5. 摆子架上透風氧化，時間共 30 分鐘。

6. 清洗二次，每 5 小包換水一次。洗得愈徹底，愈能防止發脆。

7. 日晒。

附註：硫化元的染後處理，廢除過去一直應用的硫酸、紅矾法，需要時可改用碳酸鈉或純鹼處理法。後法不會使得硫化元紗(布)脆化。

## 五、士林染料的染色操作法

(一) 用料範圍：

1. 頭缸用料：

深色 (2 兩以上)	40°Be' 燒碱液 10—12 公撮/立升	保險粉 2—3 克/公升
中色 (0.5—1 兩)	8—10 "	1—1.2 "
淺色 (0.5 兩以下)	6—8 "	0.8—1 " 不能低於 0.8 克/立升

头缸中無論深淺色都需加純碱 1 克/立升

## 2. 士林干缸用料比例与溫度情况 單位:份

染料名称	份数	40°Be' 烧碱液	保險粉	水	还原溫度(°C)	染溫
R 桃紅	1	10	2	100	80—90	60
G 金黃	1	10	1.5	100	65	50
G CN 黃	1	6	1.5	100	60	55
4 G 綠	1	10	1.2	100	60	55
K 漂藍	1	6	1.3	100	55	50
RR 青蓮	1	10	0.6	100	65	50
B 綠	1	8	1.2	100	60	55
3G 金黃	1	6	1.5	100	60	50
M 灰	1	12	0.6	100	65	55
RF 桔黃	1	10	1.2	100	80	60
RSN 藍	1	6	1.3	100	55	60

### (二) 干缸溶解:

首先將应用量的染料傾入干缸中，用适量太古油調成漿狀(太古油以其 4 倍的温水冲淡后使用)，然后倒入一半总用水量(85°C 以上) 的軟化热水冲化，隨倒隨攪。最好用 120 眼/(吋)細銅篩過濾該溶液。然后加規定用量的 40° Be' 烧碱液調和，冲入另一半的温水調拌之。干缸化料总用水量为染料重量的 70—100 倍，待降温到还原时，間時慢慢地加入規定用量的保險粉，邊加邊攪，养缸 20 分鐘，使还原完全，成液备染。(按小包均匀分佈或不分佈，視具体情况而定)。干缸化料总量不能超过棉紗 10—15 小包的計劃量。

### (三) 士林染色工艺过程:

染色→絞干→氧化→清洗→吃酸→絞干→清洗→皂煮→