

中等水产学校試用教科书

# 捕魚技术

山东水产学院主編

漁撈专业用

农 业 出 版 社

中等水产学校試用教科书

# 捕魚技术

山东水产学院主编

农业出版社

主 編 山东水产学院 宋启明  
协 編 集美水产专科学校 陈忠信  
审查单位 水产部中等专业学校教材编审工作組

中等水产学校試用教科书  
捕魚技术  
山东水产学院主编

农业出版社出版  
北京光德局一號

(北京市书刊出版业营业登记证字第 106 号)

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

上海市印刷五厂印刷裝訂

統一书号 15144.273

---

1961 年 9 月上海初型                  开本 787×1092 壹米  
1961 年 9 月初版                  三十二分之一  
1961 年 9 月上册第一次印刷                  字数 401 千字  
印数 1—3,280 册                  印张 十六又十六分之十三  
    定价 (7) 一元四角

# 目 录

緒論 .....	1
----------	---

## 第一篇 漁具材料与工艺

第一章 纤維材料 .....	5
第一节 几种主要植物纤维与动物纤维的特性 .....	5
第二节 合成纤维的特性与各种纤维的鉴别 .....	11
第二章 漁業用紗、綫 .....	17
第一节 紗綫的結構 .....	17
第二节 紗綫的粗度 .....	19
第三节 紗綫的捻度与捻縮 .....	28
第四节 紗綫的吸湿性 .....	31
第五节 線的强度、伸长度 .....	32
第六节 网綫的規格和檢驗 .....	34
第三章 网片 .....	41
第一节 网片的构成 .....	41
第二节 人工編网技术 .....	44
第三节 机械編网技术 .....	53
第四节 网片的規格和檢驗 .....	60
第四章 缆索 .....	65
第一节 植物纤维缆索 .....	65
第二节 鋼絲索 .....	77
第三节 混合索 .....	84

第四节 绳索的結接技术 .....	85
<b>第五章 浮子和沉子.....</b>	<b>98</b>
第一节 浮子的材料和种类 .....	98
第二节 浮力計算.....	104
第三节 沉子的材料、种类和沉降力計算.....	108
第四节 浮、沉子材料比重及浮沉力的測定.....	110
<b>第六章 漁具制造的一般工艺 .....</b>	<b>113</b>
第一节 网片的剪裁.....	113
第二节 网片的縫合.....	126
第三节 网片的縮結.....	134
第四节 网片的修补.....	151
<b>第七章 制造漁具的材料計算 .....</b>	<b>156</b>
第一节 网具材料的計算.....	156
第二节 漁具装配用綫量的計算.....	167
第三节 浮子和沉子数量的計算.....	170
<b>第八章 网具材料的防腐与保养 .....</b>	<b>188</b>
第一节 网具材料的损坏原因.....	188
第二节 网具的防腐材料与防腐原理.....	190
第三节 漁网的防腐法.....	193
第四节 网具的保养与貯藏.....	202
第五节 单宁原料的定性与定量分析.....	204

## 第二篇 漁具結構与捕魚技术

<b>第九章 漁具計算的基础理論 .....</b>	<b>208</b>
第一节 漁具零件的水阻力.....	208
第二节 网片阻力計算.....	224
第三节 悬索理論及在漁具計算中的应用.....	227
<b>第十章 刺网类 .....</b>	<b>235</b>
第一节 概說.....	235

第二节 刺网漁具結構与捕魚技术.....	236
第三节 刺网理論与計算.....	256
<b>第十一章 圈网类.....</b>	<b>273</b>
第一节 概說.....	273
第二节 圈网漁具結構与捕魚技术.....	274
第三节 圈网理論与計算.....	309
<b>第十二章 拖网类.....</b>	<b>332</b>
第一节 概說.....	332
第二节 拖网漁具結構与捕魚技术.....	333
第三节 拖网理論与計算.....	373
<b>第十三章 張网类.....</b>	<b>397</b>
第一节 概述.....	397
第二节 張网漁具結構与捕魚技术.....	398
第三节 張网理論与計算.....	415
<b>第十四章 建网类.....</b>	<b>427</b>
第一节 概說.....	427
第二节 建网类漁具結構与捕魚技术.....	428
第三节 建网理論与計算.....	434
<b>第十五章 插网类.....</b>	<b>446</b>
第一节 概說.....	446
第二节 插网类漁具結構与捕魚技术.....	447
<b>第十六章 敷网类.....</b>	<b>450</b>
第一节 概說.....	450
第二节 誘餌网的漁具結構与捕魚技术.....	451
<b>第十七章 掩网类.....</b>	<b>455</b>
第一节 概說.....	455
第二节 掩网的漁具結構与捕魚技术.....	455
<b>第十八章 鮎漁具.....</b>	<b>459</b>

---

第一节 概說.....	459
第二节 各类釣漁具的結構与捕魚技术.....	466
第三节 釣具的理論与計算.....	487
<b>第十九章 猎捕漁具类.....</b>	<b>493</b>
第一节 捕鯨技术.....	493
第二节 姥鯨釣与魚鱈.....	500
<b>第二十章 声、光、电在工业捕魚中的运用.....</b>	<b>502</b>
第一节 概說.....	502
第二节 光誘捕魚技术.....	504
第三节 电气捕魚技术.....	517
第四节 声波在工业捕魚中的应用.....	528

## 緒論

**一、我国漁业生产的概况** 广闊的水域里蘊藏着丰富的水产資源，給人們提供大量的蛋白质食料和工业、医药、农业肥料的宝贵原料。因此，漁业生产也是国民经济的重要組成部分之一。

由于水产科学技术的不断发展，漁业有了很大的提高。1957年世界鱼类和其他水产品(鯨及其他哺乳类除外)的总产量已达近3,000万吨。以苏联为首的社会主义国家漁获量的增长速度很快，我国于1953年到1957年每年平均递增13.3%。在同期內，日本每年递增速度仅3%，美国更少，只有2.8%。

我国的自然环境优越，东、南两面临海，大陆海岸綫长达12,000多公里，加上島屿海岸綫共計23,000多公里。我国沿海和邻近公海水深200米以內的大陆棚海区，总面积为436,000平方浬，占全世界大陆棚面积的23.7%。内陆方面，江河湖泊纵横密布，淡水水面达三亿余亩。在此如此广闊的水域里水产資源异常丰富，再加上我国漁民的勇敢、勤劳以及在长期生产实践中积累了丰富的經驗，因此，我国漁业生产潜力非常巨大。

但是在解放前，由于帝国主义的侵略及封建地主阶级、官僚資产阶级对劳动人民的重重压迫和残酷剥削，我国的漁业受到严重摧殘，工具破旧、技术落后，到1949年解放前夕，全国水产总产量仅有45万吨。广大漁民过着极其悲惨的生活。

解放后，由于党和政府的正确领导和重視，使我国的漁业迅速恢复并得到了迅速的发展。国民经济恢复时期的1952年全国的水

产总产量就超过了解放前(1936年)150万吨的最高水平。第一个五年計劃最后一年的1957年水产总量已有更大的发展，約占全世界总产量的11%。

1958年以来，我国广大的漁民群众、企业工人、水产科学与教育工作者在党的总路綫、大跃进、人民公社三面紅旗的光輝照耀下，發揮了冲天的革命干勁，发揚了敢想、敢干的共产主义风格，进行了許多渔业技术革新和創造，改进了現有的捕魚工具及捕魚技术。同时，在党的领导下，又广泛地开展了渔业科学的研究，进行了全国的海洋資源、海洋漁具的普查工作；开发了新的漁場；开展了漁情預报工作；进行电光捕魚及电气捕魚的試驗研究；应用現代水声学仪器探测魚群等，大大地促进了水产事业的发展，提高了漁业生产量。特别是在党对农业提出的“以粮为綱、多种經營、全面安排”方針以及水产生产方面“养殖和捕捞、海水和淡水、国营和群众漁业并举”的方針指导下，使漁业生产获得了飞速的发展。我国机械动力漁船也有了很大的增长，1959年全国的国营漁輪已比1953年增加了1倍多；机帆船增长了80多倍。

我国水产事业的高速度发展，充分地证明了党和毛主席領導的英明、偉大和正确，也充分体现了三面紅旗和一整套两条腿走路方針的无比威力。

**二、世界工业捕魚的新成就** 为了发展漁业生产，許多国家都在改进和創造最新的捕魚工具和捕魚方法。

例如苏联科学技术博士，工业捕魚教授 Ф. И. 巴拉諾夫，著作了“工业捕魚技术”(1933年)和“海具理論与計算”(1948年)，对工业捕魚的科学理論基础作出了很大的貢献。苏联更多的学者和劳动漁民对工业捕魚最新科学技术的創造、应用和推广起了极大的作用。我国在这方面的工作也已經开始。

在最近几年，許多国家都进行制造雙水层拖网的研究取得了

一些成就，但沒有成功地获得数量稳定的經濟漁获物。失敗的主要原因是對魚類的习性很少了解。苏联在这方面所进行的一系列的研究，解决了变水层拖网在北大西洋秋、冬季的捕鮓問題。曾經創造了在 10—15 分钟的拖曳時間漁获量达 30—40 吨的紀錄，两个月共捕获了 800 吨鮓魚。

电光捕魚的应用和发展，对某些資源的开发和利用起着重要的作用。苏联已成功地掌握了电光捕魚技术。里海小鱸魚的捕获量 40% 是用电光捕魚的方式捕获的。但这种捕魚方式还存在某些缺点，为了进一步增加捕获量充分利用資源，曾研究了用魚泵装置来捕小鱸魚的新方法。1954 年，这种装置在里海使用成功。装有魚泵船只的漁获量平均比用圓錐网捕捞的船只大 17—18%。今后还要繼續研究更广泛地使用电光捕魚的方法，并着重于使用魚泵的研究，来提高捕魚效率。

电气捕魚在各国海洋漁业中已經开始应用。目前，在金枪魚的总漁获量中有 10% 是用电气来捕获的。在捕鯨業中，使用电气捕鯨炮具有重大的意义，用电气捕鯨炮捕获的鯨魚已在逐年增加。但是电气捕魚还存在很大的困难，如制造适宜功率的脉冲装置，对各种魚类選擇不同形式和数值脉冲波等等。电气捕魚的試驗工作在我国一些淡水地区也已經开始了。

在捕魚材料方面，已經推广了合成纖維材料，如尼隆、卡普隆等。在很多国家合成纖維网材料取代了植物纖維网材料。我国南方海洋漁具已采用合成纖維材料的也占了很大比重。

捕魚过程的机械化方面，在所有大型漁具(拖网、圍网、流网、建网)的主要操作过程中，目前正向全部机械化发展。在苏联，捕魚过程完全机械化的达 68%。我国自 1958 年大跃进以来，各营水产公司的漁輪在机械化捕魚操作方面創造了很多經驗，取得了相当大的成就。

第二次世界大战后，水声学仪器从应用在助航，过渡到成为可靠的魚群侦察仪器。目前垂直和水平的魚群探测器，在漁船上已被广泛地应用，生产率大大提高。我国漁輪不但普遍使用了垂直魚群探测器，而且已能自行制造这种仪器。

**三、“捕魚技术”的內容和要求** 本課程的內容主要包括漁具材料、漁具制造工艺、漁具理論与計算的一般原理及主要漁具的結構与捕魚技术四个部分。通过本課程的教学使同學們能学习到漁具制造的一般工艺，漁具理論与計算的基础理論知識。同學們学习本課程，必須通过生产实习，参加渔业生产劳动，把理論与生产实践知識密切結合起来，使在毕业后能熟练地掌握一般渔业生产技术操作，对現有的渔业生产工具能作到初步的理論分析和实际运用，并进行漁具和捕魚技术的改革工作。

# 第一篇 漁具材料与工艺

## 第一章 纤維材料

制造漁具所用的材料绝大部分是纤维材料。这些材料质量的好坏，在漁业中有着很大的关系。它直接影响到漁具的漁获率及其使用的期限。

漁业中用以制造网綫、网片和绳索的主要原料，分为天然纤维与人造纤维两大类。天然纤维又分植物纤维和动物纤维两种。这里主要談各种纤维的特性。

### 第一节 几种主要植物纤维与动物纤维的特性

我国漁业中应用的各种主要的植物纤维有棉花、亚麻、大麻、苧麻、馬尼拉麻和龙舌兰麻，此外西塞尔麻、棕榈、稻草等也被应用。

#### 一、植物纤维

1. 棉花 棉花是最普遍的纤维材料，大部分的网片和漁业用綫都用棉花制造。它的特点是应用范围广而加工方便。

原棉(未經洁除)的成分如下：

纤维素	94.5 %
含氮物质	1--1.2 %
脂肪和腊	0.5—0.6 %

矿物质(灰分)	1.14%
果胶物质	1.2%
未知部分	1.36%

决定各种植物纤维实用价值(其物理与化学特性)的主要物质是纤维素,因纤维素能抵抗菌体及其它破坏因素的作用。

棉纤维的外壳包裹着一层腊脂,在温度20°C的水中,它开始溶解,温度达86°C时腊脂完全溶解。因此在染网材料时须预先烧煮。

棉制品较其他植物纤维耐腐。由于纤维在同种子相联系的一端具有较大的细胞腔,故防腐物质很易渗入,这就更进一步提高了棉制品的防腐性能。

果胶物质在一般条件下很容易遭受腐菌作用的破坏。

棉纤维平均长度为22—50毫米,粗度为18—25微米,根据纤维长度的不同,棉花可分中纤维棉和细纤维棉二种。中纤维平均破断长度为24千米,破断伸长度为6—8%。细纤维平均破断长度与破断伸长度分别为35千米和7—9%。

束纤维的破断长度和长度,是选择网线绳索原料的最重要依据。

棉纤维的比重是1.33。

在正常的大气条件下(气温20°C,相对湿度65%),纤维的含水量为8.5%。相对湿度为100%时,纤维的含水量达20%。

棉纤维的强度在潮湿状态中比干燥时强10—30%。湿纤维的粗度较干纤维大45—55%。

棉纤维在温度升高至100°C时,强度不变。在120°C时,强度减少30—40%,但在冷却30—60分钟后,失去的强度完全恢复。

在太阳作用下经1900小时曝晒后强度完全丧失。

棉织品比其他植物纤维的制成品耐磨。

棉纤维具有較大的彈性。

棉花的缺点是纤维长度較短，因而在棉織品中采用大的捻度。

## 2. 亚麻 亚麻纤维的成分如下：

纤维素	80.5—82.5%
果胶物质	2.14—2.6%
脂肪和腊	1.17—2.39%
木质素	2.5—4.85%
含氮物质	2.96—3.22%
灰 分	6.7—1.32%

由于亚麻纤维含有大量果胶物质，因此纤维素含量较少。同时有木质素存在，使其增加了硬度。

工艺纤维中的单纤维数达30—50个，其长度为4—70毫米，平均长度为25毫米。棉纤维平均在5克左右的载荷下断裂，而亚麻单纤维的强度为15克。工艺纤维的长度为15—125厘米，破断长度为40千米。湿的工艺纤维的破断伸长度为2—3%，比重1.5。在温度21°C，空气相对湿度60—70%时亚麻的含水量为10.1—11.7%，在湿度100%时，含水量达25%。

湿的亚麻纤维的强度較干纤维增加10%，而湿紗的强度由于增加了滑动而减少20%。

亚麻吸水很快，但失水亦快。

在阳光作用下，經2200小时曝晒后强度完全丧失。

由于高含量的果胶物质，造成了亚麻制品易于腐蝕的缺点。我国亚麻用在渔业上还很少。

## 3. 大麻 大麻主要供制造绳索和粗綫用。均匀的大麻用来制造长紗，麻屑制造短紗。大麻纤维的成分如下：

纤维素	70—77.9%
果胶物质	9.31%

含氮物质	2—3%
灰 分	0.82%
其 他	9%

大麻的破断强度比棉花高，单纤维长10—15毫米，工艺纤维长800—1500毫米。强度极限为45公斤/毫米<sup>2</sup>，单纤维粗度14—20微米，破断载荷30—40克，强度极限75公斤/毫米<sup>2</sup>。单纤维比重为1.48，正常含水量12%，在空气相对温度为100%时纤维的含水量达30%，浸水后强度增加一倍。

在太阳光作用下经2300小时曝晒后，强度完全丧失。

大麻纤维的弹性很少。

4. 莎麻 莎麻纤维在中国，日本和其他许多国家中广泛地用来作为制造刺网、围网、定置网等网具的材料，莎麻纤维的成分如下：

纤维素	78.07%
木质部和蛋白质	6.01%
水 分	9.05%
溶解物质	6.47%
脂肪和腊质	0.21%
灰 分	0.28%

莎麻纤维的长度60—250毫米，粗度16—80微米，工艺纤维长度从0.5到1.5米。

纤维的普通含水量为6—8%，在空气相对湿度为100%时达18%。

莎麻强度在植物纤维中占第一位，单纤维强度为28—79.4克时，平均强度30—40克。

纤维的拉伸和弹性很少。

莎麻制品耐磨和耐弯折。在吸水后，莎麻制品强度增加，不变

粗而变得柔軟。

5. 馬尼拉麻 馬尼拉麻具有較大的剛性，故不宜用作制造細線。用馬尼拉麻制成的細索及粗線廣泛地应用在拖网漁具上。馬尼拉麻是制造植物性绳索的最好材料。馬尼刺麻的成分如下：

纤维素	64—65%
木质与果胶混合物	22—24%
水 分	12%
溶解物质	1%
脂肪与腊质	0.6%
灰 分	1%

馬尼拉麻的纤维长度为3—12厘米，粗度为19—32微米。工艺纤维长度为2—5米。纤维的含水量很大，当温度为24°C相对湿度为60—70%时，纤维的含水量从10.1—11.9增加到13%，而当相对湿度为100%时，纤维含水量达45—46%。馬尼拉麻制品具有重量輕的特性。馬尼拉麻的比重为1.2—1.3。

馬尼拉麻纤维較长，制成的绳索与大麻相比具有較小的捻数，因此就較柔軟，潮湿时也不易变硬。

馬尼拉麻在水中吸水較少，成品較大麻不易破坏。

馬尼拉麻绳索的缺点是应用在通过滑車及鼓輪时具有較大的脆弱性。

6. 龙舌兰麻 龙舌兰麻亦称“劍麻”。它的纤维形状很似馬尼拉麻，纤维强力大，色白，长达1—1.5米。

龙舌兰麻吸湿性强，在正常的大气状态下回潮率为10—12%。但耐磨性弱，在海水中使用不耐久。又因纤维缺乏可撓性及彈性，因而制成的绳索通过滑車和絞盘使用时容易破断。

龙舌兰麻纤维通常只用作各种绳索材料，而不用来捻制网线。近来我国漁具工厂中亦有用这种纤维与苧麻或其他柔韌的纤维材

料制成网具上所用的绳索及粗网线。

上述6种植物纤维材料是渔业中较主要而常用的原料。对于黄麻、夹竹桃麻、棕榈、稻草等纤维材料，一般仅用作渔具绳索的原料。其中稻草纤维，由于在我国产量多，取材容易，成本低，在水中又具有发光作用，因而在群众渔业中被广泛地用来制作定置网具及曳网上的大网目网片。

**二、动物纤维** 在渔业中采用的动物纤维主要是蚕丝。在我国多用来制造流网。

蚕丝的主要特性：

蚕丝按其纤维的结构，是属于无细胞纤维，很相似于合成纤维。

丝纤维的组成百分比：

丝蛋白	70—80%
丝 胶	20—30%
脂肪与腊质	0.5—2.5%
灰 分	1.2—1.5%

当丝放在肥皂溶液中煮时，除丝蛋白外，所有伴随物几乎完全脱出。

新丝的比重是1.33，加工后比重为1.25。当温度为24°C，空气相对湿度为60—70%时，丝的含潮率为9.6—11.5%，在空气相对湿度为100%时，丝的含潮率达30%，标准含潮率为11%。当相对湿度60%时，纤维直径增加3.8%，而相对湿度为90%时，增加8.9%。将纤维浸入18°C的水中，直径将膨胀16—18%，重量增加30—35%。在这种情况下丝的伸长度为1.2%。单纤维的强度是5克，破断长度为33—37千米。潮湿后强度损失15—20%。破断伸长度为18—20%。

丝在水中温度达170°C时，它的性能还不致改变，而超过180°C