



机械工程塑料 标准汇编



机电部机械工业标准化研究所
机电部上海材料研究所

机械工程塑料标准汇编



机电部机械标准化研究所
机电部上海材料研究所

《机械工程塑料标准汇编》

*

机电部机械标准化研究所 编辑
机电部上海材料研究所

*

机械工业标准化技术服务部出版发行

*

江苏省武进县第三印刷厂印装

*

开本：787×1092 1/16 33印张

*

资料编号：9206

前　　言

为促进我国机电行业工程塑料工业的发展，积极推行机械工程塑料标准的贯彻执行，机电部机械标准化研究所和上海材料研究所会同全国塑料标准化技术委员会机械工业塑料制品分会组织汇编了《机械工程塑料标准汇编》。本汇编收集的均为机电行业常用工程塑料标准，实用性强。为方便广大从事标准化工作人员和技术人员查阅和使用，本汇编对原标准中的旧单位制作了换算，并对原标准中的明显错误作了修改。如有差错，请查核原文。

参加本汇编工作的人员：

鲁瑞银、方效良、陈晓宏、王文忠、陈金宝、周驰风

一九九二.四.二十

目 录

GB 1033—86	塑料密度和相对密度试验方法	(1)
GB 1034—86	塑料吸水性试验方法	(11)
GB 1035—70	塑料耐热性(马丁)试验方法	(16)
GB 1036—89	塑料线膨胀系数测定方法	(19)
GB 1037—88	塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法	(23)
GB 1038—70	塑料薄膜透气性试验方法	(26)
GB 1039—79	塑料力学性能试验方法总则	(30)
GB 1040—79	塑料拉伸试验方法	(31)
GB 1041—79	塑料压缩试验方法	(37)
GB 1042—79	塑料弯曲试验方法	(40)
GB 1043—79	塑料简支梁冲击试验方法	(44)
GB 1048—89	固体绝缘材料工频电气强度的试验方法	(48)
GB 1632—79	合成树脂常温稀溶液粘度试验方法	(56)
GB 1633—79	热塑性塑料软化点(维卡)试验方法	(63)
GB 1634—79	塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法	(66)
GB 1636—79	模塑料表观密度试验方法	(70)
GB 1843—80	塑料悬臂梁冲击试验方法	(73)
GB 1844—80	塑料及树脂缩写代号	(80)
GB 2035—80	塑料术语及其定义	(86)
GB 2406—80	塑料燃烧性能试验方法 氧指数法	(130)
GB 2407—80	塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法	(135)
GB 2408—80	塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法	(138)
GB 2409—80	塑料黄色指数试验方法	(140)
GB 2410—80	透明塑料透光率和雾度试验方法	(144)
GB 2411—80	塑料邵氏硬度试验方法	(147)
GB 2547—81	塑料树脂取样方法	(152)
GB 2567—81	树脂浇铸体力学性能试验方法总则	(159)
GB 2568—81	树脂浇铸体拉伸试验方法	(161)
GB 2569—81	树脂浇铸体压缩试验方法	(163)
GB 2570—81	树脂浇铸体弯曲试验方法	(165)
GB 2571—81	树脂浇铸体冲击试验方法	(167)
GB 2576—81	玻璃钢中树脂不可溶分含量试验方法	(169)
GB 2577—81	玻璃钢树脂含量试验方法	(171)
GB 2790—81	胶粘剂180°剥离强度测定方法(金属对金属)	(173)
GB 2791—81	胶粘剂T剥离强度测定方法(金属对金属)	(176)

GB 2792—81	压敏胶粘带180°剥离强度测定方法	(179)
GB 2793—81	胶粘剂不挥发物含量的测定方法	(183)
GB 2794—81	胶粘剂粘度测定方法(旋转粘度计法)	(185)
GB 2913—82	塑料白度试验方法	(187)
GB 2918—82	塑料试样状态调节和试验的标准环境	(192)
GB 2943—82	胶粘剂术语及其定义	(194)
GB 2944—82	胶粘剂产品包装、标志、运输和贮存的规定	(205)
GB 3398—82	塑料球压痕硬度试验方法	(208)
GB 3399—82	塑料导热系数试验方法 护热平板法	(211)
GB 3681—83	塑料自然气候曝露试验方法	(215)
GB 3682—83	热塑性塑料熔体流动速率试验方法	(222)
GB 3960—83	塑料滑动摩擦磨损试验方法	(227)
GB 4207—84	固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法	(231)
GB 4217—84	热塑性塑料管材的公称外径和公称压力(公制系列)	(237)
GB 4218—84	化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法	(239)
GB 4608—84	部分结晶聚合物熔点试验方法 光学法	(241)
GB 4609—84	塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法	(244)
GB 4610—84	塑料燃烧性能试验方法 点着温度的测定	(247)
GB 4726—84	树脂浇铸体扭转试验方法	(250)
GB 5470—85	塑料冲击脆化温度试验方法	(254)
GB 5471—85	热固性模塑料压塑试样制备方法	(259)
GB 5472—85	热固性模塑料矩道流动固化性试验方法	(266)
GB 5478—85	塑料滚动磨损试验方法	(271)
GB 6111—85	长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法	(275)
GB 6112—85	热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测定方法(落锤法)	(279)
GB 6328—86	胶粘剂剪切冲击强度试验方法	(283)
GB 6329—86	胶粘剂拉伸强度试验方法	(287)
GB 6672—86	塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法	(292)
GB 6673—86	塑料薄膜和片材长度和宽度的测定	(294)
GB 7122—86	胶粘剂剥离强度试验方法 浮滚法	(297)
GB 7123—86	胶粘剂适用期的测定方法	(301)
GB 7124—86	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(金属对金属)	(303)
GB 7141—86	塑料热空气老化试验方法(热老化箱法)通则	(307)
GG 7142—86	塑料长期受热作用后的时间—温度极限的测定	(314)
GB 7749—87	胶粘剂剪裂强度试验方法(金属对金属)	(318)
GB 7750—87	胶粘剂拉伸剪切蠕变性能试验方法(金属对金属)	(322)
GB 7751—87	胶粘剂贮存期的测定方法	(327)
GB 7948—87	塑料轴承极限PV试验方法	(329)

GB 8323—87	塑料燃烧性能验试方法 烟密度法	(334)
GB 8324—87	模塑料体积系数试验方法	(351)
GB 8332—87	泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法	(353)
GB 8333—87	硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法	(360)
GB 9341—88	塑料弯曲性能试证方法	(369)
GB 9342—88	塑料洛氏硬度试验方法	(374)
GB 9343—88	塑料燃烧性能试验方法 闪点和自燃点的测定	(380)
GB 9344—88	塑料氙灯光源曝露试验方法	(387)
GB 9345—88	塑料灰分通用测定方法	(391)
GB 9352—88	热塑性塑料压塑试样的制备	(395)
GB 10581—89	固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法	…(400)
GB 10904—89	填充聚四氟乙烯导轨软带	…(404)
GB 10905—89	填充聚四氟乙烯软带导轨 技术条件	…(408)
GB 11546—89	塑料拉伸蠕变测定方法	…(411)
GB 11547—89	塑料耐液体化学药品(包括水)能性测定方法	…(417)
GB 11548—89	硬质塑料板材耐冲击性能试验方法(落锤法)	…(428)
GB 11997—89	塑料多用途试样的制备和使用	…(436)
GB 11998—89	塑料玻璃化温度测定方法 热机械分析法	…(440)
GB 11999—89	塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法	…(444)
GB 12000—89	塑料在恒定湿热条件下曝露试验方法	…(449)
GB 12027—89	塑料薄膜尺寸变化率试验方法	…(457)
ZB H46 001—87	塑料-青铜-钢背三层复合自润滑板材 技术条件	…(459)
JB 1714—81	阀门用高压型聚四氟乙烯V型填料	…(465)
JB 1715—81	阀门用中压型聚四氟乙烯V型填料	…(470)
JB 1716—81	阀门用低压型聚四氟乙烯V型填料	…(475)
JB 2743—80	点火电器高压塑料件技术条件	…(480)
JB 3076—82	铅蓄电池槽	…(484)
JB 3199—83	塑料水润滑耐磨材料技术条件	…(495)
JB 3578—91	滑动导轨环氧涂层材料 技术通则	…(498)
JB 3579—91	环氧涂层滑动导轨 通用技术条件	…(503)
NJ 126—75	喷雾机三缸活塞泵塑料垫圈	…(506)
NJ 193—80	手动喷雾器塑料喷射零部件	…(508)

中华人民共和国国家标准

GB 1033—86

塑料密度和相对密度试验方法

1 适用范围

本标准适用于除泡沫塑料以外的塑料密度及相对密度的测定。本标准包括五种试验方法。根据试样的状态和要求，可从表 1 中选择适当的试验方法。

表 1

种 类	方法 名 称	试 样 状 态
A 法	浸 漉 法	适用于各种形态的塑料制品，如：板、棒、管等
B 法	比重瓶法	适用于粉、粒、膜等试样
C 法	浮 沉 法	适用于 A 法试样及粒状试样
D 法	密度梯度柱法	适用于 A、C 法试样
E 法	密度计法	适用于 A、C 法试样

塑料的密度及相对密度，常用于了解塑料物理结构状态及有关的体积计算等。其测定值通常取决于试样的制备方法，特别是对部分结晶的聚合物，试样的制备要严格执行产品标准中的规定。

2 定义

2.1 密度

在规定温度下单位体积物质的质量。温度 $t^{\circ}\text{C}$ 时的密度用 ρ_t 表示。单位为 kg/m^3 或 g/cm^3 或 g/mL 。

2.2 相对密度

一定体积物质的质量与同温度下等体积的参比物质质量之比。温度 $t/t^{\circ}\text{C}$ 时的相对密度用 d_t^t 表示。

参比物质为水时，称为比重。

温度 $t^{\circ}\text{C}$ 时的密度与比重可按式(1)换算：

$$S_t^t = \frac{\rho_t}{K} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中： S_t^t —— 温度 t ℃时试样的比重；
 ρ_t —— 温度 t ℃时试样密度；
 K —— 温度 t ℃时水的密度，其值如表 2。

表 2

t ℃	K g/cm ³
20	0.9982
23	0.9976
27	0.9965

注： t 为试验时标准环境温度。

3 试样状态调节

按 GB 2918《塑料试样状态调节和试验的标准环境》进行状态调节。如果有特殊要求，按该产品标准或双方协商的条件处理试样。

4 试验方法

4.1 A法：浸渍法

4.1.1 仪器

4.1.1.1 天平：感量 0.1mg。

4.1.1.2 玻璃容器及固定支架：高度适宜。

4.1.1.3 比重瓶：其容积为 50mL，有侧臂式溢流毛细管，并装有 0~30℃、分度为 0.1℃ 的温度计。

4.1.1.4 恒温水浴：温度波动不大于 ± 0.1 ℃。

4.1.1.5 金属丝：直径小于 0.13mm。

4.1.2 试样及浸渍液

4.1.2.1 试样表面应平整、清洁，无裂缝、无气泡等缺陷。尺寸适宜，便于称量。试样质量约 1~5g。试样用模塑或机械加工方法制成。

4.1.2.2 浸渍液用新鲜蒸馏水或其他不与试样作用的液体，必要时可加入几滴湿润剂，以便除去气泡。

4.1.3 步骤及结果表示

4.1.3.1 在标准环境温度下，在空气中称量用直径小于 0.13mm 的金属丝悬挂着的试样。然后将悬挂着的试样全部浸入温度控制在 23 ± 0.1 ℃ 的浸渍液中（浸渍液放在有固定支架的烧杯或其他容器里）。试样上端距液面不小于 10mm，试样表面不能粘附空气泡。称量试样在




图 1

1—轻液容器(A); 2—重液容器(B); 3—电磁搅拌器;
4—梯度管; 5—恒温水浴




图 2

1—重液容器; 2—轻液容器; 3—电度磁搅拌器;
4—梯度管, 5—恒温水浴

4.4.1.7 测高仪: 用以测量标准玻璃浮标和试样高度的仪器。

4.4.2 试样及浸渍液

4.4.2.1 试样为片状、粒状或任何容易鉴别的形状(形状不宜复杂, 以免残留空气泡), 但试样大小及几何形状应能使操作者便于精确测量体积中心位置。试样表面应平整、清洁, 无裂缝、气泡、凹陷等。在切割制样时, 应防止外应力引起试样的密度变化。

注: 为了消除表面张力的影响, 试样不宜过薄, 一般厚度不低于 0.13mm。

4.4.2.2 根据试样密度值的范围, 从附录 A 中选择与试样不起作用的溶液体系, 或其他适用的混合物作为浸渍液。

4.4.3 步骤及结果表示

4.4.3.1 玻璃浮标的制备及校准

a. 制备直径为 3~8mm、近似球形、经过充分退火的玻璃球(可用直径为 4~7mm 的玻璃管的煤气灯上吹制而成)。

b. 选用适当的溶液体系，配制溶液在所需的密度范围之内。注入容积为 100mL 的量筒中，将此量筒置于温度为 $23 \pm 0.1^\circ\text{C}$ 的恒温水浴中恒温。

c. 投入被校准的玻璃浮标，搅拌均匀，如果浮标下沉，则加入密度较大的液体。反之，加入密度较小的液体，再充分搅拌均匀，待浮标在溶液中悬浮静止不动至少 30min，测定浮标保持平衡状态的液体密度，即为该浮标的密度。精确到 0.0001g/mL。

注：可用精密密度计法或本标准中比重瓶法或其他合适的方法测定浮标保持平衡状态时液体的密度。

d. 对每个浮标重复 4.4.3.1 条中 a、b、c 步骤。最好是把所有浮标一起放在液体中，由密度较小的开始，依次校正它们。

注：① 当玻璃浮标密度不合需要时，可用 400 目或 600 目的碳化硅细粉或其他合适的磨料的稀浆液，在玻璃板上摩擦玻璃浮标的球部或采用氢氟酸腐蚀的方法，使浮标密度达到所需密度范围。

② 量筒必须加盖，观察平衡时也需要盖严。

4.4.3.2 密度梯度柱的配制

配制密度梯度柱的方法有多种，可以选用其中任意一种方法配制，但必须保证密度梯度柱的灵敏度对每厘米柱高不低于 0.001g/cm³。

常用的配制方法有两种：

a. 使连续注入梯度管中液体密度逐渐变小的方法，见图 1。

b. 使连续注入梯度管中的液体密度逐渐变大的方法，见图 2。

以图 1 方法为例，配制步骤如下。

4.4.3.2.1 用两个尺寸相同的玻璃容器，按图 1 组装。并按 4.4.2.2 条的要求，从附录 A 中选择适当的溶液体系，将选用的二种液体用缓慢加热或抽真空等方法除去气泡。玻璃容器 A 中是密度较小的液体（轻液），B 中是密度较大的液体（重液）。容器 A 中的液体密度按式（6）计算：

$$\rho_A = \rho_B - \frac{2(\rho_B - \rho)V_B}{V} \quad (6)$$

式中： ρ_A —— 容器 A 中起始液体的密度，g/cm³；

ρ_B —— 所需密度上限，即容器 B 中的起始液体的密度，g/cm³；

ρ —— 所需密度的下限，g/cm³；

V_B —— 容器 B 中起始液体的体积，mL；

V —— 所配梯度管的总体积，mL。

4.4.3.2.2 容器 B 中所需液体的体积应大于所配梯度管总体积的一半，如能使容器 A 与 B 之间产生流动，容器 A 的液体体积可按式（7）计算：

$$V_A > \frac{\rho_B V_B}{\rho_A} \quad (7)$$

式中： V_A —— 容器 A 中起始液体的体积，mL；

V_B —— 容器 B 中起始液体的体积，mL；

ρ_A —— 容器 A 中起始液体的密度，g/cm³；

ρ_B —— 容器 B 中起始液体的密度，g/cm³。

4.5.1.3 玻璃容器: 同4.3.1.3条。

4.5.2 试样及浸渍液

4.5.2.1 试样: 同4.3.2.1条。

4.5.2.2 浸渍液: 同4.3.2.2条。

4.5.3 步骤及结果表示

在一个容积为500mL的玻璃容器中,按4.5.2.2条的要求选好浸渍液,置于温度 $23 \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 的恒温水浴中。待恒温后,将试样放入浸渍液中,试样表面不能附气泡,搅拌均匀。如果试样上浮,便滴加密度较小的液体,反之滴加密度较大的液体,直至试样在容器中部位置稳定平衡后,立即用密度计测定该溶液的密度,即为试样的密度,精确到 $\pm 0.0001\text{g/cm}^3$ 。

注: ① 试样及所用的溶液应脱气泡。

② 应沿容器壁加入滴加溶液,搅拌均匀,搅拌棒不能离开液面,以免产生气泡。

5 试验报告

试验报告应包括以下各项:

- a. 材料名称、规格、来源及生产厂;
- b. 采用的方法(A、B、C、D或E);
- c. 试验温度、湿度及状态调节条件;
- d. 试样制备条件;
- e. 所用浸渍液的种类、名称;
- f. 密度 ρ , 或相对密度 d_t^t 值, 均以三个试样所测结果的算术平均值表示。若有要求时, 按式(9)计算标准偏差:

$$S = \sqrt{\frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (9)$$

式中: S —标准偏差;

x —单个测定值;

\bar{x} —一组试样的算术平均值;

n —测定个数。

g. 试验日期、人员及其他要求等。

附录 A
密度梯度柱用参考溶液体系
(补充件)

体 系	密 度 范 围 g/cm ³
甲醇/苯甲醇	0.80~0.92
异丙醇/水	0.79~1.00
异丙醇/乙二醇	0.79~1.11
乙醇/四氯化碳	0.79~1.59
乙醇/水	0.79~1.00
甲苯/四氯化碳	0.87~1.59
水/溴化钠	1.00~1.41
水/硝酸钙	1.00~1.60
氯化锌-乙醇/水	0.80~1.70
四氯化碳/1,3-二溴丙烷	1.60~1.99
1,3-二溴丙烯/溴化乙炔	1.99~2.18
溴化乙烯/溴仿	2.18~2.89
四氯化铁/溴仿	1.60~2.89
异丙醇/甲基醋酸乙醇脂	0.79~1.00

下列液体也可用：

	密 度 g/cm ³		密 度 g/cm ³
正辛烷	0.70	碘乙烷	1.93
二甲基甲酰胺	0.94	二碘甲烷	3.33
四氯乙烷	1.59		

附加说明：

本标准由中华人民共和国化学工业部提出，由全国塑料标准化技术委员会物理力学试验方法分会归口。

本标准由化学工业部北京化工研究院负责起草。

本标准主要起草人贺全娴。