

# 矽酸鹽分析

A. 拉西納著

鋼鐵工業綜合研究所分檢室譯

建築材料工業出版社

# 矽 酸 鹽 分 析

(岩石、玻璃、釉、耐火材料)

A. 拉西約著

鋼鐵工業綜合研究所分檢室譯

技術校訂 姚元愷

建築材料工業出版社

本書原文為一九五一年出版的 Arnold Lassieur 著的 ANALYSE DES SILICATES。本譯本則是根據該書的俄譯本 (И. Д. Борнеман-старынкович 譯的 Анализ силикатов) 重譯的。本書詳盡並批判地討論了矽酸鹽範疇內各種原材料所含各種元素的各種分析方法，其中特別提到作者本人在這方面的研究工作和見解。本書還提到矽酸鹽的定性分析以及某些較為稀有的元素的分析方法。

對於矽酸鹽的分析方法，這是一本比較全面和系統的參考書，可供一般從事岩石、玻璃、水泥、陶瓷及耐火材料分析的工廠和研究機關的技術人員之用。

本書系由鋼鐵工業綜合研究所分檢室同志翻譯，參加翻譯的有姚影澄、郭培棠、黃韻淵、張英琪、徐惠英、詹國強、馬見賢、董攀、王靜宜、洪曉、王大珍、徐澄宇、張德廉、胡樹芬、張元珠、哈瑾文、劉媛珍、王文彭等，並由姚元愷同志作技術校訂，李廣平同志作總校訂。

А.ЛЯССЬЕР

АНАЛИЗ СИЛИКАТОВ

(ГОРНЫХ ПОРОД, СТЕКОЛ, ГЛАЗУРЕЙ, ОГНЕУПОРОВ)

ИЛ (МОСКВА-1954)

ARNOLD LASSIEUR

ANALYSE DES SILICATES

ROCNES, VERRES, COUVERTES, REFRACTAIRES, ETC.

PARIS 1951

\* \* \*

矽酸鹽分析

北京鋼鐵工業綜合研究所分檢室 譯

建築材料工業出版社 (北京市西單區中沈籠子胡同 3 号) 出版

北京市書刊出版業營業許可証出字第〇九四號

\* \* \*

冶金工業出版社印刷廠印

一九五六年九月第一版

一九五六年九月北京第一次印刷 (1-4,555)

850×1168 •  $\frac{1}{32}$  • 117,000 字 • 印張  $4\frac{18}{32}$  • 定價 (10) 0.85 元

書號 0048

發行者 新華書店

## 目 錄

俄譯本編者序	7
作者序	8
緒論	11
样品的准备	11
定性分析	17
氟、硼、鋇、鉛、錫、銻、砷和鋅	17
某些稀有元素的定性反应	18
鋁、鈦、鑭、铈、釔	19
鐵	20
第一章 硝酸	21
含氟的硝酸鹽	23
含硼的硝酸鹽	27
含重金屬的硝酸鹽	23
含鉀的硝酸鹽	23
第二章 有銨鹽存在时不溶的氫氧化物	29
一、借氨水分离全部的氫氧化物	29
氫氧化鋁的沉淀	29
錳在分析中的行徑	29
氨水沉淀的牽連作用	30
銨鹽的影响	23
磷的存在	34
二、使鋁、鐵和鈦成为鹼式醋酸鹽析出	39
鹼式醋酸鋁沉淀的条件	29
錳的存在	40
鐵的存在	40
第三章 可被氨水沉淀的元素的測定	42
鋁	42
間接測定	42
氫氧化鈉法	46
亞硝基- $\beta$ -萘酚法	46
經檸檬酸法	47

亞硝基代苯胲法.....	47
用亞硝基代苯胲使鋁沉淀.....	48
氧化鋁在亞硝基代苯胲存在時的沉淀作用.....	49
在鈣存在時以亞硝基代苯胲使鋁沉淀.....	50
錳的存在.....	51
磷的存在.....	51
<b>第四章 鐵.....</b>	<b>53</b>
一、容量測定法，用金屬還原.....	53
用鋅粒還原.....	55
用銅還原.....	55
旋轉還原管.....	56
瓊氏還原管.....	57
液体汞齊.....	58
用武德合金還原.....	58
銀還原管.....	59
亞鐵離子的滴定.....	60
用二氯化錫或三氯化鈦的還原.....	64
用三氯化鈦的標準溶液還原.....	65
各法的比較.....	65
二、重量測定.....	66
<b>第五章 鈦.....</b>	<b>67</b>
一、比色測定.....	67
二、容量測定.....	67
鐵和鈦同時存在.....	68
測定混合物中的鐵和鈦.....	70
鐵銨礬溶液滴定度的測定.....	72
三、重量測定.....	73
偏鈦酸的沉淀.....	73
亞硝基代苯胲法.....	74
鐵、鈦及鋁的分離.....	75
1. 硫化氫法.....	75
2. 羥鹽附法.....	76
3. 鹼法.....	78

<b>第六章 錳</b>	80
<b>第七章 鈣和鎂。它們的分离</b>	81
鈣	81
以草酸銨使氯化鈣溶液沉淀	82
鈣的測定方法	83
鎂的存在。鈣和鎂的分离	84
鎂	86
磷酸銨鎂的沉淀时间	83
洗液对沉淀的影响	87
过量氨水的影响	88
鎂的浓度的影响	89
<b>第八章 測定矽酸、氧化鐵和氧化鋁、鈦酸酐、磷酸酐、氧化 錳、氧化鈣及氧化鎂的分析手續</b>	92
試樣的分解	92
矽酸	93
濾液	93
沉淀	94
鐵的測定	94
鈦的測定	95
鋁的測定	95
除去鐵、鋁和鈦后的溶液	96
鈣的測定	96
鎂的測定	97
<b>第九章 碱金屬</b>	98
貝齐里烏斯 (Berzelius) 法	98
史密斯 (L. Smith) 法	99
鉀的測定	102
鈉的測定	103
<b>第十章 測定鉀和鈉的分析手續</b>	105
鉀的測定	106
鈉的測定	106
<b>第十一章 二氧化碳</b>	108
氫氧化鉄的滴定度的測定	110

<b>第十二章 氟</b> .....	112
以氟化鈣的形态測定.....	112
本菲尔德 (Penfield) 法.....	112
I、皮柴尼 (Pisani) 法 [36] .....	113
II、应用錯-茜素指示剂的比色測定和容量測定 .....	114
比色測定.....	114
III、容量測定。可溶性氟化合物.....	115
IV、容量測定，不溶性氟化合物.....	117
当存在有冰晶石中所不含有的其他元素时.....	124
V、用氯化鋁測定氟.....	125
氯化鋁溶液的制备.....	125
<b>第十三章 硼</b> .....	129
<b>第十四章 硫酸根</b> .....	130
<b>第十五章 在砂酸鹽中有时会遇到的某些金屬</b> .....	131
鉛.....	131
錫.....	132
銻.....	133
鋅.....	134
錯.....	134
鎂.....	135
用羟墜 <sub>2</sub> 使鐵、鋁和鎂分离.....	136
另一分析手續。用醚使鐵分离.....	137
鈷.....	138
錳.....	139
亞鐵的測定.....	140
<b>第十六章 分析結果的准確性</b> .....	142
<b>参考文献</b> .....	145

## 俄譯本編者序

拉西約 (A. Lassieur) 的 [矽酸鹽分析] 一書，敘述矽酸鹽岩石和礦物的現行分析方法及其批判的驗証。讀者可以注意到，作者——法國在這方面的專家——在他所提及的方法中，都附帶談到一些改進，這些改進，都是作者多年實踐的成果。

書的开头部分，敘述选取平均样品和採取分析試样的操作，敘述了使矽酸鹽分解和進行定性分析的操作，這些定性分析，主要是借與有機化合物所產生的顏色反應來進行的。書中的其余篇幅，都是談定量分析，並且討論了作為矽酸鹽一般組成部分的矽、鋁、鐵、鈦、錳、鎂、鈣、鈉、鉀、氯、氟、硫酸酐、碳酸、硼、銀、鋅、錫、鎘、砷、鍍、鎔和鋰等。

在敘述這些方法時，作者特別注意到某元素存在大量或少量時的不同測定特點，注意到其他元素對該元素的測定的影響，詳盡地討論了分析中各個操作的意義；還舉出了各個操作的正確的和錯誤的作法的例子，並把所得結果加以比較。對於現行的方法，作者作了許多有根據的修正和補充，這些修正和補充，對於準確分析結果的獲得，有著重要的意義。

但本書也有嚴重的缺點，欠缺在矽酸鹽分析方面完備的文獻介紹。作者完全未提及蘇聯作者的工作，也几乎未涉及德國作者的工作。

儘管有這些缺點，本書對於從事矽酸鹽岩石和礦物分析的科學研究實驗室和工廠實驗室的工作者來說，還是有裨益的。

翻譯時略去了關於法國矽酸鹽分析標準方法的評述一章，這一章對蘇聯讀者是沒有用處的。

## 作者序

矽酸鹽中包括岩石、耐火材料、玻璃、水泥、釉。此外还可以添上一些本身不是矽酸鹽但从分析的观点看可以与矽酸鹽相提並論的物料。其中有燃料的灰、石灰石、往往多少有些矽化的天然磷酸鹽、金鋼砂等等。

所有这些物料通常都含有如下的組份：矽酸，氧化鋁，氧化鐵，氧化亞鐵，鈦、錳、鎂、鈣、鈉和鉀的氧化物，硫酸酐，碳酸，氟，氯等。

这些組份虽然並不一定全部同时存在，但一般都可能存在，因此，在分析方法中，必須考慮它們的同时存在。

每一种这些組份的相对含量是变化很大的；但其中某些組份一般只有很低的濃度，例如鈦、錳、磷酸酐等便是。

一般的分析手續，無疑都要考慮到这一情況。不可能把數毫克的錳的測定与大量錳的測定一样地相提並論。在其他更罕見的情况下，也会發現这些通常只以痕量或以極低濃度存在的組份，有时却可能大量存在。这样就必須加以考慮並採用特殊的測定方法。

除了通常的組份之外，也可能遇到别的不常見的元素，例如硼、鋇、鋅、錫、鉛、鎘、砷以及更少見的某些稀土金屬、鍶、鋯、鋰，且不談还含有少量鉻、鎳等的矽酸鹽。

当分析这些物料时，可以遇到几乎礦物中所有的組成元素，因此，当分析矽酸鹽时，也还必須注意到礦物中的非金屬組份。

物料的組成、特別是天然物料的組成可能是如此复雜的 事  
实，應該能提醒分析者，在進行工作时審慎从事。關於样品的定性組成最好能有礦物学家的判断，否則就必須進行極为細致的定性分析，以免有剩下一个或数个元素未加測定之虞。

还有些礦石，由於它們的定性組成和天然的矽酸鹽並無二致，也未嘗不可以归入上面列举的物料中；但是作者並不这样

作，因为这些礦石的实际意义只决定於某一特別的元素，由於該元素佔优势，分析者就应对不同的礦石採取不同的分析方法。所以，这些物料的分析應該个别地加以考慮。

除此以外，矽酸鹽的分析还有着与礦石和金屬分析迥然不同的特点，对於后二种物料，工厂实验室力圖避免進行分离並且力圖各不相关地測定个别元素，这样的方法是有一些优点的。分离的手續是產生誤差的根源，因为在進行某一元素的冗長而繁复的处理时往往可能招致損失。很顯然，增多分析操作的次数就会增大在工作中失敗的可能性。而且，除了这些單純由於操作特点所致的缺点之外，很少能达到完全的分离，也会由於牽連和吸附的現象而引起誤差。最后，——也許，这还是主要的，——一个別地進行測定可能使分析远較分离后再測定为迅速。在分析一开始时就分头進行不同的測定，就可以在獲得每一測定結果的同时，獲得其他各个測定的結果。对於把分析速度列入头等重要地位的实验室而言，这是主要的优点。

然而在这兒却常常不得不放棄这种有利的办法。因为有很多測定互为干擾。例如，不除去矽酸就不可能往前進行。不除去鐵、鋁和鈦也就不能測定鈣。鎂的沉淀更要求事先除去上面列举的元素。

矽酸鹽的分析，是冗長而困难的事情。不僅要在進行繁复的操作时不能有所損失，而且还要小心避免可能由於其他元素的影响或吸附作用而引起的誤差。在实验室所作的各种分析工作中，矽酸鹽分析是最細致的。不僅需要熟知試驗物件的化学性質和操作的細節，而且还要有相当的实际經驗。准确地進行簡單的分析，例如鋼鐵分析，已不是易事；而矽酸鹽的分析，則分析者每作一步都得提防產生誤差，而且必須应用甚为复雜的技術，要獲得滿意的結果，非有經驗和熟練的化学家不可。

在以后的論述中，將順序地討論組成矽酸鹽各种元素的測定方法。通常每种这些元素都有数法可用，書中均一一述及。然后我們將介紹一下我們認為对一般的情况而言，特别是对岩石而言。

最好的分析手續。這一分析手續不僅適用於岩石和礦物，而且適用於具有同一定性組成的所有矽酸鹽，如玻璃、耐火材料、陶瓷材料等等。

根據各人的見解並依試驗物料組成的不同，可以在推薦的分析手續中略加修改，也可以根據本書所引述的每一元素在單獨測定時的不同論述出發，在某些地方加以取舍。

作者的意圖只是談談個人試驗所得的結果，凡是未曾觀察到和本身未驗証過的，都沒有提及。所以，本書不可能是一部十分完善的書，僅僅包含了作者在工作過程中認為是最成功和可行的東西。

書的末尾探討了一些多少較為罕見的特殊元素的測定。無論是它們的測定，以及它們對所述物料中其他一般元素的測定所產生的影響，都是應該考慮到的。

---

## 緒論

### 样品的准备

准备样品这一操作的重要性，並不次於分析本身。但是人們往往並不予以足够的重視，而是草率从事，这样就会造成十分恶劣的后果，使所作分析失掉任何意义。

完全有必要使所作的分析系用能准确代表該批試驗物料的平均样品，並使分析所用的样品能被处理至可能被採用的某种状态。

如果使我們感到兴趣的物料是粉末状态或很容易制成粉末状态时，取样就並不特別困难。化学家必須从很大量的物料中（自車廂或船艙）取样的情况是很少有的，在这种情况下就必须遵守採取平均礦样的經典規則。自船艙取样时应在卸貨时用鏟子由吊斗中取出，在車廂中則应用取样器採取。总之，在分析者看來，这都是数量相当可观的一批物料，例如有数百公斤之多。此大批物料应立即慎为处理，避免恶劣天气的侵襲或其中的水分因風干而損失，但往往不易做到。用四分法進行縮分的手續為：將大塊粗碎，小心混勻，堆成一堆，並用十字形分样板分为四分。

自四分中选取一分，再用同样的四分法，繼續進行分选，直至所得样品重量只有1公斤左右为止。然后置入盖緊的玻璃瓶中，准备供分析之用。

为了獲得真正能代表全批物料的平均样品，这一巨大的工作是必須作的。如果取的样品比進行分析所需要的量多，也並不是倒霉的事。

但化学家所得到的往往已是完全制备好的，重約数克或数百克的样品，这样，化学家就会輕松多了。这时他只要極为慎重和小心地制备分析所需样品之量。一般而言，应將所有得到的样品磨細，並將全部細粉通过80篩孔的篩子。然后可以分选一份以供分

析並在瑪瑙乳砵中研細。這一份總共應有數克。上述簡單的方法並不是常常易於實行的，但是絕不能放棄不作，否則就會造成誤差。

數年以前，作者曾分析過一種研磨得不夠細的耐火材料粉末，其粒子為針頭大小。這樣的物料無疑是不均勻的，因為可以把它區分為數種顏色不同的顆粒。這種物料極硬，以致在乳砵內不可能將樣品研成細粉狀態。由於這種困難，當時考慮到此樣品已是相當細的顆粒，似乎可以取出數克在瑪瑙乳砵研磨後便進行分析。但是，分析結果與另一實驗室所得數據大有差別。作者重複測定後，就証實了在每次重新作的分析中，結果都有所不同。

因此，必須研細全部的樣品。樣品的研細用實驗室型的鎚式粉碎機。利用這種機器很易充分研細全部樣品（數百克）並能以真正代表平均組成的樣品來進行分析。

上述的情況對於常遇到取樣困難的化學家是熟知的。近代的工作指出：這一困難及其所引起的誤差的原因，遠較通常所公認的為大。作者曾批判地瀏覽過直至1950年以前編印的載有上述結論的資料。這些資料說，已研細的物料的取樣並不困難，這看來雖然是很明顯的事，但可惜不可能辦到。在多立克(Dolique)[1]\*所作一篇有趣的論文中可以讀到關於被研磨的混合物會逐漸失去其均勻性的事實。所舉的例子是特尼斯(Tunis)的磷酸鹽和伯達利(Бедарие)的白雲石的混合物。論文中指出，把這一混合物的粉末單純地通過漏斗瀉下時，會使二種組份很明顯地離析。會小心將原來的粉末混和成為均勻狀態，然後經漏斗撒下，由於細度(未以數字表示)很高，以致粉末能像油一般地流下。通過漏斗的物料會形成錐形。用分析的方法檢驗取自錐頂及其底部的二份時，會得到如下的結果：

	頂部	底部
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , %	14.98	10.72
CaO, %	38.09	34.56

這樣看來，嚴重的離析是很容易發生的。通過這一過程，還

\* 本書所提到的作者，翻譯時均尽可能找出其原文的名字，查考不到時則仍用其俄文譯名。

可以有趣地看到聚集在錐頂的是較致密的粉末（磷酸鈣），而底部則為較輕的粉末（白云石）。

使試管中所盛物料沿試管的垂直軸線落下，並借不斷的撞擊使其緊密時，也會得到過同樣的結果。曾以上述混合物進行過試驗，使試管在 5 分鐘內提起並落下 5 厘米的高度 100 次，然後自混合物的不同部分，特別是從已形成粉柱的底部和頂部取樣時，曾經得到下列的分析數據：

	頂部	底部
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , %	14.47	13.33
CaO, %	37.29	36.89

應該適時地指出，在這裡所觀察到的均勻性的降低是與在短時間內流瀉的作用相符合的。因此，所列出的數字並不是表明了已經發展到最高限度時的現象，而僅是表明了這一現象在剛開始時的程度。

多立克所列出的結果，儘管饒有興趣，但並不是完備的。以後發展起來的研究還將包括更多不同的材料並測定了這一現象的最高發展限度。

剛才所分析的情況向化學家提出警告，應該預防由於儲存在玻瓶中的粉狀物料可能離析而引起的誤差。那末，又是否必須把玻璃瓶的內容物加以徹底的震搖呢？在任何情況下，任何用以分析的粉末，其均勻性都是值得懷疑的，因而在進行任一化學操作之前都必須尽可能更好的加以混勻。不這樣辦時就會使分析結果冒不夠準確的危險。正確取樣的意義在拉羅舍（Laroche）[2]所著測定煤中礦物質的特例的另一著作中也會強調指出；而這一被引證的論文對本書所研究的對象則是有直接關係的。即使沒有這樣的关系，提及它仍然是應該的，因為該文涉及到這一個與任何不均勻物料都有關的总的命題。在採煤工程師拉羅舍面前曾擺着分析準確度與取樣方法的關係這一個題目。為了使讀者不致對下面所引述的那些判斷發生誤解，首先應該指出，這些判斷是把或然率理論應用於分析化學方面後導出的。或然率的這種應用

是一种富有成效的新作法。我們並不需要深入進行數學的計算，而只是把結果列出，也不必去加以證明。

选取能正确反映分析物料平均組成的少量样品的困难，首先是由物料的不均匀性所引起的。在被考察的情况下，样品不是由研細粉末所形成，而是由組成顯然有區別的不同大小的小塊所形成。不管是純煤、石煤以及含各種程度灰份的燃料都可能是如此。有充分的根据認為，粉末的平均組成是与小塊的平均組成有區別的，因为粉末是后者研磨的結果，而研磨的難易則依小塊的特性而有所不同。

可以確定一系列在取样时必須遵守的規則如下：

**規則 1** 絶不能以含尺寸極為懸殊的小塊的样品來作全分析。這一點在上面已加說明。因此，首先應該保証有相當大的总样，隨後進行篩分，並稱量各篩級之重。

**規則 2** 所取样品总量應該有足够的重量，当样品的塊度愈大而要求的准确度愈高时，所取的重量要愈多。这一要求决定於分析样塊的不均匀性。作者曾有机会注意到，当分析煤时随便挑选三、四小塊，其中的一塊分明是典型的黃鐵礦。很明顯，在与此相类似的情况下所進行的分析是不可能与全批的平均值相符合的。

拉羅舍曾举含 12.5 % 灰份的煤为例，如果要獲得准确度达士 1 % 的結果，其样品应由 3000 枚小塊所組成。这相當於直徑为 0.6 毫米粒子共 2 公斤，当直徑超过 45 毫米时，则需要有数百公斤。很明顯，这样的取样方法是有困难的，而且要費很大的劳动。必須採取的小塊数目，不僅决定於尺寸的大小，而且还决定於其他因素。这些因素是：1) 在分析物料的最純的和最懸殊的小塊中不同灰份含量；2) 被測定的元素在該一批物料中的平均含量；当含量为 50% 时要有最大的小塊数目。

**規則 3** 取样的次数应超过某一規定的最少的次数，后者为該批物料不均匀性的函数。

这里要談的不是必須採取的样品的总重量，而是全批的取样

次数。当杂质（灰份）含量愈大，所採取能預防該物料在操作或儲存於倉庫时發生离析的措施愈不够时，取样的次数就必須愈大。計算成預定准确度（在此处为土 1%）的取样次数变动甚大，其变动范围为几次至数百次。

#### 規則 4 取样应在該批物料的所有各部分均匀地進行。

可以看出，这些規則並不常常是易於遵守的，而是要花費很大的劳动。这里所述的方法符合於完整取样的方法，在一般情況下能选出重量达 100 公斤的一份。現在还必需縮分此量，最后要得到供作分析並能代表全批平均值的样品。

縮分系以大家熟知的四分法進行；不过，四分法也可用以混制原样。必須注意，不應以很久以前混制好的样品進行縮分。必須研磨並小心混和使之均匀。

看一看一个正确地進行取样要花費多少劳动的例子，不是沒有好处的。

現在讓我們回過來談談英國取煤样的标准方法。設有含12% 灰份的煤已用 22 和 45 毫米的篩子篩過，必須反复取样65次並选出93公斤的煤。在这些条件下，100次中有 99 次測定灰分含量时的絕對誤差不会超过 1%。那末，可能的相对誤差达  $\frac{1}{12}$ ，或 8%。換句話說，像一般所進行的分析測定那样，是不会帶來大於土 2% 的相对誤差的。如果想把由取样所引起誤差算到此值，就要取样达 100 次或 100 次以上，而总重量 將达 1200 公斤，这样作实际上是不可能的。

因此，縱使尽很大的努力去進行正确取样，所得結果仍然是不太好的。

現在我們更明白地談談我們所想像的化学分析不可靠的下列几个原因：

1. 剛才所說的取样，即使正确的，也僅是一个特例。如果要取样的不是煤而是别的原料又如何呢？很顯然，这誰也不知道。因此，如果能進行更廣泛的試驗，那就甚有好处。

2. 样品的保存。如此費力所制备的研細样品是否能經久不

变呢？根据多立克的試驗看來，这是值得怀疑的；可能有使粉末中的各元素發生意料不到的离析的危險。但这方面还需要作更多的試驗。

3. 分析方法本身。关于这点已經談得很多，用不着再浪費時間來补充什么新的材料。

上面所列的事实对分析家是含有一些有益的指示的。取样是一件事，分析是另一件事，現在應該明确，在这二件事中，那一件是化学家應該作的。

如化学家僅須对为此目的而特別制备的样品（其数量例如約为1公斤）的分析負責时，则無論如何不能隨随便便地选取試样，必須利用全部所得的样品小規模地進行与由整批物料取样的同样工作，包括研磨和小心四分的操作在內。最后在瑪瑙乳砵中研細的小样，可以認為是不变的，但仍然希望不要拖延太久才採取試样進行分析。

可能是我們对准备样品的問題太過分注意了，但这是很重要的，因为如果这一准备工作有缺点，则隨后的全部分析就很可疑。

完成了上述样品处理工作之后，必須把它烘干至固定的和可以重复的状态。一般是把研細的試样置烘箱中在 $110^{\circ}$ 下烘至恒重。

这样的办法常常不能除去全部的水分。在开始分析以前要測定「灼減」。在这一操作中水能完全或接近完全地除去。碳酸鈣則可以分解。

这一測定通常借灼燒來進行，但不必十分小心，例如可以把1克的物料置於鉛坩鍋中在亮紅熱溫度下灼燒。这往往是很簡單的操作，不会遇到什么困难。

應該知道，事情並非經常是如此的，某些矽酸鹽中含有氧化亞鐵，能在紅熱时逐漸被氧化。硫酸鈣也可以失去硫酸酐。在从事磷酸鈣的分析工作时，作者就曾遇到过困难，因为此鹽在煤气灯的高溫下長久灼燒时，它能慢慢減輕重量。磷酸鹽可能是在煤气中所含氫的作用下被还原的，因为另一方面我們也可在化學教