

中国裸子植物材 的解剖性質和用途


成俊卿著

中國林業出版社

安徽农学院及森林工业科学研究所

中国裸子植物材的 解剖性質和用途

成俊卿著



中国林业出版社
一九五八年·北京

版权所有 不准翻印

中國裸子植物材的
解剖性質和用途

成像卿著

*

中国林业出版社出版
(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版營業許可証出字第007號
崇文印刷厂印刷 新華書店發行

*

31" × 43" / 16 · 4 $\frac{3}{4}$ 印張 · 10插頁 · 110,000字
1958年7月第一版
1958年7月第一次印刷
印数：0001—2,000册 定价：(10)0.85元

統一書号：15046·401

目 次

緒 言

材料及方法.....	4
屬檢索表.....	6
科和屬的記載.....	9
結 論.....	44
參考文獻.....	47
圖版及說明.....	51

緒 言

裸子植物亞門 (Gymnospermae, 俄文名Голосемянные, 英文名Gymnosperms) 包括4目(共13科, 我国有10科): 即苏铁目(Cycadales, Cycads, 1科), 银杏目(Ginkgoales, Ginkgo, 1科), 松杉目(Coniferales或Coniferae, Conifers, 8科)和买麻藤目(Gnetales, 3科)。本書所述裸子植物材, 只包括银杏和松杉2目, 9科(国产7科, 引种2科), 33属(国产28属, 引种5属), 96种。

银杏目只有1科, 1属, 1种。在冰川期前欧、亚、美三洲均有分布, 冰川期后到现在只剩1种, 产东亚。银杏产量少, 主供观赏用, 木材少见于市场, 就木材利用而论非重要树种。在整个裸子植物亚门中只有松杉目最大(8科, 48属; 我国产6科, 29属*)和最重要, 是建筑和工业用材的主要来源, 特别是建筑用材。松杉目的树种虽少, 但在世界森林蓄积中约近 $\frac{1}{3}$ (成俊卿, 1953), 在我国约占1/2左右; 就木材供应言, 松杉目的木材数量在世界木业市场上却占80%以上, 我国亦如是(唐耀, 1942)。此外, 松杉目的一部分树种, 还可割制松香和松节油; 由于生长在高山陡坡上, 并能防止雨水冲刷。

松杉目的木材, 普通称针叶树材, 亦可称作松杉(柏)材(Conifers), 常绿树材(Evergreen)或软材(Softwoods)。“软材”之称, 在英、美木业界很普遍。

松科在北半球裸子植物中居首要地位, 次为杉科和柏科; 赤道以南则以罗汉松科和南洋杉科为主(Harlow and Harrar, 1941)。我国亦是以松科木材的蓄积量最多, 采伐量最大; 次为杉科; 柏科居第三位。松科和杉科亦是我国建筑和工业用材的主要来源; 柏科则以供应工业用材为主, 建筑用材次之。我国主要针叶树材的分布和用途: 东北和内蒙以红松、白松(至少包括2种冷杉和2种云杉)、长白(东北)落叶松(*Larix olgensis* Henry)、兴安落叶松(落叶松*L. Gmelini* Litvin.)和樟子松(后2种产内蒙)为主, 供应全国基建用材; 西南以杉、马尾松、柏(*Cupressus funebris* Endl.)、冷杉(*Abies Fabri* Craib.)和垂枝云杉(*Picea brachytyla* Pritz.)为主, 供当地建筑用材, 特别是杉木的用量最大; 华中、华东多为人工营造的杉木林和松林, 在支援国家重点工程建设上起着重要的作用; 西北以洮河冷杉(*A. kansuensis* Gauss.)、鄂西(巴山)冷杉(*A. Fargesii* Franch.)、细叶云杉(*P. Neoveitchii* Mast.)、云杉(*P. asperata* Mast.)、紫果云杉(*P. purpurea* Mast.)和波氏落叶松(*L. Potaninii* Bat.)为主; 华北以细叶云杉、油松和华北落叶松(*L. Prinicipis-Ruprechtii* May.)为主; 华南以杉木和松属树种为主; 台湾以花柏属(*Chamaecyparis*)、台湾杉、杉属等树种为主。这些树种的木材都是各该地区主要的基建用材。

* 银杉属未计算在内

針叶树材无论在世界上或在我国都是数量最多、价值最大的一类木材。苏联和其他国家，对于针叶树材的性质和用途的研究，均有详尽的记载，而我国在这方面的研究却很少。换言之，不是一些专题记述，就是仅描写木材的解剖性质，很少涉及其用途和有关事项。木材解剖研究工作，在我国进行最早的是静生生物研究所（例如唐耀1933和1936年的著作），其次是前中央工业试验所木材试验室（例如唐耀1942年的著作），以及前中央大学森林系；解放后则有中国科学院植物研究所（例如喻诚鸿1948，1949，1950和1953年的研究报告），南京大学林学系（例如梁世镇等1951年的研究报告），及安徽农学院林学系（例如成俊卿等1953年的研究报告）等。在这些研究报告中，大都是根据一部分标本作些关于种的解剖特征记载，仅有少数研究是联系到它们的用途和分布的。至于比较全面的和系统的科、属解剖特征的记述和利用等讨论更不多见；并且过去有些木材解剖特征的记述方法和内容，在今天亦有重新考虑的必要。

裸子植物材，特别是针叶树材，在我国建筑上和工业上的利用非常重要。目前比较全面的科、属解剖性质和利用，及科、属主要树种分布等尚缺乏系统的研究和叙述。因此，根据现有资料作一系统的和全面的比较研究是完全必要的。这些材料不仅在木材解剖性质方面可作学术性的研究，而且对于营林和用材单位，植物分类工作等都有帮助。

本书系根据我国96种裸子植物树种（包括极少数外来种）来进行科、属、种（表1）木材解剖性质、用途、分布和引种等问题的研究和讨论。但由于标本不足（缺乏2属我国针叶树材标本），观察不够细致，可能影响科、属特征记载的正确性。在用途方面是根据木材的构造性质作出某些程度上的估计，并参考中外书籍的记载，以及用材单位和群众对于木材的使用范围，加以综合、比较而成。而有些缺乏林木的地方，一切用途都仰给于一、二种树种，亦可能影响其合理利用。木材用途的决定，应以材性为依据，每一用途必须取决于多种材性。例如某一树种的无疵木材的固钉能力、强度和重量，可能指示为作箱盒的优良木材，但由于节子能使钉松落的关系，致使这块木板不适于箱盒的用途（Johnson and Gibbons, 1929）。木材在肉眼和放大镜下的特征，对于用材和采运部门更具有实际应用的价值，可是作者搜集的木材标本不多，未作记叙，有待于将来补充（作者正在森林工业科学研究所进行）。

木材利用的研究，作者认为仅根据材性、用途、分布还不够，应该包括树木的名称、分布、生态、主要特征、缺陷，以及木材的特征、物理机械性质、耐久性质、干燥性质、工作性能（包括切削、胶着和油漆）、有效供应量、用途等作一系统的和全面的研究，方能作为森林经营、造林和用材部门以选择和培育森林树种的根据。这一工作是繁重的，而且很重要，现在应该向这个方向努力！

木材解剖性质的研究，对于植物分类工作具有重要的意义，作者（1956c）于“木材解剖在被子植物系统发育研究中的任务”一文中，已经论证了这一点。在本研究报告中，亦同样证实了侧柏属(*Biota*)、金松科(*Sciadopitysaceae*)的建立和水杉科(*Metasequoiacae*)併入杉科的正确性；同时对于穗花杉属(*Amentotaxus*)隶属于紫杉科提出疑问，对于铁油杉属(*Tsugo-Keteleeria*)的再用与否提出了意见。

通过这一研究实践，又发现有些木材解剖特征，在过去的记述中是有问题的，这将在各科、属的记载中简单地加以评论。

書中除指出我国最重要树木的科、屬、种以外，并特別強調了松屬木材和杉木的合理利用問題。在国产針叶树材中，有的木材生长和材性均佳，但未被人所注意的，建議进行試驗繁殖或进行大面积造林；有些外国的优良树种，建議引种試驗，以便扩大优良用材树种的种类。

本書所用少数木材切片和全部顯微照片，以及种的木材解剖特征的全部測計工作和一部分初步記述，均由当时卫广揚助教授其劳，作者专此感激他勤勉不懈的劳动。另外并感謝南京林学院借出一部分切片，丰富了本書的研究材料。

本書曾寄請胡先驥先生改正，胡先生特別在对于穗花杉屬和鐵油杉屬在分类方面提出宝贵意見，謹此致謝！

材 料 及 方 法

(1) 材 料

本書所用木材切片大部分由作者所搜集；一部分借自南京林学院；少数是由安徽农学院林学系自采或交换得来的木材标本，由当时助教卫广揚所制作的。产区分布很广，来自内陆各地及台湾。树种除我国原产外，尚包括极少数外来种在国内栽植作观赏用的。总计采用木材切片标本数如下：

1. 银杏目：1科，1属，1种，切片数3。
2. 松杉目：8科，32属，95种（包括极少数变种），切片数152。属的数目，在国产树种中尚缺乏涙杉属 (*Dacrydium*) 和白豆杉属 (*Pseudotaxus*)，引为遗憾。内中有5属并非原产我国的——贝壳杉属，南洋杉属，罗汉柏属，落羽杉属和金松属。种的数目接近国产2/3。

(2) 方 法

首先把木材制成片子。即1立方吋的木材试件用水煮沉后，取出入甘油——酒精各半的溶液中软化。数日后取出切片，厚约15—20微米。染色剂采用1% 蕃红“O”溶液；或以海登汉氏铁矾、苏木精为染色剂，而以蕃红“O”的50% 酒精溶液为衬染剂 (Johansen, 1940)。脱水方法是依次使用50%，95%，100% 的酒精。透明剂是用二甲苯。

其次是使用制成的切片进行显微摄影。显微照相机的类型有多种，但均由三部分所组成：1) 显微镜，2) 照相机，及3) 光源器。

摄制显微照片时，分感光、底片冲洗和印象三个步骤：

感光片系采用柯达胶片， $3\frac{1}{4} \times 4\frac{1}{4}$ 吋。感光的时间取决于许多因子。摄制85×照片时，感光时间为0.5—1.0秒；加用蓝色滤光镜时，时间延长至5—10秒。如300×时，不用滤光镜，则为10—20秒。

感光后接着就是显影、停影和定影工作，通常称作底片冲洗。在暗室内进行，最好不见光，如显影时间难于掌握时，可使用极暗的红色安全灯。显微照相的要求是反差强，照片制成功要黑白分明，纹理细致，为此作者选用D-76式显影液。显影液温度为20°C，时间15分钟左右。停影时间是10—20秒钟，采用SB-1式停影液；或者使用流水冲洗亦可。再次就是在F-5式的定影液中进行定影工作，时间15分钟；时时震荡，以免药液静止。最后在水中冲洗20—30分钟，取出晾干，底片即成。

最后是印象。印象纸是用国产“公元”Ⅱ号纸，在印照箱上感光后，如冲洗底片一样，经过显影、停影和定影等手续。感光时间依底片感光的深浅，印象纸的种类等为转移，一般为3—5秒钟。显影液采用D-72式，显影时间不一定，约1分钟即可。停影和定影与底片冲洗同。随后在流水中冲洗1小时，取出在上光板上压平、除水，然后晒干。

或烘干，象片即成。或者象片从流水中取出后，再浸渍于上光液中5或10分鐘；取出反鋪在上光板上，用上光漆往复压平，然后烘干。

这一工作是在教学之余，并结合科学的研究和师资培养进行的，先从种的解剖特征记载入手(1956a)。记载的方式是以1954年作者所作“华东松属木材解剖性質及用途之研究”一文为根据，再汇編成科、屬特征，并对分布及用途加以叙述；最后将每种木材的重要特征列表附于文末。

裸子植物材料、屬解剖性質的記載，基本上參照1937年皮爾士(Peirce)的“柏科木材的系統解剖”一文，及雷高德等(Record and Hess, 1949)的記載方式。

关于木材解剖的测定方法、标准、名詞、定义等，均依照国际木材解剖学家协会名詞審查委員會(1933)*，个别解剖学家如布朗(Brown, etc., 1949)、菲利浦斯(1941, 1947)，以及中国科学院(1953)植物解剖学名詞等的規定；内中只把“上皮”改成“泌脂細胞”。

針叶树材中只有冷杉亚科(9屬)树种的木射綫薄壁細胞有次生壁，所以其水平壁上有真正的紋孔。其他如杉科、金松科、南洋杉科、紫杉科、罗汉松科、柏科和粗榧科，及松屬等树种的木射綫不具次生壁，所以其水平壁上在本書中所指的紋孔并非真正的紋孔，而只是因凹陷的初生紋孔場而形成的局部加厚(Bailey and Faull, 1934; Brown, etc., 1949)。

早材管胞直径的測定，是指切向直径而言，即从中层开始測計(并非单指管腔)。

树脂道直径的測定，除道腔外并包括沿道周的一层泌脂細胞。

科的排列次序根据胡先驥先生所著“經濟植物手册”；屬則依照字母順序排列，以便查閱。

書末附上菲利浦斯(Phillips, 1947)114种針叶树材解剖性質記載表(穿孔卡片檢索表)，供讀者参考。

屬的記載后面附有树种名称及其編号：編号前冠有“C”字的是作者的标本，“AF”是安徽农学院林学系采集及搜集的，“NF”字的系借用南京林学院的，“AS”字的系来自科学院植物研究所，“FI”字的指中央森林工业科学研究所，“CF”字的則为华中农学院。

* 增訂本已公布(1957)。

屬 檢 索 表

1. 具有縱向分室互形結晶細胞；管胞在橫切面上排列不整齐，大小（寬度）不一致；无树脂道；无木射綫管胞。.....銀杏屬 *Ginkgo*
1. 不具縱向分室互形結晶細胞；管胞在橫切面上排列整齐，大小（寬度）頗一致；无或有树脂道；无或有木射綫管胞。.....2
 2. 具有正常树脂道。.....3
 2. 不具正常树脂道；創伤树脂道間或出現，切向排列。.....8
 3. 泌脂細胞壁薄。.....松屬 *Pinus* 4
 3. 泌脂細胞壁厚。
 4. 木射綫管胞內壁鋸齒狀；早材管胞至晚材管胞胞壁厚度急变。.....硬木松类 *Hard Pines*
 4. 木射綫管胞內壁无鋸齒（平滑）；早材管胞至晚材管胞胞壁厚度漸变。.....軟木松类 *Soft Pines*
5. 管胞內壁上（早材和晚材）具有螺紋加厚。.....黃杉 *Pseudotsuga*
5. 管胞內壁上不具螺紋加厚，間或出現于晚材管胞內壁上。.....6
 6. 管胞內壁上不具螺紋加厚，間或出現于晚材管胞內壁上；兼具縱向和橫向树脂道；有木射綫管胞。.....7
 6. 管胞內壁上不具螺紋加厚；仅具縱向树脂道；无木射綫管胞。.....油杉屬 *Keteleeria*
7. 晚材帶顯明；早材管胞至晚材管胞胞壁厚度急变；交叉場紋孔2—10个（通常4—6），經常2橫列。.....落叶松屬 *Larix*
7. 晚材帶不顯明；早材管胞至晚材管胞胞壁厚度漸变；交叉場紋孔多为1—6个（罕至8，通常2—4），1或1—2橫列。.....云杉屬 *Picea*
8. 管胞內壁上具有螺紋加厚。.....9
8. 管胞內壁上不具螺紋加厚，間或出現于晚材管胞壁上。.....12
9. 木薄壁組織缺如。.....10
9. 木薄壁組織存在。
 10. 螺紋加厚均匀分布；交叉場紋孔1—4个（通常1—2）。.....紫杉屬 *Taxus*
 10. 螺紋加厚分布不均匀，在紋孔口的上下方成对排列；交叉場紋孔1—5个（通常2—3）。.....榧屬 *Torreya*
11. 螺紋加厚在紋孔口的上下方成对排列；木薄壁細胞端壁节状加厚显著；管胞徑壁具綠紋孔1列，間或成对或2列。.....穗花杉屬 *Amentotaxus*
11. 螺紋加厚間或在紋孔口的上下方成对排列；木薄壁細胞端壁节状加厚不及前者

- 显著；管孔径壁具緣紋孔 1 列。.....粗榧屬 *Cephalotaxus*
12. 木薄壁組織一般缺如。.....13
12. 木薄壁組織少或多。.....14
13. 早材管胞具緣紋孔 1—3 列，稀 4 列，互列，六角形，无眉条；交叉場紋孔 1—12 个（通常 3—7），柏木型；生长輪不显明。.....南洋杉屬 *Araucaria*
-貝壳杉屬 *Agathis*
13. 早材管胞具緣紋孔 1 列，稀 2 列，卵圓或椭圓，有眉条；交叉場紋孔 1—2 个（通常 1），似窗格状或杉木型；生长輪显明。.....金松屬 *Sciadopitys*
14. 木薄壁組織少（間或缺如）。.....15
14. 木薄壁組織多。.....18
15. 具有木射綫管胞。.....16
15. 不具木射綫管胞。.....17
16. 紋孔托的边缘不規則；鎖閉膜上有放射状和弦向棒状加厚；木射綫細胞水平壁薄；凹痕显明，縱向和横向創傷树脂道不同时出現于同一标本上。鐵杉屬 *Tsuga*
-鐵油杉屬 *Tsugo-Keteleeria*
16. 纹孔托的边缘曲折成貝壳状，鎖閉膜上无放射状和弦向棒状加厚；木射綫細胞水平壁厚；一般无凹痕；縱向和横向創傷树脂道同时出現于同一标本上。.....雪松屬 *Cedrus*
17. 早材管胞徑壁具緣紋孔 1—2 列，极少 3 列；具結晶体的木射綫細胞增大。.....金錢松屬 *Pseudolarix*
17. 早材管胞徑壁具緣紋孔通常 1 列，极少成对或 2 列；具結晶体的木射綫細胞不增大。.....冷杉屬 *Abies*
18. 木薄壁細胞端壁节状加厚一般显著。.....19
18. 木薄壁細胞端壁节状加厚一般欠显明或不显明。.....24
19. 木射綫細胞端壁节状加厚一般显著；木射綫管胞間或出現。.....20
19. 木射綫細胞端壁一般无节状加厚；木射綫管胞无，或間或出現。.....21
20. 凹痕少，不显明；生长輪极显明或不显明。.....翠柏屬 *Hedysaria*
20. 凹痕有規則地存在，显明；生长輪显明。.....檜屬 *Juniperus*
21. 木射綫管胞間或出現；交叉場紋孔柏木型。.....花柏屬 *Chamaecyparis*
21. 无木射綫管胞；交叉場紋孔一般不为柏木型。.....22
22. 交叉場紋孔为单紋孔或杉木型；木射綫細胞水平壁紋孔不显明。.....水松屬 *Glyptostrobus*
22. 交叉場紋孔为杉木型或柏木型；木射綫細胞水平壁紋孔显明。.....23
23. 交叉場紋孔为杉木型或柏木型；早材管胞徑壁具緣紋孔 1—2 列，少数 3 列。.....落羽杉 *Taxodium*
23. 交叉場紋孔为柏木型；早材管胞徑壁具緣紋孔通常 1 列，間或成对。.....柳杉屬 *Cryptomeria*
24. 交叉場紋孔主为杉木型。.....25

24. 交叉場紋孔主為柏木型，或柏木型和云杉型（稀杉木型）。……………28
25. 木射線管胞稀少；木射線低（最高至16細胞或以上）；僅最後數列晚材管胞切向壁上有具緣紋孔；早材管胞徑壁具緣紋孔通常1列。……………26
25. 無木射線管胞；木射線大都高6—12細胞（最高至58細胞或以上）；全部或幾乎全部晚材管胞切向壁上有具緣紋孔；早材管胞徑壁具緣紋孔通常2或3列，多至4列。……………27
26. 交叉場紋孔杉木型；木射線通常高2—4細胞。……………羅漢柏屬 *Thujopsis*
26. 交叉場紋孔杉木型或單紋孔；木射線通常高4—8細胞。……………崖柏屬 *Thuja*
27. 早材管胞至晚材管胞壁厚度漸變；早材管胞徑壁具緣紋孔1—2列，間或3列；交叉場紋孔杉木型或柏木型；木射線高达30細胞。……………杉屬 *Cunninghamia*
27. 早材管胞至晚材管胞壁厚度略急變至急變；早材管胞徑壁具緣紋孔1—3列，極少數4列；交叉場紋孔一般為杉木型；木射線高达60細胞。…水杉屬 *Metasequoia*
28. 交叉場紋孔柏木型或云杉型，稀杉木型。……………羅漢松屬 *Podocarpus*
28. 交叉場紋孔柏木型。……………29
29. 無木射線管胞；早材管胞徑壁具緣紋孔1—2列，極少3列；全部或幾乎全部晚材管胞切向壁上有具緣紋孔；木射線一般高13—14細胞（可至35或以上）。……………台灣杉屬 *Taiwania*
29. 木射線管胞稀少或未見；早材管胞徑壁具緣紋孔1列，稀成對或2列；僅最後數列晚材管胞切向壁上有具緣紋孔；木射線低，一般高3—10細胞。……………30
30. 木射線管胞稀少；交叉場紋孔1—4個，通常2—3個。……………側柏屬 *Biota*
30. 木射線管胞未見；交叉場紋孔1—8或1—5個，通常2—4個。……………31
31. 木射線高1—23細胞或以上；交叉場紋孔1—8個；木射線薄壁細胞端壁無或微有節狀加厚。……………柏屬 *Cupressus*
31. 木射線高1—10細胞或以上；交叉場紋孔1—5個；木射線薄壁細胞端壁無節狀加厚。……………福建柏屬 *Fokienia*

科和屬的記載

銀杏科 Ginkgoaceae

俄文名Гинкговые，英文名Ginkgo Family.

1屬，1種（銀杏 *Ginkgo biloba* Linn.），數變種；落叶喬木。原產我國（遼寧沈陽以南、河北、山東、河南、甘肅南部、四川、貴州、湖北西部、湖南、江西、安徽、浙江、福建、廣東北部、雲南等省均有栽培），東亞、歐美亦有栽培（歐、美多植于庭園作觀賞樹用）。

銀杏屬的俄文名為Гинкго；英文名Ginkgo；種的英文名為 Maiden Hair Tree。銀杏出現於石炭紀末期，至侏羅紀為森林中的重要樹種之一，白堊紀後衰頹，現在只剩下我國銀杏一種。銀杏和水杉、水松同為國產珍貴樹木，歷史都在1萬萬年左右（王凱基，1955）。

銀杏生長慢，但適應生長的環境很廣闊，宜造林。

銀杏屬 *Ginkgo* Linn.（科的解剖性質與屬同）。

（圖版I，圖1—5）

1. 解剖性質

木質部由管胞，木射線薄壁細胞所組成；木薄壁組織未見，樹脂道缺如。

生長輪 不顯明，晚材帶甚狹；早材管胞至晚材管胞壁厚度漸變。

管胞 橫切面為圓形或橢圓形，排列不整齊，大小不等；早材管胞徑壁上具緣紋孔1—2列，稀3列，最大直徑64微米（大多數為33—42微米）；最後數列晚材管胞徑壁上具緣紋孔顯著；無螺旋加厚。木射線 單列；高1—8細胞或以上（大多數高2—4細胞，特短）；木射線細胞橢圓或卵圓形（切向切面），一般不含樹脂；水平壁一般無紋孔；端壁無或微有節狀加厚；四隅一般無凹痕；交叉場紋孔柏木型，1—7個（通常為4個）；無木射線管胞。一般的木薄壁組織 未見，但具有縱向分室，形大壁薄，含有巨大結晶體的細胞出現，這類細胞特稱異細胞（此為銀杏木材的主要特徵）。樹脂道 缺如。

（*Ginkgo biloba* Linn., C5676, AF000594, CF）。

2. 用途

枝葉奇特，最適於作觀賞樹用。結構細致，質輕柔，易施工；可用作玩具、算盤珠、棋

子、雕刻（例如扁額、印章）、鉛筆杆、木尺、儀器盒、紡織滾筒、模型、薄木及膠合板、砧板、箱櫃、家具、建築等。但產量少，少見於市場。種子可食，多食則有害。據稱外種皮內有抵抗肺結核菌的藥物（王凱基，1955）。

羅漢松科 Podocarpaceae

俄文名 Подокарповые.

7屬，約100種以上；常綠喬木或灌木；多產於南半球。我國占2屬：即羅漢松屬和淚杉屬。前者11種，後者1種（淚杉 *Dacrydium Pierrei* Hickel，產越南，泰國，我國的雲南和海南島）。羅漢松科木材結構細致、均勻，加工容易，為南半球的用材樹種；在我國僅供觀賞用，木材少見於市場。

本科木材的解剖特徵差別很大，甚至同屬木材亦有差異。根據菲利浦斯（1941）記載（指別於他科針葉樹材的解剖性質而言）：木射線細胞的水平壁薄，不具紋孔（*Dacrydium intermedium*, *Podocarpus chilensis*, *P. dacrydioides*, *Saxegothaea* 除外）；管胞無互列紋孔式，無任何特別加厚（螺旋加厚，柏松型加厚），無樹脂道。*Phyllocladus* 屬的木材與 *Podocarpoideae* 亞科的區別在於：*Phyllocladus* 具有明顯的生長輪，大的交叉場紋孔（窗格狀），和木薄壁組織缺如。

又據菲氏（1941）記載：Pilger（1926）曾將 *Austrotaxus* 屬隸於紫杉科（Taxaceae）。除該屬木材的外部形態接近紫杉屬（*Taxus*）和羅漢松屬（*Podocarpus*）外，其解剖特徵則與羅漢松屬最接近，而與紫杉科或粗榧科有別。所以作者認為 *Austrotaxus* 屬宜改隸於羅漢松科，這樣本科就有8屬了。

Austrotaxus 屬的解剖特徵：主為無螺旋加厚，具大量木薄壁組織。其次是木射線細胞水平壁薄，無紋孔；端壁無節狀加厚；四隅無凹痕。這些特徵都是羅漢松科木材所具有的（Phillips, 1941）。

Greguss（1957）發現在南洋杉科和羅漢松科的某些種內木射線的上下邊緣處，有時具有低而壁薄的細胞，稱邊緣射線薄壁組織。

羅漢松屬 *Podocarpus* L'Her.

（圖版I，圖18；圖版II，圖19—22）

英文名 Podocarp.

約60種；常綠喬木或灌木；廣布於南半球。該屬為羅漢松科最主要的一屬，尤以新西蘭和南非為然。美洲約占1/4，自西印度群島，墨西哥南部，至阿根廷北部和智利南部。我國有11種，分布於台灣、廣西、廣東、福建、江西、浙江、四川、雲南、江蘇、安徽等省。

1. 解剖性質

木質部由管胞，木射線薄壁細胞，木薄壁組織所組成；樹脂道缺如。

生長輪 不顯明或略顯明，晚材帶狹或甚狹，間或略寬；早材管胞至晚材管胞壁厚度漸變。

管胞 橫切面略呈圓形或橢圓形；早材管胞最大直徑60微米（大多數為30—40微米），徑壁上具緣紋孔1列，稀成對或2列；最後數列晚材管胞切向壁上有具緣紋孔；無螺紋加厚。
木射綫 單列，常成對或部分2列；高度不固定，高1—33細胞或以上（大多數高6—16細胞）；木射綫細胞橢圓或卵圓形（切向切面），少數含有深色樹脂；水平壁無紋孔，或紋孔（系初生紋孔場局部加厚）少或不顯明；端壁無節狀加厚或微有節狀加厚；四隅無或有凹痕，或凹痕顯明；交叉場紋孔柏木型或云杉型，稀杉木型，1—4個（通常為1—2個）；無木射綫管胞。
木薄壁組織 數多，星散分布，間或間位狀（或2—3個相連成切向排列），含有深色樹脂；端壁無或微有節狀加厚。
樹脂道 缺如。

(*Podocarpus macrophyllus* Lamb., AF000273, NF; *P. Nagi* Pilg., AF001069, C1122; *P. nerii folius* D. Don, NF)

2. 用 翳

我國多作為庭園樹用，產量少。材質細緻均勻，早晚材硬度一致；加工容易，油漆性能亦佳。澳洲所產的羅漢松樹種（*P. elata*）是當地的主要用材之一。一般用作櫈櫃，雕刻，鋼筆杆和鉛筆杆，木尺，家具，地板，天花板，門窗，蜂蜜桶，船艦等。近年來更用羅漢松屬木材充制手提琴的腹板，音柱及 base bar 等部分，超過預期品質（Dep. For. S. Afr., 1954）。木材無花紋，所以不用作薄木原料（Record and Hess, 1949）。

紫 杉 科 Taxaceae

俄文名 Тисовые，英文名 Yew Family.

4屬，約16種；常綠灌木，小喬木至大喬木；除澳洲的新加里多尼亞島的 *Austrotaxus* 屬以外，均產於北溫帶。中國有3屬，7種，分布雖廣，但無大片森林；其中紫杉屬和榧屬均有重要樹種，尤以紫杉屬為重要。

生長輪 显明。

管胞 橫切面略呈圓形，橢圓形，方形或長方形；早材管胞至晚材管胞胞壁厚度漸變；早材管胞徑壁上具緣紋孔1列，極少數成對或2列；最後數列晚材管胞切向壁上有具緣紋孔；螺紋加厚均勻分布（紫杉屬）或成對（榧屬）。

木射綫 單列，稀成對或2列；高度不固定，高1—19細胞或以上（大多數高8個細胞左右，在針葉樹材中屬於低木射綫的一科）；木射綫細胞外形橢圓，長橢圓或卵圓形（切向切面），少數細胞含有深色樹脂；水平壁紋孔（系初生紋孔場局部加厚）稀少；端壁一般不具節狀加厚；四隅凹痕顯明；交叉場紋孔柏木型，1—5個（通常為1—2或2—3個）；無木射綫管胞。

木薄壁組織和樹脂道 均缺如。

本科木材產量不多，結構細勻，耐腐性強，可作細木工及樁柱用材。

根據菲利浦斯（1941）的記述，*Austrotaxus*屬的管胞不具螺紋加厚，但有多量的木薄壁組織；樹木的外部形態最接近於紫杉屬和羅漢松屬（Dallimore and Jackson，

1931)；木材的解剖性質与罗汉松屬树种有密切的亲緣关系，而与紫杉科及粗榧科无任何关系。因此，建議将*Austrotaxus*改隶于罗汉松科。这样紫杉科就只有3屬。

在針叶树材中，只有紫杉科树种，其管胞內壁上具有螺紋加厚，但无薄壁組織，这也是本科有別于其他針叶树种的地方。

紫 杉 屬 *Taxus* Linn.

(图版 I、图6—8)

俄文名Tissc，英文名Yew。

約8种；分布于北半球，亚、欧、北美等地。我国有3种：东北、西南、华东、华中、华南、西北均有栽培。生长虽慢，但材質优良，其中以紅豆杉 (*T. Wallichiana* var. *Chinensis* Florin) 为主。

1. 解 剖 性 質

木質部由管胞，木射綫薄壁細胞所組成；木薄壁組織及樹脂道缺如。

生長輪 顯明，晚材帶甚狹至寬；早材管胞至晚材管胞壁厚度漸變。

管胞 橫切面略呈圓形或橢圓形；早材管胞最大直徑54微米（大多数为30—40微米），徑壁上具緣紋孔1列，極少成对或2列；最后數列晚材管胞切向壁上有具緣紋孔；螺紋加厚見于整个年輪管胞壁上，分布均匀。木射綫 單列，極少成对或部分2列；高度不固定，高1—19細胞或以上（大多数高8个細胞左右）；木射綫細胞橢圓至長橢圓形，稀亞圓形（切向切面）、少數細胞含有深色樹脂；水平壁紋孔（系初生紋場局部加厚）少；端壁一般無節狀加厚；四隅凹痕顯明；交叉場紋孔柏木型，1—4个（通常为2个）；無木射綫管胞。木薄壁組織及樹脂道 均缺如。

(*T. cuspidata* Sieb. et Zucc., AF000059, NF, FI; *T. speciosa* Florin, AF000507; *T. Wallichiana* var. *chinensis* Florin, C6608, CF)。

2. 用 道

心材紅褐色，耐腐性强，适于作电柱、椿柱，枕木等；据称韌性、抗压均大，可作弓，拱形制品及船槳，弓背椅等；紋理均匀，結構細致，硬度大，适于車旋，宜作細木工（如文具、木碗、笏板），雕刻，乐器（笛子、号角），地板等。由于生長慢，產量少，市場上無大材供应，所以用作家具和膠合板者少。枝条可作手杖。种子可榨油，作油漆用。

榧 屬 *Torreya* Arn.

(图版 I, 图9; 图版 II, 图10—11)

英文名Torreya。

6种：北美2种，日本1种，中国3种。我国多分布于浙江、安徽、江西、福建、湖北、四川、甘肃等省。其中以榧木 (*T. grandis* Fort.) 为主，在浙南为一重要

林木。

1. 解剖性質

木質部由管胞，木射綫薄壁細胞所組成；木薄壁組織及樹脂道缺如。

生長輪 顯明，晚材帶狹；早材管胞至晚材管胞壁厚度漸變。

管胞 橫切面為方形或長方形；早材管胞最大直徑48微米（大多數為27—33微米），徑壁上具緣紋孔1列，極少成對；最後數列晚材管胞切向壁上有具緣紋孔；螺紋加厚在紋孔口上下方成對排列，類似柏松型加厚（此為本屬木材的重要特徵之一）。木射綫 單列，稀或成對或2列；高1—14細胞或以上（大多數高2—6細胞）；木射綫細胞橢圓或長橢圓，稀卵圓形（切向切面），少數細胞含有深色樹脂；水平壁紋孔（系初生紋孔場局部加厚）少；端部無節狀加厚；交叉場紋孔柏木型，1—5個（通常為2—3個）；無木射綫管胞。木薄壁組織和樹脂道缺如。

（*T. grandis* Fort., NF, AF000558, C6609）。

2. 用途

質軟至中，結構細而勻，易于施工；有難聞的氣味，頗耐腐。用作籬柱；造船良材；算盤珠，棋子和棋盤；雕刻；模型及一般用具。種子供食用，稱香榧，系浙江特產之一；可榨油，油供食用或燈用。

粗榧科 Cephalotaxaceae

俄文名 Головатотиссовые。

包括粗榧及穗花杉兩屬，常綠喬木或灌木；產亞洲，不是重要樹種。木材結構細致，可作細木工用材。

生長輪 一般不明顯。

管胞 橫切面多呈圓形或橢圓形；早材管胞至晚材管胞壁厚度漸變；早材管胞徑壁上具緣紋孔通常1列，間或成對或2列；最後數列晚材管胞切向壁上有具緣紋孔；螺紋加厚通常成對排列。

木射綫 高度不固定，高1—16細胞或以上（大多數高2—6細胞）；單列，稀或成對或部分2列；木射綫細胞外形為卵圓或橢圓形（切向切面），不含樹脂或少數含有深色樹脂；水平壁紋孔（系初生紋孔場局部加厚）稀少；端壁無或微有節狀加厚；四隅凹痕明顯；交叉場紋孔云杉型或柏木型，1—4個（通常為2個）；無木射綫管胞。

木薄壁組織 頗多，分布不固定，普通為星散狀，間或2—3個細胞相連成切向排列；端壁節狀加厚明顯或微有節狀加厚。

樹脂道 缺如。

根據木材解剖特徵，穗花杉屬應求屬於粗榧科，而不應屬於紫杉科。本科木材主要的特徵是生長輪不顯明，螺紋加厚多在紋孔口上下方成對排列（尤其是穗花杉屬），類似柏科中 *Callitris* 屬的柏松型加厚，除榧屬外，此為本科木材與其他針葉樹材主要不同之點。