

植物纖維的利用

輕工業出版社 汇編



輕工业出版社

植物纖維的利用

輕工業出版社編

輕工业出版社

1959年·北京

內 容 介 紹

這本小冊子介紹了用植物纖維製造棉狀纖維的基本知識和技術經驗。棉狀纖維製造的一般原理、技術條件、原料及生產過程的檢驗都按生產順序加以說明。其中對稻草、桑樹皮、麻布頭等10種植物纖維的製造，所需用的主要設備、工具、操作方法等也比較詳細的做了介紹。建廠部份中，包括了對小型廠址的選擇，房屋建築及需用材料等資料都有簡明的示意圖，便於讀者參考。

在人民公社大辦輕工業的要求下，可供公社辦廠的參考；为广大从事這方面工作的同志閱讀。

植物纖維的利-用

輕工業出版社編

輕工業出版社出版

(北京石景山門內西廣場
北京市郵局收發 搶證處可郵寄地址)

輕工業出版社印刷厂印刷
新華書店發行

787×1000公釐1/32 · 3—⁶₃₂ 印張 · 40,000字

1959年2月第1版

1959年2月北京第一次印刷

印數：1—1,000 冊價：10.00元

統一書號：10612 · 591

編者的話

利用植物纖維制造棉狀纖維用途非常廣泛。經加工後棉狀纖維與部份棉紗混紡可制成百余種工業產品。所用原料如棉桿皮、稻草、桑樹皮、羅布麻……等產我國各地，且加工過程也比較簡單，拟在這方面加以充分利用，不但可制成人民所愛好的多種多樣的需用品，符合經濟、美觀、實用的要求；而且對節約純棉，為國家創造更多的物質財富，達到物盡其用的目的有着更重要的經濟意義。

這本小冊子介紹了利用植物纖維制造棉狀纖維的基本知識，和技術經驗；同時對建立小型廠從廠址選擇到房屋建築，所需設備、工具、材料等也都有較系統的說明。在人民公社大辦工業的形勢要求下，作為公社辦植物纖維加工厂，或廣大從事這方面工作的工人、干部工作中參考有一定幫助，出版它的目的即在於此。

書中基本部份是採用了浙江省輕工業廳編寫的“怎樣利用野生纖維”的材料；附錄部份三至五是河北省商業工作匯報展覽會10月份在北京展出時大會資料組供給我們的。所有原稿中凡是用“人造棉”和“人造纖維”的詞句都改用了“棉狀纖維”，因從所介紹的內容上考察，我們認為這樣在概念上還比較確切些。另外所用原料中如稻草、棉桿皮等还不是野生植物，所以採用了本書的書名。這樣是否恰當以及書中其他錯誤之處希讀者指正。

編 者

目 錄

| | |
|-----------------------|----|
| 總說 | 5 |
| 備料 | 19 |
| 蒸煮 | 21 |
| 浸酸及漂白 | 23 |
| 軟化 | 35 |
| 原材料及生產過程的檢驗 | 38 |
| 開纖機器 | 49 |
| 怎樣建立棉狀纖維製造廠 | 57 |
| 幾種植物原料製造棉狀纖維的工藝規程 | 72 |
| 四種棉狀纖維的製造成本 | 80 |
| 附錄一 各種混紡布與棉布品質情況對照表 | 84 |
| 附錄二 利用野生纖維可制成102種工業產品 | 85 |
| 附錄三 幾種植物原料製造棉狀纖維的經驗 | 86 |
| 附錄四 幾種植物原料制棉狀纖維法 | 92 |
| 附錄五 幾種主要棉狀纖維的製造設備 | 95 |

總 說

一、棉狀纖維的定義及其用途

所謂“棉狀纖維”，即植物纖維經脫胶、漂白軟化后再經梳棉呈类似純棉的加工纖維，并非“人造棉”，因为“人造棉”是另一种东西，那是一种再生纖維，完全改变了原来纖維的性質而基本上接近棉花的性質，我們处理的仅是加工成“棉狀纖維”并沒有改变原来纖維的性質。

經加工后的棉狀纖維用途很广，可以代替部分純棉，用于紡紗織布，各种針織品和棉絮等。

二、制造棉狀纖維的原料

所有植物均以纖維素为主要組成部分，但是由于植物种类不同，各种植物纖維間不論化学組成及物理性能上都有着不同，如純棉纖維由于它的長寬度純度已經完全符合于紡織要求，便可不經多大處理，就能梳棉紡織。苧麻纖維由于它的長度大可以供作紡織的良好原料，但是因为它在纖維与纖維間有胶質联系着，不能直接進行开梳，必須經過脫胶后才能分解成单纖維，然后才能开梳紡織。象棉稈皮一类，虽然也需要經過脫胶才能使纖維适当开梳，但是由于棉稈皮单纖維很短，如果分成单纖維后便不适合紡織，因此脫胶不能太厚，必須适当保留胶質，使若干单纖維仍能联接起来达到一定長度以适合紡織要求，另外也有一些植物如木材等，由于纖維与纖維間的連接体主要是木質素，木質素是比较难于除去的，如果木質素完全除去，纖維便絕大多数分解成单纖維，


而这些单纤维又是比較短，不适用于紡織要求的，因此利用木材的天然纤维進行紡織尚有一定困难。

到底哪些植物經加工可以制造紡織纤维呢？一般講木質素含量少的植物都可以制造成天然紡織纤维，其中单纤维长而細的可以紡成强度大的細支紗如野苧麻、取麻、桑皮等，这类纤维是分解成单纤维。另外单纤维短而細的，由于单纤维不适用于紡織，因此只能利用束纤维，这样便只能紡較粗的紗支如棉稈皮、稻草等。


三、棉狀纤维的生产流程

在討論各項具体条件之前，我們应先对整个生产有一个概念。現把用棉稈皮等四种原料制造棉状纤维的生产流程作一个介紹。

漂释皮棉状纖生产流程图



桑皮棉狀纖維生產流程圖



麻紗精梳機織造生產流程圖






图 程 流 生 产



四、纖維的分类

紡紗織布的原料就是纖維素，自然界中纖維素有着各种各样的来源，概括的分類可分成下列几类：

(一) 天然纖維：

1. 植物纖維：——如棉花，大麻，黃麻，稻草，棉桿皮等。
2. 動物纖維：——如羊毛，駱駝毛，兔毛，蚕絲等。
3. 矿物纖維：——如石綿等。

(二) 人造纖維：

1. 植物性人造纖維：——如人造絲，人造棉，植物蛋白纖維等。
2. 動物性人造纖維：——如酪酸纖維，骨胶纖維等。
3. 矿物性人造纖維：——如玻璃絲等。
4. 合成纖維：——如聚氯乙烯，尼龍等。

我們現在所要講的，主要是研究利用天然植物纖維來制造棉狀纖維，代替棉花，解决人民衣着問題。因此我們得首先从研究植物纖維素开始。

几种天然纖維——农产廢料、野生植物纖維在显微鏡下的形态如下图所示。




絹 麻

10×10




妻 程

10×10




紫 藤

10×20



山 棉 皮

10×20



荧 麻
 10×20




蕨 根 織
 10×20



苅 麻 皮
 10×20



牛 筋 草
 10×20



棉種皮

10×20



三稜皮

10×20



稻草衣

10×20



谷毛皮
 10×20



滑阶草
 10×20



龙舌兰
 10×20



岩蕨草
 10×20

植物单纤维的长宽度，对纺织的关系很大，因此我们在利用纤维植物制造棉状纤维时，首先必须了解它的单纤维长宽度，才能确定制造单纤维或者是束纤维，现将几种已经测定的数据列表如下：

| 原料名称 | 長 度 公厘 | | | 寬 度 公厘 | | |
|-------|-----------|------|-------------|-----------|-------|-------------|
| | 最長 | 最短 | 大 部 分 | 最寬 | 最細 | 大 部 分 |
| 稻 草 | 2.66 | 0.28 | 1.14~1.52 | 0.028 | 0.003 | 0.006~0.009 |
| 棉 程 皮 | 8.20 | 0.53 | 3.0~4.5 | 0.047 | 0.004 | 0.015~0.025 |
| 黃 麻 絨 | 6.0 | 0.8 | 平 均2.5 | 0.025 | 0.01 | 平 均0.018 |
| 桑 皮 | 45.2 | 6.5 | 14.0~20.0 | 0.038 | 0.005 | 0.019~0.025 |
| 苧 麻 絨 | 321.0 | 36.5 | 120.5~180.3 | 0.076 | 0.009 | 0.020~0.047 |
| 棉 | 32.2 | 0.49 | 14.0~18.0 | 0.040 | 0.006 | 0.023~0.034 |

五、纤维素的物理性能

任何植物的纤维素，只要经过提纯后，它总是一种白色无臭无味的物体，在空气中容易燃烧，燃烧后发生光亮无烟的火焰。吸湿性能很强，特别是提纯的，在潮湿的空气中，能吸收水份达18%左右。当加热达150℃时，纤维素马上变为棕黄色，如果继续加热，纤维素就要被破坏分解，除了这些是纤维素的共通性能外，纤维素还由于植物种类的不同，在强力、弹性、伸长度、燃度、细度、长度、快干性、导热性、摩擦等指标上还有着程度不同的差别：如亚麻纤维为热的良导体，热的放散性能平均超过棉花的25%。因此夏季用作服装，是最适宜的。