

有 机 絶 緣 材 料

上 册

(内 部 教 材)

姜 节 儉
李 玉 槐 合編
楊 大 本

北京科学教育編輯室

1965.7

PDG

有机絕緣材料(上冊)

*
出版者：北京科学教育編輯
印刷者：中国人民解放军第一二零一工厂
787×1092毫米 1/16 印张 9 14/16
1961年5月第一版
1965年7月第三次印刷
定价：1.00元

内 容 簡 介

本书是根据編者任教的“有机絕緣材料”課程的讲义修改补充而成。全书共計三篇，分上、下两冊出版，上冊包括第一篇有机絕緣材料的物理化学基础及第二篇液体有机絕緣材料，下冊为第三篇固体有机絕緣材料。

本书拟作高等无线电工业学校中无线电元件与材料专业教材，亦可供其他高等学校同类专业教学参考。

再 版 序 言

“有机絕緣材料”是現代突飞猛进的无线电元件与材料事业中絕緣材料科学的一个重要分支。为适应我国无线电事业迅速发展及其在国民经济各部門日益广泛应用的要求，它被列为高等无线电工业学校的一門独立学科已成为必要的了。

然而，至今国内尚未有关于全面系統地論述无线电用有机絕緣材料方面的专著。为了适应教学的迫切需要，在党和学院領導的鼓励与亲切关怀下，編者特于 61 年春在已开課程讲义的基础上，大胆尝试地着手选編这本教材。

本教材共分上、下两冊。上冊(61 年 7 月第一版)包括：第一篇有机絕緣材料的物理化学基础及第二篇液体有机絕緣材料。下冊(62 年 7 月第二版)包括第三篇固体有机絕緣材料。其中，第一篇第三、四、五章及第三篇第四、五章由姜节儉同志編校；第一篇第一、二章，第二篇第一、二章及第三篇第一、三章由李玉槐同志編校；緒論，第二篇第三章及第三篇第二章由楊大本同志編校。

本教材旨在給讀者以有关广泛应用于无线电工程中的有机絕緣材料的基础理論、制造原理、性能(着重于电性能)及应用等方面的基本知識，从而为讀者在无线电元件与材料科学領域中从事有机絕緣材料的研究、选用及拟制工作奠定必要的基础。

迫于編校时间偷促、缺乏經驗，更由于編者学識之限，因此，初次选編的这本教材其欠缺甚至錯誤之处在所难免。此次再版也仅作了一些必要的勘正，因此殷切希望广大讀者提出宝贵意見，多加批评指正，以便修訂版时改进与提高。

在本教材编写过程中，編者曾参阅有关中外珍貴专著和文献，特此謹向諸位作者表示衷心謝忱。

編 者

一九六三年三月于成都電訊工程學院


目 录

緒 論

1. 有机絕緣材料在無線電工程上所占的地位.....	(1)
2. 有机絕緣材料的分类.....	(2)
3. 本課程的学习目的和課程內容.....	(3)
4. 我国在有机絕緣材料方面的成就.....	(3)
5. 有机絕緣材料的发展方向.....	(3)

第一篇 有机絕緣材料的物理化学基础

第一章 高分子化合物的性质.....	(4)
§ 1-1 高分子化合物的一般概念	(4)
§ 1-2 高分子化合物的結構	(7)
§ 1-3 高分子化合物的分子量	(9)
1. 高分子化合物的多分散性.....	(9)
2. 平均分子量.....	(12)
3. 高分子物分子量的測定方法.....	(13)
§ 1-4 分子結構对高分子物物理性质的影响	(15)
1. 高分子鏈間的作用力.....	(15)
2. 影响高分子物物理性质的結構因素.....	(17)
§ 1-5 高分子化合物的化学变化	(22)
1. 高分子化合物的化学变化的特点.....	(22)
2. 高分子化合物的裂解.....	(22)
3. 高分子化合物的交联.....	(25)
4. 高分子化合物的老化(陈化).....	(26)
§ 1-6 高分子化合物的命名与分类	(28)
1. 高分子化合物的命名.....	(28)
2. 高分子化合物的分类.....	(29)
第二章 高分子物的聚合.....	(33)
§ 2-1 聚合反应的定义和类别	(33)
1. 聚合反应的定义.....	(33)
2. 聚合反应的类别.....	(33)
§ 2-2 具有聚合能力的化学基	(35)
§ 2-3 单体结构对聚合性能的影响	(36)
1. 取代基之“遮蔽效应”.....	(36)



• 3 •

2.	取代基之活性	(38)
3.	取代基之位置	(38)
4.	軛合双键及叁鍵化合物	(40)
5.	羥基化合物	(41)
6.	环状化合物	(41)
§ 2-4	聚合反应的历程	(41)
1.	引发聚合	(42)
2.	催化聚合	(44)
§ 2-5	共聚反应	(46)
§ 2-6	各种因素对聚合过程的影响	(48)
1.	温度的影响	(48)
2.	压力的影响	(49)
3.	单基物浓度的影响	(49)
4.	杂质的影响	(49)
5.	阻化剂的影响	(49)
6.	调节剂的影响	(49)
7.	聚合过程中氧的作用	(50)
§ 2-7	聚合的方法	(50)
1.	气相聚合	(51)
2.	本体聚合	(51)
3.	溶液聚合	(51)
4.	悬浮聚合	(51)
5.	乳液聚合	(51)
6.	固相聚合	(54)
§ 2-8	聚合方法的新发展	(55)
1.	定向聚合	(55)
2.	辐射聚合	(56)
3.	其他聚合方法	(56)
第三章	高分子物的縮聚	(57)
§ 3-1	縮聚反应的定义	(57)
§ 3-2	縮聚反应的类型	(57)
1.	按原料低分子物种类分类	(58)
2.	按官能团的性质分类	(58)
§ 3-3	原料物结构对縮聚性能的影响	(59)
1.	原料物的官能度	(59)
2.	生成环状物之可能性	(60)
§ 3-4	原料物的比例与縮聚物分子量的控制	(62)
§ 3-5	縮聚反应的历程	(64)
1.	鏈生成的开始	(64)

2. 鏈的增长過程	(64)
3. 鏈增長的停止	(66)
§ 3-6 体型縮聚的特性	(67)
§ 3-7 縮聚方法的新发展	(69)
1. 共縮聚	(69)
2. 界面縮聚	(69)
3. 固相縮聚	(70)
第四章 纖維素化学	(70)
§ 4-1 纖維素纖維的結構及其理論概念	(70)
1. 纖維素纖維的結構	(70)
2. 纖維素結構的理論概念	(72)
§ 4-2 纖維素分子的結構式	(75)
1. 元素組成	(75)
2. 纖維素大分子的基本組成單位葡萄糖酐	(75)
3. 纖維素分子的結構	(75)
§ 4-3 木材制浆	(76)
1. 机械方法制浆	(76)
2. 化学方法制浆	(77)
§ 4-4 棉纖維素的制取	(81)
§ 4-5 纖維素的化学反应	(81)
1. 纤维素大分子链变化的反应	(82)
2. 纤维素的羟基反应	(86)
第五章 硅有机化学	(88)
§ 5-1 硅化学的特点	(88)
1. 硅与碳性质的不同点	(88)
2. 硅与各种元素的键	(89)
§ 5-2 单体硅有机化合物的制造方法	(91)
1. 烷基(芳基)氯硅烷	(91)
2. 正硅酸烷基(芳基)取代酯	(93)
§ 5-3 硅有机化合物的縮聚原理	(93)
1. 硅有机化合物的縮聚过程	(93)
2. 影响硅有机化合物縮聚过程的因素	(94)
§ 5-4 聚有机硅氧烷的结构与一般性质	(99)
1. 聚有机硅氧烷的结构	(99)
2. 聚有机硅氧烷的一般性质	(100)

第二篇 液体絕緣材料

第一章 液体絕緣材料的通性	(102)
§ 1-1 液体絕緣材料的基本的物理和化学性能	(102)

§ 1-2 絶緣油的穩定性能	(104)
§ 1-3 決定油的純度的性能	(106)
§ 1-4 絶緣油的電氣性能	(107)
第二章 天然液体絕緣材料	(114)
§ 2-1 植物絕緣油	(114)
1. 概述	(114)
2. 植物油的化學組成	(114)
3. 常用的幾種植物絕緣油	(117)
§ 2-2 矿物絕緣油	(118)
1. 概述	(118)
2. 變壓器油	(119)
3. 電容器油	(122)
4. 電纜油	(125)
第三章 合成液体絕緣材料	(126)
§ 3-1 氯化物液体絕緣材料	(126)
1. 概述	(126)
2. 氯化物液体絕緣材料的制法	(127)
3. 氯化物液体絕緣材料的性能	(128)
4. 氯化物液体絕緣材料的应用	(132)
§ 3-2 氟化物液体絕緣材料	(136)
1. 概述	(136)
2. 氟化物液体絕緣材料的制法	(136)
3. 氟化物液体絕緣材料的性能	(137)
4. 氟化物液体絕緣材料的应用	(143)
§ 3-3 硅有机化合物液体絕緣材料	(144)
1. 概述	(144)
2. 硅有机液体絕緣材料的制法	(145)
3. 硅有机液体絕緣材料的性能	(146)
4. 硅有机液体絕緣材料的应用	(150)

緒論

I 有机絕緣材料在無線電工程上所占的地位

近年来各国在无线电电子学方面都有飞跃的发展，无线电材料占有极其重要的地位。我们知道，无线电材料和元件是一切无线电电子学设备的物质基础，因而在无线电工业上，无线电元件及材料工业被称为无线电工业的重工业。这是因为，无线电技术在国防上及国民经济中获得越来越广泛应用，对于无线电设备提出了越来越多、越来越高的要求；而无线电设备例如雷达、导航、电子计算机或电视机等等的性能和质量的优劣，除了与线路设计、工艺结构有一定关系外，将在很大程度上决定于所使用的无线电元件的质量，而无线电元件的优劣又直接地取决于无线电材料的性能。显然，从这一观点看来，在今天飞跃发展的无线电电子学技术领域中无线电材料具有决定性的意义。

所有的无线电材料，按其性能特点及其主要功用，可分为四类：(1)絕緣材料；(2)导电材料；(3)半导体材料；(4)磁性材料。

絕緣材料是用来限制电流(絕緣)或用于建立电场、贮藏电能(电容器的介质)的材料。它们应该不导电，但实际上还是有些漏电，不过电阻很大，体积比电阻达 $10^9 \sim 10^{12}$ 欧姆·厘米。这是由于材料本身以及混入的杂质离子所引起的。

絕緣材料是无线电工业及电气工业上应用最多最广的一类材料。絕緣材料不仅是各种无线电元件的基本构成材料，而且任何一种电气设备都不可能离开絕緣材料而存在。例如很多设备可以没有半导体材料和磁性材料，但是却不可能也不存在不包含絕緣材料的任何电气设备。絕緣材料的重要性不仅表现在无线电电子设备对它们的大量需要上，而更重要的是表现在它们对设备质量的影响上。随着电气工程的发展，特别是无线电技术的突飞猛进，对絕緣材料的种类要求越来越多，对它的性能要求尤其越来越高了。除了要有良好的电气性能外，还要求有良好的机械性能，对各种因素的稳定性能以及加工性能等。

絕緣材料包括的种类很广，可以依它们的物理状态，也可以依它们的化学成分等方法来分类。依物理状态可以分为气态、液态及固态三类。依化学成分，即依它们的分子结构中含碳与否可分为有机絕緣材料及无机絕緣材料两大类。

有机絕緣材料与无机絕緣材料各自作为絕緣材料的一大类，均在絕緣材料中，在无线电材料中，在整个无线电工业上占有重要的地位。同时，它们各自又以其结构所决定的特性，在无线电技术领域中表现出不同特点和应用范围。

一般說來，有机絕緣材料都是含碳的共价键化合物，其中大部分又都是高分子化合物。因此，有机絕緣材料以其种类繁多，优良的电性能，多样的机械性能如流动性、弹性、柔性和延展性、坚固性、可塑性等和良好的加工性著称，并且在整个絕緣材料的应用范围内有着較大的发展前途。

随着有机絕緣材料的发展，无线电元件的性能已有了很大的提高。单举电容器为例，就可看出有机絕緣材料的重要作用了。在最老的电容器采用矿物油为浸渍料的时候，其最高工作温度一般仅在 50°C 左右，最高不超过 85°C ，而采用高分子有机浸渍材料之后，耐温限度

就提高到了150°C。用某些有机材料，如聚四氟乙烯薄膜制成的电容器则耐温到250°C以上。

无机绝缘材料种类少，性质硬脆、加工性差。这是由于无机材料具有通常都是含有硅氧键的离子式化合物结构的缘故。从这些方面看来它逊色于有机绝缘材料，但无机绝缘材料却具有高度的耐热性，较高的机械强度，对辐射、微生物等作用的稳定性等特点。恰恰相反，这些正为有机绝缘材料的通病所在：其耐热性不高（一般不超过150°C），耐电弧、耐辐射性较差，并且大多为霉菌的滋养料。因此在很多场合有机绝缘材料的应用也不能不受到一些限制。

由此，有机及无机绝缘材料各有其特点；它们各满足某一方面的主要要求，而各有其应用范围。譬如要求很高机械强度及耐热性的地方（如被轴线绕电阻的骨架）需要用无机绝缘材料；而要求柔软性及加工性好的地方（如作为卷绕式薄膜电容器的介质）就必须用有机绝缘材料。有的场合，必须用液体绝缘材料的地方（如变压器中的冷却与绝缘油和纸介电容器的浸渍油），那一定是有机绝缘材料（如变压器油、电容器油、合成液体材料等）。此外，为了充分发挥有机与无机材料各自的长处，取长补短，目前在电气绝缘工程中已广泛采用着各种有机、无机材料的综合材料（例如以石棉或云母为填料的塑料，以及其所制造的各种绝缘用品）。

II 有机绝缘材料的分类

有机绝缘材料的种类很多。因此，选择一个适用的分类方法来对其进行研究是十分必要的。兹将通常采用的分类法介绍如下：

(1) 按存在状态分类

① 液体有机绝缘材料

- a. 植物油——亚麻油、桐油、蓖麻油；
- b. 矿物油——变压器油、电容器油、电缆油；
- c. 合成油——苏伏油、氟油、硅油。

② 固体有机绝缘材料

- a. 蜡状物质——石蜡、地蜡、卤蜡；

- b. 漆青；

- c. 树脂和塑料；

- I 天然树脂；

- II 合成树脂：

- i 热塑性树脂——聚乙烯、聚苯乙烯；

- ii 热固性树脂——酚醛树脂、脲醛树脂。

- d 橡胶和橡皮；

- e 绝缘漆、胶、复合物；

- f 纤维材料——纸、布、丝、纱；

- g 硅有机绝缘材料——硅树脂、硅橡皮。

(2) 按应用范围分类

- ① 薄膜介质材料——电容器纸、有机薄膜（聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯等）；

- ② 浸渍介质材料——蓖麻油、电容器油、苏伏油、有机硅油、聚乙烯咔唑、环氧树脂；

- ③ 涂复材料——有机硅漆；

- (4) 蘆注密封材料——瀝青、石蜡、聚酯樹脂、環氧樹脂、有機硅橡膠；
- (5) 导電胶合剂——環氧樹脂及銀粉复合物。

考虑到讲述方便，以及通常习惯将材料按存在状态分类，因此在本課程中亦采用第一种分类法。

III 本課程的学习目的和課程內容

本課程的主要任务是研究应用于无线电工程上的各类有机絕緣材料的电气性能、物理化学性能、机械性能，以及它們的制造工艺、应用等。

因此，本課程的目的在于使同学了解和掌握以下几方面的知識：

- (1) 作为有机絕緣材料的物理化学基础的高分子化合物化学及物理的基本知識；
- (2) 各类有机絕緣材料的制造的基本原理；
- (3) 各类有机絕緣材料的成分、結構及性能(电气性能、物理-化学性能以及机械性能)；
- (4) 各种內在因素(成分、結構)和外在因素(工艺过程、温度、湿度、輻射、药剂、电压、頻率及時間等)对各类有机絕緣材料性能的影响；
- (5) 各类有机絕緣材料的应用范围(特别是在无线电工程及电气工程上的应用)。

本課程內容分为三大部分：

一、有机絕緣材料的物理化学基础

- 1. 高分子化合物的性质；
- 2. 高分子化合物的聚合；
- 3. 高分子化合物的縮聚；
- 4. 纖維素化学；
- 5. 硅有机化学。

二、液体有机絕緣材料

- 1. 液体絕緣材料的通性；
- 2. 天然液体絕緣材料；
- 3. 合成液体絕緣材料。

三、固体有机絕緣材料

- 1. 蜡类和天然树脂类材料；
- 2. 聚合树脂类材料；
- 3. 縮聚树脂类材料；
- 4. 硅有机化合物类材料；
- 5. 纤維材料。

IV 我国在有机絕緣材料方面的成就(文略，課堂讲授。)

V 有机絕緣材料的发展方向

正如前面所談到的，无线电元件及材料是各种无线电设备的物质基础。由于元件和材料的不断改进，大大提高了整机的性能。同时，由于国防上以及国民经济部門对无线电技术不断提出新的要求，又促进了元件和材料日新月异的发展。

前面已經指出，有机絕緣材料的主要缺点在于耐热性差。因此提高耐高温性能便成为有机絕緣材料的最重要的发展方向。近几年来，由于有机高分子物合成工业的迅速发展，为有机絕緣材料提高耐热性和稳定性开辟了广阔途径。大批高分子有机聚合物的出現，引起了有

机絕緣材料工业面貌的革新，从而更加推动了有机絕緣材料的飞跃前进。

通常革新材料的途径：一是改进工艺提高现有材料性能；二是改变物质微观结构創制新材料。有机絕緣材料的发展也是沿着这两条途径的。茲举例如下：

(1) 改变物质微观结构，創制新材料：

① 氟有机絕緣材料——以氟(F)原子取代烃之側鏈上的氢(H)原子，所得C—F鍵高鍵能化合物。氟油、氟树脂、氟塑料的最高工作温度可达200°C以上。

② 硅有机絕緣材料——以高键能的Si—O鍵替代烃之C—C鍵主鍵，所得的兼具无机及有机絕緣材料优点的有机硅油、有机硅树脂、有机硅漆等，耐热性可达200°C以上。

此外，正研制中的尚有：

③ 卤代高分子化合物——如用全氟代亚甲基四氟邻苯二甲酐作固化剂，可得到馬丁氏耐热性达300°C的环氧树脂澆鑄体。

④ 元素有机高分子化合物——如四乙酰对二甲苯的絡合金属高聚物，可絡合的金属有：铍、镁、钙、鋯、鋅、銅、鐵、鎳、鋁等。所得到高聚物軟化点大約为170~350°C。

⑤ 主鍵含芳环及杂环的高分子化合物——如用对二甲苯在1000°C高温和1~2毫米汞柱压力下热聚合，可得熔点为400°C的聚对二次甲基苯。

(2) 改进工艺，提高现有材料性能：

① 辐射聚合——在辐射下乙烯的聚合，降低了聚合温度和压力，提高了聚乙烯耐热性。

② 定向聚合——如聚丙烯和同构型聚苯乙烯。

③ 接枝及鑲嵌聚合——如以聚酯与聚甲基丙烯酸甲酯用酯交換反应进行鑲嵌，可以把后者的軟化点提高到180~240°C。

第一篇 有机絕緣材料的物理化学基础

在无线电工程及电气工程中所应用的有机絕緣材料，有一些是属于低分子物质，即它们的分子是由数量比較少的原子（数十或数百以下）組成的；例如变压器油和石蜡。但是实际上用得最多的有机絕緣材料都是高分子化合物，即它们的分子量很大（高达 $10^3 \sim 10^6$ ），例如树脂，纖維素及其衍生物、橡胶等。既然有机絕緣材料中占主要地位的是高分子化合物，而高分子物质有其与低分子物质不同的很多特点，那末我们在学习有机絕緣材料之前應該先学习有关的物理化学知識，其中特別是高分子化合物的化学及物理学，从而为我们了解各种有机絕緣材料的制造、特性（及其与结构的关系）和应用打下基础。


第一章 高分子化合物的性质

§ 1-1 高分子化合物的一般概念


高分子化合物化学是一門新兴的科学，在最近三十年来才从有机化学脱胎而出，成为一項以物理学、物理化学为基础，而以有机化学为主导的独立科学。高分子化合物和一般低分子化合物不同，高分子化合物是含有千百个彼此以主价鍵相結合的原子所組成的物质。因之，这种物质的每个分子呈現着龐大的組織（其所具有的分子量，自数万数拾万不等，有时可达百万）。由于其組織龐大，因而其形成反应与生成物所具有的性质当然与普通低分子物质在本质上有着显着的不同。


人們对于客觀事物的認識总是逐渐深入和接近于真理的，在关于高分子物的定义上也反应出这点。历史上曾出現了各种关于高分子物的定义，但它们都受着当时历史条件的限制而带有一定片面性，其中以 1929 年 W·H·卡罗澤斯提出的高分子化合物的定义能較广泛地概括高分子的涵义。他定义高分子化合物为有关多官能分子間互相作用所获得的高分子量产物，所謂高分子量者是指分子量的高达程度应在机械与物理性能方面与低分子物有显著差异而言。

設 A—与 B—为单官能分子，—A—与—B—为二官能分子，—A—与—B—为三官能分子，根据卡罗澤斯定义，以下反应产物均非高分子物：




而—B—与—B—分子間，—A—与—B—分子間以及—A—与—B—分子間的作用产物則
为高分子物：





高分子物的形成反应必須为分子間的作用，否則反应物虽然为多官能分子，但不能获得高分子产物，例如：




尽管如此，这一定义仍不是十分完善的，虽然它提出了高分子物与低分子物在物理-机械性能方面的差別这一表面現象，但未揭露这种差别的内在本质，从而让人们能对高分子物有着更为清楚而全面的概念；同时，这一定义也不能概括天然高分子物的形成机理。因而这一定义仍然带有一定程度的片面性。

由于高分子物质的分子很大，故常称之为大分子。例如天然橡胶分子量可达五十万，纖維素可达二百万。所有組成每个分子的大量原子，通常分布成一長鏈形状，即組成綫型或鏈型的分子。例如，橡胶及纖維素的分子长达 $4000 \sim 8000 \text{ \AA}$ ，而直徑則为 3 至 7.5 \AA 。因之这些分子可以用直徑为 1 毫米而长达 500 至 2000 毫米的細綫来比拟。有时，这些分子具有或多或少长短不同的支鏈。在某些情况下，这些支鏈也能与配列于空間中的許多分子彼此連接起来，而形成具有三度空間的体型結構。由于結構的不同，所具有的性能也不同。


高分子化合物生成的基本方法有两种反应：聚合作用和縮聚作用。聚合作用是在反应时由相同或不同分子化合而成分子量很大的物质，同时沒有低分子物析出如：水、醇、氢等。

由低分子的氯乙烯聚合而得聚氯乙烯，可作为聚合反应的例子：



分子量 62.5 分子量 1000~200000 及以上

缩聚反应是由两个或两个以上具有不少于两个反应基或反应原子的化合物相互作用而成分子量很大的物质；同时还有水、醇、卤化物等低分子物析出。例如：



聚酰胺：n=3~125 以上 分子量 1000~30000 以上

组成大分子的各链节的数目（或生成聚合体分子的单体分子基的数目n），称为聚合系数或聚合度，其大小决定于聚合过程进行的条件，原料的本质等等。高分子物的分子量与聚合系数之间的关系可用下式表示：

$$K_n = \frac{M}{B_B} \quad (1-1-1)$$

式中 K_n——聚合系数或聚合度；

M——高分子物的分子量；

B_B——链节的“分子量”

在聚合和缩聚过程中，总是生成链长不同的化合物的混合物，链的彼此相差为整数倍的链节数。这种聚合度不同的分子的混合物称为聚合同系物的混合物。因此高分子化合物不可能有良好的结晶性质和明显的熔点。对于高分子化合物而言，其分子量应该是该高分子物的大小不同分子的平均值。“化学纯粹化合物”的观念对于高分子化合物而言，是指根据同一构成原则所构成的不含其他杂质的不同长度分子的混合物。

高分子化合物的重要特性也表现在其溶液的特别高的粘性方面，这与其分子很长的长度有关。分子量很大的高分子化合物完全不能挥发，且不能蒸馏。高聚物又具有高度弹性，且能拉成具有高强度的纤维与形成高强度的薄膜。

1-2 高分子化合物的结构

高分子化合物按其分子结构一般可分为线型（或称直链型），支链型及体型（或称网状）三





图 1-1-1 高分子物结构示意图

种。图 1-1-1 是高分子物三种结构之示意图。

組成綫型高聚物的鏈的鏈段(单聚基)仅与相邻的鏈段相連接，因此該高分子是沒有旁支的綫型長鏈。綫型高分子物具有柔韌性，可以卷曲。若构成某一高分子的某些鏈段能与两个以上相邻的鏈段相連，則該高分子将具有較主鏈为短的支鏈。綫型高分子鏈上若有可以相互起化学作用的官能团存在，則在一定条件下可以交联成为三度空間的体型結構。例如未經硫化的天然橡胶为綫型結構，經硫化后则成为体型結構：



綫型与体型分子結構的区别在于分子在空間所占据的度数，而在于分子的大小或組分的复杂程度。含有支鏈較多的支鏈型高分子其性质与体型結構高分子頗为相似。

由于结构不同所表現出的性质也不同。典型的体型結構高分子物的主要特点为不溶于任何溶剂，但可溶脹；加热时不能熔化；结构形态为无定形，而不能成为晶体；沒有彈性和塑性；性质脆硬，具有較高的抗張强度。而綫型結構的高分子物可溶于适当溶剂；可熔，且具有較明显的軟化点；具有較高的結晶性，且可因延伸而增长等特点，其机械性能也与体型結構物不同。

高分子物也可按其結構形态分为晶形及无定形两种。前者所含分子系按一定方向排列，具有大小与胶体粒子相近的晶子，具有清晰的 X-射綫图象，而无定形高分子物則不然。

高分子物所含晶子为高分子物中具有高度几何規則性的区域，这些区域也具有晶体所特有的方向性。高分子物中的晶子的大小不一，并且沒有明确的面和边，所以晶子与真正的晶体不同。图 1-1-2 是无定形与晶形高分子物結構的平面示意图。



图 1-1-2 无定形与晶形高分子物結構平面示意图

从高分子物的研究証明，不仅同一高分子物可以兼具无定形与晶形两种结构，而且同一分子鏈也有可能其一部分存在于晶形区域內而其余部分則存在于无定形区域內，如图 1-1-3 所示。因此，兼有晶形及无定形两种結構的綫鏈型高分子物可視為由这些晶子籍“分子绳”(无

定形区域)联接而构成的。若有一链在晶子区域内终止，而另一链接着开始(如图 1-1-3 的 A 及 B)，则不致形成结构的不连续。

但是，如果链的终止发生于无定形的区域时(如图 1-1-3 的 C 及 D)，则该高分子物的抗张强度将因联接各晶子的“分子绳”之一发生折断而显着的降低。

由于在同一高分子物内存在的无定形与晶形区域无法借机械方法使其分离，而所含各晶子区域的大小又不相同，因而绝大多数可熔性高分子物其熔化温度范围颇宽而无一定熔点。在受热时，分子链较短的晶形区先行消失，较大晶形区则在更高温度范围内能熔化。

若将兼有晶形及无定形态两种结构的高分子物施以张力，则在晶子区域内各分子链更趋于平行(这种现象称为定向)，而同时使无定形区域相应地缩小。张力可以诱导无定形物质结晶，原来长而盘旋的分子可以伸展到一定长度。这种分子的可逆伸长性又与分子链长短及分子本身的柔顺性有关，一般说来，分子链长的及富有柔顺性的易于伸长。对于含多数盘旋链和纏结链的物质，张力不仅能引起其个别链解开旋结而伸长且可引起链间相对滑动。这样链伸直而成密致，链间吸力加强，促使链进一步平行，且使保持不变，因此可能形成完全定向和完全结晶的物质。

各种线型聚合物因伸长而呈结晶和定向，使物质性质发生很多变化，使沿伸长方向的抗张强度远较其他方向为大；使该物质出现机械性能及物理性质的异向性；使 X - 射线图象变得明显；溶解度降低；软化点升高；密度增加；光泽增加。

除张力法外，高分子物亦可用单向碾压或使其溶液于控制情况下将溶剂徐徐蒸发等方法增加其所含晶子。因此在制备高分子物时若操作条件有变异，则制品的物理、机械性能均将有所改变。

§ 1-3 高分子化合物的分子量

1. 高分子化合物的多分散性

(1) 分散性的涵义及原因：

由于在形成高分子化合物的反应过程中有支链、交联、环型化合物与立体异构体的形成以及链引发、增长与终止情况的差异，高分子化合物并非均匀一致大小的分子所组成，而为大小不一的同系聚合物的混合物。也就是说，每个分子都是由同样的链节所组成，但是每个分子中的链节数及相邻链节的结合方式则不相同。

例如：在以丁二烯制备聚丁二烯时，由于丁二烯除能于 1, 4 位置(I)加聚外，亦有可能于 1, 2 位置(II)，1, 2 与 1, 4 位置(III)或 1, 2 与 3, 4 位置(IV)进行聚合，





图 1-1-3 分子链穿越晶子与无定形区域情况示意图