

硅酸盐物理化学专论

H. A. 托洛波夫 著

科学出版社

81.5

189.0₂

硅酸盐物理化学专论

H. A. 托洛波夫 著

张 绥 庆 等譯

科学出版社

内 容 简 介

一九五九年苏联科学院硅酸盐化学研究所所长 H. A. 托洛波夫教授曾来我国讲学。本书系从他的讲稿译出，共分十二讲，介绍了硅酸盐物理化学某些专门性问题的最近研究成果和硅酸盐工艺学中某些物理化学问题，其中包括作者本人在这方面的研究工作和心得。

本书可供硅酸盐工程技术、科学的研究和教学人员以及高等院校无机化学与硅酸盐工艺学专业的高年级学生参考之用。

硅酸盐物理化学专论

H. A. 托洛波夫著

张 经 庆 等译

科学出版社出版 (北京朝阳门大街117号)
北京市书刊出版业营业登记证字第061号

中国科学院印刷厂自印 新华书店总经售

1960年7月第一版 书号：2216 字数：141,000
1960年7月第一次印刷 开本：787×1092 1/18
(京)0001—9,000 印张：5 8/9 插页：1

定价：0.78元

目 录

一、序論.....	1
二、硅酸盐的結構.....	9
三、相图的研究.....	15
四、压力对轉变温度的影响及共熔物的结晶过程.....	24
五、含固溶体体系的結晶過程.....	33
六、固相反應.....	44
七、砾土及粘土矿物.....	55
八、莫来石的結晶問題.....	68
九、水泥熟料的焼成過程.....	77
十、水泥熟料的煅燒.....	89
十一、波特兰水泥熟料.....	102
十二、水泥的水化.....	115

一、序論

許多重要的使用硅酸盐材料的国民經濟部門，如黑色和有色冶金、建筑工程、交通运输、汽車及飞机制造工业等部門的新技术的高速发展，均以水泥、混凝土、建筑材料、耐火材料、玻璃、磨料、搪瓷和其他酸盐材料生产的高速发展为先决条件。

此外，新品种硅酸盐材料的生产也在普遍发展，如蒸压建筑材料构件、合成石英、超高温耐火材料、合成云母及石棉、玻璃纤维等等。

在这种情况下，相应地发展硅酸盐技术理論基础的学科就成为非常急迫的一項任务了。

这些学科正如苏联第一个水泥及其他胶凝材料教研室（1912年）的組織者 B. A. 金德（Кинд）教授所指出的，包括有矿物学与岩石学、硅酸盐物理化学、热工学及硅酸盐工业设备及机械学。

在本书中仅拟討論与化学有关的問題，也就是硅酸盐物理化学。 硅酸盐化学的任务是研究很多复杂的和至今研究尚少的問題，熟識这些問題对有效地改善現有的生产設備和創造新品种硅酸盐材料是必需的。

这方面的問題主要有：

- 1) 硅酸盐体系非均相平衡理論——这是硅酸盐物理化学特別深入而詳尽地研究过的部分；
- 2) 晶态、玻璃态及液态硅酸盐的理論；
- 3) 硅酸盐体系的固相反应。

硅酸盐物理化学不仅在理論上有着重大的意义，对解决硅酸盐材料的实际問題也是很重要的。


作为硅酸盐工业基础的硅酸盐物理化学，是一門比較年輕的学科。 它的特点是資料的累积十分迅速，愈来愈多地运用了新的研究方法。 今天这門学科正处在发展的初級阶段，可以預料，在五年或十年之内，它必会有很大的发展。

硅酸盐化学最初的一些基本的科学原理是伟大的俄国化学家 Д. И. 门捷列夫建立的。 这些原理在今天仍有其重要意义。 在建立周期表的时候 Д. И. 门捷列夫最后确定硅为四价。

在自然界中，以石英、蛋白石、玉髓和其他矿物的形态广闊分布的二氧化硅

(SiO_2)，在十八世紀被認為是“土質中最均勻、最簡單和最基本的物質”。氫氟酸的發現及其對二氧化矽的作用是發現新化學元素“矽”的一個重要步驟。

拉瓦錫在 1787 年即曾假設二氧化矽為某種未知金屬元素的氧化物，但到 1822 年才發現矽氟化鉀用金屬鉀在紅熱下處理發生如下的反應：



由此可以獲得純粹的元素矽。

但是直到 Д. И. 門捷列夫的研究以前，沒有準確地確定矽的價鍵性，它在其他元素間的位置也是未知的。在門捷列夫發現以後，我們知道矽是屬於元素周期表中的第四族元素（與碳、鈦、鋒、鋯、錫、鉿一起）。

第四族元素在化學性質上的相似性，只是到今天才特別明顯地揭示出來。Д. И. 門捷列夫在科學上的偉大成就，愈來愈明顯地被証實，例如矽、鋒的化學性及物理性的相似決定了它們最重要的共同性質，即對電的半導體性。在周期表發表的當時鋒尚未為化學家發現，而門捷列夫天才地在這個元素發現之前即預言它的存在。Д. И. 門捷列夫稱鋒為類“矽”元素。

根據矽元素在周期表中的位置所得出的另一個重要結論是：矽元素及其化合物的性質是第四族元素中典型的代表。如看一下矽與其他第四族亞族元素——鋒、錫、鉛、鈦、鋯、鉿及鈇的關係，可以看到，由外層電子數決定的中性元素矽的熔點較接近于含鋒的這一亞族（元素晶格類型相同，晶體外型一樣）；如觀察離子狀態的性質，則矽化合物的結構與性質較接近于含鈦的亞族元素。

這種狀態，對目前利用第四族元素化合物製造高溫耐火材料有很重要的意義。

茲列出含鈦的這一亞族元素氧化物的熔化溫度，可以確信這些氧化物對今后耐火材料工藝是很有意義的。

氧化物	SiO_2	TiO_2	ZrO_2	HfO_2	ThO_2
熔點, °C	1713°	1825°	2700°	2770°	3050°

當然應該注意到，製造耐火材料的可能性，不只是決定於熔點，但從上列情況可以看出元素周期表在矽酸鹽科學中的作用。

其次由周期律得出的對於矽酸鹽化學有重要意义的規律，是一系列不屬於第四族的元素，可以生成性質與矽化合物類似的化合物，這對於矽酸鹽工藝也很重要。如對高鋁水泥及尖晶石質耐火材料很重要的鋁酸鹽；對無線電陶瓷很重要的鈦酸鹽、鋯酸鹽、鉛酸鹽、鈷酸鹽；組成鈉矽酸鹽系去碱玻璃、低熔點搪瓷和釉的矽酸化合物；組成特種玻璃和個別耐火材料的某些磷酸鹽化合物。

碳和矽在周期表中的位置接近有极大的意義。碳的化學，即由碳組成的化合物

的化学是化学科学中一个非常重要的部門，并有較久的历史，到目前已經有几百万个化合物；而硅的有机化学則是一个比較年輕部門。不过硅有机化合物的发展很快。在硅酸盐工业中，硅有机化合物用作耐热漆、顏料、潤滑油和有机硅橡胶等等日益获得显著的发展。根据目前的发展情况，硅化学可以分为以下几个分科：

- 1) 非氧化物硅化合物化学(硅的氯化物、硼化物、卤化物及碳化物等)。
- 2) 硅有机化合物化学。
- 3) 硅氧化物或硅酸盐化学。

这里我們是講最后一門的硅化学。

Д. И. 門捷列夫是硅酸盐化学中另一极重要原理的发现者，在他的“关于硅酸盐的化学組成及結構的論文中，Д. И. 門捷列夫发表了至今仍是硅酸盐化学及物理化学基础的一系列根本性的見解。

在这篇論文中，Д. И. 門捷列夫特別強調指出：在硅酸盐中存在着无数与合金一样的組成可变的化合物；同时他还指出了在鋁硅酸盐中氧化硅为氧化鋁所置換的可能性，这项預言在廿世紀已为鋁硅酸盐及硅酸鋁的結晶化学研究結果所証实。


硅酸盐化学发展的下一阶段是 В. И. 維爾納德茨基(Вернадский)院士創立了复合鋁硅酸及水化物的著名理論，它的基本論点是关于所謂高岭土核的概念，这种核具有高的稳定性，并为一系列最重要鋁硅酸盐結構的基础。

В. И. 維爾納德茨基的理論在硅酸盐化学的发展中曾起过很大的推動作用，虽然他的論点并未都为以后的 X-射線分析所証实。硅酸盐的生产过程一般是在高温下进行的，硅酸盐在高温下的相平衡研究在发展硅酸盐化学的过程中起了很大的作用。

相平衡的一般科学原理，是由 J. W. 吉布斯(Gibbs)建立的，相律是自然界的基本定律之一，相平衡定律，首先在 J. H. 范荷甫(Van't Hoff)的研究工作中得到了实际的运用。他研究了德国有名的斯塔地方的盐类体系的物理化学平衡。

挪威的有名学者冶金学家約翰·弗格特(John Fogt)最先提出了把相律运用于研究硅酸盐熔体結晶過程的想法。弗格特通过冶金渣結構的研究証实了自己的見解，他的許多實驗觀察对于我們今天的研究工作仍很有价值。不过在弗格特的时代，高温實驗技术的水平还很低，不可能得出象相图这样的实际結果。

与弗格特同时代的法国化学家与冶金学家 H. 呂查特利(Le chatelier)在硅酸盐方面做出了很出色的研究工作，波特兰水泥的結構、粘土热譜的最初研究和在高温下准



確測量溫度用的鉑-鉑鎔合金熱電偶的創造都是他的功績。

呂查特利關於石英多晶、冶金爐中金屬與爐渣之間的杂质分布的研究以及其他許多硅酸鹽化學方面的研究成果也是很出名的。

差熱電偶的發明、實驗室用鉑絲電爐的創造及美國科學家建立的靜的熱分析法，即加熱與淬火法是硅酸鹽研究方法向前發展的一大步。

熱分析方法的這些大的改進，以及結晶物質的晶体光学分析方法的發展，特別是用油浸法測定折射率的發展，有力地促進了硅酸鹽體系相圖的研究。最初的這些研究工作的中心，大致在同一時期在俄國和美國同時建立了起來。

這方面的先驅者有Ф. Ю. 列維遜-列森格(Левисон Лессинг)院士和迭托(Deto)，前者先後在尤利也夫斯克(Юрьевск)大學(現在的埃斯特尼亞社會主義共和國塔爾士斯克大學)及列寧格勒工學院，後者在華盛頓卡奈基研究所的地球物理研究室組織了硅酸鹽體系相圖的系統研究。現在許多從事硅酸鹽研究工作的研究所都在進行這方面的研究。

晶態、液態和玻璃態硅酸鹽的基本特性及結構理論，對於了解許多重要硅酸鹽材料的基本性質有非常重大的意義。

俄國學者 A. B. 加多林(Гадолин)得出晶体外形的對稱有 32 羣的結論，構成了現代結晶學的基礎理論。俄國的天才學者 E. C. 費多羅夫(Федоров, 1853—1919)創立了 230 對稱空間羣的理論，奠定了現代晶体結構的理論基礎。

他把自己發明的用經緯台進行礦物分析的新方法運用到礦物學和岩石學的實際研究工作中。這種經緯台現在是以他的名字命名，叫做費氏台。


廣泛用于研究硅酸鹽單晶、硅酸鹽粉末以及硅酸鹽玻璃微觀結構的 X-射線衍射法對硅酸鹽科學的發展起了非常重大的作用。關於用 X 射線研究玻璃結構的問題，目前列寧格勒硅酸鹽化學研究所物理研究室的 E. A. 波賴伊柯席茨(Порай-Копиц)教授正在大力發展。

研究硅酸鹽在高溫高壓下合成，特別是硅酸鹽水熱合成問題的先驅者，有俄國學者 K. Д. 赫魯曉夫(Хрущов)、И. И. 列母貝爾格(Лемберг)和 E. О. 拉加爾莫(Лагармо)等人。在硅酸鹽物理化學發展的初期，即十九世紀末葉，對一系列重要的硅酸鹽礦物進行了合成。合成的硅酸鹽在許多情況下與天然產的不同，不含有化的和機械的杂质。因此可以供作各種硅酸鹽物理性質的細致研究；同時對它們的組成和結構也可得到較詳盡的了解。還有，用合成法可以合成出各種具有可貴的物理性能和化學組成的硅酸鹽，這類硅酸鹽礦物在自然界的出產只局限在某些個別地區或一般沒有出產(如電石英、雲母和石棉等)。硅酸鹽合成的方法可以分成如下主要

两类：

- 1) 在常压下合成；
- 2) 在高压下在封闭的玻璃容器、高压釜或钢弹内合成。

用第二种方法合成需要使用专门的设备，一般来说在这种条件下进行实验是比较复杂的，并且在封闭的玻璃或金属容器内要安装精确的温度和压力记录装置。然而采用水热法所得的结果有很大的价值，因为在自然界硅酸盐形成的很多过程，特别是地壳内部，是在高压下进行的。许多硅酸盐，特别是含羟氧根的硅酸盐，一般只能在高压条件下生成。在这种条件下由水溶液合成硅酸盐的研究，在高里也夫斯克大学（现在的塔尔土斯克大学）工作的俄国学者们居于领先地位。他们在十九世纪中叶即开始了这方面的工作。列母贝鲁格在那里合成了方沸石（组成为 $\text{Na}_2\text{Al}_2\text{Si}_4\text{O}_{12} \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的含水铝硅酸钠），他用的方法是将白榴石粉 ($\text{K}_2\text{Al}_2\text{Si}_4\text{O}_{12}$) 放在封闭容器内的氯化钠溶液中，在 180—193°C 的温度下加热，在几个月里按下列反应合成的：



用同样的方法由氢氧化铝、水玻璃和碳酸钠或硫酸钠溶液的混合物，在 180°C 加热合成了钠沸石 ($\text{Na}_2\text{Al}_2\text{Si}_4\text{O}_{10} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)。彼得堡军事医学院的教授赫鲁晓夫是最有天才的实验家之一，他最先设计了在高温高压下合成矿物用的钢制高压釜。他由水溶液中合成了云母、角闪石、石英和其他硅酸盐矿物。

现在水热合成法广泛地用在硅酸盐物理化学及硅酸盐矿物学方面的研究，用这种方法制成了很多钙和镁的水化硅酸盐、高岭石、长石、叶蜡石、云母、石棉、蒙脱石、蛇纹石和滑石等。

R. 罗伊(Roy)和他的合作者，在研究硅酸盐体系固相关系的工作中广泛地采用了水热合成法，还有巴列尔(Barer)及其合作者在研究工作中用此法合成了很多沸石类及其他合成铝硅酸盐。

对于矿物学和硅酸盐物理化学的研究及它们的进一步发展，分类的问题有很大的意义。

现在采用最多的分类方法有两种：1)以 X-射线结构分析为基础的结晶化学分类法；2)以硅酸盐体系状态图的研究为基础的物理化学分类法。


结晶化学分类法是硅酸盐结构学方面所熟悉的一种分类法，在这个分类法中，最近补充的新发现的链状结构硅酸盐将在下一讲详细介绍。

在这里应特别指出的一点是，根据 H. B. 贝洛夫(Белов)的研究阐明了岛状硅酸盐结构的多种型式，在这类硅酸盐中同时存在有 $[\text{SiO}_4]^{4-}$ 型的正硅酸根和 $[\text{SiO}_7]^{6-}$ 型的正二硅酸根。属于这类的硅酸盐有：

1) 綠帘石, 1954 年魯瑪諾娃 (Руманова) 和貝洛夫曾加以研究它的結構式是
 $\text{Ca}_2\text{Al}_2\text{FeSi}_3\text{O}_{12}\text{OH} = \text{Ca}_2\text{Al}_2\text{FeO}[\text{Si}_2\text{O}_7][\text{SiO}_4]\text{OH}$

在化合物中正硅酸根或者正二硅酸根聚集在同一个結構中, 在綠帘石的結構中, 第十二个氧原子是未参与硅酸根的。

2) 黽帘石, 它的結構式是



与綠帘石一样, 黽帘石虽然是普通的正硅酸盐型, 而它的結構則是复合的, 即含有正硅酸盐 $[\text{SiO}_4]$, 也含有正二硅酸盐 $[\text{Si}_2\text{O}_7]$ 羣。在 黽帘石的結構中第十二个氧原子与硅是不結合的。

結晶化学的分类法虽然对反映硅酸盐結構和性質間的关系具有无可置疑的优越性, 不过这种分类法現在还远沒有全面地运用到所有的硅酸盐的分类上, 有許多在实际工艺上非常重要的硅酸盐的結構, 例如在鈣碱玻璃晶析时生成的 *девитрита* 透石以及其他某些矿物, 到目前还未进行研究, 鋁硅酸盐水化物中的許多原子和原子团的位置, 例如氢氧基的位置也还未研究。

因此采用硅酸盐物理化学的分类法也有很大的优点, 因为它把各个結晶硅酸盐都看作是該物理化学体系的結晶相。

这种分类法在实际的应用上是很方便的, 它并且还包括有如鋁酸盐、磷酸盐、鎵酸盐、錫酸盐、硼酸盐和其他对硅酸盐工艺学甚为重要的化合物体系, 虽然严格地講这些都不是硅酸盐。

这种分类法如下:

1) 单元体系:

(SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , Be_2O_3 , GeO_2 , ZrO_2 , SnO_2 , HfO_2 等)

2) 二元体系:

a) $\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$	b) $\text{Al}_2\text{O}_3-\text{H}_2\text{O}$	c) $\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{H}_2\text{O}$	d) $\text{B}_2\text{O}_3-\text{H}_2\text{O}$	e)
$\text{SiO}_2-\text{Li}_2\text{O}$	$\text{Al}_2\text{O}_3-\text{Li}_2\text{O}$	$\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{Li}_2\text{O}$	$\text{B}_2\text{O}_3-\text{Li}_2\text{O}$
$\text{SiO}_2-\text{Na}_2\text{O}$	$\text{Al}_2\text{O}_3-\text{Na}_2\text{O}$	$\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{Na}_2\text{O}$	$\text{B}_2\text{O}_3-\text{Na}_2\text{O}$
$\text{SiO}_2-\text{K}_2\text{O}$	$\text{Al}_2\text{O}_3-\text{K}_2\text{O}$	$\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{K}_2\text{O}$	$\text{B}_2\text{O}_3-\text{K}_2\text{O}$
$\text{SiO}_2-\text{Rb}_2\text{O}$	$\text{Al}_2\text{O}_3-\text{Rb}_2\text{O}$	$\text{B}_2\text{O}_3-\text{Rb}_2\text{O}$
SiO_2-BeO	$\text{Al}_2\text{O}_3-\text{BeO}$

3) 三元体系:

a) $\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{H}_2\text{O}$	b) $\text{Al}_2\text{O}_3-\text{Na}_2\text{O}-\text{H}_2\text{O}$	c) $\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{Na}_2\text{O}-\text{H}_2\text{O}$	d)
$\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{Li}_2\text{O}$	$\text{Al}_2\text{O}_3-\text{K}_2\text{O}-\text{H}_2\text{O}$	$\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{K}_2\text{O}-\text{H}_2\text{O}$
$\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{Na}_2\text{O}$	$\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaO}-\text{H}_2\text{O}$	$\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{CaO}-\text{H}_2\text{O}$
$\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{K}_2\text{O}$	$\text{Al}_2\text{O}_3-\text{MgO}-\text{H}_2\text{O}$	$\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{MgO}-\text{H}_2\text{O}$

- 4) 四元体系。
- 5) 五元及多元体系。

我們在“硅酸盐工艺的物理化学体系”一书中，也采用了这种体系的划分方法。

如所周知，美国陶瓷学会也出版了类似的一本书，叫做：“陶瓷工作者用相图”。苏联出版的这书和美国出版的这本书不同，除列示了体系的状态图之外，还列入了这些体系结晶相的光性数据及其不变点的表。我們認為一般在实际工作中使用相图时，这些資料也是很需要的。

現在再談一下硅酸盐物理化学的目前状态，應該指出，这門比較年輕的科学，一方面不断地发展，而同时它的发展还有一定的不平衡性：硅酸盐结晶化学部分的发展是最完整、最充分的，但对玻璃态和液态硅酸盐原子结构問題的研究还很不够。

硅酸盐体系的非均相平衡学說是硅酸盐物理化学最发展的一个部分，今后这方面的研究应向某些已完全确定的方向发展，这点以后还将談到。关于硅酸盐体系固相反应学說的发展很迅速，它的作用也日益显著。硅酸盐的高熔点和硅酸盐晶格中化学键的强度，是这方面专家們特別感到兴趣的問題。硅酸盐胶体化学、硅酸盐热化学及在水热和超临界条件下发生的过程的理論研究还不多，但这方面是极需要发展的。

随着各国硅酸盐研究工作的蓬勃发展，新的研究所及实验室的建立，毫无疑问，在今后的几年里，将大力地开展所有这些問題的研究。

在这一講将要結束的时候，想簡短地提一下对于发展我們这門科学一般理論問題非常重要的某些基本問題。

在硅酸盐结构的研究方面，必須开展含水硅酸盐结构的研究，特别是对粘土类矿物，因为关于它們的結構还有許多重要的問題未解决，如何說明配位在四面体和八面体中的阳离子的异质置换，以及氢氧离子团和水分子的定位，所有这些都是目前还没有解决的問題。

含水硅酸盐结构中氢键的存在和定位的阐明，同样是結晶化学中很重要的課題。今后稀土元素硅酸盐结构的研究，应提到重要的地位，因为这类元素的原子序数相当于对X-射线有強分散能力的元素。

发展玻璃态和无定形硅酸盐结构的研究是非常重要的。在这方面发展X-射线小角衍射法和扩大它的应用范围是有前途的。

在硅酸盐体系非均質平衡的研究方面，稀土元素和分散元素氧化物与氧化硅、氧化鋁、氧化鐵以及其他許多氧化物的简单体系的研究是很重要的。

另一方面，多元体系的研究，特別对那些在工艺上有价值的体系，即与高技术指

标的水泥、玻璃、珐瑯、搪瓷及陶瓷材料的組成有关的体系应加以发展。

此外还应开展性质与典型硅酸盐相近的体系，即鋯酸盐、磷酸盐、鈸酸盐、鈦酸盐、铌酸盐、鉬酸盐、鈰酸盐等体系的研究。

在理論方面，應該深入探討含固溶体体系中有关相平衡方面的問題。用中子衍射、电子衍射、紅外光譜和順磁共振等新方法可以探明硅酸盐的許多微观结构；同时給研究工作者还提供了改变各种硅酸盐性能的新方法和新手段。

进一步发展高温高压下人工合成矿物的技术及其过程的研究，其中包括采用各种化学反应用的矿化剂和催化剂的研究也有很重要的意义。

这里仅是一般地指出了今后硅酸盐物理化学发展的途径，总的說來，可以完全相信，在最近时期内，这門科学必会有很大的发展。

[張慶慶譯]

二、硅酸盐的结构

如所周知，最先在矿物学中采用的許多研究方法有力地促进了现代硅酸盐化学的发展。这些方法有：最先用于研究粘土矿物的热分析法，化学定性分析法，主要以结晶光学为基础的显微镜研究法。

在结晶格子的X-射线衍射现象发现之后，遂开始用X-射线法研究晶体的结构，其中包括硅酸盐的结构。最初是研究组成比较简单的晶体，如氯化钠、铜、闪锌矿等。

在本世纪的二十年代，即在25—30年以前，在英国曼彻斯特著名的英国物理学家布拉格父子（W. Bragg, H. Bragg）的实验室里，最先开始广泛地研究了硅酸盐的结构，跟随着这些英国物理学家工作的还有其他国家的一些青年科学家。研究和阐明硅酸盐晶体结构的理论基础，是由伟大的俄国结晶学家E. C. 费多罗夫院士奠定的，他最初提出了晶体空间格子的结构理论。如所周知，费多罗夫的数学理论提出了晶体结构可能有的全部类型，这些晶体结构可以看作是由分散在空间的点构成的对称分布的体系。费多罗夫证明了点的空间群符合晶体对称规律的有230种类型。

利用X-射线的研究，使我们能进一步了解化学物质的真实结构，也就是能使我们了解分布在晶体空间格子各个点或结点上的物质微粒（原子，离子，原子团和分子）的性质。研究硅酸盐的结果证明，其结构中最重要的物质微粒主要是不同的带正电荷或负电荷的离子，即阳离子和阴离子。在鉴定晶体结构时，最重要的是离子的几何尺寸，通常离子是具有一定半径（所谓离子半径）的球体；其次是它们的静电荷量，电荷的互相作用是晶体格子稳定的前提。最初研究的是最普通的硅酸盐结构，如橄榄石、辉石、角闪石、绿宝石等。

硅酸盐的结构单元主要是硅氧四面体 $[\text{SiO}_4]^{4-}$ （图1）。在四个氧离子中间包围着一个硅离子的这种四面体的配置，决定于硅和氧的离子半径比，并须使带同电荷的氧离子不互相接触。

带同电荷的离子接触必然产生互相排斥的作用力，这样结构就变得不稳定。因此，包围在阳离子周围的阴离子数，即所谓配位数，是同离子半径同等重要的一个决定结构的指标。

下面列举构成最普通硅酸盐结构的主要离子的半径。




图1 硅氧四面体

表1 构成硅酸盐的某些化学元素的离子半径

Na^+	0.98\AA ,	Mg^{2+}	0.78\AA ,	Al^{3+}	0.57\AA ,	Si^{4+}	0.39\AA ,
K^+	1.33\AA ,	Ca^{2+}	1.06\AA ,	Fe^{3+}	0.67\AA ,	Ti^{4+}	0.64\AA ,
		Ba^{2+}	1.43\AA ,	Cr^{3+}	0.65\AA ,	Zr^{4+}	0.87\AA ,
				Fe^{2+}	0.83\AA .		

前面已經講過，在硅酸鹽中，包圍着矽的氧離子數，即矽的配位數是4。鋁的配位數可以為4，在這種情況下，硅酸鹽結構中的矽可以被鋁置換形成鋁硅酸鹽。此外，鋁的配位數又可以為6，即处在分布于八面體的頂點的6個氧離子的包圍中。鋁在鋁酸鹽（如高嶺石和微晶高嶺石）結構中的情況就是這樣。

鎂離子常見的配位為 $[\text{MgO}_6]$ ，這是輝石、角閃石及橄欖石類礦物結構的特徵。尖晶石和方鎂石中鎂離子的配位數為4。三價鐵離子的配位數和鎂離子相同，也是6。因此，應該把硅酸鹽的結構看成是陰離子多面體的綜合。這些多面體可能是四面體、八面體、六面稜柱體、立方體和十二面體，处在它們中間的是各種陽離子，頂點則是氧的陰離子，這些陰離子是與相鄰的多面體共有的。最初用X射線研究硅酸鹽的結果證明，多面體中的矽氧原子團可能有不同的特徵。

首先，可能存在有獨立的矽氧四面體，它們是通過中間的陽離子連在一起的，這是一種由矽和氧組成的單體原子團。其次，可能形成由2,3,4或6個四面體組成的獨立團。這些是矽氧的二元團、三元團、四元團、六元團。最後一種原子團的類型是

由矽氧四面體組成的連續的鏈，如線狀的多元團（圖2）

——由同樣的四面體構成的層（圖3），或者是網狀或者是層狀的多元團，還有一種是連續的三元格子或空間網狀




圖2 矽氧四面體組成的鏈狀結構




圖3 矽氧四面體組成的層狀結構

多元團。如此，硅酸鹽結構的分類大約在1930年的时候提出來的。在現代的礦物學、

硅酸盐物理化学、普通化学及物理化学、固体物理学和结晶化学的教科书中，对硅酸盐的结构都是采用这种分类。这种分类法如表 2 所示：

表 2 硅酸盐结构的分类

硅氧原子团	原子团的结构	已研究的结构例子		结构类型
		结构式	矿物	
$[SiO_4]^{4-}$	独立的四面体	$Mg_2[SiO_4]$	镁橄榄石	岛状结构类
$[Si_2O_7]^{6-}$	二元四面体	$Ca_2Mg[Si_2O_7]$	镁方柱石	
$[Si_3O_9]^{6-}$	三元四面体	$Ca_3[Si_3O_9]$	硅灰石	
$[Si_6O_{18}]^{12-}$	六元四面体	$Be_2Al_2[Si_6O_{18}]$	绿宝石	
$[Si_2O_6]^{4-\infty}$	链状	$Mg_3[Si_2O_6]$	顽火辉石	链状结构类
$[Si_4O_{11}]^{6-\infty}$	带状	$Mg_2(OH)_2[Si_4O_{11}]$	角闪石或普通角闪石	
$[Si_4O_{10}]^{4-\infty}$	层状	$Mg_3(OH)_2[Si_4O_{10}]$	滑石	层状结构类
$[SiO_3]^{6\infty}$	三元状架	$Si_4O_8=[SiO_3]_4$	石英	三元架状结构类
$[(Al_1Si_3)O_8]^{1-\infty}$	三元状架	$K[(Al_1Si_3)O_8]$	正长石	
$[(Al_1Si_2)O_8]^{1-\infty}$	三元状架	$K[(Al_1Si_2)O_8]$	白榴石	
$[(Al_1Si)O_8]^{1-\infty}$	三元状架	$Na[(Al_1Si)O_8]$	震石	

在以后的大約 25 年內，这方面的情况很少改变。只是在最近 3—5 年来，在硅酸盐结晶化学方面才出現了一系列新的变化，这些变化的結果，对硅酸盐结构的学說有了很大的补充。

关于这些結果，想在这里詳細地談一下。

获得成就最大的是属于連續鏈状原子团结构的硅酸盐类的研究。同时，在各种水化硅酸鈣的研究方面，苏联莫斯科结晶学研究所、高尔基大学和德意志民主共和国柏林结晶学研究所也做了許多工作。这些水化硅酸鈣是水泥硬化过程中，特別是蒸压或水热处理制成的建筑材料制品和构件硬化过程中生成的矿物。闡明了这些矿物中有許多是属于鏈状结构的。例如，一般結構式为 $6CaSiO_3 \cdot H_2O$ 的硬硅鈣石，即可看作是含少量水的硅灰石。H. B. 别洛夫和 X. C. 馬梅道夫(Мамедов)研究了这种矿物，确証其中有一种新型的鏈状原子团，它的結構式为 $[Si_6O_{17}]^{\infty}$ ，其几何形状如图4。由图可見，这种矿物的结构整个是由成对的硅氧四面体組成的鏈或带。这些硬硅鈣石的带具有負自由电荷，它們互相由中心为鈣离子、頂角为氧离子构成的八面体或三棱柱体的柱子連接起来。这柱子的軸与鏈的軸沿同一方向伸展，氧离子則与硅氧四面

体共有。如此，发现了一种新型的原子团。

其次，这些科学家们还研究了硬硅钙石的脱水产物，即无水偏硅酸钙——硅灰石。这种矿物最初以德意志民主共和国科学家巴尔尼克（Barnik）的研究工作为基础进行分类时，被看作是三元岛状原子团 $[Si_3O_9]^{6-}$ 硅酸盐的一种。而原来的含水硬硅钙石完全是链式结构，很难想象在失掉少量的水之后，结构会发生如此深刻的变化。别洛夫和马梅多夫也证实了硅灰石与硬硅钙石一样是属于链状结构的硅酸盐（见图 5）。

硬硅钙石在转变为硅灰石时发生两种变化，首先是带状或成对的链断开变为单条的链；其次是链中四面体的相对位置略发生转动，如图所示。在苏联科学家进行研究的同时，德意志民主共和国 E. 梯洛（Thilo）教授，席夫·多伦贝尔盖尔（Schiff-Dornberger）教授和 F. 列保（Lebau）对近似硅灰石的偏硅酸盐的结构也作了许多研究。在这些研究中发现了一些如图 6 所示的新型的硅氧键。在链状结构中除发现了




图 4 硬硅钙石结构单元




图 5 硅灰石结构的正面投影($x-y$)




图 6 硅氧四面体组成的链状结构

以前已經知道的由两个四面体构成一个周期(图 6a),除綫向长度为 5.2 \AA 的輝石型的鏈之外,还发现了每三个四面体为一个周期、长为 7.2 \AA 的鏈(图 6b)和五个四面体为一个周期、长为 12.2 \AA 的鏈(图 6c),鏈 6b 是在硅灰石 $\beta\text{-CaSiO}_3$ 中发现的; 鏈 6c 是在被用作裝飾石材用的薔薇輝石 $(\text{Mn}\cdot\text{Ca})\text{SiO}_3$ 中发现的。这些发现可以使我們按新的方向扩大和发展鏈状硅氧原子团的体系。

鏈状原子团的新体系

鏈状原子团根据形成一个周期或一个鏈的单元环节的四面体数量可以分为几种。

A. 簡单的鏈

1. 简单的单元鏈在硅酸盐中还未有发现,是在錯酸銅 CuGeO_3 中发现的。如图 7a 所示,它的一个周期为 2.7 \AA 。如以硅置換錯,則原子团的結構式为 $[\text{SiO}_3]_\infty$ 。




图 7 简单的鏈状结构

2. 简单的二元鏈,早就知道存在于輝石中,如图 7b,一个周期为 5.2 \AA , 原子团的結構式为 $[\text{Si}_2\text{O}_6]_\infty$ 。

3. 简单的三元鏈,如图 7c,是在 NaASO_3 及結構与它相似的无水硅灰石 CaSiO_3 中发现的。一个周期为 7.27 \AA , 在鈣薔薇輝石中也发现有它,一个周期为 7.16 \AA , 原子团的結構式为 $[\text{Si}_3\text{O}_9]_\infty$ 。

4. 简单的五元鏈——薔薇輝石 $(\text{Mn}\cdot\text{Ca})\text{SiO}_3$, 如图 7d, 一个周期为 12.20 \AA , 原子团的結構式为 $[\text{Si}_5\text{O}_{15}]_\infty$ 。

5. 简单的七元鏈——錳輝石 $(\text{Mn}\cdot\text{Fe}\cdot\text{Ca}\cdot\text{Mg})\text{SiO}_3$, 一个周期为 17.1 \AA , 原子团的結構式为 $[\text{Si}_7\text{O}_{21}]_\infty$ 。