

刘松龄编著

木  
材  
学

封面设计：王诚龙



统一书号：16204·151  
定 价：1.70 元



木  
材  
学

刘松龄编著  
湖南科学技术出版社

# 木 材 学

刘松龄 编著

责任编辑：戴光炎

\*  
湖南科学技术出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行

湖南省新华印刷二厂排版 湖南省新华印刷一厂印刷

\*  
1984年6月第1版第1次印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：7.125 插页：12 字数：184,000

印数：1——7,000

统一书号：16204·151 定价：1.70元

## 前　　言

我国树木繁茂，类多名贵，其中材质优良，经济价值较高者近千种，如针叶树材有杉木、水杉、红桧、金钱松等；阔叶树材有香樟、楠木、檫树、水曲柳等，尤以最近国内发现的银杉，系孑遗树种，世界各国早已绝迹，更是罕见珍宝，有世界“活化石”之称。

木材是经济建设和人们生活的重要物质，但我国森林资源不足，覆盖率低，蓄积量少，木材供应远远不能满足客观形势发展的需要。解决办法，除大力造林，加强护林外，更须合理用材，节约木材。

木材是植物有机材料，具有绝缘性、共振性和较高品质系数等优点，但亦具吸湿性、各向异性翘曲及开裂等缺点，因此，如何充分发挥提高木材利用之长，设法减少消除木材利用之短，已成为现今林业建设中的极为重要而急待解决的问题。

本书编写，吸取引用兄弟林业院校、林业科研与业务机关不少宝贵经验和资料，谨此致谢。

本书摄影图由方文彬同志担任，绘图由刘琼如同志担任，在编写中曾得到黄玲英、杨岳生、吴丽蓉、胡景初同志的帮助。

本书共分七章，内容有木材构造、性质及利用等。可作林业大专院校教材，亦可供林业科研和技术人员参考。笔者水平有限，错漏在所难免，请批评指正。

刘松龄 1982年12月

# 目 录

<b>第一章 木材的构造</b> .....	( 1 )
第一节 树木的生长和发育.....	( 1 )
第二节 树干的构造.....	( 4 )
第三节 木材的宏观构造.....	( 7 )
第四节 木本植物的细胞.....	( 25 )
第五节 木材的显微构造.....	( 37 )
第六节 木材检索表.....	( 66 )
<b>第二章 木材的化学性质</b> .....	( 79 )
第一节 组成木材的元素.....	( 79 )
第二节 木材的灰分.....	( 80 )
第三节 木材的有机成分.....	( 80 )
第四节 木材细胞壁与细胞腔中的浸提物质.....	( 88 )
<b>第三章 木材的物理性质</b> .....	( 95 )
第一节 木材的水分.....	( 95 )
第二节 木材的干缩和湿胀.....	( 110 )
第三节 木材的密度.....	( 122 )
第四节 木材的导热、导电及传声性能.....	( 127 )
<b>第四章 木材的力学性质</b> .....	( 134 )
第一节 木材力学性质的基本概念.....	( 134 )
第二节 木材力学性质的试验方法和结果的整理.....	( 136 )
第三节 木材力学性质的种类.....	( 138 )
第四节 木材的品质系数、容许应力及安全系数.....	( 151 )
第五节 影响木材力学性质的因素.....	( 153 )
<b>第五章 木材缺陷及其对材质的影响</b> .....	( 163 )
第一节 节子.....	( 163 )

第二节	变色与腐朽	(166)
第三节	虫害	(167)
第四节	裂纹	(168)
第五节	树干形状缺陷	(169)
第六节	木材构造缺陷	(171)
第七节	伤疤	(175)
第八节	不正常的沉积物	(177)
第九节	木材加工缺陷	(178)
<b>第六章</b>	<b>木材的耐久性质</b>	(180)
第一节	影响木材耐久性的因素	(180)
第二节	提高木材耐久性的方法	(182)
<b>第七章</b>	<b>我国主要木材的构造和用途</b>	(195)
<b>参考文献</b>		(220)
<b>附</b>	<b>我国主要木材的解剖特征摄影图</b>	(222)

# 第一章 木材的构造

木材来自木本植物，木材的构造主要是研究组成木材的细胞形状、大小及排列，即木材细胞的质和量。其内容包括树木的生长和发育、树干的构造、木材的宏观构造、木本植物的细胞、木材的显微构造及木材检索表。

## 第一节 树木的生长和发育

树木来自种子植物，有根、茎、叶三部分，三者分工合作，供给树木生长发育所必需的营养，并起支持作用。种子植物为有利用价值的木材的主要来源。

种子植物分为两类：一为裸子植物即针叶树；二为被子植物。被子植物又分为单子叶植物与双子叶植物。单子叶植物多为草本，少数为木本，其中有工艺性质的如竹、棕榈等，双子叶植物兼有草本和木本，其中木本称为阔叶树。

### 一、树木的主要部分

树木可分为树根、树冠、树干三个部分：

#### (一) 树根

树根支持立木于土地上，保持树木垂直，并从土壤中吸收水分和矿物质，储藏备用养料。树根占立木材积的5—25%。

#### (二) 树冠

树冠是树叶所覆盖的树枝的总称。树叶行光合作用，制造养料，同时还进行呼吸和蒸腾作用。树枝材积占立木材积的5—25%。

#### (三) 树干

树干是构成立木的主体，占立木材积的50—90%。所以，

木材构造的研究，是指树木的树干部分。

## 二、树木的生长与发育

树木的生长是由高生长与直径生长的共同作用组成的，高生长系主茎和枝条顶端生长点的分生作用，直径生长系形成层的分生作用。

树木因生长点的分生作用而引起的高生长，称为初生长，由生长点所形成的组织，称为初生组织。因形成层的分生作用而引起的直径增粗生长，称为次生长，它与顶端生长点的生长不同，为侧向加粗茎的组织，称为次生组织。次生组织主要加强树干对外界的应力。

### (一) 初生组织

生长点为形状相同的薄壁细胞所组成，司茎各部分组织的生长，称为原分生组织或顶端分生组织。

原分生组织首先分生表皮原，继而分生皮层原及围绕皮层原以内的中柱原。在这三种组织的细胞内，原生质仍旧存在，仍具有分生的能力。所以，表皮原、皮层原及中柱原是一切组织的原基。但细胞分裂较原分生组织差，故称为初生分生组织。

初生分生组织再发育，表皮原发育成为表皮，位于茎的外部，中柱原发育成为中柱，中柱内面是髓，外面是初生维管束，初生维管束围绕髓成一圆圈，但不连接(图1—2A)。初生维管束的形成层向内分生木质部，称为初生木质部；向外分生韧皮部，称为初生韧皮部。二者统称为初生组织。其间的形成层仍继续行使分生作用。皮层原发育为皮层，位于表皮与中柱之间，髓根源于中柱原，是薄壁细胞组成。

### (二) 次生组织

在初生组织中，形成层为条状的段落，称为束中形成层。待发展至一定时期后，即向左右两边延伸，横跨初生木射线连接成一圆圈，称为束间形成层。束间形成层向内分生新的木质部，称为次生木质部；向外分生新的韧皮部，称为次生韧皮部。二者统

称为次生组织。因此，束间形成层又名次生分生组织或侧生分生组织，树干直径的加粗即由此开始(图1—1、1—2)。




图1—1 幼茎的发育

(A) 纵剖面      (B) 横剖面

**aa.**原始分生组织    **d.**表皮原    **PC.**原形成层    **P.**髓    **e.**内皮层  
**PP.**初生韧皮部    **SP.**次生韧皮部    **C.**形成层    **PX.**初生木质部  
**SX.**次生木质部




图1—2 松木幼茎由初生组织发育至次生组织

- A. 生长点以下2.5厘米处的横切面，初生组织发育完全，但次生组织尚未开始。
  - B. 在生长季节末期的横切面，次生组织发育完全阶段。
- 1.髓 2.初生木质部 3.原形成层 4.初生韧皮部 5.次生木质部  
 6.形成层 7.次生韧皮部 8.皮层 9.周皮 10.表皮

## 第二节 树干的构造

树干有四个主要部分：树皮、形成层、木质部及髓。

### 一、树皮

树木形成层以外的组织统称为树皮。树皮可分为外皮与内皮。外皮是非生活的组织，又名死皮；内皮是生活的组织，又名活皮。

幼龄树木的树皮大都光滑，随着树龄的增加，树皮逐渐变化而呈沟状、鳞片状、纤维状及疣状，但也有少数树种不变而保持平滑的。沟状树皮的特点是具有深浅不一的纵向槽沟，如麻栎 (*Quercus acutissima*)、水曲柳 (*Fraxinus mandshurica*) 等；鳞片状树皮的特点是树皮呈鱼鳞状，以鱼鳞松 (*Picea microsperma*) 为其典型，马尾松 (*Pinus massoniana*) 幼龄时树皮为鳞片状，直至老龄时则变成龟甲状裂隙；纤维状的树皮如圆柏 (*Sabina chinensis*)、柏木 (*Cupressus funebris*)、构树 (*Broussonetia*)

*papyrifera*) 等的树皮可剥下长的纤维；疣状的树皮如花榈木 (*Ormosia henryi*)、臭松 (*Abies nephrolepis*) 等；平滑的树皮如千金榆 (*Carpinus cordata*)、桦木 (*Betula Platyphylla*)，特别是光皮桦 (*Betula luminifera*) 外皮平滑，并呈薄片状剥落，可用以代纸。

树皮的用途因树种不同而异，例如，栓皮栎 (*Quercus variabilis*)、黄波罗 (*Phellodendron amurense*) 的树皮是工业上隔热、绝缘、避震的重要材料；栎木、云杉 (*Picea asperata*)、铁杉 (*Tsuga chinensis*) 及化香树 (*Platycarya strobilacea*) 的树皮可提取单宁；桑树 (*Morus alba*)、构树、梧桐 (*Firmiana simplex*)、山棉皮 (*Wikstroemia Pilosa*) 及青檀 (*Pteroceltis tatarinowii*) 的树皮可提取纤维，用于造纸和人造棉；桦木的树皮可制桦皮焦油；肉桂 (*Cinnamomum cassia*) 及金鸡纳树 (*Cinchona ledgeriana*) 的树皮可供药用。杉木 (*Cunninghamia lanceolata*) 的树皮可以代瓦盖房用。

## 二、形成层

形成层位于韧皮部与木质部之间，是一层具有无限分生能力的原始细胞组成，又称形成层母细胞。一切组织均起源于形成层。形成层向内分裂次生木质部，向外分裂次生韧皮部，但在分裂过程中，木质部永远多于韧皮部。形成层母细胞有两种：一为纺锤形原始细胞，一切纵行木材分子皆由此产生；二为射线原始细胞，产生木射线、射线管胞及韧皮射线。

针叶树材和多数阔叶树材纺锤形原始细胞的排列多不整齐，细胞的两端不在同一高度上，这种细胞多沿弦切面分裂，但也有假横分裂。分生的结果，一个细胞滑到另一个细胞上，两个新的细胞形成倾斜的壁，这种新细胞原相接触之端互相超越<sup>③</sup>，两个细胞首尾连续而平行排列，形成滑动生长，唯其长度并不相等（图1—3A）。

叠生形成层的纺锤形原始细胞在弦切面上水平排列成层，同

层内细胞的高度相等，沿径向分裂。两个新生细胞弦切面互相平行（图1—3B）。叠生形成层为某些高等双子叶植物的特征。




图1—3 形成层分裂的方式




图1—4 17年生的针叶树

### 三、木质部

木质部位于形成层与髓之间。根据其起源，可分为初生木质部和次生木质部两种。初生木质部占树干材积的极少分量，在木材利用上不重要；次生木质部占树干材积的绝大多数，为木材利用最主要的部分。

### 四、髓

髓位于树干的中心，由薄壁细胞组成。因树木生长受环境条件的影响，髓常偏离中心而移向一侧，形成偏心材，是木材的一种缺陷。髓与初生木质部组成髓心。

髓心的形状和大小，可作为鉴别木材的特征之一。髓心一般呈圆形，但也有其他各种形状。如栎木为星形；桤木 (*Alnus cremastogyne*) 为三角形；柚木 (*Tectona grandis*) 为四边形；白杨 (*Populus tomentosa*) 为五边形；槭树 (*Acer mono*) 为卵圆形。

髓心的大小，针叶树材相差不多，阔叶树材则相差悬殊。如泡桐 (*Paulownia fortunei*) 髓心的直径多在1厘米以上，而且中空；臭椿 (*Ailanthus altissima*)、苦楝 (*Melia azedarach*)、梧桐、构树及刺楸 (*Kalopanax septemlobus*) 等髓心大而柔软；鸭脚木 (*Schefflera octophylla*)、枫杨 (*Pterocarya stenoptera*) 及核桃楸 (*Juglans mandshurica*) 等髓心呈分隔状。

髓心松软的木材，不但影响力学性质，而且容易开裂，在质量要求高的用材中，必须避免使用髓心过大的木材。

## 第三节 木材的宏观构造

木材的宏观构造，是指在肉眼或扩大镜下所能观察到的木材构造、外貌特征。木材的颜色、气味、光泽、纹理、结构及花纹

等也列为宏观构造的范畴。

## 一、木材的三个切面

木材在不同的切面上，其分子所呈现的形状各异。所以，识别木材应从三个切面分别进行观察。

与木材纹理（树轴）垂直所锯成的面，称为横切面，木材分子两端的特征，呈现于此切面上；通过髓心与木射线平行所锯成的面，称为径切面；垂直于木射线与年轮相切所锯成的面，称为弦切面，如图1—5所示。




图1—5 木材的三个切面

A. 树皮 B. 边材 C. 心材 D. 髓 E. 髓

## 二、年轮、早材和晚材

在木材的横切面上，由于一个生长周期所产生的围绕髓心的同心圆，称为生长轮。温、寒带地区的树木，一年只有一度生长，所以又称生长轮为年轮。但在热带地区，由于一年间的气候变化很少，树木生长四季几无间断，因此，无早材晚材之别。惟热带地方有干湿二季，造成树木生长的差异，故亦生一圆环。但热带的干湿季节与温带一年的季节不相吻合，因此，称这种生长轮为年轮则不适当。




图1—6 三切面上年轮的形状（松木）

A. 横切面 B. 径切面 C. 弦切面

年轮在木材的各个不同切面呈现出不同的形状。在横切面上为同心圆状；在径切面上为显明的条状；在弦切面上为抛物线状或呈“V”字形花纹（图1—6）。

多数树种的年轮近似于圆形，但也有非圆形的。如千金榆、

甜槠 (*Castanopsis eyeri*) 的年轮为波浪形；锥栗 (*Castanea henryi*)、红豆杉 (*Taxus chinensis*) 的年轮为曲折形等。

树木在生长季节内，因菌害、虫害、霜雹、火灾、干旱等影响，致使生长中断，经过一定时期后，生长又重新开始。因此，在同一生长周期内将形成两个年轮，这种年轮称为假年轮。假年轮的界限通常不如真年轮明显，其两端多不相合。如侧柏 (*Biota orientalis*)、圆柏等常发现有假年轮。

在树干靠近根部的横切面上的年轮数目，可以代表树木的年龄，但必须加上幼苗的年龄。生长正常的树木，其年轮一般为同心圆，生长不正常树木的年轮则宽窄不一，即使在同一年轮内其宽度也不一样。有时，在同一年轮内常不连续，在这种情况下，若以年轮数目判断树木的年龄时，仅可作为一个近似值。

在一般情况下，年轮代表树木的整个生活过程。年轮的宽窄，主要因树种、树龄及生长条件（气候、土壤、光照等）而异。但是，黄杨木 (*Buxus microphylla*) 在最好的生长条件下也只形成狭年轮，而泡桐却总是形成宽年轮。在同一种树木中，其垂直分布大致是愈近树基年轮愈狭，愈近树梢年轮愈宽；水平分布大致是愈近髓心年轮愈宽，愈近树皮年轮愈狭。

年轮数目的多少，与木材性质有一定的关系。在木材利用上，是以横切面上垂直年轮方向1厘米内年轮的数目来估计木材的物理力学性质的。它不但求算简便，而且可作为选材的初步标准。一般说来，针叶树材以每厘米内年轮数目均匀者强度较大；阔叶树材的环孔材则是年轮愈宽，强度愈大。

每一年轮均由内部和外部组成。年轮内部靠近髓心的部分系生长初期形成的，其细胞分裂速度快，因而体积大，胞壁薄，在肉眼下看，材质较疏松，颜色较浅，称为早材；靠近树皮的部分系生长后期形成的，其细胞分裂速度慢，因而体积小，胞壁较厚，材质较坚硬，颜色较深，称为晚材。每一年轮中的晚材率可按照下式计算。