



过渡元素卤化物熔度图手册

TM17-62

3

过渡元素 卤化物熔度图手册

〔苏〕B.Г.柯尔舒诺夫 等著

黎青如 郭乃名 译

王大光 校

冶金工业出版社



内 容 提 要

卤素及其化合物日益广泛地应用于冶金、化工、半导体材料的生产中。卤化物日益增长的作用，促使人们大力开展关于卤化物体系物理化学性质的研究。这本手册较系统地总结了各国1978年前发表的文献中有关过渡元素卤化物体系（约2300个）的熔度图数据。对于二元系、三元系、多元系列示出不变点（线）、固相转变特性和研究方法，并列有较复杂体系的相图386幅。

本手册根据苏联冶金出版社1977年版Б.Г.Коршунов, В.В.Сафонов和Д.В.Дробот合著的《Диаграммы главкости галогенидных систем переходных элементов》一书译出。译者又从其他书刊中收集了170多个体系的资料作了补充，并将原书中俄文缩写符号改成英文缩写符号。

本手册可供冶金、化工等部门的科技人员使用，并可供有关大专院校的师生参考。

过渡元素卤化物熔度图手册

〔苏〕Б.Г.柯尔舒诺夫 等著

黎青如 郭乃名 译

王大光 校

冶金工业出版社出版

（北京灯市口74号）

新华书店北京发行所发行

冶金工业出版社印刷厂印刷

787×1092 1/16 印张 19 1/4 字数 458 千字

1982年2月第一版 1982年2月第一次印刷

印数00,001~2,000册

统一书号：15062·3707 定价2.00元

译 者 的 话

近年来，在冶金、化工、半导体材料生产中日益广泛采用卤素及其化合物。卤素反应性能强，卤化物性质千差万别，使人们能够建立一系列新的化工冶金生产过程，如：钛、铌、钽、锆、稀土元素、钒、钨、钼等精矿的氯化处理；四氯化钛“燃烧法”制取二氧化钛颜料；含铀物料的氟化处理；碘化冶金法制取纯金属（钛、锆、铪等）以及光学材料，包括元素溴化物的制取。氯化法制取锗、硅和其他元素的优越性，促进了半导体材料工业的进展。在锰、铬、镍、钴、锡的生产过程中也往往选用氯。

卤素在冶金及化工原料的处理过程中，在纯金属和高纯度金属的制取中具有日益增长的重要性，所以需要研究一些有关过程的物理化学基础。例如：氟化、氯化、溴化、碘化，卤化物的冷凝、分解、净化和电解以及采取卤化物电解槽的电化学精炼，用金属热还原方法从卤化物中提取元素等等。卤化物熔体可用做热载体，或做为各种化学—热过程的介质。

卤化物日益增长的意义，促使人们大力开展关于卤化物体系物理化学性质的研究工作，其中包括固-液平衡的研究。

本手册主要根据苏联冶金工业出版社1977年版Б.Г.Коршунов著的《过渡元素卤化物系熔度图》一书编译而成，该书详尽地援引了自1884年至1972年关于过渡元素卤化物熔度图的原著文献，以及为解决许多实际课题所必需的一些非过渡元素卤化物体系。此外，我们又查找了自1973年至1978年英文版“化学文摘”中的化学及冶金部分的资料和其他有关书刊，增补了170多个体系。由于篇幅所限，一些体系的实际资料并非详尽无遗。例如：不同作者对于同一体系的研究结果一致时，仅编入一种有详细结果的工作，其他只简单地加以介绍。反之，同一体系的研究结果出入较大时，则按其研究的细致程度和对于固相性质的结论的根据如何，选择其中最为可靠的数据。

卤氧化物常伴随卤化物存在，故根据实际需要，本手册中包括了元素的卤氧化物体系熔度图。

各种卤化物的互换体系，因实际意义不大而只列出目录。

除熔度数据，即结晶始末点温度外，列有说明低于固液相曲线体系的转变数据。手册中未编入有气相参与的平衡。

本手册总共利用了约2,000种外国文献。各体系按卤素符号以及形成卤化物的元素符号的字母顺序编排。如果一个体系中有数篇文章，则按文章发表年代顺序编排。

本手册采用的术语如下：两种固溶体按包晶反应与液体相互作用达到的平衡，用“包晶”。表示与液体进行包晶反应，但形成一定的化合物的点，或两个多晶转变与熔体的相平衡点，称之为过渡点。共晶转变点简称共晶点。以“组元为基的固溶体”表示在固态具有极限溶解度的体系中，固溶体的简线或面是由该组元的图形点开始的。当液相曲线上出现转折点，但又不是新的化合物形成，也不是多晶转变，则称之为“同质异晶转变”。

三元体系熔度图可表示为三棱柱内部表面，其基底构成等边三角形，沿垂直轴为温度。通常将液相线的正射投影划在成分三角形上。

三元体系熔度图内与各种混合物（如：简单盐和复盐，两个二重复盐、二重复盐和三重复盐，两个三重复盐）相对应的截面具有特殊意义。如果与这些截面相当的混合物结晶时，析出原盐，其中包括二重复盐或三重复盐，则截面是独立的二元系。这样的体系及与其相对应的截面称为准二元的或稳定的。本手册编入一些准二元截面的数据。在三元系液相线表面在成分三角形的正射投影上划有等温线。表内固定组成点的全部成分都是指液相。

三元互换体系熔度图表现为四角柱内平面，在其底面上呈一成分的正方形，沿垂直轴为温度。通常列有液相线在底面上的正射投影。简单三元系稳定截面的测定数据也适用于三元互换体系。

冷聚四元体系的平衡表示在四量度状态图上。在三量度状态图上，一般为正四面体，仅表示成分。相同结晶温度的成分形成等温面。

四面体内可能有三元截面，这些截面形成时有三元系性质的二元（或三元）盐进入。这种截面称为准三元截面，这些截面又把四面体分为几个单独的四面体。在这些截面内共同存在液体和三个固相的点是不变的。

手册中编入了对四元系研究过的所有截面。四元系的大部分数据只说明单独的截面。

对于多元系的固相，研究者通常均未确切地指明。对于有限浓度固溶体的形成大多数情况下未表明。

俄文著作中的曲线（简单的及差示的）自动记录绝大部分使用库尔纳可夫自动调节高温计，其他外文著作中的曲线所采用的是各种各样的仪表。

“热分析”系指用简单的或差热法记录的曲线。“肉眼热分析法”系指在连续搅拌和同时借助于热电偶和温度计测定温度的情况下，用肉眼观察结晶的始点（或终点）。这种方法在以后的液相线几何分析时，有时不能单独地确定结晶相的性质。“等温饱和”是指对分离的平衡状态的固液相进行化学分析。“肉眼观察”是指对体系的颜色变化和分层的开始与终了等在不测温条件下进行的观察。

形成固溶体的熔度图按 Poae6 分类说明如下：第一类型熔度图——液相线上无极点的熔度图；第二类型熔度图——有最高点的熔度图；第三类型熔度图——有最低点的熔度图；第四类型熔度图——有限固溶体与液体按包晶反应相互作用的熔度图；第五类型熔度图——形成共晶体的有限固溶体熔度图。

手册用法说明

以二元系盐为组元的体系，做为由简单盐形成的二元系的一部分列出；带有三个阳离子且含有两个二重复盐的体系，做为相应的三元系（或四元系）的一部分列出。

表内列有说明固定组成点的平衡，体系的研究方法及固相的数据。三元和多元体系熔度图上只标出在二元侧面系形成的化合物的成分。K 和 Δt 符号表示冰点降低的常数和结晶温度下降。成分一般均以克分子百分数表示（文中只标以百分数符号），有时以重量百分数〔%（重量）〕或当量百分数〔%（当量）〕表示。温度均为摄氏。原编者按图获得的数值列入括号内。书后附有各章节的文献索引。

手册用的缩写符号

TA——热分析 (Thermal analysis)

DTA——差热分析 (Differential thermal analysis)

VP——肉眼热分析 (Visual polythermal analysis)

TG——温度自动记录 (Thermograph analysis)
IS——等温饱和 (Isothermal saturation)
TM——张力测定法 (Tensile method)
RM——x-射线分析法 (Roentgen method)
MSI——显微结构研究 (Microstructure investigation)
CO——结晶光学分析 (Crystal-optical analysis)
IIS——红外光谱分析 (Infrared interferometer spectrometer)
DI——膨胀测量研究 (Dilatometry investigation)
EI——电导研究 (Electrical conductivity investigation)
VO——肉眼观察 (Visual observation)
CM——冰点降低测定法 (Cryoscopic method)
CA——化学分析 (Chemical analysis)
Sd——分层区 (Stratified district)
E——共晶点 (Eutectic point)
P——过渡 (包晶) 点 (Peritectic point)
D——高熔点 (Dystectic point)
R——通过点 (Passage point)
M——最高点 (Maximum point)
m——最低点 (Minimum point)
e——王、列因点 (Bah—Rein)

在翻译和补充资料的过程中，得到了中国科学院化工冶金研究所许志宏同志的帮助，在此表示感谢。

目 录

译者的话

第一章 溴化物及溴氧化物形成的体系	1
二元系	1
三元系	13
四元系	16
第二章 氯化物及氯氧化物形成的体系	17
二元系	17
三元系	105
含氯阴离子三元互换系	135
氯化物和氯氧化物形成的多元系	136
第三章 氟化物及氟氧化物形成的体系	142
二元系	142
三元系	174
四元系	184
第四章 碘化物及碘氧化物形成的体系	186
二元系	186
三元系	198
第五章 各种卤化物形成的体系	200
三元互换系 $A, B \parallel X, Y$	200
多元互换系	201
第六章 相同阳离子卤化物形成的体系	202
二元系	202
三元系	208
插图	209
参考文献	272
补充文献	296

第一章 溴化物及溴氧化物形成的体系

二 元 系

体 系	文 献	不 变 点 (线)				备 注
		特性点	第二组元含 %	温 度, ℃	固 相, 转 变 特 性	
1	2	3	4	5	6	7
AgBr-AlBr ₃	[1]	E	(47)	(208)	AgBr, AlBr ₃ , · AgBr	VP. 临界点: 186℃, AlBr ₃ 90.2%, 见 [2,3]
		D	50	(216)	AlBr ₃ , · AgBr	
		P	(70)	(125)	AlBr ₃ , · AgBr, 2AlBr ₃ , · AgBr	
		E	(98.6)	(93)	2AlBr ₃ , · AgBr, AlBr ₃ , 偏晶转变	
-CdBr ₂	[4, 5]	—	83~97.8	105.9	可能生成一种不稳定化合物, 在 449℃完全分解	VP, TA. 凝固时, 熔体 体积显著增大
-CsBr	[6]	E	32.5	191	AgBr, AgBr·2CsBr(?)	VP
-PbBr ₂	[7]	P	51.5	270	AgBr·2CsBr(?) CsBr	TA. 由于CuBr的多晶 型, 引起固相中的变化。 图 1, 见 [8]
-CuBr	[7]	m	(≈42)	(350)	连续固溶体	
-HgBr ₂	[9]	E	81.7	226	AgBr, HgBr ₂	TA. 见 [10]
-InBr ₃	[11]	E	40	233	AgBr, InBr ₃	DTA, VP. 图 2
-KBr	[12]	E	43	290	AgBr, KBr	TA
-LiBr	[13~15]	E	33	285	AgBr, KBr	TA, MSI. 见 [16]
	[17]	—	—	—	连续固溶体	TA. 第一类型熔度图
-NaBr	[13~15]	—	—	—	连续固溶体	TA, MSI. 第一类型 熔度图, 见 [18]
-PbBr ₂	[17]	—	—	—	连续固溶体	TA. 第一类型熔度图
	[19]	E	46	276	AgBr, 2PbBr ₂ , · AgBr	TA. (于CO ₂ 气流中)
		D	66.7	295	2PbBr ₂ , · AgBr	
-RbBr	[12]	E	(≈66.7)	(≈295)	2PbBr ₂ , · AgBr, PbBr ₂ , AgBr, 2RbBr·AgBr或3RbBr· 2AgBr	TA
		P	≈45	265	2RbBr·AgBr 或 3RbBr· 2AgBr, RbBr	
	[20]	E	>40	226	AgBr, 2TlBr·AgBr	TA
AlBr ₃ -BiBr ₃	[2,3]	P	60	292	2TlBr·AgBr, TlBr	
		—	—	—	AlBr ₃ 中BiBr ₃ 的溶解度在100℃ 时为13~20.5%	VO. 溶液为均质的, 见 [21, 22]
		E	(11)	(95)	AlBr ₃ , AlBr ₃ ·BiBr ₃	VP
		D	50	156	AlBr ₃ , · BiBr ₃	
-CdBr ₂	[1]	E	(66)	(137)	AlBr ₃ , · BiBr ₃ , BiBr ₃	TA
		E	(17)	(92)	AlBr ₃ , BiBr ₃ , · AlBr ₃	
		D	50	(150)	BiBr ₃ , · AlBr ₃	
		E	(65)	(120)	BiBr ₃ , · AlBr ₃ , BiBr ₃ , AlBr ₃ , AlBr ₃ , CdBr ₂	

1	2	3	4	5	6	7
-CoBr ₂	[1] [2, 3]	P	(35.3)	(224)	AlBr ₃ · CdBr ₂ , CdBr ₂ , 在100℃, AlBr ₃ 中CoBr ₂ 的溶解度为22.5%~35%	溶液为均质的VO
-CrBr ₃	[1]	—	—	—	AlBr ₃ 中CrBr ₃ 的溶解度在300℃时低于0.5%	VP
-CuBr	[2, 3]	—	—	—	在AlBr ₃ 中CuBr的溶解度不大	VO
-CuBr ₂	[2, 3]	—	—	—	AlBr ₃ 中CuBr ₂ 的溶解度在100℃时低于25~35%	VO
-FeBr ₂	[1]	—	—	—	AlBr ₃ 中FeBr ₂ 的溶解度在300℃约为20%	VP
-FeBr ₃	[2, 3]	—	—	—	AlBr ₃ 中FeBr ₃ 的溶解度在100℃低于25~35%	VO. 溶液为均质
-GeBr ₄	[24]	E	(90)*	(18)	AlBr ₃ , GeBr ₄	DTA.* 换算成Al ₂ Br ₆
-HgBr	[2, 3]	—	—	—	AlBr ₃ 中HgBr的溶解度在100℃时不大会, 在220~230℃溶解度约3~4%	VO. 溶液均质
-HgBr ₂	[2, 3]	E ₁	(0.7)	(96)	AlBr ₃ , AlBr ₃ · HgBr ₂	VP
		D	50	(268)	AlBr ₃ · HgBr ₂	
		E ₂	(60.5)	(238)	AlBr ₃ · HgBr ₂ , HgBr ₂	
		—	1.8~20.8	?	偏晶转变	
-MnBr ₂	[2, 3]	—	—	—	在100℃时, AlBr ₃ 中HgBr ₂ 的溶解度约16~24%	VO. 溶液均质, 见 [21, 22]
		—	—	—	体系中形成稳定相 AlBr ₃ · HgBr ₂ 和亚稳相 2AlBr ₃ · HgBr ₂	VP
		E ₁	(7.5)	(90)	AlBr ₃ , 2AlBr ₃ · HgBr ₂	TA
		D	33	(103)	2AlBr ₃ · HgBr ₂	
-NiBr ₂	[2, 3]	E ₂	(39)	(100)	2AlBr ₃ · HgBr ₂ , HgBr ₂	
		—	—	—	AlBr ₃ 中MnBr ₂ 的溶解度在100℃时低于24%	VO. 溶液均质
		E	移向AlBr ₃	(≈96)	AlBr ₃ , 2AlBr ₃ · MnBr ₂ (?)	VP
		D	33.3	?	2AlBr ₃ · MnBr ₂ (?)	
-PbBr ₂	[2, 3]	—	—	—	AlBr ₃ 中NiBr ₂ 的溶解度在100℃时不大会	VO
		—	—	—	AlBr ₃ 中NiBr ₂ 的溶解度在300℃时>0.54%, 在360℃时<0.78%	VP
		—	—	—	在AlBr ₃ 中, PbBr ₂ 的溶解度不大	VO
		E ₁	移向AlBr ₃	?	AlBr ₃ , 2AlBr ₃ · PbBr ₂	VP
-SbBr ₃	[2, 3]	D	33.3	(273)	2AlBr ₃ · PbBr ₂	
		E ₂	(47)	(225)	2AlBr ₃ · PbBr ₂ , PbBr ₂	
		—	0.8~16.2	210.4	偏晶转变	
		—	—	—	在液体状态时, 组元在所有比例下混合	VO. 见 [21, 22]
-SnBr ₂	[1]	E ₁	(32)	(72)	AlBr ₃ , AlBr ₃ · SbBr ₃	VP
		D	50	(84)	AlBr ₃ · SbBr ₃	
		E ₂	(71)	(69)	AlBr ₃ · SbBr ₃ , SbBr ₃	
		E ₁	(0.9)	(96)	AlBr ₃ , 2AlBr ₃ · SnBr ₂	VP. 混合临界点: 204.5°, SnBr ₂ 8.4%
		D ₁	33.3	205	2AlBr ₃ · SnBr ₂	

1	2	3	4	5	6	7
AlBr ₃ -SnBr ₂	[1]	E: D: E: —	(44) 50 (65) 1.8~14.2	(173) (182) (154) 161.1	2AlBr ₃ ·SnBr ₂ , AlBr ₃ ·SnBr ₂ AlBr ₃ ·SnBr ₂ AlBr ₃ ·SnBr ₂ , SnBr ₂ 偏晶转变	
-SnBr ₄	[25, 26] [2, 3] [1]	E — E	77.5 — (75.5)	≈22 — (22)	AlBr ₃ , SnBr ₄ 液态时完全互溶 AlBr ₃ , SnBr ₄	方法未给出 VO VP.发现AlBr ₃ 有多晶型转变
-TlBr	[27] [1]	E E: P ₁ P ₂ D E: —	77 移向AlBr ₃ (24) (34) 50 (54) 0.6~22.8	20 ? (104) (120) (210) (190) 103.9	AlBr ₃ , SnBr ₄ AlBr ₃ , xAlBr ₃ ·yTlBr xAlBr ₃ ·yTlBr, 2AlBr ₃ ·TlBr 2AlBr ₃ ·TlBr, AlBr ₃ ·TlBr AlBr ₃ ·TlBr AlBr ₃ ·TlBr, TlBr 偏晶转变	TA VP
-ZnBr ₂	[2, 3] [1] [23]	— E D —	— (≈11.5) 33.3 —	— 83 (111) —	ZnBr ₂ 在AlBr ₃ 中的溶解度在100℃低于23% AlBr ₃ , 2AlBr ₃ ·ZnBr ₂ 2AlBr ₃ ·ZnBr ₂ 混合物熔体强烈过冷却, 形成玻璃	VO.见[21, 22] VP.当ZnBr ₂ 含量大于35%时, 混合物凝固, 形成玻璃 TA
AsBr ₃ -BBr ₃	[28]	E	94.2	-54.1 ±0.5	AsBr ₃ , BBr ₃	TA
BBr ₃ -GeBr ₄	[29]	E	(80)	(52)	BBr ₃ , GeBr ₄	TA
-SnBr ₄	[28]	E	18.3	-52.5 ±0.5	BBr ₃ , SnBr ₄	TA
BaBr ₂ -HgBr ₂	[30]	—	—	—	HgBr ₂ ·BaBr ₂ 适量溶于HgBr ₂ 熔体中	BaBr ₂ 在熔体中的溶解度定性分析试样
BiBr ₃ -CsBr	[31]	E: P D ₁ E ₁ D ₂ E ₂ —	18 (27.5) 60 67 75 86 —	220 275 640 605 620 565 450	BiBr ₃ , CsBr·BiBr ₃ CsBr·BiBr ₃ , 3CsBr·2BiBr ₃ 3CsBr·2BiBr ₃ , 3CsBr·BiBr ₃ 3CsBr·BiBr ₃ 3CsBr·BiBr ₃ , CsBr 3CsBr·BiBr ₃ , 3KBr·2BiBr ₃ 3KBr·2BiBr ₃ , 2KBr·BiBr ₃ , 4KBr·BiBr ₃ 4KBr·BiBr ₃ , KBr	DTA, RM, CO
-KBr	[31]	E P ₁ P ₂ P ₃	32 (54.5) (63) (70.5)	170 390 450 490	3KBr·2BiBr ₃ , 2KBr·BiBr ₃ , 4KBr·BiBr ₃ , 4KBr·BiBr ₃ , KBr	DTA, RM, CO
-LiBr	[103]	E P	15 33	415 272	4KBr·BiBr ₃ , 多晶转变 BiBr ₃ , Li ₂ BiBr ₃	DTA, RM
-NaBr	[103]	E P	25 37	168 215	Li ₂ BiBr ₃ , LiBr BiBr ₃ , Na ₂ BiBr ₃ Na ₂ BiBr ₃ , NaBr	DTA, RM
-PbBr ₂	[32]	E P	(23.5) (40.5)	205.3 238.5	BiBr ₃ , xPbBr ₂ ·yBiBr ₂ xPbBr ₂ ·yBiBr ₂ , PbBr ₂	TA
-RbBr	[31]	E	23	200	BiBr ₃ , 3RbBr·2BiBr ₃	DTA, RM, CO

1	2	3	4	5	6	7
BiBr ₃ -RbBr	[31]	P ₁ P ₂ —	(58) (74.5) —	520 560 440	3RbBr · 2BiBr ₃ , 4RbBr · BiBr ₃ , 4RbBr · BiBr ₃ , 多晶转变 BiBr ₃ , SbBr ₃	
-SbBr ₃ , -SnBr ₄	[27] [27]	E —	移向 SbBr ₃ , —	(95) —	BiBr ₃ , SbBr ₃ , 组元在液体状态中不混合。在 BiBr ₃ 中 SnBr ₄ 的溶解度低于 7.5%	TA. 见 [33] TA
CBr ₄ -GeBr ₄	[34]	E	(53)	(4)	以 CBr ₄ 为基的固溶体, 以 GeBr ₄ 为基的固溶体	DTA, 第五类型熔度图
-SnBr ₄	[35]	P E	20 (62.5)	46 (3)	α -CBr ₄ , β -CBr ₄ β -CBr ₄ , SnBr ₄	TA, MSI
-TiBr ₄	[35]	P E	(21) (60)	(43) (9)	α -CBr ₄ , β -CBr ₄ β -CBr ₄ , TiBr ₄	TA, MSI
CaBr ₂ -CsBr	[104]	E ₁ E ₂ D	77 17.5 50	577 654 827	CaBr ₂ , CaBr ₂ · CsBr CaBr ₂ · CsBr, CaBr ₂ CaBr ₂ · CsBr	TA
-HgBr ₂	[30]	—	—	—	CaBr ₂ 适量溶于 HgBr ₂ 熔体中	CaBr ₂ 在 HgBr ₂ 熔体中的溶解度定性分析试样
-KBr	[104]	E ₁ E ₂ D	33 67 50	525 574 636	未给出 未给出 CaBr ₂ · KBr	TA
-LiBr	[104]	E	36	538	未给出	TA
-NaBr	[104]	E	60	526	未给出	TA
-RbBr	[104]	E ₁ E ₂ D	77 23 50	588 626 742	RbBr, CaBr ₂ · RbBr CaBr ₂ · RbBr, CaBr ₂ CaBr ₂ · RbBr	TA
CdBr ₂ -CsBr	[36, 37]	E ₁ D ₁ E ₂ D ₂ E ₃ [38]	≈37 50 57.7 66.7 75 E ₁ D ₁ E ₂ D ₂ E ₃ E ₁ D ₁ E ₂ D ₂ E ₃ E	373 425 421 457 442 384 421 407 469 439 CdBr ₂ , CdBr ₂ · CsBr CdBr ₂ · CsBr CdBr ₂ · CsBr, CdBr ₂ · 2CsBr CdBr ₂ · 2CsBr CdBr ₂ · 2CsBr, CsBr CdBr ₂ , CdBr ₂ · CsBr CdBr ₂ · CsBr CdBr ₂ · CsBr, CdBr ₂ · 2CsBr CdBr ₂ · 2CsBr CdBr ₂ · 2CsBr, CsBr CdBr ₂ , CdBr ₂ · CsBr CdBr ₂ · CsBr CdBr ₂ · CsBr, CdBr ₂ · 2CsBr CdBr ₂ · 2CsBr CdBr ₂ · 2CsBr, CsBr CdBr ₂ , CuBr · CdBr ₂	VP DTA, VP	
-CuBr	[32]	E D	(≈50) 50	(≈420) 420	CdBr ₂ , CuBr · CdBr ₂ , CuBr · CdBr ₂	TA, MSI. CuBr 浓度在 50~100% 时, 形成 CuBr-CdBr ₂ 固溶体
-HgBr ₂	[30]	—	—	—	CdBr ₂ 适量溶于 HgBr ₂ 熔体中	CdBr ₂ 在 HgBr ₂ 熔体中的溶解度定性分析试样
-InBr ₃	[105]	E	55	372	以 InBr ₃ 为基的固溶体, 以 CdBr ₂ 为基的固溶体	DTA, RM
-KBr	[39]	E ₁ D E ₂ P	45 50 63 (68.5)	345 354 305 324	CdBr ₂ , CdBr ₂ · KBr CdBr ₂ · KBr CdBr ₂ · KBr, CdBr ₂ · 4KBr CdBr ₂ · 4KBr, KBr CdBr ₂ , KBr · 2CdBr ₂	TA, MSI
	[40]	P	≈43.8	354		VP

1	2	3	4	5	6	7
CdBr ₂ -KBr	[40]	E	≈64	297	KBr·2CdBr ₂ , KBr	
	[41]	P	≈43.2	360	CdBr ₂ , KBr·2CdBr ₂	VP
		E	≈63	300	KBr·2CdBr ₂ , KBr	
	[38]	E ₁	46	338	CdBr ₂ , CdBr ₂ ·KBr	DTA, VP
		D	50	346	CdBr ₂ ·KBr	
		E ₂	63	299	CdBr ₂ ·KBr, KBr	
-NaBr	[39]	E	53	368	CdBr ₂ , NaBr	TA, MSI
	[38]	E	53	370	CdBr ₂ , NaBr	DTA, VP
-PbBr ₂	[4, 5]	E	82	344	CdBr ₂ , PbBr ₂	TA, VP
	[42, 43]	E	85	340	CdBr ₂ , PbBr ₂	VP
-RbBr	[38]	E ₁	46	322	CdBr ₂ , CdBr ₂ ·RbBr	DTA, VP
		D ₁	50	336	CdBr ₂ ·RbBr	
		E ₂	60	320	CdBr ₂ ·RbBr, CdBr ₂ ·2RbBr	
		D ₂	66.7	359	CdBr ₂ ·2RbBr	
		E ₃	(≈67)	356	CdBr ₂ ·2RbBr, RbBr	
-TlBr	[44]	E ₁	≈44.4	255	CdBr ₂ , TlBr·CdBr ₂	VP
		D	50	398	TlBr·CdBr ₂	
		E ₂	≈55	256	TlBr·CdBr ₂ , TlBr	
	[38]	E ₁	45	376	CdBr ₂ , CdBr ₂ ·TlBr	DTA, VP
		D	50	387	CdBr ₂ ·TlBr	
		E ₂	75	313	CdBr ₂ ·TlBr, TlBr	
-ZnBr ₂	[4, 5]	E	75.5	364	CdBr ₂ , ZnBr ₂	TA, VP
CoBr ₂ -HgBr ₂	[30]	—	—	—	CoBr ₂ 适量溶于HgBr ₂ 熔体中	CoBr ₂ 在HgBr ₂ 熔体中的溶解度定性分析试样
CsBr-GdBr ₂	[45]	E ₁	≈15	582	CsBr, α-Cs ₂ Gd ₂ Br ₁₄	DTA, 图3
		D ₁	30	805	α-Cs ₂ Gd ₂ Br ₁₄	
		E ₂	≈49	559	α-Cs ₂ Gd ₂ Br ₁₄ , α-CsGd ₂ Br ₂	
		D ₂	66.7	?	α-CsGd ₂ Br ₂	
		E ₃	≈78	600	α-CsGd ₂ Br ₂ , GdBr ₂	
		—	—	450	Cs ₂ Gd ₂ Br ₂ 多晶转变	
		—	—	529 }	CsGd ₂ Br ₂ 多晶转变	
		—	—	499 }		
-HgBr ₂	[30]	—	—	—	CsBr在HgBr ₂ 熔体中溶解良好	CsBr在HgBr ₂ 熔体中的溶解度定性分析试样
	[106]	D ₁	33.3	435	Cs ₂ HgBr ₄	DTA, RM
		D ₂	50	305	CsHgBr ₄	
		D ₃	66.6	250	CsHg ₂ Br ₃	
		E ₁	28	425	CsBr, Cs ₂ HgBr ₄	
		E ₂	46	295	Cs ₂ HgBr ₄ , CsHgBr ₄	
		E ₃	60	225	CsHgBr ₄ , CsHg ₂ Br ₃	
		E ₄	82	200	CsHg ₂ Br ₃ , HgBr ₂	
-InBr ₃	[46]	P ₁	(36)	444	CsBr, α-Cs ₂ InBr ₆	DTA, VP, RM,
		P ₂	(40)	386	α-Cs ₂ InBr ₆ , β-Cs ₂ InBr ₆	CO, IIS
		P ₃	(50)	346	β-Cs ₂ InBr ₆ , α-Cs ₂ InBr ₆	
		P ₄	(53)	334	α-Cs ₂ InBr ₆ , β-Cs ₂ InBr ₆	
		E	60	290	β-Cs ₂ InBr ₆ , InBr ₃	
-LaBr ₃	[45]	E ₁	≈8	555	CsBr, Cs ₂ LaBr ₆	DTA
		D	25	733	Cs ₂ LaBr ₆	

1	2	3	4	5	6	7
CsBr-LaBr, -MgBr ₂ , -MnBr ₂ , -NdBr ₃ , -PbBr ₂ , -PrBr ₃ , -SbBr ₃ , -ScBr ₃	[45] [104] [47] [45] [48] [49] [45] [50] [51]	<i>E</i> ₁ <i>P</i> <i>E</i> ₁ <i>E</i> ₂ <i>E</i> ₃ <i>E</i> ₄ <i>D</i> ₁ <i>D</i> ₂ <i>D</i> ₃ <i>E</i> ₁ <i>D</i> ₁ <i>E</i> ₂ <i>D</i> ₂ <i>E</i> ₃ <i>E</i> ₁ <i>D</i> ₁ <i>E</i> ₂ <i>D</i> ₂ <i>E</i> ₃ — — — <i>P</i> <i>E</i> ₁ <i>D</i> <i>E</i> ₂ <i>P</i> ₁ <i>E</i> ₁ <i>D</i> <i>P</i> ₂ <i>E</i> ₂ <i>E</i> ₁ <i>D</i> ₁ <i>E</i> ₂ <i>D</i> ₂ <i>E</i> ₃ — — <i>E</i> ₁ <i>D</i> <i>P</i> ₂ <i>E</i> ₂ <i>E</i> ₁ <i>D</i> ₁ <i>E</i> ₂ <i>D</i> ₂ <i>E</i> ₃ — — <i>E</i> ₁ <i>D</i> <i>E</i> ₂ <i>D</i> ₂ <i>E</i> ₃ — — <i>E</i> ₁ <i>D</i> <i>E</i> ₂ <i>D</i> ₂ <i>E</i> ₃ — — <i>E</i> ₁ <i>D</i> <i>E</i> ₂ <i>D</i> ₂ <i>E</i> ₃ — — <i>E</i> ₁ <i>D</i> <i>E</i> ₂ <i>D</i> ₂ <i>E</i> ₃	≈47 ≈65 21 26 38 69 25 33.3 50 24.5 33.3 38.5 50.0 65.5 ≈15 25 ≈49 66.7 ≈82 — — — 19.4 ≈31.6 50 83.5 (23) 27 50 (80) 87 ≈9 25 ≈50 66.7 ≈78 — — 15 40 移向SbBr ₃ — 8.5 25 35.6 40 54	445 532 485 488 505 517 490 516 551 487 518 502 554 512 575 770 490 617 582 533 450 542 490 465 555 323 500 448 567 380 328 575 749 486 600 580 450 550 520 625 98 530 596 757 706 728 632	Cs ₂ LaBr ₆ , CsLa ₂ Br ₁₀ , CsLa ₂ Br ₁₀ , LaBr ₃ , CsBr, Cs ₂ MgBr ₅ , Cs ₂ MgBr ₅ , Cs ₂ MgBr ₄ , Cs ₂ MgBr ₄ , CsMgBr ₃ , CsMgBr ₃ , MgBr ₂ , Cs ₂ MgBr ₃ , Cs ₂ MgBr ₄ , CsMgBr ₃ , CsBr, Cs ₂ MnBr ₄ , Cs ₂ MnBr ₄ , CsMnBr ₃ , CsMnBr ₃ , CsMnBr ₃ , MnBr ₂ , CsBr, α-Cs ₂ NdBr ₄ , α-Cs ₂ NdBr ₄ , β-Cs ₂ NdBr ₆ , β-CsNd ₂ Br ₃ , α-CsNd ₂ Br ₃ , α-CsNd ₂ Br ₇ , NdBr ₃ , Cs ₂ NdBr ₆ , 多晶转变 CsNd ₂ Br ₆ , 多晶转变 CsBr, PbBr ₂ · 4CsBr PbBr ₂ · 4CsBr, PbBr ₂ · CsBr PbBr ₂ · CsBr PbBr ₂ · CsBr, PbBr ₂ , CsBr, 4CsBr · PbBr ₂ , 4CsBr · PbBr ₂ , CsBr · PbBr ₂ , CsBr · PbBr ₂ , CsBr · 2PbBr ₂ , PbBr ₂ , CsBr, α-Cs ₂ PrBr ₄ , α-Cs ₂ PrBr ₄ , α-Cs ₂ PrBr ₄ , β-CsPr ₂ Br ₃ , α-CsPr ₂ Br ₃ , α-CsPr ₂ Br ₃ , PrBr ₃ , Cs ₂ PrBr ₆ , 多晶转变 CsPr ₂ Br ₃ , 多晶转变 CsBr, β-3CsBr · 2SbBr ₃ , α-3CsBr · 2SbBr ₃ , β-3CsBr · 2SbBr ₃ , SbBr ₃ , 3CsBr · 2SbBr ₃ , 多晶转变 CsBr, Cs ₂ ScBr ₆ , Cs ₂ ScBr ₆ , Cs ₂ ScBr ₆ , Cs ₂ Sc ₂ Br ₇ , Cs ₂ Sc ₂ Br ₇ , Cs ₂ Sc ₂ Br ₇ , ScBr ₃	TA DTA, RM, IHS. 图 4 DTA VP DTA, RM, DI, 热量研究 DTA DTA VP, RM DTA DTA, RM

1	2	3	4	5	6	7
CsBr-SmBr ₃	[46]	<i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> — — —	≈11 25 ≈48 66.7 ≈82 — — —	577 781 505 610 565 518 450	CsBr, α-Cs ₂ SmBr ₆ α-Cs ₂ SmBr ₆ β-Cs ₂ SmBr ₆ , β-CsSm ₂ Br ₇ α-CsSm ₂ Br ₇ α-CsSm ₂ Br ₇ , SmBr ₃ Cs ₂ SmBr ₆ 多晶转变 CsSm ₂ Br ₇ 多晶转变 CsBr, CsBr·SmBr ₃	DTA, 图 5
-SnBr ₂	[52]	<i>E</i> <i>D</i> <i>P</i> <i>E</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>m</i> <i>m</i>	36 50 75 82 65 12.5 50 25 27 40 75 3 33.3 72.5 (74.5)	370 440 272 190 843 580 885 670 658 697 593 608 720 410 425	CsBr·SnBr ₂ CsBr·SnBr ₂ , 2CsBr·3SnBr ₂ 2CsBr·3SnBr ₂ , SnBr ₂ CsBr, CsTiBr ₃ CsTiBr ₃ CsTiBr ₃ , TiBr ₃ CsBr, Cs ₂ TiBr ₃ Cs ₂ TiBr ₃ Cs ₂ TiBr ₃ , Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ , TiBr ₃ CsBr, Cs ₂ TiBr ₃ Cs ₂ TiBr ₃ 连续固溶体 连续固溶体	DTA, VP, RM. 可能从 SnBr ₂ 面形成固溶体
-TiBr ₂	[53]	<i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>m</i> <i>m</i>	12.5 50 82 65 10 25 27 40 75 3 33.3 72.5 (74.5)	580 885 190 843 584 670 658 697 593 608 720 410 425	CsBr, CsTiBr ₃ CsTiBr ₃ Cs ₂ TiBr ₃ , TiBr ₃ CsBr, Cs ₂ TiBr ₃ Cs ₂ TiBr ₃ Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ , Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ , TiBr ₃ Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ , Cs ₂ TiBr ₃ Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ 连续固溶体 连续固溶体	DTA
-TiBr ₃	[53]	<i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>D</i> <i>m</i> <i>m</i>	10 25 27 40 75 3 33.3 72.5 (74.5)	584 670 658 697 593 608 720 410 425	CsBr, Cs ₂ TiBr ₃ Cs ₂ TiBr ₃ Cs ₂ TiBr ₃ , Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ , TiBr ₃ Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ , Cs ₂ TiBr ₃ Cs ₂ Ti ₂ Br ₃ 连续固溶体 连续固溶体	DTA
-TiBr ₄	[53]	<i>E</i> <i>D</i>	3 33.3	608 720	CsBr, Cs ₂ TiBr ₃ Cs ₂ TiBr ₃	DTA
-TlBr	[54]	<i>m</i>	72.5	410	连续固溶体	VP
CuBr-HgBr ₂	[55, 56]	<i>m</i>	(74.5)	425	连续固溶体	VP
	[30]	—	—	—	CuBr在HgBr ₂ 熔体中溶解良好	CuBr在HgBr ₂ 熔体中 的溶解度定性分析
-InBr ₃	[105]	<i>E</i> —	57 —	265 380	InBr ₃ , α-CuBr CuBr多晶转变	DTA, RM
-KBr	[57]	<i>P</i> <i>E</i> <i>P</i> [107]	(15.5) (37) (40.5) 30±5 —	384 182 234 171±5 228±5 400	α-CuBr, β-CuBr β-CuBr, CuBr·2KBr CuBr·2KBr, KBr γ-CuBr, K ₂ CuBr ₃ K ₂ CuBr ₃ , KBr 多晶转变 β-CuBr ⇌ γ-CuBr	TA DTA, RM
-NaBr	[107]	<i>E</i> —	30±5 —	330±5 400	γ-CuBr, NaBr 多晶转变 β-CuBr ⇌ γ-CuBr	DTA, RM
-PbBr ₂	[108]	<i>E</i> <i>P</i>	55±2 72.5±2.5	260±2 300	CuBr, CuPb ₂ Br ₇ CuPb ₂ Br ₇ , PbBr ₂	DTA, RM, 电导方法 CuPb ₂ Br ₇ 在300℃~160℃ 是稳定的, 低于160℃分 解为CuBr, PbBr ₂
CuBr ₂ -GeBr ₄	[24]	<i>E</i>	移向GeBr ₄	(26)	CuBr ₂ , GeBr ₄	DTA. 此系研究到 t _{kp} GeBr ₄ (≈400℃)
-HgBr ₂	[30]	—	—	—	CuBr ₂ 在HgBr ₂ 熔体中溶解良好	CuBr ₂ 在HgBr ₂ 熔体中 的溶解度定性分析试样
-SiBr ₄	[24]	<i>E</i>	移向 SiBr ₄	(6)	CuBr ₂ , SiBr ₄	DTA. 此系研究到 t _{kp} SiBr ₄ (≈400℃)
GaBr ₃ -NaBr	[58]	<i>E</i>	30	87	GaBr ₃ , NaGaBr ₄	DTA, VP, RM

1	2	3	4	5	6	7
GaBr ₃ -NaBr -POBr ₃	[58] [59]	P E ₁ D E ₂ E ₁	≈43 ≈34.5 50 ≈83 47.8	180 ≈73 155 ≈37 72.2± 0.1	NaGaBr ₄ , NaBr GaBr ₃ , GaBr ₃ ·POBr ₃ GaBr ₃ ·POBr ₃ GaBr ₃ ·POBr ₃ , POBr ₃ GaBr ₃ , GaSbBr ₄	TA
-SbBr ₃	[60]					TA. 热量测定, 亚稳态 共晶体: 60.8±0.3°, 54 ±1% SbBr ₃
		D E ₂ E P	50 62.8 ≈58 ≈64	73.0±0.1 68.2±0.1 393 463	GaSbBr ₄ GaSbBr ₄ , SbBr ₃ GdBr ₃ , Na ₃ GdBr ₄ Na ₃ GdBr ₄ , NaBr	DTA
GdBr ₃ -NaBr	[45]	E	1	(24.5)	GeBr ₄ , SbBr ₃	DTA
GeBr ₄ -SbBr ₃ -SiBr ₄	[24] [29]	— —	— —	—	连续固熔体	TA. 第一类型熔度图
-SnBr ₄	[34]	m	56	19.4	连续固熔体	DTA. 第一类型熔度图
-TiBr ₄	[34]	—	—	—	连续固熔体	DTA. 第三类型熔度图
HfBr ₄ -ZrBr ₄	[61]	—	—	—	连续固熔体	DTA. 第一类型熔度图
HgBr ₂ -HgBr ₂	[62]	—	—	—	当HgBr ₂ 添加到Hg Br ₂ 熔体中时, HgBr ₂ 熔化温度下降	VP. 第一类型熔度图 CM. 见 [10]
HgBr ₂ -InBr ₃	[105]	E	7	220	以HgBr ₂ 为基的固溶体, 以HgBr ₂ 为基的固溶体	DTA, RM
-KBr	[63]	P ₁ P ₂ E P ₃ P ₄	17 33.3 42.5 50 55	218 185 168 190 207	HgBr ₂ , KBr·7HgBr ₂ KBr·7HgBr ₂ , KBr·2HgBr ₂ KBr·2HgBr ₂ , KBr·HgBr ₂ KBr·HgBr ₂ , 2KBr·HgBr ₂ 2KBr·HgBr ₂ , KBr	VP. 见 [10]
-LiBr	[30]	—	—	—	LiBr适量溶于HgBr ₂ 熔体中	LiBr在HgBr ₂ 熔体中的溶解度定性分析试样
-MgBr ₂	[30]	—	—	—	MgBr ₂ 适量溶于HgBr ₂ 熔体中	MgBr ₂ 在HgBr ₂ 熔体中的溶解度定性分析试样
-NH ₄ Br	[63, 64]	P ₁ P ₂ E P ₃ P ₄	24 40.5 47.5 60.5 67	222 155 140 201 266	HgBr ₂ , 9HgBr ₂ ·2NH ₄ Br 9HgBr ₂ ·2NH ₄ Br, 3HgBr ₂ · 2NH ₄ Br 3HgBr ₂ ·2NH ₄ Br, HgBr ₂ · 2NH ₄ Br HgBr ₂ ·2NH ₄ Br, NH ₄ Br 或不明成分化合物	VP. 见 [10]
-NaBr	[30] [63]	— E P ₁ P ₂	— 8.5 15 21	— 232 243 288	HgBr ₂ 熔体中NaBr溶解良好 HgBr ₂ , HgBr ₂ ·NaBr HgBr ₂ ·NaBr, HgBr ₂ ·2NaBr HgBr ₂ ·2NaBr, NaBr	NaBr在HgBr ₂ 熔体中的溶解度定性分析试样 VP
-NiBr ₂	[30]	—	—	—	NiBr ₂ 在HgBr ₂ 熔体中实际不溶解	NiBr ₂ 在HgBr ₂ 熔体中的溶解度定性分析试样
-PbBr ₂	[65, 66]	E	5	232	HgBr ₂ , PbBr ₂	TA
-RbBr	[30]	—	—	—	HgBr ₂ 熔体中RbBr溶解良好	RbBr在HgBr ₂ 熔体中

1	2	3	4	5	6	7
HgBr ₂ -SbBr ₃ -SbBr ₃ -SrBr ₂	[10] [30]	— — —	— — —	— — —	SrBr ₂ 适量溶于HgBr ₂ 熔体中	的溶解度定性分析试样 数据不能用于建熔度图 SrBr ₂ 在HgBr ₂ 熔体中的 溶解度定性分析试样
-TlBr	[67]	P ₁ E ₁ D E ₂ P ₂	(≈30) 40 50 52 (72.5)	210 164 188 175 302	HgBr ₂ , 5HgBr ₂ · TlBr 5HgBr ₂ · TlBr, HgBr ₂ · TlBr HgBr ₂ · TlBr HgBr ₂ · TlBr, HgBr ₂ · 4TlBr HgBr ₂ · 4TlBr, TlBr	DTA, RM, 图 6
-ZnBr ₂	[30]	—	—	—	ZnBr ₂ 适量溶于HgBr ₂ 熔体中	ZnBr ₂ 在HgBr ₂ 中的溶 解度定性分析试样
InBr ₃ -NaBr	[68]	E P ₁ P ₂ P ₃	53 54 55 60	200 230 266 330	InBr ₃ , Na ₂ InBr ₅ Na ₂ InBr ₅ , β-Na ₃ InBr ₆ β-Na ₃ InBr ₆ , α-Na ₃ InBr ₆ α-Na ₃ InBr ₆ , NaBr	DTA, RM
-PbBr ₂ -ZnBr ₂	[11] [11]	E E	40 40	278 340	InBr ₃ , PbBr ₂ 以InBr ₃ 为基的固溶体 (≈21~ 22% ZnBr ₂) 以ZnBr ₂ 为基的固熔 体 (≈20~21% InBr ₃)	DTA, VP, RM DTA, VP, RM
KBr-MnBr ₂	[47]	P ₁ E P ₂	31.5 34.0 49.0	344 326 358	KBr, K ₄ MnBr ₆ K ₄ MnBr ₆ , KMnBr ₃ KMnBr ₃ , MnBr ₂	DTA, RM, IIS
-NbOBr ₃	[69]	P ₁ P ₂ E —	(42) 50 56 —	485 430 415 460	KBr, α-K ₂ NbOBr ₃ β-K ₂ NbOBr ₃ , KNbOBr ₃ KNbOBr ₃ , NbOBr ₃ K ₂ NbOBr ₃ , 多晶转变	TA
-PbBr ₂	[70] [71]	P E ₁ D E ₂ P E ₁ D E ₂ P E ₁ D E ₂ [49]	44.5 54.3 66.7 87.5 (42.5) (52.5) 66.7 86 (43) 52 66.7 86 — ≈41.9 ≈53.9 66.7 ≈89.6 ≈42.4 ≈54.8 66.7 ≈84.3 ≈43.8	425 368 395 349 408 350 380 334 410 355 382 335 242(?) 426 355 380 335 417 354 380 330 425	KBr, 4KBr · 3PbBr ₂ 4KBr · 3PbBr ₂ , KBr · 2PbBr ₂ KBr · 2PbBr ₂ KBr · 2PbBr ₂ , PbBr ₂ KBr, PbBr ₂ · 2KBr PbBr ₂ · 2KBr, 2PbBr ₂ · KBr 2PbBr ₂ · KBr 2PbBr ₂ · KBr, PbBr ₂ KBr, 2KBr · PbBr ₂ 2KBr · PbBr ₂ , KBr · 2PbBr ₂ KBr · 2PbBr ₂ KBr · 2PbBr ₂ , PbBr ₂ KBr, 2KBr · PbBr ₂ 2KBr · PbBr ₂ , KBr · 2PbBr ₂ KBr · 2PbBr ₂ KBr · 2PbBr ₂ , PbBr ₂ KBr, PbBr ₂ · 2KBr	VP VP VP DTA, RM, DI 热量测定
	[73]	E ₁ D E ₂ — P E ₁ D E ₂ — P E ₁ D E ₂ P E ₁ D E ₂ P	— — — — ≈41.9 ≈53.9 66.7 ≈89.6 ≈42.4 ≈54.8 66.7 ≈84.3 ≈43.8	242(?) 426 355 380 335 417 354 380 330 425	KBr · 2PbBr ₂ , 多晶转变 KBr, 2KBr · PbBr ₂ 2KBr · PbBr ₂ , KBr · 2PbBr ₂ KBr · 2PbBr ₂ KBr · 2PbBr ₂ , PbBr ₂ KBr, 2KBr · PbBr ₂ 2KBr · PbBr ₂ , KBr · 2PbBr ₂ KBr · 2PbBr ₂ KBr · 2PbBr ₂ , PbBr ₂ KBr, PbBr ₂ · 2KBr	VP VP VP DTA, 粘度测定
	[41, 74]	E ₁ D E ₂ P E ₁ D E ₂ P	— — — — ≈54.8 66.7 ≈84.3 ≈43.8	— — — — 354 380 330 425		

1	2	3	4	5	6	7
KBr-PbBr ₂	(75)	<i>E</i> ₁	≈53.9	368	PbBr ₂ · 2KBr, 2PbBr ₂ · KBr	
		<i>D</i>	66.7	395	2PbBr ₂ · KBr	
		<i>E</i> ₂	≈87.8	349	2PbBr · KBr, PbBr ₂	
-SbBr ₃	(50)	<i>P</i> ₁	(40)	350	KBr, 3KBr · SbBr ₃	DTA, VP, RM
		<i>P</i> ₂	(65)	300	3KBr · SbBr ₃ , 3KBr · 2SbBr ₃	
-ScBr ₃	(76)	<i>E</i>	移向SbBr ₃	96	3KBr · 2SbBr ₃ , SbBr ₃	
		<i>E</i> ₁	15.8	637	KBr, α-K ₃ ScBr ₆	DTA, RM
		<i>D</i>	25	697	α-K ₃ ScBr ₆	
		<i>P</i>	40.8	525	α-K ₃ ScBr ₆ , K ₃ Sc ₂ Br ₉	
		<i>E</i> ₂	45.2	512	K ₃ Sc ₂ Br ₉ , ScBr ₃	
-SnBr ₂	(52)	—	—	440	K ₃ ScBr ₆ 多晶转变	
		<i>P</i>	50.0	264	KBr, 3KBr · SnBr ₂	DTA, VP, RM
		<i>E</i> ₁	52.5	238	3KBr · SnBr ₂ , KBr · 2SnBr ₂	可能生成SnBr ₂ 为基的固溶体
		<i>D</i>	66.7	272	KBr · 2SnBr ₂	
-TiBr ₃	(77)	<i>E</i> ₁	87.5	212	KBr · 2SnBr ₂ , SnBr ₂	
		<i>E</i> ₂	20.0	635	KBr, K ₃ TiBr ₆	DTA, RM. 图 7
		<i>D</i>	25.0	682	K ₃ TiBr ₆	
-TlBr	(78)	<i>E</i> ₁	40.0	575	K ₃ TiBr ₆ , TiBr ₃	
		<i>E</i>	81.5	457	以KBr为基的固溶体, 以TlBr为基的固溶体	VP. 第五类型熔度图
		<i>E</i> ₂	86.5	459	KBr, TlBr	VP
		<i>E</i> ₃	87.5	459	KBr, TlBr	VP
LaBr ₃ -NaBr	(45)	<i>E</i>	87	459	KBr, TlBr	VP
LiBr-MnBr ₂	(47)	<i>m</i>	≈63	450	LaBr ₃ , NaBr	DTA
		<i>m</i>	≈35	539	连续固溶体	DTA, RM, IIS. 第三类型熔度图
-NaBr	(109)	<i>m</i>	20	510	连续固溶体	RM
		<i>P</i> ₁	28	516		熔点测定
		<i>P</i> ₂	37	543		高温时有连续固溶体, 不存在化合物
-PbBr ₂	(71)	<i>E</i>	(79)	322	LiBr, PbBr ₂	VP
	(75)	<i>E</i>	79	322	LiBr, PbBr ₂	DTA, 粘度测定
	(49)	<i>E</i>	72	320	LiBr, PbBr ₂	DTA, RM, DI, 热量测定
-ScBr ₃	(81)	<i>E</i>	≈61.3	341	LiBr, PbBr ₂	TG
	(70)	<i>E</i>	7.8	536	LiBr, 3LiBr · ScBr ₃	DTA, RM. 在400℃时的效应性质未说明
		<i>P</i>	21.6	574	3LiBr · ScBr ₃ , ScBr ₃	
-SnBr ₂	(52)	<i>E</i>	87.5	188	LiBr, SnBr ₂	DTA, VP, RM
-TlBr	(73)	<i>E</i>	58.5	342	LiBr, TlBr,	VP. 见 (72)
-ZnBr ₂	(81)	<i>E</i>	≈51.5	282	LiBr, ZnBr ₂	TG
MgBr ₂ -RbBr	(104)	<i>E</i> ₁	42	452	RbMgBr ₂ , MgBr ₂	TA
		<i>D</i> ₁	50	456	RbMgBr ₂	
		<i>E</i> ₂	62	417	Rb ₂ MgBr ₄ , RbMgBr ₂	
		<i>D</i> ₂	66.7	434	Rb ₂ MgBr ₄	
		<i>E</i> ₃	71	419	RbBr, Rb ₂ MgBr ₄	
MnBr ₂ -NaBr	(47)	<i>E</i>	59.0	413	MnBr ₂ , NaBr	DTA, RM, IIS
-RbBr	(47)	<i>E</i> ₁	45.0	443	MnBr ₂ , RbMnBr ₃	DTA, RM