

金属矿物
显微镜鉴定表

美国 W. 烏頓布格 著

地质出版社

卷之三

卷之三

卷之三

6.151
5.13

金屬礦物 顯微鏡鑑定表

美國 W. 烏頓布格 著

蔡紹周 譯

地質出版社
1958·北京

By. W. Uytenbogaardt
TABLES FOR
MICROSCOPIC IDENTIFICATION
OF ORE MINERALS

1951

Princeton University Press

本書對金屬礦物在顯微鏡下的物理性質、產狀及共生關係等作了較詳細的描述，所列入的金屬礦物比其他的書也較多。鑑定表是按抗磨硬度的順序排列的。為了便於按反射率查對礦物，附加了按反射率順序排列的查對表。本書內容豐富，是岩礦鑑定工作者必備的參考書。

金屬礦物
顯微鏡鑑定表

著者 美國 W. 烏頓布格
譯者 蔡紹周
出版者 地質出版社

北京宣武門外永光寺西街3號
北京市書刊出版發售處第050號

發行者 新華書店
印刷者 北京市印刷一廠
北京西便門南大道乙1號

印數(京)1—2,100冊 1958年9月北京第1版
開本31''×43'' $\frac{1}{16}$ 1958年9月第1次印刷
字數360,000字 印張14 $\frac{1}{2}$ 插頁1
定價(10)1.90元

目 录

序言.....	5
通論.....	7
浸蝕試驗試劑.....	9
表一 (金屬矿物以增加抗磨硬度为列表順序)	11
表二 (金屬矿物以增加反射率为列表順序)	18
金屬矿物顯微鏡鑑定表.....	25
多余的金屬矿物名称.....	208
参考文献.....	215
矿物名詞索引.....	233

(3k549/55)

218978

1468978

譯 者 的 話

本書譯出曾參閱瓦赫羅麥耶夫：礦相學導論，尤什科：反光顯微鏡研究礦石方法，蕭特：金屬礦物鑑定，張守范：礦物學，何作霖：結晶體構造學等書。本書矿物譯名，主要以科學院出版的矿物学名詞为依据。因譯者專業知識和翻譯水平所限，譯文欠妥之处勢所难免，希讀者惠予指正。原書的参考文献均附于譯本的后面。

本書在譯出过程中，曾得高凡先生不少指教，在此深致謝意。此外，并感謝解克勤同志的協助。

譯 者

1957.5.

序 言

目前金屬矿物鑑定有三种不同的方法：

1. X-光繞射法。
2. 化学方法（微化分析，斑点試驗，定量分析，印痕法）。
3. 光学方法：(a)借助分光鏡，(b)利用矿石显微鏡；最后一种方法不是用一套“穿孔卡片鑑定法”(punched card identification system)就是用标准法，即用矿石显微鏡用的教科書及鑑定表。

这些方法彼此部分地輔助并且兩個或兩個以上結合起来才能收到滿意的結果。

X-光粉末分析在很多情況下能从根本上提供最確實的結果，对金屬矿物鑑定很重要。但是，X-光的設備不是很普遍的。

化学試驗和化学分析不适于緊密的連晶和細小的包裹体。由加洛平(Galopin)(1936)，希勒(Hiller)(1937)，雅戈达(Yagoda)(1945)，荷姆斯(Holmes)(1947)及其他人所提倡的印痕法有很大的帮助，但不能用于所有的金屬矿物。

光学方法，尤其是显微鏡的研究將仍有很大的价值，在很多情況下能很快地得出所要求的結果，并且在同一時間能研究成因問題和結構。

費尔班克斯(Fairbanks)(1946)創造了一种穿孔卡片鑑定法用于金屬矿物显微鏡鑑定。其中某些特点由于缺乏設備就不能鑑定，这是很多工作者所遇到的困难。存在于个别金屬矿物中的元素的鑑定要費很多时间，在技术上也可能作不到，尤其对細粒矿物或連晶則更为困难。即使对較有經驗的工作者來說，“色片”(colour-card)的选择如同用一般的方法估量顏色或色調一样有着同等的困难。

所以，利用現在教科書和鑑定表的标准法將仍为很多矿石显微鏡者所采用。不过作者若不蒙斯德哥爾摩大学矿物学系前主任昆塞爾教授(Percy D. Quensel)的鼓励，这本書也就不会以現在的形式出版。

1941—1942年本原稿是用荷蘭文写的，当时他在阿姆斯特丹大学，地質研究所作威斯特維爾德教授(J. Westerveld)的助手。当时手头的鑑定表虽有很大价值，但作者覺得并不实用，那时就編了这种新形式的表也不过为了便于自己的研究工作，并沒有别的目的。

战后有了可能閱讀1939年后的文献，尤其是北美出版的有关這方面的文献，便覺得需要改編这些表与增加很多新的材料。当这工作大致完成时，作者特地拜見了拉姆多尔教授(Paul Ramdohr)，他正好完成了他的“矿石显微鏡教科書”(Lehrbuch der Erzmikroskopie)，卷Ⅱ，1931年版本的全部重写与扩充。作者很感激拉姆多尔教授允許使用这个有价值的原稿以及願意閱讀这本書的草稿。

特別要感謝的是昆塞爾教授和斯德哥爾摩大学矿物学系主任加維林教授(Sven Gavelin)在研究所中提供了完成这个工作的方法；威斯特維爾德教授在研究很多矿物学問題上的帮助；加拿大阿尔伯特大学福林斯比博士(R. E. Folinsbee)允許作者使用他作的反射率值；并感謝印地安那大学馬桑教授(Brian H. Mason)和墨尔本大学雷門特先生(R. A. Reymont)对原稿文字上的改正。

更感謝我的妻子郎根 (Sjoerdje Uytenbogaardt-De Langen)，她很热心地不辭辛苦地協助了原稿出版的准备。

最后作者对出版者表示致謝，通过他們的关心使該書的外貌很精致。

作者一定也感謝对本書任何改正或增补关心的人。

W. 烏頓布格

1950 年元月于斯德哥尔摩大学矿物学系

通論

表的組成

各種金屬礦物，通過顯微鏡的觀察，已詳細描述列入表中。當兩種礦物顯示近乎相同的特性時，其鑑定相當困難，有時甚至不可能。然而，這樣的礦物，也未遺留表外。

表中不包括脈石礦物，如碳酸鹽、硫酸鹽、氯化物及矽酸鹽。

金屬礦物，尽可能按照硬度增加的順序排列；這種硬度並非摩斯或塔爾馬奇 (Talma-ge) 的硬度——他們的儀器用于礦物硬度的精細鑑定時，用處很少——而是一種按照凡德溫 (Van Der Veen) 所敘述的在顯微鏡下所謂“抗磨硬度”(resistance of polish)，它用“當顯微鏡筒上升時，可見一條亮綫由硬礦物向軟礦物的方向移動；當鏡筒下落時則正相反”的方法來鑑定。

但是，金屬礦物並非永為相伴產出；在此情況下，“遊離亮綫”(Wandering light lines) 不能尋見。另外，某些礦物依其化學成分、晶體方向、產狀以及其他情況的不同，也顯示不同的硬度。

因此，由於這種硬度分類法常不能令人滿意，而且一種礦物讓它在表中多次出現，也似乎不妥當，這裡採用另一種從屬於第一方法的方法，就是將那些緊密相關或經常共生的礦物放在一起。例如：大多數的硒化物、碲化物、硫銻化銀、硫銻化鉛、鈷-鎳礦物及錳的氧化物等。

為了查表方便起見，在每頁的頂部，尽可能標出該頁礦物的“抗磨硬度”(硬度)，其硬度低於方鉛礦的 (硬度 < 方鉛礦)，似方鉛礦 (硬度 ~ 方鉛礦)，介於方鉛礦與黃銅礦之間 (方鉛礦 < 硬度 < 黃銅礦)，似黃銅礦 (硬度 ~ 黃銅礦)，介於黃銅礦與黃鐵礦之間 (黃銅礦 < 硬度 < 黃鐵礦)，似黃鐵礦 (硬度 ~ 黃鐵礦)，或高於黃鐵礦 (硬度 > 黃鐵礦)。這僅是一項粗略的標志，更詳細的敘述，可查閱“其他特徵”一欄。

有關磨光面的性質可稍加說明。在一般礦物伴生的情況下，金屬礦物的硬度差別很大，假若使用一般的磨光法，光面會造成一些突起。當提升或下降顯微鏡筒時，該突起便產生亮綫，這對相關礦物的鑑定，是一有價值的幫助。

用特殊的方法繼續磨光可減低突起，當使用“鉛盤法”(lead lap methods)時，可完全削除突起，此法在哈佛 (Harvard) 大學曾作過。用此法所獲得的完全平滑光面，沒有搔痕，其中最硬及最軟的礦物，顯示相同的完善磨光。結果當鏡筒微微升降時，其亮綫不再出現，這就使得鑑定礦物的相對“抗磨硬度”(polishing hardness) 成為不可能；其他特點，如經常為某些礦物特徵的解理及三角形斑點，也不再出現。另一方面，這種優良磨光面，非常適於反射率值及塔爾馬奇硬度(若有該儀器)的測定，並適合於浸蝕試驗及照像的要求。

現有礦物的迅速鑑定是很重要的。因此作者認為，即使光片能夠取得最高質量的磨光，但為了不失掉“抗磨硬度”及上述諸特徵的鑑定機會，和為了取得不同礦物磨光面搔痕多少的概念起見，在光片未完全磨光之前，需要先來研究磨光面的性質。然後，為了測定反射率、照像等等，可完全以鉛盤法來磨光。

金屬矿物的特征排列如下：

第一欄为金屬矿物的名称，相当重要的金屬矿物下标有横綫。

第二欄为金屬矿物的化学成分。

第三欄为結晶系。在某些情况下，产生兩种晶系时，以垂直箭头和指明轉变点的温度数字分开；如輝銀矿在179°以上結晶为等軸晶系，在179°以下为斜方晶系。

第四欄为塔爾馬奇硬度，这里并談到了某些作者所获得的不同值。

第五欄为空气及浸油中对綠、橙、紅三种光綫的反射率百分数。这些数值如不另外指明，全系摘自史奈德洪-拉姆多尔 (Schneiderhöhn-Ramdohr) (11, 1931) 文献中。即是沒有光度計目鏡或光电池来测定这些特性，但这些数值仍有很大的帮助，因为在很多情况下，不同矿物这些数值的值差，較它們的絕對值还重要。

第六欄为矿物的顏色，必要时也指出了反射多色性，如所周知，顏色或色調是与相伴的金屬矿物比較而来，如“一方鉛矿，灰色”其意思，即当被鑑定矿物与方鉛矿接触时，其顏色較方鉛矿色为灰。若未指明顏色的来源，均为浸油中的顏色，因为在很多的情况下，反射多色性或不同顏色的呈現在浸油中較空气中清楚。

第七欄为一些浸蝕試驗。这里必須指出，在文献中經常会遇到相同浸蝕試驗的不同結果。这一方面是由于每个浸蝕試驗与其磨光面的質量有很大关系，另一方面，若試剂液滴不仅盖上了要實驗的矿物，同时也盖住了与它接触的其他矿物，则浸蝕試驗的結果就会欠显著，甚至無反应。所使用的試液濃度及作用时间的不同，同样能造成相当不同的結果（見塞坎尼納 Sekanina, 1937, 166, 167 頁，及达德桑 Dadson, 1940）。所以任一鑑定主要依靠浸蝕試驗是不够的，尤其是細小顆粒呈連晶或集合体狀产出的，更显得不恰当。

但無論怎样，浸蝕性質（正或負）在很多情况下是很有价值的。常用試液的配制法附后。

最后“其他特征”一欄，为某些标准 性質或特点 的摘要，如：反射率 与其他 矿物的比較、反射多色性及非均質性（浸油中）的强度、偏光色、內反射、双晶、硬度与其他矿物的比較、連晶、共生等等。每一矿物的解理，并不常如所想象的那样清楚地显示于磨光面中，所以未作詳細的叙述。作者不想求全，因为它已超出現在的論述范围，关于这方面的工作他人已适当地作过，最近并且是由拉姆多尔做了。

在括弧中划有横綫的数字，是書末参考書目录的編號。

在鑑定表外还加入了两个小表，目的在使鑑定矿物更加便利。第一表將金屬矿物按照硬度遞增的次序排列（与正表的順序大致相同，但不考慮共生关系），并附列化学成分、反射率及偏光性。第二表將金屬矿物按照反射率遞增的次序排列，同样附列硬度、偏光性及化学成分。

多余的金屬矿物名称

在文献中常可遇到实际上不应采用的矿物名称，这种有問題的矿物，不是有疑問就是不正确。作者曾嘗試收集此类名称，其結論在多余的金屬矿物名称表中列出。这表的一部分，曾單獨發表过[391]；現在这个表又作了一些修正及增补。

参考文献

因为史奈德洪-拉姆多尔(1931)已將1930年9月份以前——关于金屬矿物及其产狀的文献，作了一个大致完整的目录，故下列参考文献，主要是收集1931年以后，1949年以前發表的有关新材料或有趣事物的刊物，作者曾尽量作了收集。

关于金屬矿物的成因和年代关系，它們的連晶，不混溶或交替現象等問題，讀者可参考巴斯丁(Bastin et al. 1931)，愛德华(Edwards 1947)，拉姆多尔(1945)，邵滕(Schouten, 1934, 1937(a)及(b))及施瓦茨(Schwartz, 1931 b, 1932, 1942)等人的文献。关于成因問題，并也可参考布丁頓(Buddington)(1935)，格拉頓(Graton)(1933, 1940)，及格拉頓和布迪赤(Bowditch)(1936)的文献。

索引

索引并不是金屬矿物名称的辞典；所以仅編入了一般的英文名称。关于其他文字的矿物名称，見巴拉什(Palache)，貝爾曼(Berman)及弗朗德爾(Fronde)的索引(1944)。

浸蝕試驗試劑

(根据凡德溫 1925, p. 57)

HNO_3 濃溶液	濃酸；比重 1.365。
HNO_3	濃硝酸和水等份。
HNO_3 (3:2)	三份濃硝酸，二份水。
HCl 濃溶液	濃鹽酸；比重 1.19。
HCl	濃鹽酸和水等份。
王水	王水；三份濃鹽酸和一份濃硝酸。
H_2SO_4 濃溶液	比重 1.84。
HI	比重 1.96。
HBr	比重 1.49。
KCN	20 克 KCN 溶于 100 cc. 水中。
CrO_3 50%	50 克 CrO_3 溶于 100 cc. 水中。
$\text{CrO}_3 + \text{HCl}$	CrO_3 50% 和濃 HCl 等份。
KMnO_4	2.5 克 KMnO_4 溶于 100 cc. 水中。
$\text{KMnO}_4 + \text{HNO}_3$	KMnO_4 和濃硝酸等份。
$\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$	KMnO_4 和濃硫酸等份。
$\text{KMnO}_4 + \text{KOH}$	KMnO_4 和 KOH 等份。
AgNO_3	飽和水溶液。
NaClO	飽和水溶液，煮沸十分鐘。
$\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$	濃鹽酸中飽和溶液。

FeCl ₃	20 克 FeCl ₃ 溶于 100 cc. 水中。
FeCl ₃ 50%	50 克 FeCl ₃ 溶于 100 cc. 水中。
HgCl ₂	饱和水溶液。
KOH	饱和水溶液。
苦味酸	4 克苦味酸溶于 100 cc. 酒精中 (鑑定鐵及鎳碳鐵石)。
苦味酸鈉	25 克氫氧化鈉及 2 克苦味酸，溶于 75 cc. 水中，在水浴上(water bath) 加热 30 分鐘 (浸蝕鎳碳鐵石)。
石蕊素 K ₂ CrO ₄	(根据 Head 及 Loofbourow 对車輪矿的浸蝕試驗, 1934), 三份石蕊素溶液及一份 K ₂ CrO ₄ 。
石蕊素溶液	一克固体石蕊素溶于含有 2 cc. KOH 100% (1 克溶于 1 cc.) 的 20 cc. 水中。待完全溶解后, KOH 以 HCl (比重 1.21) 中和, 并多加 2 cc. 稀釋溶液至 200 cc.
K ₂ CrO ₄	水中飽和溶液，將体积稀釋三倍。

表 一

下表所列的金屬矿物，系按抗磨硬度增加的順序排列（見3頁）。次序可能与正表稍有变化。表的用法很清楚，無需再說明。

福林斯比(Folinsbee)的反射率值不加星标“*”[103a]，当作“标准值”(best values)看待。加星标者，不是史奈德洪和拉姆多尔[327]空气中綠光的光度計目鏡值，便是他人的測定值（見下表）。

縮写：均—均質；弱—弱非均質；显—显非均質；强—强非均質。

矿物名称—頁	化 学 成 分	反 射 率 百 分 数	非均質性
輝銀矿—26	Ag_2S	31.6	弱—均
自然銻—26	Bi	71.3	显—強
自然鉛—28	Pb	62.1	均
輝銅銀矿—28	Ag_3CuS_2	中等	強—弱
輝硒銀矿—28	Ag_4SeS	29.9	均—弱
硒銀矿—28	Ag_2Se	*	显
灰硒汞矿—28	HgSe	25.5	均
硒鉛矿—30	PbSe	50.4	均
銅硒鐵石—30	FeCuSe_2	高	強
六方硒銅矿—30	CuSe	*	強
紅硒銅矿—32	Cu_3Se	15.3	強
硒銅矿—32	Cu_2Se	*	均
硒銅銀矿—32	CuAgSe	49.9	強
硒銻矿—32	Bi_2Se_3	46.2	強
自然硒—34	Se	*	強
磷銀矿—34	Ag_2Te	39.6	強
磷鉛矿—34	PbTe	63.2	均—弱
磷金銀矿—36	Ag_3AuTe_2	*	均—弱
磷汞矿—36	HgTe	37.7	均
叶磷矿—36	$\text{Au}(\text{Pb},\text{Sb},\text{Fe})_8(\text{S},\text{Te})_{11}$	39.2	显—弱
赫磷銻矿—38	Bi_7Te_3	高	显
叶磷銻矿，粒黑柱石—38	BiTe	高	弱
硫磷銻矿—38	$\text{Bi}_4(\text{Te},\text{S})_3$	高	显
格硫磷銻矿—38	Bi_4TeS_3	高	弱—显
硒磷銻矿—40	Bi_2TeSe_2	高	弱
輝磷銻矿—40	$\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{S}$	56.9	显
磷銻矿—40	Bi_2Te_3	高	显
韋磷銅矿—40	Cu_2Te	31.8	弱
磷銅矿—42	Cu_3Te_2	中等	强

表一

矿物名称—页	化学成分	反射率百分数	非均质性
针碲金矿—42	AuAgTe ₄	56.3	强
自然碲—46	Te	56.5	强
绿硫钒矿—48	VS ₄	低	强
自然硫—48	S	* 11—15	显
雄黄—48	AsS	18.7	强
雌黄—48	As ₂ S ₃	21.9	强
輝硫銻鉛銀矿—50	Ag ₅ Pb ₃ Sb ₅ S ₁₂	35.9	显
輝銻鉛銀矿—50	Ag ₃ Pb ₂ Sb ₃ S ₅	* 44	弱
輝銻銦銀矿—50	Ag(Sb,Bi)S ₂	36.7	强
硫銻銻銀矿—50	(Ag,Cu) ₁₆ (Sb,As) ₂ S ₁₁	34.9	显
砷硫銻銻銀矿—52	(Ag,Cu) ₂ As ₂ S ₁₁	30.2	强
淡紅銀矿—52	Ag ₃ AsS ₃	29.9	强
深紅銀矿—52	Ag ₃ SbS ₃	30.9	强
黃銀矿—54	Ag ₃ AsS ₃	中等	强
火色硫銻銀矿—54	Ag ₃ SbS ₃	中等	强
輝銻銀矿—54	AgSbS ₂	34.0	强
脆銀矿—54	Ag ₅ SbS ₄	29.7	强
硫銻錳銀矿—56	Ag ₄ MnSb ₂ S ₆	* 33	弱
硫銀鐵矿—56	AgFe ₂ S ₃ ?	高	强
富硫銀鐵矿—56	Ag ₂ Fe ₅ S ₈ ?	高	强
硫銀錯矿—58	Ag ₈ GeS ₆	26.6	均一弱
黑硫銀錫矿—58	Ag ₈ SnS ₆	26.6	均一弱
硫砷銻鉛銀矿—58	(Tl,Ph) ₂ (Ag,Cu)As ₅ S ₁₀	* 29	显
紅銻—58	Sb ₂ S ₂ O	26.6	强
輝銻矿—60	Sb ₂ S ₃	38.9	强
非晶質輝銻矿—60	Sb ₂ S ₃	低	显
紅銻矿—60	TlAsS ₂	23.8	强
硫砷銻鉛矿—60	Tl(As,Sb) ₃ S ₅	中等	弱
碲金矿—44	AuTe ₂	63.2	弱—显
斜方針碲金矿—44	AuTe ₂	60.9	强
三斜碲金矿—46	Au ₂ Te ₃	很高	弱
粒碲銀矿—46	Ag ₅ Te ₃ ?	—	强
硫鐵銻矿—62	FeSb ₂ S ₄	34.3	强
安銻鉛銀矿—62	PbAgSb ₃ S ₆	36.0	显
脆硫銻銀矿—62	Pb ₅ Ag ₂ Sb ₆ S ₁₅	高	强
斜方硫銻鉛矿—64	Pb ₅ (Sb,As) ₂ S ₈	40.9	显
祖輝銻鉛矿—64	Pb ₃ Sb ₈ S ₁₅	—	弱—显
輝銻鉛矿—64	PbSb ₂ S ₄	* 38	弱—显

表一

矿物名称——页	化学成分	反射率百分数	非均质性
斜硫锑铅矿—64	Pb ⁹ Sb ₈ S ₁₇	37.1	显
单斜輝锑铅矿—66	Pb ₃ Sb ₈ S ₂₁	37.7	强
硫锑铅矿—66	Pb ₅ Sb ₄ S ₁₁	39.4	显
脆硫锑铅矿—68	Pb ₄ FeSb ₆ S ₁₄	37.7	强
斜輝锑铅矿—68	CuPb ₁₃ Sb ₇ S ₂₄	37.7	强
硫銻锑铅矿—68	Pb ₆ FeBi ₄ Sb ₂ S ₁₆	* 38	显
片水锰矿—162	Mn(OH) ₂	—	弱—强
基性锰铅矿—162	PbMnO ₂ (OH)	* 18—22	显
黑锌锰矿—162	(Mn,Zn)Mn ₂ O ₃ (OH) ₂	* 9—30	强
硫銅銀矿—70	CuAgS	32.3	强
銅藍—70	CuS	9.5—15.1	强
輝銅矿—72	Cu ₂ S	32.3	弱—显
方輝銅矿—74	Cu _{2-x} S	23.5	均—弱
硫銻鎳矿—74	Ni ₃ Bi ₂ S ₂	* ~45	强
硫銻銅矿—76	CuVS ₄	29.7	均—弱
方鉛矿—76	PbS	42.4	均—弱
叶硫砷銀鉛矿—76	Pb ₆ (Ag,Cu) ₂ As ₄ S ₁₈	36.7	弱
格硫砷鉛矿—78	Pb ₉ As ₄ S ₁₅	高	显—强
灰硫砷鉛矿—78	Pb ₄ As ₂ S ₇	38.4	强
杜硫砷鉛矿—78	Pb ₂ As ₂ S ₅	45.8	显
斜方硫砷鉛矿—78	Pb ₃ As ₄ S ₉	34.2	强
利溫硫砷鉛矿—80	Pb ₄ As ₆ S ₁₉	较高	强
保硫砷鉛矿—80	Pb ₅ As ₈ S ₁₇	较高	强
脆硫砷鉛矿—80	PbAs ₂ S ₄	34.5	弱
針鉛銻銀矿—82	AgBiS ₂	* 41.9	显
塊輝鉛銻銀矿—82	Ag ₄ PbBi ₄ S ₉	较高	弱—强
硫銅銻矿—82	CuBiS ₂	39.1	强
輝銻矿—84	Bi ₂ S ₃	41.0	强
輝鉛銻矿—84	PbBi ₂ S ₄	26.8	强
斜方輝鉛銻矿—84	(Pb,Cu) ₂ Bi ₂ S ₅	43.0	弱—强
針硫銻鉛矿—86	PbCuBiS ₃	45.8	强
鉛泡銻矿—86	Pb(Ag,Cu) ₂ Bi ₄ S ₈ ?	* 44	强
塊輝鉛銻矿—86	Pb ₃ Cu ₂ Bi ₁₀ S ₁₉	43.3	显
輝銻矿—86	WS ₂	中等	强
輝鉛銻鉛矿—86	Pb ₅ Sb ₂ Sn ₃ S ₁₄	34.9	显
圓柱錫矿—88	Pb ₃ Sb ₂ Sn ₄ S ₁₄	33.0	弱—显
硫錫鉛矿—88	PbSnS ₂	34.5	显
硫錫矿—90	SnS	高	强

表一

矿物名称—页	化学成分	反射率百分数	非均质性
車輪矿—90	PbCuSbS ₃	35.5	显
斜方硫砷鉛銅矿—92	PbCuAsS ₃	* 34	显
輝砷銅銀矿—92	CuAsS	* 32	弱
自然金—94	Au	73.4	均—弱
銀金矿—94	(Au,Ag)	很高	均—弱
自然銀—96	Ag	93.8	均
自然銻—98	Sb	74.4	显
黑辰砂—98	HgS	26.8	显
辰砂—98	HgS	26.3	显
硫汞鉛矿—100	HgSb ₂ S	31.6	强
汞鉛矿—100	PdHg	很高	均
鉛銀矿—102	Ag ₉ Sb	* 66	弱—显
砷鉛合金—104	AsSb	很高	显
自然砷—104	As	52.6	显—强
硫銅鉛矿—106	CuSbS ₂	39.2	显
硫铋銅矿—106	Cu ₃ BiS ₃	39.2	弱—强
斑銅矿—108	Cu ₅ FeS ₄	22.8	弱—均
黃銅矿—110	CuFeS ₂	43.2	弱—显
方黃銅矿—112	CuFe ₂ S ₃	41.3	强
墨銅矿—112	Cu ₃ Fe ₄ S ₇ ?	* 19—48	强
尼格利矿—112	PtSn	* ~40—60	强
輝鉛矿—114	MoS ₂	* 16—36	强
石墨—114	C	* 5—23	强
碲鎳矿—116	NiTe ₂	很高	显
碲鐵石—116	FeTe ₂	高	强
鐸石—116	Cu ₃ (Ge,Ga,Fe,Zn)(S,As) ₄	23.1	均
銀黝銅矿—126	(Cu,Ag) ₁₀ (Cu,Fe) ₂ Sb ₄ S ₁₃	30.9	均
黝銅矿—118	Cu ₁₀ (Cu,Fe) ₂ Sb ₄ S ₁₃	31.2	均
砷黝銅矿—118	Cu ₁₀ (Cu,Fe) ₂ As ₄ S ₁₃	28.8	均
錫黝銅矿—120	Cu ₃ (As,Sn,V,Te,Fe)S ₄	較高	均
脆硫鉛銅矿—122	Cu ₃ (Sb,As)S ₄	26.2	强
硫砷銅矿—122	Cu ₃ (As,Sb)S ₄	28.0	强
砷銅矿—122	Cu ₃ As	51.6	均
微晶砷銅矿—124	Cu ₆ As	63.6	弱—显
自然銅—124	Cu	72.8	均—弱
赤銅鐵矿—124	CuFeO ₂	22.2	强
黑銅矿—126	CuO	21.1	强
錐黑銅矿—126	CuO	—	强

表一

矿物名称—页	化学成分	反射率百分数	非均质性
赤铜矿—126	Cu ₂ O	27.7	强—均
黄锡矿—128	Cu ₂ FeSnS ₄	27.6	强
硒铜镍矿—128	(Ni,Cu,Co,Fe)Se ₂ ?	45.2	均
六方硫镍矿—130	Ni ₃ S ₂	高	强
针镍矿—130	NiS	54.5	强
硫镍铋锑矿—130	(Ni,Co),(S,Sb,Bi) ₈ ?	*	显
硫锰矿—132	MnS	23.9	均
硫镉矿—132	CdS	*	均
闪锌矿—132	ZnS	17.8	均
纖锌矿—134	ZnS	17.4	均
硫铂矿—134	PtS	*	弱—均
自然铂—134	Pd	*	均
硒铂矿—134	Pd	*	弱—显
锑铂矿—136	Pd ₃ Sb	*	弱
自然铂—136	Pt	*	均—弱
硫镍钯铂矿—136	(Pt,Pd,Ni)S	很高	强
自然铁—138	Fe	*	均
铁镍矿—138	Ni ₂ Fe	58.0	均
镍黄铁矿—138	(Fe,Ni) ₉ S ₈	45.6	均—弱
辉铁镍矿—140	(Ni,Fe) ₃ S ₄	42.1	均—弱
硫铁镍矿—140	(Ni,Fe)S ₂	高	均
磁黄铁矿—142	Fe _{1-x} S	39.9	强
硫锑铁矿—144	FeSbS	很高	强
镍碳铁石—144	(Fe,Ni) ₃ C	很高	弱—显
硫铬陨石—144	(Fe,Ni) ₃ P	很高	弱
硫铜镍钴矿—146	(Cu,Ni,Co,Fe)(S,Se) ₂	中等	均—弱
硫钴矿—146	Co ₃ S ₄	47.4	均
方硫镍钴矿—146	(Ni,Co) ₃ S ₄	高	均
粒辉镍矿—146	Ni ₃ S ₄	50.4	均
红砷镍矿—148	NiAs	52.6	强
红锑镍矿—148	NiSb	47.1	强
砷镍矿—150	Ni _{12-x} As ₈	*	弱—显
方钴矿—152	(Co,Ni,Fe)As ₃	55.4	均
斜方砷镍矿—154	(Ni,Co,Fe)As ₂	60.0	强
副斜方砷镍矿—154	NiAs ₂	很高	强
斜方砷钴矿—156	(Co,Fe)As ₂	*	强
斜方砷铁矿—156	(Fe,Co,Ni)As ₂	53.8	强
辉砷镍矿—158	(Ni,Co,Fe)AsS	53.0	均