

棉织物和粘胶织物的 树脂整理

云南轻工业科学研究所 编著

纺织工业出版社

棉織物和粘胶織物的樹脂整理

云南輕工業科學研究所 編著

紡織工業出版社

內容簡介

本書是介紹棉織物和粘胶織物的防皺防縮整理工藝過程、常用樹脂、柔軟劑、催化劑的特性和選擇。特別着重介紹我國目前常用工藝方法及各項先進經驗。

對於織物防皺防縮中有關的重要工藝理論，均有必要說明。在介紹棉布防皺防縮整理的同時，還對輒紋印花、永久電光等新型整理技術作了單獨的介紹。

本書中對防皺防縮樹脂整理的工藝過程檢查方法和成品檢驗方法，結合我國生產和研究工作實際使用情況，作了介紹。

本書系雲南輕工業科學研究所根據試驗研究資料編寫，並由紡織科學研究院水佑人同志根據國內外資料作了一部分補充。

本書可供染整工業技術人員、研究人員及紡織、染整專業學校師生參考。

棉織物和粘胶織物的樹脂整理

雲南輕工業科學研究所編著

*

紡織工業出版社出版

(北京市東長安街新華書店內)

郵局代號：北京 14-164

北京西四印刷廠印刷，新華書店發行

*

1002 1/32开本·4 1/32印張·82千字

1960年4月初版

京第1次印刷·印數 1~2500

定價(10)0.60元

目 录

總論	(4)
第一章 树脂、催化剂及柔軟剂	(7)
第一节 常用树脂特性	(7)
一、树脂初缩体	(7)
二、热塑性树脂	(19)
三、其他整理用树脂	(24)
第二节 催化剂特性和选用	(28)
一、常用催化剂	(28)
二、催化剂的用量	(33)
三、催化剂的选择	(34)
第三节 柔軟剂	(36)
一、柔軟剂的作用	(36)
二、柔軟剂的效果試驗	(37)
三、新层柔軟剂	(40)
第二章 粘胶及棉纺物树脂整理工艺	(49)
第一节 初缩体制备	(49)
一、初缩分子	(49)
二、初缩体制备操作	(52)
三、初缩体的制备方法	(55)
第二节 工艺过程通論	(56)
一、设备的准备	(56)
二、初缩及浸轧	(57)
三、初烘干	(59)
四、烘烤	(60)

第三节 纺物的合适树脂量	(70)
一、粘胶丝织物的合适树脂量	(70)
二、粘胶短纤织物的合适树脂量	(73)
三、棉织物的合适树脂量	(74)
第四节 粘胶织物的树脂整理	(76)
一、粘胶织物树脂整理	(76)
二、粘胶丝织物树脂整理	(79)
三、立绒抗压整理	(80)
第五节 棉织物整理	(81)
一、棉织物防皱防缩整理	(81)
二、永久电光	(83)
三、浮雕印花	(86)
第六节 树脂整理对染料色泽及牢度影响	(88)
一、染料色泽变化	(89)
二、醋酸染料的色泽变化	(93)
三、染料的日光牢度变化	(95)
四、染料摩擦牢度的变化	(99)
第三章 树脂整理的基本原理	(101)
第一节 树脂与纤维相互作用	(102)
第二节 树脂整理后织物的机械物理特性的改变	(106)
一、耐皱性提高	(106)
二、织物缩水率降低	(107)
三、强力的改变	(110)
四、织物的磨破强度下降	(112)
五、织物的撕裂强度下降	(116)
第四章 原料、工艺过程、成品分析及试验	(118)
第一节 原材料的分析	(118)
第二节 工艺过程的测定	(121)
第三节 成品的分析和试验	(124)

目 录

總論	(4)
<u>第一章</u> 樹脂、催化劑及柔軟劑	(7)
<u>第二章</u> 常用樹脂特性	(7)
一、樹脂物體	(7)
二、熱塑性樹脂	(19)
三、其他整理用樹脂	(24)
<u>第三章</u> 催化劑特性和選用	(28)
一、常用催化劑	(28)
二、催化劑的用量	(33)
三、催化劑的選擇	(34)
<u>第四章</u> 柔軟劑	(36)
一、柔軟劑的作用	(36)
二、柔軟劑的試驗	(37)
三、常見柔軟劑	(40)
<u>第五章</u> 粘胶及棉綿物樹脂整理工藝	(49)
<u>第一節</u> 初縮體制備	(49)
一、初縮體分子量	(49)
二、初縮體制備操作	(52)
三、初縮體的制備方法	(55)
<u>第二節</u> 工藝過程通論	(56)
一、織物的准备	(56)
二、初縮液浸軋	(57)
三、初烘干	(59)
四、烘溼	(60)

第三节 纤物的合适树脂量	(70)
一、粘胶丝织物的合适树脂量	(70)
二、粘胶短纤维织物的合适树脂量	(73)
三、棉织物的合适树脂量	(74)
第四节 粘胶织物的树脂整理	(76)
一、粘胶织物树脂整理	(76)
二、粘胶丝织物树脂整理	(79)
三、立绒抗压整理	(80)
第五节 棉织物整理	(81)
一、棉织物防皱防缩整理	(81)
二、永久电光	(83)
三、导雕印花	(86)
第六节 树脂整理对染料色泽及牢度影响	(88)
一、染料色泽变化	(89)
二、醋酸染料的色泽变化	(93)
三、染料的日光牢度变化	(95)
四、染料摩擦牢度的变化	(99)
第三章 树脂整理的基本原理	(101)
第一节 树脂与纤维相互作用	(102)
第二节 树脂整理后织物的机械物理特性的改变	(106)
一、耐皱性提高	(106)
二、织物缩水率降低	(107)
三、强力的改变	(110)
四、织物的摩破强度下降	(112)
五、织物的撕裂强度下降	(116)
第四章 原料、工艺过程、成品分析及试验	(118)
第一节 原材料的分析	(118)
第二节 工艺过程的测定	(121)
第三节 成品的分析和试验	(124)

緒論

最近三十年来，随着高分子化学的迅速发展，涌现出一系列合成树脂，到现在为止，合成树脂的种类已不胜枚举。这为纺织工业所应用的加工材料开辟了广阔的园地。

经过纺织化学家的努力，在纺织工业中应用合成树脂的面也日益广泛。应用合成树脂来加工纺织品，可以达到改进纺织的性质、改善服用性质，增进纺织品外观、使纺织品适应工业和国防特殊要求等目的。象纺织品的防缩，防皱、防火、防水、防腐、防蛀、浮雕印花、静电植绒、永久性电光、涂料印花、染料固着等工艺，及无纺织布制造过程中，合成树脂起着重要作用。随着国家社会主义建设事业的飞速发展和人民生活水平的日益提高，合成树脂在纺织品上的应用范围也会更进一步扩大。所以研究各种合成树脂在纺织品上的性能和其所起的作用，是纺织化学中一项极其重要的任务。

为了清楚地了解纺织品和合成树脂的作用，就首先需要了解各种纤维材料与各种合成树脂作用的共通性质，再进一步了解各种纤维与各种类型树脂作用的特殊性质。当仔细观察各种合成树脂应用在棉、毛、丝、麻以及化学纤维的各种加工上时，就可发现这些树脂在纤维上分布有着共同的特点：

一、合成树脂在纺织纤维的表面形成一层坚韧的薄膜而附着在纤维的表面。一般称为外施型整理。

二、合成树脂与纺织纤维发生化学结合(渗入纤维中间无定形部分)，而且牢牢地与纤维联在一起(或者在纺织纤维中形成交链结合)。一般称为内施型整理。

前面所提及的工艺过程中，合成树脂都是不外乎上述两种分布形式。而且一切工艺特性和工艺效果，也是与这二种分布密切相联。所以也可以这样说，研究合成树脂整理工艺过程，实际上也就是找寻合成树脂在纺织品上形成薄膜或者化学结合的最适当条件。

本书的重点就是着重于讨论粘胶纤维织物和棉纤维织物的防缩防皱加工，在防缩防皱加工中，树脂主要是与纤维发生交链结合，也就是属于上述的第二种分布情况。因此在书中对一些由树脂和纤维发生化学结合而产生的效果，象永久电光、浮雕印花，也作一讨论。

如所周知，粘胶纤维是价格低廉、制造方便的化学纤维，用其来织成织物，有很优美的外观，象为广大人民所喜爱的人造毛、东方呢(人造棉)、茜丽绸(人造丝)等织物，都由粘胶纤维做成。服用起来也很舒适。但是其最大的缺点是缩水率大，甚至达20%。而且容易起皱，润滑状态时，强力不好。这些缺点影响粘胶织物的服用性能。

棉织品具有很好的强力，价格低廉，它是我国广大人民服用最广的织物。棉织品虽然具有一系列良好的性质，但是容易起皱，缩水率较大，这些是影响棉织品服用性能的主要缺点。

因此，改进粘胶织物、棉织品的防皱性能和降低缩水率，是当前整理工艺主要任务之一，也是树脂整理中最重要

的任务。目前一般工厂里所称的“織物树脂整理”，就是指粘胶和棉織物的防縮防皺而言，而不指包括所有的树脂整理的概念。

本書就是着重討論粘胶和棉織物的防縮防皺整理，介紹防縮防皺整理工艺基本原理，工艺过程，工艺处方和工艺检查方法。因为防縮防皺加工，是屬一种內施型加工，树脂主要是与纖維发生交鏈結合；所以在討論防縮防皺整理的同时，对其他內施型的树脂整理象永久电光、浮影印花（凹凸花布）也作一些討論。

粘胶織物的防縮防皺整理的历史还不很长，到现在还只有二三十年，由于这一处理对粘胶織品的性能有很大改善，所以各國紡織化学家都曾經进行过許多的工作，无论对树脂初縮体，工艺过程或工艺设备都做了許多研究。到現在已經有了一个比較良好的基础。

棉織物防縮防皺的历史，比起粘胶織物加工还要年青，大規模的进行研究还只有一二十年，由于紡織化学家的努力，也基本上奠定了工艺过程的基础。

我国树脂整理工作，在党的正确领导和全国染整工厂职工百倍努力下，也获得很快的发展，現在各厂都紛紛建立了树脂整理的设备（焙烘机，无张力烘干机）。在工艺过程研究中，研究部門、生产单位急密合作，这样在短短的时间中不但試驗成功，而且已有大量产品問世。可以确信，在全体染整工作者努力下，树脂整理一定会飞速发展，能生产出更多更好的产品，来保証人民日益增长的物质需要。

第一章 树脂、催化剂及柔软剂

棉及粘胶織物防縮防皺整理工艺中，应用的化学药剂主要有：树脂初縮体，热塑性树脂（总称为树脂），催化剂，柔软剂等几类。由于树脂，催化剂，柔软剂种类較多，而且性质各異，所以树脂整理应用的药剂在染整工艺中是比较的一項。由于药剂种类繁多，所涉的化学反应亦比較多，故在未討論工艺过程之前，对各类药剂特性先作逐一介紹。

第一节 常用树脂特性

一、树脂初縮体

树脂初縮体是指树脂单体經過初步縮聚而成的化合物，它在防皺防縮整理中起着主要作用。树脂初縮体的种类很多，但是并不是所有各种初縮体都能用来防皺防縮整理，一般用于树脂整理的初縮体必須具备下列三項条件。

甲、树脂初縮体應溶解于水：防皺防縮整理中，要求树脂初縮体渗透到纖維中去，再經焙烘，而使树脂与纖維发生交鏈結合。要渗透充分，所以必須要求初縮体能溶解于水中。

乙、分子量不能太大：当纖維浸入水中，其空隙可以膨大，而使低分子量的初縮体的分子进入。如果初縮体的分子过大，则就發生困难（一般分子长度不超过 50 \AA ）。

丙、树脂初縮体能与纖維发生作用：树脂初縮体一定要带有能与纖維素分子上羟基发生作用的基团，这样才能保證



交鏈結合。

作为粘胶及棉織物防皺防縮整理的初縮体，最常用的是尿素甲醛和三聚氰胺甲醛初縮体（一般称为氨基树脂）。几乎在目前生产中绝大多数都是应用这二类树脂初縮体。近年来虽然有环氧树脂初縮体和低温結合树脂初縮体問世，但因为成本昂贵，在生产上尚少見应用。

（一）脲甲醛初縮体



脲甲醛初縮体是最常用的氨基树脂之一。它适用于整理粘胶織物，經過脲甲醛初縮体处理后，不但可以获得优良的防縮防皺效果，还能增加色織物（部分）染色牢度，此类初縮体同样适用于高级立絨（乔其絨），由于它的成本低廉，应用方便，所以是我国生产上常用的一种合成树脂。

脲甲醛初縮体由尿素与甲醛于碱性或中性溶液中进行反应，初步縮合而成，它溶于水，它有单羟甲基脲及双羟甲基脲两种，其反应式如下：




通过溶液中游离甲醛值的測定，可断定反应进行程度，当游离甲醛达恒定值时，即示反应临近平衡状态，溶液呈透明无色（通常含游离甲醛量約 2.5~2.7%），一般初縮液內树脂含固量为 50% 左右，尿素/甲醛（分子比）为 1/1.6%



初縮体反应速度与温度有关，如在室温进行，約需12小时以上才能完成。温度上升，则反应速率提高，但是当超过100°C时，树脂初縮体生成后，又将析水而生成非水溶性和不熔融的亚甲基脲，这是我們所要防止的副反应。



将已配制的树脂初縮液稀释至所需要的处理浓度(常用为15~20%)；再按处方加入适当量的催化剂、柔软剂、防水剂、热塑性树脂等調成工作液，浸轧織物后，經過烘燥与高温烘焙(一般在130~150°C时焙烘2~6分鐘)，織物上可溶性的羥甲基脲即可与纖維素分子縮聚，或与纖維生成交鏈，因之，它賦与織物以較高的弹性和外形尺寸的稳定性，取得防皺性能。其反应簡示如下：




上列反应即树脂与纖維結合为酰鍵。也有小部分树脂在纖維間无定形区沉积，其縮合反应为：




在紡織工业上，为适应生产上应用简便和特种性能的需要，原料供应单位有脲甲醛初縮体的复制加工品，也就是所謂“改性脲甲醛树脂”。目前有下述几种：

1. 甲基甲醇脲甲醛初縮体：

系羟甲基脲的甲基衍生物，由羟甲基脲和甲醇作用而得，其反应如下：






这种树脂稳定性较好，能放置较长时间而不变质。故虽价格较高生产上亦有应用。

2. 丁基甲醇脲甲醛初缩体：


系羟甲基脲的丁基衍生物，不溶于水而溶于有机溶剂，作织物颜料印花应用，在防皱整理中罕见应用。




3. 二甲醇基次乙烯脲初缩体

经整理后的织物，不但耐洗，又可耐氯，稳定的树脂足以保持较久的防皱防缩效果。

初缩体制备较繁复，可先将乙二胺与脲以1:1的分子比反应生成亚乙基脲，然后将其甲醇化，即得二甲基次乙烯脲。其反应式如下：



此項反應，起初一小時逐步升溫至110°C，待其揮發氮及水汽，三小時後，再由160°C升溫至240~250°C維持一小時，得到產物為米黃色，經氯仿再結晶淨化，得熔點為133.7°C的亞乙基脲。經過甲基化後，即可作為樹脂初縮體整理織物，焙烘後即行結合。示意如下：



本初縮體為水溶性，其最大特點是具有耐氯作用，整理後可以應用次氯酸鹽洗滌而不發生織物泛黃及變黃焦化等現象。在機器洗衣時，往往加入漂粉輕漂，應用它可避免發脆。

除上述三種外，尚有專供絲絹整理的絲毛脲甲醛樹脂（聚合分子較大，以增加表面樹脂生成量）。國外又有Finish