

Б. К. 謝列達

[苏] Д. И. 沙仁 合著

К. Г. 布博克

冶金工业部有色冶金設計总院 譯



硫化矿床内因火灾的 预防和扑灭

中国工业出版社

硫化矿床内因火灾的 预防和扑灭

〔苏〕 Б.К. 谢列达 Д.И. 沙仁 К.Г. 布博克 合著

冶金工业部有色冶金设计总院 譯

中国工业出版社

本书系根据苏联冶金工业出版社1959年出版的Б.К. Середа、Д.И. Сажин и К.Г. Бубок合著的“Предупреждение и тушение эндогенных пожаров при разработке месторождений сульфидных руд”一书译出。

本书简要地介绍了硫化矿床的特征和开采方法。阐述了内因火灾发生的原因、预防和扑灭的方法。分析了防火灌浆和灭火灌浆的各种方法；指出了这些方法的适用条件、优缺点和灌浆的主要参数。书中还介绍了灌浆区的隔绝和排水工作、灌浆钻孔的钻进工作和泥浆的加工、运输工作等。最后还介绍了灌浆工作的一般组织，以及采矿与灌浆的配合等问题。

本书供矿山企业、科学研究院机构和设计部门的工程技术人员阅读，也可供矿业学院学生参考。

Б.К. Середа, Д.И. Сажин, К.Г. Бубок
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ТУШЕНИЕ ЭНДОГЕННЫХ
ПОЖАРОВ ЗАИЛИВАНИЕМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СУЛЬФИДНЫХ РУД
МЕТАЛЛУРГИЗДАТ Свердловское отделение 1959

* * *

硫化矿床内因火灾的预防和扑灭

冶金工业部有色冶金设计总院译

*

冶金工业部科学技术情报产品标准研究所书刊编辑室编辑
(北京灯市口71号)

中国工业出版社出版 (北京东单北大街110号)

(北京市书刊出版事业局许可证字第110号)

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本850×1168¹/32·印张8⁷/8·字数229,000

1964年2月北京第一版·1964年2月北京第一次印刷

印数001—775·定价(10—6)1.40元

*

统一书号：15165·2691(冶金-456)

前　　言

要提高有色金属产量，就必须增加矿石采掘量。矿石采掘量不仅要靠兴建新的矿山企业，而且还要靠加强现有生产企业的矿石采掘工作来提高。

除了这些因素以外，防止坑内自燃火灾也是提高矿石产量的重要因素。

坑内自燃火灾不但会破坏采矿工作的正常进展和恶化坑内的劳动条件，而且会使矿石产量降低和成本提高；此外也会造成严重的工伤事故。因此，研究坑内火灾预防和扑灭的问题，是一个重要的任务，解决这个任务，对进一步提高矿石产量有很大的意义。

在开采有自燃性矿石的矿山，预防和扑灭坑内自燃火灾的主要方法，是向火灾区灌注泥浆。

其他的防火方法（喷水，洒石灰水，撒氧化抑制剂），有些被证明无效，有些是否适于硫化矿石的开采条件尚待证明，所以不建议采用。

近年来矿山企业和科学的研究机关的工程技术人员在改进灌浆的操作技术、研究其科学原理方面作了许多工作，但是在技术文献中还没有很好的介绍。在现有关于灌浆法预防和扑灭坑内火灾的文献中，主要是根据煤矿的经验阐述这个问题的。

编写本书的目的，在于介绍金属矿山用灌浆法预防和扑灭坑内火灾的最新经验。

本书着重介绍了其他著作中讲述较少或完全未涉及的一些问题。因此，在现有文献中已充分阐明的打钻和粘土采掘问题，本书叙述较少或全未涉及。

本书作者是：К.Г.布博克（第一和第二章），Д.И.沙仁（第

五、六、八、十一章和第七章的第6节) 和Б.К.謝列達(第三、四、九、十章和第七章的第1、2、3、4、5节)。

作者向本书的評閱人 A.X.別努尼 教授和頓米雷夫工程师，以及本书的編輯 Y.X.巴基洛夫 副博士表示衷心的謝意，他們对本稿提出过宝贵的意見，最后整理本稿时考虑了这些意見。

在写作过程中作者还曾得到工程师 Н.Д.克魯道戈夫斯基、В.Я.馬納科維依、В.И.巴欽科和 Г.Ф.特拉派茲尼科維依的帮助。作者在此表示謝意。

作者希望本书能对工程技术人员和設計人員有所帮助。欢迎讀者指正。

Б.К.謝列達

Д.И.沙仁

К.Г.布博克

目 录

前言

第一章 乌拉尔含铜黄铁矿山简述	1
第一节 矿床地质	1
第二节 采矿方法	2
第三节 火灾情况	5
第二章 坑内自燃火灾及其预防和扑灭方法	8
第一节 内因火灾发生的原因	8
第二节 防火和灭火方法	13
积极方法	15
消极方法	21
防火隔墙的结构和修建	22
临时隔墙	23
永久隔墙	24
隔墙的修筑顺序	30
联合方法	31
第三章 灌浆方法	32
第一节 灌浆方法的分类	32
第二节 灌浆方法	33
通过崩落区的陷坑和裂隙进行灌浆的方法	33
通过地表钻孔灌浆	34
通过坑内钻孔灌浆	36
用坑内管道的灌浆方法	39
通过坑内坑道隔墙的灌浆方法	39
通过坑外坑道隔墙灌浆的方法	43
利用专用坑道揭露的空洞和裂隙进行灌浆的方法	45
联合灌浆法	47
利用地表钻孔的联合灌浆法	47

利用坑内钻孔的联合灌浆法	50
第三节 根据采矿技术条件选择灌浆方法	53
矿体倾角	53
矿体厚度	53
通过坑内钻孔灌浆时矿体极限厚度	54
利用崩落区的陷坑和裂隙灌浆时矿体厚度	62
用管道通过脉外坑道隔墙灌浆时矿体厚度	62
利用专门坑道揭露的陷坑和空洞进行灌浆的矿体最大厚度	63
采矿方法	64
采准工作	64
采矿深度	65
第四章 灌浆参数和灌浆工作顺序	72
第一节 灌浆参数	72
分层崩落和小中段崩落法的采空区	72
充填采矿法的采空区	76
灌浆材料的数量	78
用崩落法采矿时灌浆材料数量的确定	79
采用充填采矿法时灌浆材料数量的确定	83
灌浆钻孔的数量	87
采用崩落采矿法时钻孔数量	87
采用充填采矿法时灌浆钻孔数量	89
钻孔的布置和深度	90
通过地表钻孔灌浆时钻孔布置和深度	91
通过坑内钻孔灌浆时钻孔的布置和深度	99
采空区的送浆制度	106
通过钻孔灌浆	107
通过脉内坑道隔墙灌浆	112
通过脉外坑道隔墙灌浆	112
第二节 灌浆工作顺序	113
按矿体面积灌浆	113
矿体全部面积同时灌浆	113
沿走向分区灌浆	115

沿走向和厚度分区（盘区）灌浆	117
按采空区高度灌浆	118
第五章 灌浆区的隔绝和排水	121
第一节 灌浆区段的隔绝	121
隔绝的目的	121
隔绝灌浆区的方法	121
隔墙的位置、规格和施工技术	126
隔墙的计算	135
第二节 灌浆区的排水	137
井下水量平衡的检查	137
隔绝区内水的澄清	139
通过钻孔排水工作	144
沉泥池及其计算	151
第六章 打钻	156
第一节 灌浆鑽孔鑽进概述	156
第二节 鑽塔和安全平台	158
第三节 鑽机	158
第四节 打钻设备和工具	161
第五节 鑽进工艺	164
第六节 打钻工作的组织	166
第七节 排水鑽孔的鑽进	169
第七章 造漿和泥漿的运输	171
第一节 松散土壤的特性	171
第二节 黏土	175
第三节 对灌漿材料的要求	176
第四节 灌漿用黏土的实验室鉴定	180
体重	181
比重	182
自然温度	183
粒度组成和含砂量	183
黏土的可塑性	185

MgO胶体混合物	187
第五节 泥漿厂	187
泥漿厂的工艺流程	188
泥漿质量的检查	203
用称量法检查泥漿的稠度	204
用液体比重計检查泥漿稠度	207
泥漿厂工作量的統計	210
第六节 輸漿管道和供水管道	212
第八章 灌漿工作的組織	222
第九章 采矿工作与預防性灌漿的配合	228
第一节 采准工作	228
第二节 小中段高度	236
第三节 灌漿前的回采工作	241
第四节 預防性灌漿的时间	243
第十章 各种灌漿方法的經濟評價	247
第一节 一些矿山的實際灌漿成本	247
第二节 各种方法的灌漿成本比較	249
第三节 灌漿的相对費用	253
第十一章 用灌漿法扑灭和預防內因火灾的实例	254
第一节 “赤卫軍”矿山	254
坑內火灾的扑灭	254
預防性灌漿	258
第二节 捷格嘉尔矿山	261
1949~1953年間坑內火灾的扑灭	261
預防性灌漿	265
灌漿工作的技术經濟指标	266
第三节 捷克利矿山	267
参考文献	273

第一章 乌拉尔含铜黄铁矿山简述

第一节 矿床地质

乌拉尔含铜黄铁矿矿床赋存于乌拉尔东山坡绿石岩体的喷出凝灰页岩带内。矿体围岩为钠长斑岩、玢岩、石英绢云母页岩、石英绢云母绿泥石页岩和绿泥石页岩。

矿床形状可分：扁豆体，脉状体和不规则体三种。矿体具有膨大、收缩和分枝等变化，有受到构造变动而产生断开现象的矿体，也有不断开而成連續埋藏的矿体。

矿体长度主要在50米和250米之间，有时长达500米。个别的长达1300米和4500米。

矿体厚度在膨大部分为20~25米，个别扁豆体可到40~50米；最大厚度为180米。

每个矿床一般都由几个或多个矿体组成。矿体不论是否沿走向或顺倾斜都成雁形状分布。倾角一般在 $30^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 之间（ $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 者为最多）。在个别情况下矿体有逆倾斜现象。

矿床的尖灭深度一般达400~500米，个别的达900米。

发生自燃火灾的矿床为块状的硫化矿石。后者的矿物组成大多为中粒和细粒的黄铁矿、黄铜矿和闪锌矿的颗粒集合体，也有少量的砷黝铜矿，铜蓝和辉铜矿。非金属矿物有石英、绿泥石和绢云母。黄铁矿在矿石中的含量达80~85%，黄铜矿—6~9%，闪锌矿—3%，非金属矿物—3~12%。

块状硫化矿石的化学成分如下：硫—40~46%；铜—1.0~3.0%；锌—2%。

布利亚瓦克矿床矿物组成的特点，是含铜矿物主要为铜蓝、黄铜矿和铜的硫酸盐类。铜矿的全部铜金属在次生硫化物内占

66%，在硫酸盐内占27%，在原生硫化物内仅占7%。

“第三国际”矿山的矿石含锌较高，达7%，而在个别矿体达到15~18%。

大多数矿床具有明显的地质垂直环带，即氧化带，淋滤带，胶结带和原生带。

矿石的硬度和稳固性在多数情况下也是沿垂直方向变化的。当矿床由淋滤带向胶结带过渡时，矿石是由极不稳固的松软状态逐渐变为裂隙发达的块状体。矿体上部的矿石很碎，小于30毫米的碎块竟达70~80%之多。而120~150米以下的矿石具有裂隙和中等稳固性。

不同矿床的围岩的物理性质也各有不同。下盘岩石一般是稳固的，岩石的普氏硬度系数为8~12。在矿体和围岩的接触带内有时可发现岩石受次生作用的蚀变现象。下盘钠长斑岩变成了松散的高岭土化岩体，后者在掘进坑道时常常塌落，在遇到水时就会变成流砂状的物质。类似现象也出现在捷格嘉尔矿床内和新列文矿床的上部。

矿体的上盘岩石一般都是相当稳固的。普氏系数 $f=6\sim 8$ 。只是“第三国际”矿床和新列文矿床的情况例外，其岩石曾受到次生作用的强烈蚀变。这些矿山的石英绢云母页岩变成松散、不稳固体，遇水成流砂物质。

第二节 采矿方法

乌拉尔含铜黄铁矿矿区的采矿方法，曾经历了4个时期的演变。现将每个时期的特征分述如下。

1931年以前多数矿床的上部是用露天方法开采的。随着采矿工作的延深，改用了坑内采矿。也有一些矿山是一直采用地下方法开采的。当时在坑内主要采用水平分层充填法采矿。根据矿石和围岩的硬度，采矿时使用支柱或不用支柱。曾广泛地采用过木梁支柱，以后又采用过方框支柱。以脉外坑道的废石作充填料。

这个时期的特性有以下几点：各矿山的采矿方法相同；坑内遗留有大量含铜品位低的高硫矿石；采空区用木材充填，由于机械化程度低（特别是矿石搬运和充填），采矿强度很低。

坑内经常有矿石塌落，这就造成了大量矿石的集中损失。这些易于氧化的矿石和大量的坑木引起了自燃火灾。

1931~1939年各矿山广泛地采用了分层崩落法和小中段崩落法。同时也开始采用其他采矿方法（表1）。

表 1 热拉尔各矿山开采容易发生火灾的块状硫化矿石时各种采矿方法的比重（对产量的百分比）

采 矿 方 法	年 度											
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943
无支柱充填法	13.4	11.0	10.0	10.2	13.3	12.3	13.0	14.2	15.5	16.3	24.0	18.4
支柱充填法	55.0	52.0	38.5	26.0	8.1	10.7	16.2	10.0	18.0	14.0	11.6	6.8
小中段崩落法	0.1	—	7.4	40.5	47.0	36.1	41.0	26.0	6.8	8.4	12.0	7.9
分层崩落法	0.7	5.5	9.0	10.0	19.0	27.2	29.5	47.0	56.2	58.0	52.0	41.8
留矿法	27.3	30.0	33.8	12.9	4.2	2.6	0.1	0.1	0.1	—	0.2	0.1
小中段法	—	—	0.1	0.3	8.0	11.1	0.2	2.7	3.4	3.3	0.2	25.0
矿块崩落法	—	—	1.2	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—
露天开采法	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共 計	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
采 矿 方 法	年 度											
	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	—
无支柱充填法	16.1	11.5	13.2	11.8	10.0	10.0	8.4	7.3	5.8	4.0	2.0	—
支柱充填法	6.3	6.0	7.1	5.3	5.0	4.7	6.7	7.5	6.3	7.0	9.0	—
小中段崩落法	11.4	11.7	10.3	16.3	17.4	13.2	19.4	18.6	17.6	18.0	19.0	—
分层崩落法	36.2	46.5	50.0	38.8	38.5	49.0	46.0	46.0	50.5	58.0	57.0	—
留矿法	0.2	5.5	2.4	7.0	10.0	12.2	11.3	12.7	13.6	6.0	5.0	—
小中段法	29.8	18.8	17.0	20.8	19.1	10.9	8.2	7.9	6.2	7.0	8.0	—
矿块崩落法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
露天采矿法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总 計	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

当时为了提高改建和新建企业的生产能力，进行了高效率采

矿法的探索和研究，所以采用了許多新的采矿方法。

但是，由于坑木消耗量很大（有时 >0.2 立方米/立方米矿石），和矿石损失率很高（在某些区段达25—30%），所以象第一期那样，为产生坑内自燃火灾提供了条件。结果，各矿山火灾的情况恶化了，火灾的次数也有增无减。

第3时期是从1939年6月苏联铜业管理局和乌拉尔矿业科学技术协会召开的采矿方法会议开始的。这个会议的目的就是要总结乌拉尔含铜黄铁矿矿床开采中所取得的经验。会议通过了以下决议〔1〕：

- 1) 充填采矿法为开采块状硫化矿的主要方法；
- 2) 分层崩落法只能在那些无法采用更安全的采矿法的采区内使用；
- 3) 空场法和留矿法可作为联合采矿法的组成部分，用来回采矿房或者单独地用于厚度不大的矿体；
- 4) 严禁采用矿石损失率较大的因而容易引起火灾的小中段崩落法。

乌拉尔各矿山贯彻会议的决定中得到了某些良好的效果。1942年以充填法采出的矿石量达到35.6%，而1939年为24.2%。分层崩落法的采用比重，自1939年的47%，上升到1942年的52%，而小中段崩落法也相应地从26%减少到12%。但是崩落法的采用比重并未降低，因此各矿山的火灾继续恶化。

1941~1945年间，大量地采用了小中段采矿法，同时留矿法也用得更广了。这两类采矿方法的比重由1941年的3.3%上升到1944年的30%。这些采矿方法主要是作为联合采矿法的组成部分，用来回采矿房。与此同时，充填法的比重有所下降，从1942年的35.6%减少到1945年的17.5%。但崩落法的比重却仍然保持原有的水平。

从回采矿房过渡到用崩落法（分层崩落和小中段崩落）回采矿柱的同时，火灾的数量显著地增加了。火灾的情况达到了使矿柱回采工作有全部停止的危险程度。

用小中段法采出的矿房矿石体积，仅占联合采矿法开采矿块储量的30~35%；65~70%的矿石留在临时矿柱（房间矿柱、顶柱和底柱）内。矿柱的回采速度较低，落后于矿房的采掘。于是，未采出的矿柱中矿石的数量便急剧地增加了。在某些矿山中，未采出矿柱的高度达到180米（即3个中段）；并且由于火灾情况严重使许多矿山的矿柱回采工作更加复杂了。可以进去观察的采区（如捷格嘉尔矿）的温度高到55~60°。采矿工作开始不久，便在坑道内出现火焰，于是回采便被迫停止了。

采矿方法发展的第4个时期是1951~1952年。从1948~1949年间开始广泛地采用灌浆灭火法，得到了良好的效果，使以前因火灾原因而封闭的采矿区段重新投入了生产。同时许多矿山也掌握了实行预防性灌浆措施的崩落采矿法。

这个时期的特点就是采用预防性灌浆的崩落法。用分层崩落法采掘的矿量增加了。并且开始采用预防性灌浆的小中段崩落法。后者在以前是不允许用来开采高硫矿床的。在一些矿山中，也用中段强制崩落法来采掘块状硫化矿。这样，采用预防性灌浆，并配合其它措施（如强力的局部通风^[2]），便为在含铜黄铁矿山推广高效率的崩落法创造了条件，使内因火灾减少到最低程度。

第三节 火灾情况

乌拉尔矿区第一次自燃火灾是1906年，发生在巴什马科夫矿（图利亚）的别斯契列夫矿井中。为了扑灭火灾，曾在坑内和地表完全隔绝了火灾区段^[3]。该区火区隔绝多年之后，该矿终于在1918年被水淹没。

第二次火灾是1913年发生在卡拉塔矿井中^[4]。由于没有灭火经验和缺少防火工具，只好用水把矿井淹没。

1953年以前乌拉尔矿区火灾不多，但是在这以后却增长很快。

乌拉尔矿区在1932~1955年间的火灾次数列举如下：

年份	火灾次数 (对总数的%)	年份	火灾次数 (对总数的%)	年份	火灾次数 (对总数的%)	年份	火灾次数 (对总数的%)
1932	0.68	1938	1.01	1944	5.42	1950	10.15
1933	1.01	1939	2.70	1945	8.22	1951	6.13
1934	1.01	1940	2.37	1946	7.21	1952	4.74
1935	1.01	1941	3.38	1947	5.52	1953	2.70
1936	2.03	1942	6.43	1948	5.84	1954	4.40
1937	1.35	1943	4.05	1949	8.91	1955	3.73
						总计	100.0

在1941~1947年間，自燃火灾的数量增长极快；在这一时期几乎未曾采用过有效的防火措施。

火灾发生最多的是厚度較大的矿体〔5〕。这种情况，可从1934~1951年間所收集的資料得到証实：

矿体厚度(米)	火灾次数(%)
5~10	21.1
10~20	34.9
>20	44.0

根据上述数据可知，小于5米的矿体未曾发生过火灾。火灾发生最多的是厚度大于20米的矿体。

茲把不同采矿深度上的火灾数量統計列表如下：

采矿深度(米)	火灾次数(%)
0~50	24.6
50~100	58.1
>100	17.3

从上述資料可知，在50~100米深度处的火灾最多。但是却不能就此得出結論，认为采掘深度达50~100米时火灾的危险性最大。現在已有不少的火灾发生在更深的水平。如在捷格嘉尔矿的130~190米中段就发生了火灾。“赤卫軍”矿的火灾是在184~244米中段发生的。在北卡拉巴什矿山的第15水平（距地表500米）有CO排出。由此可見，坑內火灾是随着回采工作向下延伸的。

在 50~100 米的深度上火灾发生最多的原因为：在这一深度采矿时，各矿正好对火灾未采取措施；缺乏一定的防火经验；对火灾给予采矿的影响认识不足。

与坑内火灾做斗争（主要是灭火）的工作量很大，支出了很多资金（表 2）。

表 2 坑内灭火工作量

(1931~1955)

工 作 名 称	工 作 量			
	所 有 矿 山	捷 格 嘉 尔 矿	捷 格 嘉 尔 矿	捷 格 嘉 尔 矿
钻 孔 (个)	5479		4170	
钻孔深度(米)	350862		212358	
灌浆用固体量(立方米)	1557882		722805	
灌浆用水量(立方米)	8642532		5242000	

1955年以后，乌拉尔各矿山基本上采用了预防性灌浆。于是灭火工作量和费用有了显著的降低。

第二章 坑內自然火灾及 其預防和扑灭方法

第一节 內因火灾发生的原因

內因火灾是采空区内矿石产生氧化作用的結果。鐵、銅、鉛和鋅等金属的硫化物均易于氧化。在氧化过程中放出热量，蓄积的热量使氧化介质的溫度逐渐升高，而最终产生火焰。

根据B.M. 奥基叶夫斯基的說法，硫化物的氧化过程可分下列几个阶段：

1. 硫化物自空气中吸附氧。这时空气中的氧分子吸附在硫化矿石的破碎的新鮮表面上，放出少量的热。

2. 空气中的氧分子固定在硫化物的表面上。这时物理吸附变为化学吸附，也就是氧原子进入硫化物晶格内而形成新化合物的晶胞，即硫化物氧化的最初产物——硫酸盐。化学吸附的結果，在硫化物上形成一层化学反应复盖层（按照И.Г. 勒苏〔7〕的說法叫“钝化层”）。随着复盖层的增厚，氧化速度就逐渐降低，因为氧不容易透过复盖层扩散。

在所有硫化矿物中最易自燃的是黃鐵矿，烏拉尔的黃鐵矿型矿床矿石的主要部分就是这种矿物。黃鐵矿氧化时，每吸收1立方厘米氧气，就要放出3.3~4.3卡的热量。

矿石的粉碎程度对黃铁矿的自然具有很大影响。矿石的粒度与其燃点的关系如下：

粒度（毫米）	0.2	0.1~0.2	0.1
燃点（°C）	472	405	325

矿石的水分对自然起催化作用。图1为用絕热量热器进行干黃鐵矿和湿黃鐵矿自燃試驗的結果。从图中可以看出，湿矿氧化过程要快于干矿。