

礦渣水泥混凝土

趙農民編著

上海科学技术出版社

291.26 資
480

序

礦渣水泥系礦渣矽酸鹽水泥的簡稱。我國自學了蘇聯多品種多標號水泥的先進經驗後，礦渣水泥也已開始大量地生產和应用了。它不但被廣泛地采用于水中及地下的混凝土工程，而且在很大程度上也被采用于房屋建築工程中。

由於礦渣水泥的性能較之普通水泥有所不同，因而了解它和熟悉它，從而在操作中採取些適當的措施，是做好礦渣水泥混凝土工程的先決條件。本書的編寫，即着重於該兩方面，并力求實用，以便作為有關混凝土現場工作人員的參考，對屬於一般混凝土工方面的知識，這裡就不再敘述了。

編者學識疏淺，誤漏之外，還希讀者予以指正。

趙農民

1957年8月·北京

目 次

第一章 引述	1
一、关于以往的單品种高强度水泥	1
二、关于礦渣水泥	3
第二章 矿渣水泥的主要性能	7
一、属于优点方面的性能	8
二、属于缺点方面的性能	15
第三章 矿渣水泥的选用	21
第四章 矿渣水泥混凝土操作中的几个問題	31
一、和易性問題	31
二、泌水問題	33
三、干縮裂縫及脫皮掉角問題	35
四、养护問題	37
五、拆摸問題	40
第五章 掺用氯化鈣問題	43
一、关于氯化鈣	43
二、氯化鈣对矿渣水泥混凝土質量的影响	45
三、氯化鈣的使用和操作上的要点	48
第六章 掺用加气剂問題	51
一、加气混凝土特点的形成	53
二、加气剂的应用范围及其用量	56
三、加气剂的使用方法及注意事項	58
附 錄	61
参考文献	64

第一章 引述

隨着祖國大規模經濟建設的發展，水泥在建築材料中的地位愈來愈重要。我國解放前的許多水泥工廠只生產單品種的高強度普通水泥，不論在產量上以及品種上都不能滿足解放後生產發展的需要。因而怎樣合理地生產和使用水泥，使它能適應建設上的需要，做出更多的又好又省的混凝土，這是我們在解放初進行基本建設後面臨着的一個新的課題。

1953年起，學習了蘇聯的多品種多標號水泥的先進成功經驗，我國也開始大量生產，積極地朝着多品種多標號水泥的方向迅速地發展。這樣，不僅使水泥的產量能得到較快的增高，而且還在很大程度上改變了我國過去在水泥使用上的一些不合理浪費現象，可以按照工程的性質和要求合理的選用水泥。

一、關於以往的單品種高強度水泥

我國解放前及解放初期所生產的水泥幾乎都相當於現在的500~600號高標號普通水泥。生產的水泥只有一種，因而，不論在什麼性質和什麼要求的工程上，都只能採用這一種水泥。這不僅是一種很大的浪費，而且從工程質量上來說，也是不可能都得到保證的。

從浪費上來說，可以用一些例子來說明。

譬如，在工程上需要用低標號混凝土的地方，如果能夠採用相應的低標號水泥來製造，那是最理想的。但是由於只有一種

高标号的水泥，因而也就不得不采用它了，这样形成了大材小用，造成了浪费。而事实上，用高标号水泥来制造低标号混凝土，水泥也是不能少用的。因为水泥浆是用来填满混凝土骨料间的空隙的，为了保证混凝土的密实性，水泥都有一个最低用量的定额。水泥用得太少后，不但不能很好的去填满混凝土骨料间的空隙，做出了不密实的混凝土，减低了它的耐久性；而且在操作上，也会有很大的困难。

还有在建筑工程上，水泥砂浆的应用范围是很广的，象砌墙、粉刷、勾灰缝以及砌块石等。这些工程所用的水泥，是可以采用较低标号的，如200~400号间的水泥，但也由于都用了标号很高的水泥，所造成的浪费也是非常严重和驚人的。

再有，不论工程性质都用單品种的普通水泥，在工程质量上也是不能都获得保证的，同样地可以举几个例子來說明。

譬如在受海水、鹽沼水和受硫酸鹽溶液侵蝕的工程，用普通水泥是不適宜的，因为它沒有防止这种化学作用侵蝕的性能。

而在一般的地下或水中的建筑物，尤其是經常受有高水压的水工建筑物，这些环境对普通水泥來說也是不相宜的。因为这样的工程必須要具备良好的抗滲能力，而普通水泥是不具备这种特性的，因而也是不能勝任的。現在水利工程的水中部分，已規定不得使用普通水泥了。

又譬如在大体積混凝土工程中，采用普通水泥也是不太合適的。因为水泥与水分接触后，便会發出一种叫“水化热”的热量，应用普通水泥發生的这种热量是比较大的。因而在大体積的混凝土工程上采用了普通水泥以后，就会使混凝土結構在凝結和硬化过程中發生許多的裂縫現象。这是因为水泥在凝結硬化过程中發出的水化热使混凝土温度上升而膨胀，但待热量逐

漸消散后，體積又收縮。由于體積大，水泥散出的熱量也多，所以膨脹和收縮的幅度也大。混凝土从最初的象髮絲样的裂縫開始，一直可以發展到几个月后的大條裂縫，甚至会使整個混凝土結構裂開。

此外，在其他的工程中，由于具体的要求不同，或是要求能耐高熱；或者是施工条件的限制，要求凝結時間較慢的混凝土工程等，只有一个品种水泥就不能够很好地適應。

因而多品种多标号水泥的生產，不但可以大量增加水泥的產量，滿足建設工程上日益增長的需要量，而且还降低了成本。更重要的是使不同性質不同要求的工程，能選擇到合理而科学的品种和各种标号的水泥，从而消滅了以往的不合理現象，保證了工程質量。

二、關於礦渣水泥

水泥是用含有石灰質及粘土質的天然材料作为基本原料的。將这些天然材料先磨細了，然后按照適當的成分加水調成生料漿，放在 $1,450^{\circ}\text{C}$ 高溫下的旋窯里去煅燒。經過煅燒后，便燒成象豆子一样大小的顆粒，这就叫作熟料。再在熟料中加入適當的石膏后，一起磨成細小的粉末，便是一般的普通水泥了。

由于水泥不但在空气中会硬化，在水中或潮湿的环境中也都能硬化，而且能硬化得更好些，所以称它是一种水硬性的膠結材料。

礦渣水泥与普通水泥在成分上不同的地方，即是在普通水泥熟料中，另外又加入了一部分的粒狀高爐礦渣。根据我國國家建設委員会批准的，于1956年10月1日起实施的三个品种的水泥标准（建筑材料标准101-56）中規定，它的定义是：

“凡在矽酸鹽水泥熟料中，按水泥成品重量均匀地加入20~85%的粒狀高爐礦渣，并按需要加入適量石膏，磨成細粉，制成的水硬性膠凝材料，称为礦渣矽酸鹽水泥（简称礦渣水泥）。

允許用不超过15%火山灰質的混合材料代替部分粒狀高爐礦渣”。

礦渣是煉鐵工業中的副產品，也就是在熔煉生鐵的高爐中傾倒出來的浮在鐵液面層上的渣滓。

由于在煉鐵的時候，高爐中除了礦石和作為燃料的焦炭以外，還需要加入石灰石來作為熔劑，因而礦渣的形成，也正和製

造普通水泥中熟料的生產過程一樣了。因為礦石中除了鐵的成分外，便是具有着粘土成分的廢礦；在熔煉的過程中，經過高溫後，鐵的成分便形成鐵液而與廢礦分開，而這種具有粘土質的廢礦和石灰石也在高溫的燃燒情況下結合起來了。圖1就是生產礦渣的示意圖。

但在高爐中傾倒出來的，只是一種液體狀的礦渣，這樣的礦渣並無水硬性，使用價值不大，不能符合作為水泥熟料中加入物的要求。

因而在我國的水泥標準中，也同樣規定着必須是經過快速冷卻處理而成的粒狀礦渣。因為，這樣才能使礦渣有較大的活性率




圖1 生產礦渣的示意圖

(氧化鋁高、氧化矽低)，使礦渣能和水泥熟料一样，具有一种独立的水硬性，虽然它和水泥熟料比起來，水硬性是較弱的。

快速冷却处理而成的粒狀礦渣，它的加工方法一般可以分为湿法成粒、半干法成粒及干法成粒三种。

湿法成粒就是普通所謂水淬，使液体狀的礦渣直接浸入冷水，或用冷水澆射而使驟冷成粒。此法用水量大，且成粒后的礦渣含水率大，需要再經過蒸發水分的干燥处理，成本較高。

半干法成粒的过程如圖 2 所示的那样。液狀的礦渣傾入受渣池后，再流入有高壓力水流冲射的成粒斜槽而成粒；接着，成粒礦渣即与快速轉动着的圓筒上的叶子接触，而成为細粒飛揚出去，使它的含水率和溫度得到降低。




圖 2 半干法礦渣成粒過程示意圖

故半干法成粒可以避免湿法成粒中存在的含水量过大的缺点，而且用水量也大大地减少。

干法成粒完全用机械裝置來進行成粒和冷却过程。成粒礦渣所含的水分，在成粒机內就被蒸發掉了，所以成了几乎是完全干燥的粒狀礦渣。此法用水量更低，生產速度高。

三种成粒法中，湿法成本最高，所成之粒狀礦渣質量最好。

礦渣水泥根据上述國定标准的規定，共分为 200 号、250

号、300号、400号及500号五个标号。它们各龄期的强度指标，以及与其他二个品种水泥的比较，如表1所示。

表中所规定的指标，其试验方法系按照国定的“水泥物理检验标准方法”，试验1:3硬练胶砂强度指标不得低于表中数值。

表1 水泥在各龄期的强度指标表

水泥标号	普通水泥			火山灰质水泥		矿渣水泥	
	3天	7天	28天	7天	28天	7天	28天
抗压强度(公斤/平方公分)							
200	—	100	200	90	200	90	200
250	—	140	250	110	250	110	250
300	—	180	300	140	300	140	300
400	160	260	400	190	400	190	400
500	220	350	500	270	500	270	500
600	260	420	600	—	—	—	—
抗拉强度(公斤/平方公分)							
200	—	12	18	11	18	11	18
250	—	12	18	11	18	11	18
300	—	15	22	14	22	14	22
400	15	19	24	18	24	18	24
500	19	23	27	22	27	22	27
600	21	27	32	—	—	—	—

从表1中可以看出，矿渣水泥在7天龄期的强度指标上较普通水泥规定得低些，这是由于矿渣水泥有早期强度低的特性的原因。但是在28天龄期的强度，则规定得与普通水泥完全是一样，而且这是可以在出厂前所经过检验中得到证明的。

因而用矿渣水泥来做混凝土，经过这几年我国各地建设工作中实践的成功经验证明，只要充分熟悉它的性能，在操作中采取一些适当的措施，混凝土以及钢筋混凝土工程的质量是完全可以得到保证的。对矿渣水泥的任何怀疑，都是不必要的。

第二章 磷渣水泥的主要性能

普通的混凝土是由水泥、水、砂子及石子混合而成的，而其中只有水泥是具有膠結能力的。水泥在和水接触后，經過了物

表 2 三个不同品种水泥的特性比較表

水泥特性	水泥种类		
	普通水泥	火山灰質水泥	磷渣水泥
28天齡期以前的早期强度	較高	較低	較低
在妥善养护下的后期强度(60天或90天)的增進率	較小	較大	較大
在低温(10°C以下)环境中的凝結硬化速度	較快	顯著緩慢	顯著緩慢
在較高温度(60°C以上)并保持潮湿的环境中(如蒸汽养护)的强度发展	較慢	快	較快
水化热	較高	較低	較低
耐热性	較强	一	强
耐冻性	較强	較弱	較弱
耐蝕性	弱	强	較强
耐水性	差	好	較好
干縮率	較小	較大	較大
吸水率	較小	較大	較小
和易性	好	較好	較差且有泌水

[附注] 含膠粘土的火山灰質水泥的耐蝕性与耐水性均較差。

理化学作用就能凝结和硬化，它能将拌和的砂子和石子胶结在一起，成为一种整体性的坚硬的建筑材料。所以水泥在混凝土中占有着很重要的地位，要拌制良好的混凝土，熟悉水泥的性能是重要的一环。

由于矿渣水泥的成分与普通水泥不同，因而在性能上也有着许多相异之处。表2所列的为矿渣水泥与普通水泥、火山灰质水泥在大体上的比较。

就从表2这些大体上的比较来看，可以知道矿渣水泥与普通水泥的性能，是有着很大的出入的。在这些不同的性能中，有些胜于我们以往惯用的普通水泥的，有些则比较差些。所以有必要对它们有足够的了解和认识。

一、属于优点方面的性能

矿渣水泥的特性，对工程有利方面可以分为：耐水性和耐蚀性较强，水化热低，耐热性强，在高温潮湿环境下强度发展快及后期强度大等五方面。

1. 耐水性和耐蚀性较强

在地下或水中工程的混凝土，由于经常与周围的环境水接触，尤其是象水工隧洞与其他经常在一侧承受高水压的混凝土，它就会因此受到水的分解性的侵蝕和渗透。如果在环境中还含有象硫酸盐之类有侵蝕性的物质时（如修建在海水中的混凝土工程），那么混凝土受到的化学侵蝕作用将更为严重。因而在这样环境下的混凝土，必须使它能够具有抵抗这些侵蝕的能力。

混凝土与周围水经常接触，所以发生分解性侵蝕和渗透的原因是：当水泥在水化时，将析出大量的氢氧化钙来，它在水中

的溶解度是很高的。这些氫氧化鈣如果經常與水接觸，那就使混凝土受到了很大的損害。假如它還受着單側的高水壓時，那麼由於壓力的緣故，滲透和溶解更易發生，滲透過混凝土的水將這些溶解後的膠狀白色物質從混凝土中不斷帶出來，使混凝土的內部形成無數的空隙，這就使建築物的壽命大大地減短。普通水泥與水接觸後的情況，正是這樣。因而在這種環境下的混凝土，如果用普通水泥來抑制的話，那是非常危險的，現在已經規定不准採用了。

在礦渣水泥中由於礦渣中的活性二氧化矽、三氧化鋁，能夠吸收水泥在水化時所析出的氫氧化鈣而生成矽酸鈣和鋁酸鈣的水化物，而這種水化物是不溶於水的。因而也就增加了混凝土的耐久性，具有了較好的耐水性。

礦渣含量愈高的水泥，它的抗滲能力也就愈好，如果再做得很密實，可以承受很高的水壓。表3是南灣水庫所做的礦渣水泥混凝土抗滲能力試驗成果，可以作為參考。

• 表3 矿渣水泥混凝土抗滲強度試驗成果

配合比	水灰比	28天耐压强度 (公斤/平方公分)	抗滲性标号	备注
4:1.9:2.79	0.50	—	B ₅ 以上	加气混凝土
1:2.12:3.53	0.53	218	B ₅ 以上	
1:2.26:3.54	0.55	253	B ₅ 以上	

[附注] 上表所示成果受儀器設備限制，最大加壓力僅能達到8公斤/平方公分(B₅)。

受到含有硫酸鹽類等物質的水侵蝕時，普通水泥的混凝土由於水泥在水化時所析出的氫氧化鈣與水中的硫酸鹽類作用，形成硫酸鈣結晶，而此種硫酸鈣在混凝土中又與鋁酸四鈣水化

物生成硫鉛酸鈣水化物的針狀結晶，體積增大，能使混凝土膨脹而破壞。但在礦渣水泥混凝土中，由於氫氧化鈣幾乎沒有，因而就能避免此種體積膨脹的破壞作用了。

表 4 是三種水泥的試體在 28 天後浸入 10% 的硫酸鈉溶液中，經過半年後的強度發展比較表。一般的說來，礦渣水泥的抗蝕能力不如火山灰質水泥，但要比普通水泥好得多。

表 4 矿渣水泥耐蝕性試驗參考比較表

試體在 28 天後浸入 10% 的硫酸鈉溶液 中之天數	耐壓強度(公斤/平方公分)		
	普通水泥	含 30% 煙渣 的礦渣水泥	含 30% 赤頁岩 之火山灰質水泥
7 天	216	146	174
28 天	278	242	266
3 個月	264	326	332
6 個月	崩潰	333	355

2. 水化熱低

水泥在與水接觸後，就會起一種水化作用，同時還發出了一定的熱量。而熱量大小，在一定時間內是隨着水泥硬化的發展而不斷地增加著；同時，一般說來硬化過程愈快的水泥，其發熱量也愈高；硬化得遲緩的，則其發熱量也低。

水化熱的發生，使混凝土的溫度不斷地增加。一般結構斷面不大的混凝土工程，由於其體積小發熱量也小，而且表面積較大，熱量發散較易，對結構不致引起損害。但在大體積①的混凝土結構工程中，體積大，發熱量也大，而能夠發散熱量的結構表面積却相對地小了，因而蘊藏在混凝土內部的大量熱量，就使混凝土內部的溫度不斷地升高，使體積膨脹，產生了較大的內應

① 混凝土厚度在 6 公尺以上的，稱為大體積混凝土。

力。而經過一定時間，當這些熱量逐漸發散完畢後，混凝土的溫度又開始降低，積體也因之收縮，這時，結構物就容易產生裂縫了。這樣，就使混凝土結構的質量受到了損害，尤其是一些象混凝土水壩及橋墩等類的龐大結構，往往會因此而崩裂。

因此，對於這種大體積混凝土工程，必須要選用水化熱較低的水泥，以保證工程的質量和安全。根據試驗證明，普通水泥在水化作用時所發出的熱量較大，火山灰質水泥就小，但是礦渣水泥在這三種水泥中要算是最低的一種。

礦渣水泥中礦渣加量，與它在水化時的發熱量也有關；礦渣加量愈多，發熱量也就愈小。表 5 是蘇聯國立水泥科學院用直接法（0.3 水灰比淨漿）測得的普通水泥和礦渣水泥三天齡期的水化熱比較表。

表 5 蘇聯的普通水泥與礦渣水泥 3 天齡期水化熱比較表

指 标	普通水泥	礦 渣 水 泥	
		礦渣 30%	礦渣 70%
抗壓強度(公斤/平方公分)	350	300	204
水化熱(卡/克)	77	52	32

表 6 則是我國目前的一些水泥工廠所生產的礦渣水泥水化熱的試驗資料，也是通過直接法試驗的。

礦渣水泥給大體積混凝土創造了非常有利的施工條件。

表 6 國產礦渣水泥 3 天齡期水化熱參考表

厂 别	矿渣加量	水泥标号	水化热(卡/克)
鞍山水泥厂	75%	200	20
重庆水泥厂	40%	300	50
琉璃河水泥厂	20%	—	55

3. 耐热性强

在混凝土中經硬化后的水泥，在一定的高温下，能使它的各种成分先后發生脫水現象，而使强度下減。其中以氫氧化鈣和碳酸鈣更甚。

礦渣水泥硬化后所生成的氫氧化鈣比起普通水泥來要少得多，因而它的耐热性要强得多。这不但因为氫氧化鈣發生脫水現象；还在于当氫氧化鈣脫水后，还很可能与水分接触而發生第二次水化，这样就会因体積膨脹而使混凝土結構受到損害。

在三种水泥品种中，礦渣水泥的耐热性較之普通水泥和火山灰質水泥都好，因而也最適合于有耐热要求的工程。

礦渣水泥具备適用于热車間的有利条件，不但可用來作为建筑物的混凝土結構，還可用來作成水泥砂漿。根据資料說明，在 100°C 以下时，用礦渣水泥拌制成的砂漿，其强度不因温度升高而减少；用來作为混凝土結構时，一般適用在 200°C 以下的受热場合下。受热情況在 $200\sim 1,250^{\circ}\text{C}$ 时，則應該在礦渣水泥中再摻加些耐热材料，如金鋼砂或耐火粘土磚之粉末等。

礦渣水泥中，礦渣的加入量愈高，則其耐热性也愈好。

4. 在高溫潮湿环境中强度發展快

混凝土的强度發展得是否好，与混凝土中的水泥凝結硬化是否正常有关。在其他条件相同的情况下，凝結速度是和一定的养护温度成正比的；养护温度高，凝結得快，它的强度發展得也就快。普通混凝土的正常养护温度是 $15\sim 25^{\circ}\text{C}$ ，在低温条件下，强度的發展就很慢，因而技術規范中規定，当日平均气温^①在 4°C 以下或最低气温在 -3°C 以下时，就得按冬季条件下的規定進行施工，也就是必須要采取加热或保温措施。

① 日平均气温以每日 6 时、14 时及 21 时测得的平均值为准。

礦渣水泥在低温条件环境中，由于它的凝結及硬化表現得顯著的迟緩，尤其是 300 号及 300 号以下的礦渣水泥更甚，因此通常在 10°C 以下的环境下，就須要采取加热和保温措施了。不然的話，在这种情况下是不適宜用礦渣水泥混凝土施工的。

然而，在高温和潮湿的环境下，礦渣水泥的强度非但不比相同养护条件的普通水泥發展得慢，而且反而比它發展得快，这就是因为礦渣水泥对温度的影响有着特別敏感的特性。强度的發展虽然不如火山灰質水泥，但比普通水泥在同样情况下要發展得快得多，这可以拿水泥快速試驗中的情況來說明。

水泥快速試驗是將二套同样的水泥漿制成的 2 公分立方試体來作試驗，先將二套都放在溫度为 20°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) 的潮湿环境中，經過 20 小时后取出一套。即將取出的那套放在罐內的蒸架上，使罐中的水加热至沸点并使繼續沸騰 4 小时。然后把这一套試塊和那套在 20°C 潮湿环境中保持 24 小时的試体，在冷却后分別作耐压試驗。試驗結果可以証明这二者之間的比值，对不同性質的水泥可以相差很大。若設

$$\eta = \frac{\text{試体在 } 20^\circ\text{C} \text{ 潮湿环境} \text{ 下保持 } 20 \text{ 小时，然后經汽蒸 } 4 \text{ 小时的耐压强度}}{\text{試体在 } 20^\circ\text{C} \text{ 潮湿环境} \text{ 下保持 } 24 \text{ 小时的耐压强度}}$$

則這一個比值 η ，在含有大量礦渣的礦渣水泥，可以达到 10 及 10 以上；而普通水泥的 η 值，却只在 5~10 之間。

因而，礦渣水泥在高溫度 (60°C 以上) 并保持在飽和湿度的潮湿环境中 (如蒸汽养护)，它的强度發展是較快的。表 7 是三

表 7 三种水泥在蒸汽养护下 (80°C) 強度发展的相对比較

养护时间	普通水泥	礦渣水泥	火山灰質水泥
12 小时	45%	52%	68%
20 小时	58%	72%	85%
最終强度 (72 小时)	90%	112%	104%

种水泥在蒸汽养护下强度发展的相对比较资料，可以作为参考。

矿渣水泥中矿渣加量愈多，则它的这种特性也就愈显著。

5. 后期强度大

水泥和混凝土的强度指标都以28天龄期强度为准，这里所指的后期强度，是指28天以后的，象3月、6月、1年等龄期的强度而言。

各个品种的水泥，由于它所含的矿物成分不一样，因而它们的后期强度发展率也不同。普通水泥的后期强度发展得比较慢，矿渣水泥虽则有早期强度低的缺点，但是在后期的耐压强度上却远超过普通水泥，即使在抗拉强度上也仅次于火山灰质水泥而胜过普通水泥不少。

我国建筑材料工业部的建筑材料工业综合研究所，曾经对国产的各品种水泥用1:3硬練膠砂做了强度增進率的比較試驗，現將試驗結果列于表8。从表8中所列的数值上，可以看出矿渣水泥后期强度的发展是很显著的。

表8 国产各品种水泥的后期强度增進率比較表
(以28天龄期的强度为100)

水泥种类	齡 期			
	28天	3月	6月	1年
抗压强度增進率(%)				
普通水泥	100	112~118	116~118	118~121
火山灰质水泥	100	107~129	115~142	125~146
矿渣水泥	100	101~142	112~160	122~168
抗拉强度增進率(%)				
普通水泥	100	106~111	105~118	103~114
火山灰质水泥	100	111~124	119~148	122~168
矿渣水泥	100	110~125	119~141	118~143