

麻 裁 製 法

提要

麻栽製法一卷日本高橋重郎著篠田豐八譯麻可織布造紙製繩為用甚廣日斯巴尼亞之愛斯巴多暢銷於泰西各國即俗所謂呂宋麻是也直隸產麻尤處不少此書可備農家參考

麻裁製法

日本高橋重郎著

日本藤田豐八譯

凡裁麻以沙壤含有機物。且其地風不激烈處為良。

播麻種地須鋤起三次。於前年十一月下旬擇晴天用鐵鋤起土一次。深約六七寸許。及播種之年一月下旬。每一段溶酒粕約三十貫許。以水十分之八撒布平薄。或以水溶糞失人尿之類至三月下旬晴天鋤起二次如前。令十分乾燥。後布其地以馬肥約五百貫許鋤起三次如前。又播種之前一日或前數日豫注水元肥約百貫。混馬肥

以細切青草堆積腐敗者俗謂之元肥。人糞約八十貫。米糠約十貫目許足踏混和用藁蓆類覆之。令發酵而豫鋤起之。播種地待全乾燥用小鋤金

熊手之類細碎土塊。整田面。以大桶徑五尺深約五寸。盛前所製之肥料。注水約十分之六。攪拌溶解以為水肥而肥其畝。其法用小鍬淺起土。其闊約六寸許。用柄勺類注水肥於畦間。而點點下種。順次作畦。且薄覆土於種。每一段所播種量約六升許。又法和種於豫所製踏肥。加水少許溶解之。盛之於桶以下種。是也。但肥料各地異宜難一定播種後約二十日前後。麻苗生長至約三十許。修補一次。苗有不正者拔除之。稍理畦間。有雜草則覆以土。又苗中有生長不良者。以水溶人糞撒布之。但理麻苗。決不可於雨天。

其後經二十日再修補。但當時生長易折。故不耕耘。其後至七月下旬。即拔採麻莖。終不修補施肥。止防暴風雨而已。

七月下旬採莖。麻田周邊約三畝存麻種。至九月上旬頃。雌莖不花而實。雄莖花而不實。凡麻開花者即雄故不結實。不開花者即雌故結實。乃除開花者。至十月下旬。雌莖實熟。乃採收之。其種選外完全有光澤且美麗者。供次年之用。或用選法水但麻種越年者不生。

七月下旬刈收際截去之莖根燒為灰。積其葉令腐敗。播後作物種。麥等種時用為肥料。又種麻宜隔年。如今年植麻。明年播麥。次年乃更植麻是也。

凡麻播種後經百二十日。即七月下旬。高七八尺許。葉稍變色。乃採之。選別其大中小長中短等。以類彙積。用鎌切斷葉根。束其上下。每束圍約七寸許。又連其三束為一束。用鎌類隨便去梢。豫造蒸箱。

高七尺方三尺許。鋪以簾。架以大釜。而以豫所結束之麻莖。納蒸箱中。蒸之約四時。前後窺。麻皮帶黃色。出之箱中。又法以沸水入
麻莖少時出之

貯桶內。截去下束。選麻田或庭前日光透射處。展其下方。立而乾

之。為一束。二枚約二畫夜。又畫暴約五日。皮稍現黃赤色。乃貯藏。蓋

待麻全乾。晴天須十數日。若雨濕。或生黑斑。故即須貯藏也。後截

去上束。令小束圍七寸
許者六為大束。一圍約四尺。疏列地上。再暴三

日。或立而乃水浸。更日曬三日。束其上下。載之木舟。注以熱水。日

曬又二日。麻皮現褐色。為全乾之徵。久貯藏。乃無害。凡乾燥中忌

雨天。雖全乾者。逢陰雨。皮生黑斑。致麻品劣也。又有法稱生乾。採

後直日曬。約十餘日。浸水與注熱水同前。但生乾其麻皮青色。故

立乾日數須更多。

乾後值雨。麻皮生黑斑。水洗再暴。尋注熱水更暴之。可去其斑。
擬用麻製。先在庭前適宜處造小屋。方約八尺許。其中平鋪枯
草或麥稈稻草之類。於其附近設木舟。其中盛水四分。所乾燥之
麻束結其上下。各為圍約四尺許。用鎌類切斷其梢。浸之木舟中。
朝夕各一次。木舟之水約十日換一次。水腐則麻重積之於小屋。天寒之候須促水腐敗。
中其上被麥稈等。約三晝夜。麻皮遂易剝離。其重積之法。以經三
晝夜者為最上。經二晝夜者次之。經一晝夜者最下。遞次剝取其
皮。剝麻皮以面稍黏且稍現黑褐色。是為適度。但重積日數。八月頃約三晝夜。至十月
頃。氣候漸冷。則須四晝夜至五晝夜。又或納木舟以微溫水則浸

水中三晝夜亦可。

剝麻皮每四五株。用右手折其下方。長約三寸許。持其折口之皮。左手剝取之。重積為一束。揭之屋內不透日處。順序浸水槽中。徐取之於水。摩棄表皮。以製竺。因麻皮浸水久。則不含油氣。且色純白。若直取之水中。則含油氣而色黃白。又浸麻皮久。水現黃色。即須易。宜設小孔。便水出入。

製竺。麻先造椅似箱者。高約四寸。長八寸。廣五寸許。人坐其上。屈右足伸左足。又別設引麻檯。高二寸五分。長二尺五寸。廣四寸。嵌之以老檜木板。條理細密者。檯後端高處約八分許。又檯上嵌以桐木類。嵌之。手以金屬為柄者。或用竹籠通高處。左手引麻皮。右手持

桐柄磨麻表皮。其未及處倒伏左足懸之引出。又倒轉麻皮上下。
磨根皮如前。後結六枚。或八枚為一束。竿上乾之後。又結束。每束
重約五百目許。重積之。被以厚紙類。貯藏之。但使風氣易通。俾不
發酵。又通火煙處能損光澤。是宜戒也。由生乾麻所製之。稍帶
青赤色。然力較強。又貯藏甚麻。及一年以上。乃減油氣。然其品質
稍劣云。

麻裁製法