

上海科学技术出版社出版 新华书店上海发行所总经销 市五印 第 V-11 号

1959年3月第1版 7月第2次印刷 印张 1/4 字数 5,000 定价 2分

印数 1,001—3,000

1959

黑色金属

10

技术革新资料

上海科学技术出版社出版



快速测定砖坯水份的高频率水份测定仪

上海市工业馆冶金分馆编

前 言

在耐火材料生产中，每一批砖坯成型后均需进行干燥，直至所含水份在一定范围时，才能装窑烧成。所以在干燥过程中必须取样分析，测定含水量。

测定砖坯水份，一般是先将试样破碎称重、烘干、再称重，由两次重量差求出所含水份的百分率。这样，不但整个测定时间需达一小时之久，影响了作业的进度与时间，也浪费了作为取样分析的砖坯。如果采用电阻法的电湿度计，根据电导系数来测定水份，因为其电阻系数很小，也不能得到良好的结果。在1955年全苏耐火材料工业工作者会议上曾介绍过关于利用高频率快速测定砖坯水份的试验，证明利用高频率湿度计来测定干燥后砖坯的水份，可以使测量过程的速度大大简化和缩短。

作用的原理是这样的：由于被试验的砖坯的水份不同，使电容器发送器中的恒定介质变化，因为水的介电常数($\epsilon_{H_2O}=81$)

比其他物质的介电常数($\epsilon_x = 1 \sim 6$)大得多，所以在测量固体和液体的含水量时，采用电容变化的方法可以得到很好的效果。我们学习了苏联的先进经验，制成了高频率水份测定仪后，可以不将砖坯打碎测定砖坯水份，保存测定过的试样仍可使用，因此节约了半成品，并且使测定水份的时间由一小时以上缩短至30秒以内，提高工作效率120倍以上。

設 备 試 制

高频率水份测定仪是根据高频率振盪的原理，以电容器发送器的容量决定于被试验材料中水份含量的改变为基础，容量的改变，使振盪器不同步地工作，结果，向放大器发出信号，放大器将振盪加强至声频后，将振盪传给电动式扬声器。为了测定被试验材料中的水份，必须借可变电容器来重新调谐振盪器，使其同步工作，并在利用校准曲线的同时，按可变电容器把柄的转动角度，来测定水份的含量。

整套仪器包括下列部分：

一、两个振盪器。采用6SK7作为振盪电子管，为了稳定系统的操作，振盪器的调谐方法如下：第一个振盪器借固定频率工作，第二个振盪器则借第一个振盪器频率的三次谐波工作。

二、混周波。

三、功率放大部分。

四、供电部分和电压稳定装置。

五、扬声器，作为调谐指示用。

六、电容器发送器。其容量仅随被试验材料的水份改变而改变。整个线路图见图1、2。




图 1

$C_1 = 0.0005$ $C_2 = 0.0025$ $C_3 = 0.0025$ $C_4 = 0.01$

$C_5 = 0.00025$ $C_6 = 0.001$ $C_7 = 0.0005$ $C_8 = 0.1$

$C_9 = 0.1$ $C_{10} = 0.01$ $C_{11} = 0.01$ $C_{12} = 0.1$

$C_{13} = 0.0001$ $C_{14} = 0.00025$ $C_{15} = 0.00036$

$R_1 = 50$ $R_2 = 250$ $R_3 = 50$ $R_4 = 250$

$R_5 = 500$ $R_6 = 300$ $R_7 = 50$ $R_8 = 50$

$R_9 = 250$ $R_{10} = 500$ $R_{11} = 250$

$L_1 = 2.5 \text{ mh}$ R.F.C. $\frac{1}{4}$ 抽头

$L_2 = 300 \mu\text{h}$ S.W.G. 39150 圈 110, 120, 135 抽头, 1 时直裸

$L_3 = 2.5 \mu\text{h}$ R.F.C.

$L_4 = 2.5 \mu\text{h}$ R.F.C.




图 2

线路图說明如下：

振盪器包括两个平行的振盪器，分別工作在 100kc 及 300kc 带。一个振盪器(100kc)必須是固定周率的，而第二个振盪器則工作在它的三倍周率上 (300kc)。振盪周率在一定范围内可以調節它們的輸出，由混周管 $6SK7$ 进行混周，最后由 $6V6$ 进行功率放大。当两个振盪器工作在相同周率，或其中一只为另一只的整数倍周时，则檢波后所得到的差周为零差周或基本周率的整数倍周。因此揚声器中沒有音频信号输出，这时的两个振盪器称为同步状态。当被測定物质放入电容发送器內时，其振盪器频率将自 300kc 变更至 $(300-n)\text{kc}$ ，因此檢波后的差周为 $(200-n)\text{kc}$ 、 $(100-n)\text{kc}$ 、 $n\text{kc}$ 。其中 $n\text{kc}$ 即为揚声器中听到的成音頻率。这时为了要使振盪器重新同步起見，必須将第二級振盪器的频率重新調諧回复到 300kc 。这可以調節第二振盪器的可变电容器，使减少的电容恰好抵偿因放入介质(被測定物)后所增加的电容。这样可以重新达到新的平衡，觀察可变电容器的轉动角度就可以了解被測定物中水份的含量。采用这种方法測定小电容量变化时对于振盪器的稳定性要求很

高。为了获得高的稳定性，对于采用的零件必須仔細選擇，例如振盪管采取同一型号的电子管、相同的諧振周頻、完全相同的線路零件参数等。电容器发送器是仪器內最主要的零件，測量的准确度在很大程度上取决于它的結構，由于被測物的电容变化在 0.0002~0.001 之間，由于加于被測物上的压力如果发生变化就会产生誤差。为了使加于被測物上的压力一定起見，




图 3

电容器发送器被作成油压小压机的形式。油压小压机是采用 2 吨的小油泵千斤頂改装的。其压力可由接于油泵上的压力表讀取，电容器每平方公分的面积上压力为 25 公斤。压机的底板就作为电容器的底板，电容器发送器的盖板是采用 96% 直徑的圓銅板，并用胶木圓筒使它与压机隔离，其整个构造見圖 3：

测定磚坯水份的方法

用高频率水份測定仪測定磚坯水份的方法如下：先将仪器接入交流电中 (110V 或 220V)，此时信号灯即开亮。待加热 1~2 分鐘，振盪器頻率开始稳定后，移动可变电容器刻度盘的

指示直到完全听不到揚声器的声音（它相当于电容器的最大容量），以此点作为零点，即可进行試驗。所用的調节电容器 C_{14} 最好能采用直線电容式，这样就可以使測定前的零点处在任意位置；不必調节在指定位置，更可以缩短測量時間，只要記錄两次零点的位置就可以了。被試驗的磚坯必須用刷子刷去粘附的顆粒，使被試驗的試样表面与电容器傳送器蓋板之間能很好地接触，以避免因有空气間隙而造成电容增加的誤差。試样由油压千斤頂的压力压于电容器(发送器)的蓋板之間时，就可以听到揚声器放出的声頻特征声音。此时轉动可变电容器轉柄，直到完全沒有声音为止，然后由刻度盤上指出的变数（完全沒有声音时的）按換算表(曲綫)就可求得水份的百分率。整个測定時間为 30 秒。电容和水份的換算表需要先用标准法測定来标定。标定的方法可以采取在試驗半制品时的仪器刻度盤的度数，从同一个磚坯中取三次仪器刻度盤上的度数，此后将試样打碎并用四分法自其中取出平均的試料，此試料以两个平行的試量进行水份的測定，称量放于干燥箱中在 $105\sim110^{\circ}\text{C}$ 的溫度下干燥 2 小时。冷后称重，求得含水份百分率。自若干試料的刻度盤上的讀数与相应的水份百分率制定图表，图表中橫坐标表示刻度盤上的指數，縱坐标表示相应的水份百分率，根据点的最大堆积，得出了曲綫，根据曲綫編成了換算表，在以后使用时仅需将磚坯放在仪器上，測出刻度盤上讀数，由曲綫或換算表上查对，就能得出含水份百分率的数值了。

使 用 結 果

运用高頻率水份測定仪的結果如下：

1. 測定磚坯水份的時間和在105~110°C溫度的干燥箱中測定水份的方法相比較，可以縮減至1/120(以30秒代替1小時)。
2. 測定水份后的磚坯(磚的半成品)，仍可使用，節約了大量磚坯。
3. 由于測定時間比較迅速，因此可以增加測定試樣的數量，來更好地控制耐火材料的生產過程，減少燒成廢品。