

混凝土工艺学汇编

建筑工程出版社

混凝土工艺学汇编

建筑工程出版社出版

• 1958 •

內 容 提 要

本書是有关混凝土工艺学的一些研究报告和譯文的汇编。其中有一篇研究混凝土集料的連續和間断級配，探討了級配的統一規律，并提出采用和推广法国間断級配。另一篇是用促凝剂配制低流动性早强高强混凝土的理論研究和試驗报告。第三篇是在攪拌机內湿拌强化混凝土的研究，对此法的工艺过程和效果作出估計。第四篇討論混凝土工作度和流变性質，提出解决干硬性混合物工作度測定的方向。第五篇是根据法文翻譯德国胡米著的高强度混凝土的制造工艺，其中着重討論用普通水泥及压蒸法获得 700 号以上的混凝土。最后一篇是有关压蒸养护的一些問題，作者提出压蒸法混凝土配合比的決定原理等建議。

本書可供土建及混凝土科学研究机关，高等学校师生及工程技術人員参考。

混凝土工艺学汇编

*

建筑工程出版社出版 (北京市阜成門外大街)

(北京市書刊出版業營業許可証出字第 052 号)

建筑工程出版社印刷廠印刷·新華書店發行

書号 771 183 千字 850×1160 $\frac{1}{32}$ 印張 5 $\frac{3}{4}$

1958年7月第1版 1958年7月第1次印刷

總長：1—25846 冊 寬度 (10) 1.10 米

目 录

混凝土集料連續級配規律性的探討和間斷級配的

若干問題·····	胡多聞(5)
用促凝剂配制低流动性早强高强混凝土的研究·····	
·····	胡多聞、吳建銑(67)
在搅拌机內湿拌强化混凝土的研究·····	胡多聞、吳建銑(119)
混凝土混合物的流变性質和工作度·····	胡多聞(142)
高强度混凝土的制造工艺 ·····	德国胡米著、胡多聞譯(157)
关于混凝土和砂浆压蒸处理方面的若干問題··	胡多聞(174)

混凝土集料連續級配規律性的探討和間斷級配的若干問題

胡 多 聞

前 言

本文首先根据混凝土强度理論的发展，說明混凝土的基本性能和原理，然后导出級配問題。

在連續級配的討論中，举出最大密度、表面积和干涉論等学派对級配規律的分析，并举簡例說明。然后，总结这些規律的特性，发掘其中存在的問題，特别是各派学說对中間粒度的意見分歧，初步以水泥用量改正数 n 和級配改正系数 k ，把各派規律統一起来。

其次論述了間斷級配的发展过程，以及按飞萊定理导出的以瓦萊特为首的法国間斷級配学派，介紹了他的理論系統和方法。然后，作者認為干涉論也可以作为間斷級配的理論基础。同时，作者提出按工作度（易浇捣性和离析性）解說間斷和連續級配的优劣，并着重批判認為間斷級配要离析的錯誤看法。

最后，提出法国間斷級配在技术和經濟上的优点，并談到实践上所遭遇的問題和困难，提出一些初步的建議和解决方案。推荐了砂石规格、潤湿水量的測定方法与水泥的选择，并提出今后推广采用間斷級配的条件和范围。

一、飛萊定理同混凝土強度 和級配理論的發展

談到混凝土的級配問題，首先必須明确混凝土的組成和基本技術性質，而這些基本性質中以強度、工作度、經濟和耐久性最為重要。其中的主要環節問題是探求技術性能與物理化學結構（水

泥晶网和空隙)的关系。

近 60 年来, 混凝土工艺学获得了发展。这应归功于苏联学者馬留迦⁽²⁾在 1895 年創造性地利用空隙原理, 解說混凝土强度的基本問題⁽¹⁾。其后两年, 法国飞萊綜合以前影响混凝土强度的因素, 重点举出空隙作为控制混凝土强度的唯一重要因素⁽³⁾。他把这样多的錯綜复杂的因素, 例如集料顆粒及品质、粒度、形状、粗糙度、外廓、水泥品质、集料的潤湿水量、混凝土中集料的級配和密实度、用水量、稠度和工作度等等統一地归納起来, 发现一般砂与石子的品质和大小(无化学反应), 不論胶結料、砂、石子和水的配合比如何, 不論混合物的稠度和密实度如何, 所有用同样胶結料制出的可能使用的砂浆和混凝土的强度, 可按下式决定:

$$R = K \left(\frac{c}{c + e + v} \right)^2 = K \left(\frac{1}{1 + \frac{e + v}{c}} \right)^2$$

式中 c ——水泥的绝对体积;
 e 和 v ——相应是水和空气空隙的体积;
 R ——混凝土抗压强度;
 K ——常数。

飞萊的理論, 起了带头的扭轉作用: 其一, 揭露了混凝土結構和性质的微妙关系, 从而明确了研究方向, 导致以后級配的研究, 这一問題, 下文将詳細闡論; 其二, 为創造簡易实用的强度公式創造了条件。现将 20 世紀以来各国学者及工程师們創造的公式按时间先后分类于下:

1. 美国爱伯倫氏(1918年)指数曲綫型公式⁽³⁾

$$R_{28} = \frac{A}{B^x}$$

式中 R_{28} ——混凝土 28 天抗压强度;
 x ——水灰比, 按松体积計算;
 A, B ——常数。

这一公式經大量实验及实践, $A = 815 \sim 985$, $B = 9 \sim 3.5$; $x = 1.5 \times$ 按重量計的水灰比 B/U 。强度按公制。

其后德国胡米(Hummel)提出简化式,即: $R_{zs} = \frac{1000}{10^w}$

2. 苏联别拉耶夫双曲线型公式(1927年)^[1]:

$$R_{zs} = \frac{R_n}{K \left(\frac{B}{U} \right)^{1.5}}$$

式中 R_n ——水泥标号或活性;

B/U ——按重量计算的水灰比;

K ——常数。

后来德国格瑞夫(Graf)建议的公式形式为:

$$R_{zs} = \frac{R_n}{a \left(\frac{B}{U} \right)^{1.5}}$$

式中 R_n ——水泥标号;

a ——常数: 2.5—6 (当用德国 DIN 1164 标准) 软练砂浆。

3. 瑞士鲍洛米(Bolomey)直线型公式(1930年)^[4]:

$$R_{zs} = 0.5 \text{ 或 } 0.55 R_n \left(\frac{U}{B} - 0.5 \right)$$

美国雷氏(Lyso)的公式(1932年):

$$R_{zs} = a \frac{c}{v} + 100$$

式中 c, v 为水泥和水的绝对体积比。如水灰比换算为重量比,且考虑水泥标号,则此两公式无异。

从上面的强度公式的发展情况看来,可作出结论如下:

各国各学派研究家,一致公认水灰比是决定强度的主导因素,其他因素是次要的。这与飞荣的理论是分不开的,即以空隙来控制强度。对于各种其他因素,各派考虑的处理方法不同,例如别拉耶夫、格瑞夫及鲍洛米公式明确地考虑到水泥活性 R_n ; 而爱伯伦、胡米、雷氏公式则概括到常数中。另外,石子是碎石还是卵石,则由于影响不大,各派公式多不考虑,而在鲍洛米,别拉耶夫两公式中

則予以考慮(相差約10%)。由於實用的方便和要求，因此各公式前後的发展形勢是由繁而簡；雙曲綫型的比指數曲綫型的計算要方便一些，而直綫型比雙曲綫型的還要簡單，因此直綫式迄今仍為我國、蘇聯、法國、瑞士及日本等國所採用。

由此可見空隙對混凝土強度有決定性的作用，而且對耐久性（抗凍性和腐蝕性）也有關係。因此，以空隙為出發點，產生了不同的級配理論，以獲得高質量的混凝土。

二、連續級配的理論

1. 最大密度學派的連續級配

早在1901~1907年，美國富勒氏（Fullers）和湯姆遜（Thompson）發表了理想的最大密度級配理論曲綫^[9]。他們的思想路綫，就是受到飛萊空隙理論的影響。要獲得最強的混凝土，必須減少空隙，也就是說提高密度；他們的想法是最大數量的固體粒子能夠擠滿在混凝土混合物中，則其結果將會做成最強的和最優的混凝土。

富勒氏假想的最高密度曲綫是①連續級配；②砂石混合物的密度最緊。這樣，他規定出下列公式：

$$P = 100 \sqrt{\frac{d}{D}}$$

式中 P ——通過篩孔為 d 的集料重量%；

d ——篩孔，公厘；

D ——最大粒度，公厘。

此後在1916年，魏格（Wig）等曾經指出^[16]，此式不適合於所有的集料，其細粒部似乎較少而且不均。

（1）其後，鮑洛米在1935~1938年^[5]，將富勒氏最高密度曲綫改正，並增加了細粒的組成，導出下式：

$$P = A + (100 - A) \sqrt{\frac{d}{D}}$$

式中 P 、 d 和 D 意义同前, A 为常数,取决于稠度和石子种类。一般 A 值介于4~14之間。

以这种观点出发的还有

(2) 瑞士联邦标准(EMP 4):

$$P = 50 \left(\frac{d}{D} + \sqrt{\frac{d}{D}} \right)$$

(3) 比尔宾(Birebent), (1950年): $P = \left(\frac{d}{D} \right)^n$

式中 $n = \frac{1}{2}$ (富勒氏定理), 或 $n = \frac{1}{4}$ 等等。

(4) 由于以上計算較煩, 而且要增加細粒部分, 富尔納斯(Furnas)和安德瑞格(Andererg)于1931年提出各邻篩分計篩余%應該具有一定的比例, 即粗粒可按71%递减, 細粒按83%递减, 而对于水泥可按100%递减⁽¹⁰⁾。

为了評比以上各連續級配的差別, 可參閱表1和表2。

按最大密度理論計算的包括水泥粒子在內的各篩总通过量%

($D=40$ 公厘)

表 1

篩孔 (公厘)	40	20	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	0.085*
富勒 $P = \left(\frac{d}{D} \right)^{\frac{1}{2}}$	100	70.7	50.0	35.4	25.0	17.3	12.3	8.67	6.1	4.6
鮑洛米 $P = A + (100 - A) \sqrt{\frac{d}{D}}$	$A = 4$	100	72.0	52.0	38.0	28.0	20.6	15.8	12.4	9.8
	$A = 10$	100	73.6	55.0	41.9	32.5	25.6	21.0	17.8	15.5
	$A = 14$	100	74.8	57.0	44.4	35.5	28.9	24.6	21.5	19.2
瑞士聯邦 $P = 50 \left(\frac{d}{D} + \sqrt{\frac{d}{D}} \right)$	100	60.4	37.5	23.9	15.6	10.1	6.9	4.4	3.1	2.4
比尔宾 $P = \left(\frac{d}{D} \right)^n, n = \frac{1}{4}$	100	84.1	71.8	59.5	50.0	41.6	35.0	29.5	24.6	21.4
富尔納斯—安德瑞格	100	75.1	57.4	44.9	34.9	26.3	19.1	13.2	8.2	4.1

* 0.085公厘是水泥細度標準篩孔。

綜上所述, 可以看出最高密度連續級配有列特征:

(1) 基本假設: 認為当水泥砂石混合物达到最大密度时, 混

凝土也达到最大密度或最小空隙。也就是說，水泥水化硬化后，粒子骨架和晶网約与分布在干混合物中的而未加水的水泥粒子骨架和密布状态相应。同时，优良的不离析的塑性稠度，将依赖于由粗到細連續搭配的砂石混合物来保証。

不計0.085公厘以下粒子时*，按最大密度理論計算的各篩

总通过量($D=40$ 公厘)

表 2

篩孔(公厘)	40	20	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	0.085
富勒氏 $P = \left(\frac{d}{D}\right)^{\frac{1}{2}}$	100	69.2	47.6	32.3	21.4	13.3	7.9	4.3	1.5	0
鮑洛米 $P = A +$										
$(100 - A) \sqrt{\frac{d}{D}}$										
$A = 4$	100	69.4	47.7	32.4	21.4	13.4	8.1	4.4	1.5	0
$A = 10$	100	69.4	47.7	32.4	21.4	13.4	8.1	4.3	1.5	0
$A = 14$	100	69.4	47.7	32.4	21.4	13.4	8.1	4.4	1.6	0
瑞士聯邦										
$P = 50 \left(\frac{d}{D} + \sqrt{\frac{d}{D}} \right)$	100	59.5	36.0	22.1	13.5	7.9	4.6	2.1	0.7	0
比尔宾 $P = \left(\frac{d}{D}\right)^n, n = \frac{1}{4}$	100	79.9	63.0	48.6	36.5	25.7	17.3	8.4	4.1	0
富尔納斯-安德瑞格	100	74.0	55.6	42.6	32.1	23.1	15.6	9.5	4.3	0

* 不計算0.085公厘以下粒子，可認為是砂石混合物。

(2) 良好的級配，應該对工作度、强度、耐久性和经济意义，显示有影响的作用，而且應該非常明显；否則，費了很大力气，按一定的数学几何规律来探求或达到某种理想級配，效果并不完全理想。例如，人工配制連續級配集料，分級甚細，对 40 公厘的集料有 9 个分級，对水工建筑物用的大粒集料，分級就更多了。但是根据实践，不一定非要恰好符合理想級配，才能得到所需要的混凝土；实际上缺少某一分級，或某一分級量有所增减，反而能获得良好的混凝土。因此，我們應該把这些所謂理想級配，看作是在一定条件下人为地拟訂的理想公式，而不是不能变更的条例。

(3) 按表 1 和表 2 所列数据，可以清楚地看到各派公式的理想值差异相当大。各粒度(0~40公厘)规定的总通过量最大差值达35%(10、5、2.5公厘)；相应 0.085~40 公厘的粒子总通过量

最大差值为23~27%。必須指出,其中对大粒(20、40公厘)规定值差异較小,对再小一些的粒子(1.2公厘以下)差异也較小。它們的主要差异,在于对中間粒子的配量处理上有分歧,象間断級配,則根本上删除了一些中間粒子。本文对連續級配探討的規律基础,就是建立在这种論据上。

(4) 由表1和表2也可以看出来各派最高密度的粒子級配情况。富勒氏理論中,对較細顆粒规定的量較少,但是随着水泥品質和細度的提高,似乎其微粒规定的量显得更少了。富勒氏对强度和工作度的控制是靠調节水量来达成的,如果調整水泥量,則似乎自相矛盾。既靠水量来調节工作度,則强度和耐久性將随水的增多而降低,只有在增加水量达到要求工作度,且强度和耐久性都滿足要求时,这种理想級配才能說是完成了任务。鮑洛米理論,改正了富勒氏細粒較少的缺点,并且把水泥用量考虑在內,以便控制强度。其实,鮑洛米理論,不論 A 值如何,扣除了0.085公厘的粒子后,即砂石混合物的粒子級配,是与富勒氏相同的,这在表1和表2中对比一下,就可以看出来了。他們的缺点,是相同的。瑞士联邦公式的要求是較粗的,可能对細粒混凝土較为适用。比尔宾的理論,灵活性較大; 当 $n = \frac{1}{4}$ 时,似乎太細了。富尔納斯,安德瑞

格百分率法,計算較为簡單,其結果与鮑洛米 $A=14$ 时情况相似,即适用于塑性較大的混合物。

(5) 最高密度理論的連續級配,在砂石骨架对强度的影响,以及粒子間摩擦力对工作度的影响方面,沒有考虑或估計在內。例如,坚固的大粒子較多时,將使混凝土的强度有所改善,能使28天强度提高約10%,特别是对早期强度,提高得較为显著。水泥混凝土早期强度受到固相粒子含量的影响。用最高密度的观点,要配成最高密度的混合物,显然是細粒砂較多。但是細粒多,相对來說,用水量就会增加,空隙也必隨之而增。如保持水灰比不变,則用灰量增大,空隙体积的絕對值也必隨之增大。恐怕为了要配出最大密度的混凝土,采取所謂最高密度連續級配,是不合适的。按数学填

充理論，最密的混合物也不是理想級配所能達到的。蘇聯奧浩欽(Охотин)教授證明，獲得最密的混合物的條件是：粒徑減小比例為16，而重量為大粒的43%，容許在25~50%以內波動。

2. 表面積學派的連續級配理論

在1918年，愛德華(Edwards)首創利用表面積配制混凝土的原理^[7]；混凝土強度取決於水泥與集料表面積之比（在其他情況相同時），因之混凝土的配合比與砂石集料的表面積有關。進而言之，水泥與集料表面積之比相同的混凝土，其強度相近；又兩種集料總體積相等時，較細的集料，因表面積大，為達到同樣的稠度需水較多。

隨後，楊氏(R. B. Young)把愛德華理論與水灰比連系起來^[18]。

他們的理論都不能求出粗細集料的最優級配，然而計算表面積這一理論觀點的提出是頗為重要的。

到1947年歌德特(Goded)提出一套理論^[11]，這一理論把表面積同級配連系起來。他的理論有如下幾項：

(1) 混凝土的抗壓強度乃是表面積，最大粒度和空隙度%的函數，即：

$$R_{28} = f(S \cdot \alpha \cdot D)$$

式中 R_{28} ——同前；

S ——集料表面積；

α ——空隙度%；

D ——最大粒徑。

由於 D 是常數， d 變化很小，所以

$$R_{28} = \frac{b}{S^m},$$

式中 b ——與粒徑 D 有關的係數；

m ——取決於水泥活性和品質的指數。

(2) 集料表面積 S (平方公尺)按下式計算：

$$S = \frac{P}{25D} - \frac{a}{r} \sum \frac{p_i}{d_i - 1 + d_1},$$

- 式中 S ——表面积(平方公尺);
 P ——全部集料的重量(公斤);
 D ——最大粒度(公厘);
 a ——常数(河砂砾 = 3, 碎石 = $3\sqrt{3}$);
 r ——集料比重(公斤/升);
 $d_1, d_2, d_i \dots$ ——筛孔或粒度;
 $p_1, p_2, p_i \dots$ ——在各筛上的遗留量, 其总和为 P 。
 (3) 理想级配曲线为:

$$P = 100 - K \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^\rho \right]$$

- 式中 P ——筛孔 d 的总通过量%;
 D ——同前;

$$K = \frac{100 - f}{1 - \epsilon_f \cdot \frac{1}{2}}$$

- 式中 f ——小于 0.15 公厘的粒子量(%);

$$\epsilon_f \text{——此值} = \frac{0.15 \text{ 公厘}}{D \text{ 公厘}};$$

$$\rho = \frac{m}{m+1}, \text{ 式中 } m \text{——指数, 取决于水泥的活性或品质(如}$$

强度固定, 即相应于集料面积); 一般 $m \neq 1$, 当 $m = 1$ 时, $\rho = \frac{1}{2}$ 。

$$P = 100 - K \left(1 - \sqrt{\frac{d}{D}} \right)$$

设当 f (小于 0.15 公厘的粒子量) 甚少时, 而 $D \gg 0.15$ 公厘, 即 $\epsilon_f \approx 0$, 则 $K \approx 100$, 于是

$$P = 100 - K \left(1 - \sqrt{\frac{d}{D}} \right) = 100 \sqrt{\frac{d}{D}}$$

这一公式即富勒氏学派的公式。由此可以看出，富勒氏理論可以說是歌德特理論的特殊情况，或者說，是 D 較大，0.15公厘以下顆粒較少时的情况。

$$\text{如令 } K = \frac{100 - f'}{1 - \frac{f'}{f} \cdot \frac{1}{2}} (100 - A) \left(1 + \frac{\beta}{100} \right)$$

式中： β ——水泥重量与集料重量的比值(%)，即：

$$\beta = \frac{A}{1 - \frac{A}{100}}, \quad A \text{ 为 鮑洛米公式中的常数。}$$

$$\text{則 } P = A + (100 - A) \sqrt{\frac{d}{D}}$$

这就是鮑洛米公式。

須知在一定工作度下，用水量是細粒(0.15公厘以下)和水泥用量以及水泥活性或品質(表面积)的函数。因此，如令

f ——小于0.15公厘的顆粒含量%；

β ——水泥重量与集料重量之比值%；

n ——取决于水泥活性或品質(表面积)的常数(0.86~1.0)；

ψ ——取决于稠度的常数；

則 $\psi = f + n\beta = \text{常数。}$

歌德特試驗求出，对震动、塑性和稀混合物，其 ψ 值分别为15, 16.5, 18。于是理想級配为：

$$\begin{aligned} P &= 100 - K \left(1 - \sqrt{\frac{d}{D}} \right) \\ &= 100 - \frac{100 + n\beta - \psi}{1 - \sqrt{\frac{0.15}{D}}} \left(1 - \sqrt{\frac{d}{D}} \right) \end{aligned}$$

歌德特的理想級配，概括了前段最高密度的級配，而且結論是相符合的。这一級配考虑到粒度的大小、及水泥表面积和0.15公

厘以下的顆粒和水泥用量，也就是說混凝土的稠度。這也可以說為連續級配提供了一些理論根據。

今舉一例說明，設 $D=40$ 公厘， $n=1.0$ ， $\beta=13.6$ ， $\psi=16.5$ ，

$$\begin{aligned} \text{於是 } P &= 100 - \frac{100 + 1 \times 13.6 - 16.5}{1 - \sqrt{\frac{0.15}{40}}} \left(1 - \sqrt{\frac{d}{D}} \right) \\ &= 100 - \left(1 - \sqrt{\frac{d}{D}} \right) \div 100 - 103.2 \left(1 - \sqrt{\frac{d}{D}} \right) \\ &= 103 \sqrt{\frac{d}{D}} - 3.2 \end{aligned}$$

計算結果列於表 3。

按歌德特理論計算的理想級配

表 3

篩孔 (公厘)	40	20	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	0.085
$P, 0 \sim 40$ 公厘總通過 %										
$103 \sqrt{\frac{d}{D}} - 3.2$	100	69.6	48.4	33.3	22.6	14.6	9.5	5.8	3.1	1.5
不計 0.085 公厘以下粒子的總通過量	100	69.2	47.7	32.3	21.4	13.3	8.1	4.4	1.6	0

由上表看出，歌德特理論的計算結果，細粒組成比富勒氏要少一些，但是如按 0.085 公厘以上粒子計算，其結果是相同的（參閱表 1 和表 2）。也就是說，歌德特理論也是以接受富勒氏級配中的砂石混合物為基礎建立起來的。

3. 干涉學說的連續級配理論

1933 年美國魏茅斯發表了集料粒子干涉學說^{[14] [15]}。設兩相鄰篩孔的直徑分別為 d_1 和 d_2 ，則 $d_1 \sim d_2$ 間的集料分級的 average 粒度，可認為是 d_1 和 d_2 的算術平均。設較大分級的粒度為 D ，各大粒間的間隙距離為 t ，較小粒的分級粒度為 D_1 （圖 1）。

顯然，當 $t < D_1$ 時，發生干涉，使集料空隙增多，密度降低；當 $t = D_1$ 時為臨介干涉，此時集料空隙最小，密度最大； $t = D_1$ 時，也不發生干涉作用。明確的說， t 的間隔包括小粒的平均粒徑和包住集料的水泥膜厚度。為簡化起見，可按下式求 t ：




图 1 粒子干涉情况

$$t = \left[\left(\frac{d_0}{d_a} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] D$$

式中 t, D ——见前段说明；

d_0 ——某一分级集料的干燥捣实密度（单位松散体积中的固体或绝对体积比率），亦即该分级集料容重与比重之比；

d_a ——前述分级在混合集料中的干燥捣实密度（即该分级在大粒空隙中的分布密度，或其单位松散体积中的固体或绝对体积比率）。

试设 $D_1 \sim \frac{1}{2}D$ ，即 $t = \frac{1}{2}D$ ，则 $\left(\frac{d_0}{d_a} \right)^{\frac{1}{n}} = 1.5$ ，于是

$$d_a = \frac{d_0}{3.375}$$

于是各分级总通过量%可按下列式计算：

$$P = \left(\frac{d}{D} \right)^n$$

式中 n ——指数，取决于集料的几何特性。

既令 $\frac{d}{D} = \frac{1}{2}$ ， d_a = 大于 d 的集料量，于是 $P = 1 - d_a$ ，从而得

出 $1 - d_a = \left(\frac{1}{2} \right)^n$ ，也就是

$$n = \frac{\log(1 - d_a)}{\log\left(\frac{1}{2}\right)}$$