

81.45
LYM

苏联化学工业部基本化学工业管理局
萨莫伊洛夫肥料及杀虫杀菌剂科学研究所

无机肥料生产的研究

(内部资料·注意保存)

化学工业出版社

苏联化学工业部基本化学工业管理局
薩莫伊洛夫肥料及杀虫杀菌剂科学研究所

無机肥料生產的研究

刘鉞銘 譯

屠益笙 校

МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
ГЛАВХИМПРОМ
НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ПО УДОВРЕНИЯМ И
ИНСЕКТОФУНГИСИДАМ
имени проф. Я. В. САМОЙЛОВА
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОВРЕНИЙ

Москва—1957

无机肥料生产的研究

劉鈺銘 譯

校

书号：(内)341 定价：0.53元

化学工业出版社(北京安定門外和平街)出版

北京市书刊出版业营业登记证字第092号

化学工业出版社印刷厂印刷 内部发行

1960年7月第1版

1960年7月第1版第1次印刷

開本：787×1092 1/32

字数：88千字

印張：3 $\frac{30}{50}$

印数：3,000

目 录

前言	(4)
过磷酸鈣生产的物理化学原理	M. Л. 契佩列維茨基, E. B. 勃魯茨庫斯 (5)
过磷酸鈣的技术进展	Д. Л. 齐尔林 (16)
高效磷肥的研究	С. К. 沃斯克列先斯基 (27)
磷酸盐热法加工制肥料	С. И. 沃利弗科维奇, H. H. 波斯特尼科夫, B. B. 伊拉里奥諾夫,
	A. A. 伊奧納斯, P. E. 列緬 (48)
磷矿的硝酸处理	A. M. 杜鮑維茨基, Ф. Г. 馬爾戈利斯 (74)
硼肥的生产	Л. Е. 别尔林 (90)
磷肥生产中含氟废料的去毒以及利用的研究	И. М. 鮑古斯拉夫斯基, М. Г. 加勃里耶洛娃 (109)

前　　言

本論文集系为无机肥料生产會議的召开而出版。所收集的各文对于薩莫伊洛夫肥料及杀虫杀菌剂科学研究所近年来在磷肥、复合肥料和硼肥生产方面所完成的主要科学的研究工作的情况作了概要的叙述。

文中除闡明試驗研究工作的现状外，也簡略地論及了化学和工艺学各有关領域当前的任务。

由于編印本論文集的目的是为了使与会者对于与會議直接有关的一些問題有一扼要的概念，所以行文比較简洁。对于与各項研究有关的詳細情节，大多数論文均列有参考文献可資查索。

肥料及杀虫杀菌剂科学研究所技术指导

C.沃利弗科維奇

1957年1月22日于莫斯科

过磷酸鈣生产的物理化学原理

М.Л.契佩列維茨基

Е.Б.勃魯茨庫斯

通常認為，大多数磷矿的含磷部分系由磷灰石属的矿物（氟磷灰石，羟基磷灰石，碳酸盐磷灰石）組成[1、2、3、4]。

但是，科拉磷灰石（岩浆結晶矿）及不同矿床和不同地质时代的磷鈣石却具有特殊的化学性质。

科拉磷灰石精矿，按其純度來說，是一种較好的精矿，它含有磷灰石96%左右（錳和稀土元素对鈣离子的类質同晶取代物包括在內），而矿物杂质，主要是霞石，仅約4%。

同时，磷灰石精矿經粉碎后，它的每一个颗粒均为单晶碎块。

根据卡邦納 (Carbona) [5] 的数据，磷灰石精矿的比表面积（米²/克）仅为粉碎的北非磷鈣石或佛罗里达磷鈣石比表面积的1/10~1/18。显然，这也說明了它与酸类之間的反应为什么會比許多种磷鈣石与酸类之間的反应进行得慢，这里所說的許多种磷鈣石系指混有其他矿物的細晶粒磷酸盐的砾岩而言。

苏联正在研究各种磷鈣石矿床的組成及結構。岩石学研究、显微鏡及电子显微鏡研究[5a、6、7]表明，磷鈣石的組成及結構在許多方面与其地質时代和磷酸盐物质的变質程度有关。例如，深度变質的层状寒武紀卡拉-塔烏 磷鈣石主要含氟磷灰石，就其化学性质而言，这种磷鈣石接近科拉磷灰石精矿。通过最近x光組織的研究，可以証明有碳酸盐磷灰石存在，且其晶格中的正磷酸盐离子可能部分被双基 ($\text{CO}_3^{2-} \cdot \text{OH}^-$) 所取代[3、4]。这种双基进入磷灰石晶格会引起晶格参数 a 的縮小，

但参数 c 則仍然不变。看来，許多种幼齡磷鈣石之所以易被分解，不仅与它們的細晶結構（单个晶粒的大小小于 1 微米）有关，而且還与矿物晶格中含有上述那种易被分解的羟基碳酸盐基有关。

應該把这种不可分解的碳酸盐部分与方解石、白云石等等不属于磷酸盐物质組份的碳酸盐加以区分。当后者含量很大时，最好用浮选法、化学提純法或其他方法将其除去，因为碳酸盐会白白浪費硫酸。对于磷鈣石中的游离碳酸盐含量，最好能有一分析标准，例如，可采用在硫酸或其他緩冲溶液 ($pH \approx 3$) 中选择溶解的方法。


磷鈣石的質量，主要是根据 P_2O_5 、 CO_2 及 R_2O_3 的絕對百分数来評定的。原料中 P_2O_5 的百分数愈高，那末可被酸分解的杂质的百分数就愈低，但并不总是如此。除了进行一般分析外，对于磷鈣石的质量最好能根据硫酸分解磷酸盐时轉入溶液中的阳离子总数来加以評定。所以要这样做是因为所有酸溶性阳离子能中和反应时所生成的磷酸，从而生成酸-盐緩冲混合物，在这种混合物中磷酸盐的进一步分解（过磷酸鈣化成时）是进行得很慢的。从这一观点出发，卡拉-塔烏磷鈣石中的 Mg 阳离子特別有害（參閱下文）。磷鈣石中被硫酸萃取出的阳离子总数，可用絡合滴定法进行測定。

对苏联卡塔-拉烏层状 磷鈣石的多年研究表明，該种磷鈣石的質量，特别是对其中 P_2O_5 及 MgO 的含量而言，随着矿层深度的增加而逐渐变坏。这可能是由于矿体表层中的伴生矿物风化之故。这种情况在評定新发现的矿床质量时應該加以考虑。

过磷酸鈣的盐类平衡系統及相組成的計算

由于科拉磷灰石精矿的純度很高，因此可以把生成过磷酸鈣的化学反应看作是由下列简单反应式組成的两步連續进行的

过程：



第一步及第二步中磷灰石的消耗量比取决于硫酸定額，硫酸定額愈高，第一步分解的磷灰石量就愈多，而剩留到第二步的磷灰石量也就愈少。

磷灰石的分解率与硫酸定額有直綫关系。定額愈高，分解率愈大；并且反应的中間产物及最后产物中的游离 H_3PO_4 含量也随之增加。在正常生产情况下，第一步反应于混合器內开始，于化成室內結束。从化成室內卸出的过磷酸鈣不应含游离硫酸。

如果令磷灰石直接与高浓度硫酸或很热的硫酸作用，那末反应的进行就会遇到困难。

开始时反应是正常的，但很快就会停滞下来，因而所得过磷酸鈣料浆或者凝結得很慢，或者完全不凝結而发生分层现象。这是由于磷灰石颗粒表面生成 $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ 薄膜或 CaSO_4 薄膜之故。当結晶条件不良时，生成的膜很薄而不易为酸所渗透，这就阻止了下一步分解反应的进行。当硫酸浓度大于 64% H_2SO_4 、酸溫超过 70°C 时，在磷灰石与硫酸間歇混合的过程中可以观察到这种现象。改变反应剂的混合条件，特別是往 H_2SO_4 含量低而 H_3PO_4 含量高的反应料浆（反应式 1）中加入反应剂，可以避免不可渗透的薄膜的生成。对这种混合条件最为有利的是連續过程，在連續过程中如条件稳定，那末采用較高浓度硫酸是有条件的，这样就可以制得水分較低而有效 P_2O_5 含量較高的过磷酸鈣。

因此，連續过程不仅表示一种新的設備配置，同时也大大改善了工艺规程。

用磷灰石制过磷酸鈣时，原料中所含的氟約有40%揮发，其余的氟則以未分解的磷酸盐形态殘留下来，或者与霞石及其他硅酸盐反应而生成微溶性盐类 Na_2SiF_6 及 Na_3AlF_6 等等。因此，不妨認為；用磷灰石制造过磷酸鈣时所生成的盐类系統是由 CaO 、 P_2O_5 、 SO_3 和 H_2O 四个組份組成的。

曾經研究了下列与过磷酸鈣生成反应有关的系統：

1. $25 \sim 100^\circ\text{C}$ 下 $\text{CaO} - \text{P}_2\text{O}_5 - \text{H}_2\text{O}$ 系統的溶解度 [8, 9, 10]。
2. $25 \sim 80^\circ\text{C}$ 下 CaSO_4 、 $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ 及 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 在 $\text{H}_3\text{PO}_4 - \text{H}_2\text{O}$ 溶液中的溶解度 [11, 12]。
3. 50 和 80°C 下 CaSO_4 、 $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ 及 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 在 $\text{H}_2\text{SO}_4 - \text{H}_2\text{O}$ 溶液中的溶解度 [13]。
4. 85 、 95 及 105°C 下 $\text{H}_2\text{SiF}_6 - \text{H}_3\text{PO}_4 - \text{H}_2\text{O}$ (过量 SiO_2) 系統中 SiF_4 的蒸气压力 [13]。
5. Na_2SiF_6 在 H_3PO_4 水溶液中的溶解度 [14]。

曾用 X光組織法研究了过磷酸鈣生成反应 (反应式 1) 中析出的硫酸鈣的組成。研究証明，最初析出的是半水合物，接着半水合物很快就变成硬石膏 [15, 16]。

这些数据已全部用来計算由磷灰石精矿制得的过磷酸鈣的相組成，并用来詳細分析工艺过程的各个阶段 [13, 17]。

下表所列为第一步反应接近終結时过磷酸鈣各主要組份的百分含量的計算公式。

計算过磷酸鈣液相中 P_2O_5 的浓度时，可以应用下式。

$$\text{P}_2\text{O}_5\% = \frac{0.435 \cdot n}{0.6n + W \text{ 产率}}$$

式中： W —— 过磷酸鈣中水分的百分含量。

根据过磷酸鈣中总 P_2O_5 、有效 P_2O_5 和游离 P_2O_5 的百分含量，以及 SO_4^{2-} 离子和水分的百分含量，可以导出生成过磷酸鈣

組 一 份	組 份 含 量	过磷酸鈣中組份百分數
CaSO_4	$n \cdot \frac{\text{CaSO}_4}{\text{H}_2\text{SO}_4}$ ①	$\frac{1.338 \cdot n}{\text{产 率}}$ ②
H_3PO_4	$0.6n$	$\frac{0.6 \cdot n}{\text{产 率}}$
P_2O_5	$0.6n \cdot \frac{\text{P}_2\text{O}_5}{2\text{H}_3\text{PO}_4}$	$\frac{0.435 \cdot n}{\text{产 率}}$
氟	$0.6③ \cdot 3.1④$	$\frac{1.86}{\text{产 率}}$

① n ——100重份磷灰石所需无水硫酸的重份(硫酸定額)。

② 过磷酸鈣产率 = $\frac{\text{磷灰石中的P}_2\text{O}_5\%}{\text{过磷酸鈣中的总P}_2\text{O}_5\%}$ 。

③ 残留在过磷酸鈣中的氟量以60%計。

④ 磷灰石精矿中含3.1%F。

的第二步反应的物料平衡式。

平衡式如下：

$$\frac{[\text{有效}]-[\text{游离}]}{[\text{有效}]} \cdot 100 = Z = 333.3 - \frac{14500n}{AK} \quad (3)$$

式中： [有效]——过磷酸鈣中有效 P_2O_5 的百分数；

[游离]——过磷酸鈣中游离 P_2O_5 的百分数；

Z——相复合体中磷酸第一氢离子的中和百分数

(即 CaSO_4 、HF 及未分解的磷灰石不計)；

n——硫酸定額 (100重份磷灰石所需硫酸重份数)；

A——磷灰石精矿中的 P_2O_5 百分数(一般为39.4)；

K——磷酸盐原料的分解率(%)。

硫酸定額(%)除按 SO_4^{2-} 离子的化学分析計算外，还可以按如下的物料平衡公式算出：

$$n = (0.69[\text{游离}] + 1.61[\text{有效}]) (\text{产率})$$

式中： n—— H_2SO_4 定額，即100重份磷灰石所需的 H_2SO_4 重

份數，

(產率)——根據原料磷灰石中的 P_2O_5 及過磷酸鈣中的總 P_2O_5 含量而確定的過磷酸鈣產率，即：




$$\text{產率} = \frac{A}{(\text{總})} \quad (4)$$

把反應的物料平衡與 $\text{CaO}-\text{P}_2\text{O}_5-\text{H}_2\text{O}$ 系統中的溶解度圖結合起來，可以作出列綫計算圖，借此即可用圖示法求出過磷酸鈣任一化成階段[13]各主要相的組成及相對含量[17]。

工藝過程的這種物理化學分析可以在生產上解決與化學及工藝學有關的一連串問題。例如，含水分 16% 的過磷酸鈣在 100° C 下從化成室卸出後不含有固相 $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。這種鹽只有當過磷酸鈣在倉庫內冷卻並進一步熟化時才會結晶。由此可見，過磷酸鈣所以能在化成室內凝結，完全是由於有含有過磷酸鈣的液相的凝膠從硫酸鈣生成。

通過上述途徑可以對過程作定量物理化學分析，從而擬定改善過程的路綫。例如，可以對早已知道的定性論點作定量的說明，即表示產品易碎性的過磷酸鈣固相百分數是隨硫酸濃度的增高、過磷酸鈣水分的減少、分解率的增高以及過磷酸鈣的冷卻而上升的。

目前，用卡拉-塔烏磷鈣石製得的過磷酸鈣的相組成的計算問題基本上也已解決。這個過程與前面不同的地方就在於有大量 MgO 組份轉入溶液。反應大致可用下列三個階段表示：





曾对 $\text{MgO}-\text{CaO}-\text{P}_2\text{O}_5-\text{H}_2\text{O}$ 四元系統进行了研究[18]、对 $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{P}_2\text{O}_5-\text{SO}_3-\text{H}_2\text{O}$ 五元系統进行了部分的研究[18]，并得出了卡拉-塔烏 磷鈣石制过磷酸鈣的物料平衡公式以及相組成的計算图表。

工艺过程的物理化学分析表明，磷鈣石中的 MgO 对生产是一种非常有害的杂质。可溶性鎂盐聚积在液相中，能阻止磷酸盐原料的分解(参阅下文)。

显然，其他阳离子——磷酸的中和剂，如：

Fe^{+2} , Fe^{+3} , Al^{+3} , La^{+3} 等——也会起这样的作用。

对于某些 $\text{Me}_2\text{O}_3-\text{P}_2\text{O}_5-\text{H}_2\text{O}$ 类型的三元系統，已就酸性范围进行了研究[19、20]。

天然磷酸盐分解的过程动力学

众所周知，在一般条件下进行的化成室化成，不能立即得到分解率高的过磷酸鈣，因此需要有一定時間讓过磷酸鈣在仓库内化成。过程的这一阶段与其余的連續生产阶段的步調不一致。为了强化这一阶段，正在进行磷酸盐原料分解动力学的研究；对分解起阻止或加速作用的各个因素也正在研究中。

研究时既采用过接近工业生产的条件，也采用过单独的物理化学条件。已經研究了粒度組成、高硫酸定額、液相磷酸第一氢离子的中和程度、混合时的反应溫度及化成溫度的影响。在广泛的浓度及溫度范围内，研究了硫酸和磷酸水溶液[21]以及 $\text{CaO}-\text{P}_2\text{O}_5-\text{H}_2\text{O}$ 系統[22]和 $\text{MgO}-\text{P}_2\text{O}_5-\text{H}_2\text{O}$ 系統[23]的饱和溶液分解粗晶粒磷灰石的反应速度。

用硫酸及硫酸-磷酸混合酸分解磷灰石的动力学研究表明有这样一个酸浓度范围存在，在該范围内当各反应剂混合后，由于磷灰石表面被一种硫酸鈣的不可渗透的薄膜所鈍化，因而

分解反应立即停止。在这些研究中也查明了这样一些硫酸浓度，在采用这些浓度时能生成疏松的、可渗透的、不会阻止分解反应的薄膜。所得到的动力学数据已用来作为研究用磷灰石連續生产过磷酸鈣的基础，在連續过程中所用的硫酸浓度要比間歇过程高得多。

阻止第二步反应的因素之一，是过磷酸鈣的液相組成。浓度为 $33\sim45\% P_2O_5$ 的磷酸是一种中等弱酸，在生成的磷酸盐——磷酸緩冲混合物中磷灰石分解得很慢。这一情况使过磷酸鈣仓库化成的整个动力学受到深刻的影响。

提高过磷酸鈣液相氢离子浓度的各类措施都能使分解作用强化。

例如，甚至把磷灰石制得的过磷酸鈣冷却，也能使反应强化，这是因为冷却时 $Ca(H_2PO_4)_2 \cdot H_2O$ 部分进行結晶，从而液相 pH 值剧烈下降。

磷灰石制得的过磷酸鈣在 $0\sim90^\circ C$ 的广泛溫度范围内进行的最終化成的實驗室試驗确定，貯存溫度为 $40\sim50^\circ C$ 时过磷酸鈣的化成速度最快。

在較低或較高的溫度下，过磷酸鈣中残留的磷灰石的分解速度較慢。相反，由卡拉-塔烏 磷鈣石制得的富鎂过磷酸鈣最好在較高的溫度下化成。

关于完全取消过磷酸鈣的仓库化成过程在經濟上是否合理的問題，尚未获得解决，但在任何情况下，不言而喻，都必須将化成時間縮短到最小限度。

这时可以利用下列因素：

(1) 提高硫酸定額。應該考慮到，大部物質分解后必須将过磷酸鈣进行中和；采用的硫酸定額愈高，中和的程度就愈大；

(2) 撒扬化成室的过磷酸鈣，以减少产品中微粒不均匀

現象；

(3) 改变化成时的溫度条件；

(4) 采用混合酸分解磷酸盐原料。

最后这条路綫比較新穎。研究一下用 $HCl + H_2SO_4$ 、 $HNO_3 + H_2SO_4$ 、 $HNO_3 + H_2PO_4$ 、 H_3PO_4 及其他混合酸的分解动力学，是有一定意义的。

借助这类反应，可以用现有过磷酸鈣生产设备进行氮磷肥料和氮磷鉀肥料的生产过程，而不需分离 $CaSO_4$ 或只需部分分离 $CaSO_4$ 。

其中某些反应苏联肥料及杀虫杀菌剂科学研究所定于1957年着手研究。

与过磷酸鈣氨化問題及与以过磷酸鈣生产复合肥料問題有关的各个系統的研究

近十年来，由于广泛运用氨、氨与硝酸銨或硝酸鈣的溶液、氨与尿素的溶液等来氨化过磷酸鈣，因而开展了对这些过程的化学研究工作。

这里首先應該指出美国所进行的一系列工作[24]，这些工作是关于氨化时与磷酸二氢鈣退减成 $CaHPO_4$ 、 $Ca_3(PO_4)_2$ 及 $Ca_5(PO_4)_3F$ 同时发生的一些反应的研究。

与这一問題有关的多組份盐类系統，主要是 $CaO-P_2O_5-N_2O_5-NH_3-H_2O$ 五元系統的平衡研究，也具有重大的意义。此項研究是由許多瑞士研究者在 R. 弗拉特 (FLatt) 的領導下經過周密考慮后进行的[25]。

苏联肥料及杀虫杀菌剂科学研究所正在研究 $(NH_4)_2O-MgO-P_2O_5-H_2O$ 和 $(NH_4)_2O-CaO-P_2O_5-H_2O$ 系統，这两个系統对于了解用氨中和卡拉-塔烏 磷鈣石 制得的过磷酸鈣时

所发行的过程是很重要的，特別是可以查明氯化过磷酸鈣在其送入仓库后发生凝結现象的原因。

應該扩大所研究的系統的范围，把钾盐也包括进去[25]。

这些研究是有前途的，因为今后过磷酸鈣工业的发展不管采用何种方案，都是与含有微量元素的完全肥料的生产有着不可分割的关系。

参 考 文 献

1. M. Mehtel Zs. f. Phys. Ch. B 15, 223—31 (1931).
2. И. Д. Борисман-Старынкевич и Н. В. Белов. ДАН. 26, 811 (1940); 90, 89 (1953).
3. Н. В. Белов. ДАН 22, 90 (1939).
4. Р. П. Озеров, Л. В. Гриншпан и Г. И. Бушинский. Записки Всесоюзного Минер. общ. 3, 303 (1956).
5. F. Carbona. L'Ind. Chimique февраль 1956 г., стр. 41.
- 5а. А. В. Казаков. Фосфатные фации. М.—Л., ГОНТИ, 1939. Труды НИУИФ, вып. 145.
6. С. И. Вольфович, Л. Б. Гриншпан и А. Б. Шехтер. ДАН 85, 137 (1952).
7. M.-c Connell. D. Am. Min 23, № 1 (1938).
8. H. Bassett Zs. Anorg. Ch. 53, 33 (1907); 54, 1 (1908).
9. А. П. Белопольский, А. А. Таперова, М. Т. Серебренникова, М. Н. Шульгина. Ж. «Хим. пром.» 14, 7, 504 (1937).
10. Elmore K. and Farr T. D. Ind. a. Eng. Chem. 32, 4, 580 (1940).
11. А. А. Таперова. Ж. «Пр. х.» 18, № 5, 643—52 (1940).
12. А. А. Таперова и М. Н. Шульгина. Ж. «Пр. х.» 18, № 9/10, 521—28 (1945).
13. М. Л. Чепелевецкий и Е. Б. Бруйкус. Физико-химические основы производства суперфосфата (в печати).
14. М. Л. Чепелевецкий и Ц. С. Больц. Ж. «Пр. х.» 10, № 7, 1186 (1937).
15. А. П. Белопольский и А. А. Таперова. Ж. «Х. пр.» 15, № 3, 44 (1938).
16. H. G. Marshall, S. B. Hendricks a. W. L. Hill. Ind. a. Eng. Chem 32, 12, 1631 (1940).
17. М. Л. Чепелевецкий. Изв. сектора физико-хим. анализа, 19, 326 (1949).
18. А. П. Белопольский, С. Я. Шпунт и М. К. Шульгина. Исследование прикладной химии. Сборник научно-исследов. работ, посвященный памяти акад. Э. В. Брицке. М.—Л., 1955, стр. 107; Ж. «Пр. хим.» 22, 323 (1950); 24, 404 (1951); 27, 391 (1954).
19. Е. Б. Бруйкус. Труды НИУИФ, 137, 110 (1937).
20. Е. Б. Бруйкус. Исследов. по прикладной химии. Сборник научно-исследов. работ, посвященный памяти акад. Э. В. Брицке, М.—Л., 1955, стр. 184.

- 20a. H. Guerin et R. Martin. Compt. Rend. 234, № 18, 1777 (1952).
21. Е. Б. Бруцкус, М. Л. Чепелевецкий. Изв. сектора физ.-хим. анализа АН СССР, 20, 383 (1950).
22. К. С. Краснов. Ж. «Прикл. химии» 25, 1114 (1953); 28, 1275 (1955).
23. М. Л. Чепелевецкий, Е. Б. Бруцкус, К. С. Краснов, Е. В. Южная. Ж. «Неорг. хим.» 1, 1512, (1956).
24. E. W. Harvey and G. L. Frear в кн. W. H. Wagaman Phosphoric Acid, Phosphates and Phosphatic Fertilizers. Reinhold Publ. Corp. 1952.
25. R. Flatt, G. Brunisholz с corp. Helvetica Chimica Acta тома 33—39, 1950—56 гг. (20 публикаций).

过磷酸鈣的技术进展

Д.Л.齊爾林

虽然在第二次世界大战后的年代里高效磷肥的生产在許多国家中都有了很大的发展，但是主要的磷肥仍然是普通过磷酸鈣。其比重約占水溶性磷肥世界总产量的70%左右。

普通过磷酸鈣在磷肥总生产中所以占有这样的地位，除了由于产品在农学上的性质很好外，还由于其生产技术简单、成本低、工厂基建費用少。

1955年，过磷酸鈣的生产总量为二千六百六十万吨，其中美国占30.4%，欧洲占44.7%。

无论在美国或在欧洲，大多数过磷酸鈣工厂的生产能力都是很小的，而且是旧式装备的。例如，根据1950年的統計，当时美国200个进行生产的工厂中只有111个工厂具有机械化的化成室，其中16个系連續操作，95个系間歇操作。

連續操作装置中最通用的有布罗德弗尔特(Broadfield)装置(美国，英国，比利时，捷克斯洛伐克)和莫里茨-斯坦特(Moritz-Standaert)装置(英国，法国，德意志民主共和国，捷克斯洛伐克，南斯拉夫)。近年来实现了以連續法生产过磷酸鈣的新方法，如薩克特法(Sackett)(美国)和芒特卡提尼法(Monticatini)(意大利)。

薩克特法系利用空塔作为混合器，磷酸盐和硫酸以悬浮分散态导入。

芒特卡提尼法的特点在于化成室的結構新穎，为一个带有翻倒自动卸料斗的迴轉斗式运输机。

在某些新厂中已实现了磷酸盐和硫酸加料的自動調节。

苏联的过磷酸鈣工业基本上是生产能力大的工厂組成的。