

196

# 苏联化学纤维论文选集

罗果文等著

余振浩选譯

紡織工業出版社

三  
034

# 苏联化学纖維論文选集

罗果文等著

余振浩选譯

文

紡織工業出版社

1958

## 目 錄

譯序.....	( 3 )
化学纖維生產技術發展的現狀和远景(罗果文).....	( 5 )
人造纖維和合成纖維的新的变体方法(米哈依洛夫等).....	( 31 )
粘膠化学方面的新研究(罗果文).....	( 35 )
提高浸碱槽压机生產率的方法(梅奧斯等).....	( 73 )
制取粘膠液的新方法(莫吉列甫斯基).....	( 79 )
再論制取粘膠液的新方法(莫吉列甫斯基等).....	( 91 )
粘膠纖維紡絲過程的研究(罗果文等).....	( 99 )
粘膠纖維成形方面的新工作 (罗果文).....	( 107 )
粘膠脫泡條件對紡絲過程的影響 (彼列別爾金等).....	( 116 )
關於粘膠過濾方法的選擇 (巴申科).....	( 120 )
用烟道气接触法蒸發和加热沉淀浴 (巴罗琴娜等).....	( 123 )
高支強力粘膠絲的制取 (米哈依洛夫等).....	( 130 )
關於高支粘膠切段纖維的制取 (梅奧斯等).....	( 142 )
關於高支強力粘膠切段纖維的制取 (梅奧斯等).....	( 145 )
論粘膠絲均勻染色的條件 (洛大列夫).....	( 149 )
關於改進粘膠切段纖維紗特性和使用特性 (艾蓋斯).....	( 156 )
聚合物鏈的結構對聚酰胺及其纖維特性的影响 (穆羅莫娃等).....	( 161 )
關於聚酰胺合成纖維的某些物理机械特性 (林傑等).....	( 176 )
關於卡普隆的彈性和疲勞度 (馬屠康尼斯).....	( 186 )
關於卡普隆纖維的应用 (萊赫林).....	( 196 )
卡普隆纖維的紡前染色 (白斯布依姆).....	( 202 )
新的聚酰胺纖維埃南特 (斯特列比海耶夫等).....	( 205 )
聚对苯二甲酸乙二酯合成纖維 (波克羅甫斯基).....	( 208 )
合成纖維泰里綸 (克拉斯諾夫).....	( 213 )

聚丙烯腈纖維——尼特隆 (罗斯金).....	( 219 )
提高含氯的乙烯聚合物纖維的耐热性 (米哈依洛夫等).....	( 227 )
过氯乙烯樹脂的分子量和多分子性对氯綸纖維物理机械特性的 影响 (盖列尔).....	( 232 )
增加氯綸纖維的强度 (蓋別爾).....	( 237 )
合成纖維氟隆 (扎楚林娜等).....	( 243 )
尺寸效应对人工成形纖維的特性的影响 (康金等).....	( 247 )
論人工成形的纖維的內应力 (科金娜等).....	( 254 )
附錄:	
I . 化學纖維名称索引 .....	( 259 )
II. 名詞对照 .....	( 264 )

## 譯序

从50多年前制得粘膠纖維以來，人造纖維的發展極為迅速，尤其是20多年前制出合成纖維后，不斷發現新型的合成纖維。由於化學纖維具有天然纖維所沒有的新的寶貴特性，能更好地滿足各工業部門和人民羣眾對紡織品的需要，還由於化學纖維的原料易於取得，並能不斷擴大纖維品种，因此化學纖維的生產已引起了世界各國普遍的重視，它的產量與年俱增，合成纖維的發展速度尤為驚人。

蘇聯第六個五年計劃中規定除增加原有人造纖維、氯綸和卡普隆的產量外，還要開始生產新型纖維阿尼特、拉夫桑和尼特隆，並在五年中把合成纖維的產量提高3倍。

去年年底党中央提出我國的鋼鐵及主要工業產品的產量方面要在十五年內趕上或超過英國，在化學纖維生產方面，也將以這一偉大口號作為奋斗目标。雖然英國現在的化學纖維產量占世界第三位，而我國過去化學纖維生產的基礎薄弱，但是由於我國的優越的社會制度和蘇聯的無私援助，保證了工業的高速度發展。因此，我國將立刻出現一個發展化學纖維生產的高潮。

為了配合我國發展化學纖維工業的需要，並更好的向蘇聯學習，譯者選譯了近年來蘇聯書刊上登載的論文31篇，供我國化學纖維工作者參考，此外，又收集了一些常見的化學纖維名稱，列表於附錄中。因手頭資料缺乏，並限於譯述水平，錯誤與不妥之處一定很多，敬希大家批評指正。本書部分譯稿，經孫君立工程師和李志芳工程師協助審閱，特此致謝。

譯者 1958.1.31.

本書收集了苏联近年來刊登在書刊上有关化学纖維（人造纖維和合成纖維）的研究論文 31 篇，其中詳細探討了某些化学纖維的化学、工藝学、特性及其应用等問題。本書可供我國科學研究人員和工程技術人員参考。

### 苏联化学纖維論文选集

罗果文等著

余振浩选譯

\*

紡織工業出版社出版

（北京東長安街紡織工業部內）

北京市書刊出版業營業許可證出字第16号

五十年代印刷厂印刷·新華書店發行

\*

850×1168 1/32 开本·8<sup>16</sup> 印張·206 千字

1958年5月初版

1958年5月北京第1次印刷·印数6,001~850

定价(10) 1.45 元

# 化学纖維生产技术发展的現狀和远景

罗果文

3. A. Роговин, Состояние и перспективы технического развития производства химических волокон,  
“Химическая наука и промышленность”, № 1, 8 ~ 21, (1956)

化学纖維\*生產是近年來發展最快的化學工業部門之一。战后从1946年到1954年，全世界各种紡織纖維的產量提高了80%，化學纖維的產量增加了2倍以上。近來，这些纖維的產量又有顯著提高。表1列有1953年与1954年化學纖維世界產量的比較数字[1]。

表 1 1953 年和 1954 年 化學纖維的世界產量(噸)

	1953 年	1954 年	合1953年 產量的%
由纖維素制得的長絲.....	945000	927000	98
由纖維素制得的切段纖維.....	946000	1115000	118
由合成聚合物制成的長絲和切段纖維(不完全統計)	175000	216000	123.4
共 計.....	2066000	2258000	109.3

从这些数字中可以看出，1954年化學纖維的总產量比1953年增加了9.3%，由纖維素制出切段纖維的產量增加了18%，合成纖維的產量增加了23.4%。同时，由纖維素制得的長絲的產量却減少了2%。

根据預知的数字，1955年这些纖維的產量又有進一步的增長。

\* 化學纖維指天然高分子化合物(制出入造纖維)和合成高分子化合物(制出合成纖維)經化學加工得出的纖維。

表 2 列有化学纖維佔所有各种紡織纖維世界產量的比重。

表 2 1946 年到 1954 年 各种紡織纖維的世界產量

年 份	織 維			
	棉 花	化 學 纖 維	羊 毛	天 然 絲
	佔 世 界 產 量 的 %			
1946	70.65	13.0	0.6	0.35
1950	67.9	20.0	11.86	0.24
1954	68.8	20.5	10.5	0.20

因此，1954 年这些纖維的比重較 1946 年增加了 50% 以上，几乎比羊毛的產量多一倍\*。

化學纖維產量不斷增長的基本原因如下。

(1) 可以得到一些具有新的特性的纖維，這些特性是天然纖維所沒有的。因此可以大大擴大制品的品種，以應技術方面和日用方面的需要。

(2) 化學纖維生產的工藝過程逐漸改善和趨於合理，保證了進一步降低成本。這就提高了它們對天然纖維的競爭實力。

(3) 生產化學纖維所需的基建投資（包括生產有關各種原料和輔助材料的費用）比取得天然纖維所需費用較少；生產化學纖維所需的勞動量也較少。

目前各國生產的化學纖維，主要有三種由纖維素和纖維素酯制得（粘膠纖維，銅氨纖維，乙酸酯纖維），還有十種以上由各種合成聚合物制得。有的正在少量生產由聚糖醛酸制得的纖維（英國的藻朊酸酯纖維）和蛋白質人造纖維（由乳酪、玉蜀黍朊和花生朊制得）。各

\* 化學纖維生產經濟方面的詳細數字請看蘇聯“化學科學與工業”雜誌 1956 年第 1 期中 Г·Е·比爾蓋爾的論文。

个国家里各种化学纤维生产规模的对比时常有很大的变动。这取决于原料基地的有无，特别是取决于重有机合成工业的发展，和平工业和军事工业的各个部门对纤维所提出的要求，科学的研究的规模，机器制造业的发展以及其他许多非常重要的因素。按资本主义垄断统治的条件，资本主义国家内，决定某些化学纤维发展规模的基本因素之一是各个康采恩所支配的生产方法的专利权，运用这种专利权，他们可以阻遏或人为地刺激某些纤维生产的发育。尽管各个资本主义国家在发展人造纤维以及合成纤维方面有它独特情况，但仍可以确定某些能够说明各种化学纤维的对比和生产规模的主要趋向。

表 3 列举近年来主要几种化学纤维的生产规模和对比数字。

表 3 主要几种化学纤维的生产\*

纤维	1951 年 (千吨)	1954 年	
		(千吨)	占世界产量的 %
<b>粘胶纤维：</b>			
(1) 长丝(丝与簾线).....	703	682	—
(2) 切段纤维.....	650.9	859.8	—
共 計	1353.9	1541.8	78.4
<b>乙酸酯纤维：</b>			
(1) 长丝.....	202	165	—
(2) 切段纤维.....	69.8	44.4	—
共 計	217.8	209.4	10.6
<b>合成纤维(长丝与切段纤维)</b>	117.2	215.6	11.0

从表 3 可以看出，粘胶纤维仍然是目前各 国 所生产的一种主要化学纤维。个别国家里，粘胶纤维生产的比重达 90~95%，而 美 国 在 1954 年的 比重已降低到 57.3%，因为乙酸酯纤维与合成 纤维相

\* 表 3 所列的只是资本主义国家的数字。

应增加。由於化学成份、生產条件和特性大不相同的各种化 学纖維已經非常之多，新的化学纖維又在不断出現，这就必然会引起这样一个問題：哪一种纖維是最有前途的万能纖維；能不能够制得这样一种化学纖維，使它可以滿足各个工業部門所提出的各种不同要求，并且可以完全代替天然纖維，特別是來代替羊毛？提出这种要求的人們不僅是一些不十分了解化学纖維特性和生產工藝的人，有时还有一些直接与生產或加工化学纖維工作有关的工作人員。例如去年德意志民主共和國举行的合成纖維代表會議上，对各种化学纖維特性作过許多研究的拜尔林盖尔在他的报告中提出了理想纖維的概念，这种纖維應該或多或少地滿足一切要求。

这种提法，無疑，是不正确的。有人試想制出一种万能纖維，使它能滿足各个工業部門不断提出的各种愈來愈多的特別要求。作这种嘗試是毫無根据的。按照我們的意見，这种嘗試是註定要失敗的。有人認為將來化学纖維要完全代替天然纖維，这也是沒有什么理由的。正如發展鋼、鋁和其他金屬的生產並不排斥生、熟鐵生產的進一步擴大，同样，組織並迅速發展聚酰胺纖維、聚酯纖維及其他类型合成纖維的生產也不排斥擴大棉花、羊毛等天然纖維生產的可能性和必要性。要制出一种纖維既具有相当高的親水性和良好的染色性，以滿足制造日用品大多数的要求，同时又具有高度的絕緣性，能达到許多重要工業部門对纖維的要求，这是不可能的。要制出一种纖維，使它既有羊毛纖維那样的机械特性，又有近於棉纖維的机械特性指标，这也是不可能的。要制出一种纖維，使它既有高度的耐热性，又有高度的彈性和塑性，也是很困难的。这样的例子还可以举出不少。

因此，化学纖維生產技術發展的基本方向是制出有各种特性並能满足消費者各种要求的不同类型的纖維。要确定某一种化学纖維生產的远景及其最合宜而最有根据的应用范围，必須先有十分客觀而可靠的纖維特性指标。研究纖維品質时，往往要測定纖維机械特性的某些指标——断裂强度和伸長率，最好还包括彈性。这些指标对

确定纖維及其制品的特性有重要的意义，尤其是制品可能受到瞬时冲击负荷，如帘子布、纜繩、降落伞，就更有决定性意义了。可是按許多情况，纖維的强度倒不大重要，而决定纖維对某种具体用途是否合宜的其他特性却比它更重要。为了說明这点，可以这样指出，羊毛纖維的使用特性是非常好的，但它的断裂强度为棉纖維的  $1/2 \sim 1/3$ 。乙酰纖維素纖維的强度比粘膠纖維小  $1/3 \sim 1/2$ ，但用它制成的日用品的品質却比粘膠纖維高。化学纖維及其制品的品質，以及它們相应的合理使用范围取決於它們的綜合特性。这些特性中，除了机械指标之外，纖維的耐化学品性、耐热性、耐光性、耐磨性、所得制品形狀的稳定性、易汚性、易淨性、染色性、光滑性(溜滑性)都有重大的意义。还有一些其他指标，初看起來不大重要，但是在纖維加工过程中和制品使用时却具有重大的意义。

例如，聚酰胺纖維具有可貴的綜合特性，这就决定它能有效地用於不同的用途，但是它的光滑性(溜滑性)使某些針織品(特別是長統絲袜)的品質降低。泰里綸(聚酯纖維)与其他纖維混和后制成的衣料織物有一个基本优点，即制品的形狀穩定。。

近來，有人[2]試將各种纖維(首先是合成纖維)的特性作系統整理，依据實驗室測定結果和消費性能試驗結果确定它們最合宜的应用范围。这些数据列入表4。

表中有許多空白的地方，須將新品种纖維及其制品經過長期而細致的全面試驗之后才能填入。到現在为止，還沒有十分可靠的方法來評定纖維及其制品的品質。在實驗室条件下用各种方法來評定纖維的特性，多半不能得出滿意的結果。利用所得的實驗数字，只能預計和帮助發現一些能適合於具体用途的纖維。然而这些研究方法目前还不能对实际使用条件下(在大小和符号时常变动的各种变形的作用下，在溫度变化很大的不同大气条件下)的纖維性狀作出肯定的結論。到現在为止，确定各种纖維品品質最可靠的方法，对日用品是穿用實驗，对技術用品是在实际使用条件下進行實驗。

由於沒有十分可靠的方法來測定纖維的品質，对制取新

表 4 各工業部門中合成纖維的应用

应用范围	聚酰胺纖維		聚丙烯纖維		聚酯纖維		聚氯乙烯纖維	
	切段纖維	長絲	切段纖維	長絲	切段纖維	長絲	切段纖維	長絲
日用 品組								
1.下內衣針織品…	3	2	—	—	—	—	—	—
2.男袜和童袜……	3; 1	2	4	—	4	—	—	—
3.女长袜……	—	1	—	4	—	4	—	—
4.上衣針織品…	—	—	3	—	3	—	—	—
5.女衣料……	—	2	3	—	3	—	—	—
6.外衣料……	3	—	3	—	3	—	—	—
7.工作服……	3; 1	—	—	—	—	—	—	2
8.幕……	4	4	1; 2	1; 2	1; 2	1; 2	—	—
9.家具用織物……	1; 2	2	—	—	—	—	—	—
10.地毯……	2	2	—	—	—	—	—	—
11.縫紉用線……	2	2	—	—	—	—	—	—
技 術 用 品組								
1.飛机用織子布…	—	1; 2	—	—	—	—	—	—
2.运输帶……	—	1; 2	—	—	—	—	—	—
3.傳動帶……	1; 2	1; 2	—	—	—	—	—	—
4.漁具……	1; 2	1; 2	2	—	2	—	—	—
5.綑……	1; 2	1; 2	4	—	2	—	2	—
6.过滤材料……	2	2	2	—	2	—	1; 2	—
7.絕緣材料……	—	2	—	2	—	2	—	—
8.外科用線……	—	2	—	—	—	—	—	2
9.繩……	—	2	—	—	—	—	—	—

註: 1.—證明完全可以採用  
 2.—可以採用  
 3.—用处有限或与其他纖維混和时適用  
 4.—不適用

型合成纖維的研究工作造成了很大困难。如果要合成新的聚合物，首先它的数量要足够能生產纖維，再由纖維做成制品，然后進行穿用

實驗工作，這往往是不可能的。因此必須深思熟慮並且有目的地擬定更完善的纖維試驗新方法，把測定結果按使用實驗加以修正。現在與這一方面有關的聚合物物理學和紡織材料學還跟不上去，這種現象必須在最近幾年內克服。

對於現有的纖維經各國廣泛研究後，不斷出現了更合理的新生產方法，並且研究出新型化學纖維，不斷提出改進這種纖維品質的方法。這些纖維的生產和研究兩方面的理論問題、工藝問題和材料學問題，每年有几百篇研究性論文。討論這些問題的學術性代表大會和代表會議也經常舉行。

本文只限於闡明某些原則性的問題，這些問題不僅專家們很感興趣，凡屬關心到化學工業這一個重要而有前途的部門不斷發展的科學工作人員和工程技術人員，都感興趣。這裡特別要指出一些還沒有解決的重大問題，要使化學纖維生產技術進一步提高，解決這些問題是絕對必要的。

從天然聚合物，尤其是從合成聚合物製出的化學纖維，其特性基本上決定於兩種因素：成形用的聚合物化學結構和所得纖維的結構。

聚合物的化學成分對所得纖維特性的影响取決於巨分子單元環節中官能基的性質和巨分子各環節之間鍵的類型。

化學纖維的工藝學，也和其他部門聚合物的工藝學（塑料、合成橡膠、油漆塗料的生產）一樣，到現在為止，有一個最重要問題，即聚合物的化學結構跟所得纖維的特性之間的相互關係，還不够清楚。這對於制出具備所要求特性的纖維增加了極大的困難，在許多情況下甚至不可能制出這樣的纖維。

科學研究工作發展到現階段，還只能夠在質的方面定出某些極不完全的規律，來確定各個官能基對所得纖維性的影响。表 5 是把這些資料系統化的一種嘗試。

表 5 的纖維特性中，沒有列入某些對確定纖維應用範圍有很大意義的指標（例如耐磨性、耐老性，起始彈性模數等），因為這些指標

表 5 聚合物官能基的性質对所得纖維特性的影响

官能基	纖 維 的 特 性					
	强 力	彈 性	耐 光 性	耐 热 性	耐 化 学 品 性	親 水 性
Cn	+	?	++	+	-+	-
OH	+	-	?	+	+-	++
CooH	+	?	?	+	+	++
(CH <sub>2</sub> ) <sub>n</sub>	-	+	?	-	++	-
C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	+	+	?	+	+	-
O CocH <sub>3</sub>	-	+	?	-	-	-
Cl	+	-	-	-	+	-
F	+	?	?	+	++	-

註: + 提高; ++ 大大提高; - 降低; +- 影响不一(能耐一些剥剂的作用而不能耐另一些剥剂的作用); ? 关系未明确

还不具备必需的实验数据。还必须指出, 对于含有各种不同官能基的共聚物来说, 各个官能基对改变纤维某些特性的影响可能有极大的变化。今后研究工作的任务就是要发现这些对于实践非常重要的而带有原则性的规律。

聚合物巨分子中各单元环节之间键的类型对成形条件和所得纤维的许多特性有巨大的影响。通常所有碳链聚合物(它的各个单元环节由C-C键连接的)在熔化时都要发生分解, 因此这些聚合物不能由熔融物成形纤维。当然, 由于碳-碳键的存在, 提高了聚合物及其所得纤维对水解剂特别是对酸和碱的稳定性。可是必须着重指出, 利用已知的各类聚合物还不能制出适用于300~400°温度下的耐热纤维, 这是目前各国向化学纤维工业所提出的一个最重要而且迫切的任务。要制出这样的耐热纤维, 必须拟定各类新聚合物的合成方法。

### 纤维结构的影响

化学成份尽管相同, 纤维的特性可能由于纤维结构不同而有很大的变化。纤维的成形条件和已成形丝的后处理条件选得不正确,

会使纖維的結構不均匀，分子間相互作用的强度降低，因而使化学成分極適宜的聚合物几乎完全失去优点。纖維結構的改变，特別是它的定向度和定向均匀度的改变，不僅使纖維强度大大改变，还会使其他許多在技術上很重要的特性(如溶解度、耐热性等)大为改变。

表 6 所列的一些数字可以說明化学纖維的結構对它的强度和伸長率的影响。

表 6 纖維結構对强力和伸長率变化的影响

纖 維	纖維的强度，断裂 長度(千米)	伸長率 (%)
<b>1.水化纖維素(粘膠)纖維：</b>		
(1) 普通粘膠絲.....	16~20	20~24
(2) 高強度粘膠纖維.....	27~30	10~14
(3) 超強度粘膠纖維.....	50~60	10~14
<b>2.聚丙烯腈纖維：</b>		
(1) 已成形而未經拉伸的纖維.....	8~12	30~50
(2) 拉伸而未經弛豫的纖維.....	35~40	8~12
(3) 拉伸又經弛豫的纖維.....	40~42	14~20
<b>3.聚酰胺纖維：</b>		
(1) 成形而未經拉伸的纖維.....	6~10	300~400
(2) 在 20°C 拉伸的纖維.....	50~65	25~15
(3) 在 130~150°C 再拉伸的纖維.....	70~80	16~14


从这些数字中可以看出，纖維中巨分子排列的均匀度和定向度改变，使得同样一种聚合物制出的纖維强度改变若干倍。

纖維的結構取决於許多因素，其中影响最大的是(1)聚合物的分子量；(2)纖維成形时紡絲液的性質；(3)纖維的成形条件及其后处理条件(特別是纖維的定向条件和弛豫条件)。

### 分子量对化学纖維强度变化的影响

始用聚合物的分子量对相同成形条件下所得化学纖維强度变化的影响可以用圖上所示的曲綫來表达。

如果分子量低於能代表这一类型聚合物所应有的一  
定数值，那末由它制出的纖  
維强度甚至不可能达到实际  
利用时的最低值。把聚合  
物分子量提高到一定限度  
( $a \sim b$  的范围)，会相应地



提高纖維的强度。分子量再增加 ( $b \sim c$  的一段)，纖維的强度不起变化。有意思的是某几种人造纖維和合成纖維有一些特殊情况，当分子量增加到超过能代表这一类型聚合物所应有的一 定数值时(在由溶液成形纖維的时候)，强力反比从前降低。初看起來，这好像是出乎意料之外，其实是成形纖維用的紡絲液結構起了变化。表 7 中列举一些大概的数字，表示生產化学纖維所用的聚合物分子量(聚合度)的最小值和最恰当的数值。

表 7 聚合物分子量对所得化学纖維强度变化的影响大概数字

纖 綴	分子量的最小值 (聚合度)		能使纖維强度提高的 分子量变动范围		聚合度数值， 超过此数后所 得纖維的强度 开始降低
	分子量	聚合度	分子量	聚合度	
人造纖維：					
(1) 粘膠纖維	32000~40000	200~250	40000~80000	250~555	600~700(?)
(2) 乙酸酯纖維	50000~60000	200~250	60000~120000	250~500	?
聚酰胺纖維：					
(1) 卡普隆纖維	6500~8000	50~70	8000~22000	20~200	?
聚丙烯腈纖維	30000	000	30000~80000	500~1300	1500 ?

表 7 中所列的数字表示聚合物的分子量对改变纖維特性中一个  
重要指标——断裂强度的影响。聚合物的分子量对於纖維及其制品  
的其他实际上很重要的特性(例如：耐磨性)变化的影响，可惜还没有  
实验数字。

## 紡絲液結構的影响

制造纖維所用聚合物濃紡絲液的結構对所得纖維的特性有極大影响。拟定优質化学纖維的新制取方法时，多半不考慮这一因素的影响。通常只确定聚合物巨分子特性（形狀、大小、化学成份）与所得纖維特性兩者之間的直接关系，却忽略了工藝过程的中間階段，即制取聚合物的濃溶液。近年來研究的結果非常明确地指出：極濃的聚合物溶液中巨分子的相互排列，即溶液中分子聚集体的性質，在頗大程度上決定了將來它們在纖維中的排列情况，於是也就決定了所得纖維的結構和特性。溶液中如有松散的聚集体，通常会得出結構不够緊密的纖維，於是纖維的强度就很低。这种情况說明了大家知道的一件事实：从高分子量聚合物的低濃度溶液中成形的纖維为什么强度很低，从熟粘膠溶液中成形的粘膠絲为什么特性很差；还說明化学纖維生產方面的工藝人員和研究人員所熟知的許多相类似的事實。因此，研究濃溶液的結構、聚集体的堅牢度、聚集体的生成条件和分解条件，對於進一步提高化学纖維的品質有極重大的意义。

## 纖維成形条件和后处理条件的影响

决定纖維結構的关键性过程之一是纖維的成形过程。这一个基本上决定纖維中巨分子相互排列的过程，或者更确切地說，这一个基本上决定纖維中巨分子聚集体排列情况的过程，如果在不同条件下進行，就会使纖維的結構和特性起很大的改变。近來我們所了解並实际应用的有兩种原則上不同的纖維成形法，一种是用溶液成形（所謂干紡法或湿紡法），一种是用聚合物的凝聚相（即熔融物或軟化状态）成形。用熔融物成形纖維的过程只在生產雜鏈合成纖維时採用，尙無系統的研究。

近來拟出一种原則上崭新的纖維成形法，即利用乳液聚合过程得出碳鏈合成纖維的水分散物（膠乳）。大家知道，从合成聚合物的膠乳可制出有高度机械特性的膜片[3]。因此，从这些聚合物的水