

635

无

机高分子化合物  
(文选)

上海科学技

1810



# 周易分子化简图

## 之 通义

王弼注解

4-中0031

0 635

86

# 无机高分子化合物

(文 选)

宋克复 譯

上海科学技术出版社

## 內 容 提 要

本书选譯了无机高分子化合物化学方面較为重要的四篇文章，成为比較系統的提綱性讀物。这四篇文章为：1. 无机高分子化合物；2. 聚合配位化合物；3. 聚螯合物；4. 无机聚合反应。

本书供有关专业的化学工作者、高校师生閱讀。

## 无机高分子化合物(文选)

宋克复 譯

---

上海科学技术出版社出版 (上海瑞金二路 450 号)  
上海市书刊出版业营业許可證出 093 号

---

商务印书館上海厂印刷 新华书店上海发行所发行

开本 850×1168 1/32 印張 6 20/32 插頁 1 排版字數 176,000  
1963 年 11 月第 1 版 1963 年 11 月第 1 次印刷 印数 1—3,200

统一书号 13119·19 定价(十四) 1.15 元

## 譯 者 序

由于新技术对材料的要求，特别是对耐高温材料的要求，近年来无机高分子化合物作为有希望的新材料，受到了广泛的注意，许多国家都在这方面进行着大量的研究工作。

无机化合物中很大一部分是高分子化合物，很多无机化学現象需要从高分子化学的观点去了解。因此，无机高分子化学又是无机化学的重要基础之一。

目前，无机高分子化学正处于形成体系的阶段，国外已經出現了不少有关无机高分子化合物化学的重要的評述性論文，很值得参考。現在，从这些文章中選擇在建立无机高分子化学体系上有重要意义的四篇，譯出来編成了这本小册子，目的在于提供一本比較系統的提綱性讀物。

本书所选的第一篇文章以組成为基础，把无机高分子化合物分成均鏈聚合物和杂鏈聚合物，并按周期表的系統作了全面的闡述。第二篇就无机高分子化合物中特別重要的部分——聚合配位化合物从結構的角度作了系統的分类闡述。第三篇着重总结了聚合配位化合物中的一个特殊类型——聚螯合物方面的成就。最后第四篇不討論聚合物本身，而把无机聚合反应分成縮聚反应、加聚反应和配聚反应三大类，分別作了总结介紹。这四篇文章綜合起来看，就可以从中得到关于无机高分子化学的一个比較系統本概念，因而采用了第一篇的标题——无机高分子化合物——为本书的书名。

由于譯者水平的限制，譯文可能有不妥之处，盼讀者多多指

譯者

# 目 录

## 譯者序

<b>无机高分子化合物</b> .....	B. B. 科尔沙克, K. K. 莫茲戈娃.....	1
I. 引論.....	1	
II. 均鏈无机高分子化合物.....	7	
III. 杂鏈无机高分子化合物.....	13	
IV. 結論.....	46	
文 献(1~434).....	46	
<b>聚合配位化合物</b> .....	I. 哈杜克.....	61
I. 緒言.....	61	
II. 无机聚合物的体系.....	64	
III. 低分子配位聚合物.....	66	
IV. 高分子配位聚合物.....	77	
V. 缺电子聚合物(电子不足的聚合物).....	92	
VI. 鰐形聚合物.....	98	
VII. 溶液中配位聚合物之形成 .....	103	
VIII. 前景和研究課題 .....	118	
文 献(1~483) .....	119	
<b>聚螯合物</b> .....	A. A. 別爾林, H. Г. 馬脫維也娃.....	135
文 献(1~83) .....	163	
<b>无机聚合反应</b> .....	D. B. 索維拜, L. F. 奧特里司.....	167
I. 縮聚反应 .....	167	
II. 加成聚合反应 .....	185	
III. 配位聚合反应 .....	197	
IV. 結論 .....	203	
文 献(1~126) .....	204	

# 无机高分子化合物

B. B. 科尔沙克, H. H. 莫兹戈娃

## I. 引論

由于有机高分子化合物化学的蓬勃发展(我們現在正亲眼看到这种发展),在近三十年中形成和奠定了一些基本观念,即高分子化合物是有机化学的一个重要領域,而这一領域的特点又首先是由于有关物质的分子都很大这一事实所决定的。由于高分子化合物有这样一个特征,所以 Staudinger<sup>[1]</sup>建議把高分子物质的分子叫做大分子,而把这一化学領域叫做大分子化学。

从这一观点出发,許多无机物质由于也同样具有“分子巨大”这一特征,因此也应划归高分子化合物之内。

目前已知的无机高分子化合物种类十分繁多。許多这种化合物和它們与其他物质所組成的混合体还有很大的实际用途。只要我們提起玻璃、水泥、金剛石、云母等等,就已經足够說明这一情况了。其中,有几种材料的产量以万吨計,它們的实际用途也是多种多样的,而且有的还是建筑工业等一系列工业部門的基础。有些无机聚合物,如金剛石和別的一些宝石,生产規模虽然不大,但它们在技术中所起的作用却很大,而且在那些需要高硬度材料的部門,例如钻探、超硬合金加工、精密机械等部門中,还不能用别的材料来代替。

目前,有关无机聚合物的新发现与日俱增,其中有新化合物的发现,也有已知化合物的新用途的发现。

原文載 Успехи химии, 28, 783~825 (1959)。

## 2 无机高分子化合物

地壳主要是由硅、鋁、镁、氧以及其他一些元素的聚合物組成的，只要提到这一点，无机聚合物的重要意义也就更为明显了。上述这些化合物占地壳重量的 77% 左右。

此外，无机聚合物化学的发展又构成了无机化学发展的新阶段，这一新阶段的特点在于从傳統的、在水溶液中起反应过渡到采用有机化学中的实验方法，即在非水溶液中或熔融态下进行反应。这样一来，无机化学和有机化学的接触，便愈加密切，从而产生了共价化合物化学的一个新部門，它采用有机化学的实验方法，并且和周期系中所有元素都有关关系。

从大分子化学和无机化学的接触方面，特别是在把已經积累起来的关于大分子的性质和结构的一切知識运用于无机聚合物的合成、研究和应用方面，无疑地还将出現更大的成就。因此我們认为把現有的文献資料总结一下以說明无机聚合物化学的現状和发展趋势是适当的，而这也正是本文的內容。

由于本文篇幅有限，不可能对每个化合物的所有細节問題都加以介紹，这就只好請关心这些問題的讀者參閱所开列的专书和綜合性論文了<sup>[2~8]</sup>。同样也希望参考論述聚合物化学实验方法的論文<sup>[9~14]</sup>。

### 分 类

无机高分子化合物也和有机高分子化合物一样，鏈式聚合物都有主鏈；而平板型和体型聚合物都有其基本骨架。这些主鏈和基本骨架的特点是組份原子之間都是共价鍵。在鏈与鏈之間或骨架结构与骨架结构之間作用着另一种鍵力，这种力可能是由于极性而产生的，那么它們就是起源于离子鍵。但它也可能是范德华力或其他非共价性质的力。因此，在大分子中主要是共价鍵，而在大分子之間，则是其他种类的鍵。

Meyer<sup>[14]</sup> 是試圖对无机聚合物进行分类的第一个人。但由于当时已知的无机聚合物为数还不多，因而他只是根据大分子的结构把它們分成三类。第一类为鏈式聚合物，第二类是网状聚合

物，第三类是体型聚合物。但是目前这种化合物的数量已經很多，象上述只考虑大分子的結構而未把它的化学組成也考慮在內的分类法，就显得很不够了，也正因为如此，我們將采用本文作者之一（科尔沙克）所建議的高分子化合物的化学分类法<sup>[15~17]</sup>。

在这一分类法中，把所有的高分子化合物根据其組成为两大类。第一类是均鏈化合物，第二类是杂鏈化合物。均鏈聚合物的大分子鏈是由同种原子組成的：如果这种原子是碳，便是碳鏈化合物；如果是硫，便是硫鏈化合物；如果是硅，便是硅鏈化合物，其余依此类推。杂鏈聚合物的主鏈是由两种或两种以上不同元素的原子所組成。这里可以举出硅氧聚合物和钛氧聚合物作为杂鏈聚合物的实例，前者的主鏈是由硅原子和氧原子相間排列而成的；后者的主鏈是由钛原子和氧原子所組成的。在杂鏈化合物中还包括許多各种元素的碳化物、氮化物和氧化物，这些化合物的主鏈是由某一种元素的原子分別和碳、氮或氧原子結合而构成的。

主鏈由碳原子或碳原子与其他元素的原子所組成的聚合物應該划分出来，归在有机高分子化合物中。在这一領域中还包括元素有机聚合物，它的主鏈由无机鏈节鑲嵌在各种有机基团里而构成的，例如硅酮聚合物等等。本文将不涉及有机和元素有机聚合物。

在 Берлин 和 Парини<sup>[18]</sup>、Найдус<sup>[19]</sup> 以及其他作者們的論文里，也曾談到过高分子化合物的分类問題。

在結束分类問題的討論以前还应指出，高分子化合物还应按其聚集状态可分为两大类，即：1)单聚集态高分子化合物；2)二聚集态高分子化合物。

属于第一类的是那些只能呈固态而存在的聚合物。当此种聚合物轉变成液态或溶解于任何一种溶剂中时，则分解成低分子物质。属于这一类的高分子化合物有：金剛石、碳化硼、碳化硅、硼、石墨以及其他类似的体型聚合物。

綫型聚合物属于第二类，它們在固态和液态（即在熔体内和在溶液中），都以聚合物的形式存在。这种高分子化合物的实例有：

#### 4 无机高分子化合物

弹性硫、聚氯化磷腈以及与此类似的聚合物。

必須注意的是，有机高聚物主要是均鏈（碳鏈）聚合物，而在无机聚合物中，占主要地位的則是杂鏈高聚物。

#### 元素形成聚合物的能力与其在周期系中的位置的关系

各种元素形成聚合物的能力与其在門捷列夫周期系中所占的位置之間，有非常明显的关系。一种元素在化学元素周期系中所占的位置，决定于該元素的結構，决定于該元素的原子量，因而也就决定于組成該元素原子中的电子和质子数目。誰都知道元素的外层电子决定着它的化学性质、原子价和电离电位，从而也决定着它形成化合物和参加各种化学反应的能力。

我們首先討論元素在周期系中的位置对于它形成均鏈聚合物的能力有什么影响的問題。周期系中所有元素可以分为三类。第一类中包括气体和液体非金属元素和稀有气体，这些都是低分子物质；第二类为均鏈聚合物；第三类为金属。如果我們通覽一下周期表，就很容易看出，属于第一类的元素位于表的右侧，聚合物位居中間一段的右上方，金属位于左侧偏下。这种情况如图1所示。

如果再看一下根据 Bohr 學說排列的周期表，就可以更清楚地看到在化学元素的划分上有一定的規律（見图2）。

从图2可以明显地看到，生成聚合物的元素把不生成聚合物的元素和金属隔离开来了。这些元素的地位介于金属和不形成聚合物的元素之間。

硼、碳、硅、磷、硫、砷、鎵、硒、銻、鉍和碲这些元素都非常明显地表現出形成聚合物分子的能力。在周期系的所有元素之中，碳在形成非常长的碳鏈聚合物这一点上，是突出的，上述其余各种元素形成均鏈聚合物的能力，就小得多了。

形成足够稳定的均鏈聚合物的能力取决于該元素原子相互之間生成的鍵的强度。表1中列出与几种元素的原子相互結合而生成的鍵的强度有关的数据。

表1 均鏈聚合物中的鍵能<sup>[20, 21]</sup>

鍵	鍵 能 千卡/克分子	鍵	鍵 能 千卡/克分子
C—C	80.0	Sb—Sb	42.0
S—S	63.0	Ge—Ge	39.0
P—P	53.0	As—As	39.0
Se—Se	50.0	N—N	37.0
Te—Te	49.0	O—O	34.0
Si—Si	45.0		

从表1中的数据可以看出，形成聚合物的能力以同种原子之間的鍵能大于37千卡/克分子的元素最为突出。这一数值小于37的元素不能形成均鏈聚合物，例如氮和氧就是如此。同时还应指出，均鏈聚合物的稳定性随其鍵能而增大，而且鍵能越大，形成大的聚合物分子的能力也越强。碳的鍵能最大，它形成聚合物的能力最为显著。这里應該注意的是几何因素有很大影响。体型高聚合物的融点和分解温度要比綫型聚合物高得多。这首先是由于在体型聚合物中，需要使主价鍵断裂，而在綫型聚合物中只要使大分子之間較弱的鍵断裂的缘故。

金属具有离子結構与分子結構之間的結構，其中部分原子是阳离子。此外还有中性原子和自由电子。因此，一块金属乃是一个巨大分子，在这个意义上，它与金剛石之类的体型聚合物十分相似。就这一点來說，金属在固态下是高聚物，它所具有的很多类似聚合物的性质，就是証明。

現在我們来研究元素形成杂鏈聚合物的能力与其在門捷列夫周期系中的位置的关系。

當討論均鏈聚合物时我們不得不指出，形成这类聚合物的元素还不多，而在談到杂鏈聚合物时，情况便大不相同了，这是由于能生成杂鏈聚合物的元素要多得多的缘故。

图3表示有那些元素能够形成聚氧化物、聚硫化物、聚氮化物、聚碳化物、聚硅化物、聚硼化物等等。从此表可知，能够形成这类化合物的元素非常多，并且这里已經可以看出許多元素相互間




图3 各种元素形成杂链聚合物的能力  
(方框内都是能形成杂链聚合物的元素)

十分明显的差异。负电性极强的元素，例如卤素，只能形成很不稳定而且反应活性极强的氧化物，因此，这些化合物不能呈聚合状态而存在。第一族金属都是1价元素，因此也不能生成聚合物。其余第II、III、IV、V、VII和VIII族各元素，都能产生种种不同的聚合物。

表2 杂链聚合物的键能<sup>[20, 22]</sup>

键	键能 千卡/克分子	键	键能 千卡/克分子
B—O	119.3	C—N	66.0
B—N	104.3	As—O	64.5
Si—O	89.3	Al—O	61.6
B—C	89.0	C—S	61.5
P <sup>III</sup> —O	81.7	Si—S	60.9
C—O	79.0	C—Si	57.6

表2中列出杂链聚合物中几种典型键的键能。从表中可以看出，这些键能值都很大，而且有很多是大于均链聚合物的键能的。因此，在大多数情况下，杂链聚合物都是很稳定、硬度很大和融点很高的物质。

在杂链聚合物中，络合物自成一类，在这类化合物中，各个链节之间是由配位键结合着的。当组成这种化合物时，一方面有各种有机和无机化合物参加，另一方面还有各种金属参加。

带配位键的聚合物目前研究的还很少，但是这种类型的可能化合物却是非常多的。

Гринберг<sup>[23]</sup>的专著对络合物问题讲得很详细，我们愿向对这一领域有兴趣的读者推荐这本书。

## II. 均链无机高分子化合物

现在我们按照元素在周期表中所占的位置的顺序来讨论由它们所组成的均链聚合物。根据已有的文献资料判断，能够形成均链聚合物的有下列几种元素：硼、碳、硅、锗、磷、砷、锑、铋、硫、硒、碲和锡。

## 8 无机高分子化合物

表3 均鏈聚合物

族	元 素	聚合物的名称	聚 合 物 的 性 质	
			融 点 °C	比 重
IV	B	硼	2300	3.3
	C	石墨	3500	2.25
	C	石墨酸	—	1.76~1.94
	C	金剛石	3500	3.52
	C	聚乙 烯	105.0	0.93
	C	聚四氟乙 烯*	—	2.2
	Si	硅	1415	2.40
	Si	聚 硅 烷	—	—
	Ge	锗	958	5.36
V	Ge	聚 锗 烷	—	—
	P	紅磷	416 (升华)	2.30
	P	黑磷	550 (变成紅磷)	
	As	砷	817	5.73
	Sb	锑	630	6.62
VI	Bi	銻	271	9.8
	S	彈性硫	112.8	2.01
	Se	硒	220	4.81
	Te	碲	450	6.24

表3中列出了均鏈聚合物最主要的性质，其中有綫型聚合物，也有体型聚合物。硫、硒和碲的聚合物是綫型聚合物；硼、碳、硅、锗、磷和砷的聚合物是体型聚合物。有些元素如硼、碳、硅、锗等在制备过程中就产生体型聚合物，同时由于析出的条件不同，还可以得到不同形式的聚合物。以碳为例，当施加高压和高温时，则生成金剛石；如果在低压和較为緩和的条件下析出，则生成石墨。金剛石具有体型結構(見图4)，而石墨則是板状結構(見图5)。

金剛石是体型聚合物的典型。其中每个碳原子都与另外4个碳原子相結合，彼此之間的距离为 $1.54\text{ \AA}$ ，接近于脂族烴中碳原子之間的距离。

\* 原文此处誤为四乙烯，已更正。——譯注




图4 金剛石的結構




图5 石墨的結構

值得注意的是，Riley<sup>[24]</sup> 曾使二乙烯基苯和三乙烯基苯碳化而制得了具有金剛石結構的碳。

石墨具有由碳原子六节环組成的网状结构，环中碳原子之间的距离为  $1.42 \text{ \AA}$ ，接近于苯中碳原子之间的距离<sup>[25, 26]</sup>。层与层之间的距离为  $3.38 \text{ \AA}$ 。石墨与金剛石不同，由于其中有結合較弱的电子，因此它是导电体。

将焦炭与瀝青或其他粘結剂混合后在  $2300\sim2800^\circ\text{C}$  下加热，则可制成人造石墨<sup>[27, 28]</sup>。金剛石在加热时很容易变成石墨<sup>[29]</sup>。许多人<sup>[30, 31]</sup>曾就石墨与金剛石之間的平衡問題进行过研究。

煤和其他有机化合物灼燒时所产生的无定形碳与石墨不同，其中不存在大的有序区域，因此不能导电。无定形碳中有很多排列不規則的碳鏈，这种碳鏈中含有許多原子价不饱和的碳原子。当加热时，由于碳原子轉向有序排列形成石墨結構而石墨化<sup>[32\sim34]</sup>。

Moissan<sup>[35]</sup> 曾进行过人造金剛石的尝试。他将由蔗糖生成的炭溶于熔融的鐵水中，然后将鐵水用水迅速冷却。将金属用酸溶解之后，剩下来一些微細的晶体，当时认为这就是金剛石。

Parsons<sup>[36]</sup> 用了 30 年的时间試圖重現 Moissan 等人的实验結果，但是沒有成功。

Sidgwick<sup>[37]</sup> 和 Eyring<sup>[38]</sup> 就文献材料进行研究的結果认为，

## 10 无机高分子化合物

根据热力学的考虑，在已发表的条件下不可能产生金剛石。合成金剛石只是在建造成了能在几小时的时间中連續保持 100000 公斤/厘米<sup>2</sup> 的压力和 2300°K 的温度的压缩室之后，才获得了成功。据报告，用这种压缩室可能制出重达 1/4 克拉的金剛石<sup>[39]</sup>。有許多文章叙述了人造金剛石的問題<sup>[39, 40~43]</sup>。

Levy 和 Kammerer<sup>[44]</sup> 曾进行一种很有趣的观察，他們发现当金剛石粉在 500°C 下受中子的作用时，则轉变成无定形物质。此外还有一些人<sup>[43, 45]</sup> 也做过类似的观察。

石墨酸是石墨的含氧衍生物，在氯酸盐的存在下，用硝酸和硫酸的混合物氧化石墨，就很容易产生这种衍生物<sup>[46, 47]</sup>。石墨酸的结构如图 6 所示。




图 6 石墨酸的結構

值得注意的是：在一定条件下使苯酚和苯之类的芳族化合物氧化，也可以生成石墨酸<sup>[48]</sup>。


硼的聚合物是晶体物质，它的硬度近于金剛石<sup>[49]</sup>；硅、鎗以及  $\alpha$ -錫的结构也和金剛石一样，都是体型聚合物<sup>[5, 50]</sup>。

醋酸作用于一硅化鈣时，得到組成为  $(-\text{SiH}_2-)$  的聚硅烷<sup>[51]</sup>。还曾有人<sup>[52, 53]</sup> 使  $\text{SiHBr}_3$  与鎂反应而制出了組成为  $(-\text{SiH}-)$  的聚硅烷。这个聚合物具有网状结构，其中含有 5~6 节以及更多节的环。

硅化鈣的结构与石墨的金属化合物类似。硅原子形成六边形网状结构，鈣原子呈六边形网状层而分布于硅原子层之間<sup>[54]</sup>。

强酸与硅化鈣相反应时，则产生硅酮，它的組成相当于  $\text{Si}_2\text{O}_2\text{H}_2$ 。在光線的作用下这种化合物变成原甲硅酸  $\text{Si}_4\text{O}_5\text{H}_3$ 。門

捷列夫<sup>[55]</sup>就曾使硅氯仿水解而制出了这种化合物，根据他的意见，这种化合物乃是三羟基硅烷  $\text{SiH}(\text{OH})_3$ ，当它失水时则变成聚合物：



鎗化鈣在酸的作用下生成氯化鎗的聚合物——聚鎗烷( $-\text{GeH}_2-$ )<sup>[56]</sup>。

使低分子卤硅烷热解时，产生聚一氯化硅  $(\text{SiCl})_x$  和聚一碘化硅  $(\text{SiI})_x$ <sup>[57, 58]</sup>。

在一定条件下使  $\text{SiCl}_4$  分解，可以生成组成为  $(\text{SiCl}_2)_x$  的聚氯硅烷<sup>[59, 60]</sup>；同样也可制得组成为  $(\text{SiBr}_2)_x$  的聚合物<sup>[60, 61]</sup>。

与上述各种元素相反，磷和硫可以呈低分子晶体状态而存在。为了使这种物质呈聚合状态，必须进行聚合。

白磷（黄磷）是由四面体形的  $\text{P}_4$  分子构成的，这种磷当加热时，则视条件如何可以转变成不同形态的大分子磷<sup>[62]</sup>。红磷、紫磷、褐磷和黑磷都是聚合物，不同的是大分子的规则程度不同而已<sup>[63~65]</sup>。将黄磷热至  $500^\circ\text{C}$  时，则得普通的红磷<sup>[65]</sup>。

据 Bridgman 的报告，为了制造黑磷必须在高压（1200 大气压）下加热（ $200^\circ\text{C}$ ）或在金属汞的存在下长时间加热<sup>[66~68]</sup>。黑磷是磷聚合物最有规则的形态；它呈层状结构，只就这一点来说，它很类似石墨（见图 7）。在黑磷的层状结构中，每个磷原子都与另外三个相结合着，其间距离为  $2.10 \text{ \AA}$ 。




图 7 黑磷的结构