

水泥混凝土

富文权 编著

人民铁道出版社

書

水 泥 混 凝 土

富 文 权 編 著

人 民 鐵 道 出 版 社 出 版

(北京市霞公府17號)

北京市書刊出版業營業許可証出字第010號

新 华 書 店 發 行

人 民 鐵 道 出 版 社 印 刷 廠 印

(北京市建國門外七聖廟)

書號1370 开本787×1092_{1/2} 印張6 字數174千

1959年5月第1版

1959年5月第1版第1次印刷

印数 0,001—7,000 册

統一書號：15043·043 定價（8）0.53元

前　　言

混凝土是各种建筑工程中的一项重要材料。

随着我国社会主义建設事业的飞跃发展，对于混凝土材料的需用量愈来愈多，对于混凝土品質的要求程度愈来愈高。因此，有必要广泛介绍这門科学技术知識，帮助有关工程技术人员进行深入了解，来很好的处理实际工作中的具体問題，使获得較好一些的技术經濟效果。本書的編寫，就試圖在这些方面尽点力量。

本書內容，主要是依据我国，特別是苏联的現行标准、規范，結合近年来各有关單位的科学研究成果和工程实践經驗写成。書中列举的試驗研究資料，以及对某些理論問題的闡述解釋，大多是摘自苏联文献；希望通过本書能起到一些介紹苏联先进經驗的作用。

本書着重从理論上討論了混凝土材料的技术性質、規格条件、混凝土成分配合等等，同时尽量联系一些工程实践中的具体問題；書中对混凝土灌筑施工中的一般性問題，特别是与混凝土質量有关的施工控制問題等也略加討論；~~并涉及铁路桥梁隧道类混凝土工程的若干特点，以供基本建設工程人员参考。~~

目 录

第一篇 水泥	4
第一章 硫酸盐水泥	4
§ 1 硫酸盐水泥的生产过程	4
§ 2 硫酸盐水泥的化学成分及矿物成分	8
§ 3 硫酸盐水泥的凝结硬化过程	12
§ 4 硫酸盐水泥的化学腐蚀性	18
§ 5 硫酸盐水泥的主要技术性质	24
第二章 火山灰质硫酸盐水泥	40
§ 6 火山灰质混合材料及火山灰质硫酸盐水泥	40
§ 7 火山灰质水泥的凝结硬化	45
§ 8 火山灰质水泥的主要技术性质	46
第三章 矿渣硫酸盐水泥	50
§ 9 粒状高炉矿渣及矿渣硫酸盐水泥	50
§ 10 矿渣水泥的硬化过程	54
§ 11 矿渣水泥的主要技术性质	58
第二篇 混凝土的骨料、掺合料及拌合用水	61
第一章 细骨料（砂子）	61
§ 12 砂子的比重、容重、空隙率	62
§ 13 砂子的清潔程度	64
§ 14 砂子的颗粒级配	68
§ 15 当地砂子的合理使用	71
第二章 粗骨料（卵石或碎石）	75
§ 16 粗骨料的比重、容重、空隙率	75
§ 17 粗骨料的清潔程度	76
§ 18 粗骨料的颗粒级配及最大粒径	77
§ 19 粗骨料的颗粒形状、强度、抗冻性及其他	82

第三章 摻合料及附加劑	85
§ 20 活性的及填充性的礦物質細粉摻合料	85
§ 21 促凝剂(快硬剂)及緩凝剂	87
§ 22 表面活性剂	90
第四章 混凝土拌合用水	99
§ 23 混凝土拌合用水	99
第三篇 混凝土的主要技术性質	100
第一章 混凝土的强度	101
§ 24 混凝土标号及混凝土强度	101
§ 25 影响混凝土强度的主要因素	107
§ 26 混凝土强度的增长速度	113
第二章 混凝土的耐久性	121
§ 27 混凝土的抗滲性	122
§ 28 混凝土的抗冻性	127
§ 29 混凝土的抗侵蝕性(抗水性)	130
§ 30 提高混凝土耐久性的主要措施	133
第三章 混凝土拌合物的和易性	142
§ 31 和易性的意义及表示法	142
§ 32 影响和易性的主要因素	146
第四篇 混凝土的配合比	151
§ 33 混凝土配合比的意义	151
§ 34 混凝土配合比的选择	154
§ 35 混凝土配合比的两个特殊情况	167
第五篇 混凝土的灌筑施工	174
§ 36 混凝土材料品質的檢查控制	174
§ 37 混凝土的拌合及运送	176
§ 38 混凝土的灌筑及捣实	184
§ 39 混凝土的养护及拆模	187
§ 40 混凝土的質量檢查	190

第一篇 水泥

水泥是混凝土里最重要的一項材料，決定着混凝土的各項技術性質。

目前，在普通混凝土工程中，使用量最多的是矽酸鹽水泥；其次是矿渣矽酸鹽水泥和火山灰質矽酸鹽水泥。矾土水泥在較個別的情況中使用；為了改進水泥性質或為了滿足某些特殊情況的需要，近年來還逐漸開始生產一些其它品種的水泥，如：抗硫酸鹽水泥，塑化水泥，防水水泥，加氣水泥，水工用低熱水泥，不收縮水泥，膨脹水泥等等。

以下僅分別研究一下幾種主要水泥的物理化學性質及其在應用上的若干問題。

第一章 矽酸鹽水泥①

§1. 矽酸鹽水泥的生產過程

把適當成分的“生料”，在窯里煅燒至部分熔融，得以矽酸鈣鹽為主要成分的水泥“熟料”；再將水泥熟料同少量石膏一起磨成細粉，即成矽酸鹽水泥（簡稱普通水泥）。

（1）水泥原料

在水泥原料中要求含有如下的幾種化學成分：氧化鈣 (CaO)，氧化矽 (SiO_2)，氧化鋁 (Al_2O_3)，氧化鐵 (Fe_2O_3)。

水泥原料，普通多以石灰質原料和粘土質原料適當配成。屬石灰

① 矽酸鹽水泥中的主要化合物成分是矽酸鈣，故而得名。根據新的化學命名原則，“矽”應改為“硅”（因矽與錫同音），所以這種水泥今后亦可能改稱為“硅酸鹽水泥”。

矽酸鹽水泥，應用普遍，一般常簡稱為“普通水泥”。在中國則多稱之為“波特蘭水泥”。

質原料的有石灰石、白堊、泥灰質石灰石等，其中應含有較多量的 CaCO_3 ，經煅燒分解後得 CaO ；屬粘土質原料的有粘土、泥灰質粘土等，其中應含有 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 等的氧化物。在個別情況下，如果泥灰石的化學成分能恰好適合配料的要求條件，當然也可以只使用此一種原料。除上列的幾種原料外，也時常需要摻入一些起調節作用的輔助性原料；如：鐵礦石，高爐矿渣，矽藻土等。

(2) 配料

配料有干式和濕式兩種方法。濕法配料是將原料和水一起磨細，調合成乳狀懸濁液的所謂“料漿”（約含水40%左右），隨後即可送入窯內煅燒（僅適用於迴轉窯）。濕法配料有許多優點，如：容易獲得質地均勻的料漿，可將粘土中的不良雜質淘洗出去；飛灰較少等（缺點是燃料費用稍高）；所以儘管濕法最適用於軟質原料（如以白堊與粘土配成的原料），但在近代水泥工業中即使使用硬質原料也常採用此種方法。

干法配料是先將原料烘干，經過粉碎，制成所謂“生料粉”，而後送入窯內進行煅燒。這種方法較適用於含水少的原料；所需燃料費用也比較少。

調配生料（生料漿或生料粉），要求充分混合均勻，要求有很高的研磨細度，而化學成分也要跳動很小，這才能夠獲得質量均勻的水泥產品。

(3) 煅燒

煅燒水泥熟料用的窯有兩種型式：迴轉窯和立窯。

① **迴轉窯：**近代水泥工業多採用迴轉窯。迴轉窯外用鋼板拼成，內襯以耐火材料。窯呈長圓筒形（長40～180公尺，直徑2.0～3.6公尺），稍與水平面傾斜（約傾斜2～5°），每分鐘約迴轉1～2轉左右。

將水泥生料（生料漿或生料粉）從窯上端均勻的連續喂入，並使其數量僅占窯內空間的很少一部份。隨著窯的不停迴轉，物料由窯上端向下端緩慢移動。煅燒用燃料（多為煤粉，有的也用液體燃料）則由窯下端經噴嘴噴進窯中，在靠近窯頭處燃燒；燃燒所得的熱煙氣在物料上面移向窯頂，而後從烟囱飛出。

生料入窑后，温度很快增高。到 100°C 后，游离水分蒸发，结成大块；而后再碎成小块。物料继续向窑内移动，温度达 500°C 时，生料中的有机质被烧尽，粘土成分中的高岭土开始脱水，而物料则变成松散的粉状物质。温度达 800°C 以上后，石灰石(CaCO_3)发生分解，析出的 CO_2 随烟气排出。温度继续升高至 $1000^{\circ}\text{C} \sim 1200^{\circ}\text{C}$ 以后，碱性氧化物(CaO)将与酸性氧化物(SiO_2 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3)发生固相反应，逐渐生成水泥熟料中的几种主要化合物成分：矽酸钙、铝酸钙、铁铝酸钙等。(见§2)在这些化合物的生成反应过程中，将放出大量的热(放热反应)，使物料温度更加迅速提高。温度达 1300°C 后，部分物料开始熔融，出现液相。普通迴轉窑內的最高温度約为 1450°C ，再以后則逐漸下降。就在这 $1300^{\circ}\text{C} \sim 1450^{\circ}\text{C} \sim 1300^{\circ}\text{C}$ 的过程中，熟料煅燒完成；温度降至 1300°C 时，物料中的部分液相重新凝固，化学反应结束。温度再继续下降，最后即烧結成呈灰綠色的球粒狀的(大者似胡桃)水泥熟料。熟料从窑下端排出，并使之迅速冷却。

② 立窑：近代化的机械化立窑，高可达 $8 \sim 14$ 公尺，直径 $2.5 \sim 3.5$ 公尺；窑頂設喂料口，窑底設卸料裝置。如水泥原料仅是单一的天然泥灰岩，则只需将其破碎成一定尺寸的碎块，即可从窑頂喂料口喂入窑內煅燒(煤块也从此加入窑內)；若原料业經調配成“生料粉”，则还需将其稍加喷湿，压制成生料块，而后再喂入窑內煅燒。在近代化的立窑中，为获得高质量的水泥，常将生料粉同燃料(煤粉)一起磨細混匀，而后压制成所謂“黑料块”(掺煤的黑料块)，或用水和成生料球，再喂入窑內煅燒。

修建立窑比較簡單，投资也較少，可节省煅燒用燃料，也可节省磨細水泥熟料时的能量消耗；因此，立窑較适合于地方性的或建筑企业單位自建的小型水泥工业采用。由于立窑中的温度分布常不够均匀，煅燒过程难于檢查控制，因此也难于获得較高的熟料質量，再加上立窑产量比較低些，所以在近代化的大型水泥工业中，一般多是采用迴轉窑。


(4) 破碎及磨細

从窑里煅燒出来的水泥熟料，尚需在熟料庫里存放一些時間，以

使水泥熟料中可能含有的少量游离石灰，受空气中水气影响而发生消解，借以保証水泥的体积安定性（見§5）。熟料經适当存放后，能延緩一些水泥的凝結时间并便利于熟料的破碎磨細。

磨細熟料时，需要摻入少量的天然石膏，以延緩水泥的凝結时间；否则，当水泥和水后，將迅速发生凝結作用，甚至无法进行正常施工（見§3）。

根据現行的水泥标准①，在磨細水泥熟料时，允許摻入占水泥成品重量不超过15%的活性混合材料（火山灰質混合材料或粒狀高炉矿渣），或不超过10%的填充性混合材料；也可同时摻入上列兩种混合材料（填充性者不超过10%，共計不超过15%）。摻混合材料后，可調节水泥活性，增加水泥产量，而活性混合材料还可改善水泥的某些技术性質。



① 我国的现行水泥标准，是前国家建設委员会在1956年7月4日批准的“硫酸盐水泥、矿渣硫酸盐水泥、火山灰质硫酸盐水泥标准”（建筑材料标准101—56）。

水泥經磨成合乎要求的細粉之后，移入水泥倉中貯存，在这里一面使之冷却，一面使殘余的游離石灰消解，并一直貯存到經試驗合格（体积安定性）时为止。

水泥包装有紙袋、麻袋或木桶等等；对于大量使用水泥的工程，最好利用密閉式車箱散裝运送。目前的国产水泥，多为紙袋包装，每袋淨重50±1公斤。

茲以湿式配料及迴轉窯煅燒的水泥为例，列表示出其生产过程如前（7頁）。

§2. 破酸鹽水泥的化学成分及矿物成分

（1）水泥熟料的化学成分

在破酸鹽水泥熟料中，一般含有如下的几种主要化学成分：

CaO	64~67%	Fe ₂ O ₃	2~4%
SiO ₂	21~24%	MgO	
Al ₂ O ₃	4~7%	SO ₃	2~3%。

另外也可能含有极少量的其它杂质。

氧化鈣（CaO）是水泥熟料（或水泥原料）里的最主要的一項成分。它和酸性氧化物（SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃等）化合成为具有活性的化合物。但熟料中不得含有过多的游離CaO（即未与酸性氧化物相化合的CaO），以免引起水泥石体积的不够安定（見§5）。

氧化矽（SiO₂）也是很重要的一項成分。水泥中 SiO₂ 成分含量較多时，凝結時間較慢，初期硬化速度亦較慢；但后期强度較高，抗硫酸鹽性亦稍好。

氧化鋁（Al₂O₃）含量較多时，能加快水泥的凝結硬化过程，但后期强度发展較慢。

氧化鐵（Fe₂O₃）能降低熟料的燒結溫度。水泥中Fe₂O₃ 較多而 Al₂O₃ 又較少时，將延緩水泥的凝結硬化速度，但卻可長时期的繼續进行硬化；而且还将比含Fe₂O₃少、含Al₂O₃多的水泥具有較好的抗硫酸鹽性（見§4）。

硫酸（SO₃）仅少部分来自水泥熟料，大部分是磨細水泥熟料时掺入的石膏成分。适量的石膏，可在調節水泥凝結时间上起有利作用。

用；含量过多时，将破坏水泥的体积安定性（见§5）。

氧化镁 (MgO) 是水泥原料中的不良杂质，在煅烧过程中呈游离状态。含量过多时亦将破坏水泥体积安定性（见§5）。

氧化钛 (TiO_2) 一般含量很少，不超过0.3%。含很少量的 TiO_2 是有利的，可促进熟料矿物的良好结晶。

氧化锰 一般含量很少，实际上不至于改变水泥的物理力学性质。

磷酐 (P_2O_5) 在水泥中含量一般亦极微少。但若含量达1~2%时，能显著地推迟水泥的硬化过程。

碱分 (K_2O , Na_2O) 是粘土原料中时常含有的不良成分。在熟料煅烧过程中，一部分的碱分挥发消失，另部分则常在熟料中残留下（约0.5%甚至达1%，而且主要是 K_2O ）。碱分是有害成分，能导致水泥凝结时间变换不定，也能引起水泥石的表面风化（起霜）。在水工混凝土中，如骨料里含有矽质页岩、蛋白石或其它各种无定形的矽酸时，碱分将和这些物质发生作用，在混凝土内引起膨胀。因此，对于水工混凝土用的水泥来说，特别是当使用这一类的粗细骨料时，常要求水泥中的碱分含量不超过0.6%。

(2) 水泥熟料的矿物成分

水泥熟料矿物的生成过程大致如下：

当水泥生料在窑中（以迴轉窑为例）煅烧至1000°C左右时，全部的 Al_2O_3 将与 CaO 化合成 $CaO \cdot Al_2O_3$ ， SiO_2 也开始少量地吸收 CaO 并化合成 $2CaO \cdot SiO_2$ 。

温度升高到1200°C以后， $CaO \cdot Al_2O_3$ 继续吸收 CaO ，先化合成 $5CaO \cdot 3Al_2O_3$ ，而后再转变成 $3CaO \cdot Al_2O_3$ 。 Fe_2O_3 可能化合成 $2CaO \cdot Fe_2O_3$ ，而更主要地则是化合成 $4CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$ 。 SiO_2 逐渐全部转变成 $2CaO \cdot SiO_2$ 。

温度再升高到1300°C左右，上述固相反应结束，开始部分地出现液相（主要是 $4CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$ 、 $3CaO \cdot Al_2O_3$ 等易熔物质）。在最后一段的高温煅烧过程中（ $1300^{\circ}C \rightarrow 1450^{\circ}C$ ）， $2CaO \cdot SiO_2$ 将大量地吸收残存的游离 CaO ，并化合成水泥熟料中的最主要的矿物成分—— $3CaO \cdot SiO_2$ 。待温度重新降至1300°C后，各种成分间的化学反应结束，熟料烧结完成。

經上述一系列的反應之後，最後生成的幾種主要化合物是：

矽酸三鈣 $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ （簡寫為 C_3S ）；

矽酸二鈣 $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ （簡寫為 C_2S ）；

鋁酸三鈣 $3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ （簡寫為 C_3A ）；

鐵鋁酸四鈣 $4\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ （簡寫為 C_4AF ）。

固体水泥熟料，可看做是一种人造岩石；所以上列的几种組成化合物，也常叫做水泥熟料的矿物成分。水泥在混凝土或砂漿中表現的各种物理化学性质，基本上就是决定于这几种矿物成分的个别特性和它们在熟料組成中的相对含量。

水泥熟料中的 C_3S 和 C_2S ，常叫做矽酸鹽矿物質；含量較多，約达75~82%。 C_3A 和 C_4AF 常叫做易熔（助熔）矿物質，含量約占18~25%。

根据水泥熟料矿物成分的相对含量，苏联奧克洛索夫曾把普通水泥划分为如下的几种类型（表1），借此可大概判断水泥的某些特性。

表一

水泥（熟料） 名 称	矽酸鹽矿物質			易 熔 矿 物 賴		
	$\text{C}_3\text{S}:\text{C}_2\text{S}$	大概含量%		$\text{C}_3\text{A}:\text{C}_4\text{AF}$	大概含量%	
		C_3S	C_2S		C_3A	C_4AF
正 常 的	4~1	60~37.5	15~37.5	1.5~0.4	15~7	10~18
阿 利 特 型 的	>4	>60	<15	”	”	”
貝 利 特 型 的	<1	<37.5	>37.5	”	”	”
高 鋁 型 的	4~1	60~37.5	15~37.5	>1.5	>15	<10
鋁 鐵 型 的	”	”	”	<0.4	<7	>18

注：本表是在假設 $(\text{C}_3\text{S}+\text{C}_2\text{S}):(\text{C}_3\text{A}+\text{C}_4\text{AF})=75:25$ 的基础上制定的。

（3）水泥熟料矿物成分的計算

根据水泥的化学成分①，通过計算，可以近似地求出水泥熟料的矿物成分含量。

① 这里的化学成分，是指水泥熟料进行全分析时的化学成分。但需指出，在实际的商品水泥中，除熟料之外，还常含有一些在磨制水泥时掺入的少量石膏和某些活性的或填充性的混合材料。

苏联 B.A. 金德教授提出的近似方法如下。

计算时需要下列两项数据：

1. 石灰饱和系数 (KH) ①；
2. 碳酸盐的碱度 (CO) (指与1个SiO₂相化合的CaO的分子数)。

$$CO = 3KH$$

对于普通成分的熟料 ($\frac{Al_2O_3}{Fe_2O_3}$ 分子数比大于1，或 $\frac{Al_2O_3}{Fe_2O_3}$ 重量比大于0.64)，可按下列公式计算其矿物成分：

$$\% C_3S = 3.8 \times SiO_2 (CO - 2);$$

$$\% C_2S = 2.87 \times SiO_2 (3 - CO);$$

$$\% C_3A = 2.65 (Al_2O_3 - 0.64Fe_2O_3);$$

$$\% C_4AF = 3.04Fe_2O_3;$$

$$\% CaSO_4 = 1.7SO_3.$$

例：水泥熟料的化学成分 (%) 如下：

$$CaO - 65.84; SiO_2 - 23.22; Al_2O_3 - 5.36; Fe_2O_3 - 3.16;$$

$$MgO - 0.42; SO_3 - 0.99; 烧失量 - 0.47; 不溶剩余物 - 0.35.$$

计算矿物成分：

$$KH = \frac{65.84 - (1.65 \times 5.36 + 0.35 \times 3.16 + 0.7 \times 0.99)}{2.8 \times 23.22} = \\ = 0.849;$$

① 在煅烧水泥过程中，先生成C₂S、C₃A、C₄AF、CaSO₄等；其次生成C₃S。当Al₂O₃、Fe₂O₃、SO₃等被CaO化合成为C₃A、C₄AF及CaSO₄之后，其所剩余的全部CaO数量，对于使SiO₂在理论上完全化合成为C₃S所必需的CaO数量之比，叫做“饱和系数 (KH)”。

$$KH = \frac{(CaO_{\text{总}} - CaO_{\text{游离}}) - (1.65Al_2O_3 + 0.35Fe_2O_3 + 0.7SO_3)}{2.8(SiO_2_{\text{总}} - SiO_2_{\text{游离}})}$$

KH常介于0.85~0.95之间。

注：本公式中的一些系数是根据分子量间的比值求出的：

$$3CaO : SiO_2 = 168.21 : 60.6 = 2.8;$$

$$3CaO : Al_2O_3 = 168.21 : 101.92 = 1.65;$$

$$CaO : Fe_2O_3 = 56.07 : 159.68 = 0.35 \text{ (设 } C_4AF = C_3A + CF \text{)};$$

$$CaO : SO_3 = 56.07 : 80.06 = 0.7.$$

$$C_3S = 3.8 \times 23.22 (3 \times 0.849 - 2) = 48.25\%;$$

$$C_2S = 2.87 \times 23.22 (3 - 3 \times 0.849) = 30.18\%;$$

$$C_3A = 2.65 (5.36 - 0.64 \times 3.16) = 8.85\%;$$

$$C_4AF = 3.04 \times 3.16 = 9.61\%;$$

$$CaSO_4 = 1.7 \times 0.99 = 1.68\%;$$

其它 - 1.43%。

§3. 硅酸盐水泥的凝结硬化过程

向水泥中注水拌成的水泥浆，初呈流动状态，具有一定程度的黏性和塑性，而后逐渐凝结变成固态，逐渐产生力学强度，形成坚固的水泥石。为了应用上的方便，一般常大致的把由流动状态转变为固态的这个初期阶段，叫做“凝结”过程，而把此后的逐渐产生强度的阶段，叫做“硬化”过程。但严格来说，这两个阶段是无法截然划清的。

水泥加水后的凝结硬化作用，是一项很复杂的物理一化学过程。下面仅就与此有关的问题略加讨论。


(1) 水泥的化学反应过程

水泥熟料中的几种主要矿物成分，就化学性质来说，都是弱酸的盐。这些盐类容易与水相作用、即容易发生水解（为水分解）或水化（与水化合）作用。

硅酸三钙与水作用后，析出一个CaO分子，并再结合若干个H₂O分子而转变成水化硅酸二钙：



硅酸二钙与水作用后生成：




水化硅酸钙能不能在水溶液中稳定存在，这和溶液中的石灰浓度有关。当石灰浓度达到或超过某一定值（所谓“极限石灰浓度”）后，两者之间建立化学平衡，水化硅酸钙不再溶解。水化硅酸一钙所


① 水泥水化后，在各种水化硅酸钙或水化铝酸钙等化合物中化合的H₂O的分子数，暂还不很肯定，各种文献上的介绍资料也不很一致。

需的极限石灰浓度约为0.09克/升 (CaO) ^①，水化矽酸二钙约需1.3克/升（即饱和石灰浓度），水化矽酸三钙所需的石灰浓度远在石灰实际可能溶解的最大浓度（饱和浓度1.3克/升 CaO ）以上。因此，水化矽酸三钙不能在水中存在。水泥和水后，由于 C_3S 水解作用可析出大量的 CaO ，使溶液浓度很快达到饱和（1.3克/升 CaO ），所以 C_2S 实际上就不会发生分解并直接水化成 $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2\cdot4\text{H}_2\text{O}$ 。


铝酸三钙与水作用时，将先同石膏（主要是磨细水泥时掺入的石膏）发生反应，生成：




$3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 与 CaSO_4 反应后的剩余部分，将再与水化合生成：



水化铝酸三钙所需的极限 CaO 浓度约为0.56克/升，因而容易生成；但在石灰饱和溶液中还将再吸收 CaO 而生成水化铝酸四钙（极限 CaO 浓度约为1.08克/升）：



铁铝酸四钙在饱和石灰溶液中可能生成：



（水化铁酸四钙所需的极限 CaO 浓度约为1.06克/升）

水泥中的游离 CaO 和游离 MgO ，与水作用时分别生成 Ca(OH)_2 和 Mg(OH)_2 ，但反应速度极为缓慢；含量过多时，将在水泥石硬化定形后由于反应生成物的体积膨大而引起有害作用（见§5）。

关于水泥中含有的火山灰质混合材料或水淬粒状高炉矿渣等的水化作用，可分别参看火山灰质矽酸盐水泥部分（第二章 §7）或矿渣矽酸盐水泥部分（第三章 §10）；而惰性混合材料则只在水泥石中起填充作用。

① 各种水化矽酸盐（或水化铝酸盐）为在水溶液中稳定存在所需要的极限 CaO 浓度（或极限 Al_2O_3 浓度），暂还不很肯定，各种文献上的介绍资料也不很一致。

綜上所述，假如暫不考慮矽酸鹽水泥中的混合材料以及少量的其他杂质的話，則在水泥水解、水化作用之後，將主要生成：

- 1) 氢氧化鈣 $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ ；
- 2) 水化矽酸鈣 $(2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2\cdot4\text{H}_2\text{O})$ ；
- 3) 水化鋁酸鈣 $(4\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot12\text{H}_2\text{O})$ ；
- 4) 水化鐵酸鈣 $(4\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3\cdot\text{mH}_2\text{O})$ ；
- 5) 水化硫鋁酸鈣 $(3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot3\text{CaSO}_4\cdot31\text{H}_2\text{O})$ 等。而水泥在硬化后的混凝土（或砂漿）中所表現的若干技术特性（特別如耐侵蝕性等），也就主要地决定于这些生成物的性質及其相对含量。

（2）水泥的物理变化过程

分散在水泥漿中的水泥微粒，首先是表層部分（周壁部分）与水接触，为水潤湿并发生化学反应。

熟料矿物成分中 C_3S 与水作用后，生成 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2\cdot4\text{H}_2\text{O}$ ，前者溶于水中并很快地形成饱和溶液。熟料各种成分与水作用后的其它生成物，如水化矽酸鈣、水化鋁酸鈣、水化鐵酸鈣、水化硫鋁酸鈣以及以后繼續从 C_3S 析出的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 等等，都不会再在这种石灰饱和溶液中发生溶解，并呈极微細的固体微粒状态分散在溶液之中；微粒聚集之后，形成膠体体系①（凝膠）。

水泥漿中膠体微粒逐漸增加，固体顆粒的比表面积②迅速增大，大量吸收周圍的游离水分；另一方面，水泥顆粒的內核部分也要从其周圍的凝膠包复膜中吸取水分（尽管很慢），繼續发生水解、水化作

① 在膠体化学中，为了研究和实用上的方便，特把悬濁液（或乳濁液）、膠体溶液和真溶液三者之間的界限，按分散相（如分散在液体中的固体微粒）颗粒尺寸的大小，大致地划分如下：

液体的分散系

悬濁液或乳濁液	膠体溶液	真溶液
$100\text{m}\mu$		$1\text{m}\mu$
	↓	
	分散度增加	

膠体溶液（或称“溶膠”）在凝聚成（凝結成）較濃稠的物质之后，叫做“凝膠”（或“膠冻”）。

② 比表面积是单位重量中的各个固体颗粒表面积的总和。

用。所有这些，都使得水泥漿中的游离水分逐渐减少，凝膠愈稠，水泥漿的流动性和可塑性也将随着逐渐消失，然后再整个地凝聚成为固态（但初期还没有多少强度）。普通把这一阶段叫做水泥的“凝結过程”；实际上也就是熟料矿物水化作用后的新生成物（微粒分散相）的聚合过程。

在水泥颗粒周围生成的凝膠包复膜，将在一定程度上妨碍着外界水分的向内侵入，妨碍着水泥内核部分的迅速水化，因而也就将逐渐减慢水泥的凝結硬化过程。

在凝膠体生成和凝聚的过程中，一部分化合物（如氢氧化鈣和水化鋁酸鈣）的凝膠，将再开始结晶；而另一部分化合物（如水化矽酸鈣）则长时期地保持着无定形的膠体状态（或仅生成极微細的晶体）。晶态物質互相结合起来，形成结晶合生体的網狀結構，使水泥石在硬化初期就产生出一定的力学强度；而后再由于处在晶体骨架間的膠体物質的逐渐变濃、变硬，保証了水泥石强度的繼續增長。随着硬化时间的延長，水泥颗粒未水化部分将继续发生水化作用，膠体生成物（凝膠）在脱水（为水泥内核部分吸收化合）之后更加密实起来，同时亦将部分地轉变生成晶体。晶体逐渐成長，膠体逐渐密实，兩者錯綜結合起来，就使得水泥石在硬化后期获得了相当高的密度、强度和膠結能力。

如水泥中含有較多量的C₃S和C₃A时，在和水后的最初几天內，就可以产生很多的晶体物質，使水泥石获得較高的早期强度（水化热亦較高）；否则，如水泥中含C₃S和C₃A比較少、但含較多量的C₂S时，则因晶体生成得比較少和比較慢，从而推迟了水泥的硬化过程，初期强度增長緩慢（水化热亦較低），但卻可以長时期地繼續向上增長（隨着C₂S水化物凝膠体的逐渐凝聚）。

从上述情形可以看出，經充分硬化后的水泥石結構，实际上是一个很不均匀的膠体—晶体系统。在这个系统里，除膠体物質和晶体物質之外，还分散着大小不等的尚未与水起作用的殘存的水泥微粒（主要是水泥颗粒的内核部分），也分散着未与水泥起作用的游离水分。总的看来，水泥石結構与普通混凝土結構甚为相似，因此也有人把它称做为“微晶混凝土”。