

染整手册

《助剂、名录篇》

染织图书

染整手册
助剂、名录篇

纖維加工用藥劑(Textile chemicals)

一. 紡織工程用藥劑 (Chemicals for Spinning)-----	1
1. 上漿・上油劑 (Sizing Ag.・Oiling Ag.)-----	2
二. 準備工程用藥劑 (Chemicals for Preparing)-----	5
1. 退漿劑 (Desizing Ag.)-----	6
2. 精練劑 (Scouring Ag.)-----	8
3. 精練滲透劑 (Scouring-Wetting Ag.)-----	17
4. 滲透劑 (Wetting Ag.)-----	22
5. 洗淨劑 (Washing Ag.)-----	29
6. 缸體洗淨劑 (Machine Clearing Ag.)-----	31
7. 防氈劑・縮絨劑 (Antifelting・Milling Ag.)-----	33
8. 金屬離子封鎖劑・螯合物分散劑 (Sequestering・Chelated Dispersing Ag.)---	34
9. 漂白劑・漂白助劑 (Bleaching Ag.・Bleaching Assistant)-----	37
10. 濃染劑・增艷劑・消艷劑 (Dyeing Accelerators・Lustering Ag.・Delustering Ag.)	42
三. 印・染用藥劑 (Chemicals for Dyeing & Printing)-----	45
1. 助溶劑・壓染助劑 (Dissolution Ag.・Padding Accelerator)-----	46
2. 乳化劑・乳化分散劑 (Emulsifiers・Emulsive Dispersing Ag.)-----	49
3. 分散劑・分散均染劑・均染劑・均緩染劑・緩染劑 (Dispersing Ag.・	
Dispersing-Levelling Ag.・Levelling Ag.・Levelling-Retarders Ag.・Retarding Ag.)---	53
4. 導染劑 (Carrier)-----	81
5. 消泡劑 (Defoaming Ag.)-----	85
6. 調酸劑・緩衝劑 (PH Controlling Ag.・Buffer Ag.)-----	90
7. 纖維保護劑 (Textile protective Ag.)-----	92
8. 沉澱防止劑 (Suspending Ag.)-----	94
9. 印染糊劑・增稠劑 (Printing Thickener・Thickening Ag.)-----	97
10. 接著劑 (Binders)-----	104
11. 拔染劑・剝色劑 (Discharging Ag.・Stripping Ag.)-----	107

12. 防染劑(Resisting Ag.)	110
13. 移行防止劑(Antimigrating Ag.)	113
14. 還元劑(Reducing Ag.)	116
15. 氧化劑(Oxidants)	118
16. 還元洗淨劑(Reduction clearing Ag.)	120
17. 齊聚物去除劑(Oligomer Removers)	123
18. 皂洗劑(Soaping Ag.)	124
19. 固色劑・牢度增進劑(Fixing Ag.・Fastness Accelerators)	130
四. 整理加工用藥劑(Chemicals for Finishing)	139
1. 柔軟劑・浴中柔軟劑・柔軟平滑劑 (Softening Ag.・Wetting Softening Ag.・Softening Lubricatin Ag.)	140
2. 平滑劑(Lubricating Ag.)	170
3. 靜電防止劑(Anti-static Ag.)	174
4. 樹脂加工劑・觸媒劑・塗佈加工劑(Resin Finishing Ag.・Catalyst Ag.・Coating Ag.)	178
5. 撥水劑・撥油劑・防水劑 (Water Repellent Ag.・Oil Repellent Ag.・Water Proofing Ag.)	201
6. 防污加工劑(Soil Resisting Ag.)	208
7. 防火加工劑(Antiflaming Ag.)	210
8. 衛生加工劑(Sanitary Finishing Ag.)	218
9. 植毛劑(Flocking Ag.)	220
10. 起毛劑(Raising Oiling Ag.)	221
五. 其他助劑(Miscellaneous Agents)	223
1. 特殊用劑(Special Finishing Ag.)	224
2. 皮革加工劑(Leather Finishing Ag.)	226
六. 工商名錄・索引	229
七. 藥劑冠稱索引	250

T6190262
3265
212

Chemicals for Spinning

1988.12.21

33092

上漿劑・上油劑

Sizing Agents • Oiling Agents

品名	製造廠家・經銷	組成構造	離子	用途	特性
Abluton CDL	台界・台界	界面活性劑混合物	陰	和毛油。	各種纖維紡毛過程中，賦與潤滑性和抗靜電性，可大幅降低纖維的損耗。
After Wax AW-100	石梅・石梅	Neutral Oil, Various Surfactant	非	C、R、T/C、T/R 用後上臘劑。	
Commex EMA	PROTEX・福益	混合漿料 壓克力聚合物	陰	混紡、棉用漿料。澱粉漿、聚乙烯醇和羧甲基澱粉的混合。	漿紗用。
Drafcot A108	ACL・長洲	Ethoxylated Fatty Acid Ester	非	天然纖維及人造纖維用紡織油劑。	減少纖維對金屬與纖維間之摩擦，具靜電防止效果。
Drafcot S53	ACL・長洲	Ethoxylated Processing Acid	非	天然纖維及人造纖維用紡織油劑。	減少纖維對金屬與纖維間之摩擦，具靜電防止效果。
Drafcot S6H	ACL・長洲	Ethoxylated Fatty Acid Ester	非	天然纖維及人造纖維用紡織油劑。	減少纖維對金屬與纖維間之摩擦，具靜電防止效果。
Kemtex conc	堅德士・衡德	水溶性調和物， 特殊化合物及植物油複合劑。		棉、麻等植物纖維，羊毛、馬海、駱駝毛等動物纖維，各種人造纖維、混紡紗用漿料。	(1)使用容易，紗線易乾，可加速漿紗作業。 (2)使紗線具柔軟光滑性，不易斷頭。 (3)織後布料在整理和染色更易處理。 (4)能大量減少漿紗機和布機上的飛花及塵埃。
Soromin AF	BASF・正光	Nonionic Spin Finish	非	嫻紫、短纖或聚酯、耐隆、紡紗處理油劑。	在酸性溶液中呈微陽離子性。
Soromin HSV	BASF・正光	Primary Spin Finish	陽	合成纖維用紡紗處理油	適用於亞克力、聚酯及耐隆等纖維紡紗。

品 名	製造廠家·經銷	組 成 構 造	離子	用 途	特 性
Soromin SG	BASF · 正 光	Spin Finish	非	嫖索、短纖及合成纖維紡紗處理油。	(1)適用嫖索、耐隆、亞克力及聚酯等。 (2)可單獨或與其它併用。
Soromin SM	BASF · 正 光	Spin Finish	陰	合成纖維紡紗處理油劑	(1)具增硬的效果。 (2)增進纖維之抱合力，抗靜電性。 (3)適於不織布纖維使用。
Size CA 3218 3248	BASF · 正 光	Polyacrylate Sizing Agent		纖維素纖維及聚酯/纖維素纖維，紡紗用上漿劑。	(1)對水份較不敏感。 (2)可與天然澱粉或改質澱粉混用。
Size CB TB	BASF · 正 光	Polyacrylate Sizing Agent		用於纖維素纖維、聚酯/纖維素纖維混紡紗及嫖索紗用上漿劑。	可單獨使用或與各種天然及改質澱粉混合使用。
Size CC	BASF · 正 光	Acrylate + Starch		聚酯/棉、聚酯/短纖嫖索、棉、短纖嫖索、亞麻及黃麻用上漿劑。	使用時不需再加其他添加物。
Size PE	BASF · 正 光	Polyacrylate Sizing Agent		聚酯、亞克力、及聚氧乙烯纖維紗用上漿劑。	對水份不敏感，粘著力高。
Size S	BASF · 正 光	Sizing Agent		耐隆絲用上漿劑。	粉狀。
Size SF	BASF · 正 光	Polyacrylate Sizing Agent		聚酯、亞克力、及聚氧乙烯纖維紗用上漿劑。	(1)對水份不敏感。 (2)粘著力高。 (3)適於噴水織機上漿。
Size T8	BASF · 正 光	Polyacrylate Sizing Agent In Ethanol/Water		結液嫖索、醋酸及三醋酸之長纖維用上漿劑。	
Sizing Wax CW-75	石 梅 · 石 梅	Oil + Fats Wax	陰	C、R、T/C、T/R 漿紗用油劑。	固體。
Sizing Wax FW-99	石 梅 · 石 梅	Oil + Fats Sufactant	非	C、R、T/C、T/R 漿紗用油劑。	
Textile Wax P	BASF · 正 光	聚二醇醚		上漿溶液用添加劑。	(1)增進上漿效率。 (2)可增加上漿薄膜之彈力，且不減低附着力及抗靜電性。

品名	製造廠家·經銷	組成構造	離子	用途	特性
Textile Wax W	BASF · 正光	聚醚 (Water Soluble Polyether)		上臘添加劑。	可增進紗之纏繞性，和促使梭織品具柔軟、光澤及平滑性。

Chemicals for Preparing

退漿劑

Deslizing Agents

品名	製造廠家·經銷	組成構造	離子	用途	特性
Aclean Pdr.	茂林·德江	界面活性劑	非	合纖用氧化型退漿劑。	
Alcalase 2.5L	NOVO·長洲	Subtilish Carlsberg		植物性及動物性蛋白質之分解，蠶絲之脫膠。	Alcalase 2.5L 0.3~1.0g/ℓ，NaHCO ₃ 5g/ℓ 55~60°C×30~60分， 浴比1:30，pH=8~9
Aquazym 120L	NOVO·長洲	α-Amylase		澱粉漿料之退漿。	適用溫度：25°C~80°C PH值範圍6.5~7.5。 具耐熱安定性。
Biotex SL	日華·台灣日華	安定化過磺酸鹽系		棉，T/C，T/R織物等氧化退漿劑。	具天然及合成漿料的分解除去性。
Chaudise NY	喬強·喬強		非	退漿用氧化退漿劑。	具退漿、去污能力。
Chaumover MV	喬強·喬強		非	去油紗劑，各種紡織品之油污、退漿、酵污具強力之洗滌效果。	具滲透能，乳化力，擴散懸浮力，具卓越之去污能力。
Hailpon DS	勝暉·勝暉	過氧化衍生物	非	T/C、T/R、PVA糊用退漿劑。	(1)具熱安定性，連續退漿效果強。 (2)分解溫和，不易脆化，不影響布之強度。
Hailpon LD	勝暉·勝暉	特殊界面活性劑	陰/非	平織合纖、耐隆及聚酯 Taffeta, Acrylic系糊用退漿劑。	(1)不產 GEL化之沈澱物，可一浴退漿、精練。 (2)漿料完全分散、洗淨，不再附著。
Hemilase FV L	勝暉·勝暉	α-Amylase	非	棉、牛仔布、澱粉糊用退漿劑。	FV：粉狀品，安定性良好。 L：液狀品，滲透力強
Hidesco AS-80	洛東·安浦	酵素系		印染糊脫糊劑。	
Karasist 1512	LYNDAL·長洲			棉、人造棉之退漿、精練與漂白。	可做一浴退漿、精練、漂白工程。

品 名	製造廠家·經銷	組 成 構 造	離子	用 途	特 性
Lufibrol DO E	BASF · 正 光	安定化有機過硫 酸鹽	陰	氧化退漿劑。	在澱粉退漿上具有分散 作用。
Lufibrol O T TA	BASF · 正 光	安定化過氧化物 特殊界面活性劑	陰	澱粉類漿料退漿劑。	不須作分離、酵素型退 漿處理。
Melon X-100	玉 霖 · 玉 霖	聚氧化乙烯醚	陰	連環染色精練滲透退漿 劑。	
Newtolin PN-800	高 松 · 漢 克	無機鹽類過氧化 物		高速退漿劑。	PVA、澱粉、丙烯酸 糊的分解、脫落性良好。
Noigen P	第一工業·晉一	醚型非離子活性 劑	非	氧化退漿用退漿劑。	
Noigen SS	第一工業·晉一	醚型非離子活性 劑	非	酵素退漿用添加劑。	
Ractase ACR	洛 東 · 安 浦	酵素型澱粉酶 (Amylase)		澱粉漿料退漿用	
Ractase L	洛 東 · 安 浦	特殊澱粉酶配合 物		澱粉漿料 PVA 漿料退 漿用。	
Ractase NL	大祥化成。 大祥化成		陰	酵素退漿劑。	(1)耐熱性良好。 (2)濃度適中，使用方便。 (3)退漿能力特強。
Ractogen P	大祥化成。 大祥化成		陰	氧化退漿劑。	(1)常溫安定性高，適宜 連續式使用。 (2)作用後無臭無味，不 影響人體。
Size Degrading Agent SC	BASF · 正 光			Size CB 天然澱粉等低 黏度上漿之退漿劑。	
SVA-100	洛 東 · 安 浦	溶劑型界面活性 劑	非	澱粉化學漿料退漿劑。	
Termamyl 120L	NOVO · 長 洲	α -Amylase		澱粉、酒精、釀造、燕 糖、紡織用退漿劑。	適用於高溫之退漿。
Velin PQ	玉 霖 · 玉 霖	氧化劑之特殊配 合	陰	PVA 或澱粉漿之氧化 型退漿劑。	

精練劑

Scouring Agents

品名	製造廠家·經銷	組成構造	離子	用途	特性
Action DR	PROTEX·福盈			棉、嫞縐及其混紡品用精練劑。	可使纖維具吸水性。
Apex Omine # 150	APEX·信守	界面活性劑與磷酸鹽類混合組成	非	各種纖維精練漂白用精練劑。	(1)具強力精練、洗滌效果。 (2)被染物之前、後處理用。
Aposiene SSA	BROOK STONE·邦得	聚乙烯乳化物	陰/非	(1)耐隆羊毛用精練劑。 (2)齊聚物去除劑。	溶劑型助劑，具乳化油污之機能，於還原洗淨浴中和鹼、保險粉併用，能去除未固着之分散性染料及齊聚物。
Berol TS	BEROL·信守	界面活性劑與磷酸鹽類混合組成	非	各種纖維精練漂白用精練劑。	(1)具精練、滲透效果。 (2)染色物之後處理。 (3)具油污去除效果。
Berol TS-New	BEROL·信守	界面活性劑與磷酸鹽類混合組成	非	各種纖維精練漂白用精練劑。	(1)低起泡性。 (2)具精練、除油污效果。
Cascour 110	中亞·中亞	聚乙氧基化乙稀烷基麟酸鈉	陰/非	各種纖維(棉、麻類)用精練、皂洗劑。	耐鹼、滲透、低泡性，防止污染再附著。
Chau nover MY	喬強·喬強	特殊界面活性劑	非	去油紗劑、各種紡織品之油污、退漿、污穢之洗淨。	具滲透力、乳化力、擴散懸浮力、去污力。
Chitex SW-690	奇裕·奇裕	特殊非離子化合物	非	羊毛及其混紡品精練劑	乳化洗淨良，羊毛白度佳。
Chitex DS-708	奇裕·奇裕	非離子、陰離子	陰/非	棉及其混紡品之精練。	乳化、滲透、洗淨、分散、耐鹼。
Chitex T-751	奇裕·奇裕	非離子與 Builder	非	各種合纖(去油污劑)	(1)中性。 (2)除油、洗淨佳。
Cleania S-100	台灣花王·維春	特殊界面活性劑		PET專用精練劑	低泡

品名	製造廠家·經銷	組成構造	離子	用途	特性
Diadavin EWN 200%	FBY · 福盈	聚醚製劑	非	各種纖維之前、後處理用精練劑。	(1)具去油脂能及乳化性，可防止油脂及油污物不再附著。 (2)與酵素型退漿劑併用，具活化功能。
Diadavin NW	FBY · 福盈	特殊界面活性劑	陰/非		
Diadavin SW	FBY · 福盈	聚醚製劑	非	快速染色之前、後處理用精練劑。	具乳化性及分散性、低泡性，適用於油脂狀污染處理。
Diadavin WTS	FBY · 福盈	烷基磺酸+烷基芳基聚二醇醚+過氧乙烷	陰/非	去除油脂污物用精練去污劑。	(1)適合於去除羊毛之 Pitch 及 Tar。 (2)適用於連續式精練。
Daisurf JET-12	晉一 · 晉一	特殊界面活性劑	陰/非	超低泡性精練劑。	適用於液流染色機。
Daisurf FS-T conc.	晉一 · 晉一	特殊界面活性劑	陰/非	低泡沫性汎用型精練劑。	
Daisurf WS 系列	晉一 · 晉一	特殊界面活性劑	陰/非	低泡性連續用精練劑。	具洗淨力及耐鹼性。
Daisurf C	晉一 · 晉一	特殊界面活性劑	非	精練漂白。	被處理物觸感良好。
Daisurf LF	晉一 · 晉一	特殊界面活性劑	非	連續、退漿、精練、漂白。	
Daisurf CS	晉一 · 晉一	特殊界面活性劑	陰/非	連續、退漿、精練、漂白。	低起泡性、生分解性良好。
Daisurf P-30	晉一 · 晉一	特殊界面活性劑	非	原毛洗淨、精練、洗淨	柔軟型洗淨劑。
Daisurf WS-10 WS-20 WS-30 WS-40 WS-50 WS-60	晉一 · 晉一	特殊界面活性劑	陰	精練、洗淨。	低泡性。
Desco ON, OZ	洛東 · 安浦	特殊界面活性劑	陰/非	精練劑。	
Desco PWS	洛東 · 安浦	溶劑型	陰	合纖、羊毛用精練洗淨劑。	具滲透能，可適用於羊毛的一浴精練染色。
Depentine CX	大京化學 · 中亞	複合活性劑	陰	去油污。	洗淨力強。

品名	製造廠家·經銷	組成構造	離子	用途	特性
Emal 40	台灣花王·維春	Sodium Alkyl Sulfate	陰	洗淨劑、Soaping 劑。	酸性、反應性染料皂洗用。
Emal MX-1	台灣花王·維春	Sodium Alkyl Sulfate	陰	羊毛洗淨、縮絨劑。	手感佳。
Emal NC	台灣花王·維春	Na P.E.O. Alkyl Phenol Ether Sulfate	陰	合纖洗淨劑。	洗淨效果佳。
Foryl 197	HENKEL·豪笙	脂肪醇聚二醇醚	陰	精練劑、安定劑。	皂洗用劑，雙氧水安定劑。
Foryl OV	HENKEL·豪笙	烷基聚二醇醚	非	精練、分散劑。	
Genbu Marseilles Soap	第一工業·晉一	鈉皂	陰	精練、洗毛、洗淨。	
Gran Up A-600	大祥化成。 大祥化成		陰/非	精練劑。	(1)耐鹼性特強。 (2)低起泡性。 (3)具再濕潤性。
Gran Up US-840	大祥化成。 大祥化成		陰	合纖用，尤其用於 Water Jet 紡織品之退漿精練。	(1)具分散、滲透能，退漿效果好。 (2)耐鹼性，洗淨力強，具精練效果。
Kieralon D	BASF·正光	界面活性+染料親和力+助滲劑		合成纖維品用精練劑。	對未固着染料之溶解性良好，可防止印染時染料未固着及纖維被污染。
Kieralon ED	BASF·正光	特殊界面活性劑	非/陰	棉及其混紡品之弱鹼性前處理用精練劑。	具乳化及分散能。
Kieralon JET	BASF·正光	特殊界面活性劑	非	染液快速循環用精練劑。	低起泡性，具洗淨及滲透效應。
Kieralon OL conc	BASF·正光	特殊界面活性劑	非/陰	各種纖維用精練劑。	對脂肪、蠟質等不純物具極佳之去污能力。
Kieralon OLS	BASF·正光	特殊界面活性劑	非/陰	雙氧水漂白用精練、滲透劑。	。

品 名	製造廠家·經銷	組 成 構 造	離子	用 途	特 性
Kinucon SA	洛 東 · 安 浦	蛋白分解酵素		蠶絲混紡品及其交織用精練洗淨劑。	
Kinuper K	洛 東 · 安 浦	特殊還原劑		蠶絲精練用精練、洗淨劑。	
Lanapex JS conc.	ICI · 卜內門	滲透 + 洗淨 + 溶劑	非/陰	精練劑。	(1) 合纖維物上的油劑、漿料之去除特別有效。 (2) 對染色工程不會有不利的影響。
Lanapex TM	ICI · 卜內門	乙氧基 + 無氯化溶劑	非	羊毛用精練劑。	在溫水中即可發揮優越之乳化及洗滌效應。
Latol 100	利 和 · 利 和			精練、皂洗劑。	
Laventin W	BASF · 正 光	脂肪酸衍生物	非	羊毛用精練劑。	酸性液中更具精練效果。
Lavoral WMS	S.H · 昱 昇	氧化烯烴加合物	非	精練劑。	低泡性精練劑。
Levapon CA	FBY · 福 盈	烷基磺酸鹽	陰	羊毛或羊毛混紡紗、布用精練劑、縮絨劑，亦可應用於染色過程。撥水、撥油加工之前處理用。	對礦油類、滑潤油精等藥劑具有高度的乳化力，且易洗除。
Levapon MR	FBY · 福 盈	烷基胺聚二醇鹽	陽	各種合纖及其混紡品之印染後處理用，特異精練劑。	(1) 可改進耐鹼染色物之乾、濕摩擦堅牢度。 (2) 可防止底白之污染。
Levapon OL	FBY · 福 盈	烷基磺酸鹽	陰	羊毛、羊毛 / 纖維素纖維混紡品用精練、縮絨劑。	具柔軟性可防止前處理及縮絨處理產生褶痕。
Linopol D	晉 一 · 晉 一	特殊界面活性劑		強力精練、滲透劑。	
Linopol NT	晉 一 · 晉 一	特殊界面活性劑		合成纖維用精練皂洗還原洗淨劑。	
Linopol CS 系列	晉 一 · 晉 一	特殊界面活性劑		一浴連續精練用精練劑	
Lufibrol DK	BASF · 正 光	分散物 + 混合物	陰	前處理用精練劑。	可促進棉之不純物之清除及防止鎂、鈣鹽與其他不純物產生沈澱附着。

品名	製造廠家·經銷	組成構造	離子	用途	特性
Lufibrol E	BASF · 正光	有機及無機鹽混合體		退漿處理用精練劑。	可使雜物易於洗除。
Lufibrol KB	BASF · 正光	有機混合物		原棉及其混紡品之鹼前處理用助劑。	對不純物極具萃取力，且不損及纖維。
Lufibrol KE	BASF · 正光	有機物 + 非離子界面活性劑		在鹼沸騰處理時作觸媒物質之精練劑。	
Lufibrol T	BASF · 正光	有機物 + 界面活性劑		棉及聚酯 / 棉混紡品之連續式鹼沸騰處理用精練劑。	可促進不純物的去除與分散。
Lufibrol TA	BASF · 正光	特殊界面活性劑	陰	棉及聚酯 / 棉混紡品在鹼沸騰處理用精練劑。	具滲透效果。
Miltopan D503	HENKEL · 豪笙	烷基芳基磺酸鹽 + 溶劑	陰	精練劑。	特別適合羊毛、縮絨用。
Monogen 系列	第一工業 · 晉一	高級醇磺酸酯鹽	陰	精練、洗毛、洗絨、縮絨、洗淨、皂洗。	柔軟型，觸感良好。
Monogen 170T	第一工業 · 晉一	高級醇磺酸酯鹽	陰	精練、洗淨、皂洗。	
Mutional D	日染 · 懷利	磺酸衍生物	陰	一浴精練、漂白、染色用助劑。	(1) 適用範圍廣泛。 (2) 可促進染色之上色性。
Nekanil LN	BASF · 正光	烷基酚聚二醇醚	非	羊毛及合成纖維用多效用之精練劑。	(1) 在低溫時，即具良好效果。 (2) 具滲透效應。
Neogen 系列	第一工業 · 晉一	烷基苯磺酸鹽	陰	精練、洗淨、洗絨、縮絨、皂洗。	
Neomax L280	利和 · 利和			精練滲透乳化劑。	
Neopolex HN	台灣花王 · 維春	ABS · Na	陰	清潔劑原料。	清潔、乳化重合性。
Neopolex HS	台灣花王 · 維春	ABS	陰	清潔劑原料。	清潔、乳化重合性。
Neopolex SN	台灣花王 · 維春	LAS · Na	陰	清潔劑原料。	清潔、乳化重合性。
Neopolex SS	台灣花王 · 維春	LAS	陰	清潔劑原料。	清潔、乳化重合性。

品 名	製造廠家・經銷	組 成 構 造	離子	用 途	特 性
Neowet SW-9DN	大東商事・昇宏	特殊界面活性劑	陰/非	紗、針織品用之低泡精練劑。	(1)適用於低浴比、快速染變。 (2)具 Anti-Oxycellulose 效果。 (3)精練後手感軟。
Newcol 565 FH Newcol 566 FH	中日合成・ 中日合成	特殊非離子活性劑	非	低泡性、精練、洗淨。	(1)低起泡性。 (2)具精練洗淨能。
Noigen HC	晉一・晉一	醚型特殊界面活性劑	非	多用途精練、洗淨劑。	具分散性，處理後觸感良好。
Noigen SS	第一工業・晉一	醚型界面活性劑	非	精練、洗淨、皂洗。	
Noigen 2NT	第一工業・晉一	特殊界面活性劑	陰/非	精練、洗淨、皂洗。	
Nonicol AP	大京化學・中亞	配合活性劑	弱陰	精練、洗淨劑。	T/C 印染布
PA-35	第一工業・晉一	特殊陰離子活性劑	陰	精練、洗淨、滲透性。	處理後觸感良好。
Pannox 18, 19, 110, 112	磐亞・晉一	聚乙氧基化壬酚	非	精練用劑	
Pannox 33, 53, 58	磐亞・晉一	聚乙氧基化乙烯基醇	非	合纖、毛織等精練、洗淨用劑。	(1)較低起泡性。 (2)手感佳(合成醇類)。
Pelenon R106	伸葉・雷凱	特殊界面活性劑	非	T、T/W 精練劑。	聚酯及其混紡品用還原洗淨劑，可防止再污染，且提高染色牢度。
Pelenon ST	伸葉・雷凱	特殊活性劑、 Build 配合物	非	合纖之精練劑。	強力洗淨劑，適用於鐵銹、鹼劑、油劑之洗淨。
Pelenon ST-L	伸葉・雷凱	特殊界面活性劑	非	T/N 專用精練劑。	強力洗淨劑，對機械油等洗淨力優。
Pelenon R-96	伸葉・雷凱	特殊界面活性劑	非	W、W 混紡精練劑。	還原洗淨劑，低溫洗淨劑。
Peretex NC-57	ミヨシ・昇宏	聚乙氧基化乙烯基醇	非/弱陰	合纖、T/C、棉用精練劑。	(1)生分解性優。 (2)低起泡性。 (3)耐鹼性高。

品 名	製造廠家·經銷	組 成 構 造	離子	用 途	特 性
Peretex YM-1	ミヨシ・昇宏	P.O.E 烷基苯醚	陰	棉、合纖混紡用高壓耐鹼性退漿精練劑。	(1)具滲透、分散、洗淨能。 (2)抗鹼性佳。 (3)PH 安定範圍廣，於高溫、高壓狀皆呈安定。
Polynon 2DF	勝暉・勝暉	特殊界面活性劑	陰/非	連續漂白、退漿用精練劑。	(1)耐鹼性強、泡沫低。 (2)不消耗退漿劑之分解力。
Prostogen W Liquid	BASF・正光	有機配合物		酸性下，羊毛之過氧化物，快速漂白用活化劑	適於高溫或低溫壓漂、浸漂處理。
Product JCF/LF	BROOK STONE ・邦得		陰	直接和反應性染料染色時，精練染色一併用精練劑。	(1)精練染色一次完成，可節省染色用水、時間、能源。 (2)不影響染料之上色率及堅牢度。 (3)20°C~60°C即具精練滲透作用。
Rolafenols N	CIECH・升普	乙氧基化烷基酚	非	精練劑。	乙氧基化程度按 N2, N3, N4, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N14 而不同。
Sandopan KD	SAND・杉太	烷基二醇醚	陰	羊毛、精練、縮絨劑，棉皂洗劑。	納夫妥、士林染料之皂洗用。
Scouring S	台界・台界	界面活性劑混合物	陰/非	棉、亞克力、耐隆、聚酯、煤紫等各種纖維用精練劑。	具極佳之清潔、乳化、滲透效果。
Scourtol C-30T	台灣花王・維春	特殊界面活性劑	陰/非	精練劑。	耐鹼 (NaOH 12%)。
Scourtol C-110		特殊界面活性劑	陰/非	精練皂洗劑。	耐鹼 (NaOH 8%)。
Scourtol FC-75	台灣花王・維春	特殊界面活性劑	陰/非	精練劑。	T/C 速染用，低泡性。
Scourtol FC-300	台灣花王・維春	特殊界面活性劑	非	精練劑。	低泡性。
Scourtol E-13	日本花王・維春	特殊界面活性劑	非	分散染料皂洗劑。	白場污染防止，色斑修正。
Scourtol 990	FILO・向春	特殊界面活性劑	非	T、T/W用精練劑。	