

UDC

2001277

中华人民共和国国家标准



P32

GB 50208—2002

地下防水工程质量验收规范

Code for Acceptance of Construction Quality
of Underground Waterproof

2002—03—15 发布

2002—04—01 实施

中华人民共和国建设部
国家质量监督检验检疫总局

联合发布

中华人民共和国国家标准

地下防水工程质量验收规范

Code for Acceptance of Construction Quality
of Underground Waterproof

GB 50208 — 2002

主编部门：山西省建设厅

批准部门：中华人民共和国建设部

施行日期：2002年4月1日

中国建筑工业出版社

2002 北 京

中华人民共和国国家标准
地下防水工程质量验收规范
Code for Acceptance of Construction Quality
of Underground Waterproof
GB 50208—2002

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京西郊百万庄）
新华书店经销
中国科学院印刷厂印刷

*

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：3 1/2 字数：93 千字

2002 年 3 月第一版 2002 年 4 月第二次印刷

印数：120 001—180 000 册 定价：16.00 元

统一书号：15112·10652

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

（邮政编码 100037）

本社网址：<http://www.china-abp.com.cn>

网上书店：<http://www.china-building.com.cn>

关于发布国家标准《地下防水 工程质量验收规范》的通知

建标 [2002] 61 号

根据建设部《关于印发〈一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划（第一批）〉的通知》（建标 [1998] 94 号）的要求，山西省建设厅会同有关部门共同修订了《地下防水工程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查，现批准为国家标准，编号为 GB50208—2002，自 2002 年 4 月 1 日起施行。其中，3.0.6、4.1.8、4.1.9、4.2.8、4.5.5、5.1.10、6.1.8 为强制性条文，必须严格执行。

规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释，山西建筑工程（集团）总公司负责具体技术内容的解释，建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

2002 年 3 月 15 日

前 言

根据建设部建标〔1998〕94号文《关于印发“一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划（第一批）”的通知》的要求，由山西省建设厅为主编部门，具体由山西建筑工程（集团）总公司会同总参谋部工程兵科研三所等单位共同编制的《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002，已于2000年12月经全国审查会议通过，并以建设部建标〔2002〕61号文批准，由建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布。

本规范的主要内容为：总则、术语、基本规定、地下建筑工程、特殊施工法防水工程、排水工程、注浆工程、子分部工程验收。

本规范以黑体标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范具体解释由山西建筑工程（集团）总公司负责。在规范执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和建议交山西建筑工程（集团）总公司（地址：山西太原市新建路35号，邮政编码：030002），以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人：

主编单位：山西建筑工程（集团）总公司

参编单位：总参谋部工程兵科研三所

北京市建筑工程研究院

冶金建筑研究总院

上海隧道工程、轨道交通设计研究院

上海市地铁运营公司

浙江工业大学

哈尔滨雪佳集团有限公司

主要起草人：哈成德 朱忠厚 冀文政 雷志梁

王向波 张玉玲 朱祖熹 薛绍祖

张文华 王存孝

本规范在编制过程中得到上海隧道工程公司防水材料厂、山西丽华涂料有限公司的大力协助。

目 次

1	总则	1
2	术语	2
3	基本规定	3
4	地下建筑防水工程	6
4.1	防水混凝土	6
4.2	水泥砂浆防水层	8
4.3	卷材防水层	10
4.4	涂料防水层	13
4.5	塑料板防水层	15
4.6	金属板防水层	16
4.7	细部构造	17
5	特殊施工法防水工程	21
5.1	锚喷支护	21
5.2	地下连续墙	23
5.3	复合式衬砌	24
5.4	盾构法隧道	25
6	排水工程	28
6.1	渗排水、盲沟排水	28
6.2	隧道、坑道排水	29
7	注浆工程	32
7.1	预注浆、后注浆	32
7.2	衬砌裂缝注浆	33
8	子分部工程验收	36
附录 A	地下工程防水材料的质量指标	39
附录 B	现行建筑防水工程材料标准和现场抽样复验	46
附录 C	地下防水工程渗漏水调查与量测方法	49
	本规范用词说明	53

1 总 则

1.0.1 为了加强建筑工程质量管理，统一地下防水工程质量的验收，保证工程质量，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于地下建筑工程、市政隧道、防护工程、地下铁道等防水工程质量的验收。

1.0.3 地下防水工程中所采用的工程技术文件以及承包合同文件，对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 配套使用。

1.0.5 地下防水工程施工质量的验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

2 术 语

2.0.1 地下防水工程 underground waterproof engineering

指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。

2.0.2 防水等级 grade of waterproof

根据地下工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗漏水量的等级标准。

2.0.3 刚性防水层 rigid waterproof layer

采用较高强度和无延伸能力的防水材料,如防水砂浆、防水混凝土所构成的防水层。

2.0.4 柔性防水层 flexible waterproof layer

采用具有一定柔韧性和较大延伸率的防水材料,如防水卷材、有机防水涂料构成的防水层。

2.0.5 初期支护 primary lining

用矿山法进行暗挖法施工后,在岩体上喷射或浇筑防水混凝土所构成的第一次衬砌。

2.0.6 盾构法隧道 shield tunnelling method

采用盾构掘进机进行开挖,钢筋混凝土管片作为衬砌支护的隧道暗挖施工法。

2.0.7 土工合成材料 geosynthetics

指工程建设中应用的土工织物、土工膜、土工复合材料、土工特种材料的总称。

3 基本规定

3.0.1 地下工程的防水等级分为4级，各级标准应符合表3.0.1的规定。

表 3.0.1 地下工程防水等级标准

防水等级	标 准
1 级	不允许渗水，结构表面无湿渍
2 级	不允许漏水，结构表面可有少量湿渍 工业与民用建筑：湿渍总面积不大于总防水面积的1‰，单个湿渍面积不大于 0.1m^2 ，任意 100m^2 防水面积不超过1处 其他地下工程：湿渍总面积不大于总防水面积的6‰，单个湿渍面积不大于 0.2m^2 ，任意 100m^2 防水面积不超过4处
3 级	有少量漏水点，不得有线流和漏泥砂 单个湿渍面积不大于 0.3m^2 ，单个漏水点的漏水量不大于 2.5L/d ，任意 100m^2 防水面积不超过7处
4 级	有漏水点，不得有线流和漏泥砂 整个工程平均漏水量不大于 $2\text{L/m}^2\cdot\text{d}$ ，任意 100m^2 防水面积的平均漏水量不大于 $4\text{L/m}^2\cdot\text{d}$

3.0.2 地下工程的防水设防要求，应按表3.0.2-1和表3.0.2-2选用。

表 3.0.2-1 明挖法地下工程防水设防

工程部位		主 体					施 工 缝			后 浇 带		变 形 缝、诱 导 缝										
防水措施		防水混凝土	防水砂浆	防水卷材	防水涂料	塑料防水板	金属板	遇水膨胀止水条	中埋式止水带	外贴式止水带	外抹防水砂浆	外涂防水涂料	膨胀混凝土	遇水膨胀止水条	防水嵌缝材料	中埋式止水带	外贴式止水带	可卸式止水带	防水嵌缝材料	外贴防水卷材	外涂防水涂料	遇水膨胀止水条
防水等级	1 级	应选	应选一至二种					应选二种	应选	应选二种	应选	应选二种										
	2 级	应选	应选一种					应选一至二种	应选	应选一至二种	应选	应选一至二种										
	3 级	应选	宜选一种					宜选一至二种	应选	宜选一至二种	应选	宜选一至二种										
	4 级	宜选	—					宜选一种	应选	宜选一种	应选	宜选一种										

表 3.0.2-2

暗挖法地下工程防水设防

工程部位		主 体				内衬砌施工缝				内衬砌变形缝、诱导缝					
防水措施		复合式衬砌	离壁式衬砌、衬套	贴壁式衬砌	喷射混凝土	外贴式止水带	遇水膨胀止水条	防水嵌缝材料	中埋式止水带	外涂防水涂料	中埋式止水带	外贴式止水带	可卸式止水带	防水嵌缝材料	遇水膨胀止水条
防水等级	1 级	应选一种		—		应选二种				应选	应选二种				
	2 级	应选一种		—		应选一至二种				应选	应选一至二种				
	3 级	—	应选一种		宜选一至二种				应选	宜选一种					
	4 级	—	应选一种		宜选一种				应选	宜选一种					

3.0.3 地下防水工程施工前，施工单位应进行图纸会审，掌握工程主体及细部构造的防水技术要求，并编制防水工程的施工方案。

3.0.4 地下防水工程的施工，应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度，并有完整的检查记录。未经建设（监理）单位对上道工序的检查确认，不得进行下道工序的施工。

3.0.5 地下防水工程必须由相应资质的专业防水队伍进行施工；主要施工人员应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。

3.0.6 地下防水工程所使用的防水材料，应有产品的合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

对进场的防水材料应按本规范附录 A 和附录 B 的规定抽样复验，并提出试验报告；**不合格的材料不得在工程中使用。**

3.0.7 地下防水工程施工期间，明挖法的基坑以及暗挖法的竖井、洞口，必须保持地下水位稳定在基底 0.5m 以下，必要时应采取降水措施。

3.0.8 地下防水工程的防水层，严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工，其施工环境温度条件应符合表 3.0.8 的规定。

表 3.0.8 防水层施工环境温度条件

防水层材料	施工环境温度
高聚物改性沥青防水卷材	冷粘法不低于 5℃，热熔法不低于 -10℃
合成高分子防水卷材	冷粘法不低于 5℃，热风焊接法不低于 -10℃
有机防水涂料	溶剂型 -5~35℃，水溶性 5~35℃
无机防水涂料	5~35℃
防水混凝土、水泥砂浆	5~35℃

3.0.9 地下防水工程是一个子分部工程，其分项工程的划分应符合表 3.0.9 的要求。

表 3.0.9 地下防水工程的分项工程

子分部工程	分 项 工 程
地下防水工程	地下建筑防水工程：防水混凝土，水泥砂浆防水层，卷材防水层，涂料防水层，塑料板防水层，金属板防水层，细部构造
	特殊施工法防水工程：锚喷支护，地下连续墙，复合式衬砌，盾构法隧道
	排水工程：渗排水、盲沟排水，隧道、坑道排水
	注浆工程：预注浆、后注浆，衬砌裂缝注浆

3.0.10 地下防水工程应按工程设计的防水等级标准进行验收。地下防水工程渗漏水调查与量测方法应按本规范附录 C 执行。

4 地下建筑防水工程

4.1 防水混凝土

4.1.1 本节适用于防水等级为 1~4 级的地下整体式混凝土结构。不适用环境温度高于 80℃ 或处于耐侵蚀系数小于 0.8 的侵蚀性介质中使用的地下工程。

注：耐侵蚀系数是指在侵蚀性水中养护 6 个月的混凝土试块的抗折强度与在饮用水中养护 6 个月的混凝土试块的抗折强度之比。

4.1.2 防水混凝土所用的材料应符合下列规定：

- 1 水泥品种应按设计要求选用，其强度等级不应低于 32.5 级，不得使用过期或受潮结块水泥；
- 2 碎石或卵石的粒径宜为 5~40mm，含泥量不得大于 1.0%，泥块含量不得大于 0.5%；
- 3 砂宜用中砂，含泥量不得大于 3.0%，泥块含量不得大于 1.0%；
- 4 拌制混凝土所用的水，应采用不含有害物质的洁净水；
- 5 外加剂的技术性能，应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求；
- 6 粉煤灰的级别不应低于二级，掺量不宜大于 20%；硅粉掺量不应大于 3%，其他掺合料的掺量应通过试验确定。

4.1.3 防水混凝土的配合比应符合下列规定：

- 1 试配要求的抗渗水压值应比设计值提高 0.2MPa；
- 2 水泥用量不得少于 300kg/m³；掺有活性掺合料时，水泥用量不得少于 280kg/m³；
- 3 砂率宜为 35%~45%，灰砂比宜为 1:2~1:2.5；
- 4 水灰比不得大于 0.55；
- 5 普通防水混凝土坍落度不宜大于 50mm，泵送时入泵坍

落度宜为 100~140mm。

4.1.4 混凝土拌制和浇筑过程控制应符合下列规定：

- 1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量，每工作班检查不应少于两次。每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合表 4.1.4-1 的规定。

表 4.1.4-1 混凝土组成材料计量结果的允许偏差 (%)

混凝土组成材料	每盘计量	累计计量
水泥、掺合料	±2	±1
粗、细骨料	±3	±2
水、外加剂	±2	±1

注：累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。

- 2 混凝土在浇筑地点的坍落度，每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌合物性能试验方法》GBJ 80 的有关规定。

混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合表 4.1.4-2 的规定。

表 4.1.4-2 混凝土坍落度允许偏差

要求坍落度 (mm)	允许偏差 (mm)
≤40	±10
50~90	±15
≥100	±20

4.1.5 防水混凝土抗渗性能，应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。

连续浇筑混凝土每 500m³ 应留置一组抗渗试件（一组为 6 个抗渗试件），且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。

抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ 82 的有关规定。

4.1.6 防水混凝土的施工质量检验数量，应按混凝土外露面积每 100m^2 抽查 1 处，每处 10m^2 ，且不得少于 3 处；细部构造应按全数检查。

主 控 项 目

4.1.7 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。

4.1.8 防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。

检验方法：检查混凝土抗压、抗渗试验报告。

4.1.9 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造，均须符合设计要求，严禁有渗漏。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一 般 项 目

4.1.10 防水混凝土结构表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；埋设件位置应正确。

检验方法：观察和尺量检查。

4.1.11 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于 0.2mm ，并不得贯通。

检验方法：用刻度放大镜检查。

4.1.12 防水混凝土结构厚度不应小于 250mm ，其允许偏差为 $+15\text{mm}$ 、 -10mm ；迎水面钢筋保护层厚度不应小于 50mm ，其允许偏差为 $\pm 10\text{mm}$ 。

检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。

4.2 水泥砂浆防水层

4.2.1 本节适用于混凝土或砌体结构的基层上采用多层抹面的水泥砂浆防水层。不适用环境有侵蚀性、持续振动或温度高于

80℃的地下工程。

4.2.2 普通水泥砂浆防水层的配合比应按表 4.2.2 选用；掺外加剂、掺合料、聚合物水泥砂浆的配合比应符合所掺材料的规定。

表 4.2.2 普通水泥砂浆防水层的配合比

名 称	配合比 (质量比)		水灰比	适 用 范 围
	水泥	砂		
水泥浆	1	—	0.55~0.60	水泥砂浆防水层的第一层
水泥浆	1	—	0.37~0.40	水泥砂浆防水层的第三、五层
水泥砂浆	1	1.5~2.0	0.40~0.50	水泥砂浆防水层的第二、四层

4.2.3 水泥砂浆防水层所用的材料应符合下列规定：

- 1 水泥品种应按设计要求选用，其强度等级不应低于 32.5 级，不得使用过期或受潮结块水泥；
- 2 砂宜采用中砂，粒径 3mm 以下，含泥量不得大于 1%，硫化物和硫酸盐含量不得大于 1%；
- 3 水应采用不含有害物质的洁净水；
- 4 聚合物乳液的外观质量，无颗粒、异物和凝固物；
- 5 外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。

4.2.4 水泥砂浆防水层的基层质量应符合下列要求：

- 1 水泥砂浆铺抹前，基层的混凝土和砌筑砂浆强度应不低于设计值的 80%；
- 2 基层表面应坚实、平整、粗糙、洁净，并充分湿润，无积水；
- 3 基层表面的孔洞、缝隙应用与防水层相同的砂浆填塞抹平。

4.2.5 水泥砂浆防水层施工应符合下列要求：

- 1 分层铺抹或喷涂，铺抹时应压实、抹平和表面压光；
- 2 防水层各层应紧密贴合，每层宜连续施工，必须留施工

缝时应采用阶梯坡形槎,但离开阴阳角处不得小于200mm;

3 防水层的阴阳角处应做成圆弧形;

4 水泥砂浆终凝后应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃并保持湿润,养护时间不得少于14d。

4.2.6 水泥砂浆防水层的施工质量检验数量,应按施工面积每100m²抽查1处,每处10m²,且不得少于3处。

主 控 项 目

4.2.7 水泥砂浆防水层的原材料及配合比必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。

4.2.8 水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。

检验方法:观察和用小锤轻击检查。

一 般 项 目

4.2.9 水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷;阴阳角处应做成圆弧形。

检验方法:观察检查。

4.2.10 水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

4.2.11 水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。

检验方法:观察和尺量检查。

4.3 卷 材 防 水 层

4.3.1 本节适用于受侵蚀性介质或受振动作用的地下工程主体迎水面铺贴的卷材防水层。

4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分