



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 16484.19—1996

## 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 氧化稀土总量的测定

Methods for chemical analysis of  
rare earth chloride and carbonate—Determination  
of total rare earth oxide contents



C9709720

1996-07-09发布

1997-01-01实施

国家技术监督局发布

## 中华人民共和国国家标准

# 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法

## 氧化稀土总量的测定

GB/T 16484.19—1996

Methods for chemical analysis of  
rare earth chloride and carbonate—Determination  
of total rare earth oxide contents

**1 主题内容与适用范围**

本标准规定了氯化稀土、碳酸稀土中氧化稀土总含量的测定方法。

本标准适用于氯化稀土、碳酸稀土中氧化稀土总含量的测定。测定范围:20.00%~60.00%。

**2 引用标准**

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

**3 方法原理**

试样用盐酸(或硝酸)-过氧化氢溶解,用氨水沉淀稀土以分离钙、镁等,继以盐酸溶解稀土,再在pH<sub>2</sub>条件下用草酸沉淀稀土以分离铁等,于1 000℃将草酸稀土灼烧成氧化物并称其质量。

**4 试剂**

- 4.1 高氯酸( $\rho 1.67\text{g/mL}$ )。
- 4.2 过氧化氢(30%)。
- 4.3 盐酸(1+1)。
- 4.4 硝酸(1+1)。
- 4.5 氨水(1+1)。
- 4.6 草酸溶液(50g/L)。
- 4.7 氯化铵-氨水洗液:100mL水中含2g氯化铵和2mL氨水。
- 4.8 草酸洗液(2g/L)。

**5 仪器与设备**

- 5.1 分析天平,感量0.1mg。
- 5.2 高温炉,温度>1 000℃。
- 5.3 铂坩埚。

**6 试样**

将试样于105℃烘烤1h,置于干燥器中冷却至室温并立即称量。

## 7 分析步骤

### 7.1 测定数量

称取两份试料进行平行测定,取其平均值。

### 7.2 试料

称取 0.400 0g 试料,精确至 0.000 1g。

### 7.3 测定

7.3.1 将试料(7.2)置于 300mL 烧杯中,加 20mL 水,5mL 盐酸(4.3),1mL 过氧化氢(4.2),低温加热至溶解完全,蒸发至 1mL 左右(若试料难溶可用硝酸(4.4)-高氯酸(4.1)溶解)。

7.3.2 将试液(7.3.1)以水稀释至 100mL,煮沸,滴加氨水(4.5)至刚出现沉淀,再加过量的 10mL 氨水(4.5)。煮沸,立即用快速定量滤纸过滤,弃去滤液,沉淀用氯化铵-氨水洗液(4.7)洗 4~5 次。

7.3.3 将沉淀连同滤纸放回原烧杯中,加 10mL 盐酸(4.3),加热使沉淀溶解,加 100mL 水,煮沸。加近沸的 50mL 草酸(4.6),用氨水(4.5)和盐酸(4.3)调节 pH 为 2.0,煮沸,冷却至室温,放置 2h。

7.3.4 用慢速定量滤纸过滤,弃去滤液,沉淀用草酸洗液(4.8)洗 4~5 次。将沉淀连同滤纸放入已恒重的铂坩埚中,低温灰化后于 1 000℃灼烧 1h。将坩埚及烧成物置于干燥器中冷却至室温,称其质量,将坩埚及烧成物再次在 1 000℃灼烧 1h,称其质量,重复操作,直至质量恒定。

## 8 分析结果的计算与表述

按下式计算氧化稀土(Re<sub>x</sub>O<sub>y</sub>)的百分含量:

$$\text{Re}_x\text{O}_y(\%) = \frac{m_1 - m_2}{m} \times 100$$

式中:  $m_1$ —铂坩埚及烧成物的质量,g;

$m_2$ —铂坩埚的质量,g;

$m$ —试料的质量,g。

## 9 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于下表所列允许差。

氧化稀土总含量	%
20.00~40.00	0.40
>40.00~60.00	0.50

**附加说明：**

本标准由国家计委稀土办公室提出。  
本标准由北京有色金属研究总院负责起草。  
本标准由北京有色金属研究总院起草。  
本标准主要起草人刘文华、姜维军。

中华人民共和国  
国家标准  
**氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法**

**氧化稀土总量的测定**

GB/T 16484.19—1996

\*  
中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
**版权专有 不得翻印**

\*  
开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 5 千字  
1996 年 12 月第一版 1996 年 12 月第一次印刷  
印数 1—1 000

\*  
书号:155066·1-13334 定价 5.00 元

\*  
标 目 300—81