

T-62
11-上

機 械 工程師 手冊

(上 冊)

中國機械工程學會編行

第十篇
工程材料

目 錄

頁

第一章 金屬材料一般資料

A 物理性質	10 - 1
B 金屬薄板與金屬線之號規	10 - 37
C 標準試樣	10 - 44
D 合金材料	10 - 50

第二章 鐵及鋼

A 概說	10 - 75
B 鑄鐵	10 - 78
C 鋼鋼	10 - 88
D 工業純鐵	10 - 95
E 鍛造用碳鋼	10 - 95
F 鍛造用合金鋼	10 - 106
G 工具鋼	10 - 127
H 超耐熱合金	10 - 137

第三章 鋁及鋁合金

第四章 鎂合金

第五章 銅及銅合金

第六章 鋅及鋅合金

第七章 鉻及鎳合金

第八章 磁性材料

第九章 軸承合金

第十章 熔接及焊接材料

10 - 143

10 - 178

10 - 185

10 - 203

10 - 207

10 - 215

10 - 225

10 - 232

第十一章 金屬熱處理

A	碳鋼及低合金鋼之熱處理	10—247
B	表面硬化法	10—270
C	鑄鐵之熱處理	10—297
D	工具鋼之熱處理	10—304
E	不銹鋼及耐熱合金之熱處理	10—323
F	非鐵合金之熱處理	10—355

第十二章 非金屬材料一般資料

10—385

附錄 1	有關金屬材料之中國國家標準摘錄	10—407
附錄 2	有關非金屬材料之中國國家標準摘錄	10—539

第十篇

工程材料

陸志鴻

第一章 一般資料

A 物理性質

表 1·1 為週期律表中重要金屬元素及合金元素之物理性質。表 1·2 為重要合金之導熱度。表 1·3 為重要合金之線膨脹係數。表 1·4 為各種導電材料（包括電阻材料）在室溫附近之性質。表 1·5 為重要合金之重量。表 1·6 為通常所用熱電偶（thermocouple）線之熱電動力與溫度之關係。表 1·7 至表 1·9 為鋼之各種硬度數換算表。表 1·10 為 18-8 鋼之軋延板硬度數換算表。表 1·11 為鋁合金及銅在冷軋狀態之硬度數換算數。

表 1·2 重要合金之導熱度

合 金	室溫附近之導熱度 cal/cm ² /cm/ °C/sec.	Btu/sq ft/in/ °F/sec.
鋁 及 鋁 合 金		
鐵 造 用		
2S (99.0+ Al)	0.53	0.45
3S 1.2 Mn	0.46	0.37
11S 5.5 Cu, 0.5 Pb, 0.5 Bi	0.37	0.30
14S 4.4 Cu, 0.8 Si, 0.8 Mn, 0.4 Mg	0.46	0.37
17S 4 Cu, 0.5 Mg, 0.5 Mn	0.41	0.33
18S 4 Cu, 2 Ni, 0.5 Mg	0.46	0.37
24S 4.5 Cu, 1.5 Mg, 0.6 Mn	0.45	0.36
25S 4.5 Cu, 0.8 Mn, 0.8 Si	0.37	0.30
32S 12.5 Si, 1.0 Mg, 0.9 Cu, 0.9 Ni	0.37	0.30

合 金		常溫附近之導熱度 cal/cm ² /cm/ °C/sec.	Btu/sq ft/in/ °F/sec.
A51S	1.0 Si, 0.8 Mg, 0.25 Cr	0.50	0.40
52S	2.5 Mg, 0.25 Cr	0.33	0.27
53S	1.3 Mg, 0.7 Si, 0.25 Cr	0.41	0.33
56S	5.2 Mg, 0.1 Mn, 0.1 Cr	0.26	0.21
61S	1.0 Mg, 0.8 Si, 0.25 Cu, 0.25 Cr	0.41	0.33
75S	5.5 Zn, 2.5 Mg, 1.5 Cu	0.29	0.23
鑄造用			
43	5 Si	0.35	0.28
108	4 Cu, 3 Si	0.39	0.33
118	7 Cu, 2 Si, 1.7 Zn	0.28	0.23
122	10 Cu, 0.2 Mg	0.38	0.31
142	4 Cu, 2 Ni, 1.5 Mg	0.40	0.32
195	4.5 Cu	0.33	0.27
214	3.8 Mg	0.33	0.27
356	7 Si, 0.3 Mg	0.35	0.28
220	10 Mg	0.21	0.17
A108	5.5 Si, 4.5 Cu	0.34	0.27
A132	12 Si, 2.5 Ni, 1.2 Mg, 0.8 Cu	0.28	0.23
B195	4.5 Cu, 2.5 Si	0.33	0.27
A214	3.8 Mg, 1.8 Zn	0.31	0.25
13	12 Si	0.37	0.30
85	5 Si, 4 Cu	0.27	0.22
218	8 Mg	0.25	0.20
360	9.5 Si, 0.5 Mg	0.35	0.28
380	8.5 Si, 3.5 Cu	0.26	0.21
750	6.5 Sn, 1 Cu, 1 Ni	0.42	0.34
銅及銅合金			
純銅		0.941	0.769
電解 tough pitch 銅		0.934	0.763
除氧銅(99.94 Cu, 0.02 P)		0.81	0.65
鐵造用			
鑄金合金	95 Cu, 5 Zn	0.56	0.45
工業青銅	90 Cu, 10 Zn	0.45	0.36

合 金	室温附近之導熱度 cal/cm ² /cm/ °C/sec.	Btu/sq ft/in/ °F/sec.
紅黃銅	85 Cu, 15 Zn.....	0.88
低黃銅	80 Cu, 20 Zn.....	0.83
彈簧黃銅	70 Cu, 30 Zn.....	0.29
黃黃銅	65 Cu, 35 Zn.....	0.29
孟瑟合金	80 Cu, 10 Zn.....	0.29
含鉛工業青銅	89 Cu, 1.75 Pb, 9.25 Zn.....	0.43
低鉛黃銅	67 Cu, 0.5 Pb, 32.5 Zn.....	0.28
中鉛黃銅	64.5 Cu, 1.0 Pb, 34.5 Zn.....	0.28
高鉛黃銅	62.5 Cu, 1.75 Pb, 35.75 Zn.....	0.28
易切黃銅	81.5 Cu, 3 Pb, 35.5 Zn.....	0.28
易切孟瑟合金	50.5 Cu, 1.1 Pb, 38.4 Zn.....	0.28
鍛造黃銅	60 Cu, 2 Pb, 38 Zn.....	0.28
建築黃銅	57 Cu, 3 Pb, 40 Zn.....	0.29
海軍合金	71 Cu, 1 Sn, 28 Zn.....	0.26
海軍黃銅	60 Cu, 0.75 Sn, 39.25 Zn.....	0.28
藍青銅	58.5 Cu, 1 Sn, 1.4 Fe, 39 Zn, 0.1 Mn.....	0.21
紀黃銅	76 Cu, 22 Zn, 2 Al.....	0.24
磷青銅 1.25% E	98.75 Cu, 1.25 Sn.....	0.49
磷青銅 5% A	95 Cu, 5 Sn.....	0.19
磷青銅 3% C	92 Cu, 8 Sn.....	0.15
磷青銅 10% D	90 Cu, 10 Sn.....	0.12
白銅 18% A	65 Cu, 18 Ni, 17 Zn.....	0.09
白銅 18% B	55 Cu, 18 Ni, 27 Zn.....	0.07
砂青銅 A級	97 Cu, 3 Si.....	0.09
砂青銅 B級	98.5 Cu, 1.5 Si.....	0.14
鉻青銅 5%	95 Cu, 5 Al.....	0.198
鉻青銅	90 Cu, 10 Al.....	0.144
鉻青銅	82.5 Cu, 2.5 Fe, 10 Al, 5 Ni.....	0.091
銅鎳 15%	85 Cu, 15 Ni.....	0.112
銅鎳 20%	80 Cu, 20 Ni.....	0.087
銅鎳 30%	70 Cu, 30 Ni.....	0.07
铍銅	98 Cu, 2 Be.....	0.20
		0.18

合 金	傳遞附近之導熱度 cal/cm ² /cm/ °C/sec.	Btu/sq ft/in/ °F/sec.
鑄造用		
含鉛鋅轴承青銅 87 Cu, 10 Sn, 1 Pb, 2 Zn.....	0.11	0.090
高鉛鋅青銅 80 Cu, 10 Sn, 10 Pb.....	0.11	0.090
高强度黃銅 62 Cu, 28 Zn, 5.5 Al, 3.5 Mn, 8 Fe	0.12	0.10
鋁青銅 89 Cu, 10 Al, 1 Fe	0.13	0.105
鐵及鐵合金		
純鐵	0.178	0.144
鑄鐵 3.16 C, 1.54-Si, 0.57 Mn.....	0.112	0.0903
碳鋼 0.23 C, 0.635 Mn	0.124	0.100
碳鋼 1.22 C, 0.35 Mn	0.108	0.0871
合金鋼 0.84 C, 0.55 Mn, 0.78 Cr, 8.83 Ni, 0.05 Cu, 0.89 Mo	0.079	0.064
不銹鋼 410 12 Cr	0.057	0.046
不銹鋼 304 18-Cr, 8-Ni	0.036	0.029
W-Cr-V 鋼 0.715 C, 0.25 Mn, 4.26 Cr, 18.45 W, 1.075 V	0.058	0.047
鉛及鉛合金		
純鉛(99.73+ Pb)	0.083	0.067
1%含錫鉛 99 Pb, 1 Sb	0.080	0.067
硬鉛 96 Pb, 4 Sb	0.073	0.059
硬鉛 94 Pb, 6 Sb	0.069	0.056
8%含錫鉛 92 Pb, 3 Sb	0.065	0.052
蓄電池極板合金 91 Pb, 9 Sb	0.064	0.052
鉛基巴比合金 15 Sb, 5 Sn	0.058	0.047
鉛基巴比合金 15 Sb, 10 Sn	0.057	0.046
鈾鉛彈劑 95 Pb, 5 Sn	0.085	0.068
鈾鉛彈劑 80 Pb, 20 Sn	0.089	0.072
鈾鉛彈劑 50 Pb, 50 Sn	0.111	0.0805
鎳及鎳合金		
純鎳(99.80 Mg)	0.376	0.303
A10 10 Al, 0.1 Mn	0.17	0.14
AZ91 9 Al, 0.7 Zn, 0.2 Mn	0.17	0.14
AZ92 9 Al, 2 Zn, 0.1 Mn	0.17	0.14
A8 8 Al, 0.2 Mn	0.18	0.14

合	金	室溫附近之導熱度 cal/cm ² /cm/ °C/sec.	Btu/sq ft/in/ °F/sec.
AZ 61X	6 Al, 1 Zn, 0.2 Mn	0.19	0.15
AM 244	4 Al, 0.2 Mn	0.23	0.19
AZ 80X	8.5 Al, 0.5 Zn, 0.15 Mn	0.18	0.14
AZ 63	6 Al, 3 Zn, 0.2 Mn	0.18	0.14
AZ 51X	5 Al, 1 Zn, 0.25 Mn	0.21	0.17
AZ 31X	3 Al, 1 Zn, 0.3 Mn	0.23	0.19
M1	1.5 Mn	0.30	0.24
鎳及鎳合金			
純鎳(99.95Ni+Co)	0.22	0.18
"A"鎳(99.4Ni+Co)	0.145	0.117
"D"鎳	95.2 Ni, 4.5 Mn	0.115	0.0927
蒙納合金	30 Cu, 1.4 Fe, 1.0 Mn	0.062	0.050
"K"蒙納合金	66 Ni, 29 Cu, 3 Al	0.045	0.036
海史斗合金A	60 Ni, 20 Mo, 20 Fe	0.04	0.03
海史斗合金B	65 Ni, 30 Mo, 5 Fe	0.027	0.022
海史斗合金C	58 Ni, 17 Mo, 15 Cr, 5 W, 5 Fe	0.03	0.02
海史斗合金D	85 Ni, 8~11 Si, 3 Cu	0.05	0.04
Inconel	80 Ni, 14 Cr, 6 Fe	0.036	0.029
Chromel A	80 Ni, 20 Cr	0.032	0.026
Nichrome	60 Ni, 24 Fe, 16 Cr	0.0325	0.0262
康史坦鋼	55 Cu, 45 Ni	0.0546	0.0440
Chromax	35 Ni, 15 Cr, 50 Fe	0.031	0.025
鈷及鈷合金			
純鈷	0.157	0.127
軟焊劑	63 Sn, 37 Pb	0.121	0.0976
鈷鎘	92 Sn, 8 Zn	0.141	0.114
鋅及鋅合金			
純鋅	0.27	0.22
Zamak 2	92 Zn, 4 Al, 3 Cu, 0.03 Mg	0.25	0.20
Zamak 3	95 Zn, 4 Al, 0.04 Mg	0.27	0.22
Zamak 5	94 Zn, 4 Al, 1 Cu, 0.04 Mg	0.26	0.21
工業軋延鋅	0.08 Pb	0.257	0.207
工業軋延鋅	0.06 Pb, 0.06 Cd	0.257	0.207

合 金 名 称	成 分	金 属	室温附近之导热系数 cal/cm ² /cm/ °C/sec.	Btu/sq ft/in/ °F/sec.
Zinloy 15	98 Zn, 1 Cu, 0.01 Mg		0.25	0.20
贵 金 属				
金(Au)			0.71	0.57
钯(Pd)			0.168	0.135
铂(Pt)			0.165	0.133
银(Ag)			1.0	0.81

表 1-3 重要合金之线膨胀系数

合 金 及 其 成 分	温 度 °C	每°C线膨胀系数
溶 及 配 合 金		
铝(99.95%)	20~100	23.9 × 10 ⁻⁶
耐 热 用		
2S 99.0 Al	20~100	23.5 n
3S 1.2 Mn	20~100	23.2 n
11S 5.5 Cu, 0.5 Pb, 0.5 Bi	20~100	22.9 n
14S 4.4 Cu, 0.8 Si, 0.8 Mn, 0.4 Mg	20~100	22.5 n
17S 4 Cu, 0.5 Mn, 0.5 Mg	20~100	23.0 n
18S 4 Cu, 2 Ni, 0.5 Mg	20~100	23.4 n
24S 4.5 Cu, 1.5 Mg, 0.8 Mn	20~100	22.8 n
25S 4.5 Cu, 0.8 Mn, 0.8 Si	20~100	22.8 n
32S 12.5 Si, 1.0 Mg, 0.9 Cu, 0.0 Ni	20~100	19.4 n
A51S 1.0 Si, 0.8 Mg, 0.25 Cr	20~100	23.1 n
63S 2.5 Mg, 0.25 Cr	20~100	23.8 n
52S 1.3 Mg, 0.7 Si, 0.25 Cr	20~100	22.9 n
56S 6.5 Mg, 0.1 Mn, 0.1 Cr	20~100	24.3 n
61S 1.0 Mg, 0.6 Si, 0.25 Cu, 0.25 Cr	20~100	23.5 n
75S 6.5 Zn, 2.5 Mg, 1.5 Cu	20~100	23.2 n
耐 热 用		
4S 5 Si	20~100	22.0 n
10S 4 Cu, 3 Si	20~100	22.0 n

合 金 / 及 其 成 分	溫 度 °C	每°C 線膨脹係數
113 7 Cu, 2 Si, 1.7 Zn	20~100	22.0×10^{-6}
122 10 Cu, 0.2 Mg	20~100	22.0 "
142 4 Cu, 2 Ni, 1.5 Mg	20~100	22.5 "
195 4.5 Cu	20~100	23.0 "
214 3.8 Mg	20~100	24.0 "
220 10 Mg	20~100	24.5 "
355 5 Si, 1.8 Cu, 0.5 Mg	20~100	22.0 "
356 7 Si, 0.3 Mg	20~100	21.5 "
A108 5.5 Si, 4.5 Cu	20~100	21.5 "
A132 12 Si, 2.5 Ni, 1.2 Mg, 0.8 Cu	20~100	19.0 "
B195 4.5 Cu, 2.5 Si	20~100	22.0 "
750 6.5 Si, 1 Cu, 1 Ni	20~100	23.1 "
13 12 Si	20~100	20.0 "
85 5 Si, 4 Cu	20~100	21.0 "
218 8 Mg	20~100	23.7 "
360 9.5 Si, 0.5 Mg	20~100	19.5 "
銅 及 銅 合 金		
純銅	20~100	16.5 "
電解 tough pitch 銅	20~300	17.7 "
除氣銅	20~300	17.7 "
鋁 造 用		
鍍金合金(gilding metal) 85 Cu, 5 Zn	20~300	18.1 "
工裝青銅 90 Cu, 10 Zn	20~300	18.4 "
紅黃銅 85 Cu, 15 Zn	20~300	18.7 "
低黃銅 80 Cu, 20 Zn	20~300	19.1 "
彈壳黃銅 70 Cu, 30 Zn	20~300	19.9 "
孟慈合金 60 Cu, 40 Zn	20~300	20.8 "
含鉛工裝青銅 89 Cu, 1.75 Pb, 9.25 Zn	20~300	18.4 "
低鉛黃銅 67 Cu, 6.5 Pb, 32.5 Zn	20~300	20.2 "
高鉛黃銅 63.5 Cu, 1.75 Pb, 35.75 Zn	20~300	20.3 "
易切黃銅 61.5 Cu, 3 Pb, 35.5 Zn	20~300	20.5 "
含鉛孟慈合金 60 Cu, 0.5 Pb, 39.5 Zn	20~300	20.8 "
鐵鑄黃銅 60 Cu, 2 Pb, 38 Zn	20~300	20.7 "

合 金	板 其 成 分	溫 度 °C	每°C 線膨脹係數
建築青銅	57 Cu, 3 Pb, 40 Zn	20~300	20.9×10^{-6}
海軍合金	71 Cu, 1 Sn, 28 Zn	20~300	20.2 n
海軍黃銅	60 Cu, 0.75 Sn, 39.25 Zn	20~300	21.2 n
茲青銅	58.5 Cu, 1 Sn, 1.4 Fe, 39 Zn, 0.1 Mn	20~300	21.2 n
鋁黃銅	76 Cu, 22 Zn, 2 Al	20~300	18.5 n
磷青銅 1.25% E	98.75 Cu, 1.25 Sn	20~300	17.8 n
磷青銅 5% A 級	95 Cu, 5 Sn	20~300	17.8 n
磷青銅 8% C 級	92 Cu, 8 Sn	20~300	18.2 n
磷青銅 10% D 級	90 Cu, 10 Sn	20~300	18.4 n
銅鎳 30%	70 Cu, 30 Ni	20~300	16.2 n
白銅 18% A 級	65 Cu, 17 Zn, 18 Ni	20~300	16.2 n
白銅 18% B 級	55 Cu, 27 Zn, 18 Ni	20~300	16.7 n
矽青銅 A 級	97 Cu, 3 Si	20~300	18.0 n
矽青銅 B 級	98.5 Cu, 1.5 Si	20~300	17.9 n
鋁青銅 8%	92 Cu, 8 Al	20~300	18.2 n
鎆銅	98 Cu, 2 Be	20~300	16.6 n
鑄 造 用			
含鉛錫青銅	88 Cu, 6 Sn, 1.5 Pb, 4.5 Zn	21~260	18.5 n
含鉛錫軸承青銅	87 Cu, 10 Sn, 1 Pb, 2 Zn	21~177	18.0 n
Ounce metal	85 Cu, 5 Sn, 5 Pb, 5 Zn	21~204	19.1 n
含鉛黃黃銅	71 Cu, 1 Sn, 3 Pb, 25 Zn	21~260	21.8 n
高強度黃黃銅	62 Cu, 26 Zn, 3 Fe, 5.5 Al, 3.5 Mn	21~260	19.8 n
含鉛茲青銅	59 Cu, 0.75 Sn, 0.75 Pb, 37 Zn, 1.25 Fe, 0.75 Al, 0.5 Mn	21~204	20.5 n
尼青銅(39-I-10)	89 Cu, 1 Fe, 10 Al	21~260	17.1 n
鐵 及 鐵 合 金			
純鐵	20	11.7 n	
Fe-C 合金	0.06% C	20~100	11.7 n
	0.22% C	20~100	11.7 n
	0.40% C	20~100	11.3 n
	0.56% C	20~100	11.0 n
	1.08% C	20~100	10.8 n
	1.45% C	20~100	10.1 n

合 金 及 其 成 分	溫 度 °C	每°C 線膨脹係數
Fe-C 合金 1.97% C.....	20~100	9.9×10^{-6}
2.24% C.....	20~100	9.6 n
3.66% C.....	20~100	8.6 n
Invar Fe, 30 Ni	室溫	0~2 n
13 Mn, 1.2 C	室溫	18 n
13 Cr, 0.35 C	20~100	10.0 n
12.3 Cr, 0.4 Ni, 0.09 C	20~100	9.8 n
17.7 Cr, 9.6 Ni, 0.06 C	20~100	16.5 n
18 W, 4 Cr, 1 V	0~100	11.2 n
灰鑄鐵.....	0~100	10.5 n
展性鑄鐵.....	—	12 n
鉛 及 鉛 合 金		
純鉛 (99.73%)	17~100	29.3 n
1% 含錫鉛	20~100	28.8 n
硬鉛 96 Pb, 4 Sb	20~100	27.8 n
硬鉛 94 Pb, 6 Sb	20~100	27.2 n
8% 含錫鉛 92 Pb, 8 Sb	20~100	26.7 n
蓄電池極板合金 (Grid metal) 91 Pb, 9 Sb	—	26.4 n
鉛基巴比合金 80 Pb, 15 Sb, 5 Sn	20~100	24.0 n
鉛基巴比合金 75 Pb, 15 Sb, 10 Sn	20~100	19.8 n
銻鉛焊劑 95 Pb, 5 Sn	15~110	28.7 n
銻鉛焊劑 80 Pb, 20 Sn	15~110	26.5 n
銻鉛焊劑 50 Pb 50 Sn	15~110	23.4 n
鎳 及 鎳 合 金		
純鎳 (99.80%) 及 一般鎳合金	40	26 n
錳 及 錳 合 金		
純錳 (99.95 Ni + Co)	0~100	13.3 n
"A" 錳 (99.4 Ni + Co)	25~100	13.3 n
矽錳 1.5 Si, 0.5 Mn, 0.5 C	25~100	13.0 n
"Z" 錳 4.5 Al	0~100	13.0 n
蒙納合金 30 Cu, 1.4 Fe, 1.0 Mn 0.15 C	0~100	14.0 n
"K" 蒙納合金 29 Cu, 3 Al	25~100	14.0 n
"S" 蒙納合金 30 Cu, 4 Si, 2 Fe	21~100	12.2 n

合 金 及 其 成 分	溫 度 °C	每°C 線膨脹係數	
鑄造蒙納合金	32 Cu, 1.6 Si, 0.2 C.....	25~100 12.9×10^{-6}	
海史斗合金A	20 Mo, 20 Fe	0~100 11.0 n	
海史斗合金B	30 Mo, 5 Fe.....	0~100 10.0 n	
海史斗合金C	17 Mo, 15 Cr, 5 W, 5 Fe.....	0~100 11.3 n	
海史斗合金D	8~11 Si, 3 Cu.....	0~100 11.0 n	
Inconel	14 Cr, 6 Fe	0~100 11.5 n	
Chromel A	20 Cr	70~1000 17.6 n	
Nichrome	24 Fe, 18 Cr	20~1000 17.0 n	
Chromax	50 Fe, 15 Cr	20~500 15.8 n	
康史坦鋼	45 Ni	20~1000 18.8 n	
錫 及 錫 合 金			
純錫.....	0~100	23.0 n	
軟焊劑	70 Sn, 30 Pb	15~110 21.6 n	
共晶焊劑	63 Sn, 37 Pb	15~100 24.7 n	
鋅 及 鋅 合 金			
純鋅.....	20~250	39.7 n	
Zamak 3	4 Al, 0.04 Mg	20~100 27.4 n	
Zamak 5	4 Al, 1 Cu, 0.04 Mg	20~100 27.4 n	
工業軋延鋅	99 Zn, 0.08 Pb.....	縱向20~40 橫向20~40	32.5 n 23 n
工業軋延鋅	0.06 Pb, 0.06 Cd	縱向20~40 橫向20~40	32.5 n 23 n
工業軋延鋅	0.3 Pb, 0.3 Cd	縱向20~98 橫向20~98	33.9 n 28.4 n
其 他 純 金 屬			
鈮 (Cd).....	20	29.8 n	
鉻 (Cr).....	20	6.2 n	
鈷 (Co).....	20~100	12.3 n	
金 (Au).....	20	14.2 n	
鉻 (Mo).....	25~100	4.9 n	
銀 (Ag).....	0~100	19.7 n	
鈸 (W).....	20	4.3 n	

表 1.4 線電材料之性質(室溫附近)

材 料	比 重 microton/cm^3	溫度 0°C	溫度 20°C	溫度 $^\circ\text{C}$	溫度之溫度係數 α	最高使用溫度 $^\circ\text{C}$	比重 g/cc	抗拉強度 (彈性) kg/mm^2	熱膨脹係 數每 $\times 10^{-6}$
鐵(退火、鹽酸鋼).....	1.583	1.7241	0~100	0.00437	0.00	896	25	17	
電解銅.....	1.56	1.77	0~100	0.00428	0.00	892	32	16.6	
鎳(退火線).....	1.60	1.77	0~100	0.00408	0.00	892	32	24	
鉛(純).....	2.63	2.828	0~100	0.00423	0.00	27	25	44	
銻.....	2.607	2.828	18	0.0039	300	27			
鎳史玉鋼 60 Cu, 40 Ni	49.0	49	0~100	0.0009± 0.00008	12	0.000002	26	0.000002	
					100	-0.000033			
					300	-0.000020			
Copel 65 Cu, 45 Ni.....	48.8	48.8	0~100	0.00002	500	8.80	42	14.9	
Advance 65Cu, 45Ni	48.8	48.8	20~100	0.00002	535	8.9	42	14.9	
Boreka	47	47	0	0.00005	500	0.00027			
Lacerco 70 Ni, 30 Cu	48.2	48.2	20~260	0.0010	600	8.9	70	12.5	
Ia Ia(軟) 80 Cu, 40 Ni	47.1	47.1	20	0.00006	600	8.92	70	12.5	
Ia Ia(硬拉) 60 Cu, 40 Ni	60.2	60.2	20	0.000011	600	8.92	70	12.5	
Ideal 40 Ni, 68 Cu, 1 Re, 1 Mn	40	40	0~100	0.0000± 0.000005	620	8.9	46	14	
Manganin 84 Cu, 12 Mn, 4 Ni	48.2	48.2	20	0.000015	100	8.2	42	18.7	
			15~35	0.000015					

	100	20	0.00036	1,000	8.16
Premier 71 Ni, 11 Cr, 25 Fe, 3 Mn	183	20~500	0.0001	500	7.30
Radiojohn 16.5 Cr, 5 Al, 73.5 Fe ...	95.7	20	0.00018	1,100	8.05
Rayr 85 Ni, 15 Cr ...	8				63
Eltavar 36 Ni, 12 Cr, 5 Al, Fe ...	113.0	20	0.000025	1,100	7.63
Suchrome S i+Cr+Fe	103.9	20	0.00011	1,100	8.2
Superior 78 Ni, 12.5 Cr, 0.5 Fe, 2.5 Mn	93.1	20~500	0.0025	1,100	8.10
14 Alloy 42 Ni, 5.5 Cr, 5.5 Fe ...	87.2	20	0.00072	650	8.15
193 Alloy 30 Ni, 2 Cr, 67 Fe, 1 Mn	100	20~500	0.00034	500	4.2
625 Alloy		0	0.0012	1,250	
Alumel 94 Ni, 2.5 Mn, 0.5 Fe, 2 Al, 1 Si	33.3				
黄铜 90.9 Cu, 9.1 Zn	3.64	0~100	0.00294		
黄铜 65.8 Cu, 34.2 Zn	6.29	0~100	0.00158		
青铜 98 Cu, 12 Sn	17.8	19~92	0.0005		
Parro-nickel	27.1	28.2	0.00207	349	7.8
白镴 18% 18 Ni, 64 Cu, 18 Zn	33.1	33.8	0.00031	260	8.5
白镴 30% 30 Ni, 30 Cu, 20 Zn	48.2	49	0.00020	260	8.5
锰钢 70 Cu, 30 Mn	100	0~100	0.00004		
锰镍 2 Mn, 98 Ni	14	20~100	0.00445	1,100	8.8
Magni 4.5 Mn, 95.5 Ni	20	20~100	0.0036	1,100	8.75
Midohn 23 Ni, 77 Cu	30	20~100	0.00018	700	6.9
硼鎳合金 67 Ni, 28 Cu, 5 Mn ..	40.8	42.6	0.0020	425	8.15
Nivar 36 Ni, 64 Fe	80.5	20~100	0.00135	500	8.08
磷青銅	7.75	0	0.0040		
Platinite 42~46 Ni, 58~54 Fe ..	45	0	0.003		