

长途电缆防蝕測試

苏联 K.K. 尼可里斯基著

張久熙譯

人民邮电出版社

Лекции по технике связи

К. К. НИКОЛЬСКИЙ
ИЗМЕРЕНИЯ
НА МЕЖДУГОРОДНЫХ КАБЕЛЯХ
ПРИ ЗАЩИТЕ ИХ ОТ КОРРОЗИИ
СВЯЗЬИЗДАТ 1954

内 容 提 要

本書論述了防蝕測試的种类，方法，对測試結果的整理和分析，以及怎样選擇防蝕措施等。書中对腐蝕的原因和种类，也作了簡要的敘述。

長途電纜防蝕測試

著 者：苏联 K. K. 尼可里斯基
譯 者：張 久 熙
校 者：張 澤 高
出 版 者：人 民 邮 电 出 版 社
北京东四区 6条胡同13号
北京市書刊出版業特業許可証出字第〇四八号
印 刷 者：人 民 邮 电 出 版 社 南京印刷厂
南京太平路戶部街15号
發 行 者：新 華 書 店

787×1092 1/32 26頁 印張 $1\frac{2}{3}$ 印刷字數 33千字

1957年1月南京第一版第一次印刷 1—3,900 冊

綴書号：15045·有94 定價(10)0.24元

序 言

我國的長途電話一電報電纜網，是逐年發展着的。

長途電纜線路的每一回路里，都有大量的電路（電話電路、電報電路、廣播電路和其他的電路）。在電話回路這樣復用的情況下，必須保證維護電纜線路工作的高度質量，以防止線路發生故障。

中斷通信、降低通信質量及使有色金屬和鋼受到長期耗損的許多原因之一，是電纜鉛皮和電纜鋼質鎧裝受到腐蝕。因此，及時發現電纜外皮上的腐蝕過程和採取必要的防護措施，具有重大的意義。

查明腐蝕危險的最簡單和最正確的方法，是進行一系列的電氣測試，借以對腐蝕過程從質量上或數量上作出鑑定。此外，根據這種測試的分析，可以查明引起腐蝕的原因，確定在電纜線路上需要採用防護措施的危險段落，並可以選定某一種防護裝置。

書中簡明地述說了腐蝕的種類和防止腐蝕的方法，說明了主要的測試儀器，以及這些儀器在保護電纜免遭腐蝕而進行測試時的使用方法，研討在確定長途通信電纜外皮遭受腐蝕危險時最重要的測試方法，並在分析測試結果和選擇防護方法方面作了一些說明。

本書適用於從事維護電話一電報電纜干線的工程技術人員和已有直流測試知識的熟練線務員。

所有對本書的意見請寄蘇聯郵電部技術處或國立郵電書籍出版社（莫斯科一中心區，奇斯陶普魯得街2號）。

蘇聯郵電部技術處

序 論

序 論

第一章	腐蝕種類和引起腐蝕的原因.....	(1)
第二章	電纜外皮的防護方法.....	(4)
第三章	測試的種類.....	(6)
第四章	測試儀器和輔助設備.....	(8)
第五章	電纜線路上土壤和水的侵蝕性的研究。地 中漏洩電流的測定。.....	(17)
第六章	電纜外皮對周圍物質、附近地下金屬設 備和鋼軌間的電位的測試.....	(25)
第七章	流經電纜外皮的電流方向及其大小的確定	(29)
第八章	從電纜外皮流出的電流密度的確定.....	(34)
第九章	軌道網的測試.....	(39)
第十章	接地電阻的測試.....	(43)
第十一章	測試結果的整理、分析和防護措施的選擇	(45)
第十二章	對已防護的電纜的監視測試.....	(48)
參考書刊		

第一章

腐蝕種類和引起腐蝕的原因

地下電纜的腐蝕，即其金屬外皮的損壞，是由于外皮的金屬與其周圍土壤間相互作用的電化過程而產生的。除了上述的作用外，在橋樑上及鐵路路基等附近的電纜外皮中，經常還出現有方向與大小迅速變化的機械應力（振動）。

根據引起電纜外皮腐蝕的不同原因，實際上可分為下列幾種主要的腐蝕類型：a)土壤腐蝕，b)電氣腐蝕或漏洩電流的腐蝕，c)晶化的腐蝕。

在電纜使用時，這三種腐蝕可能同時產生。下面分別地對它們加以研究。

土壤腐蝕 由於金屬和周圍介質（土壤）相互間的電化作用引起土壤中電纜金屬外皮遭受的損壞，稱為土壤腐蝕。在土壤腐蝕的時候，金屬外皮的破壞出現在電纜的極大部分的表面上。在遭受腐蝕的段落里，電纜外皮上呈現着小點（斑點）（圖1a），並逐漸腐蝕成凹穴。沿着電纜外皮也會出現有彎曲溝紋的損傷（圖1b）。在某些情況下，損傷的地方幾乎遍及外皮的全部表面上，這就造成外皮的損壞。

鉛皮腐蝕造成的產物就是炭酸鉛($PbCO_3$)、氧化鉛(PbO)、氫氧化鉛[$Pb(OH)_2$]、氯化鉛($PbCl_2$)，它們都呈淺灰色或紅色。




圖 1. 电纜鉛皮的損傷:

a) 土壤腐蝕(斑點), b) 土壤腐蝕(縱溝紋), c) 漏洩電流腐蝕(穿孔)。

電蝕或漏洩電流腐蝕 在作为电解質的土壤中，由于漏洩电流影响而產生电解过程。电解所引起的电纜金属外皮的损坏，称为电蝕或漏洩电流腐蝕。

大地中的漏洩电流是由于在敷設电纜的区域內有了直流电气铁路、有軌电車和地下电車，这时一部分电流由其轨道內分流入大地。在其敷設区域內如有远距离供电增音站及“導線—大地”系統的直流輸电綫，也会在地中產生漏洩电流。

在电蝕的情况下，金属外皮發生的破坏現象是形成了陡壁的各个凹穴或沿着电纜表面分佈着長溝紋。

鉛皮电蝕的產物，一般是氯化鉛($PbCl$)或硫酸鉛($PbSO_4$)

以及二氧化鉛 (PbO_2) 的晶体。

電纜外皮由於漏洩电流造成的損傷，會使外皮上出現穿孔，如圖16所示。

晶化的腐蝕 由於電纜的振動、交變機械應力和周圍介質的作用而使電纜外皮遭到的損壞，稱為晶化的腐蝕。

晶化的腐蝕結果，一般是在外皮上形成了裂紋。這裂紋隨着腐蝕產物的形成而擴大，在某種情況下可使電纜外皮遭到腐蝕的各個部分分解為碎片。圖 2 表示受到晶化腐蝕的電纜鉛皮的




圖 2. 電纜鉛皮遭受晶化腐蝕的損傷狀態(裂紋)。



圖 3. 電纜鉛皮遭受晶化腐蝕損傷的放大照片。

損傷狀態，這種損傷形成了穿過的縱橫裂紋和造成了外皮碎片脫落的危險。圖 3 表示遭受這種損傷的電纜外皮的放大照片，由這照片可以看出大的分離晶體（顆粒）和沿着晶體邊緣的裂紋（黑色的）。

目前還沒有可靠和簡單的方法來判斷晶化腐蝕的危險情況，也沒有可避免這種腐蝕來保護電纜的方法，因此以後所講述的僅僅是關於土壤腐蝕和漏洩電流腐蝕的問題。

第二章

電纜外皮的防护方法

由於土壤腐蝕或漏洩電流作用的結果，沿着電纜就形成了陽極區（危險區）和陰極區。在陰極區內電流流入電纜，而在陽極區內電流從電纜流出，使電纜外皮損壞。已知，一安的電流從電纜鉛皮流出時，一年內可腐蝕約 35—36 公斤的鉛，而從電纜鎧裝流出時，可腐蝕 6—10 公斤的鋼。

為了預防電纜外皮的腐蝕，採用著各種的防护方法，以防止腐蝕或大大地減輕腐蝕。

電纜外皮的防护，就是使電纜成為負電位（處於陰極狀態）或將電纜與侵蝕的介質漏洩電流絕緣起來，使得土壤中所含的化學物質和漏洩電流難於侵蝕電纜外皮。

由於產生腐蝕的種類和條件的不同，使用的防护裝置也不同。目前，所有應用的防护方法可以分為兩類：直接的和間接

的。

采用直接的和極性的排流器、陰極裝置和陽電極（鎂的或其他的）都屬於直接的防护方法。

采用各种絕緣層和電纜外皮塗料，以及使電纜离开漏洩电流作用区域或离开侵蝕介質都屬於間接的防护方法。

应当注意，在靠近直流电气鐵路和有軌电車地帶，也就是在漏洩电流作用嚴重的区域，可采用各种类型的排流器來防止電纜外皮受腐蝕。但是排流器只能防护電纜避免漏洩电流的腐蝕，而不能保証外皮不受土壤的腐蝕。因此，具有土壤腐蝕的防护段落里，必須預先裝設象鎂電極形式的輔助保护設備，而在有土壤侵蝕或地下水侵蝕的时候，应当裝設适当的絕緣層或塗料。

陰極防护設備，可以用作防护漏洩电流，也可用作防护土壤腐蝕。

陽電極主要是用作对土壤腐蝕的防护，同时，在正电位不超过 $0.2-0.3$ 伏，有漏洩电流作用的地帶中，也可用以分段防护電纜免受电蝕。

各种形式的絕緣層和塗料主要是用于敷設在侵蝕土壤或水里的電纜段落里。

上述各种保护方法（采用排流器、陰極裝置、陽電極和其他措施）大都可以相互配合着应用，但对于電纜可能遭到腐蝕的段落缺乏了解以及沒有預先的調查时，就不可能正确而合理地使用这些保护方法。

第三章

測試的種類

為判斷腐蝕危險的程度，必須進行綜合的測試，其結果應當既能指出腐蝕原因，也能指出在電纜外皮中腐蝕過程的嚴重性。

在電纜防蝕的設計與施工所必須進行的全部綜合測試和研究工作中，包括：

- 1) 研究電纜線路上土壤和水的侵蝕性能，即：測試土壤的電阻系數和進行化學分析；
- 2) 確定大地中的漏洩電流；
- 3) 測試大地與電纜外皮間（電纜一大地）電位差；
- 4) 確定沿電纜外皮流過的電流方向和大小；
- 5) 確定從電纜外皮漏洩的每晝夜平均電流密度值；
- 6) 測試電纜外皮與電車的鋼軌或與直流電氣鐵路鋼軌間的電位差；
- 7) 測試電纜外皮與在其附近的金屬設備間的電位差；
- 8) 軌道網的測試：
 - a) 軌道對大地的電位； b) 軌道接合點電阻； c) 軌道接合點電壓降； d) 軌道電流； e) 回歸點間電位差； f) 軌道網任意兩點間的電位差；
- 9) 接地電阻的測試

在防蝕設計時為了得到原始的資料，應研究在所設計的電纜線路上土壤和水的侵蝕性能，同時要確定漏洩電流的存在，及其大小、來源和分佈地點。

此外，在必要時對有軌電車和直流電氣鐵路的軌道網以及所設計電纜線路附近的電纜和金屬管道也需進行電氣測試。

為了確定將要採用的防護裝置的安設地點，在敷設了電纜以後應在所防護的電纜上進行測試。

為了確定敷設電纜的腐蝕危險程度和採用的保護措施的有效性能起見，對電纜線路上土壤的侵蝕性能要進行研究，同時要測量外皮對大地的電位及電纜外皮內電流的方向和大小，要測量漏洩電流的每晝夜平均密度，以及軌道、鄰近地下金屬設備和電纜外皮之間的電位差。

對漏洩電流每晝夜的平均密度的各項測試是主要的電氣測試，其結果能指明敷設在地下的電纜腐蝕危險程度。但是由於目前還沒有掌握能夠正確地測定這種密度的方法，所以要測量《電纜——土壤》的電位差，根據這種測試來確定陽極區（危險的）和陰極區的分佈。

可見，由於測試種類和測試性質的不同，必須使用各種的測試儀器和電極。

第四章

測試儀器和輔助設備

1. 測量電位差和電流的儀器

為了確定電位差和電流的大小，應採用中零式和多量程的磁電式測試儀器。

在測試通信電纜及軌道網時所用的主要的和最常用的儀器，是郵電部工業企業管理局所屬工廠出品的漏洩電流測試器（ПБТ）。這儀器包括電流表和每1伏刻度約有10千歐高內阻的電壓表。這儀器有四個電壓測試量程（1—0—1伏，10—0—10伏，100—0—100伏和10—0—10毫伏），二個電流測試量程（10和100安）。因此，用這種儀器可以測試漏洩電流（比較大的數值）作用下和在土壤腐蝕（比較小的數值）作用下的電纜外皮里的電位和電流，同時也可用于軌道網的測試。

儀器的零點位於刻度的中央，在被測的極性發生變化時，測試是很方便的，因為當測試電流方向變換時不需要換接。

這種儀器規定在周圍空氣溫度為攝氏-15度到+40度和相對濕度為80%的時候使用。儀器的電流常數每一度不超過 2×10^{-6} 安。

對100—0—100伏量程的相對誤差為±1.5%，而對其餘量程的相對誤差為±2.5%。儀器的阻尼時間達5秒鐘，這是它

的一个缺点。

在測試電位差時，導線接于正端子（+）和100伏端子上。从电压測試的一個量程轉換到另一個量程，是按下帶有相應符號的按鈕來實現的。當按鈕空接（未按下按鈕）時，儀器是接于100—0—100伏的位置。

測試電流時，導線適當地接于正（+）端子和依照被測電流的大小而接于10安或100安的端子上。儀器的設計只適合在




圖 4. ITET型測試儀器的電路圖




圖 5. ITET型儀器。

15分鐘以下的短時間的測量。儀器的工作位置應該是水平的。附加電阻和裝配在儀器箱內的分流器的接線圖見圖4，儀器的外形如圖5。儀器的重量約2公斤。

除上述儀器外，還可以使用刻度每一伏具有高內阻（3—5千歐）的磁電式電壓表來測量電位差，而且電壓表的內阻愈高，則測試值愈準確。

由於儀器內阻不同，測試時的誤差也就不同。誤差的相對值可用下式求得：

$$\frac{\Delta U}{U} \% = \frac{R_k}{R_s + R_k} 100\%,$$

式中 R_s ——電壓表的電阻，

R_k ——電極與大地間和電極與電纜外皮間接觸電阻的總和，數值在100到500歐之間。

為了測試電流的大小，除PIBT儀器外，可以使用有適當測試量程的直流安培表，這種電表應該有保量小的內電阻。

2. 測量土壤電阻系數和接地電阻的儀器

測試土壤電阻系數和接地電阻，可以應用MC—07型接地測試器。這種儀器有三個測試量程：由0到1000歐、由0到100歐和由0到10歐。儀器的最大誤差為測試值的±10%。發電機搖把的旋轉速度，應當每分鐘維持在90到150轉以內。儀器規定在周圍空氣溫度為攝氏+5°到+40°時使用。

頻率從45到55赫的交變漏洩電流和直流均不會增加儀器的誤差。MC—07型儀器的外形如圖6所示，其重量為13.5公斤。




圖 6. 測試土壤電阻系數和接地電阻用的MC—07型儀器

3. 確定媒質內氫離子濃度(P^H)的儀器

確定媒質內氫離子濃度 (P^H) 是采用電子管電位計 (P^H 計)，如ЛП—5型電位計。這種儀器可以測試由 0 到 $13P^H$ 范圍內的氫離子濃度，其誤差不大於 $\pm 0.1P^H$ 。儀器的電源是用電壓為 1.5 伏的 3C—Л—30 型的乾電池和 127/220 伏的交流電。當周圍媒質的溫度為攝氏 $+13^\circ$ 到 $+25^\circ$ 及空氣的相對濕度為 40—60% 時，儀器可以正常地工作。

確定氫離子濃度的儀器的外形見圖 7，其重量為 12 公斤。這儀器供實驗室研究之用，而在野外的測試中則不能使用。

測試進行的程序，敘述於儀器的說明書內。




圖 7. 確定氫離子濃度($P\text{H}$)的 $\text{PH}-5$ 型儀器

4. 軌道接合點測試器

在軌道網上進行一系列測試時，如測試接合點的電阻、接合點的電壓降和軌道內的電流時，所用的儀器稱為軌道接合點測試器。

這儀器是由兩部分所組成，即：三腳接觸器和測試箱。三腳接觸器是由三個刃形接觸物所組成，其中央的一個是彈性的。接觸物間的距離為0.5公尺。

在測試箱內接有I'03型檢流表和電阻組。這種儀器在整體上是一個普通的電橋電路。在進行上述三種測試時的誤差均不

超过±5%。進行測試时的必要轉換順序，詳見《市內電話電纜的防蝕手冊》的附錄1（苏联邮电出版社，1947年）。

5. 測試電極

为使測試回路与土壤、电纜外皮、軌道、管道等相接触，可采用不同的电極。例如，在測試土壤腐蝕时和在測試漏洩电流（产生的电位絕對值不超过1.4—1.5伏）的影响地区时，为了测量电纜外皮对大地間的电位，就必须采用使測試回路与土壤接触的各种非極化电極。电位差超过上述数值时，即通常在漏洩电流作用嚴重的地帶，可以使用鋼棒。

当有土壤腐蝕和在漏洩电流微弱时，不能使用鋼棒式的电極，因为由于極化电动势（*e.o.c*）的作用，測試結果可能發生極大的畸变，其值可以达到0.2—0.3伏。因此，在有土壤腐蝕以及漏洩电流微弱的时候，应当使用非極化电極測量电位差。

最常用的非極化电極是硫酸銅电極，其外形見圖8，而斷面見圖9。这种电極是由非金屬容器A和多孔膜片I所組成。在金屬容器的頂部固定着一个紫銅棒B，在其外端有一个用为接通連接綫的端子（螺帽B和襯墊）。容器的內部注滿硫酸銅溶液。銅棒和大地是通过上述的多孔膜片和溶液來接通的。

使用这种电極时，在仪器的讀数中，应当加進电極本身电动势的校正值，其数值为+0.34伏。

在漏洩电流作用嚴重的地区中進行測試时，通常可觀察到極大的电位差（而且往往是变号的），这时不必考慮电極極化