

TS184.4

2

緯編針織學



大行出版社印行

目 次

第 I 部分

1. 針織原料及簡單紡綫支數的計算	3
針織原料的品質	3
針織原料的種類及簡單支數計算法	4
2. 成圈機件	12
織針	12
導紗器	16
沉降片	16
壓片	18
3. 織物形成的原理	20
線圈	20
織物的特性	22

針織機機號.....	23
針織機機號與加工紗綫支數間的關係.....	24
針織機的種類.....	27
緯編的各種成圈方法.....	29
4. 緯編基本織物結構及其特性	45
線圈的幾何形態.....	45
緯平織.....	49
梭織物.....	55
互鎖組織.....	59
平稜互織.....	62
脫變針法所組成的織物結構.....	66
5. 緯編針織物疵點的成因及其改正方法	76
概 論.....	76
“V”型編織機常見的布疵.....	77
自動變針直針板織機常見的布疵.....	78
圓筒針織機常見的布疵.....	79
6. 基本針織衣服的式樣及其縫製方法	81
7. 緯編針織業的發展趨勢	96
針織用紗與織物.....	96
雙面圓筒針織機.....	98
單面圓筒針織機.....	98
生產力問題.....	101
衣物織造.....	110
織機自動化.....	115
缺點偵測設備.....	124

第II部分

1. 花紋組合及織花範圍計算	129
花碟織花裝置	129
花鼓織花裝置	132
花碟織花裝置的花紋面積計算法	136
織花物料的反面組織	146
2. 針織物品質管制	156
織物品質的定義	156
針織物品質管理的困難因素	160
紗線測量儀器	165
針織物品質管理的要點	169
管理方法運用的綜合比較	176
針織物結構管制	176
參考資料	183

第III部分

1. 針織品機械性能的概念	187
針織品的機械特性	187
2. 溫度和濕度對紡織物的影響	190
回潮率和濕度含量的分別	191
公認回潮率	191
濕度對拉力特性的影響	192
溫度對拉力特性的影響	193

溫度對纖維體積的影響.....	195
濕度對布匹面積的影響——收縮.....	196
3. 針織品尺碼的鑑定	201
針織品尺碼及其特性.....	201
針織品長度的鑑定方法.....	202
針織品闊度的鑑定方法.....	203
針織品厚度的鑑定方法.....	204
針織品綫圈長度的鑑定方法.....	205
針織品面積收縮的鑑定方法.....	206
4. 美國針織布品質評級標準	210
亞米德體制.....	211
5. 雙面針織織造效能概念	214
影響雙面針織布生產效率的因素.....	214

第1部分



1. 針織原料及簡單紡綫支數的計算

針織原料的品質

針織物或針織坯布是用各種紗綫或其他形式的紡織原料，經過針織機械編織而成的。所用原料，需根據產品的要求與生產條件加以選擇，以充分利用原料的編織性能，提高其使用價值。

在針織物的完成過程中，紗綫要受到複雜的機械作用，即在完成綫圈時，要受到一定的載荷、生產拉伸、彎曲和扭轉變形，同時紗綫在通過成圈機件，以及在綫圈互相串套時，還受到很大摩擦。因此，一般對針織用紗要求如下：

(1) 強力(Strength) 紗綫在針織準備與針織過程中，要受一定張力及反覆負荷。因此，針織用紗要具有一定強力，才能保證生產的正常進行。強力為針織用紗的一個重要品質條件。

(2) 摶度(Twist per unit length) 針織用紗當具有一定捲度，但捲度通常較梭織紗為低，其主要原因是針織物要比梭織物較為柔軟。如捲度不足，對一般紗綫來說會使強力降低，在加工過程中引起斷頭。捲度過大，則紗綫在加工過程中易於扭結會造成織疵，使織針受到損害，同時會引起綫圈歪斜與織物質地過硬之弊端。

(3) 延伸性(Flexibility) 紗綫的延伸度，對於針織工藝與產品

質量頗為重要。延伸度較高的紗線在加工過程中，可以降低斷頭，而且可使針織產品延伸度增加，提高其服用性能。

(4) 吸濕性(Moisture absorption) 用於生產針織內衣和一般運動衣的紗線應該具有良好的吸濕性。在同樣的相對溫度條件下，吸濕性良好的紗線，它的回潮率比較高，因此有利於紗線黏合的穩定，還可提高紗線的延伸度與導電性，使紗線具有良好的編織性能。

(5) 紗線均勻度(Yarn evenness)與外觀(Appearance) 紗線黏度的均勻度在針織生產中具有重要的意義。紗線不勻將會使針織物形成條紋與雲斑等疵點，並使黏度分佈不勻而產生扭結及出現弱環，影響針織過程的順利進行。

(6) 柔軟性(Softness) 柔軟的紗線易於彎曲成圈，並使織物上的綫圈結構均勻，外觀清晰；同時，在成圈過程中可減少紗線斷頭及成圈機件的損傷。

(7) 表面性能(Surface ability) 紗線的表面性能主要是指光滑度與摩擦阻力。表面光滑的紗線在成圈過程中阻力較小，有利於成圈過程的進行；而且會使針織物成圈結構均勻，表面清晰，摩擦力大的紗線會使成圈過程中的張力增加。因此，一般對於這種紗線要進行上蠟或給乳處理，這些加工處理可在絡紗時進行。

(8) 色澤(Colour) 針織用紗應當具有符合針織物品質要求的色澤，尤以編織本色織物時，對於色澤要求均勻一致。

針織原料的種類及簡單支數計算法

目前，在針織生產中採用最廣泛的是各種支數的棉紗、毛紗、人造絲和合成絲等。此外，人造短纖維紗、彈力絲(Stretch nylon)或膨鬆紗(Banlon)等的採用於近年來亦逐漸增加。

由於針織物的種類繁多，用途各異，對於所用原料的要求亦有所不同。因此，除了上述純紡紗線原料外，各種混紡紗線的採用正日益

提高。

紗線的種類及其計算制度繁多，近年來歐美各國為着統一和易於使人明瞭紗支計算起見，已積極提倡公制，而保守的英國也於1971年4月起開始實施，這對紡織業來說，可算是一個劃時代的改革。為着幫助讀者了解公制紗支的計算方法，特將目前最流行的公制紗支數計算法 (Metric yarn counting system)、但尼爾絲綫支數計算法 (Denier filament yarn counting system) 及德氏紗綫支數計算法 (Tex yarn counting system) 簡單介紹如下：

(1) 公制紗支數計算法的定義 紗線長度1,000公尺，重量1公斤(1,000克)為一支。此計算制度多應用於一般短纖維紗線，如棉、毛、麻等。這是一個反比例制度的計算法，即紗線支數越大表示紗支越幼；相反者則越粗。它的演算公式如下：

$$Nm = \frac{L}{H \times W} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

Nm——公制支數

L——紗線的長度以公尺為單位

W——紗數的重量以克為單位

H——1,000公尺

這個反比的紗支計算制，併綫演算公式則為：

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \dots + \frac{1}{N} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

R——併綫支數

A——第一根單紗支數

B——第二根單紗支數

N——第N根單紗支數

(2) 但尼爾絲綫支數計算法的定義 以絲長4,500公尺，重量

Tex —— 德氏紗線支數

W —— 紗線的重量以克為單位

L —— 紗線的長度以公尺為單位

H —— 1,000公尺

德氏併線支數計算法，其演算公式跟但尼爾併線支數計算法的公式相同，即上述第(4)式。

(4) 分德氏 (Deci-tex) 紗線計算法 德氏 (Tex) 紗線計算法，通常用於計算一般短纖維紗 (Spun yarn)；然絲綫 (Filament) 較一般短纖維紗為幼，故以分德氏單位來計算。

分德氏絲綫計算法定義 紗線長度 10,000公尺，重量 1 克為一分德氏，即 $1/10$ 德氏。

分德氏紗支單位與但尼爾 (Denier) 相若 (略比但尼爾小，因一但尼爾等於 $1/9$ 德氏)，但此計算法較但尼爾計算法更為方便。故希望將來此計算法能取代但尼爾，以求紗支計算方法的統一。其演算公式如下：

$$d\text{-tex} = \frac{W \times H}{L} \quad \dots \dots \dots \quad (6)$$

d-tex —— 分德氏絲綫支數

W —— 紗線的重量以克為單位

L —— 紗線的長度以公尺為單位

H —— 10,000 公尺

為着使讀者能了解以上三種紗線支數計算方法的關係及其換算法，特將其簡單的換算式分列如下：

$$Nm = \frac{9,000}{Den.} \quad \dots \dots \dots \quad (7)$$

$$Nm = \frac{1,000}{Tex} \quad \dots \dots \dots \quad (8)$$

$$Den. = \frac{9,000}{Nm} \dots\dots\dots\dots\dots(9)$$

$$Tex = \frac{1}{9} den. \dots\dots\dots\dots\dots(10)$$

$$Tex = \frac{1,000}{Nm} \dots\dots\dots\dots\dots(11)$$

$$Den. = 9 \times Tex \dots\dots\dots\dots\dots(12)$$

$$d-tex = 10 \times Tex \dots\dots\dots\dots\dots(13)$$

因為但尼爾及德氏支數答案必須爲整數，故如有定點小數，則要四捨五入。

例題 1 紗長 100 公尺，重 3.5 克，試求公制支數、但尼爾支數、德氏支數及分德氏支數？如此紗重量爲 1,000 克（1 公斤），其長度爲若干公尺？

$$\begin{aligned} Nm &= \frac{L}{H \times W} \\ &= \frac{100}{1,000 \times \frac{3.5}{1,000}} \\ &= \frac{100}{3.5} \\ &= \underline{\underline{28.5}} \end{aligned}$$

答：公制支數爲 28.5。

$$\begin{aligned} Den. &= \frac{W \times H}{L} \\ &= \frac{3.5 \times 9,000}{100} \\ &= \underline{\underline{315}} \end{aligned}$$

答：但尼爾數爲 315。

$$Tex = \frac{W \times H}{L}$$

$$= \frac{3.5 \times 1,000}{100}$$

$$\underline{\underline{= 35}}$$

答案：德氏支數為 35 Tex。

$$d\text{-tex} = \frac{W \times H}{L}$$

$$= \frac{3.5 \times 10,000}{100}$$

$$\underline{\underline{= 350}}$$

答案：分德氏支數為 350。

如此紗重量為 1,000 克，其長度則為

$$L = Nm. \times H \times W$$

$$= 28.5 \times 1,000 \times \frac{1,000}{1,000}$$

$$\underline{\underline{= 28,500}}$$

答案：此紗長度為 28,500 公尺。

例題 2 試算出下列併線支數：

(A) 二根單紗支數為公制 16 及 20。

(B) 二根單紗支數均為但尼爾 75。

(C) 二根單紗支數均為德氏 300。

$$(A) \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{A} + \frac{1}{B}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{16} + \frac{1}{20}$$

$$R = \frac{80}{5+4}$$

$$= \frac{80}{9}$$

$$\approx \underline{\underline{9}}$$

答案：併綫支數為 9 Nm。

$$(B) \quad R = A + B$$

$$= 75 + 75$$

$$= \underline{\underline{150 \text{ 或 } 2/75}}$$

答案：併綫支數為 150 Den. 或 2/75 Den.。

$$(C) \quad R = A + B$$

$$= 300 + 300$$

$$= \underline{\underline{600 \text{ 或 } 2/300}}$$

答案：併綫支數為 600 或 2/300 Tex。

- 例題 3**
- (A) 三根單紗支數為 10 Nm、20 Nm 及 30 Nm，併在一起，如併綫縮率為 5%。試算出其併綫支數。
 - (B) 求公制 20 Nm 相等於但尼爾支數若干及德氏支數若干？

$$(A) \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{6+3+2}{60}$$

$$R = \frac{60}{11}$$

如併綫縮率為 5%，則真正的併綫支數為

$$R = \frac{60}{11} \times \frac{95}{100}$$
$$\triangleq \underline{\underline{5.2 \text{ Nm}}}$$

答案：併綫支數爲 5.2 Nm。

$$(B) \quad Den. = \frac{9,000}{20}$$

$$\underline{\underline{= 450}}$$

$$Tex = \frac{1,000}{20}$$

$$\underline{\underline{= 50}}$$

答案：公制20支相等於 450 支但尼爾 (Den) 或50德氏(Tex)。

2. 成圈機件

在各種類型的針織機上，各種成圈機件 (Knitting elements) 互相配合工作，將紗線形成綫圈，並將綫圈串連成為針織物。主要的成圈機件是針 (Needle) 與導紗器 (Yarn feeder)。此外，某些針織機上還有沉降片 (Sinker)、壓片 (Presser) 等成圈機件。

織 鈎

針 (Needle) 是所有針織機上主要的成圈機件，它的類型很多，常用的有鈎針 (Beard needle)、舌針 (Latch needle)、管針及槽針 (Compound needle) 等。

(1) 鈎針 鈎針 (Bearded needle) 用圓形及扁圓形截面的鋼絲造成，端頭彎成鈎狀，如圖 I 2 ~ 1 A 所示。鈎針分針桿 1、針頭 2、針鈎 3、針槽 4、針踵 5 等五個部分。針鈎 3 的尖端 6 與針槽 4 間的間隙稱為針口，它是紗線進入針鈎的通道。在成圈的必要階段中，為了封閉針口，針尖端可藉外力的作用而壓入針槽內，從而使舊綫圈能套上針鈎，以滿足工藝上的要求。當外力除去後，針鈎即賴自身的彈性以恢復原有位置，使針口開啓。針的大小應符合該機機號 (Gauge)