

鉴定材料之四

防水透气服装面料后整理工艺(设备)研究

技 术 性 能 测 试 报 告

牡丹江市工艺美术二厂

纺织部纺织科学研究院

一九八七年八月

产品质量检测报告单

1987 年 9 月 17


企业名称 工艺美卡 = 7 红罗女

003/2310W71013-87

检测方法 根据材料 4.2 条进行布面检验. 根据 4.3 条进行理化试验.

名称	标准	规定	检测结果	单位	标准	规定	检测结果	单位
透气性	GB 10105	4	4		针眼	距边 5mm 以上	至 20mm 每 1000mm	12.5mm
表观抗皱性	mmH ₂ O	≥ 200	372		布面缺陷	允许面同时存在	在面不得超	过 7mm
耐洗性	次	≥ 10	12		颜色	不允许有褪色	一致	合格
缩水率	%	≤ 2	2		接缝	允许有	合格	

结论 十二项指标均达到 GB 2310W71013-87 标准, 产品合格。



姓名 邵永明 职称 工程师 单位 江苏省纺织研究所
 姓名 王 2 职称 工程师 单位 江苏省纺织研究所

鉴定材料之四

纺织部纺织科学研究院

共同研制

牡丹江市工艺美术二厂

防水透气布技术性能测试报告

织物: 65/35 涤棉混纺卡其(豆灰色)

	测试结果		
	防水前	防水整理后 五次试验结果平均值	
抗渗水性 耐水压 厘米水柱 (测试方法 GB 4744-84, 水温 20°C, 水压上升的速率 60cm H ₂ O/min)	/	36, 38, 38.5, 36 37.5	37.2
表面抗湿性 沾水等级 (测试方法 GB 4745-84, 水温 20°C)	/	4, 4, 4	
耐洗性 手工皂洗 12 次 沾水等级	/	2, 2, 2	
抗弯刚度 毫克-厘米	经 609 ⁹⁸		319.16
	纬 204 ⁵⁴		131.34
	总 353 ²²		204.74
透气量 米 ³ / 米 ² / 秒 × 10 ⁻³	27		30
温度 -30°C 处理 4 小时 再测耐水压 厘米水柱	/	33, 36, 36	35

纺织工业部纺织科学研究院测试中心

1987年6月1日

本院纺织所

送样

牡丹江市工艺美术二厂

深灰色防水涤棉卡其技术性能测试报告

	测 试 结 果		
	防水前	防水整理后	
		每次试验结果	平均值
抗渗水性 耐水压 厘米水柱 (测试方法GB 4744-84, 水温20°C 水压上升的速率 60cm H ₂ O/min)	/	28, 26, 26.5 28, 28	27.3
表面抗湿性 沾水等级 (测试方法GB 4745-84, 水温20°C)	/	4, 4, 4	
耐洗性 手工皂洗12次 沾水等级	/	3, 3, 3	
抗弯刚度 毫克一厘米	经	285.69	263.23
	纬	75.59	55.89
	总	146.95	121.29
透气量 米 ³ /米 ² /秒×10 ⁻³	66.0		70.6
温度-30°C处理4小时 再测耐水压 厘米水柱	/	28, 27.5, 26	27.2

纺织工业部纺织科学研究院测试中心

1987年0月11日