

防寒服试穿情况

纺织部研究院：

您院纺织所研制的防风透湿涂层布，做成羽绒服后，于今年七月上旬送至我单位，由我单位冷库以试穿。仓内温度为 -20° 左右，每天穿此羽绒服进库工作时间约为3~4小时，每月工作天数为25天以上。经我们调查，试穿人员反映的情况为：

1. 保暖性能良好；
2. 在上述温度下衣服柔软，无发硬以及发出响声情况；
3. 穿后感觉轻便舒适，无不舒服的感觉。
4. 面料不易破（经仔细观察个别羽绒是以缝线处钻出的）。

另还提出两点希望：

1. 衣服再做得大一些，布料再厚一些；
2. 降低价格，以便推广普遍使用。

layers棉衣试穿总结:

我厂接受 layers棉衣试穿任务后,由厂科协组织
 组织了有关人员组织试穿,当时^就规定了具体条件:
 一、为了保证试穿的效果,我们规定了试穿人员,一
 定女住在厂外,且不乘班车,走路或骑自行车。二、试
 穿时间不得少于壹个月。三、试穿人员按时按要求穿好
 领口口头棠款。

由于大家认真,我们经过试穿近壹个月时间(10月
 18日至11月24日),现将试穿结果归纳如下:一

一、防风性比较好,尤其有一次我们一位试穿
 人员遇到一次王假大风天,她穿此衣并不觉得冷,
 与共同穿一位女台志穿普通羽绒服就觉得冷,因
 此这个 layers效果显示出来了。但由于衣服制做上
 领口开得大,由领口透风吹到脖子,这也觉得凉些。
 当然这与 layers无关只近议今后制做衣服不要领

口大(开心)免影响遮层质量。另我们又做了人工^温吹风的试验,因为今年哈尔滨市气候与往年比来的,三一次大风,说明不了防风保暖情况,我们又有一位试穿同志用风扇吹风效果仍然一样,尤其迎脸处比白布处还温暖些。

二、透气性比较好,我们一位试穿人员由外厂回森园是骑自行车,天气比较暖和(5°C)出了汗但并无不舒服感觉,也不闷气,尤其与往年穿化纤袋衣服比较,没有那种透不过气的感觉,另外今年哈尔滨市气温高,我们要求试穿一个月以上,大家在不太冷的情况下 $4\sim6^{\circ}\text{C}$ 时也穿(否则不足一月)虽然出了汗,但并没有闷气的感觉,试穿人员都反映热而不闷,这也显示出其透气性能好。

三、低温下是否发硬,我们并没发现低温($-8\sim-12^{\circ}\text{C}$)没啥大区别,只是 -12°C 时略有些硬,但

不好触摸不易发现,至于蓝的那块暗纹比较软,不注意感觉也很难发现,经过几位试穿人员反复比较几次才有些微感觉。

四、透层的布料还有些不足之处,就是易解无。说是试穿人员走路,还是骑车,衣服很容易吸灰,我们在月中检查时试穿人员说每周大约洗1-2次,若其洗时不易洗净,与白的布比较较暗色,因此透层的粘性还是比较大,这不能不说是一大缺陷,我们洗净后并无影响其柔软性能,因此说透层的布还是耐洗的,当然我们说的次数约6-8次/月,因穿试穿至现在也已有一个月时间当然还不能完全说明问题,正如这两天湿度降低(6-18°C)我们试穿人员更在用上述试验与观察,以上是我们召开12次会得的结论,我想还不太全面,这是因今年哈尔滨市湿度较高有些更好性能还没表现,再强一些

自在这最近几天中再做详细观察,看其结果再寄
信您!以上是近一个月情况特此禀报给您!

另外附上三位试穿人员不同意见,以供参考.

哈尔滨亚麻厂试穿小组



20 × 15 = 300

哈尔滨亚麻纺织厂



黑龙江亚麻纺织厂

layers of cotton clothing.

入冬以来，哈尔滨气温较往年偏高。近一个月内，白天气温最高达零下6~10℃左右。在这种气候下，我于10月20日~11月24日开始试穿 layers of cotton clothing。为了更好地达到试穿的效果，我每天上下班骑自行车约达40分钟。在这期间，我没有断过，在一段时间的试穿时间内的感觉如下：

1. 穿着暖和，没有透风的感觉。

2. 在保暖和轻便上程度之黄色和白色没有大的差异。

3. 在大冷时，黄色黄色有较硬的感觉，但不明显。

4. 黄色黄色比白色易脏，易吸灰，在洗深，

二次试穿感觉白色好洗。



哈尔滨亚麻纺织厂

总之，通过穿穿法保暖棉的所段中，以取服
比其克棉大，舒适，轻便，二特美，特别是
冷天气，穿时，黄白颜色，都没有，这，个寒冷，的，到，竟。

试穿者： 侯秋和

1989年11月5日

防寒服试穿报告

——防风透湿涂层

十一月的哈尔滨并不是十分寒冷，所以它的防寒效果并未得以充分验证，不过仅就其涂层谈几点浅见。

一、优点：1 防风效果较好。十一月日的哈尔滨并没有太多寒冷后风吹过，所以利用“人造风”试验了一下，结果很好，不易被风吹透，而未涂层部分则很容易被吹透。

2 涂层耐洗，我用洗衣机洗两遍，又用甩干机甩半小时，然后试验，结果是，防风依旧。

二、缺点：1 涂层下方易沾污。清洗后防寒服穿两天，涂层下方已结十分脏，不得不洗，而未涂层部分仍很干净。沾污有稍粘腻的感觉。

2 粉色涂层防局下发黄。

3 粉色涂层较黄色涂层更易沾污。

4 涂层下方透气性不好，这已~~是~~主观臆断。

王 芳

1988.11.23

试穿情况

对为你部试穿的需要我,有心种体验:

1. 彩雲 = 色具有耐穿之作用, (耐穿者指不褪色而言)

2. 聚氨酯=兼具有耐洗优点, 但与后者相比不易去灰。

3. 补药=在衣着时, 必须同时注意半心放在, 否则不
易吸收。

4. 粉墨 = 色面于感粘, 其中粉色如蓝色和白色

5. 积云=也在层状云的天气穿着时, 脚下才湿, 比白云更
- 强些.

- b. 在特冷天气时 炉子须开的大, 有些谨慎.

7. 在保護字体的情況下, 穿的衣服不寬闊, 很輕鬆感

总结：此衣服各方面打表打的比肩有优势。只是易吸灰。

漁林・技術処 梁美華

2.11.24

纺织部研究院研究所防风透湿涂层布所做整服试穿情况

试穿时间 = 十一月十四日至月末

通勤行走 每次 30 分钟

气温：最高气温：2-4 度 C

最低气温：-10 - -14 度 C

保暖情况：温度高时未觉得闷，整件衣服保

暖性能特别如 穿着舒适，从未

觉得冷

防水情况：2-3 级水时没任何感觉。

4 级水时还在行走时，白色在料部

位感觉潮湿 其它良好

试穿者 哈尔滨橡胶厂 陈叙梅

89.12.4

防水透湿涂层布 试穿记录

一. 试穿记录:

1. 实际穿时约在零下10°左右, 北方有雪到三四级.
2. 每天室外约穿3-4小时, 连续穿20天.
3. 洗涤次数: 每周要洗两至三次, 而且不易洗净.

二. 试穿体会:

1. 防水保暖性较好. 衣服薄, 轻, 但穿在身上不感觉冷.
2. 透湿性好, 穿着没有发闷或不舒服的感觉.
3. 整体无发硬感觉, 颜色布有发硬感.

三. 缺点:

唯一缺点是涂层布吸湿严重, 穿一天就明显脏, 两至三天就无法再穿.

北京纺织杂志社

1990.12.19

用户意见

纺织部研究院 纺织所：

您所研制的防风透湿涂层绸，我厂
经试用，认为这种涂层产品手感较柔软，除具有
防风透湿性能外，还具有防雨性能，因此可做
轻便的风雨衣等。此外，缝制较顺利，无扎针
等现象。

北京市顺义县马坡运动衣厂

1990年2月2日