

麻纺工艺与质量控制 及标准应用手册

主编 周邦雄

吉林音像出版社

d041111

麻纺工艺与质量控制及标准应用手册

中卷

主编 周邦雄



广西工学院鹿山学院图书馆



d041111

吉林音像出版社

涤麻印花布[31]

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

纱线细度 18.5tex(54 公支);经密 32.6 根/cm,纬密 27.2 根/cm;幅宽 90cm。

涤麻印花布[32]

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

纱线细度 18.5tex(54 公支);经密 32.6 根/cm,纬密 27.2 根/cm;幅宽 91.5cm。

涤麻印花布[33]

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

纱线细度 18.5tex(54 公支);经密 32.6 根/cm,纬密 27.2 根/cm;幅宽 91.5cm。

涤麻印花布[34]

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

纱线细度 18.5tex(54 公支);经密 32.6 根/cm,纬密 27.2 根/cm;幅宽 91.4cm。

涤麻印花布[35]

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

纱线细度 41.7tex(24 公支);经密 19.8 根/cm,纬密 16.8 根/cm;幅宽 144cm。

涤麻印花布[36]

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

纱线细度 18.5tex(54 公支);经密 32.0 根/cm,纬密 26.0 根/cm;幅宽 113cm。

涤麻印花布[37]

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

纱线细度 18.5tex(54 公支);经密 31.5 根/cm,纬密 26.7 根/cm;幅宽 113cm。

涤麻印花布[38]

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 60%、苧麻 40%。

组织规格

纱线细度 27.8tex(36 公支);经密 30.3 根/cm,纬密 26 根/cm;幅宽 91cm。

涤麻印花布[39]

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

纱线细度 18.5tex(54 公支);经密 32.0 根/cm,纬密 26.0 根/cm;幅宽 113cm。

涤麻印花布[40]

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

经纱 27.7tex(36.11 公支), 纬纱 31.7tex(31.52 公支); 经密 21.0 根/cm, 纬密 19.0 根/cm; 幅宽 150cm。

涤麻印花布[41]

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

纱线细度 27.8tex(36 公支) + 27.8tex(36 公支); 经密 39.0 根/cm, 纬密 28.0 根/cm; 幅宽 114cm。

涤麻印花布[42]

织物组织 平纹。

使用原料 亚麻 55%、涤纶 45%。

组织规格

纱线细度 25tex(40 公支); 经密 18.0 根/cm, 纬密 16.0 根/cm; 幅宽 141cm。

涤麻印花布[43]

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

纱线细度 18.5tex(54 公支); 经密 31.5 根/cm, 纬密 26.7 根/cm; 幅宽 90.4cm。

麻涤棉印花布

织物组织 提花(图 5-1-6)。



图 5-1-6

使用原料 经纱:涤纶 65%、棉 35%;纬纱:苎麻 30%、棉 70%。

组织规格

经纱 13tex(77 公支),纬纱 19.2tex(52 公支);经密 39.37 根/cm,纬密 24.41 根/cm;幅宽 91.4cm。

纱线 A:白色 纱线 B:蓝色

纱线排列:

经纱 $\frac{1B10A}{\times 2}$ 1B9A/32 根

纬纱 A

麻棉印花布[1]

织物组织 平纹。

使用原料 苎麻 55%、棉 45%。

组织规格

纱线细度 55.5tex(18 公支);经密 20.1 根/cm,纬密 18.1 根/cm;幅宽 109cm。

麻棉印花布[2]

织物组织 平纹。

使用原料 苎麻 55%、棉 45%。

组织规格

纱线细度 55.5tex(18 公支);经密 20.1 根/cm,纬密 18.5 根/cm;幅宽 119.4cm。

麻棉印花布〔3〕

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 55%、棉 45%。

组织规格

纱线细度 55.5tex(18 公支);经密 20.08 根/cm,纬密 18.5 根/cm;幅宽 91.4cm。

麻棉印花布〔4〕

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 50%、棉 50%。

组织规格

纱线细度 33.3tex(30 公支);经密 29.0 根/cm,纬密 25.0 根/cm;幅宽 113cm。

麻棉印花布〔5〕

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 55%、棉 45%。

组织规格

纱线细度 27.8tex(36 公支);经密 23.2 根/cm,纬密 22.0 根/cm;幅宽 113cm。

麻棉印花布〔6〕

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 55%、棉 45%。

组织规格

纱线细度 27.8tex(36 公支);经密 24.2 根/cm,纬密 22.8 根/cm;幅宽 136cm。

麻棉印花布〔7〕

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 55%、棉 45%。

组织规格

纱线细度 33.3tex(30 公支);经密 22.0 根/cm,纬密 17.8 根/cm;幅宽 107cm。

麻棉印花布[8]

织物组织 提花。

使用原料 苧麻 55%、棉 45%。

组织规格

经纱 27.8tex(36 公支) + 27.8tex × 2(36/2 公支),纬纱 27.8tex(36 公支);经密 21.8 根/cm,纬密 15.0 根/cm;幅宽 107cm。

麻棉印花布[9]

织物组织 平纹。

使用原料 亚麻 55%、棉 45%。

组织规格

经纱 28.6tex(35 公支) × 17.9tex(56 公支),纬纱 30.3tex(33 公支) × 12.6tex(79 公支);经密 21.6 根/cm,纬密 19.6 根/cm;幅宽 145cm。

麻棉印花布[10]

织物组织 提花。

使用原料 苧麻 55%、棉 45%。

组织规格

经纱 41.7tex(24 公支) × 15.2tex(66 公支),纬纱 38.5tex(26 公支) × 71.4tex(14 公支);经密 17.8 根/cm,纬密 16.4 根/cm;幅宽 142cm。

麻棉印花布[11]

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 55%、棉 45%。

粗组织规格经纱 22.5tex(45 公支) × 21.3tex(47 公支), 纬纱 38.5tex(26 公支) × 21.3tex(47 公支); 经密 23.9 根/cm, 纬密 16.4 根/cm; 幅宽 153cm。

麻棉印花布[12]

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 55%、棉 45%。

组织规格

纱线细度 27.8tex × 2(36/2 公支); 经密 13.0 根/cm, 纬密 12.2 根/cm; 幅宽 103cm。

麻棉印花布[13]

织物组织 平纹。

使用原料 棉 89%、苧麻 11%。

组织规格

纱线细度 55.5tex(18 公支); 经密 20.4 根/cm, 纬密 14.6 根/cm; 幅宽 138cm。

麻棉印花布[14]

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 55%、棉 45%。

组织规格

纱线细度 100tex(10 公支); 经密 12.0 根/cm, 纬密 13.0 根/cm; 幅宽 107cm。

麻棉印花布[15]

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 55%、棉 45%。

组织规格

经纱 55.5tex(18 公支), 纬纱 100tex(10 公支); 经密 29.0 根/cm, 纬密 10.8 根/cm。

cm;幅宽 144cm。

麻棉印花布〔16〕

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 55%、棉 45%。

组织规格

经纱 50tex(20 公支)X15.9tex(63 公支),纬纱 43.5tex(23 公支)X250tex(4 公支);经密 16.4 根/cm,纬密 21.4 根/cm;幅宽 142cm。

涤麻细薄印花布〔1〕

风格及用途涂料印花。

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

经纱 8.3tex × 2(120/2 公支),纬纱 16.7tex(60 公支);经密 35.3 根/cm,纬密 29.2 根/cm;幅宽 113cm。

涤麻细薄印花布〔2〕

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

经纱 8.3tex × 2(120/2 公支),纬纱 16.7tex(60 公支);经密 35.3 根/cm,纬密 29.2 根/cm;幅宽 90.5cm。

涤麻细薄印花布〔3〕

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

经纱 $8.3\text{tex} \times 2(120/2 \text{ 公支})$, 纬纱 $16.7\text{tex} \times 2(60/2 \text{ 公支})$; 经密 35.3 根/cm, 纬密 29.2 根/cm; 幅宽 91cm。

涤麻细薄印花布〔4〕

织物组织 平纹。

使用原料 涤纶 65%、苧麻 35%。

组织规格

经纱 $8.3\text{tex} \times 2(120/2 \text{ 公支})$, 纬纱 $16.7\text{tex}(60 \text{ 公支})$; 经密 35.3 根/cm, 纬密 29.2 根/cm; 幅宽 90cm。

第七节 色布

麻粗纺色布

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 100%。

组织规格

纱线细度 $133.3\text{tex}(7.5 \text{ 公支})$; 经密 11.9 根/cm, 纬密 13.4 根/cm; 幅宽 108cm。

亚麻色布

织物组织 斜纹。

使用原料 亚麻 100%。

组织规格

纱线细度 $58.3\text{tex}(17.2 \text{ 公支})$; 经密 76.2 根/cm, 纬密 86.4 根/cm; 幅宽 154cm。

纯麻色布〔1〕

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 100%。

组织规格

纱线细度 27.8tex(36 公支);经密 20.5 根/cm,纬密 22.8 根/cm;幅宽 103cm。

纯麻色布[2]

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 100%。

组织规格

纱线细度 27.8tex(36 公支);经密 22.8 根/cm,纬密 22.0 根/cm;幅宽 94cm。

纯麻色布[3]

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 100%。

组织规格

经纱 28.9tex(34.6 公支),纬纱 26.1tex(38.3 公支);经密 24.8 根/cm,纬密 22.4 根/cm;幅宽 91.7cm。

纯麻色布[4]

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 100%。

组织规格

经纱 29.3tex(34.14 公支),纬纱 30.4tex(32.93 公支);经密 25.2 根/cm,纬密 22.2 根/cm;幅宽 91.7cm。

纯麻色布[5]

织物组织 平纹。

使用原料 苧麻 100%。

组织规格

纱线细度 27.8tex(36 公支);经密 23.8 根/cm,纬密 21.4 根/cm;幅宽 114cm。

纯麻色布〔6〕

织物组织 平纹。

使用原料 苎麻 100%。

组织规格

纱线细度 27.8tex(36 公支);经密 24.7 根/cm,纬密 22.2 根/cm;幅宽 88cm。

第八节 提花布

麻棉交织提花条布

织物组织 小提花。

使用原料 经纱:苎麻 55%、棉 45%,纬纱:棉 100%。

组织规格

经纱 55.6tex(18 公支),纬纱 27.8tex(21 英支);密度 21.3 根/cm。

纯麻小提花布

织物组织 小提花。

使用原料 苎麻 100%。

组织规格

纱线细度 27.8tex(36 公支);幅宽 107cm。

涤麻小提花布

织物组织 提花(图 5-1-7)。

使用原料 涤纶 65%、苎麻 35%。




图 5-1-7

组织规格

纱线细度 18.5tex(54 公支);经密 32.0 根/cm,纬密 27.0 根/cm;幅宽 114cm。

纯麻色织双层提花布

织物组织 提花。

使用原料 苎麻 100%。

组织规格

纱线细度 27.8tex(36 公支);经密 22.0 根/cm,纬密 20.4 根/cm;幅宽 110cm。

麻涤、麻棉交织提花布

织物组织 提花(图 5-1-8)。

使用原料 经纱:涤纶 65%、棉 35%;纬纱:亚麻 55%、涤纶 45%。

组织规格

经纱 13.9tex(72 公支),纬纱 16.7tex(60 公支);经密 21.5 根/cm,纬密 29.0 根/cm;幅宽 114cm。

纱线 A:白色 纱线 B:驼色




图 5-1-8

纱线排列:

经纱 A

纬纱 B

麻棉色织提花布〔1〕

织物组织 提花(图 5-1-9)。




图 5-1-9

使用原料 棉 90%、苧麻 10%。

组织规格

纱线细度 27.8tex(36 公支);经密 23.6 根/cm, 纬密 20.0 根/cm;幅宽 144cm。

纱线 A:浅驼色 纱线 B:绿色 纱线 C:浅蓝色 纱线 D:草绿色 纱线 E:白色

纱线 F:蓝色

纱线排列:

经纱

28A8B 1E1F2F 1F1E8B28A8C 1E1F2F1F1E8C28A8D 1E1F2F 1F1E8D/174 根
 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3

纬纱 E

麻棉色织提花布〔2〕

织物组织 提花(图 5-1-10)。




图 5-1-10

使用原料 苧麻 10%、棉 90%。

组织规格

纱线细度 55.5tex(18 公支);经密 26.0 根/cm, 纬密 17.6 根/cm;幅宽 113cm。

纱线 A:白色 纱线 B:黑色

纱线排列:

经纱 94A 1B1A/106 根
× 6

纬纱 A

丝麻提花布

织物组织 提花(图 5-1-11)。




图 5-1-11

使用原料 经纱:66.7tex 亚麻纱、20tex 粘胶纱;纬纱:真丝。

组织规格

经纱 66.7tex(15 公支) + 20tex(50 公支), 纬纱 10tex(90 旦); 经密 13.5 根/cm, 纬密 26.0 根/cm; 幅宽 114cm。

纱线 A:浅驼色花式纱 纱线 B:橘黄色 纱线 C:深灰色

纱线排列:

经纱 50A 1A1B/66 根
× 6

纬纱 C