


010684



87.3.24

丁32

## 怎样修建简易公路路面

交通部公路总局编

人民交通出版社

15628

这是专为文化水平较低的道路工人或职员而编写的通俗  
书籍。它介绍了简易路面有那些种类，简易路面可采用那些材  
料修筑，简易路面怎样设计和如何施工。

统一书号：T15044·1169·京

### 怎样修建简易公路路面

交通部公路总局编  
人民交通出版社出版  
(北京安定门外和平里)  
新华书店发行  
公私合营慈成印刷厂印刷

1957年3月北京第一版 1957年3月北京第一次印刷

开本：787×1092mm 印张：16张

全书：20,000字 印数：1—13,400册

定价(8)：0.12元

(北京少冉利出版事业有限公司印制)

## **一、路面种类**

- 1. 用当地土壤改善的土路面 ..... ( 1 )
- 2. 用粒料改善的土路面 ..... ( 2 )
- 3. 碎石路面 ..... ( 2 )
- 4. 圆石或拳石铺砌路面 ..... ( 3 )

## **二、路面材料**

- 1. 普通土 ..... ( 3 )
- 2. 盐渍土 ..... ( 3 )
- 3. 粒料 ..... ( 5 )
- 4. 圆石或拳石 ..... ( 6 )

## **三、路面設計**

- 1. 路面种类及厚度的选择 ..... ( 7 )
- 2. 路面材料的计算方法 ..... ( 9 )

## **四、路面施工**

- 1. 用当地土壤改善的土路面的施工方法 ..... ( 11 )
- 2. 用粒料改善的土路面的施工方法 ..... ( 15 )
- 3. 碎石路面的施工方法 ..... ( 20 )
- 4. 圆石或拳石路面的施工方法 ..... ( 22 )
- 5. 路面施工注意事项 ..... ( 26 )

# 一 路 面 种 类

## 1. 用當地土壤改善的土路面

土路面要求平坦密实，天气干燥时不松散，行車时塵土少；下雨时能很快把水排下，減少土壤变軟和車輪下陷的現象。当路上車輛不多、同时在雨天容許停止通车的情况下，可以修筑土路面。

按照当地土壤情况的不同，改善土路面的方法可有下列四种：

(1) 用当地的砂質垆堿或粘土質垆堿土壤鋪筑的土路面。用这种土壤鋪筑的土路面經過压实以后能保持一定的密实性，不易松散，行車时塵土較少，在經常的养护中容易保持路面平坦。

砂質垆堿（包括細砂質垆堿在內）是一种具有一定粘性而滲水性也較好的土壤，它在天气干燥时不致松散得厉害，雨后不很泥濘，并且阻車时间較短。砂質垆堿土壤的颗粒組成好，粗細配合适当，因而压实以后的密度大，在行車和气候的影响下容易維持穩定。

粘土質垆堿比砂質垆堿土壤粘性大。因而滲水性較差，只有在雨水不太多的地区采用比較适宜。

(2) 用粘性土壤改善砂性土壤的土路面。砂土或粉砂土的土路面表面常常形成一层很厚的松土，行車非常困难，遇有这种路面时，可用当地的粘性土壤摻和进去加以改善。

(3) 用砂性土壤改善粘性土壤的土路面。粘性土壤的土路面晴天虽然結得很硬，行車时塵土也少，但在雨后或潮湿季节中，路面却很容易变軟和泥濘，造成車輪下陷或溜滑現象；雨后被破坏了的路面在晴天干結以后表面坎坷不平，行車也很困难。这种土路面

經摻入砂性土壤以后改善了抗水性能，其效果相当于砂質炉母或粘土質炉母土壤的土路面。

上述粘性土壤是指粘土、重粘土質炉母、粉砂質粘土和粘土質炉母。砂性土壤是指含砂土多的松散土壤。

(4) 該漬土改善砂性土壤的土路面。該漬土是一种含鹽的土壤，具有吸收水分保持土壤湿润的性能，可以用它来改善砂性土壤。砂性土壤中摻入适量的該漬土以后，可使路面中經常保持一定的水分，天气干燥时不致松散，行車时灰塵也較少。

以上四种改善的土路面，在下雨时和雨后的一定時間內，应禁止車輛通行以保持路面的平坦。

## 2. 用粒料改善的土路面

用当地的礫石、砂、风化碎石、薺石、爐渣、碎磚瓦及貝殼等粒料与当地的粘性土壤摻和以后鋪成的路面比前述的土路面坚固，在一般的小雨以后能照常通車，但当連雨或大雨以后路面变軟时，应禁止車輛通行。

## 3. 磚石路面

这种路面是用颗粒大小不同的材料摻和以后鋪筑而成，其中主要材料是礫石，另外摻入砂和粘性土壤；如果礫石內已含有砂和粘土，就可以少摻或不摻。

礪石路面与礪石改善土路面不同，礪石路面所用材料以礪石为主，并按需要摻入适量的砂和粘性土壤以填充礪石間的空隙；这样用粗細颗粒按比例摻拌鋪成的路面，其特点是密度大、滲水性小，又由于粘性土壤的粘結作用，故不易松散。礪石改善土路面所用礪石，其顆粒不一定是大小配合的，其中土壤含量較大，因此沒有礪石路面坚实。

礫石路面上可以通行較多的車輛，同時雨天能照常通車。

#### 4. 圓石或拳石鋪砌路面

圓石就是大個的河卵石（高約10~12公分），拳石是由山上开采的石料經過加工制成的石块（高約12公分左右）。用这些材料鋪砌成的路面很堅固，能使用很多年，能承擔較繁重的交通量，雨天也能照常通車。修築這種路面比較費工，但經常的養護費用很少，因此在石料丰富地區可以採用這種路面。

### 二 路面材料

#### 1. 普通土

土壤是由粗細不同的土粒組成的，顆粒大的粘結性差，顆粒小的粘結性好。土粒尺寸在2~0.05公厘間的叫做砂土；在0.05~0.005公厘間的叫做粉砂土；小於0.005公厘的叫做粘土。天然狀態的土壤大都是這三種土壤的混合體。按照砂土、粉砂土及粘土的含量不同，天然土可分為下列九種：即砂土、粉砂質砂土、砂質粘土、細砂質粘土、粉砂土、粘土質粘土、粉砂質粘土粘土、重粘土質粘土及粘土。這九種土壤在工地的鑑別方法和每種土壤的路用性質全列在表1中。

#### 2. 鹽漬土

鹽漬土又稱鹽土，它的特性是能吸收和保持水分，因此經常處於潮濕狀態。鹽漬土按含鹽種類的不同可分兩類：一類是含氯鹽（即可食用的鹽）的鹽漬土，這是比較好的；另外一類是硫酸鹽鹽漬土，它在潮濕時松軟，較干時也會松散，這類是不好的。區別這兩類鹽土須由試驗室進行化驗。

## 九种土壤的工地鉴别方法

表 1

另 称 数 字	在手掌中摸 觉时的感觉	工 地 鉴 别 方 法		土 壤 的 情 况	干 燥 时 的 时 候	湿 时 的 时 候	性 质	接 条 试 验	路 用 性 质
		用眼看的情况	用眼看的情况						
1 砂土	感到足砂粒	看到绝大部分是砂粒	松 散	無 雜 性	燒不成土条	同 上	同 同	同 上	粘性小，干燥时行单深 触，雨天下有微弱的粘性， 雨后易于侵入粘性土壤 才能作为上路面材料
2 粉砂土	感覺有砂粒手上可看到砂粒比粉 砂土多	砂粒比粘土多	同 上	同	同	同 上	同 同	同 上	同上，因颗粒較細，松散后 行阻力大，稳定性小， 不宜作为土路面材料，容 易压实，不易松散，雨天 不粘重车輪，雨后干得快
3 黏土与壤土	感覺有砂粒也有 一些粘性	砂粒比粘土多	土塊用刀子捏或搗 切时易碎	土塊結合比砂質 堅固	同	同 上	同 同	同 上	這是良好的土路材料，容 易压实，能保溼，雨天 比上一种較次，但仍可作 为土路面材料，
4 细砂质与砂砾质	細砂質與砂砾質多也有 一些粘性	細砂粒比砂砾多	土塊抗剪力強而 抗壓力弱	有流动性，土塊可以搓成土条时 輕餅，在手中团的 表面有水浸出	同	同 上	同 同	同 上	晴天易松散變軟，雨天易 湿散，而失去承载力，是一 种很坏的土壤
5 粉砂土	大部分是乾燥无 砂粒少，少部分是幼砂土	少部分是幼砂土	少部分是幼砂土	有流动性，土塊需要用力压 碎	同	同 上	同 同	同 上	平时较硬，能保證行车， 雨后不易摔干，可作为改 善砂性土之用
6 粘土与壤土	感覺有砂粒，少 部分是幼砂土	看到有手指捻砂粒， 并易用手捻碎	有塑性，粘結力 大	不易搓成長條	同	同 上	同 同	同 上	觸粒比上一种硬，湿润 定性小，易結块
7 粉砂质与砂砾质	砂粒少，少部分是幼砂土	看到有一部分細 粉砂质	土塊不堅硬用锤 打成細塊	不易搓成長條為 3公厘的長条	同	同 上	同 同	同 上	触性好，乾时坚硬，可作 为改善砂性土路面的粘结料之用
8 重粘土	粘土中感覺有砂 粒少	看到有砂粒多于砂土粒	有塑性，粘結力 大	能搓成長條為 1 公厘的長条	同	同 上	同 同	同 上	粘性大，强度大，土圧压成饼 能搓成長條為 1 公厘的長条
9 粘土	不感覺有砂粒	同	同	同	同	同 上	同 同	同 上	大多是很好的粉 土一般泥质砂土可打成饼 但不易打碎

### 3. 粒 料

凡是粗颗粒的材料统叫粒料。各地区比较普遍有的粒料：砾石、砂、风化碎石、爐渣（烧煤以后剩的渣子）及碎砖瓦等；在个别地区有蠹石及貝殼等。

（1）砾石 河里的卵石、地面下沉积的卵石等都叫做砾石。用作改善土壤的砾石其最大的尺寸，不宜超过4公分；当做砾石路面时，底层砾石最大尺寸可到6~7公分，而层用的最大尺寸不得超过3公分。石料里边不应掺有草根等杂物。

（2）砂 这种粒料经常发现在河滩上、山沟里或地层下面。颗粒尺寸在0.25~2公厘间的叫做粗砂，0.05~0.25公厘的叫细砂。用作改善土壤的砂，它的颗粒越粗越好。砂内不应掺有草根等杂物。

（3）风化碎石 岩石经过长年的日晒、风吹和雨雪的侵蝕逐渐变成碎块。这种碎石料一般是质地较软，用来自改善土壤时其最大尺寸可用到5~6公分。质地太软的碎石（泡在水里湿透以后可以捏碎的）不宜使用。

（4）爐渣 鍋爐爐渣、火車头爐渣、磚瓦窯煤爐及家庭的煤爐爐渣等都可作为路面材料。爐渣以块状的为最好，其中碎末不应太多。使用以前须将爐渣里的爐灰筛除，并须将大块的打碎成4~5公分的小块；爐渣内不应含有杂物。

（5）碎砖瓦 修建或拆除建筑物时遗留的碎砖瓦以及磚瓦厂内的残破砖瓦等都可用来铺路。碎砖瓦质地较软，因此尺寸不宜太小，其最大尺寸至6~7公分比较适当。在任何情况下都不应该用整砖瓦打碎来铺路用，这样会造成浪费。

（6）貝殼 多产于沿海地区。大个的貝殼在使用时需要打碎，小个的挖来可直接使用。

(7) 圓石 是埋在地层下的一种石灰質凝結物，常常在做路基时或做其他土方工程时发现，因其形状象蛋故叫它圓石。这种材料空心的較硬，实心的較软，可作散石料看待。

1) 合格的圓石



2) 不合格的圓石



高度約1/2

圖1 圓石的形狀

的高度以10~12公分的  
为宜，相差2~3公分  
的也可使用。

拳石是經過加工制  
成的，石块形状约是立  
方体，石块高度以12公  
分左右为宜，高度相差  
2~3公分时也可使  
用。

料空心的較硬，实心的較软，可作散石料看待。  
使用时大块的需要打  
碎，打碎后其最大尺寸  
可至5~6公分。

#### 4. 圓石 或 拳石

圓石就是指大块的  
河卵石。

采用圓石时应挑选  
尺寸大致相同的、長扁  
形状的不宜使用。圓石

1) 合格的拳石



2) 不合格的拳石



圖2 拳石的形狀

### 三 路 面 設 計

#### 1.路面种类及厚度的选择

选择路面的种类要看当地有什么材料和运输上的要求来决定。

由于简易公路上的交通量不大，所以没有必要修筑很厚的路面，同时路面的厚度也不需要经过计算。路面厚度和路面横断面的形式可按表（表2）来选定。

表 2

路 面 种 类	厚 度(公分)	說 明	断 面 形 式
土 路 面	15	这是一般厚度，当填土困难时还可减薄2~3公分。	锯刀形断面
粒料改善土路面及砾石路面	8~15	1.在开山的岩石基础上或在砂砾土壤基上铺5~7公分； 2.在排水好的路段上或平日路上车流不多时铺3~10公分； 3.地势低洼排水不好的路段或路上车流较多时铺8~15公分； 4.一般情况下铺10~13公分，	锯刀形断面 槽形断面 同 上 同 上
圆石和拳石铺砌路面	10~12	根据圆石大小和拳石加工的便利来决定其厚度。石块下边一般需铺垫5~8公分的砂或砾石层，当路基土壤是砂土时不必铺垫。	槽形断面

注：①粒料改善土路面当按层铺法施工时应做成锯刀形面；

②砾石路面及圆石和拳石铺砌路面，当修筑在粘性土壤的路基上时，须设置泄水盲沟。

路面的断面形式和泄水盲沟的构造见图3~6。

圖 6 直線平面佈置




圖 5 漲水溝  
1-竹管或鐵管直溝  
2-砂石地料直溝

圖 4 梯形斷面





圖 3 鐵刀形斷面



当路面修筑在坡道上时可不做洩水盲溝。当路面做成單向橫坡时，洩水盲溝只做在路面低的一側。

## 2. 路面材料的計算方法

路面材料的計算可分兩步进行：

第一步 先按規定的路面寬度和厚度算出路面的斷面積；如果路面是分层用不同材料鋪筑的，应分層計算斷面積。把算出的斷面積乘上路段長度，即得出路面的实体积。

第二步根据路面的实体积計算材料数量；如果路面只是用一种材料做的（如土路面），即以路面的体积乘上材料的压实系数。如果路面是用混合材料做的（如粒料改善土路面和砾石路面），可按下列公式計算材料数量：

$$V' \times \frac{v_0 \times d}{v}$$

式中： $V'$ ——路面的实体积（立方公尺）；

$v_0$ ——路面压实后混合料的單位体积干重（公斤/立方公尺）；

$d$ ——該种材料的含量（%）；

$v$ ——該种材料松的單位体积干重（公斤/立方公尺）。

各种材料的松的單位体积干重和做成路面后压实的混合料的單位体积干重的概略数值列于下表（表3），作为計算的参考。

計算举例：

例 1 碎石改善的土路面，它的宽度3公尺、厚13公分，求每1,000公尺長的路面需要砾石和粘性土壤各若干立方公尺？

从表2所給数值按公式（1）計算如下：

路面的斷面積  $= 3 \times 0.13 = 0.39$ ；

路面的实体积  $V' = 0.39 \times 1000 = 390$ 立方公尺，

砾石的松的單位体积干重  $v = 1500$ 公斤/立方公尺。

表 3

材料名称	材料的松的单位 体积重量 (公斤/立方公尺)	做成路面后压实的混合料的单位体积重量 (公斤/立方公尺)		
		土路面	粒料改善土路面	砾石路面
土壤	950~1,000	1400	-	-
碎石、风化碎石	1,500~1,600	-	1,900	-
砂	1,100~1,200	-	1,610	-
砾石	1,400~1,600	-	1,900	2,200
碎砾、砾石	1,400~1,500	-	1,700	-
燧石	700~800	-	1,400	-
贝壳	900~1,100	-	1,500	-
粘性土	950~1,000	-	-	-

砾石在路面材料中占 40%；路面压实后的单位体积干重  $v_0 = 1900$  公斤/立方公尺；则砾石数量为  $390 \times \frac{1900 \times 40\%}{1500} = 198$  立方公尺（松方）。

粘性土松的单位体积干重  $v = 1000$  公斤/立方公尺，粘性土在路面材料中占 60%；则粘性土数量为：

$$390 \times \frac{1900 \times 60\%}{1000} = 445 \text{ 立方公尺（松方）}$$

例 2 铺筑粘性土改善砂性土壤的土路面，路面宽度等于路基宽度（6.5公尺），厚度等于15公分，求算共需砂性土壤和粘性土壤各若干立方公尺？

砂性土和粘性土的松方单位体积重  $v = 1000$  公斤/立方公尺。

压实后的单位体积重  $v_0 = 1400$  公斤/立方公尺；设砂性土用 60%，粘性土占 40%。

路面断面做成镰刀形（图 3），断面积约等于：

$$5.5 \times \frac{0.15 + 0.05}{2} = 0.65 \text{ 平方公尺}$$

每1,000公尺路面的实体积  $V = 0.65 \times 1000 = 650$  立方公尺，砂性土和粘性土的总数量为：

$$650 \times \frac{1400}{1000} \text{ (压实系数)} = 910 \text{ 立方公尺。}$$

需要砂性土的数量等于  $910 \times 60\% = 546$  立方公尺；

需要粘性土的数量等于  $910 - 570 = 364$  立方公尺。

## 四 路面施工

### 1. 用当地土壤改善的土路面的施工方法

(1) 凡是新建的道路，可在修筑路基的同时铺筑路面。根据取土地点的不同可以分两种情况：

1) 从边沟或取土坑挖取砂质炉母或粘土质炉母土壤来修筑路基时，只须将路基表面做成3~5%的横坡度，并整平压实后即成为需要的土路面，不必考虑路面厚度。

2) 从路线上附近采运砂质炉母或粘土质炉母土壤填铺在路基上，整平、做成3~5%的横坡并加以压实。

在铺筑土路面时要注意下列几点：

① 铺路面用的土最好趁潮湿时铺好压实，如果在滚压前土壤已经过于干燥（不能用手握成团），则须用喷壶洒适量的水。洒水要均匀，同时用手握土壤来检验洒水量，以能握成土团为合适。

② 趁土壤潮湿时铺平，做出3~5%的横坡，并及时用路碾滚压。在滚压过程中应随时把表面整平，滚压以后的路面应该平坦密实。

③ 滚压可用两个路碾同时进行，每边一个沿路线方向滚压，先从

边上开始，压完一道以后将路幅向路中间移压第二道，并与前一道压过的地带重叠约30公分，照这样一直压到路中线后算是压了一遍，滚压直到路面不出痕迹为止。如果用一个路幅滚压，也是先从路面一边开始，压到路中线后再从另一边开始压，再压到路中线即为一遍，滚压至无痕迹时为止。




圖 7 滚压示意圖

滚压遍数要看路幅的轻重而定，一般应不少于2~3遍。

滚压可用石路幅和水泥混凝土路幅等；没有路幅时可用夯实，在夯实的过程中应注意将表面整平。

滚压的情况见左图(图7)。

土路面在完工以后开放通车的初期，应该注意养护。用在

车辙上(一条车辙)摆石块或其他障碍物的办法来调正车辆行走的辙道，以便让车辆将路面全面压实。

(2) 在旧路基上铺筑土路面时，须先将旧路基表面上的坑槽填补平整并夯实。填补前先在坑槽里洒些水以便新旧土壤结合得好。路基表面整修出2~3%的横坡，并普遍洒一次水使它潮湿，然后在上面铺筑土路面。

在旧路基上用粘性土和砂土或粉砂土铺筑路面的施工方法如下：




圖8 調整行車輶壓的方法

1) **鋪土** 粘性土和砂土摻和的比例一般為：粘性土 40%；砂土 60%。粘性土与粉砂土摻和的比例一般為：粘性土 50%；粉砂土 50%。粘性土和砂性土的配合比例要看土壤情况和气候的干湿而选定，当气候比較干燥或粘性土的粘性較差时，粘性土可多用些；相

反的如果在潮湿地区或粘性土較粘时，则粘性土可少用些。

鋪土时最好先鋪砂土或粉砂土，根据事先計算好的数量攤鋪在路基上，其攤鋪寬度应比路基稍窄些，以便于拌和；如果土比較干可澆洒一溫水使它潮湿，然后在其上面鋪粘性土壤。




圖9 从边上开始拌和

2) **拌和** 在鋪好土的路段上用馬拉耕犁

拌和，可用双铧犁2～3架或单铧犁4～6架同时进行，其程序如下：

①开始从边上犁起，由里向外翻土（见图9），一直进行到路中线将土全面翻拌一遍；用手将土试握一下，如不能握成团，在拌和第二遍时需要洒水。




图9 从中间开始拌和

②第一遍翻拌以后，再从中间犁起，由外向里翻土（见图10），如需要洒水时，可在每架犁的后面跟一人用喷壶洒水，水要洒在刚过去的土上并注意洒匀。

③拌和第三遍和第一遍的方法相同。检查土壤的水分，如能用手握成土团即不再洒水，如果水分仍不足可再补洒，方法同前，但须注意不要洒水过多，以免影响拌和质量。

④拌和第四遍和第二遍的方法相同。

3) 整理断面 第四遍拌和完毕以后，即将土壤摊铺在路基面上，并整理成马背形路拱，横坡度为3～5%。整理断面可用路拱或刮板（图11）进行，最后用路拱样板检验断面。

4) 压实 用路辊滚压或用夯夯实，其方法同前。在初期通车时注意调正车辆行走的路线，以便使路面全宽得到压实。