



# 光子晶体导论

叶卫民 著



科学出版社  
[www.sciencep.com](http://www.sciencep.com)

# 光子晶体导论

叶卫民 著

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

本书在介绍光子晶体基本概念、内涵和发展历程的基础上，首先，引入有限群及其表示理论，讨论光子晶体结构及其本征电磁场的分类；利用基于周期 Green 函数和散射矩阵的电磁散射理论，建立无限和有限周期系统本征模式和传输特性的频域计算方法；并应用它们研究光子晶体不同类型模式禁带的物理性质和光子晶体材料不同于均匀介质的奇异光传输特性。其次，重点分析光子晶体线缺陷光波导、点缺陷光学谐振腔和线缺陷与点缺陷耦合系统的基本物理性质及其在纳米光子器件中的应用。最后，将光子晶体结构拓展到金属，介绍金属纳米结构的光学性质。

作为光子晶体研究的入门书籍，本书可供高等院校物理和光学工程专业的本科生和相关专业的研究生阅读，也可供从事光子晶体理论和应用研究的科技人员参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

光子晶体导论/叶卫民著. —北京：科学出版社, 2010

ISBN 978-7-03-029383-1

I. ①光… II. ①叶… III. ①光子晶体—研究 IV. ① O7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010) 第 211554 号

责任编辑：刘凤娟 / 责任校对：刘亚琦

责任印制：钱玉芬 / 封面设计：王 浩

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

骏龙印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2010 年 11 月第 一 版 开本：B5 (720 × 1000)

2010 年 11 月第一次印刷 印张：16 1/2

印数：1—2 000 字数：323 000

**定价：48.00 元**

(如有印装质量问题，我社负责调换)

## 前　　言

光子晶体是一个备受瞩目的新兴光学理论、材料和器件研究方向。在短短二十余年的发展历史中，光子晶体理论研究揭示了一系列突破传统认识的新光学现象和原理，开辟了亚波长结构光学（纳米光子学）这一新的研究领域。光子晶体材料研究发现的奇异光传输特性，则为性能优越的人工超常介质的构建和发展提供了一个可行方向；尤其是光子晶体器件的研究，为小型化、低能耗、可高密度集成的新型光器件设计提供了一个有效的平台和思路，让大规模集成光路和光电混合单片集成成为可能。光子晶体的出现对光学、光信息技术和光电子产业的发展意义重大。

光子晶体目前还是一个活跃的研究方向，新的研究成果不断见诸报道。因此，本书定位为基础性入门书籍。全书围绕光子晶体利用亚波长结构控制介质宏观电磁特性和空间局域光的核心思想展开，重点分析光子晶体的基本现象、研究方法和材料、器件原理。其中，第1章介绍光子晶体的基本概念、内涵和发展历程。第2章是光子晶体的物理基础，主要包括利用有限群及其表示理论，分析光子晶体结构及其本征电磁场的分类；利用模式耦合理论，分析光子晶体禁带的形成机制。第3章介绍基于点源与周期Green函数的电磁散射理论和处理分层均匀系统的散射矩阵理论，给出无限和有限周期系统本征模式和传输特性的频域计算方法。第4章研究光子晶体不同类型模式禁带的物理性质和光子晶体材料不同于均匀介质的奇异光传输特性，并利用第3章介绍的频域算法对光子晶体模式禁带和光传输谱进行数值研究。第5章主要讨论光子晶体线缺陷光波导、点缺陷光学谐振腔和线缺陷与点缺陷耦合系统的基本物理性质及其在纳米光子器件中的应用。在这章中，为分析光子晶体环形腔的转动效应，将详细介绍非惯性下的Maxwell方程组。最后，第6章将光子晶体结构由半导体拓展到金属，在介绍金属光学性质的基础上，从均匀金属平板、平板一维金属光子晶体和二维金属光子晶体结构的模式、传输谱等方面介绍金属纳米结构的光学性质。

在本书撰写过程中，课题组温熙森教授、曾淳教授、袁晓东教授和曾明教授等给予作者热情的鼓励和帮助；课题组已毕业和在读的研究生朱志宏、徐威、罗章、张检发、郭楚才和刘肯为本书做了大量的数值计算工作，在此一并向他们表示感谢！

特别感谢“国防科学与技术大学光电科学与工程学院课程建设岗位”项目支持

作者开展本书的撰写工作。

由于作者水平有限，书中难免出现疏漏及不妥之处，诚恳希望读者批评指正。

叶卫民

2010 年 5 月于长沙

# 目 录

## 前言

<b>第 1 章 绪论</b>	1
1.1 光子晶体的基本概念和内涵	1
1.2 光子晶体研究的进展	4
参考文献	9
<b>第 2 章 光子晶体结构与本征场特性</b>	12
2.1 光子晶体结构和空间对称性	12
2.1.1 空间操作和对称群	12
2.1.2 布拉维格子的对称性	17
2.1.3 光子晶体的对称性	20
2.2 光子晶体的本征电磁场	22
2.2.1 空间操作和本征电磁场方程	22
2.2.2 有限群的表示理论	28
2.2.3 光子晶体的能带和本征场分类	34
2.2.4 光子晶体本征电磁场的能量速度	42
2.3 光子晶体的禁带机制	48
2.3.1 模式耦合理论	48
2.3.2 光子晶体中的模式耦合和禁带机制	61
参考文献	63
<b>第 3 章 电磁散射理论基础</b>	64
3.1 标量场的散射理论	64
3.1.1 Green 函数和无界空间散射场	65
3.1.2 二维空间散射场的一般形式	67
3.1.3 二维空间散射截面一般形式	69
3.1.4 有限数目柱结构本征场的对称性和散射场	71
3.2 周期结构的散射理论	75
3.2.1 周期结构的 Green 函数和本征场	75

---

3.2.2 一维周期柱结构的散射理论 .....	78
3.2.3 二维周期柱结构的散射理论 .....	84
3.3 有限周期结构的散射矩阵理论 .....	88
3.3.1 散射矩阵理论基础 .....	89
3.3.2 平板(有限厚度)周期结构的散射矩阵理论 .....	92
3.3.3 有限层一维周期结构的散射矩阵理论 .....	98
参考文献 .....	100
<b>第 4 章 光子晶体禁带与通带光传输特性 .....</b>	<b>102</b>
4.1 光子晶体的模式禁带 .....	102
4.1.1 空间对称模式禁带 .....	102
4.1.2 光子晶体方向传输禁带与光子晶体光纤 .....	111
4.1.3 平板光子晶体导模禁带 .....	123
4.2 光子晶体通带光传输特性 .....	132
4.2.1 二维光子晶体的等效介质特性 .....	132
4.2.2 半无限二维光子晶体的奇异光传输特性 .....	138
4.2.3 一维光子晶体板的光传输特性 .....	143
4.2.4 平板光子晶体光传输特性 .....	147
参考文献 .....	157
<b>第 5 章 光子晶体缺陷结构与纳米光子器件 .....</b>	<b>159</b>
5.1 光子晶体波导 .....	159
5.1.1 二维光子晶体波导及波导定向耦合器 .....	159
5.1.2 基于非线性直角波导的光控光结构 .....	168
5.1.3 平板二维光子晶体波导 .....	172
5.2 光子晶体谐振腔 .....	176
5.2.1 谐振腔的主要参数 .....	177
5.2.2 平板二维电激励高 $Q$ 值光子晶体微腔激光器 .....	180
5.2.3 光子晶体环形腔的转动效应 .....	186
5.3 光子晶体波导/微腔耦合系统 .....	196
5.3.1 上下载滤波器 .....	197
5.3.2 光子晶体波导准直光输出 .....	203
参考文献 .....	209
<b>第 6 章 金属光子晶体 .....</b>	<b>212</b>
6.1 均匀金属平板结构 .....	212
6.1.1 金属的光学特性 .....	212

---

6.1.2 金属/介质界面等离激元	214
6.1.3 金属/介质平板波导结构	220
6.1.4 金属/介质多层平板结构	231
6.2 平板一维金属光子晶体	235
6.2.1 平板一维金属光子晶体的本征模式	236
6.2.2 平板一维金属光子晶体的增透机制	241
6.3 二维金属光子晶体	244
6.3.1 金属圆柱等离激元	244
6.3.2 金属圆柱孔等离激元	247
6.3.3 二维金属圆柱光子晶体能带	248
6.3.4 二维金属圆柱孔光子晶体能带	253
参考文献	255

# 第1章 絮 论

以电子为信息载体, 半导体物理、材料、器件和集成电路为基础的电子信息技术及产业的发展和繁荣, 在当今社会发展和科技进步中占据重要地位, 各类电子产品出现在我们生活的方方面面。其中作为电子信息技术核心的半导体集成电路的发展最为引人注目, 这不仅体现在用于不同新型功能器件专用电路的不断涌现, 更突出地反映在以微处理器和存储器为代表的通用电路性能的提高。尤其是随着作为现代电子信息技术基础的微电子技术和数字化信息技术的进步和广泛应用, 小型化、模块化、芯片化成为半导体电子器件发展的主要方向。芯片的集成度不断提高, 使得通用电路处理和存储电子信息的性能极大增强。然而, 伴随着半导体集成电路技术日益逼近它的极限, 金属互联和电子信息的带宽限制已成为制约计算机和电子信息处理系统整体性能提升的“瓶颈”。

鉴于单纯微电子技术在信息领域显示的不足, 将光信息延伸到电子领域已成为当前信息技术发展的一个主要方向, 因为光信号具有宽带、高传输率和抗干扰强等优势。如果能像集成电路一样集成光路, 那么以光为信息载体, 用光互联取代金属互联, 用集成的光子器件(部分)取代电子器件, 实现大规模光集成或光电混合集成, 将使微处理器、存储器和计算机系统的信息处理、存储和传输性能大幅度提高。光子晶体物理、材料及器件的研究与应用为大规模集成光路的实现提供了一条可能的途径, 对信息技术和产业的发展意义重大。

## 1.1 光子晶体的基本概念和内涵

光子晶体 (photonic crystals) 是一类介电常数 (或张量) 周期分布的非均匀人工电磁介质<sup>[1,2]</sup>, 其中介质周期分布的独立方向个数定义为光子晶体的维数。根据光子晶体维数  $d$  和其结构空间维数  $N$  的不同, 可将光子晶体分为两类:  $N$  等于  $d$  的无限周期结构和  $N$  小于  $d$  的有限周期结构。 $d$  维光子晶体对应  $N$  等于  $d$  的无限周期结构; 而  $(N - d)$  等于 1 的有限周期结构光子晶体, 因等效于介电常数  $d$  维周期分布的非均匀介质板, 被称为  $d$  维光子晶体板。特别是在平板介质波导上制备周期结构得到的  $d$  维光子晶体板, 由于介质分布沿平板的法向分层均匀, 被称为平板  $d$  维光子晶体 ( $d$  dimension photonic crystal slabs)。

与处于晶体周期势场中的电子类似, 在光子晶体中, 真空波长与介质分布周期同量级的电磁波 (如果介质对它不吸收) 受到周期排列非均匀介质相对较强的散射

(称为 Bragg 散射), 这使得光子晶体对该波长范围的电磁波呈现类似半导体电子能带的电磁波能带结构和不同于均匀介质的电磁特性。因此, 作为人工电磁材料及器件工作的频率范围是光子晶体设计的主要依据。具体到结构几何参数, 光子晶体介电常数分布的周期通常与工作频段中心的真空波长同一量级, 而周期排列单元则是几何尺度小于该中心真空波长的亚波长结构。至于物理参数, 在保证介质对工作频段光的吸收相对较小(低损)和设计结构可制备的基础上, 应尽可能选择介电常数差异较大的不同介质构成光子晶体。因为介质介电常数相差较大时, 单个周期单元内非均匀介质对电磁波的强散射可能与 Bragg 散射相互耦合, 使得光子晶体出现类似于半导体禁带的电磁波带隙 (bandgap, 也称禁带)。禁带是光子晶体的基本物理特性和应用基础。在频域, 电磁场态密度 (即单位频率间隔中的本征模式数) 为零的频率区间定义为光子晶体的完全禁带, 具有完全禁带且由禁带频率范围内无损介质构成的光子晶体通常称为人工带隙材料; 仅特定模式电磁场态密度为零的频率区间定义为光子晶体的模式禁带; 禁带以外的频率范围则称为光子晶体的通带。由于频率处于完全或模式禁带的电磁波不能在光子晶体中传播, 而频率处于通带的电磁波在光子晶体中的传播受到非均匀介质 Bragg 散射的控制, 因此, 通过选择亚波长周期结构的几何和物理参数, 设计完全禁带或模式禁带, 光子晶体能够简单而有效地调控介质的宏观电磁特性, 包括选择其中传播电磁波的频带、模式和传输路径, 控制其中介质的吸收或辐射等特性。

在通带频率范围内, 与均匀介质的宏观电磁特性完全由其介电张量和磁导率张量描述不同, 无限周期结构光子晶体的宏观电磁特性主要通过频域态密度分布、波矢空间等频线或面的结构、群速度 (等于能量速度) 和群速度色散 (包括群速度随频率与传播方向的变化) 等来描述; 有限周期结构光子晶体板的宏观电磁特性与均匀介质板类似, 对限制在结构周期方向传播的电磁波, 表现为相应无限周期结构光子晶体的电磁特性; 对垂直于结构周期方向传播的电磁波, 则表现为介质板结构的电磁散射特性。类比均匀介质, 由宏观电磁特性反演得到的光子晶体群速度折射率或等效介电张量与磁导率张量, 在真空波长与介质分布周期同量级的波段, 可以达到现有均匀介质无法达到的数值和随频率或方向的变化率。因此, 工作在通带的光子晶体为新电磁现象的发现和新型人工电磁材料、介质波导以及薄膜光学器件的研究和发展开辟了一条有效途径。

在完全禁带或模式禁带频率范围内, 破坏介质分布周期性的缺陷结构是光子晶体研究和应用的一个核心内容。因为如果类比半导体缺陷结构和电子缺陷能级的概念, 定义光子晶体的缺陷模 (频率处于完全禁带或模式禁带范围内的缺陷结构本征电磁模式) 和缺陷带 (所有缺陷模覆盖的禁带频率范围), 那么频率处于缺陷带的电磁波能够被长时间 (低损) 地强局域在光子晶体的缺陷结构中。因此, 光子晶体的点缺陷 (孤立、不连通的缺陷结构) 能够构建固有频率为点缺陷本征频率的高品质

因子(高  $Q$ )谐振腔,被称为光子晶体微腔;光子晶体的线缺陷(一维连通的缺陷结构)在缺陷带能够实现低损波导的功能,被称为光子晶体波导。它们的出现发展了频域禁带约束电磁波的物理机制,突破了单纯依靠介质差异约束波的诸多限制,为控制波长相对较短的光波提供了不同的思路。与采用折射率差约束或导引光的光纤和介质光波导相比,光子晶体波导不仅能将光约束在相对低折射率的介质或空气中传输,而且能够导引光高传输率地拐  $90^\circ$  弯<sup>[3]</sup>。这为像集成电路中铜互联控制电流一样,控制光的传输提供了强大支持。同时,类似集成光波导、谐振腔和它们组合构成光器件的方式,光子晶体点缺陷、线缺陷和它们组合形成的光子晶体缺陷结构能够实现一定的光子器件功能,被称为光子晶体器件。由于通过禁带和亚波长结构的设计,光子晶体缺陷结构能够有效控制其空间局域光的频域和空域性质(如模式、频率与带宽选择、传输控制和模场设计等),因此,与已有的集成光子器件比较,光子晶体器件具有尺度小、设计灵活、功能强、功耗低等诸多结构和性能优势。尤其是被强局域的缺陷模光场具有小的有效模体积或面积和低的损耗,即使低功率的输入光也可能在缺陷附近形成相对较强的电场。如此,将光子晶体缺陷结构和介质的物理性质相结合,含增益介质或利用介质非线性效应工作的光子晶体器件(如发光器件、光接收器件、光开关、光调制器、波长变换器等)可在低输入光或电功率下工作,拥有易调控、低功率、低功耗和响应快速等内在性能优势。这些固有的结构和性能优势,使得光子晶体有源和无源光器件有望在同一个光子晶体结构框架下,通过低损光子晶体波导的互联集成为功能强大的新型光器件或模块,这为大规模集成光路的研发提供了一个可能的理论和技术平台。

针对信息技术和光电子产业发展的需要,光子晶体理论和应用研究的重点聚焦于工作在光通信波段(以真空波长  $1.3\mu\text{m}$  和  $1.5\mu\text{m}$  带为主的近红外波段)的材料和器件。由于在这个高频波段,介质的磁导率均近似为真空磁导率,而光子晶体及其缺陷结构的特征尺度为  $100\text{nm}$  量级,远大于常温下电子的德布罗意波长(de Broglie wavelength,  $1\text{nm}$  量级)。因此,在理论方面,宏观的 Maxwell 方程组是研究光子晶体及其缺陷结构的出发点,其中分块均匀介质的介电常数(或张量)与各自的体材料相同,相对磁导率通常取为 1。成熟的固体能带理论及其研究方法和求解非均匀介质电磁场问题的电磁散射理论以及时域有限差分(FDTD)和频域有限元(FEM)等数值计算方法,为光子晶体材料及器件的结构设计和性能优化提供了有效工具。在应用研究方面,光子晶体作为一类人工介质,利用现有的介质和加工工艺,制备出符合材料和器件设计要求的亚波长结构是一个最基本的问题。考虑到宽禁带要求介质相对大的介电常数差异和在红外段低损,硅(Si)和 III-V 化合物半导体(如磷化铟 InP、砷化镓 GaAs)成为制备光子晶体主要选择的介质。加之,由标准的微电子工艺中电子束直写、薄膜生长和选择性干法与湿法刻蚀构成的半导体纳米制备技术,不仅能够满足光子晶体材料和器件制备的要求,解决半导体基光子

晶体器件的可行性问题,而且与现有的微电子器件制造工艺相容,为光子器件与微电子器件的光-电单片集成和全光器件的单片集成提供了强大的支撑。目前,三维光子晶体及其缺陷结构的制备技术不够成熟,光子晶体器件研究主要考虑平板二维光子晶体结构。由于没有完全禁带和制备误差的存在,垂直平板方向的辐射损耗是限制平板二维光子晶体器件应用的一个主要因素。

从以上有关光子晶体的结构、禁带、通带与缺陷带物理性质和光子晶体理论及实验研究方法等方面的介绍可知,光子晶体不是简单地研究一类材料或器件,而是研究亚波长周期及其缺陷结构(统称为亚波长结构或纳米结构)光学及其应用,主要包括纳米结构对介质宏观电磁性质和光的辐射、传输、空间分布等空域与频域性质的控制机制,新型功能材料、低能耗纳米光子器件和纳米集成光路的结构设计,以及纳米光子器件的制备、测试和光电与全光器件的单片集成技术等内容,为光电器件的模块化和大规模集成提供可靠的理论和技术基础。它的出现为电磁场理论、半导体物理、集成光学、微电子技术、光电子学和光信息技术(光传感、光存储、光处理和光计算等)等诸多学科和技术的研究与应用开辟了新的领域,提供了新的发展方向和机遇,具有重大的理论和应用价值。

## 1.2 光子晶体研究的进展

光子晶体的提出源于1987年,E. Yablonovitch利用光子晶体完全禁带抑制其中介质的自发辐射<sup>[4]</sup>和S. John通过在存在禁带的光子晶体中引入随机介电常数变化,实现光场强空间局域<sup>[5]</sup>的思想。这两项开创性工作揭示了亚波长光子晶体结构的两个基本性质:周期结构控制介质的宏观性质;缺陷结构局域光(或禁带导光)。1990年,K. M. Ho等<sup>[6]</sup>提出了第一个具有完全禁带的三维光子晶体结构,并通过数值计算证明这种由空气中介质球或介质中空气球构成的金刚石结构光子晶体存在完全禁带。由于金刚石结构不易人工制备,1991年,E. Yablonovitch等<sup>[7]</sup>采用一种特殊的面心立方结构(被称为Yablonovitch结构),第一次制备并实验证明了具有微波频段完全禁带的三维光子晶体的存在。根据Maxwell方程组的标度不变性,在不考虑介质色散效应的情况下,将微波段(设中心波长1cm)光子晶体结构的尺度缩小10000倍得到的光子晶体结构在近红外段(中心波长1μm)的光学性质与原结构在微波段的电磁特性相同。因此,放大结构尺寸制备微波段光子晶体(通常是二维),再通过微波测试与表征,分析和验证光子晶体的禁带、光局域和光传输等频域和空域特性,是早期光子晶体实验研究的一个主要方法。这期间光子晶体的理论研究主要围绕宽禁带光子晶体结构的设计、光子晶体禁带及缺陷结构的基本性质和相应的数值研究方法展开。

1996年,T. F. Krauss等<sup>[8]</sup>采用微电子工艺中用于纳米图形产生的电子束直

写技术和图形转移的半导体干法刻蚀技术, 成功制备了第一个工作在近红外波段的半导体平板二维光子晶体。这是光子晶体发展中的一个里程碑, 它开创了与微电子制造工艺相容的光子晶体结构及器件的半导体纳米制备技术, 奠定了平板光子晶体结构半导体光子器件研究及应用的基础。此后, 微电子技术中的薄膜生长(如溅射沉积、MBE、LPCVD、MOCVD等)、半导体刻蚀(RIE、ICP、ECR、CAIBE、FIB等)以及晶片键合(fusion)等技术被逐渐应用于光子晶体的制备。

在具有完全禁带的三维光子晶体研究方面, 1998年S. Y. Lin等<sup>[9]</sup>利用标准的微电子工艺, 制备了禁带真空波长为 $10\sim14.5\mu\text{m}$ 的木堆结构(woodpile)硅基三维光子晶体; 2000年, S. Noda等<sup>[10]</sup>在将晶片键合技术引入半导体木堆结构的纳米制备技术中, 成功制备了完全禁带处在光通信波段的GaAs基三维光子晶体; 同年, A. Blanco等<sup>[11]</sup>采用化学自组装与反填充技术, 制备了完全禁带中心波长为 $1.46\mu\text{m}$ 的反蛋白石(inverse opal)结构硅基三维光子晶体。2002年J. G. Fleming等<sup>[12]</sup>在制备硅基三维光子晶体<sup>[9]</sup>的模板中去除硅, 反填充钨, 制备了禁带真空波长为 $8\sim20\mu\text{m}$ 的木堆结构全金属三维光子晶体。2004年, P. Lodahl等<sup>[13]</sup>将CdSe量子点植入反蛋白石结构的TiO<sub>2</sub>基三维光子晶体中, 并通过测量量子点荧光在光子晶体中随时间的衰减曲线, 证明了光子晶体禁带对量子点自发辐射的抑制作用<sup>[4]</sup>。同年, S. Ogawa等<sup>[14]</sup>将GaInAsP量子阱引入木堆结构的三维光子晶体中, 并在GaInAsP量子阱层制作点缺陷, 同样通过荧光谱测试, 证明了光子晶体禁带和微腔对量子阱自发辐射的控制作用。尽管木堆和反蛋白石结构三维光子晶体的制备和其对介质自发辐射控制的研究取得了可喜的进展, 但在三维光子晶体缺陷结构制备中, 半导体纳米制备技术存在由结构层数增多带来的制备效率和定位精度等问题, 化学自组装技术则有缺陷控制与准确定位等问题, 这极大限制了三维光子晶体器件的研究和应用。

与三维光子晶体相比, 直接利用半导体纳米制备技术, 刻蚀高介电常数介质平板波导制备的平板二维光子晶体<sup>[8]</sup>, 不仅具有结构制作和缺陷控制难度低的优势, 而且是平面(二维)集成光路的有效平台。因为不需要三维光子晶体的完全禁带, 仅依靠垂直平板方向介质介电常数差的约束和平板面内二维周期结构导模(限制在平板内传播的模式)禁带的约束, 平板二维光子晶体缺陷结构能将频率处于其缺陷带的导模光场三维局域在其中。这种光局域特性使得平板二维光子晶体波导能够将导模光场约束在平板内无损传输; 而平板二维光子晶体微腔通过缺陷结构的设计, 降低垂直平板方向的泄漏损耗, 可以同时实现高品质因子( $Q$ 值)和小的模体积, 两者均能满足集成光器件的要求。随着基于标准微电子工艺的半导体纳米结构制备技术和工艺的逐渐成熟, 工作在通信波段的Si和III-V化合物半导体(如InP、GaAs)基平板二维光子晶体成为光子晶体理论和器件研究的重点。

Si基平板二维光子晶体是最被关注的光子晶体结构, 因为价格相对低廉的硅

是当今微电子产业的基石, 电子信息领域应用的微处理芯片、存储芯片和专用的微电子芯片主要采用硅基集成电路, 而且硅基二维光子晶体器件的纳米制备工艺与制备硅基集成电路的标准 CMOS 工艺相容。因此, 硅基平板二维光子晶体器件具有能与现有的微电子器件实现硅基单片光电混合集成的天然优势, 是将光信息技术引入电子信息系统的一个有效途径。由衬底硅、顶层硅和二氧化硅中间层组成的 SOI (silicon on insulator) 是制备硅基平板二维光子晶体器件和硅光子器件的主要材料。在顶层硅中引入的横向二维亚波长周期结构, 使得硅基平板二维光子晶体具有不同于 SOI 平板介质波导的宏观电磁性质。具体表现在: 对频率处于导模通带、在平板内传播的导模, Si 基平板二维光子晶体与二维光子晶体类似, 能够呈现出均匀介质波导无法实现的超透镜(负折射)<sup>[15,16]</sup>、超棱镜<sup>[17,18]</sup>(超色散) 和超准直<sup>[19,20]</sup>等光传输现象; 而对垂直于平板传播的光, 平板二维光子晶体可以通过设计泄漏模, 有效地控制光的传输(频率选择、偏振选择、传输率等), 拓展了薄膜光学的研究领域。

在集成光器件方面, Si 基平板二维光子晶体微腔、波导及其组合结构不仅设计灵活、易于制备和集成, 而且具有很强的控制光能力和卓越的光学性能。在被动光器件方面, 2000 年, S. Noda 等<sup>[21]</sup> 采用宽带平板二维光子晶体波导与窄带微腔组合和垂直面提取微腔中光的方式, 制作了平面集成的通道上下载滤波器。此后, 频率选择性好和局域光能力强的高  $Q$  值、小模体积微腔成为一个重点研究内容。2005 年 B. S. Song 等<sup>[22]</sup> 制备出  $Q$  值约为  $6 \times 10^5$ (实测结果)、有效模体积为  $1.2(\lambda_0/n)^3$  (数值计算结果) 的双异质结构微腔; 2006 年 E. Kuramochi 等<sup>[23]</sup> 提出的线缺陷宽度定域调整型微腔,  $Q$  值达到  $8 \times 10^5$ (实测结果, 数值计算结果:  $Q$  值  $7 \times 10^7$ 、有效模体积  $2.5(\lambda_0/n)^3$ )。2008 年 M. Notomi 等<sup>[24]</sup> 采用  $N (> 100)$  个硅基平板二维光子晶体高  $Q$  微腔耦合形成的耦合腔波导, 成功地将在其中的光脉冲传输速度降到  $0.01 c$  ( $c$  为真空光速) 以下。在波导研究方面, 由于室温下工作的慢光波导在减小集成光路尺寸、全光缓存器和非线性光学等方面具有广阔的应用前景, 2000 年以后低群速度色散的宽带慢光波导一直是平板二维光子晶体波导研究的一个主要内容。目前已能将波导中光速降到真空光速的几十至几百分之一<sup>[25]</sup>。近年来, 可调控的光器件逐步成为硅基平板二维光子晶体的一个重点研究方向。其中, 以光为驱动源、利用硅的非线性光学效应工作的器件研究和应用得最多。因为即使在弱光驱动下, 强局域在平板二维光子晶体小模体积的高  $Q$  微腔和慢光波导中的光场也可能达到较大的光强, 这弥补了硅非线性光学系数相对较小的不足。从 2005 年起, 许多研究小组利用硅双光子吸收引起的自由载流子效应, 改变硅基平板二维光子晶体微腔谐振频率的方法, 在不同的光子晶体波导和微腔耦合结构中, 成功实现了光学双稳态和快速的全光开关<sup>[26]</sup>; 2007 年 Y. Tanaka 等<sup>[27]</sup> 同样利用硅的自由载流子效应, 改变微腔与侧面波导的耦合, 实现对光子晶体微腔  $Q$  值的动态控制; 2008 年 J. F. McMillan 等<sup>[28]</sup>

在慢光波导中观察到硅的自发 Raman 散射被增强。除光驱动外, 热源、微机电、近场探针和微流等也被用于调控硅基平板二维光子晶体波导和微腔。2005 年, Y. A. Vlasov 等<sup>[29]</sup>采用微小电流对波导进行加热, 从而改变硅折射率的方法, 实现了对光子晶体波导中光速的主动控制, 并成功地将波导中光速降低到  $c/300$  以下。2006 年, S. Iwamoto 等<sup>[30]</sup>将平板二维光子晶体与 MEMS 集成, 通过电驱动位于平板光子晶体上方的介质板, 实现了对光子晶体波导传输率的控制。2007 年 L. Lalouat 等<sup>[31]</sup>使用亚波长近场探针, 实现了对硅条波导上一维光子晶体微腔的频率微调。

由于硅是间接带隙的半导体, 直接通过导带电子-价带空穴复合发光的效率非常低, 光子晶体的发光器件, 尤其是激光器, 主要采用 III-V 族化合物半导体基平板二维光子晶体器件。其中 GaAs 基平板二维光子晶体主要用于  $0.8\mu\text{m}$  左右短波带的光源; InP 基平板二维光子晶体主要用于  $1.55\mu\text{m}$  的光通信波段光源。根据增益层结构的不同, 垂直面发射的平板二维光子晶体激光器, 可以简单地分为三类。第一类是增益层均匀、仅用平板二维光子晶体代替 Bragg 反射镜(多层薄膜)的垂直面发射激光器。利用亚波长周期结构可以有效地控制平板二维光子晶体透射或反射光的特性, 这类激光器不仅能够得到高的激光提取效率<sup>[32]</sup>, 单波长输出, 而且可以设计输出的激光光束。2001 年和 2005 年 S. Noda 小组<sup>[33]</sup>分别通过椭圆孔周期结构和分块、平移的周期结构实现对输出激光极化和束斑的选择。第二类是基于增益介质平板二维光子晶体的带边激光器<sup>[34]</sup>, 其物理基础是周期结构对平板二维光子晶体态密度或其中增益介质自发辐射的控制。与三维光子晶体禁带内自发辐射被完全抑制<sup>[4]</sup>不同, 在增益介质平板二维光子晶体中, 频率处于导模禁带内的自发辐射, 因不能在平板内传播, 具有相对较长的荧光寿命和增强的垂直面方向辐射; 频率处于带边(导模禁带的频率上、下限)的自发辐射则因光场具有相对高的态密度被增强, 而且辐射场在平板内为驻波, 这使得带边激光器成为不需要谐振腔的低阈值激光器。第三类是基于增益介质平板二维光子晶体的微腔激光器。由于平板二维光子晶体微腔同时具备的高  $Q$  值和小模体积, 增强了腔中增益介质的自发辐射率, 光子晶体微腔激光器具有低阈值、小体积、可平面集成等诸多优势, 是光子晶体激光器研究的重点。在 InP 衬底上, 以 InGaAsP 量子阱为增益介质, 1999 年, O. Painter 等<sup>[35]</sup>制备了第一个光泵浦的光子晶体微腔激光器; 2004 年, H. G. Park 等<sup>[36]</sup>巧妙地解决了载流子电注入问题, 做出了第一个电激励光子晶体微腔激光器。考虑到平板二维光子晶体的空气孔增大了量子阱中载流子表面非辐射复合的概率, 不利于激光器阈值的降低, 用量子点层取代量子阱做增益介质成为低阈值光子晶体激光器发展的一个方向。尤其是含单个量子点的平板二维光子晶体微腔, 因为在高  $Q$  值且小模体积微腔中, 强耦合的单个量子点激子与腔中长寿命的光子可能发生量子关联。2004 年, T. Yoshie 等<sup>[37]</sup>测量含单层量子点的平板二维光子晶体微腔荧光谱随温度的变化, 得到呈现真空 Rabi 分裂的谱线; 2007 年, K. Hennessy

等<sup>[38]</sup>成功地将一个量子点植入平板二维光子晶体微腔中电场最强处, 测量该微腔随腔与量子点激子频率失谐变化的荧光谱, 同样观察到真空 Rabi 分裂的现象。这一结果初步证明了植入选单个量子点的高  $Q$  平板光子晶体微腔中光子与量子点激子间量子关联的存在, 光子晶体微腔为全固态宏观量子系统和腔量子电动力学 (CQED) 系统的构建提供了一个可能平台。

在 Si 和 III-V 化合物半导体平板之外, 金属平板微纳米结构和光子晶体光纤是光子晶体研究拓展的两个重要领域。由于在光通信波段金属是负介电常数 (实部)、有损、强色散的介质, 不支持体波在其中传输, 因此, 金属平板微纳米结构可以将光三维约束在它的表面传播<sup>[39]</sup>。如果能降低或补偿金属的吸收损耗, 厚度几十纳米的金属平板及其微纳米结构将成为纳米光子器件和高密度平面集成光路的一个有效平台。对垂直于平板传播的光, 厚度达到 200nm 的金属平板是完全不透明的, 但是, 1998 年 T. W. Ebbesen 等<sup>[40]</sup>研究发现, 刻蚀了亚波长周期阵列圆孔的不透明金属平板, 在 10 倍于孔径的长波段出现透射增强的奇异光传输现象。此后, 金属平板一维和二维光子晶体的光传输特性被广泛关注。进一步的研究显示, 与半导体平板光子晶体类似, 通过周期结构的设计和几何参数选择 (如纳米孔的形状、空间取向、尺度等), 金属平板光子晶体可以有效地控制传输光的频率、透射率和极化等, 在光子器件、化学和生物传感领域具有较大的应用价值<sup>[41]</sup>。此外在控制介质宏观电磁性质方面, 2008 年 J. Valentine 等<sup>[42]</sup>利用刻蚀周期矩形孔的多层金属-介质-金属渔网结构, 构建了第一个具有负折射率的三维光学材料。至于光子晶体光纤, 按结构定义, 二维光子晶体光纤是二维二氧化硅光子晶体的点缺陷结构, 因而又被称为微结构光纤。根据点缺陷中心 (纤芯) 介质的不同, 可将它分为两类: 纤芯为  $\text{SiO}_2$  的实心光子晶体光纤和纤芯为空气的空心光子晶体光纤。它们被关注源于 1997 年 T. A. Birks 等<sup>[43]</sup>发现实心光子晶体光纤具有无截止 (endlessly) 的单模特性; 1999 年 R. F. Cregan 等<sup>[44]</sup>成功做出第一条在空气中传光的空心光子晶体光纤。此后, 利用亚波长点缺陷结构可以灵活、有效地控制光纤的横向场分布, 进而控制其中光传输特性的机制, 各类性能优越 (如超大模场、保偏、零色散、强非线性等) 的光子晶体光纤被研发出来, 并逐步应用到光通信和光传感等领域。

在光子晶体器件研究和发展的同时, 基于光子纳米线 (photonic nanowire, 横向尺度为亚微米)<sup>[45]</sup> 结构的光子器件作为平面集成光路的一个发展方向也被关注和深入研究, 尤其是制备在 SOI 上的硅光子纳米线。因为硅与二氧化硅中间层和空气覆盖层之间存在较大的折射率差, 被强约束在顶层硅纳米线中传输的光场截面积通常能小到  $0.1\mu\text{m}^2$  量级, 这使得硅光子纳米线作为波导具有较小的传输和弯曲损耗; 而由硅光子纳米线围成的环形腔则能够达到高的  $Q$  值和相对小的体积, 且易于利用非线性效应控制其光学特性。因此, 利用标准的 CMOS 工艺, 在 SOI 上可以用硅光子纳米线波导、环形腔及其组合, 构建包括全光缓存器<sup>[45]</sup>、滤波器和全光开

关<sup>[46]</sup>、调制器等可单片集成的光电器件。与平板二维光子晶体器件比较，基于硅光子纳米线结构器件的主要优势是结构简单、损耗低，离实际应用较近，但明显不足是尺度较大，集成度低。由于这两类器件均采用100nm尺度的结构控制光，而且制备工艺相同，已将它们统称为纳米光子(nanophotonics)器件进行研究。

## 参 考 文 献

- [1] Joannopoulos J D, Villeneuve P R, Fan S. Photonic crystals: putting a new twist on light. *Nature*, 1997, 386: 143–149.
- [2] Joannopoulos J D, Meade R D, Winn J N. *Photonic Crystal: Molding the Flow of Light*. Princeton: Princeton University Press, 1995: 3–5.
- [3] Mekis A, Chen J C, Kurland I, et al. High transmission through sharp bends in photonic crystal waveguide. *Phys. Rev. Lett.*, 1996, 77: 3787–3790.
- [4] Yablonovitch E. Inhibited spontaneous emission in solid-state physics and electronics. *Phys. Rev. Lett.*, 1987, 58(20): 2059–2062.
- [5] John S. Strong localization of photons in certain disordered dielectric superlattices. *Phys. Rev. Lett.*, 1987, 58(23): 2486–2489.
- [6] Ho K M, Chan C T, Soukoulis C M. Existence of a photonic gap in periodic dielectric structures. *Phys. Rev. Lett.*, 1990, 65: 3152–3155.
- [7] Yablonovitch E, Gmitter T J, Leung K M. Photonic band structure: the face-centered-cubic case employing nonspherical atoms. *Phys. Rev. Lett.*, 1991, 67: 2295–2298.
- [8] Krauss T F, Rue D L R M, Brand S. Two dimension photonic-bandgap structure operating at near infrared wavelengths. *Nature*, 1996, 383: 699–702.
- [9] Lin S Y, Fleming J G, Hetherington D L, et al. A three-dimensional photonic crystal operating at infrared wavelengths. *Nature*, 1998, 394: 251–253.
- [10] Noda S, Tomoda K, Yamamoto N, et al. Full three-dimensional photonic bandgap crystals at near-infrared wavelengths. *Science*, 2000, 289: 604–606.
- [11] Blanco A, et al. Large-scale synthesis of a silicon photonic crystal with a complete three dimensional bandgap near 1.5 micrometres, *Nature*, 2000, 405: 437–440.
- [12] Fleming J G, Lin S Y, Ei-kady I, et al. All-metallic three-dimensional photonic crystals with a large infrared bandgap. *Nature*, 2002, 417: 52–55.
- [13] Lodahl P, et al. Controlling the dynamics of spontaneous emission from quantum dots by photonic crystal. *Nature*, 2004, 430: 654–657.
- [14] Ogawa S, Imada M, Yoshimoto S, et al. Control of light emission by 3D photonic crystals. *Science*, 2004, 305: 227–229.
- [15] Notomi M. Theory of light propagation in strongly modulated photonic crystals: refractionlike behavior in the vicinity of the photonic band gap. *Phys. Rev. B*, 2000, 62: 10696–10705.