

装饰艺术丛书

权威·全面·实用

装饰地板实用图册

ZHUANG SHI
DI BAN

主 编 上海市装饰装修行业协会
上海木材行业协会
总编审 高志华

SHI YONG TU CE

木种特性与实木地板 图例 介绍

如何挑选装饰地板

装饰地板的铺装工艺、验收标准及养护

常见地板问题之案例剖析

投诉须知

诚信地板厂商与装潢公司介绍

同济大学出版社

装饰地板实用图册

上海市装饰装修行业协会 主 编
上海木材行业协会



同济大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰地板实用图册/上海装饰装修行业协会,上海木材行业协会主编. —上海:同济大学出版社,2005.7
ISBN 7-5608-3096-X

I. 装… II. ①上… ②上… III. 地板—装饰材料—图集 IV. TU531.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 076008 号

装饰地板实用图册

上海装饰装修行业协会 上海木材行业协会 主编

责任编辑 郁 峰 责任校对 徐 栩 装帧设计 潘向葵 崔 引 崔 怡 郭章进 孔德强

出 版 同济大学出版社
发 行

(上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 苏州望电印刷有限公司印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 6.75 彩页 3.5

字 数 256 000

印 数 1—10 000

版 次 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5608-3096-X/TU·608

定 价 28.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换



纤皮玉蕊
TAUARI

分布范围: 南美洲

木材特性: 气干密度 0.7g/cm^3 , 呈黄褐色, 具光泽, 纹理直略均匀。干缩小, 开裂, 变形小。重量中, 较耐腐。现有浅色材中稳定性, 物理力学性能最好的材种。



香脂木豆
BALSAMO

分布范围: 巴西、秘鲁、巴拉圭

木材特性: 气干密度 0.95g/cm^3 , 心材红褐色至紫红褐色, 具浅色条纹, 与边材区别明显。木材光泽强, 略香, 木材纹理交错, 结构甚细而匀, 木材重, 强度高。木材耐腐, 抗白蚁性强; 能抗菌虫危害, 切面光滑, 着色性能差。



蒺藜木
POLOSANTO

分布范围: 巴西、巴拉圭、委内瑞拉

木材特性: 气干密度 1.37g/cm^3 , 心材见光后变墨绿色, 边材浅黄色。有光泽, 具有轻微橄榄香味, 油性大, 纹理略交错, 结构极细、均匀; 木材重, 强度高。木材干燥极难, 耐腐极强, 能抗白蚁及其他菌类侵害, 加工极难, 胶合性差。



重蚁木 IPE

分布范围: 巴西、圭亚那、苏里南

木材特性: 气干密度 $1.02\sim 1.14\text{g/cm}^3$, 心材浅或深橄榄褐色, 边材灰黄色或灰褐色。木材略具光泽, 无特殊气味, 纹理直或交错, 有油腻感, 木材甚重, 强度高。尺寸稳定性佳。耐腐, 抗白菌, 染色和抛光性能良好。



爱里古莨苏木 OVANKOL

分布范围: 非洲

木材特性: 木材具光泽, 结构均匀, 纹理美观, 强度较高, 质地较硬, 耐腐, 抗白蚁, 材性稳定, 不易变形。



窄叶饱食桑 Satinwood

分布范围: 南美洲热带地区

木材特性: 气干密度 $0.91\sim 1.01\text{g/cm}^3$, 散孔材, 心边材区别明显, 心材红褐色至草莓红, 有深色条纹, 宽窄不均, 边材黄白色, 有级状光泽, 甚为悦目。纹理直或略交错, 结构略细, 均匀; 无特殊气味和滋味。



红尼克樟 Canelo

分布范围: 热带美洲

木材特性: 气干密度 0.77g/cm^3 , 乔木, 树干通直圆满, 有时有板根, 散孔材。心材黄褐色带绿, 或淡橄榄绿褐色, 久则转为深红褐或淡栗褐色; 边材色淡, 向心材逐渐过渡。具深色条纹和金色光泽。结构中至略细, 纹理直至交错, 生材具芳香气味。有油性感。



二翅豆 CUMARU

分布范围: 南美洲

木材特性: 气干密度 $1.07\sim 1.11\text{g/cm}^3$, 无特殊气味和滋味; 纹理常交错; 结构细, 略均匀; 木材甚重; 强度高。耐腐性强; 能抗白蚁; 耐腐性能和耐气候性能好; 油漆性能好。



双参木 Morototo

分布范围: 热带美洲的湿润林中

木材特性: 气干密度, 0.55g/cm^3 , 大乔木, 树高达30m以上, 直径75cm, 树干圆柱形, 基部膨大。散孔材, 心边材区别不明显, 木材浅褐色; 略具光泽; 结构中至略细, 纹理通常直; 无特殊气味和滋味。



落腺豆

TIMBORANA

分布范围: 巴西、巴拉圭

木材特性: 气干密度 0.90g/cm^3 , 心材浅红褐色, 与边材界线略明显, 边材灰白色。木材具光泽, 无特殊气味和滋味, 纹理交错, 结构略粗、均匀, 木材重, 强度高。木材干燥容易, 速度快; 耐腐, 能抗虫、虫危害, 加工略难, 车旋性能良好。




夸雷木

MANDQUEIRA

分布范围: 巴西、圭亚那、苏里南

木材特性: 气干密度 $0.65\sim 0.75\text{g/cm}^3$, 心材浅棕色或灰黄色, 与边材区分不明显, 边材色浅。木材光泽弱, 无特殊气味和滋味, 纹理直, 结构细而均匀, 强度高。木材干燥效果好, 但易变色, 略抗白蚁, 加工略困难, 握钉力强。



铁线子

MACARNDUBA

分布范围: 巴西、巴拿马、墨西哥

木材特性: 气干密度 $1.0\sim 1.1\text{g/cm}^3$, 心材红棕色或浅栗色, 与边材区别明显, 边材色浅。木材无光泽, 无特殊气味和滋味, 纹理直偶交错, 结构细, 均匀, 木材重, 强度高。干燥困难, 易开裂。耐腐, 抗白蚁, 抗虫性佳, 抛光性好。



黄砂君子木

TANIMBUCA

分布范围: 巴西、圭亚那、苏里南

木材特性: 气干密度 $0.94\sim 1.05\text{g/cm}^3$, 心材浅黄褐色、金黄褐色, 与边材区别不明显, 边材色浅。木材光泽强, 无特殊气味和滋味, 纹理直, 结构细且均; 木材重, 强度高。木材干燥迅速, 易表面硬化; 耐腐蚀性中等, 抗白蚁, 加工困难, 加工表面光滑; 砂光、车旋和打眼性能均佳。



李叶苏木

JATOBA

分布范围: 巴西、苏里南、墨西哥

木材特性: 气干密度 0.88g/cm^3 , 心材浅红褐色, 常具深浅相间条纹, 与边材界线明显, 边材灰白色。木材光泽强, 无异味, 纹理常交错, 结构略粗, 略均匀, 木材重, 强度高。木材干燥速度中至快, 耐腐, 抗菌及抗白蚁能力强。蒸煮后弯曲, 性能好。



印茄木 MERBAU

分布范围: 东南亚

木材特性: 气干密度 $0.8 \sim 0.94 \text{g/cm}^3$, 呈黄褐色至暗红褐色; 纹理直, 略交错。结构细而匀; 表面富光泽; 强度高、质重、含油, 抗潮、抗白蚁性极强, 干缩极小、耐候性强, 稳定性极佳; 属最佳性价比之材料。



马来甘巴豆 KAMPAS

分布范围: 东南亚

木材特性: 气干密度 $0.76 \sim 0.93 \text{g/cm}^3$, 呈橘黄至橘红或暗红色。纹理略交错; 结构略粗; 色泽均匀。材质硬, 耐腐, 很耐磨。稳定性优良。本色中性, 适用广泛, 经济实惠。



摘亚木 KERANJI

分布范围: 东南亚

木材特性: 气干密度 $0.93 \sim 1.08 \text{g/cm}^3$, 呈褐色、黄褐色或红褐色。纹理交错具条纹。结构细, 甚重; 干缩率比柚木还小; 稳定性、抗虫性、耐腐性极强。



娑罗双 BALAU

分布范围: 东南亚

木材特性: 气干密度 $0.88 \sim 0.96 \text{g/cm}^3$, 呈黄褐色、灰褐色或带红色; 纹理深交错, 结构细而匀; 木材重, 强度高; 极耐腐。干缩甚小、稳定性良好。色调倍受青睐, 符合当今装潢格调。



圭巴卫矛 CupiuBa

分布范围: 圭亚那、巴西亚马孙地区、哥伦比亚

木材特性: 气干密度 0.87g/cm^3 , 散孔材, 心材为紫褐色、有深色条纹; 边材深褐或带粉红, 二者界限不明显。光泽中至略强; 横断面有油斑。结构中至粗; 纹理不规则交错; 生材有恶臭, 干燥后减退。




缅茄 APA

分布范围: 非洲

木材特性: 具光泽, 结构均匀, 强度高, 木材重, 干缩小, 色泽、纹理美观, 材性稳定。






木莲
MOVANGTAM

分布范围: 缅甸

木材特性: 气干密度 $0.45\sim0.64\text{g/cm}^3$, 木材纹理通直, 结构细, 均匀, 重量中, 质硬, 干缩小, 干后尺寸稳定, 耐腐蚀性强, 加工使用具佳。



木荚豆
PYINKADO

分布范围: 缅甸


木材特性: 气干密度 $0.95\sim1.13\text{g/cm}^3$, 具光泽, 结构均匀, 干燥困难, 质地坚硬, 具油性, 木材深浅交错, 立体感强, 色泽生动, 耐腐, 材性稳定。



格木
ERYTHROPHLEUM SPP

分布范围: 非洲

木材特性: 气干密度 $0.9\sim1.1\text{g/cm}^3$, 光泽强, 纹理交错, 结构中, 甚重硬, 强度高, 锯困难, 很耐腐, 抗白蚁, 胶粘性能好。



相思木
SIEBERIANA

分布范围: 尼日利亚、扎伊尔

木材特性: 气干密度 $0.65\sim0.72\text{g/cm}^3$, 心材红褐色。边材宽, 浅黄色。生长年轮不明显, 具光泽; 无特殊气味和滋味, 纹理直或略交错, 结构细, 均匀; 重量中等; 干缩小至中; 强度中至高, 抗白蚁。



斑纹漆木
MUIRACATIARA

分布范围: 巴西、墨西哥、哥伦比亚

木材特性: 气干密度 $0.91\sim1.01\text{g/cm}^3$, 心材干燥后为浅黄褐、黄褐、红褐, 具黑色条纹, 边材暗灰色或浅褐色。木材具光泽, 无特殊气味, 纹理直或文错, 结构细且均匀, 木材甚重。抗菌能力强, 耐腐性和耐候性良好。



圭巴卫矛木
CUPIUBA

分布范围: 巴西、圭亚那、委内瑞拉


木材特性: 气干密度 $0.91\sim0.99\text{g/cm}^3$, 心材浅红褐色或红褐色。常具细黑色条纹, 与边材区分不明显, 边材浅黄褐色。有光泽, 有香味, 纹理直或暗交错, 结构均匀, 木材重, 强度中至高。抗白蚁, 耐腐性中至高, 胶合、染色性能好。



小鳞山榄

GRUMIXAVA

分布范围: 巴西、哥伦比亚、委内瑞拉
木材特性: 气干密度 $0.75\sim0.85\text{g/cm}^3$, 心材浅黄色至金黄色, 与边材区别明显, 边材浅。木材具光泽, 无特殊气味和滋味, 纹理直, 结构细且均匀, 强度高。木材干燥迅速, 耐腐, 抗白蚁性强; 能抗菌虫危害, 加工容易。



圆盘豆

CRLICODISCUSGABUNENSIS


分布范围: 加蓬
木材特性: 气干密度 1.0g/cm^3 , 具光泽, 纹理交错, 结构粗, 甚重硬, 强度高, 抛光性能好, 握钉力强, 很耐腐, 是红铁木与绿心樟的替代品。



维腊木

BULNESIA SPP

分布范围: 巴拉圭
木材特性: 气干密度 1.0g/cm^3 , 木材心重, 密度高, 强度大, 抗虫抗腐性能优良, 耐久性能好, 木材有橄榄绿的直条纹理, 并有较浓的橄榄香味, 木材非常稀有名贵, 在巴西被称为“圣木”, 在中国俗称玉檀香。



非洲紫檀

AFRICAN PADAUK

分布范围: 非洲
木材特性: 木材紫红褐色, 生长年轮不明显, 结构均匀, 纹理通直美观, 耐腐, 抗白蚁, 材性极为稳定。



紫双龙瓣豆 Susupira

分布范围:圭亚那、亚马孙、法属圭亚那、苏里兰

木材特性:气干密度 $0.93\text{g}/\text{cm}^3$,心材干燥后为淡褐色,有时略带粉红;具有浅色的薄壁组织条纹;边材黄白色,区别明显。结构粗;纹理直至交错或波状,纵剖面常具波浪花纹,具金色光泽。



光油桃木 PiQuia

分布范围:巴西、圭亚那、哥斯达黎加、哥伦比亚

木材特性:气干密度 $0.81\text{g}/\text{cm}^3$,大乔木,散孔材,心边材区别不明显,心材黄褐色至粉红褐色,边材色淡,有光泽。结构略粗至粗;纹理直或略交错;气干材无特殊气味及滋味,鲜材略具醋酸气味。



管状苦木 MarUpa

分布范围:委内瑞拉、圭亚那、特立尼达、多巴哥、巴西

木材特性:气干密度 $0.43\text{g}/\text{cm}^3$,散孔材,心边材区别不明显,木材乳白色或黄白色;有光泽。结构细,均匀;纹理直,无特殊气味,有轻微苦味。



大果落腺豆 Curupay

分布范围:巴西

木材特性:气干密度 $0.83\text{g}/\text{cm}^3$,散孔材,心边材区别明显。具有绢丝光泽,表面光滑,有蜡质感,结构甚细。



紫心苏木 Pau-roxo

分布范围:巴西、墨西哥、中美洲

木材特性:气干密度, $0.80\sim 1.06\text{g}/\text{cm}^3$,大乔木,树高可达52m,最大直径46~90cm。散孔材。新伐材心材为褐色。解锯暴露以后变为深紫心,最终转为深紫褐色;边材近于白色,二者区分明显。结构中至细,均匀;纹理直,有时呈现波状;弦切面呈现山水状花纹,很美观,径面现浅色细线条;表面光滑,光泽强。无特殊气味和滋味。



绿柄桑 KAMDALA

分布范围:非洲

木材特性:气干密度 $0.83\sim 0.96\text{g}/\text{cm}^3$,新切面黄色或浅褐色,久露空气中转深褐色金黄色;表面富光泽;纹理直或错;结构细至中,略均匀,重量中至重,干缩小,强度中至高,耐腐蚀性、抗虫性极佳,胀缩小,稳定性良好。



柚木 TEAK

分布范围: 缅甸

木材特性: 气干密度 $0.49\sim0.67\text{g/cm}^3$, 无特殊气味和滋味; 纹理直或略交错; 结构中至粗, 不均匀。木材重量中等; 干缩小; 强度低至中; 干燥性能良好, 干燥后性能稳定; 很耐腐; 木材浸注不易; 耐腐蚀性能强。



坤甸铁樟木 ULIN

分布范围: 东南亚


木材特性: 气干密度 1.198g/cm^3 , 新切面似柠檬味; 无特殊滋味; 纹理直或略斜; 结构细至中, 略均匀; 木材甚重; 很硬; 强度甚高。耐腐蚀性强, 埋入地下试验, 30年不坏, 抗虫能力强。



平滑果铁苏木 Garapa

分布范围: 巴西


木材特性: 气干密度 0.83g/cm^3 , 散孔材。心边材区别不明显, 心材蜡黄色或黄褐色, 有浅色条纹。具有绢丝光泽, 表面光滑, 有蜡质感; 因有细而密的导管线, 使刨面有竹样感。结构细至甚细; 纹理通常直; 无特殊气味和滋味。



蒜果木 KULIM

分布范围: 东南亚

木材特性: 气干密度 0.85g/cm^3 , 呈紫褐色, 久置大气中转红褐色, 纹理略直交错, 结构细而匀, 耐腐, 抗蚁性, 抗海生钻木动物性良好, 木材重, 干缩小, 强度中至高, 稳定性良好, 此木色调较符合当今之流行。



鞋木 BERLINIA SPP

分布范围: 喀麦隆、加蓬

木材特性: 气干密度 0.872g/cm^3 , 具光泽, 纹理直, 略交错, 结构中, 略均匀, 重量及硬度适中, 强度高, 握钉力强, 胶粘性能良好, 心材质良好。



大热美蔻木

ARURAVERMELHA

分布范围: 巴西、圭亚那、苏里南

木材特性: 气干密度 0.92g/cm^3 , 心材浅黄褐色, 常具明显花纹, 边材灰白色。木材光泽强, 纹理略交错, 结构均匀; 木材重, 强度高。很耐腐, 抗白蚁能力强, 耐磨性佳。



鲍迪豆

SUCUPIRA

分布范围: 巴西、苏里南、委内瑞拉等
木材特性: 气干密度 $0.89\sim1.05\text{g/cm}^3$, 心材红褐色至巧克力色, 具深浅相间的带状条纹, 与边材界线明显。木材具光泽, 无特殊气味, 纹理不规则至交错, 结构均匀, 木材重, 强度高。很耐腐, 能抗虫害, 握钉力好, 着色性能差。



胖果山榄

Planchonella

分布范围: 主要产自长江流域
木材特性: 气干密度 0.90g/cm^3 , 树皮薄, 质硬, 不易剥离。外皮灰黄褐色, 窄条线状脱落; 内皮浅黄褐色, 韧皮纤维略发达。材表具细条纹。原木断面波浪形。木材黄色、浅黄褐至黄褐色, 心边材区别不明显。有光泽。



尚氏象耳

BATIBARTRA

分布范围: 巴西、苏里南、委内瑞拉
木材特性: 气干密度 $0.95\sim1.15\text{g/cm}^3$, 心材黄褐色, 常具深浅相间带状条纹。木材具光泽, 无特殊气味和滋味, 纹理直至略交错, 结构细而均匀; 木材重, 强度高。木材干燥迅速, 耐腐性佳, 抗白蚁, 加工性能良好。



斑马木

BELI

分布范围: 喀麦隆
木材特性: 气干密度 0.77g/cm^3 , 黄褐色至暗红褐色, 具深浅相间带状条纹; 木材具光泽, 结构细而匀, 木材重, 干燥性能良好, 耐腐性能中等, 能抗干害虫危害, 抗白蚁性能中等。



硬瓣苏木

TACHYRANA

分布范围: 巴西、秘鲁、圭亚那
木材特性: 气干密度 $0.77\sim0.85\text{g/cm}^3$, 心材浅灰色至灰褐色, 与边材区别明显, 边材色浅。木材略具光泽, 无特殊气味和滋味, 纹理直, 结构均匀, 强度高。木材干燥迅速, 耐腐, 抗白蚁性强; 能抗菌虫害, 切面光滑。



栎木（白橡木）OAK

分布范围: 南美洲

木材特性: 气干密度 $0.74\sim0.99\text{g/cm}^3$, 无特殊气味和滋味; 纹理直或略斜; 结构粗; 木材甚重。强度中或高, 心材黄褐色至红褐色, 与边材略有区别, 边材白色或浅黄褐色; 生长年轮明显。

玫瑰上位独蕊木 Mandio

分布范围: 圭亚那、巴西

木材特性: 气干密度 0.50g/cm^3 , 散孔材, 心边材区别不明显, 木材黄白色至稻草黄色; 光泽弱。结构较粗; 纹理交错或扭曲, 径面常驻现带状花纹, 无特殊气味和滋味。

重柚楠木 KRAKAS

分布范围: 东南亚

木材特性: 气干密度 $0.79\sim0.92\text{g/cm}^3$, 无特殊气味和滋味; 纹理交错; 结构细而匀; 木材重。心材褐色, 微带绿; 边材色浅, 生长年轮略明显; 轮间介以深色带, 木材具光泽。



龙脑香 KBRUING

分布范围: 东南亚

木材特性: 气干密度 $0.72\sim0.8\text{g/cm}^3$, 纹理直, 无特殊滋味, 结构略粗, 均匀, 重量中至略重。强度强, 木材略硬至硬。

乳桑 Tatajuba

分布范围: 圭亚那、巴西


木材特性: 气干密度 0.82g/cm^3 , 乔木, 树形好, 树冠伞形。主干圆柱形, 高 $18\sim20\text{m}$ 。心材为金褐色至深红褐色, 有金色光泽; 边材为灰黄色, 黄白色, 心边材区别明显。纹理常交错, 使径锯板产生宽的带状花纹; 结构中至粗; 无特殊气味和滋味。

金背（白）娑罗双

WHITE MERANTI

分布范围: 东南亚


木材特性: 气干密度 $0.58\sim0.69\text{g/cm}^3$, 无特殊气味和滋味; 结构略粗, 均匀, 重量中等; 木材干缩小; 心材新伐时白色, 久在大气中转呈浅黄褐色。



比蒂山榄 NYATOH

分布范围: 东南亚、印度


木材特性: 气干密度 $0.83\sim1.15\text{g/cm}^3$, 心材红褐, 边材色浅, 有光泽, 无特殊气味, 纹理略斜或略交错, 结构细而匀, 干燥困难, 耐腐, 抗白蚁, 加工困难, 切削不易。



大甘巴豆 TUALANG

分布范围: 泰国、菲律宾、巴拉望岛等

木材特性: 气干密度 $0.76\sim0.88\text{g/cm}^3$, 心材暗红色, 边材黄褐色, 有光泽, 无特殊气味, 纹理交错, 结构粗略匀, 耐腐, 易受白蚁, 胶粘性良好, 涂饰性亦佳。



欧洲水青冈 EUROPEAN BEECH

分布范围: 欧洲及西亚

木材特性: 气干密度 $0.67\sim0.72\text{g/cm}^3$, 心边材区分不明显, 有光泽, 无特殊气味, 纹理通直, 结构细而匀, 不耐腐, 不抗白蚁, 涂饰和胶粘性良好。



光四籽木 PUNAH

分布范围: 马来西亚、印度尼西亚等地


木材特性: 气干密度 0.79g/cm^3 , 心材浅褐, 边材草黄色, 无光泽, 无特殊气味, 有蜡质感, 纹理直或略斜, 结构细而匀, 耐腐, 抗白蚁, 加工易, 涂饰性良好。



桦木 BIRCH

分布范围: 我国西南、西北及东北

木材特性: 气干密度 $0.561\sim0.688\text{g/cm}^3$, 心边材区分不明显, 有光泽, 无特殊气味, 纹理直, 结构细而匀, 不耐腐, 不易抗白蚁, 加工易, 涂饰性良好。




良木芸香 PAU AMARELLO

分布范围: 巴西

木材特性: 气干密度 $0.73\sim0.87\text{g/cm}^3$, 心边材区分不明显, 光泽强, 无特殊气味, 纹理通直, 结构细而匀, 握钉力良好, 干燥性良, 加工容易, 胶粘性良好。





古夷苏木 BUBINGA

分布范围: 热带非洲


木材特性: 气干密度 $0.75\sim0.93\text{g/cm}^3$, 心材红褐色或带紫色, 边材奶油色, 有光泽, 无特殊气味, 纹理直, 常交错, 结构细而匀, 略耐腐, 抗白蚁, 加工不难。



筒状非洲楝 SAPELE

分布范围: 热带非洲

木材特性: 气干密度 $0.64\sim0.80\text{g/cm}^3$, 心边材区分明显, 有光泽, 有浓郁香气, 纹理呈带状, 结构细至中, 均匀, 耐腐, 抗白蚁, 涂饰和胶粘性良好。



铁苏木 GARAPA

分布范围: 南美洲南部

木材特性: 气干密度 $0.80\sim0.96\text{g/cm}^3$, 心材为黄色, 边材为乳白色, 有光泽, 纹理直, 结构细, 加工容易, 切面平滑。



翼红铁木 EKKI

分布范围: 热带非洲西部

木材特性: 气干密度 $1.04\sim1.09\text{g/cm}^3$, 心材深褐色, 边材粉红色, 有光泽, 无特殊气味, 纹理直或略斜, 结构粗而匀, 耐腐, 抗白蚁, 加工困难。



黑相思木 BLACK WATTLE

分布范围: 澳洲


木材特性: 气干密度 $0.85\sim1.05\text{g/cm}^3$, 呈灰黑白带粉色, 久置转暗灰色, 纹理交错, 常具凤尾纹理, 木材结构细而匀, 木材重, 耐腐, 木材稀少, 其制品极其珍贵, 典雅别致。属高档珍品。



纤皮玉蕊



美木豆



筒状非洲楝



黑核桃



古夷苏木



枫木



柚木



愈疮木



硬槭木



香脂木豆



白栎



重蚁木