

# 建筑科学研究报告集

第一集

混凝土中掺加气剂、塑化剂和混凝土蒸汽养护問題

中华人民共和国国家建設委員会科学工作局 編

建筑工程出版社

# 建筑科学研究报告集

## 第一集

混凝土中掺加气剂、塑化剂和混凝土蒸汽养护问题

中华人民共和国国家建设委员会科学工作局 编

\*

1959年12月第1版

1959年12月第1次印刷

4,100册

850×1168 1/32 · 126千字 · 印张5 · 定价(10)0.87元

建筑工程出版社印刷厂印刷 · 新华书店发行 · 统一书号: 15040 · 862

建筑工程出版社出版(北京市西郊百万庄)

(北京市书刊出版业营业登记证字第052号)

## 內 容 提 要

本書系“建築科學研究報告集”的第一集，包括混凝土中摻加氣劑、塑化劑和混凝土蒸汽养护問題等四个試驗報告。

一、“加氣混凝土試驗報告”：本報告以國產松香熱聚物加氣劑為對象，敘述了加氣劑溶液所生氣泡的特性和在混凝土中摻用加氣劑對混凝土各項性能所起影響的試驗結果。

二、“摻塑化劑砂漿和混凝土的試驗報告”：本報告敘述了塑化劑的性能和在混凝土拌合物（或水泥砂漿）中摻入國產草漿廢液或亞硫酸鹽酒精廢液（C C B）塑化劑以節省水泥並改善混凝土某些性能的試驗結果。

三、“在混凝土中摻用塑化劑和加氣劑以降低最小水泥用量限值的試驗報告”：本報告敘述了通過試驗結果證明在以高標號水泥製造低標號混凝土的情況下，摻用塑化劑或加氣劑，可以使按現行規程所定的最小水泥用量限值降低15%或20%，而仍可保持混凝土的密實性和抗凍性。

四、“矿渣水泥混凝土蒸汽养护試驗報告”：本報告敘述了采用三種熟料和二種矿渣配制六種矿渣水泥，在不同溫度和不同時間的蒸汽养护下的強度發展率和這六種矿渣水泥混凝土經高溫、高压蒸汽养护的強度增長率的試驗結果，證明用压蒸养护代替普通蒸汽养护將成為今后預制構件生產時养护硬化的方向。

## 序

偉大的社会主义建設，給我們建築科學技術工作者帶來了無比光榮的任務。為了更好地組織研究力量，解決在當前國家基本建設中迫切要求解決的一些帶關鍵性的科學技術問題， 中華人民共和國國家建設委員會和中國科學院對1956年建築科學研究工作，作了統一的計劃和安排。一年來，在黨的領導和科學家們的努力下，這項工作獲得了很大的成就：對許多專門問題進行了比較系統的研究，並作出了全面的研究報告。我們決定把這些研究成果，匯編成冊，定名為“建築科學研究報告集”，陸續出版。希望有關單位，對這些研究成果，進一步研究、推廣和應用；尤其希望在黨的“百花齊放、百家爭鳴”方針的鼓舞下，在建築科學技術界掀起研究高潮，使建築科學能更好地為社會主義建設服務。

中華人民共和國國家建設委員會科學工作局

1957年7月

本报告集中所收集的四篇报告，曾經下列同志集体审查：

- 缪紀生（建筑材料工業部水泥工業研究院工程师）  
高承祜（建筑材料工業部水泥工業研究院工程师）  
罗寿蓀（建筑材料工業部水泥工業研究院工程师）  
田然景（建筑材料工業部水泥工業研究院技术員代吳中偉工程師）  
郭成举（鐵道科学研究院副研究员）  
張述严（水利部北京水利科学研究院工程师）  
孔林吻（建筑科学研究院工程师）  
戴居正（南京工学院教授）  
李蔭余（南京工学院副教授）  
竺士楷（唐山鐵道学院教授）  
史惠风（中国科学院土木建筑研究所助理研究员）

## 前　　言

在混凝土中掺用加气剂或掺用塑化剂，是改善混凝土的性能和节省水泥用量的有效方法。

加气剂是一种憎水性的表面活性外加剂。拌制水泥混凝土（或水泥砂浆）时，在拌和水中掺入少量加气剂，拌和时即有泡沫产生。混凝土（或砂浆）硬化以后，内部含有大量微小的空气泡。这种变性的建筑材料，称为加气混凝土（或加气砂浆）。如果在水泥工厂中将加气剂掺入水泥熟料中，磨细后，即得加气水泥；用加气水泥可以直接制成加气混凝土（或加气砂浆）。

加气混凝土的性能和普通混凝土有很大的差别，其特点是耐久性特别强、和易性好，在某些情况下使用加气混凝土还可以节省水泥。加气混凝土的这些优良性能，对于水工建筑物尤为适合。

在苏联及其他先进国家，加气混凝土的使用已有二十多年的历史。目前，这些国家已生产了多种加气剂，并且正有效地使用在各类工程中。

在国内，松香热聚物加气剂制造成功以后，加气混凝土才在工程建设中逐步推广。但这还是中华人民共和国成立以后的事情。目前，加气剂的使用范围还不够广泛，有待继续推广。

为了促进加气混凝土的使用，南京水利实验处材料试验室于1955年5月至1956年5月进行了掺用国产加气剂的加气混凝土性能试验研究工作，采用的加气剂是治淮委员会混凝土构件制造厂出品的松香热聚物。本文就是这项试验研究结果的报告。由于南京水利实验处材料试验室的工作人员已参加水利部北京水利科学研究院工作，故本报告由北京水利科学研究院发表。

本试验的领导人及报告编写人为张述严工程师，参加试验的工作人员有蔡正詠、田甲运、林芳荣、黎尚周、龙宜松、彭卓信、许强、余鑑青、李燕、胡延林、段振祥和任寿涛等同志。

# 目 录

## 前 言

一、加气剂	1
(一) 加气剂的原料和制造	1
(二) 加气剂溶液的起泡性質	2
(三) 加气剂溶液所生气泡的稳定性	4
1. 气泡碰撞試驗	4
2. 泡沫中液体平均生存时间試驗	4
3. 泡沫在水泥拌合物中的稳定性試驗	8
(四) 加气混凝土中气泡的大小和分布	9
二、加气剂对混凝土拌合物和混凝土的性能所起的影响	11
(一) 影响混凝土含气量的因素	14
1. 加气剂用量	14
2. 水灰比	16
3. 水泥用量	16
4. 含砂率	16
5. 砂料颗粒級配	17
6. 石子最大粒徑	21
7. 拌和方法	22
8. 混凝土拌合物的溫度	23
9. 加气剂种类	23
10. 水泥种类	24
(二) 加气剂对混凝土拌合物和易性的影响	25
1. 坍落度	27
2. 工作度	35
3. 密实因數	37
4. 渗水率	37
5. 均匀系数	37
(三) 加气剂对混凝土力学性质的影响	40
1. 抗压强度	40
2. 抗折强度	53

3. 混凝土与钢筋间的握裹强度.....	53
4. 弹性系数 .....	57
(四) 加气剂对混凝土抗渗性的影响.....	61
(五) 加气剂对混凝土抗冻性的影响 .....	63
(六) 加气剂对水泥砂浆和混凝土抗蚀性的影响 .....	75
1. 加气剂对水泥砂浆抗蚀性的影响.....	75
2. 加气剂对混凝土抗蚀性的影响 .....	78
(七) 加气剂对混凝土干缩性和湿胀性的影响.....	80
(八) 結論 .....	86
三、在水工混凝土中使用加气剂的意义和效果 .....	87

## 目 录

一、 試驗目的和經過.....	93
二、 試驗所用的材料.....	93
三、 試驗結果.....	96
(一) 水泥漿.....	96
1. 正常稠度.....	96
2. 凝結時間.....	99
(二) 水泥砂漿.....	99
1. 流動度.....	99
2. 強度.....	99
(三) 水泥混凝土.....	102
1. 塑性混凝土的流動性.....	102
2. 塑性混凝土的強度.....	102
3. 干硬混凝土的流動性.....	102
4. 干硬混凝土的強度.....	104
5. 混凝土的含氣量和泌水率.....	104
四、 几點認識和建議 .....	104

## 目 录

一、試驗目的 .....	107
二、試驗用的材料 .....	108
(一)水泥 .....	108
(二)混凝土用的集料 .....	109
(三)塑化剂 .....	110
(四)加气剂 .....	111
三、混凝土中掺用塑化剂或加气剂試驗 .....	111
四、結論 .....	116

## 目 录

一、試驗目的 .....	117
二、試驗用材料的技术条件和試驗項目 .....	118
(一)試驗用材料的 技术条件 .....	118
1. 水泥 .....	118
2. 砂 .....	121
3. 石子 .....	121
(二)試驗項目 .....	122
1.常压、高溫蒸汽养护 (普通蒸汽养护) .....	122
2.高溫 (174.5°C) 、高压 (8 計示大气压) 蒸汽养护 .....	122
三、試驗結果和討論 .....	123
(一)常压高溫 蒸汽养护 .....	123
1.不同溫度和不同時間的蒸汽养护对混凝土强度影响的試驗 .....	123
2.經不同溫度和不同時間的蒸汽养护后繼續加以标准养护对混凝土强度 影响的試驗 .....	130
3.溫度升降速度对混凝土 强度影响的試驗 .....	137
(二)高压 高溫蒸汽养护 .....	139
1.不同時間压蒸养护 对混凝土强度影响的試驗 .....	139
2.压蒸养护后再經标准养护对混凝土强度影响 的 試驗 .....	140
3.溫度升降速度对混凝土强度影响的試驗 .....	143
四、簡要的 結論 .....	143

# 一、加 气 剂

## (一) 加气剂的原料和制造

加气剂的主要原料是松香。治淮委员会混凝土构件制造厂出产的加气剂，主要是膠狀加气剂。它是將松香用石炭酸、硫酸和氫氧化鈉處理的松香熱聚縮合物。另有一種粉狀加气剂，是將松香用硝酸和戊醇處理的產物。本試驗所用的加气剂，除標明為粉狀加气剂的以外，都是膠狀加气剂。

松香的化學成份是極其複雜的，可以粗略地分成如下幾類：

1. 松脂酸類：這類物質具有羧酸基團COOH，加入鹼類時變成皂類，因此是可皂化的物質；
2. 芳香烴類；
3. 芳香醇類；
4. 芳香酇類；
5. 氧化物。

烴類、醇類、酇類和氧化物都是不皂化物質。

以上所述是一些已確定結構的化合物。此外，松香中還有許多未定結構的化合物。

在加气剂的製造過程中所起的化學變化是相當複雜的，目前知道的還不多。這一過程主要是縮合與聚合作用。松香具有羧酸基團和酇基等，而石炭酸具有羥基。松香和石炭酸在有濃硫酸存在和適當的溫度處理下將會產生縮合作用。硫酸的作用是吸收由縮合生成的水份。同時，在製造過程中還可能產生分子間的聚合作用。

松香和石炭酸經過縮合、聚合作用後，變成一種分子比較龐大的

物質。再經過氯氧化鈉的處理，成為鈉鹽的縮合熱聚物。這是一種憎水性的表面活性物質，即膠狀加氣劑，它能夠減低界面的表面張力，起泡能力很強。

## (二) 加氣劑溶液的起泡性質

將加氣劑按：

加氣劑：氯氧化鈉：水 = 1 : 0.2 : 30

溶成標準加氣劑溶液。這種溶液的濃度為3.33%。普通拌制加氣混凝土時，即採用這種濃度的溶液。將標準溶液加水稀釋，即可獲得所需濃度的溶液。

加氣劑溶液的主要性質是在攪動時能夠產生大量泡沫，制加氣混凝土或加氣砂漿就是利用它的這種性質。


我們進行了加氣劑溶液濃度和起泡能力的關係的試驗。試驗方法是：在直徑約10公厘、長約300公厘的圓底玻璃管中，加入加氣劑溶液到一定高度，然後把玻璃管封閉，用固定方式手搖玻璃管（搖30秒鐘，約110次左右），測量泡沫的高度，如此重複15次，取其平均高度作為起泡能力的指標。

膠狀加氣劑溶液的起泡能力試驗結果如第1圖所示。從圖中可見：溶液濃度在0.5%以下時，起泡能隨着濃度增加而增加；溶液濃度超過0.5%時，起泡能力即大致保持不變。0.5%這個濃度值似乎是一個轉折點。

溶液的起泡能力和它的表面張力之間是有一定關係的。產生泡沫意味著產生新的表面。一般說來，溶液表面張力低，產生新表面所需的功就小，也就是容易產生泡沫。

我們用滴重法測定了膠狀加氣劑溶液的表面張力，試驗結果如第1圖所示。從圖中可見：溶液的表面張力隨着濃度的增加而降低，但溶液濃度超過0.5%時，表面張力即大致保持不變。0.5%這個濃度值似乎也是一個轉折點。這個轉折點具有什麼意義，目前還無法說明。

第1圖 膜狀加氣和溶液的起泡能力和表面張力(室溫:25°C)



### (三) 加气剂溶液所生气泡的稳定性

某些表面張力很低的純液体(如苯、酒精等)所生成的泡沫很不稳定，生存時間很短。由加气剂溶液所生的气泡必須具有一定的稳定性，否則，这些气泡就会在混凝土施工过程中各种振动力的作用下破灭、消失，这样就無法制成加气混凝土。

为了研究加气剂溶液所生气泡的稳定性，我們进行了下述試驗。

#### 1. 气泡碰撞試驗

仪器的裝置如第2圖所示。A和B是兩根毛細管，出口处呈半球形；C是量筒，內盛待試驗的液体。由A管吹气，即有气泡从A管出口处向上升至B管底部。連續吹出兩個气泡，觀察這兩個气泡在B管底部共存的時間。

試驗結果列于表1。由表中可見，蒸餾水所生的气泡一經碰撞即行破灭，而加气剂溶液所生的气泡碰撞后不会破灭，并且能生存半小时以上。

气泡共存時間

表 1

液 体 种 类	兩個气泡共存的时间
蒸餾水	約0.1秒
膠狀加气剂溶液，濃度0.01%	38分
膠狀加气剂溶液，濃度0.02%	50分


#### 2. 泡沫中液体平均生存时间試驗

液体所生的泡沫在靜置时，泡沫膜壁中的液体即逐漸流出，同时部分泡沫也逐漸破裂变成液体。这种現象叫做排液。

在泡沫的排液过程中，如果測出泡沫中剩余液体的体积(产生泡

沫的液体的原有体积减去流出的液体体积)和时间的关系, 可以得到如第3圖所示的曲線。


在第3圖中, 曲線和座標軸所包围的面积等子



$$\int_0^{V_0} t dv$$

这个面积除以产生泡沫的液体原有体积  $V_0$ , 即得泡沫中液体的平均生存时间  $L$ 。  $L$  的数值可用作泡沫稳定性的指标,  $L$  越大, 泡沫稳定性就越高。  
 $L$  的表达式如下:

$$L = \frac{1}{V_0} \int_0^{V_0} t dv$$



第2圖 气泡碰撞試驗的儀器裝置

第3圖 排液曲線

仪器的裝置如第4圖所示。試驗时, 从容器中抽出空气, 使达到6公分水銀柱差的負压力, 然后由滴定管滴入10 C.C. 加气剂溶液, 溶液进入容器后即形成泡沫。排出的液体用刻度玻璃管收集。从溶液滴入时开始計算時間, 測定泡沫中液体排出一定体积时所经历的时间, 然后繪出排液曲線, 并計算泡沫中液体的平均生存时间  $L$ 。


膠狀加气剂溶液的排液曲線繪于第5圖。泡沫中液体的平均生存时间計算結果列于表2。

膠狀加氣劑溶液泡沫中液体的平均生存時間

表 2

溶 液 濃 度 (%)	L
0.1	4分
1.0	8分30秒
3.33 <sup>+</sup>	10分

从表 2 中可見，膠狀加氣劑溶液所生泡沫的穩定性隨着溶液濃度的增加而提高。



第 4 圖 泡沫中液体平均生存時間試驗的儀器裝置