

# 粒状过磷酸钙

苏联肥料及杀虫杀菌剂科学研究所 編  
(論文集)

化学工业出版社

# 粒 狀 过 磷 酸 鈣

(論 文 集)

苏联肥料及杀虫杀菌剂科学研究所編

孙善义 李淑君合譯

化 學 工 业 出 版 社

本書是苏联肥料农药科学研究所根据对粒狀过磷酸鈣的制造工艺和关于农  
業化学方面的一些問題所进行的科学研究，以及施用各种过磷酸鈣在不同土壤  
上进行的田間試驗的結果而編寫的。本書以論文集的形式出現，就許多問題分  
別一一討論，并对肥效問題也有闡述。

МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
НИУИФ  
**ГРАНУЛИРОВАННЫЙ**  
**СУПЕРФОСФАТ**  
ГОСХИМИЗДАТ (МОСКВА·1955)

**粒狀过磷酸鈣**

(論文集)

孙善义 李淑君合譯

化学工业出版社(北京安定門外和平北路)出版

北京市書刊出版業營業許可証出字第092号

北京市印刷一厂印刷 新华書店發行

开本: 850×1168 $\frac{1}{2}$

1958年2月第1版

印張: 6 $\frac{1}{2}$

1958年2月第1次印刷

字数: 170 千字

印数: 1—1533

定价: (10) 1.20 元

書号: 15063·0171

## 前　　言

在社会主义農業中，肥料的需用量日益增多。为了提高肥效起見，必須进一步改善它的物理化学性質。改善施播情况和更充分地利用肥料中的营养物質的有效方法之一，是把肥料做成粒狀。这一措施对于施用最广的水溶性磷肥——过磷酸鈣——具有特別重大的意义。

用希濱磷灰石精矿制成的粉狀过磷酸鈣，是一种含磷量很高的磷肥，其物理机械性能亦較好。但是，由于其中含有游离酸和較高的水分，这种过磷酸鈣不能很好地播撒，因而使其中的磷不能得到充分的利用。

許多地区的土壤，对于粉狀过磷酸鈣中的 $P_2O_5$ 都有所謂的退減作用（ретроградация），亦即大部分水溶性磷酸鹽很快地就与土壤中的氧化鋁和氧化鐵結合起来，因而只有少量的磷酸鹽被植物吸收。由于过磷酸鈣中存在着游离酸，所以不能把它和种籽一起条播，因为如果这样做，就会降低發芽率。过磷酸鈣中存在游离酸，也是它具有收湿性和包裝袋容易损坏的原因。过磷酸鈣中水分含量高和含有游离酸，也就更容易結塊。

粒化过程包括中和、增塑、成粒、干燥及按粒度將顆粒分类等步驟。由于粒化过程的进行，使得上述粉狀过磷酸鈣的許多缺点都得以消除或大为減小。

由于粒狀过磷酸鈣与土壤的接触面較小，所以大大減小了土壤对水溶性磷酸鹽的退減作用，同时，由于中和的結果，使得粒狀过磷酸鈣可以用普通的谷物播种机和种籽一起条播。这样，过磷酸鈣的肥效就提高了，儲存、包裝和施肥都比較容易了。

作为粒化过程兩個阶段的中和和干燥过程，在某种情况下也可以單独采用。例如，用石灰石、白堊、白云石、氨(所謂氨化)或其他能起中和作用的物質来中和粉狀过磷酸鈣，就可以大大改善它的質量，而在某些碱性土壤或其他土壤中施用这种肥料是非

常合适的。因此，肥料及杀虫杀菌剂科学研究所对于过磷酸鈣的干燥及中和过程不仅是作为整个粒化过程的一部分来进行研究，同时，也单独进行研究，并将所得产品进行了肥效上的比較。这样的研究对于灰鈣土和其他土壤所需要的肥料是很有用处的，但本書在这方面的論述較少，这一問題將在本所以后的著作中加以介紹。

由于确定合适的粒度（随土壤类型、作物种类、过磷酸鈣的施用量及施撒方法等而異）的問題具有很大的实际意义，所以，必須研究各种大小顆粒的作用，并应將中性的粉狀过磷酸鈣和粒狀过磷酸鈣的肥效进行比較。

本書所述，是肥料及杀虫杀菌剂科学研究所（在所屬實驗室、試驗工厂、以普梁尼什尼柯夫命名的長池農業化学試驗站及試驗农場）对于粒狀过磷酸鈣的制造工艺及有关農業化学方面的一些問題所进行的科学的研究，以及和其它試驗机关协 同 进 行的一系列田間試驗，这些試驗机关分別屬於：苏联農業部，俄罗斯苏維埃社会主义共和国農業部，烏克蘭苏維埃社会主义共和国農業部，阿尔明尼亞苏維埃社会主义共和国農業部，前苏联棉業部，苏联食品工業部，俄罗斯苏維埃社会主义共和国食品工業部，苏联科学院，格魯吉亞科学院，全苏列宁農業科学院。此外，参加协作的还有：苏联国营农場部及苏联食品工業部所屬各國營农場，以及莫斯科州和哈尔科夫州的各个集体农庄。

参加本所田間試驗工作的有：田間試驗总指导 C.B. 謝爾巴教授，格拉科夫試驗农場科学指导 C.M. 古列維奇，农学碩士 K.P. 馬格尼茨基，科学研究员 H.P. 祖耶娃、H.I. 卡特里奇、A.I. 迈奥罗夫、C.H. 列姆涅夫等等。

除肥料及杀虫杀菌剂科学研究所 \* 的科学研究员（即本書各文作者）外，积极参加过磷酸鈣粒化工艺过程的研究工作的还

\* 在連續操作管式爐中制造粒狀过磷酸鈣的工艺过程的研究，早在廿世紀卅年代就已在本所和基本化学工业設計院着手进行（見苏联“化学工业”1933年第6期及其他書籍）。

有本所各試驗工厂和國立基本化學工業設計院(Гипрохим)的工作人員。工厂的設計和粒狀過磷酸鈣生产的推广工作最初是在化學工業部的一个專門委員會\* 的指导下进行的。

伏斯克烈先斯克化工厂的工作人員（工程师A.A.耶菲莫娃、Ф.А.謝爾科夫斯基等）和文尼察过磷酸鈣工厂的工作人員（工程师A.B.克列伊麦尔、Д.Н.舍甫琴柯等）曾积极参加早期的粒狀過磷酸鈣生产的推广和改进工作。

近年来，無論在苏联或国外，都有許多科学研究机关和高等学校对于粒狀過磷酸鈣进行了大量的研究工作。綜合叙述颗粒肥料研究工作的著作，將于最近期內与我所其他著作同时出版。

制造粒狀過磷酸鈣，还有一系列化学、工艺和农業技术方面的理論問題与实际問題沒有获得解决。当前的任务是要使過磷酸鈣的粒化过程簡化并降低其費用，是要确定出最合适的大度及游离酸的中和程度，以及解决過磷酸鈣生产和施用方面的其他理論問題和实际問題。

肥料及杀虫杀菌剂科学研究所为了介紹和交流經驗而發表了自己的試驗研究报告，希望引起更多專家对于这一迫切問題的进一步研究能加以重視，从而促进农業的进一步高涨。

肥料及杀虫杀菌剂科学研究所科学指导

С.И.沃里弗科維奇院士

---

\* 該委員會的成員有：С.И.沃里弗科維奇（主席）、П.Ф.捷列維茨基、Е.Н.茹契柯夫、Е.Е.祖謝尔、В.А.科諾諾夫、Н.Д.塔拉諾夫、А.И.舍列舍夫斯基、С.Д.埃溫奇克。

## 目 录

前言.....	( 4 )
粒狀過磷酸鈣制造工艺的研究.....	
.....И.Л.戈夫曼、Е.Е.祖謝爾、Д.Л.崔爾林、А.И.舍列舍弗斯基( 7 )	
粒度 1—4 和 2—4 毫米的粒狀過磷酸鈣的施撒性研究…Д.Г.格拉切夫( 65 )	
粒狀的、中性的、加氮的和非粒狀的過磷酸鈣的比較試驗	
(田間試驗結果).....А.В.索科洛夫( 80 )	
灰鈣土上施用過磷酸鈣和其他種類礦肥的田間試驗.....А.В.索科洛夫( 128 )	
粒度不同的粒狀過磷酸鈣的肥效試驗(田間試驗結果)…А.В.索科洛夫( 157 )	
施用粒狀肥料的盆栽試驗.....Т.Д.柯利茨卡雅( 167 )	
施用粒狀和粉狀過磷酸鈣(酸性的、加氮的和中性的) 的盆栽試驗.....Н.В.巴邊科( 186 )	

1468268

# 粒 狀 过 磷 酸 鈣

(論 文 集)

苏联肥料及杀虫杀菌剂科学研究所編

孙善义 李淑君合譯

化 學 工業 出 版 社

本書是苏联肥料农药科学研究所根据对粒狀过磷酸鈣的制造工艺和关于农  
業化学方面的一些問題所进行的科学研究，以及施用各种过磷酸鈣在不同土壤  
上进行的田間試驗的結果而編寫的。本書以論文集的形式出現，就許多問題分  
別一一討論，并对肥效問題也有闡述。

МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
НИУИФ  
**ГРАНУЛИРОВАННЫЙ**  
**СУПЕРФОСФАТ**  
ГОСХИМИЗДАТ (МОСКВА·1955)

**粒狀过磷酸鈣**

(論文集)

孙善义 李淑君合譯

化学工业出版社(北京安定門外和平北路)出版

北京市書刊出版業營業許可証出字第092号

北京市印刷一厂印刷 新华書店發行

开本: 850×1168 $\frac{1}{2}$

1958年2月第1版

印張: 6 $\frac{1}{2}$

1958年2月第1次印刷

字数: 170 千字

印数: 1—1533

定价: (10) 1.20 元

書号: 15063·0171

## 目 录

前言.....	( 4 )
粒狀過磷酸鈣制造工艺的研究.....	
.....И.Л.戈夫曼、Е.Е.祖謝爾、Д.Л.崔爾林、А.И.舍列舍弗斯基( 7 )	
粒度 1—4 和 2—4 毫米的粒狀過磷酸鈣的施撒性研究…Д.Г.格拉切夫( 65 )	
粒狀的、中性的、加氮的和非粒狀的過磷酸鈣的比較試驗	
(田間試驗結果).....А.В.索科洛夫( 80 )	
灰鈣土上施用過磷酸鈣和其他種類礦肥的田間試驗.....А.В.索科洛夫( 128 )	
粒度不同的粒狀過磷酸鈣的肥效試驗(田間試驗結果)…А.В.索科洛夫( 157 )	
施用粒狀肥料的盆栽試驗.....Т.Д.柯利茨卡雅( 167 )	
施用粒狀和粉狀過磷酸鈣(酸性的、加氮的和中性的) 的盆栽試驗.....Н.В.巴邊科( 186 )	

1468268

## 前　　言

在社会主义農業中，肥料的需用量日益增多。为了提高肥效起見，必須进一步改善它的物理化学性質。改善施播情况和更充分地利用肥料中的营养物質的有效方法之一，是把肥料做成粒狀。这一措施对于施用最广的水溶性磷肥——过磷酸鈣——具有特別重大的意义。

用希濱磷灰石精矿制成的粉狀过磷酸鈣，是一种含磷量很高的磷肥，其物理机械性能亦較好。但是，由于其中含有游离酸和較高的水分，这种过磷酸鈣不能很好地播撒，因而使其中的磷不能得到充分的利用。

許多地区的土壤，对于粉狀过磷酸鈣中的 $P_2O_5$ 都有所謂的退減作用（ретроградация），亦即大部分水溶性磷酸鹽很快地就与土壤中的氧化鋁和氧化鐵結合起来，因而只有少量的磷酸鹽被植物吸收。由于过磷酸鈣中存在着游离酸，所以不能把它和种籽一起条播，因为如果这样做，就会降低發芽率。过磷酸鈣中存在游离酸，也是它具有收湿性和包裝袋容易损坏的原因。过磷酸鈣中水分含量高和含有游离酸，也就更容易結塊。

粒化过程包括中和、增塑、成粒、干燥及按粒度將顆粒分类等步驟。由于粒化过程的进行，使得上述粉狀过磷酸鈣的許多缺点都得以消除或大为減小。

由于粒狀过磷酸鈣与土壤的接触面較小，所以大大減小了土壤对水溶性磷酸鹽的退減作用，同时，由于中和的結果，使得粒狀过磷酸鈣可以用普通的谷物播种机和种籽一起条播。这样，过磷酸鈣的肥效就提高了，儲存、包裝和施肥都比較容易了。

作为粒化过程兩個阶段的中和和干燥过程，在某种情况下也可以單独采用。例如，用石灰石、白堊、白云石、氨(所謂氨化)或其他能起中和作用的物質来中和粉狀过磷酸鈣，就可以大大改善它的質量，而在某些碱性土壤或其他土壤中施用这种肥料是非

常合适的。因此，肥料及杀虫杀菌剂科学研究所对于过磷酸鈣的干燥及中和过程不仅是作为整个粒化过程的一部分来进行研究，同时，也单独进行研究，并将所得产品进行了肥效上的比較。这样的研究对于灰鈣土和其他土壤所需要的肥料是很有用处的，但本書在这方面的論述較少，这一問題將在本所以后的著作中加以介紹。

由于确定合适的粒度（随土壤类型、作物种类、过磷酸鈣的施用量及施撒方法等而異）的問題具有很大的实际意义，所以，必須研究各种大小顆粒的作用，并应將中性的粉狀过磷酸鈣和粒狀过磷酸鈣的肥效进行比較。

本書所述，是肥料及杀虫杀菌剂科学研究所（在所屬實驗室、試驗工厂、以普梁尼什尼柯夫命名的長池農業化学試驗站及試驗农場）对于粒狀过磷酸鈣的制造工艺及有关農業化学方面的一些問題所进行的科学的研究，以及和其它試驗机关协 同 进 行的一系列田間試驗，这些試驗机关分別屬於：苏联農業部，俄罗斯苏維埃社会主义共和国農業部，烏克蘭苏維埃社会主义共和国農業部，阿尔明尼亞苏維埃社会主义共和国農業部，前苏联棉業部，苏联食品工業部，俄罗斯苏維埃社会主义共和国食品工業部，苏联科学院，格魯吉亞科学院，全苏列宁農業科学院。此外，参加协作的还有：苏联国营农場部及苏联食品工業部所屬各國營农場，以及莫斯科州和哈尔科夫州的各个集体农庄。

参加本所田間試驗工作的有：田間試驗总指导 C.B. 謝爾巴教授，格拉科夫試驗农場科学指导 C.M. 古列維奇，农学碩士 K.P. 馬格尼茨基，科学研究员 H.P. 祖耶娃、H.I. 卡特里奇、A.I. 迈奥罗夫、C.H. 列姆涅夫等等。

除肥料及杀虫杀菌剂科学研究所 \* 的科学研究员（即本書各文作者）外，积极参加过磷酸鈣粒化工艺过程的研究工作的还

---

\* 在連續操作管式爐中制造粒狀过磷酸鈣的工艺过程的研究，早在廿世紀卅年代就已在本所和基本化学工业設計院着手进行（見苏联“化学工业”1933年第6期及其他書籍）。

有本所各試驗工厂和國立基本化學工業設計院(Гипрохим)的工作者。工厂的設計和粒狀過磷酸鈣生产的推广工作最初是在化學工業部的一个專門委員会\* 的指导下进行的。

伏斯克烈先斯克化工厂的工作者（工程师A.A.耶菲莫娃、Ф.А.謝爾科夫斯基等）和文尼察过磷酸鈣工厂的工作者（工程师A.B.克列伊麦尔、Д.Н.舍甫琴柯等）曾积极参加早期的粒狀過磷酸鈣生产的推广和改进工作。

近年来，無論在苏联或国外，都有許多科学研究机关和高等学校对于粒狀過磷酸鈣进行了大量的研究工作。綜合叙述颗粒肥料研究工作的著作，將于最近期內与我所其他著作同时出版。

制造粒狀過磷酸鈣，还有一系列化学、工艺和农業技术方面的理論問題与实际問題沒有获得解决。当前的任务是要使過磷酸鈣的粒化过程簡化并降低其費用，是要确定出最合适的大度及游离酸的中和程度，以及解决過磷酸鈣生产和施用方面的其他理論問題和实际問題。

肥料及杀虫杀菌剂科学研究所为了介紹和交流經驗而發表了自己的試驗研究报告，希望引起更多專家对于这一迫切問題的进一步研究能加以重視，从而促进农業的进一步高涨。

肥料及杀虫杀菌剂科学研究所科学指导

С.И.沃里弗科維奇院士

---

\* 該委員会的成員有：С.И.沃里弗科維奇（主席）、П.Ф.捷列維茨基、Е.Н.茹契柯夫、Е.Е.祖謝尔、В.А.科諾諾夫、Н.Д.塔拉諾夫、А.И.舍列舍夫斯基、С.Д.埃溫奇克。

# 粒狀過磷酸鈣製造工藝的研究

И.Л.戈夫曼 Е.Е.祖謝爾

Д.Л.崔爾林 А.И.舍列舍弗斯基

近年来農業化學方面的研究證明，如果采用的過磷酸鈣是粒狀的，則其在許多土壤中的肥效可以大大提高。這一點已為農業中多次采用粒狀過磷酸鈣的試驗証實了。

由於這個緣故，在化學工業面前提出了大量生產粒狀過磷酸鈣的任務。必須在較短期間研究出實際可行的製造粒狀過磷酸鈣的方法並將其運用于生產中。因此，在肥料及殺蟲殺菌劑科學研究所進行了試驗室研究，隨後又進行了模型試驗及中間試驗，這些試驗研究的結果已作為擬制粒狀過磷酸鈣工業規模生產流程的根據。大部分試驗研究採用了由磷灰石精礦製成的過磷酸鈣，文獻中尚缺乏關於這種過磷酸鈣粒化的資料\*。

本文記述了肥料及殺蟲殺菌劑科學研究所在1948—1949年進行的研究及以工業規模（1950—1954年）製造粒狀過磷酸鈣的試驗中所得到的主要數據。

粒狀過磷酸鈣的生產過程包括：中性過磷酸鈣的增濕和成粒，干燥，所得產品的分類及在閉路循環中將大顆粒破碎。

為進行研究而擬制的過磷酸鈣粒化方案有二：第一個方案採用了水平槳式混合器作為粒化器；第二個方案採用了迴轉滾筒作為粒化器。

在生產供試驗用的粒狀過磷酸鈣時，擬制了為蘇聯農業部同意的暫行技術條件，該技術條件所規定的粒度為1—3毫米。因此，進行工藝過程研究的目的，最初是為了生產含1—3毫米級顆

\* 文獻中仅有用礦塊岩制取粒狀過磷酸鈣的資料及混合肥料粒化的資料。

粒最多的粒狀過磷酸鈣。

後來，按照農業部的建議，對過磷酸鈣粒度的要求有所改變。1950—1951年所生產的粒狀過磷酸鈣的粒度為1—4毫米，1952年，按照以一年為期的標準的規定，生產了2—4毫米的粒狀過磷酸鈣，而從1953年起，按ГОСТ 5956—53，生產了1—4毫米的粒狀過磷酸鈣，其中1—2毫米的佔20%以下。

## 過磷酸鈣在滾筒型粒化器內的粒化

### 模型裝置試驗

在中間工廠裝置試驗以前進行模型裝置試驗的目的，是要研究過磷酸鈣在滾筒型粒化器內翻滾時影響其粒化過程的主要因素，並求出最適宜的粒化條件。此外，還要研究是否可以將粒狀過磷酸鈣進行中和及將新鮮的過磷酸鈣進行粒化，同時還要研究顆粒的強度和粒狀過磷酸鈣的其他性質。

模型粒化裝置的主要設備是滾筒型粒化器（圖1），此器為間歇操作，長度為300毫米，直徑為800毫米。滾筒的圓柱形表面上有一裝料孔，其上有孔蓋，過磷酸鈣經該孔加入粒化器內。在滾筒的端壁上，有一直徑約100毫米的圓孔，孔的圓心與筒的軸心相合，經此孔往滾筒內引入空氣—水噴霧器，並由此處觀察過磷酸鈣的粒化過程。滾筒由容量為0.8千瓦的電動機經V型皮帶傳動裝置及蝸輪減速機傳動。更換皮帶輪，可改變滾筒轉速為5、10或15轉/分鐘。

噴水霧以濕潤過磷酸鈣（在翻滾過磷酸鈣的過程中）是借壓力為0.6—0.8大氣壓的壓縮空氣來進行的，這樣能保證噴霧器操作良好。噴霧器固定在活動的支架上，與滾筒轉動方向成45°角伸入滾筒內，這樣才能將水霧噴在滾筒內的物料上。水由帶刻度的量瓶送入，量瓶內插有一根管子，用橡皮軟管將這根管子與噴霧器相連接。水送入的速度借兩個螺旋夾——操作螺旋夾及控制螺旋夾——進行調節。

进行試驗的方法如下。往滾筒內加入准确称量的过磷酸鈣（單一过磷酸鈣或过磷酸鈣与小于1毫米的干燥篩屑的混合物），物料經3分鐘的混合后，在滾筒繼續旋轉的条件下，于給定的時間內噴入定量的水。之后，繼續將物料翻滾一定的时间或翻滾至得到需要大小的顆粒为止，然后进行卸料。




圖 1 間歇操作滾筒型粒化器

測定顆粒粒度組成，是將粒化后的物料在篩孔大小为5、3、2和1毫米的手动篩上进行篩选。这时，进行篩析的或者是潮湿的顆粒，或者是預先經干燥的顆粒，視所得物料的性質而異。在某些試驗中，进行篩析的既有潮湿的顆粒，又有干燥的顆粒。

顆粒的干燥采用間歇操作的干燥筒，筒的長度及直徑均为500毫米。干燥筒安放在四个支承輶上。筒內裝有六塊阻板，板的長

度等于干燥筒的長度，高度为50毫米，板与板間的距离相等。干燥筒由电动机經蝸輪減速机及皮帶傳动裝置傳动，轉速为10轉/分鐘。物料經過有孔蓋的裝料孔加入，此孔位于干燥筒的圓柱形表面上。在电热式热風机內加热后的空气經干燥筒端壁上的圓孔进入干燥筒，然后与水蒸汽一起經干燥筒另一端壁上与排气管相連的圓孔排出。在干燥筒的空气入口及出口測定空气的温度。送入干燥筒的空气溫度为150—170°C，自干燥筒出来的空气溫度为80—90°C。

往干燥筒內加入4仟克潮湿顆粒，干燥过程須进行45—60分鐘。

为了破碎大于3毫米的顆粒，試用了帶光面軋輶（直徑200毫米）的輶式破碎机。在每一个軋輶上都裝有一把刮刀，以刮下粘附在軋輶上的过磷酸鈣。軋輶的轉速一个为430轉/分鐘，另一个为320轉/分鐘。

模型裝置試驗和中間工厂裝置試驗所采用的过磷酸鈣由磷灰石精矿制成，并在肥料及杀虫杀菌剂科学研究所的試驗工厂貯存了較長時間。过磷酸鈣中有效  $P_2O_5$  含量为18.5—20.25%，游离  $P_2O_5$  含量为4.70—5.53%，水分含量为11.5—14.5%。

最初，大塊过磷酸鈣的過篩，是于粒化前在篩孔为10毫米的篩上进行手工篩析。但是，这时过磷酸鈣中仍含有10% 的大于3毫米的团塊，經常堵塞中間工厂裝置上帶式給料机的縫隙。因此，在以后的試驗中，原料过磷酸鈣預先在篩孔为3毫米的篩上篩选。

过磷酸鈣在滾筒型粒化器內最初的几次粒化試驗表明，当物料湿润度合适时，翻滾過程的进行并無任何困难。生成的勿論是單个的顆粒或粘結在一起的小粒（晶簇），都已滾成圓形，并且在一定的条件下，其大小是相当一致的。改变过磷酸鈣的翻滾時間和湿润程度可制得任意大小的顆粒。

确定了前述質量指标后，研究了影响过磷酸鈣粒化過程的各个因素（过磷酸鈣的翻滾時間和湿度，粒化器的轉速等）。