

# **混凝土结构构造手册**

(按GBJ10—89 GBJ11—89 GBJ7—89及1993年局部修订编)

主编单位：北京有色冶金设计研究总院

主 编：周起敬

编 著：周起敬、殷芝霖、沙志国、孙金墀、王文栋

**中国建筑工业出版社**

中国建筑西北设计院：刘大海

中国航空工业规划设计研究院：殷佐林、顾圭章

中国航天建筑设计研究院：孙正

轻工业部规划设计院：陈健

北京有色冶金设计研究总院：张祖涛

中国建筑标准设计研究所：陈幼璠 黄际洸

建筑结构学报：章天恩

东南大学：程文瀼 杨宗放

重庆建筑大学：白绍良

西安冶金建筑工程学院：姜维山

鉴于编写工作受时间等因素影响，难免有谬误之处，恳请广大读者提出批评建议。

(京)新登字 035 号

本书根据最新颁布的混凝土结构设计规范(GBJ10—89)、《建筑抗震设计规范》(GBJ11—89)及1993年局部修订、《建筑地基基础设计规范》(GBJ7—89)等有关规定，结合近年来国内外工程实践及最新科技成果编制的。

内容包括：总则、板、梁、柱、现浇框架及框架节点、高层建筑、装配式结构的连接、楼梯、埋设件、基础、预应力、支撑共十二章。

其中框架节点、短柱、扁梁、开孔梁、埋设件等构造均系规范的延伸与补充。

有关章节尚附有计算方法与实例。

本书可供土建结构设计、施工、科研人员及大专院校土建专业师生使用与参考。

## 混凝土结构构造手册

(按GBJ10—89 GBJ11—89 GBJ7—89及1993年局部修订编)

主编单位：北京有色冶金设计研究总院

主 编：周起敬

编 著：周起敬、殷芝霖、沙志国、孙金墀、王文栋

\*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店 经 销

中国建筑工业出版社印刷厂印刷(北京阜外南礼士路)

\*

开本：787×1092毫米 1/16 印张：29<sup>3</sup>/4 字数：718千字

1994年4月第一版 1994年4月第一次印刷

印数：1—16,100 册 定价：35.00 元

ISBN7—112—02255—X/TU·1743

(7280)

## 前　　言

---

为了配合《混凝土结构设计规范》(GBJ10—89)和1993年局部修订、《建筑抗震设计规范》(GBJ11—89)和1993年局部修订以及《建筑地基基础设计规范》(GBJ7—89)的贯彻执行，使规范中结构构造方面的条文得到实施、补充和延伸，本手册汇集了现行和即将颁布的规范、规程，及国家标准图集的有关构造规定；收集整理了国内外在混凝土结构构造方面的新技术和科学试验成果；总结反映了我国历年来行之有效并经过工程实践考验的成功经验。在广泛征求意见的基础上经国内专家严格审查后定稿。

为了便于设计人员使用，有关章节尚附有结构构造机理、计算方法及计算实例。

本手册是在中国建筑科学研究院结构研究所规范室的支持下，由北京有色冶金设计研究总院建筑工程研究所组织并邀请混凝土结构设计规范编制组的成员及有关单位专家共同编制完成的。在工作中得到中国有色金属总公司及参加编写人员所在单位的支持与关心  
参加本手册编制的有：

北京有色冶金设计研究总院 周起敬、盛吉鼎、王创时、谢龙章、王文栋

机械工业部设计研究院 殷芝霖、李贵芬

北京市建筑设计研究院 孙金墀

北京铁路局北京勘测设计院 沙志国

西安冶金建筑学院 姜维山、白国良

东南大学 杨宗放

主编单位为：北京有色冶金设计研究总院

编写分工为：

第一、四、九章 周起敬

第二、十、十一章 沙志国

第三、五、十二章 殷芝霖 李贵芬

第六、七章 孙金墀

第八章 王文栋

姜维山、白国良参加了第四章第六节短柱部分的编写工作，杨宗放参加了第十一章第三节的编写工作。

全书由周起敬主编 王文栋负责完成。

参加本书审稿的专家有：

北京市建筑设计研究院：胡庆昌、徐云扉、李国胜、莫沛锵、裘函始

建设部建筑设计院：吴学敏

中国建筑科学研究院：陶学康

北京钢铁设计研究总院：丁祖堪

机械工业部设计研究院：胡连文

# 目 录

---

<b>第一章 总则、材料及一般构造要求</b> .....	1
第一节 总则 .....	1
一、编制依据及内容 .....	1
二、抗震构造措施及抗震等级 .....	1
三、承载力抗震调整系数 .....	2
第二节 水泥 .....	3
一、硅酸盐水泥 .....	3
二、普通硅酸盐水泥 .....	3
三、矿渣硅酸盐水泥 .....	3
四、火山灰质硅酸盐水泥 .....	4
五、粉煤灰硅酸盐水泥 .....	4
六、混合硅酸盐水泥 .....	4
第三节 外加剂 .....	4
一、减水剂 .....	5
二、引气剂及引气减水剂 .....	7
三、缓凝剂及缓凝减水剂 .....	8
四、早强剂及早强减水剂 .....	9
五、防冻剂 .....	11
六、膨胀剂 .....	14
第四节 混凝土 .....	16
一、混凝土配合比设计 .....	18
二、混凝土强度检验 .....	20
三、混凝土的物理力学指标 .....	22
四、混凝土强度等级的选用 .....	24
第五节 钢筋 .....	25
一、钢筋的机械性能、化学成份和外形尺寸 .....	25
二、钢筋的设计指标 .....	34
第六节 钢筋的焊接接头 .....	37
一、一般规定 .....	37
二、焊接接头的质量评定 .....	39
三、焊条 .....	43
第七节 混凝土保护层 .....	45
一、混凝土保护层最小厚度 .....	45
二、几项特殊条件的混凝土保护层 .....	45
第八节 钢筋的锚固、接头与延伸 .....	46
一、钢筋的锚固 .....	46
二、钢筋的接头 .....	47
三、钢筋的延伸 .....	49
第九节 钢筋的弯钩和弯折 .....	50
一、钢筋的弯钩 .....	50
二、钢筋的弯折 .....	50
三、箍筋的弯钩 .....	51
第十节 配筋百分率 .....	51
一、纵向钢筋最小配筋百分率 .....	51
二、纵向钢筋最大配筋百分率 .....	52
三、箍筋和分布钢筋的最小配筋百分率 .....	53
第十一节 伸缩缝、沉降缝、抗震缝、施工缝 .....	54
一、伸缩缝 .....	54
二、沉降缝 .....	56
三、抗震缝 .....	56
四、施工缝 .....	57
<b>第二章 板</b> .....	59
第一节 板的厚度 .....	59
一、板的最小厚度 .....	59

二、现浇板的设计参考厚度	59
<b>第二节 受力钢筋</b>	<b>61</b>
一、受力钢筋的直径	61
二、受力钢筋的间距与面积	61
三、受力钢筋的锚固	61
四、受力钢筋的弯起	63
<b>第三节 分布钢筋</b>	<b>64</b>
<b>第四节 构造钢筋</b>	<b>65</b>
一、嵌固在普通砖墙内的现浇板构造钢筋	65
二、与梁整浇的现浇板构造钢筋	65
三、现浇屋面板挑檐转角处的构造钢筋	66
<b>第五节 现浇单向板的配筋</b>	<b>66</b>
一、分离式配筋	67
二、弯起式配筋	67
<b>第六节 双向板的配筋</b>	<b>69</b>
一、一般规定	69
二、分离式配筋	69
三、弯起式配筋	70
<b>第七节 悬臂板的配筋</b>	<b>70</b>
<b>第八节 提高板受冲切承载力的配筋</b>	<b>71</b>
<b>第九节 板上开洞时的配筋</b>	<b>73</b>
一、楼板上开孔洞	73
二、屋面上开孔洞	74
<b>第十节 板上小型设备基础</b>	<b>75</b>
<b>第十一节 板的支承长度</b>	<b>75</b>
<b>第十二节 现浇无梁楼板</b>	<b>76</b>
一、一般规定	76
二、无梁楼板的配筋	76
<b>第十三节 升板</b>	<b>79</b>
<b>第三章 梁</b>	<b>83</b>
<b>第一节 梁的截面选择</b>	<b>83</b>
一、梁的截面形式	83
二、梁的截面高度	83
三、梁的截面宽度	84
<b>第二节 梁的纵向受力钢筋</b>	<b>84</b>
一、纵向受力钢筋的直径及数量	84
二、纵向受力钢筋的排列	85
三、纵向受力钢筋在支座的锚固	86
四、纵向受力钢筋的弯起	88
五、支座受力钢筋	90
六、受力钢筋的搭接和接头位置	91
<b>第三节 篦筋</b>	<b>91</b>
一、箍筋的设置	91
二、箍筋间距	92
三、箍筋直径	92
四、箍筋的形式	93
五、箍筋的肢数	93
<b>第四节 纵向构造钢筋</b>	<b>93</b>
一、架立钢筋	93
二、梁侧构造钢筋及拉筋	94
<b>第五节 附加横向钢筋</b>	<b>94</b>
一、应用范围及计算方法	94
二、附加箍筋及吊筋的选用原则	95
<b>第六节 梁的支承长度</b>	<b>96</b>
<b>第七节 梁的折角处配筋</b>	<b>96</b>
<b>第八节 悬臂梁及连续梁的支托</b>	<b>98</b>
一、悬臂梁	98
二、连续梁的支托	99
<b>第九节 圈梁</b>	<b>99</b>
一、圈梁的形式及连接	99
二、圈梁的设置原则	100
三、圈梁的截面尺寸	102
四、圈梁的配筋	102
五、圈梁的配筋构造	103
<b>第十节 梁垫</b>	<b>103</b>
一、设置梁垫的条件	103
二、梁垫的构造	103
<b>第十一节 受扭及受弯剪扭作用的梁</b>	<b>104</b>

一、箍筋的构造要求	104	一、构造措施	139
二、纵筋的构造要求	105	二、承载力计算	141
三、纵向钢筋与箍筋的关系	105	三、正常使用极限状态验算	141
四、框架边梁的抗扭配筋构造		第十八节 施工缝的构造要求	141
造	106	一、施工缝的位置	141
第十二节 梁腹具有矩形孔洞		二、施工缝的配筋构造	142
的梁	106	三、施工缝的施工要求	142
一、构造措施	106	第四章 柱	144
二、孔洞周边补强钢筋的计		第一节 铰接排架柱的选型与截	
算	107	面尺寸	144
三、配筋表的选用方法	109	一、柱的截面形式	144
四、修正方法	116	二、柱的截面尺寸	144
五、计算实例	117	三、柱的变形允许值	145
第十三节 梁腹具有圆形孔洞的		四、工字形柱的外形构造尺寸	145
梁	118	五、双肢柱的外形构造尺寸	145
一、构造措施	118	第二节 铰接排架柱的纵向钢筋	
二、孔洞周边补强钢筋的计		与箍筋	150
算	120	一、纵向钢筋	150
三、配筋表的选用方法	121	二、箍筋	152
四、修正方法	121	第三节 铰接排架柱的细部配	
五、计算实例	123	筋	154
第十四节 缺口梁	125	一、肩梁	154
一、缺口梁端部尺寸	125	二、人孔	155
二、缺口梁端部的配筋计算	125	三、腹杆的配筋构造	155
三、缺口梁端部的配筋构造	127	四、屋架与柱的连接	156
四、计算实例	128	五、牛腿	157
第十五节 深梁	129	第四节 框架柱的截面尺寸	159
一、一般规定	129	一、柱的截面形式	159
二、纵向受拉钢筋的构造要		二、柱的截面尺寸	159
求	129	第五节 框架柱的纵向钢筋与箍	
三、水平和竖向分布钢筋的构		筋	161
造要求	131	一、纵向钢筋	161
四、吊筋的构造要求	131	二、箍筋	163
第十六节 开洞深梁	133	第六节 短柱	167
一、构造措施	133	一、设计原则	167
二、承载力计算	135	二、抗震短柱	168
三、正常使用极限状态验算	136	1.复合箍筋短柱	168
四、计算实例	137	2.螺旋箍筋短柱	169
第十七节 变高度简支深梁	139		

3. 外包钢板箍短柱	172	二、框架扁梁结构计算	194
4. 配X筋短柱	174	三、框架扁梁结构的构造要 求	196
<b>第七节 管柱</b>	<b>176</b>	<b>第五节 钢筋钢纤维混凝土普通 框架节点</b>	<b>199</b>
一、斜腹杆及平腹杆双肢管柱 外形	177	一、一般规定	199
二、管柱与肩梁连接	177	二、抗震框架节点计算	200
三、管柱与腹杆连接	178	三、抗震框架节点的构造要 求	200
四、管柱柱顶构造	178	<b>第六节 改善节点性能的构造措 施</b>	<b>201</b>
五、管柱柱脚构造	178	一、采用配筋构造措施转移梁 端塑性铰	202
六、离心混凝土管柱技术要 求	179	二、采用支托或水平加腋转移 梁端塑性铰	202
<b>第八节 门式刚架</b>	<b>179</b>	<b>第六章 高层建筑</b>	<b>205</b>
一、选型	179	<b>第一节 结构的设计原则</b>	<b>205</b>
二、杆件尺寸	179	一、结构布置	205
三、门架梁柱节点配筋	180	二、结构的变形控制	209
四、顶铰节点	181	三、抗震结构的承载力和延 性	209
五、柱脚铰节点	181	四、基础结构	212
六、两铰门架横梁的连接	181	<b>第二节 各种结构体系的适用范 围</b>	<b>213</b>
七、门架立柱计算长度	182	一、框架结构体系	213
<b>第五章 现浇框架梁及框架节点</b>	<b>184</b>	二、框架—剪力墙结构体系	214
<b>第一节 框架结构一般规定</b>	<b>184</b>	三、剪力墙结构体系	214
一、设计原则	184	四、底层大空间剪力墙结构体 系	215
二、结构布置	184	五、筒体结构体系	215
三、选用材料	184	<b>第三节 框架—剪力墙结构的设 计和构造要求</b>	<b>216</b>
<b>第二节 框架梁</b>	<b>185</b>	一、结构设计要求	216
一、框架梁的截面	185	二、配筋与构造要求	217
二、框架梁的纵向钢筋	185	<b>第四节 剪力墙结构的设计和构 造要求</b>	<b>219</b>
三、框架梁的箍筋	186	一、结构设计要求	219
四、梁腹开孔的框架梁	186	二、配筋与构造要求	220
<b>第三节 框架节点</b>	<b>187</b>	<b>第五节 底层大空间剪力墙结构</b>	
一、框架节点形式	187		
二、框架节点的一般配筋构 造	187		
三、框架顶层边节点	187		
四、框架中间层边节点	190		
五、框架顶层中间节点	191		
六、框架中间层中间节点	191		
<b>第四节 框架扁梁结构</b>	<b>193</b>		
一、一般规定	193		

一、结构设计要求	229	二节 板式及梁式楼梯	270
二、框支柱的配筋与构造要 求	230	一、板式楼梯	270
三、框支梁的配筋与构造要 求	231	二、梁式楼梯	271
四、框支梁相邻层剪力墙配筋 与构造要求	232	三节 悬挑式楼梯	273
五、框支层落地剪力墙及楼盖 的配筋与构造要求	233	一、截面尺寸	273
第六节 筒体结构的设计和构造 要求	235	二、计算假定及内力分析	273
一、结构设计要求	235	三、承载力计算	278
二、配筋与构造要求	236	四、配筋构造要求	279
<b>第七章 装配式结构的连接</b>	<b>238</b>	五、计算例题	280
第一节 装配式结构设计的基本 原则	238	四节 螺旋板式楼梯	287
第二节 材料和施工要求	239	一、截面尺寸	287
第三节 柱与柱连接的设计和构 造要求	240	二、计算假定及内力分析	287
一、榫式连接	240	三、承载力计算	291
二、插入式连接	242	四、配筋构造要求	293
三、浆锚式连接	243	五、计算例题	293
第四节 梁柱节点的设计和构造 要求	244	五节 有中柱螺旋楼梯	296
一、整浇式节点	244	一、截面形式与构造	296
二、现浇柱预制梁节点	251	二、中柱的弯矩计算	298
三、暗牛腿式节点	254	三、计算例题	300
四、叠压浆锚式节点	257	<b>第九章 支撑</b>	<b>302</b>
五、明牛腿式节点	260	第一节 一般要求	302
六、齿槽式节点	263	一、支撑内容、作用及要求	302
第五节 梁板连接	265	二、无檩(大型屋面板)屋 盖	302
一、叠合梁的设计与构造	265	三、天窗	305
二、预制板与梁的连接	266	四、支撑形式	305
<b>第八章 楼梯</b>	<b>268</b>	第二节 屋盖支撑布置	306
第一节 概述	268	一、支撑布置	306
一、楼梯的一般类型	268	二、支撑布置细则	307
二、楼梯的宽度	269	第三节 垂直支撑布置	313
三、楼梯的坡度	269	一、天窗架垂直支撑	313
		二、屋架端部垂直支撑	314
		三、柱间垂直支撑	314
		第四节 支撑设计	316
		一、支撑杆件的截面形状	316
		二、支撑的长细比	317
		三、支撑杆件的计算长度	317
		四、屋盖支撑	318
		五、柱间支撑	319

六、支撑强度计算	321	一、箱形基础的各部尺寸要求	345
第五节 支撑的连接	323	二、箱形基础的配筋	347
一、天窗支撑	323	第八节 桩基础	348
二、屋盖支撑	324	一、桩	348
三、柱间支撑	326	二、承台	359
<b>第十章 基础</b>	<b>331</b>	第九节 钢柱基础	362
第一节 一般规定	331	一、钢柱基础顶部尺寸要求	362
一、材料	331	二、基础高度及锚栓形式	365
二、基础钢筋的混凝土保护			
层厚度	331		
三、基础顶面或基础梁顶面的			
标高	332		
四、柱纵向受力钢筋在基础内			
的锚固长度	332		
第二节 刚性基础	332		
一、刚性基础的适用条件	332		
二、刚性基础的柱脚高度	332		
三、刚性基础台阶的宽高比	332		
四、刚性基础的底面宽度	333		
第三节 扩展基础	333		
一、柱下钢筋混凝土独立基			
础	333		
二、墙下钢筋混凝土条形基			
础	338		
第四节 柱下条形基础	339		
一、柱下条形基础的外形尺寸			
要求	339		
二、柱下条形基础的配筋	341		
三、柱与条形基础肋梁的连接			
及配筋	341		
第五节 墙下筏板基础	342		
一、墙下筏板基础的外形尺			
寸要求	342		
二、墙下筏板基础的配筋	343		
第六节 壳体基础	343		
一、壳体基础的形式及外形尺			
寸要求	343		
二、壳体基础的配筋	344		
第七节 箱形基础	345		
一、箱形基础的各部尺寸要求	345		
二、箱形基础的配筋	347		
第八节 桩基础	348		
一、桩	348		
二、承台	359		
第九节 钢柱基础	362		
一、钢柱基础顶部尺寸要求	362		
二、基础高度及锚栓形式	365		
<b>第十一章 预应力混凝土结构构件</b>	<b>366</b>		
第一节 一般构造规定	366		
一、材料的选用	366		
二、后张法结构构件常用锚			
具	367		
三、混凝土保护层	380		
四、预应力钢筋间距及预留孔			
道	381		
五、先张法构件预应力钢筋的			
锚固长度及预应力传递长			
度	383		
六、纵向预应力钢筋的最小配			
筋百分率	383		
七、构件中的非预应力钢筋构			
造要求	384		
八、构件端部的配筋构造	386		
第二节 现浇无粘结预应力混			
土楼板的配筋及构造	389		
一、一般规定	389		
二、板的锚固区构造	393		
三、减少与板相连结构对板产			
生约束影响的措施	394		
四、增强板柱节点冲切承载能			
力的方法	395		
第三节 现浇后张部分预应力混			
凝土框架结构的配筋及构			
造	397		
一、一般规定	397		
二、预应力钢筋锚固区的构造	400		
三、开洞预应力混凝土框架梁			
的洞口构造	403		

第四节 预应力混凝土井式梁板	403
结构	403
一、结构布置	403
二、构造设计	404
<b>第十二章 预埋件及其他</b>	<b>406</b>
第一节 预埋件分类	406
一、预埋件按使用材料和形式 分类	406
二、预埋件接受力情况分类	406
第二节 预埋件的一般构造要 求	408
一、预埋件的构造形式及位 置	408
二、预埋件选用材料	408
三、预埋件锚筋的直径及数 量	408
四、锚筋的锚固长度	408
五、锚板厚度及锚筋配置要 求	408
六、锚筋的焊接要求	410
七、预埋件的附加构造措施	411
第三节 锚筋锚固长度不足时采 取的措施	412
一、要求充分发挥直锚筋受拉 强度的方法	412
二、采用锚筋强度折减的方 法	414
第四节 锚筋至构件边缘尺寸不 足时采取的措施	414
一、锚筋预埋件	414
二、角钢锚筋预埋件	415
第五节 预埋件计算	416
一、计算原则	416
二、轴心受拉预埋件	416
三、受剪预埋件	419
四、偏心受拉预埋件	423
五、弯剪预埋件	424
六、拉弯剪预埋件	426
七、压弯剪预埋件	429
八、梁(板)端预埋件	432
第六节 吊环	435
一、吊环形式	435
二、吊环的制作及构造要求	435
三、吊环计算	435
第七节 YG型胀锚螺栓	436
第八节 射钉	439
一、射钉技术	439
二、几项基本参数	443
三、设计与应用	443
四、施工要点及注意事项	444
五、应用举例	449
六、特种钢钉	449
附录	452
一、规范TJ10—74的混凝士 标号与规范GBJ10—89 的混凝土强度等级换算表	452
二、非法定计量单位与法定计 量单位的换算关系表	452
三、每米板宽内的钢筋截面面 积表	452
四、钢筋的截面面积、质量、 周边长度、弯钩长度及排 成一行时的最小梁宽度表	453
五、钢筋混凝土过梁选用表	454
六、常用构件代号	455
七、保温材料性能表	456
八、常用的裂缝补漏方法	456
九、降低钢筋混凝土构件表面 温度的措施	459

# 第一章 总则、材料及一般构造要求

## 第一节 总 则

### 一、编制依据及内容

为确保建筑结构在规定的时间内，能完成所赋予的各项功能，结构构件的强度和刚度虽属第一位，但为保证构件强度能得到充分发挥，对结构的选型、选材、布置、连接更为重要；也就是说，要采取措施，以保证各构件之间和内部传力直接、明确、合理，并具有足够的耐久性。这些问题统属构造问题，也称构造措施。它是从科学试验和工程实践中总结出来的宝贵经验，对保证工程质量具有十分重要的意义。

本手册修订的主要依据是新颁布的国家标准：

- (1) 《混凝土结构设计规范》(GBJ10—89)及1993年局部修订
- (2) 《建筑地基基础设计规范》(GBJ7—89)
- (3) 《建筑抗震设计规范》(GBJ11—89)及1993年局部修订
- (4) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)

为了满足使用者的要求，本手册补充了一些新的科研成果，这些科研成果均通过有关专家的鉴定或审定，具有一定的代表性、实用性、安全性。

本手册的内容重点放在工业与民用建筑结构方面，并尽量用图或表阐述，对做过试验的结构，补充其传力机理，以便于掌握。

我国是一个多地震的国家，地震基本烈度6度区以上的面积占全国总面积约80%，故结构抗震措施是一个重要问题。因此，本手册各章的内容都把抗震和非抗震的要求有机的联系在一起，以便于工程技术人员执行。

### 二、抗震构造措施及抗震等级

人们总结历次大地震灾害经验，发现一个合理的抗震设计，不能仅仅依赖于“结构计算”很大程度上取决于合理的抗震构造措施，它包括以下几点：

- (1) 建筑的体型力求简单、规则、对称，质量刚度变化均匀；
- (2) 抗震结构体系应具有以下要求：

具有明确的计算图形和合理的地震作用传递途径；

宜有多道抗震防线，避免因部分结构或构件破坏而导致整个体系丧失抗震能力或承重能力；

具有合理的刚度和强度分布，避免因局部削弱或突变形成薄弱部位，产生过大的应力集中或塑性变形集中。

- (3) 抗震结构的各类构件应具有必要的强度和变形能力。

- (4) 抗震结构各类构件之间应具有可靠的连接。
- (5) 抗震结构的支撑系统应能保证地震时结构稳定。
- (6) 非结构构件(围护墙、隔墙、填充墙)应考虑对抗震结构的不利或有利影响,避免不合理设置而导致主体结构构件的破坏。

钢筋混凝土结构构件的抗震设计,应根据结构类型、房屋高度、设防烈度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施的要求。

结构抗震等级的划分宜符合表1.1.1的规定。

钢筋混凝土结构的抗震等级

表 1.1.1

结 构 类 型	设 防 烈 度							
	6		7		8		9	
框架结构	房屋高度(m)	≤25	>25	≤35	>35	≤35	>35	≤25
	框 架	四	三	三	二	二	一	一
框架剪力墙结构	房屋高度(m)	≤50	>50	≤60	>60	<50	50~80	>80
	框 架	四	三	三	二	三	二	一
	剪 力 墙	三	三	二	二	二	一	一
剪力墙结构	房屋高度(m)	≤60	>60	≤80	>80	<35	35~80	>80
	一般剪力墙	四	三	三	二	三	二	一
	框支落地剪力墙底部加强区	三	二	二	二	二	不宜采用	不应采用
	框支层框架	三	三	一	二	一	不宜采用	不应采用
单层厂房结构	铰接排架	四		三		二		一

- 注: ① 设防烈度为6度的建筑(建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外)可不进行截面抗震验算,但应符合本书有关的抗震构造要求;
- ② 框架剪力墙结构中,当剪力墙部分承受的结构地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分应按框架结构的抗震等级采用;
- ③ 有框支层的剪力墙结构,除落地剪力墙底部加强区外,均可按一般剪力墙结构的抗震等级取用;
- ④ 房屋高度指室外地面至檐口的高度;
- ⑤ 设防烈度为8度,丙类建筑且房屋高度不超过12m、规则的一般民用框架结构(体育馆、影剧院等除外)和类似的工业框架结构,抗震等级可采用三级;
- ⑥ 对设防烈度为6度、7度和8度的地区,当采用框支层的剪力墙结构时,其房屋高度分别不宜超过120m、100m和80m;
- ⑦ 本表所列结构,除铰接排架外,均为现浇钢筋混凝土结构。

### 三、承载力抗震调整系数

考虑地震作用组合的钢筋混凝土结构构件,其截面承载力应除以承载力抗震调整系数 $\gamma_{RE}$ ,承载力抗震调整系数应按表1.1.2采用。

当仅考虑竖向地震作用组合时,各类结构构件的承载力抗震调整系数均取用1.0。

承载力抗震调整系数

表 1.1.2

结构构件类别	正截面承载力计算					斜截面承载力计算	局部受压承载计算力
	梁	偏心受压柱	偏心受拉构件	剪力墙	牛腿		
$\gamma_{RE}$	0.75	0.8	0.85	0.85	1.0	0.85	1.0

注：轴压比小于0.15的偏心受压柱，其承载力抗震调整系数按梁取用。

## 第二节 水泥

一般土木建筑工程通常用的水泥有：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、混合硅酸盐水泥等为水硬性胶凝材料。

### 一、硅酸盐水泥——又名纯熟料水泥

- 主要成份 由硅酸盐水泥熟料加入少量石膏磨细而成。
- 标号 分425、525、625、725等四种。
- 特性 优点是：标号高，快硬、早强，抗冻性好，耐磨性和不透水性好。缺点是：水化热高，抗水性差，耐蚀性差。
- 适用范围 适用于：配制高标号混凝土，先张法预应力制品，道路、低温下施工的工程。不适用于：大体积混凝土，地下工程。

### 二、普通硅酸盐水泥——又名普通水泥

- 主要成份 由硅酸盐水泥熟料加少量混合材料与适量石膏磨细而成，是最常用水硬性胶凝材料。
- 标号 分275、325、425、525、625、725等六种。
- 特性 与硅酸盐水泥相比无根本区别，但以下性能有所改变：早期强度增进率有减少，抗冻性、耐磨性稍有下降，低温凝结时间有所延长，抗硫酸盐侵蚀能力有所增强。
- 适用范围 适应性较强，无特殊要求的工程都可使用。

### 三、矿渣硅酸盐水泥——又名矿渣水泥

- 主要成份 由硅酸盐水泥熟料加粒化高炉渣及适量石膏磨细而成，是我国产量最大的水泥品种。
- 标号 分275、325、425、525、625等五种。
- 特性 优点有：水化热低，抗硫酸盐侵蚀性好，蒸汽养护有较好的效果，耐热性能较普通硅酸水泥高。缺点是：早期强度低，后期强度增进率大，保水性差，抗冻性差。
- 适用范围 适用于地面、地下、水中各种混凝土工程，高温车间建筑。不适用于需

要早强和受冻融循环或干湿交替的工程。

#### 四、火山灰质硅酸盐水泥——又名火山灰水泥

1. 主要成份 由硅酸盐水泥熟料加入火山灰质混合材料及适量的石膏磨细而成，也属水硬性胶凝材料。

2. 标号 分275、325、425、525、625等五种。

3. 特性 优点有：保水性好，水化热低，抗硫酸盐侵蚀能力强。缺点是：早期强度低，但后期强度增进率大；需水性大，干缩性大，抗冻性差。

4. 适用范围 适用于地下、水下工程、大体积混凝土工程，一般工业和民用建筑。不适用于需要早强、冻融循环或干湿交替的工程。

#### 五、粉煤灰硅酸盐水泥——又名粉煤灰水泥

1. 主要成份 由硅酸盐熟料与粉煤灰和适量石膏细磨而成，为水硬性胶凝材料。

2. 标号 分275、325、425、525、625等五种。

3. 特性 优点有：保水性好，水化热低，抗硫酸盐侵蚀能力强，后期强度发展高，需水性及干缩率较小，抗裂性较好。早期强度增进率比矿渣水泥还低，其余缺点同火山灰水泥。

4. 适用范围 适用于大体积混凝土及地下工程和一般工业、民用建筑。不适用范围同矿渣水泥。

#### 六、混合硅酸盐水泥——又名混合水泥

1. 主要成份 由硅酸盐水泥熟料和非活性混合材料加入适量石膏磨细制成，为水硬性胶凝材料。

2. 标号 分225、275、325、425等四种。

3. 特性 混合水泥比矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥有较高的早期强度，比普通水泥有较好的和易性，易于成型、捣实，需水性一般较大，配制的混凝土耐久性不及普通水泥配制的混凝土。

4. 适用范围 适用于一般混凝土工程以及工业与民用建筑工程。不适用于耐腐蚀工程。

### 第三节 外 加 剂

在混凝土拌合时或拌合前掺入适量外加剂，能改善混凝土的工艺性能，加速工程进度节约水泥或提高混凝土的强度。

外加剂的掺量，应按其品种并根据使用要求、施工条件、混凝土材料等因素通过试验确定，并以水泥重量的百分率表示，称量误差不应超过规定计量的2%。

外加剂按其使用效果分类如表1.3.1所示。

外 加 剂 的 分 类

表 1.3.1

类 别		使 用 效 果
减水剂	普通减水剂	减水，提高强度或改善和易性
	高效减水剂 (流化剂或称超塑化剂)	配制流动混凝土，或早强、高强混凝土
引气剂		增加含气量，改善和易性，提高抗冻性
调凝剂	缓凝剂	延缓凝结时间，降低水化热
	早强剂(促凝剂)	提高混凝土早期强度
	速凝剂	速凝，提高早期强度
防冻剂		使混凝土在负温下水化，达到预期强度
阻锈剂		减缓、抑制钢筋锈蚀
防水剂		提高混凝土抗渗性，防止潮气渗透
膨胀剂		减少干缩

## 一、减 水 剂

在不影响混凝土和易性条件下，具有减水及增强作用的外加剂称为减水剂。减水剂按功能又可分为普通减水剂（具有5%以上减水、增强作用的减水剂）和高效减水剂（又称超塑化剂、流化剂，为具有12%以上减水、增强的减水剂）。

### （一）适用范围

1. 减水剂可用于现浇或预制的混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土。
2. 普通减水剂宜用于日最低气温5℃以上施工的混凝土，不宜单独用于蒸养混凝土。
3. 高效减水剂可用于日最低气温0℃以上施工的混凝土，并适用于制备大流动性混凝土、高强混凝土以及蒸养混凝土。
4. 在用硬石膏或工业废料石膏作调凝剂的水泥中，掺用木质素磺酸盐减水剂时应先作水泥适应性试验，合格后方可使用。

### （二）主要品种

1. 木质素磺酸盐类：如木质素磺酸钙、木质素磺酸钠；
2. 多环芳香族磺酸盐类：如萘和萘的同系磺化物与甲醛缩合的盐类；
3. 水溶性树脂磺酸盐类：如磺化三聚氰胺树脂、磺化古玛隆树脂；
4. 其他如腐植酸等。

我国生产的减水剂主要品种及研制、生产单位见表1.3.2至表1.3.3。

### （三）施工

1. 普通减水剂的适宜掺量为水泥重量的0.2~0.3%，随着气温的高低，掺量可适当增减，但不得大于0.5%。高效减水剂的适宜掺量为0.5~1.0%，根据工程需要可适当增减。
2. 减水剂宜以溶液掺加，溶液中的水量应从拌合水量中扣除。减水剂宜与拌合水同时加入搅拌机内。用搅拌车输送混凝土时，可在卸料前加入搅拌车内，经搅拌均匀后出料。
3. 掺减水剂混凝土的拌合物，自搅拌机卸出到浇注完毕的这段时间内，浇注和振捣方法等与不掺减水剂的混凝土相同。
4. 根据工程需要，减水剂可与其他外加剂复合使用，其掺量必须根据试验确定。配制

普通型减水剂

表 1.3.2

序号	类别	产品名称	主要成分	掺量 (占水泥 重量%)	研制、生产单位
1	木质素类	M型	木质素磷酸钙	0.2~0.3	全国M型减水剂协作组、吉林开山屯化纤厂
2		JM-I	碱木素	0.3(以固体计)	四川省建科所、四川省建十二公司、成都木棕厂
3		WN-I	碱木素	0.2~0.3	福建省建研所、漳平造纸厂
4		MY	木质素磷酸钠	0.3~0.5	交通部四航局、广州造纸厂
5		棉浆	碱木素	0.25	铁道兵科学技术研究所、保定造纸厂
6		TRB	烤胶，磺化酸焦油	0.2~0.75	中国林业科学院林产化学工业研究所、黑龙江省交通科研所
7	腐植酸类	长城牌	磺化腐植酸钠	0.2~0.3	北京建材所、延庆腐植酸厂
8		天山I型	磺化腐植酸钠	0.2~0.3	新疆建科所、新疆梧桐化工厂

高效减水剂

表 1.3.3

序号	名称	主要成分	掺量 (占水泥 重量%)	研制、生产单位
1	NNO	甲基萘磺酸钠	0.5~0.75	交通部协作组、天津合成材料厂、江苏省江都县染料化工厂、吉林市第四化工厂、北京市朝阳涂料厂
2	JN	多萘磺酸盐	0.5	治建院、江苏镇江焦化厂
3	HN	萘磺酸盐	0.5	浙江水力水电研究所、杭州建筑涂料厂
4	MF	萘磺酸盐	0.5~0.7	建材院、北京建研所、江都染料工厂
5	建1	萘磺酸盐	0.3~0.7	建材院、北京建研所、上海涂料所、江都县染料化工厂、北京焦化厂
6	NF	萘磺酸盐	0.5	清华大学、淮南矿务局合成材料厂、大连红卫化工厂
7	FDN	萘磺酸盐	0.2~1.0	一冶建研所、湛江外加剂厂
8	FDN-S	萘磺酸盐	0.2~1.0	一冶建研所、湛江外加剂厂
9	FFT	萘磺酸盐缩合物+氧化羧酸碱金铸物	0.2~1.0	一冶建研所、湛江外加剂厂
10	SN-VI	多萘磺酸钠	0.5~1.0 1.5~2.5	上海五四农场助剂厂、上海建研所
11	UNF-2 UNF-5A	萘磺酸盐	0.3~0.7 0.3~0.7	天津建科所、自强化工厂
12	磺化洗油碱水剂 (Cu)	聚烷基芳基磺酸钠	0.75~1.5 1.5~3.0	上海建研所、上海五四农场助剂厂