

乙 烯 基 氮 苯

HARRY FRISCH 原著

科学出版社

H. FRISCH
VINYL PYRIDINE
Interscience Publishers, Inc.
1951

內容 介 紹

本書系“單體 (Monomers)”叢書的中譯本十四種單行本之一(單行本出齊后合成一冊叢書)。這些單體是用於製造塑料、合成橡膠及合成纖維等工業原料。本書扼要地敘述乙烯基氮苯單體的合成及精制方法，並根據實驗結果及參考文獻，列舉乙烯基氮苯的物理性質，最後並介紹了它的化學反應及聚合反應的特性。

乙 烯 基 氮 苯

H. FRISCH 原著
李斌才 曹孟駿 趙清越譯
劉達夫 高國經 校

*

科 學 出 版 社 出 版 (北京朝陽門大街 117 号)
北京市書刊出版業營業登記證出字第 061 号

中國科學院印刷廠印刷 新華書店總經售

*

1958 年 8 月第 一 版
1958 年 8 月第一次印刷
(京) 0001-4,080

書號：1300 字數：18,000
開本：850×1168 1/32
印張：3/4

定價：(10) 0.18 元

乙 烯 基 氮 苯

目 录


| | |
|-----------------------|----|
| 一、 导言..... | 1 |
| 二、 制造：实验室制备..... | 2 |
| I. 2-乙烯基氮苯..... | 2 |
| II. 3-乙烯基氮苯..... | 3 |
| III. 4-乙烯基氮苯..... | 4 |
| 三、 精制、分析、储运及注意事项..... | 5 |
| I. 精制..... | 5 |
| II. 分析..... | 6 |
| III. 储运及注意事项..... | 6 |
| 四、 物理性质..... | 6 |
| I. 沸点..... | 6 |
| II. 密度..... | 7 |
| III. 折光率..... | 7 |
| IV. 共振能..... | 7 |
| V. 溶解度..... | 7 |
| VI. 光谱分析：紫外吸收光谱..... | 8 |
| 五、 化学反应..... | 8 |
| I. 化学反应性..... | 8 |
| II. 特殊化学反应..... | 10 |
| 六、 聚合反应的特性..... | 15 |
| I. 聚合反应..... | 15 |
| II. 共聚合反应..... | 18 |
| 七、 文献..... | 20 |

乙 烯 基 氮 苯

H. L. 福利什 (Harry L. Frisch) 原著

一、导 言

乙烯基氮苯有四种同分异构体：1-乙烯基氮苯(或N-乙烯基氮苯)(I)，2-(或 α -)乙烯基氮苯(II)，3-(或 β -)乙烯基氮苯，及4-(或 γ -)乙烯基氮苯(IV)。



本文仅討論2-, 3- 及4-乙烯基氮苯三种。早在1887年雷登堡(Ladenburg)制备了2-乙烯基氮苯。五十年后，即1937年，3-乙烯基氮苯由伊德尔氏(Iddles)，朗(Lang)及革莱格(Gregg)合成。1920年梅森海麦(Meisenheimer)在德国合成了4-乙烯基氮苯。


乙烯基氮苯类的工业应用仅在最近二十年才得到实现。在第二次世界大战中，合成橡胶的进展促成了乙烯基氮苯作为丁苯橡胶中苯乙烯的可能代替物的广泛研究。此外，这些有价值的材料还可以用於离子交换树脂，用於照相底片上的消晕层，及作高分子电解质之用。

二、制造：实验室制备


I. 2-乙烯基氮苯

1. 最早所报导的 2-乙烯基氮苯的合成方法是使氮苯及乙烯通过热的管道^[27]。所得产率很低。

2. 雷登堡^[28]於 1889 年在苛性钾存在下，或在没有苛性钾存在下蒸餾 2-(β-羧乙基)氮苯，或以浓鹽酸处理 β-氮苯-[2]-基乙醇以制备 2-乙烯基氮苯。β-氮苯-[2]-基乙醇从鄰甲氮苯与甲醛經縮合制得。




同一作者^[26]曾报导了另一个从 β-氮苯-[2]-基乙醇制备 2-乙烯基氮苯的方法，这个方法是在 160—170°C 以浓硫酸处理 β-氮苯-[2]-基乙醇。




3. 改进了的雷登堡法^[28]，是用浓鹽酸在冰醋酸存在下使 β-氮苯-[2]-基乙醇脱水。



4. 2-乙烯基氮苯也可以从用氢氧化钠碱化了的 β-溴(β-氮苯基-[2])-丙酸或 β-羟-(β-氮苯基-[2])-丙酸 加热至 100°C 得到^[29]。




5. 2-乙烯基氮苯还可以用环烷酸鋅为催化剂从氮苯和乙炔制得^[7]。



II. 3-乙烯基氮苯

1. 用3-乙酰基氮苯作原料合成3-乙烯基氮苯是一个方便的方法^[25]。3-乙酰基氮苯在氧化鉑上用氫还原为 α -氮苯-[3]-基乙醇。然后再先用亞硫酰氯，繼用氫氧化鉀醇溶液處理，即得到3-乙烯基氮苯。氫氧化鉀醇溶液可以用五氧化二磷代替。



3-乙酰基氮苯

α -氮苯-[3]-基乙醇

2. 烟鹼的高温热解可生成少量的3-乙烯基氮苯及其他产品^[48]。

3. 另一个以制备方法(1)作基础的合成3-乙烯基氮苯的方法也是用3-乙酰基氮苯作原料^[15]。 α -氮苯-[3]-基乙醇可以由3-乙酰基氮苯經米尔聞-彭道爾夫(Meerwin-Pondorff)反应(产率26%)，或更好是用亞鉻酸銅作催化剂还原制备(产率90.3%)。

由斯特隆(Strong)及馬克尔温(McElvain)^[39]方法制备的3-乙酰基氮苯的一个典型的催化还原方法^[15]如下：

溶解242克(2克分子)乙酰基氮苯於500毫升乙醇中。用24克亞鉻酸酮作催化剂，以起始压力(冷时)1,660磅/平方吋，於鋼反应器內在159°C下氬化五十分鐘。过滤除去催化剂后，蒸餾得222.2克(90.3%) α -氮苯-[3]-基乙醇， $b_{4-5}=120-124^\circ\text{C}$ ， $n_D^{20}=1.5300$ 。

得到的 α -氮苯-[3]-基乙醇經氧化鋁催化剂进行脱水^[15]。

將一支直徑19毫米，用氧化鋁催化剂(Hydralo)填充的派拉克司(Pyrex)硬質玻璃管加热至325°C，經過此管以每分鐘16—18滴的速度通入188克(1.52克分子)的 α -氮苯[3]-基乙醇。尽可能維


持温度靠近 325°C。於产品中加入三氯甲烷，除去分开的水分。溶液再經碳酸鉀干燥，然后分餾之。

| 餾份 | 沸点, °C | 压力, 毫米汞柱 | 量, 克 | n_D^{20} |
|----|---------|----------|------|------------|
| 1 | 55—66 | 18—20 | 15 | 1.5290 |
| 2 | 66—67 | 18 | 6 | 1.5388 |
| 3 | 67 | 18 | 56 | 1.5456 |
| 4 | 68—86 | 18 | 12 | 1.5382 |
| 5 | 123—125 | 3—4 | 70 | 1.5300 |


餾份 5 再通过上述热的脱水管，产品如上处理之。如此得到一个餾份，重 12.5 克，沸点为 67°C (18 毫米汞柱)， n_D^{20} 为 1.5485。將此餾份与前次蒸餾所得的餾份 3 合併，經二呎高的芬司基 (Fenske) 型的分餾柱分餾，得到近乎純的 3-乙烯基氮苯产品，重 68.5 克 (37%)， $b_{18}=67—68^{\circ}\text{C}$ ， $n_D^{20}=1.5530$ 。

III. 4-乙烯基氮苯

1. 一个合成 4-乙烯基氮苯的方法已於 1920 年發表^[33]。对甲氮苯与水及 35—40% 的甲醛溶液共同加热 16 小时，产品經苦味酸处理生成 β -氮苯-[4]-基乙醇苦味酸鹽 (下式中 I) (1.2—1.5%)。从这一化合物可以制得氢碘酸-碘化物 (II) 及苦味酸氯化物 (III)。用鹽酸分解 (I) 得游离鹼 (IV)。




以氫氧化鉀處理 III 得到 4-乙烯基氮苯。用氫氧化鉀醇溶液處理 II 可得較好的產率。



2. 4-乙烯基氮苯还可以从 β -氮苯-[4]-基乙醇^[14]經氫氧化鉀催化脫水制得^[15]。

在 175°C 及 30 毫米汞柱压力下，从 155 克 (1.43 克分子) β -氮苯-[4]-基乙醇制得 90.5 克粗制产品。此粗制产品再經一呎高的芬司基型分餾柱重蒸餾得 74.0 克 (56%) 4-乙烯基氮苯， $b_{15-16}=64-67^\circ\text{C}$ ， $n_b^{20}=1.5452$ 。



布朗(Brown)及埃尔德利德(Eldred)^[4]曾用同样方法制得 4-乙烯基氮苯。

三、精制、分析、储运及注意事项

I. 精制

乙烯基氮苯可用真空蒸餾精制^[35]。阿丹斯等(Adams et al)^[15]曾用过一呎或二呎的芬司基型分餾柱。

1. 2-乙烯基氮苯：在 18 毫米汞柱压力下的沸点：69—71°C。
2. 3-乙烯基氮苯：(二呎高芬司基型分餾柱)在 18 毫米汞柱压力下的沸点：67°C。
3. 4-乙烯基氮苯：(一呎高芬司基型分餾柱)在 15—16 毫米汞柱压力下的沸点：64—67°C。

如需知道蒸餾的詳細方法，可参考原始文献。

应当避免在常压下蒸餾，否則會發生大量的樹脂化作用^[35]。乙
烯基氮苯可以用蒸氣蒸餾。2-乙烯基氮苯在水中的溶解度約為
2.5%^[35]。工業用2-乙烯基氮苯含有阻化劑，它可用真空蒸餾除
去^[35]。

II. 分析

文獻上還沒有特有的分析方法，或純度標準的記載。測定不飽
合度的方法，例如馬丁(Martin)^[31]的快速測定乙烯類化合物的
方法，應用於此類化合物的結果是不能令人滿意的。氮可用克耶达尔
(kjeldahl)法測定。這類鹼能形成金屬複鹽，特別是形成氯鉑酸複
鹽及氯金酸複鹽的能力可以用於它們的分析^[10,16,19,38]。在3-乙
烯基氮苯鉑及金複鹽中的這些金屬的正確分析已有報導^[16]。

III. 儲運及注意事項

乙烯基氮苯是揮發性的氮苯衍生物，它們具有刺鼻的嗅味，及
催淚性質^[35,42]。儲運時應當像對氮苯一樣地注意。乙烯基氮苯應
當在具有良好通風的房間內使用，應當避免長時間的吸入此類化
合物^[2]。乙烯基氮苯與皮膚接觸稍長的時間即可使皮膚發泡。如果少
量的濺在局部的皮膚上，應當立刻用酒精拭去。如果濺在衣服上，衣
服應當立刻脫掉，並立即淋浴^[35]。關於乙烯基氮苯毒性的詳細數據
可以從特納(Turner)，武德魯夫(Woodruff)，桑德斯(Saunders)及埃
司納(Eisner)的文章上得到^[42]。

四、物理性質

I. 沸點(°C)

| 壓力， 毫米汞柱 | 2-乙烯基 氮苯 | 文 獻 | 3-乙烯基 氮苯 | 文 獻 | 4-乙烯基氮苯 | 文 獻 |
|-------------|-------------|--------|-------------|--------|---------|--------|
| 7 | | | | | 54 | [4] |
| 15 | | | | | 65 | [15] |
| 15—16 | | | | | 64—67 | [15] |
| 17 | 60 | [30] | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 29 | 79—82 | [29] | 67 | [15] | | |
| 30 | 69—71 | [15] | | | | |
| 760 | 158—159 | [28] | | | | |
| | 159—160 | [12] | | | | |
| | 160 | [27] | | | | |

II. 密度 克/毫升 $d_4^{\circ}\text{C}$

| 溫 度, °C | 2-乙 烯 基 氮 苟 | 文 献 | 3-乙 烯 基 氮 苟 | 文 献 | 4-乙 烯 基 氮 苟 | 文 献 |
|------------|----------------|------|----------------|-----|-------------|-----|
| 0 | 0.9985 | [29] | | | | |
| 31 | 0.9661 | [30] | | | | |

III. 折光率 ($n_D^{\circ}\text{C}$)

| 溫 度, °C | 2-乙 烯 基 氮 苟 | 文 献 | 3-乙 烯 基 氮 苟 | 文 献 | 4-乙 烯 基 氮 苟 | 文 献 |
|------------|----------------|------|----------------|------|--------------------|------|
| 20 | 1.5495 | [15] | 1.5485 | [15] | 1.5452 (1.5499) | [15] |
| 25 | | | | | 1.5490—1.5495 | [4] |
| 31 | 1.5442 | [30] | | | | |

IV. 共振能

娣阿特金娜(Дяткина)^[11]

从理論上指出：在氮苯園的對位或間位引入一个乙烯基較在隣位引入一个乙烯基增加較多的共振能。

V. 溶解度

1. 2-乙 烯 基 氮 苟：2-乙 烯 基 氮 苟 可 溶 於 一 般 有 机 溶 剂 中，包 括 芳 香 族 和 脂 肪 族 烟 类，醇类，酮类及酯类等^[47]。2-乙 烯 基 氮 苟 可 溶 解 約 15% 的 水，它 在 水 中 的 溶 解 度 約 为 2.5%^[47]。

2. 3-乙 烯 基 氮 苟 及 4-乙




圖 1

A——2-乙 烯 基 氮 苟 吸 收 光 譜；
B——2-丙 基 氮 苟 吸 收 光 譜；
C——2-正 丙 基 氮 苟 吸 收 光 譜。

烯基氮苯：虽然还没有这一方面的数据发表，但可预料它们与 2-乙烯基氮苯的溶解度是相似的。




圖 2

VI. 光譜分析：紫外吸收光譜

1. 2-乙烯基氮苯：瑪利拉 (Mariella), 派特森 (Peterson) 及斐利斯 (Ferris)^[30] 在 2200—3000 Å 区域內測定了 2-乙烯基氮苯的紫外吸收光譜，其極峯出現於 2775 Å (圖 1)。


2. 3-乙烯基氮苯：3-乙烯基氮苯的紫外吸收光譜已為司万 (Swain), 埃司納 (Eisner), 武德華 (Woodward) 及布賴斯 (Brice)^[40] 报導 (圖 2)。

五、化学反应

I. 化学反应性

道齡 (Deering) 和魏爾 (Weil)^[8] 从理論上考慮氮苯環及與它軛合的雙鍵間的電子的相互作用，得出結論認為 2-及 4-乙烯基氮苯與嗜質子試劑的反應應較之 3-乙烯基氮苯反應得更快。負電性的氮使得氮苯環上的 α 及 γ 位置的電子不足，因而抑制了嗜質子試劑的取代作用，便利了嗜質子試劑反應的進行。可以預料這種電子的不足能夠伸展到在 α 及 γ 位置與氮苯環軛合的雙鍵。


上。从下面的 I 及 Ia 和 II 及 IIa 来看，这种共振作用是很明显的：它们是六个共振結構中的适当的配对。



相似的共振作用在 3-乙烯基氮苯中的双键上是不可能的，与苯乙烯相似，那里仅有微小的活性，并包含有一个带负电荷碳原子能量较高的结构。所以氮苯基-[1]或-[3]应当与羰基，羧基，烷酯基

$$\left(\begin{array}{c} O \\ || \\ R-O-C- \end{array} \right)$$
，氰基，硝基，及磺酰基是同类的。这一特性普遍表现在它们的反应中。

* [註] 原文誤作為：






II. 特殊化学反应

• 10 •

乙 烯 基 氮 苯 类

| 反 应 | 2-乙 烯 基 氮 苯 | 文献 | 3-乙 烯 基 氮 苯 | 文献 | 4-乙 烯 基 氮 苯 | 文献 |
|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 氧 化 | | [27] | | [25] | | [33] |
| 还 原 | | [27] | | | | [25] |

加成



+ HCN →



[8]




+ NaHSO3 →



[8*]




[8]




[8*]




[8*]




[8]



[8*]



[8]



[8*]



[8*]






[8*]



[8*]

續表

| 反 应 | 2-乙 烯 基 氮 苯 | 文獻 | 3-乙 烯 基 氮 苯 | 文獻 | 4-乙 烯 基 氮 苯 | 文獻 |
|----------------------------|---|------|-------------|----|-------------|----|
| 縮 合 |  | [8] | | | | |
| (1) 丙 二 酸 酯 |  | [8] | | | | |
| (2) 乙 酮 基 乙 酸 酯 |  | [8] | | | | |
| 魏 尔 济 拉 特 (Willgerodt) 反 应 |  | [34] | | | | |

* 原文誤為 $\text{--SO}_2\text{H}$

乙 烯 基 氨 苯 类 的 衍 生 物

續表

| 类型 | 2-乙烯基氯苯 | M.p. | 文献 | 3-乙烯基氯苯 | M.p. | 文献 | 4-乙烯基氯苯 | M.p. | 文献 |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------|---------------------------------|------|------|
| 金屬鹽 | 對-乙氧基苯基-5-氯基苯基-[2]-5-溴基苯基-[2]-3,5-二溴基苯基-[2]-2C ₇ H ₇ N·2HCl·Pt-Cl ₄ 針狀或片狀晶体 | 188 240 237 242 174 | [41] [41] [41] [41] [28] | | | | | | |
| C ₇ H ₇ HCl·AuCl ₃ | 黃色針狀晶体 (水結晶) | 144 | [12] | 白色晶体(酒精中結晶) 氯鉻酸鹽 淺橙色(酒精中結晶) 氯金酸鹽 黃色晶体(酒精中結晶) | 145—150 168—160 | [25] [25] | 鈷鹽 於200°C 煙結, 但 350°C 不熔化 | | |
| | | | | | | | | | [33] |

* 2-(2-RNH-乙烯基)氯苯-碘化乙烷可由相當的二芳基甲脒[HCl(=NRR)NHR]及2-甲基氯苯-碘化乙烷於油浴上加熱15—20分鐘制得^[41]。(譯註:原文將二芳基甲脒誤為二芳基甲脒並將[HCl(=NR)NHR]誤為[HCl(=NH)NHR])。

** 2-(2-RNH-乙烯基)-6-甲基氯苯-碘化乙烷可同樣由相當的二芳基甲脒及2,6-二甲基氯苯-碘化乙烷在油浴上加熱15—20分鐘得到^[41]。(譯註:原文將二芳基甲脒誤為二芳基甲酰胺)。