

锂及其应用

[苏联] Б. И. 柯崗 著




中国科学院原子核科学委员会編輯委員會編輯
中國工業出版社出版

锂及其应用

[苏联] Б. И. 柯崗 著

田 冰 譯



中国科学院原子核科学委员会編輯委員會編輯

中 国 工 业 出 版 社 出 版

Канд. экон. наук Б.И. КОГАН
Под редакцией докт. хим. наук Е. М. САВИЦКОГО
ЛИТИЙ
ОБЛАСТИ ОСВОЕННОГО И ВОЗМОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
всесоюзный институт научной и технической
информации
Москва 1960

鋰 及 其 应 用

田 冰 譯

*

中国科学院原子核科学委员会編委会編輯

中国工业出版社出版 (北京侏麟閣路丙10号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第110号

中国工业出版社第四印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行。各地新华书店經售

*

开本850×1168¹/₃₂·印张3¹/₂·字数71,000

1966年5月北京第一版·1966年5月北京第一次印刷

印数0001—1,590·定价 (科五) 0.50元

*

统一书号: 15165 · 4219 (核委-63)

本书包括引言，鋰、鋰合金及其化合物（已知和可能的）用途表，鋰的物理化学性质表和工业及半工业鋰化合物品种方面的資料等四部分，书后附有530余項参考文献。引言部分叙述了从鋰的发现直到目前为止，在各行各业广泛应用鋰及其化合物的发展过程。

本书可供从事本专业的生产，科研人員及大专学校师生参考。

書 著者：王日昇 [譯文]

書 本 國

中國科學院
編 出 版 社

目 录

引言	1
鋰、鋰合金及其化合物（已知和可能的）用途表	13
附录 1 鋰、鋰合金及其化合物（已知和可能的）应用 范围表的几項补充	42
附录 2 金属鋰的性质	53
附录 3 目前各国工业規模或實驗室規模所生产的鋰产 品种类	54
附录 4 美国福特矿物公司出产鋰产品的化学性质和物 理性质	57
参考文献	85

年份	产量	单位	产地	产量	单位	产地	产量	单位	产地
1917年	—	—	—	1937年	1000	t	1951年	10000	t
1947年	—	—	—	1956年	86000	t	1957年	82000	t
1957年	—	—	—	—	—	—	—	—	—

引言

从1817年发现了锂起，直到1947年前后，在这130年的期间内，锂始终没能够引起人们的注意。锂的应用范围一直很窄而且没有实用价值，开采量也非常小。只是在第一次世界大战和第二次世界大战期间，锂工业才开始有了一些发展。

直到近十年来，由于在热核过程中开始采用锂并在玻璃陶瓷工业方面，润滑材料生产，以及近代技术的许多其他部门对锂的需要量有了增长，所以根本改变了锂不被人们注意的状况。

锂及其同位素 Li^6 所制取的氚在热核过程中的应用使得锂工业得到了迅速发展，而在美国，由于军事部门和原子能委员会的坚决主张，便大大地刺激了美国锂工业的发展。

表1列出了1937~1957年国外锂原料开采量的变化情况。南罗得西亚和加拿大都建立了规模巨大的开采中心。南罗得西亚开采量的增长极为迅速，就锂原料的开采量来说很快就居于世界第一位。从1956年起，加拿大的锂精矿产量也迅速增长。美国锂的开采量也有了显著地增长。西班牙，巴西以及其他国家也拟组织锂的开采工作。

从表1可以看出，锂原料开采量的增长速度极快，到1957年国外的锂原料总开采量已经达到了很大的规模。1956年开采量已经是1937年的86倍，1957年则几乎达到了100倍。1957年所开采的原料中金属锂的总含量估计达到了5000吨。

有不少国家所发现的锂矿石资源迅速增多。据统计，现在美国的锂矿石贮量按氧化锂含量不低于1%计算，已达到10000~15000万吨以上。加拿大也发现了一些远景贮量为几亿吨以上的大的富矿床。国外的锂原料总贮量，据估计，约为50000~60000

表 1 国外锂原料开采量的变化情况 单位，吨

年份	美 国	西 非	南 洲	南罗得 西亚	莫 鼻	三 級	剛 果 (利)	德 国	加 拿 大	总 計
1937	1,230	1,251	—	—	—	—	—	—	—	2,600
1938	810	776	—	—	—	—	—	—	—	2,000
1939	1,805	1,252	—	—	—	—	—	—	—	3,500
1940	1,820	1,201	—	—	—	—	—	—	—	4,500
1941	3,480	217	—	—	—	—	—	—	—	5,500
1942	4,904	438	—	—	—	—	—	—	—	7,000
1943	7,400	731	—	—	—	—	—	1,500	—	10,500
1944	12,100	1,671	—	—	—	—	—	1,973	—	17,000
1945	2,230	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000
1946	2,780	1,700	—	—	—	—	—	—	—	4,500
1947	2,215	—	—	—	—	—	—	—	—	3,500
1948	3,520	1,550	—	—	—	—	—	—	—	6,000
1949	4,390	1,050	—	600	—	—	—	—	—	6,500
1950	8,430	8,880	180	220	—	—	—	—	—	20,000
1951	11,700	10,750	1,765	280	5,200	—	—	—	—	30,000
1952	14,200	8,900	1,350	1,100	—	—	—	—	—	—
1953	24,700	9,415	18,000	5,710	—	—	—	—	—	55,000
1954	34,300	6,600	49,000	—	—	370	—	—	—	100,000
1955	—	8,660	83,400	—	—	1,352	—	—	—	150,000
1956	60,000	10,000	81,700	—	—	—	—	—	—	225,000
1957	—	—	99,100	—	—	—	—	—	50,430	250,000

注：1. 包括6种不同类型的矿石：含氧化锂4.5~6%的锂辉石；含氧化锂4%的锂云母；含氧化锂2~4%的透锂长石；含氧化锂6~9%的磷铝石；含氧化锂2~3%的氟铁锂云母和含氧化锂21%的磷酸钠二锂(Li_2NaPO_4)。

2. 表中数据有不少是近似值。

3. 表中的总计是我们的估计数。

4. 在阿根廷、巴西、澳大利亚、葡萄牙、法国、西班牙、南非、乌干达、瑞典等国也有少量的开采。

5. 表中“—”表示不出产，“……”表示无资料。

万吨，其中氧化锂的总含量为500~600万吨（见表2）①。

美国1957~1958年间出现的经济衰退也影响了锂工业的发

表 2 資本主義國家和殖民地國家鋰資源概況

洲 別，國 別	地 区 和 矿 床 名 称	矿石中 Li_2O 的平均含量, %	Li_2O 的远景貯 量或总貯量, 千吨
北美洲			
加拿大	西北地方的耶洛奈夫地区 曼尼托巴省的溫尼伯 矿区凱特湖 魁北克的拉克恩等区 安大略的拉克魯亚区, 路特湖, 尼皮岡 1.5 1.2 1.06~1.3	2500~3000 2000 300 250 100
美 国	北卡羅來納 ^① ; 金格斯-馬翁 堅 南达科塔 ^① ; 布拉克希尔斯 新英格兰, 科罗拉多, 新墨西哥, 亞利桑那, 怀俄明, 多数小的伟晶石矿床 加利福尼亞的西爾勒斯湖(天 然盐水)	1.3 1.2 0.015	1250~1500 1153 15 ^② 2 81
南美洲			
巴 西	北里烏-格朗迪州 帕腊伊巴州和西阿拉州	500~600 ^③ 500 ^③ 50 ^③
美洲總計			4250~5100
非 洲			600~800 ^③
南罗得西亚	比基塔区	350
西南非和南非	卡利比布区, 納馬科瓦兰德	200
剛果(利), 烏干 达, 莫三鼻給	馬諾諾等	100 ^③
歐 洲			200~250
西班牙	略 林	1.0	180
法 国	上維也那	15
瑞 典	瓦魯特列斯克、克伦塔尔那	10
澳大利亚			2~3 ^③
总 計			5000~6000

① 伟晶石矿床只計入了 Li_2O 含量为 1 %以上的矿石。

② 根据其他資料为60000 吨 Li_2O 。

③ 估計數字。

展。1958年初，南罗得西亚宣布把开采量缩减40%。其他国家的锂原料开采量也很可能有所减少。

表3中列出了目前已查明的工业类型锂矿石的质量规格。其中锂辉石占有重要地位，而且锂辉石几乎全部用来加工化学上用的锂化合物，只有少数直接用于陶瓷和玻璃工业中。

表3 国外工业锂矿石质量规格

矿 石	化 学 式	氧化锂含量, %	在总开采量中所占的百分比, %①
锂辉石 (铝硅酸锂)	$\text{LiAl}[\text{Si}_2\text{O}_6]$	4.5~6.0	60.0
锂云母	$\text{KLi}_{1.5}\text{Al}_{1.5}[\text{Si}_3\text{AlO}_{10}](\text{F}, \text{OH})_2$	3.5~4.0	22.0
透锂长石 (铝硅酸盐)	$\text{Li}[\text{AlSi}_4\text{O}_{10}]$	2~4	13.0
磷铝石 (磷酸锂和磷酸铝)	$\text{LiAl}[\text{PO}_4](\text{F}, \text{OH})$	6~9	1.3
氟铁锂云母 (锂云母)	$\text{KLiAl}(\text{Fe}, \text{Mg})[\text{Si}_3\text{AlO}_{10}](\text{F}, \text{OH})_2$	2~3	0.7
磷酸钠二锂 (从湖产天然盐水 中制得的盐类)	Li_2NaPO_4	20~21	3.0

① 为1957年的近似数据。

锂云母和透锂长石的价值比较小。天然矿物状态的锂云母，只是在不久前才在硅酸盐工业中使用。现在，锂云母和锂辉石一样，主要是用作制取锂盐的原料（同时也从锂云母中提取铷和铯）。透锂长石主要是用作特殊耐火陶瓷和玻璃生产中的配合料。

资本主义国家中，在锂工业发展方面占居主导地位的是美国。我们在表4中列出了美国开工的锂企业生产规模。

1953年，福特矿物公司在桑勃拉伊特建设了一座新厂（该厂建成后，随即进行了改建和扩建）。1955~1956年期间，美国另外两家主要锂业公司：美国锂股份有限公司和美国钾和化学股份有限公司在贝塞默尔市和圣安东尼奥建立了一些新厂。

这些厂采用了一些新的矿石加工法：石灰法（将锂辉石或锂

表 4 美国锂工厂的生产情况(换算为碳酸锂)

单位, 吨

厂址	所属公司	1946年	1952年 7月	1954年 9月	1955年	1956年
新泽西州梅伍德	梅伍德化学工厂	450	450	590	590	680
明尼苏达州明尼阿波利斯	美国锂股份有限公司	1,350	1,360	1,360	1,400	9,500 ^①
北卡罗来纳州贝塞默尔市	美国锂股份有限公司	—	—	—	4,500	
宾夕法尼亚州埃克斯顿	福特矿物公司	—	330	330	5,450	5,450
弗吉尼亚州桑勃拉伊特	福特矿物公司	—	—	2,400		
加利福尼亚州特罗纳	美国钾和化学股份有限公司	—	530 ^②	680 ^②	770	3,500
得克萨斯州圣安东尼奥	美国钾和化学股份有限公司	—	—	—	—	
合 计		1,800	2,670	5,360	12,710	19,130

① 把贝塞默尔市工厂用当地原矿折合成加拿大产锂辉石精矿时可能达到的生产规模。

② 从西尔勒斯湖复杂天然盐水中提取各种不同盐类时锂的副产物。

云母与石灰一起烧结) 和硫酸法(在250~300℃下用硫酸处理β型锂辉石, 生成硫酸锂, 经溶浸后转为碳酸锂, 最后再转为其他化合物)。到1952~1953年前后为止, 国外加工锂原料的唯一的工业方法是硫酸盐法。硫酸盐法是把锂辉石和硫酸钾一起烧结制得硫酸锂, 然后把硫酸锂转变为碳酸锂和其他的锂化合物。目前, 只有梅伍德这个小厂采用这一方法, 并且保留了此法的最初面貌。

美国这些新建工厂的规模都是比较大的(年产氢氧化锂或碳酸锂约3~8千吨)。

美国锂工业的总生产规模换算成为碳酸锂约为2万吨; 有关产品的实际产量资料尚未得到。

圣安东尼奥厂是采用南罗得西亚的锂云母矿。该厂附近还设有从生产废料中提取铷和铯的车间。其他厂则是处理锂辉石精矿

或富鋰輝石矿石。

其他一些国家的鋰工业也有发展。英国一些鋰企业投入了生产，法国的鋰生产也扩大了，南罗得西亚、刚果（利）和巴西都建立了一些規模不大的鋰企业。加拿大也計劃建設鋰厂。

西德进口了大量的鋰精矿（1956年仅从南罗得西亚和南非进口就在4.5千吨以上），因而可能設有化学冶金工厂。1959年有报导說，加拿大某一公司向西德金属公司出售了3千吨优质鋰矿。同时也知道了西德的研究人員研究出了制取廉价金属鋰的新方法。

商品鋰的品种有了很大的发展，現在已經有65~70种之多。其中包括氢氧化鋰、碳酸鋰、氯化鋰、氟化鋰、硝酸鋰、过氯酸鋰、溴化鋰、硫酸鋰、次氯酸鋰、硬脂酸鋰、羥硬脂酸鋰、环烷酸鋰以及15种有机化合物。为了适应玻璃陶瓷工业的需要，生产有硅酸鋰、高鈷酸鋰、高錳酸鋰、鈦酸鋰、鉬酸鋰、硼酸鋰、偏硼酸鋰、鋯酸鋰和鋯硅酸鋰。适应有色冶金工业的需要，生产有鋁鋰合金、鈣鋰合金、銅鋰合金、鉛鋰合金、錫鋰合金以及鋅鋰合金。金属鋰則有鋰錠、鋰带、鋰线以及粒状鋰和粉末鋰。由金属鋰又制成氢化鋰、氢化鉛鋰和氘化鋰，以及鋰和硼的化合物。属于衍生合成单晶的有，硫酸鋰， Li^7 氟化物， Li^6 氟化物和天然鋰的氟化物， Li^7 碘化物， Li^6 碘化物和天然鋰的碘化物。

金属鋰和它的衍生物引起了人們的很大兴趣。1947~1952年美国的金属鋰的需要量，平均每年为14吨，1957年的需要量則为136吨，但最近时期的潜在需要量每年为450吨。

已发表的关于美国对于鋰的需要量情况的資料很不准确，同时也很不統一。表5中所列的是其中比較可靠的資料。

到1955年为止，鋰产品主要是用于潤滑材料、陶瓷制品和玻璃方面。这方面的需要量占鋰的总需要量的55~60%。輕金属焊接、空气調节和蓄电瓶充电（电解液）等總計只占約33~35%，其余10~15%則用于其他工业部門和軍事部門。1956年需要量增长到1955年的5.4倍，而且在各工业部門中的分布也发生了很大的变化。占第一位的是軍事部門，其中包括政府采购数额，

表 5 美国对于锂产品的需要情况① (折合碳酸锂)

应用范围	1951年		1955年		1956年		1957年	
	吨	%	吨	%	吨	%	吨	%
润滑材料	370	27	1,500	39	1,590 ^①	7.6	1,900	8.0
陶瓷 ^②	353	26	725	19	1,590	7.6	2,000	8.4
焊接和铝焊接 ^③	130	9	500	13	363	1.7	454	1.8
空气调节	145	11	500	13	363	1.7	408	1.7
蓄电瓶 ^④	178	13	280	7	272	1.3	272	1.2
制药工业	15	1	14	—	227	1.1	227	1.0
冶金工业	...	—	...	—	—	—	227	1.0
军事工业、政府和其他用户	178	13	345	9	16,560 ^⑤	80	18,200	77
总计(整数)	1,450	100	3,865 ^⑥	100	21,000 ^⑦	100	23,700	100

① 数字为近似值并进为整数。

② 无疑地包括有玻璃工业的数字在内。

③ 可能是指整个轻金属和合金焊接而言。

④ 电解液一次和二次充电。

⑤ 主要是军事工业。

⑥ 1955 年总需要量是 4,100 吨以上，但无详细数字。

⑦ 根据其他资料应为 14,000 吨以上，其中包括军事工业需要量约为 9,000 吨。

而所有其他部门，其中也包括硅酸盐工业的需要量所占的比例则大大下降。

表 6 和表 7 中列出了锂矿石和锂化学制品的价格资料。

关于锂、锂同位素、锂合金和锂的各种化合物的工业应用和潜在可能的应用范围的分析，我们将下面述及（见后表）。

在核子和热核过程中，锂已经占据了重要地位。由于兼有比重小和热中子俘获截面大的优点，因而把同位素 Li⁷ 或天然锂与氢化合，应用于原子飞机发动机的保护材料，便引起了极大的兴趣。

锂和锂化合物直接用于热核过程控制方面的前景如何，暂时还不清楚，不过毫无疑问是很值得注意的。

关于在未来的受控热核工业装置方面采用氟的问题，在刊物中多认为由 Li⁶ 制取氟是一种复杂、费用大的过程，因而有着悲

表 6 国外每吨锂精矿价格①

精矿名称	国 别	Li ₂ O的 基准含 量, %	货币单位	按 年 初 計 算		
				1956年	1957年	1958年
锂辉石	美国	6	美 元 卢 布	60~72 240~288	66~80 264~320	52~57 ^② 216~228
同 上	加拿大	美 元 卢 布	11 44 } 每 1% Li ₂ O
锂云母	美国	3.5	美 元 卢 布	38.5~42 154~168	48~52 192~208	23~26 ^② 92~104
同 上	英国 ^③	3.5	鎊, 先令 卢 布	8~10 90~112	8~10 90~112	8~9 90~100
同 上	西南非	3~4	鎊, 先令 卢 布	13.3 150	15.0 168	8.0 90
透锂长石	美国	3.5	美 元 卢 布	38.5 154	46 184	23~26 ^② 92~104
同 上	英国 ^③	3.5	鎊, 先令 卢 布	8~10 90~112	8~10 90~112	8~9 90~103
同 上	西南非	3~4	鎊, 先令 卢 布	8.6 96	9.7 109	8.4 94
磷铝石	美国	7	美 元 卢 布	60~75 240~300	66~83 264~332	73.5 ^② 294
同 上	英国	7	鎊, 先令 卢 布	38~42 426~470	35~40 392~448	26~30 291~336
同 上	西南非 ^④	6~8	鎊, 先令 卢 布	42 470	49 549	27.4 307

① 卢布的折合是按4卢布等于1美元和11卢布20戈比等于1鎊的牌价折合。
表中数字已进成整数。

② 为1958年底的价格。

③ 贝拉港船上交货价格。为含Li₂O 3.5%的精矿价格。如果氧化锂含量较高时，则每0.1%Li₂O须补付5.5~6.0先令。在此条件下，含Li₂O 4%的锂云母和透锂长石，1957年在英国的售价为每吨9.5~11.5鎊或折合苏联卢布为107~128卢布。

④ 船下交货价格；价格取自海关资料。

观的看法。如果氯的生产能够简化并降低费用时，情况就会完全两样。

为了探索核反应堆的最有效的载热体，锂不止一次地引起了研究人員的注意。熔沸点之间的间隔大、比重小、比热大、粘度较小、汽化热高等等，所有这些，在原則上，都使锂可能成为最适合于此种目的的材料，而在核飞机方面，则甚至可以说是最理想的载热体。据刊物报导，可以推测，目前还没有挑选出良好的防

表 7 美国每吨化学锂商品价格

产 品	美 元	换算为苏联卢布
盐 类		
硫酸锂	1,060	4,240
氢氧化锂(一水化合物)	1,210 ^①	4,840
锰化锂	2,200	8,800
氯化锂	2,420	9,680
硅酸锂	2,420	9,680
钛酸锂	2,530	10,120
硝酸锂	2,750	11,000
碳酸锂	1,474 ^①	5,896
水杨酸锂	3,520	14,080
柠檬酸锂	3,520	14,080
苯甲酸锂	3,630	14,520
溴化锂 ^②	4,730	18,920
氟化锂	4,840	19,360
金属锂及其化合物		
金属锂	22,000~44,000 ^③	88,000~176,000 ^③
氯化锂	30,800	123,200

① 卸车价格；

② 对产品有特殊要求；

③ 前一数字系纯度为98%的工业用金属锂；第二个数字是高纯金属锂的价格。

止熔融金属锂腐蚀的廉价的钢材或合金。

总之，采用锂和锂盐（也許可能要与其他元素的盐类配合使用）作为载热体的问题已經超出了核技术的范围，而对于热工学的許多其它領域也必然会引起注意。

关于高热值燃料的新品种問題，目前还处在刚刚发展的阶段，因此采用什么化学元素和怎样搭配，这在最近的将来还很难預言。目前，根据文献資料只能說，人們对于锂给予了很大的注意，諸如高氯酸锂、硝酸锂等之类产品作为特种类型固体火箭燃料的高效率氧化剂已經具有了重大意义，锂化合物可供作生产各种硼化合物时的中間产物，以及往普通的碳氢燃料中直接加入金属锂或氯化锂粉末可以收到良好的效果。可以預計，化学燃料工业将是

鋰的主要消費者之一。美国有不少公司已經把它們的业务活动向这一方面扩展。

天然鋰矿物和工业鋰化合物，在玻璃工业和陶瓷工业中，很早就已取得了实际意义，近几年来，在这方面則又取得了不少新的进展。玻璃，瓷釉和琺瑯生产中所使用的工业鋰化合物的品种更加繁多，而使用这些化合物制造的制品的范围也大大扩大。硅酸盐工业对于鋰产品的需求量显著增加，而且是在最重要牌号的玻璃和陶瓷生产中不断地应用这些鋰产品。

本世紀初，人們开始在碱性蓄电瓶电解液成分中加入氢氧化鋰，收到了很好的效果。

第二次世界大战期間，在軍用飞机方面充分証实了在潤滑脂中加入鋰皂的良好效果。鋰皂在正負溫度間的很大間隔內，可以保持很高的质量指标，并且适应性非常好。現在鋰皂不只是在軍用潤滑脂和潤滑油料方面，而且在民用方面也已經扎了根。美国1955年对于鋰盐在此用途上的需要量与1951年相比增长了3倍，这一点就充分說明了問題。加拿大、法国以及其他一些国家，含鋰油脂的生产也正在发展。

实际上，鋰用于有机合成工业总共只有10~15年。但是在这—短暫的时间內，在鋰的应用方面却又出現了各种各样，并且极其迫切的新的可能性。有机合成化学对于鋰的需要虽然暂时看来其数量还不算大。不过，随着异戊二烯橡胶合成过程的出現和掌握，我們可以設想，对于鋰的需要，很快就会有巨大的增长。

氯化鋰和溴化鋰在空气調節方面的应用也有了重大发展。在工业和家庭得到广泛应用的冷冻机方面使用氯化鋰和溴化鋰的效果极为良好。以LiCl和LiBr来进行工业企业和热电站（采暖用水）夏季空气調節装置的废热利用，以及为了在夏季給热电站造成热負荷的想法，是很引人注意的。

在鋼鐵冶炼工业中采用鋰，大約是在25年以前試驗成功。但是以后除了零星地进行一些个别的研究外，一直沒有进一步的发展。目前鋰在鋼鐵冶炼工业中的应用还較少，但是这方面的研究

工作却是很有希望的。

近年来，在用鋰进行輕金属和合金的变性处理和配制合金，以及制造鎂鋰、鋁鋰并包括其他元素的、不同成分的超輕金属合金等方面，正在进行相当广泛的研究工作。这一問題，对于超音速飞机和火箭技术的必要性來說，是很明显的。

1957年報导过，美国已制出含鋰的新鋁基合金，同时还說（尚未核实）航空工业已經制成了含鋰的鎂基合金。1958年美国有两个公司，即美国鋰股份有限公司和布鲁克斯-波金斯公司（Brooks and Perkins）为了共同研究鋰在冶金工业中的应用問題而合併。他們首先預定組織起鋰鎂合金和鋰鋁合金的生产，并进行鋰鉛、鋰鋅和鋰錫合金的研究。

用鋰盐作輕合金焊接的熔剂和电极棒的組份，收到了良好的效果。

用鋰作添加物来提高电工用銅的质量，收到了显著的效果。但是，实际上，目前鋰在重有色金属合金方面的应用还只能限于上述的电工銅以及軸承合金上而已。

考慮到鋰原料資源丰富，必須大大开展含鋰鋁合金和含鋰鎂合金等新型輕合金的研究工作和用鋰作为鐵合金、重有色金属及其合金以及其他冶炼过程中的添合剂的研究工作。含鋰的超輕鉻合金和含鉻的超輕鋰合金也应引起极大兴趣。

我們引用 Ф. И. 沙姆萊 (Шамрай) 教授的意見來說明這一問題。

根据琼斯、休莫罗塞利、格魯伯及其同事們所做的研究和最近美国一些研究人員所作的庞大計劃的研究工作，以及苏联科学院当时在庫爾納柯夫普通化学与无机化学研究所进行的研究工作的基础上，可以提出利用鋰基合金方面的重要建議。对于所得到的資料作出的分析証明，例如在含 8~12% 鋰的鎂合金体系中，現在已經可以提出，在强度指标方面，不逊于在生产中所采用的鎂合金。至少在这一体系的合金中，还可以选择出一些对于某些用途大有希望的新合金，是沒有問題的。

毫无疑问，在具有最大潜在可能的锂、铍、硼三种轻元素中，锂是最有前途的。

关于锂及其化合物新用途的报导（见附录1）不断地出现。这些新的用途，包括诸如无线电电子学和电工学、电镀技术、电化学、热还原过程、高温技术、纺织工业等。

应该指出，对于电解铝来講，锂冰晶石和其他锂氟化物的应用問題，是迫切需要解决的。关于在电镀和电化学过程（镀金属的或非金属的装饰保护层）中用锂盐代替钠盐和钾盐，或者同时加入锂盐的性状的研究工作应该加强。

在《СОЛИОН》——新的电桥（其作用以电化学现象为基础）中电解液是碘和碘化钾的水溶液。应该试验用碘化锂代替碘化钾。

从事高聚物、塑料和人造纤维研究工作的人员，应对锂加以注意，这一点是非常重要的。

总的說來，应从那些应用钠和钾等类似锂的元素的一切过程中，寻求是否有应用锂的可能，并设法确定，锂在什么情况下并怎样才能有效地代替钠和钾（全部地或部份地），或者是钾钠与锂并用。当然，在任何情况下，都要考虑在经济上的合理因素。

纺织、油漆和造纸工业都应开展这方面的研究工作。

同样，不能不指出农业部門也应进行有关锂的试验，以确定在什么情况下锂有助于提高农作物的产量，特别是技术作物的产量。从锂选矿厂和化学工厂废料利用的前景来看，这是一项迫切的任务。

苏联科学工作者和工程技术人员，必须广泛地开展关于在生产中应用锂及其化合物的试验研究工作，同时应加倍努力寻求锂及其化合物新奇的和合理的新用途，以适应国民经济的需要。

下面就我們所論及的問題，根据文献中已有的資料編制了“锂、锂合金及其化合物（已知和可能的）用途表”。

附录中列出了锂的物理化学性质以及工业和半工业锂化合物品种方面的資料。